



รายงานวิจัย

เรื่อง

กาวยางธรรมชาติทนไฟ : สารช่วยทนไฟชนิดที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัสและ ปราศจากสารประกอบชาโลเจน

Fire Retarded Natural Rubber Adhesives : Halogen Free Phosphorus
containing Fire Retardant

โดย

וואอาแซ	แวนามะ
ไฟโรมน์	กลินพิทักษ์
นูรีบี	ปานเต็ม
ยาوارีเยาะ	อะยีคาราแม
อุชนา	กาซอ

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเกททั่วไป
เงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีงบประมาณ 2554

กันยายน 2555

ชื่อเรื่อง กาวยางธรรมชาติทนไฟ : สารช่วยทนไฟชนิดที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัสและปราศจากสารประกอบชาโลเจน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้นำยางแผ่นผึ้งแห้งนาบคเพื่อทำการยางธรรมชาติทนไฟ โดยใช้แอมโมเนียมโพลิฟอสเฟต (APP) กับอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Al(OH)_3) เป็นสารหน่วงการติดไฟ ยางนาบคที่เตรียมได้จะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลและมีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย 3.6×10^5 การพัฒนาสูตรกาวยางธรรมชาติบดกันไฟที่เหมาะสมที่สุดคือ ยางธรรมชาติบด 100 phr, TiO_2 10 phr, Sulphur 2.5 phr, Zinc-2-mecaptobenzothiazole (ZMBT) 0.8 phr, Zinc-N-diethyl dithiocarbamate (ZDEC) 3 phr, Zine oxide (ZnO) 4 phr, Wingstay L 0.5 phr, Wood rosin 3 phr, APP 10 phr และ ATH 50 phr กาวยางธรรมชาติบดใช้เวลาในการแข็งตัว 30 นาที ที่อุณหภูมิ 100°C และสามารถทนต่อน้ำ ด่าง น้ำเกลือ ได้ภายในเวลา 72 ชั่วโมง เมื่อนำไปทดสอบแรงปอก (Peel strength) พบว่ามีค่าแรงปอกเฉลี่ยอยู่ที่ 17.67 N/m^2 ส่วนการทดสอบการเกาะติดของกาวกับแผ่นยาง (Simple lap test) ก่อนและหลังการบ่มเร่ง พบว่าแรงเฉือนมีค่า $206.25 \pm 23.67 \text{ N/m}^2$ และ $193.78 \pm 28.98 \text{ N/m}^2$ ตามลำดับ เมื่อทดสอบสมบัติเชิงความร้อนด้วย Thermogravimetric analysis (TGA) พบว่ากาวยางธรรมชาติบดกันไฟ เริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิ 242 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสลายตัวเฉลี่ยที่ 320 องศาเซลเซียส และน้ำหนักที่เหลือจากการเผาไหม้ 40% เมื่อทดสอบสมบัติการทนไฟด้วยมาตรฐาน UL-94 พบว่ากาวยางธรรมชาติบดกันไฟที่มีสูตรดังกล่าวผ่านการทดสอบด้วย UL-94 ในระดับ V-0

คำสำคัญ: กาวยางธรรมชาติทนไฟ, สารประกอบฟอสฟอรัส-ไนโตรเจน, กาวยางธรรมชาติ

Title Fire Retarded Natural Rubber Adhesives : Halogen Free Phosphorus containing Fire Retardant

Abstract

This research has taken air dry sheet to prepare masticated natural rubber for preparing fire retarded natural rubber adhesives. Ammonium polyphosphate (APP) and aluminium hydroxide (Al(OH)_3) were used as fire retardants. Masticated natural rubber was obtained having brown in color and molecular weight of 3.6×10^5 . Development of fire retarded natural rubber adhesives was done by using masticated natural rubber 100 phr, TiO_2 10 phr, Sulphur 2.5 phr, Zinc-2-mecaptobenzothiazole (ZMBT) 0.8 phr, Zinc-N-diethyl dithiocarbamate (ZDEC) 3 phr, Zine oxide (ZnO) 4 phr, Wingstay L 0.5 phr, Wood rosin 3 phr, APP 10 phr and ATH 50 phr. Natural rubber adhesives took time for hardening in 30 min at 100°C and could resist water, base, and saline water within 72 hrs. Peel strength test of the adhesive bonded on rubber samples was 17.67 N/m^2 . The results of Simple lap test showed that shear strengths before and after ageing were $206.25 \pm 23.67 \text{ N/m}^2$ and $193.78 \pm 28.98 \text{ N/m}^2$, respectively. Thermogravimetric analysis (TGA) of the material was found that it started losing weight at 242°C and decomposed at 320°C and left residue of 40%. The fire retarded properties were investigated by UL-94, the fire retarded natural rubber adhesive mentioned above was able to reach UL-94,V-0 rating.

Keywords: Fire retarded NR adhesive, Phosphorus-nitrogen compound, Natural rubber adhesive