ชื่อวิทยานิพนธ์	ลักษณะของเซลลูโลสที่ผลิตโดย Acetobacter xylinum TISTR 975 และ
	การศึกษา bacterial cellulose ฟิล์มที่ใส่ chlorhexidine digluconate
ผู้เขียน	นางสาวกมลวรรธน์ สรรเสริญลักษณ์
สาขาวิชา	เภสัชศาสตร์
ปีการศึกษา	2550

บทคัดย่อ

้ แผ่นฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรียสามารถใช้เป็นวัสดุปิดแผลและทำเป็นแผ่นฟิล์ม ้สำหรับนำส่งยาที่ใช้ภายนอก ในการศึกษาแผ่นฟิล์มเซลลูโลสเพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์คังกล่าว ้ได้ทำการผลิตแผ่นฟิล์มโดยใช้เชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 975 จากอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้น้ำตาล ต่างชนิดกัน คือ กลีเซอรีน แมนนิทอล ซูโครส กลูโคส ฟรุกโตส แลกโตส และอะราบิโนส พบว่า กลีเซอรีนให้แผ่นฟิล์มที่มีน้ำหนัก ความหนาและเปอร์เซ็นต์ yield สูงสุด แต่เชื้อนี้ไม่สามารถสร้าง ้ฟิล์มจากแลกโตสและอะราบิโนสได้ แผ่นฟิล์มที่ได้ประกอบด้วยเส้นใยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 100-200 นาโนเมตรประสานกันเป็นร่างแห มีรูคคเคี้ยวกระจายโคยทั่ว เส้นใยของแผ่นฟิล์มจากกลีเซอ ้ รีนไม่ขาด ผิวเรียบ เมื่อเทียบกับแผ่นฟิล์มอื่น และเมื่อนำไปดูการเกิดผลึกของเส้นใยด้วยเครื่อง xray diffractometer พบว่าสเปคตรัมมีลักษณะคล้ายคลึงกันและฟิล์มจากแมนนิทอลมีความเป็นผลึก ้สูงสุด (84.38) ส่วนฟิล์มจากกลีเซอรีนมีความเป็นผลึกต่ำสุด (64.84) ฟิล์มทุกชนิดมีความแข็งแรง โดยมีค่า tensile strength อยู่ในช่วง 22.37-126.63 kN/m² และมีขนาคเส้นผ่าศูนย์กลางของรูส่วน ใหญ่อยู่ในช่วง 6-80 นาโนเมตร ฟิล์มจากกลีเซอรีนที่มีรูอยู่ในช่วง 20-80 นาโนเมตรมีค่าความจุของ รูสูงที่สุดซึ่งเหมาะสำหรับให้ยาเข้าไปสะสมอยู่ และพบว่าเมื่อนำฟิล์มที่อุ้มน้ำไปกำจัดน้ำออกไป 90% แผ่นฟิล์มสามารถดูคน้ำกลับได้เพิ่มถึงสามเท่าเมื่อกำจัคน้ำออกไปมากหรือน้อยกว่านี้ก็จะดูค ้น้ำกลับได้ไม่ดีเท่า ซึ่งการทำฟิล์มให้มีน้ำอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะเหมาะสำหรับนำแผ่นฟิล์ม ้ไปใช้ดูคซับน้ำคัคหลั่งจากบาคแผล และแผ่นฟิล์มจากกลีเซอรีนสามารถดูคความชื้นจากบรรยากาศ ้ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่าง ๆ ได้ดีกว่าฟิล์มอื่นซึ่งเมื่อนำไปปิดบาดแผลจะช่วยรักษาความชุมชื้นของ บาคแผลได้ จากการเตรียมแผ่นฟิล์มทุกชนิดให้มี chlorhexidine digluconate อยู่ 0.2% โดยน้ำหนัก พบว่าแผ่นฟิล์มมีปริมาณยา อยู่ในช่วง 76-87 % โคยฟิล์มจากกลีเซอรีนมีปริมาณยาสูงสุด และมี drug release profile สูงสุด และที่เวลา 24 ชั่วโมงสามารถปลดปล่อยยาออกมาได้ 98.07% ผลที่ได้ ้จากการศึกษาครั้งนี้แสดงว่าแผ่นฟิล์มที่ผลิตจากกลีเซอรีนน่าจะใช้เป็นวัสคปิดบาดแผลและเป็นตัว นำส่งยาสำหรับใช้ภายนอกได้ดีกว่าแผ่นฟิล์มที่ผลิตจากน้ำตาลชนิดอื่น

Thesis Title	Characterization of Bacterial Cellulose Produced by
	Acetobacter xylinum TISTR 975 for Chlorhexidine Digluconate
	Releasing
Author	Miss Kamonlawat Sansernluk
Major Program	Pharmaceutical Sciences
Academic Year	2007

ABSTRACT

Bacterial cellulose (BC) film can be used as a wound dressing and topical drug carrier. Acetobacter xylinum TISTR 975 was cultivated in media containing different sugars i.e., glycerine, mannitol, sucrose, glucose, fructose, lactose and arabinose for the purpose to produce BC films. The BC film from glycerine showed the highest weight, thickness and %yield compared to that from other sugars. This bacterium could not produce BC from lactose and arabinose. All BC films composed of fibrils with diameters of 100-200 nm. They were woven into networks and form tutorial pores. The fibril of BC film from glycerine was not the same as these from other sugars since they were smooth surface and not broken. The crystallinity of the BC fibrils was observed using X-ray diffractometer and showed similar spectrum. The film from mannitol had the highest % crystallinity (84.38%) and that from glycerine had the lowest (64.84%). All films were strong with tensile strength between 22.37 to 126.63 kN/m². The films' pore diameter was 6-80 nm. At the pore size of 20-80 nm, BC film from glycerine had the highest pore volume which was suitable for loading topical drug. When 90% of water contained in BC wet film was removed, it showed the highest water reabsorption ability (348%) in comparison to more or less than 90% of water removal. If this BC wet film is used to absorb exudates from wound, it should contain certain amount of water. Furthermore, the film from glycerine showed the highest moisture adsorption in any relative humidity atmospheres compared with that of other films. This character is advantage because it can maintain wound moisture if it is used as wound dressing. When the BC films from various sugars containing 0.2% w/w chlorhexidine digluconate were prepared, they had the drug content of 76-87% while BC film from glycerine contains the highest content of drug and showed the highest drug release profile. It also had the highest drug release (98.07%) after 24 h. The BC film from glycerine should be considered as the most suitable film for wound dressing and for topical drug carrier compared with films from other sugars.