

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 ผลการสำรวจการยึดติดระหว่างยางกับหนังสังเคราะห์ด้วยกาวทางการค้าเมื่อแปรชนิดหนังและชนิดของกาว และควบคุมปัจจัยตัวอื่นที่มีผลต่อค่าความแข็งแรงของการยึดติด ให้คงที่ทั้งหมด พบว่าชนิดของกาวและชนิดของหนังแต่ละชนิดจะให้ค่าความแข็งแรงของการยึดติด ไม่เท่ากัน โดยกาวพอลิยูรีเทน ประเภท Solvent based จะให้ค่าความแข็งแรงของการยึดติดสูงที่สุด รองลงไปคือ กาวพอลิยูรีเทน ประเภท Water based (กาวน้ำพอลิยูรีเทน) ส่วนกาวคลอโรพรีน ประเภท Solvent based จะให้ค่าความแข็งแรงของการยึดติดต่ำที่สุด ซึ่งจากการสำรวจค่าความแข็งแรงของการยึดติด ในงานวิจัยนี้ มีค่าอยู่ในช่วง 10.17 ถึง 28.44 ปอนด์/นิ้ว

5.1.2 ยางวัลคาไนซ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในงานวิจัยนี้คือยางสูตรที่ 6 โดยมีส่วนผสมดังนี้

สารเคมี	ปริมาณ (phr)
RSS no.3	57
carbon black	15
SBR	28
china clay	30
calcium carbonate	20
white oil	3
zinc oxide	4
stearic acid	1.5
6PPD	1.3
MBTS	0.8
DPG	0.3
coumarone indene resin	2
sulphur	1.5

ซึ่งยางวัลคาไนซ์มีค่าความทนต่อแรงดึง, ระยะยืด ณ จุดขาด, ความต้านทานต่อการฉีกขาด, ความแข็งแรง เท่ากับ 14.89 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร, 512.40 มิลลิเมตร, 33.50 นิวตัน/มิลลิเมตร และ 45 shore A ตามลำดับ และเมื่อนำยางไปทดสอบการยึดติดกับหนัง PVC ชนิด E ด้วยกาวน้ำพอลิยูรีเทน ลักษณะการล้มหเลวของการยึดติด เกิดการล้มหเลวของการยึดติดที่ผิวสัมผัสระหว่างกาวกับหนัง PVC และที่ผิวสัมผัสระหว่างกาวกับยาง ยางจะไม่ขาดก่อนการดึงลอก ซึ่งจากสมบัติข้างต้นสามารถนำยางมาทดสอบความแข็งแรงของกาวโดยการทดสอบแบบดึงลอกได้

5.1.3 ความดันที่ใช้ในประกบชิ้นงานในช่วง 2.5-20 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ไม่ได้มีผลต่อค่า ความแข็งแรงของการยึดติดของกาวคลอโรพรีน ประเภท Solvent based คือไม่ได้มีค่าสูงขึ้นตามความดันที่เพิ่มขึ้น แต่จะมีผลต่อค่า ความแข็งแรงของการยึดติด ของน้ำยางธรรมชาติ (60 %DRC) ที่ไม่ได้เติมสารเติมแต่ง คือค่าความแข็งแรงของการยึดติด มีค่าสูงขึ้นตามความดันที่เพิ่มขึ้น

5.1.4 เมื่อนำชิ้นงานทดสอบค่าความแข็งแรงของการยึดติด ไปบ่มแรงที่อุณหภูมิ 70 °C เป็นระยะเวลา 168 ชั่วโมง พบว่าค่าความแข็งแรงของการยึดติดมีค่าลดลง นั่นเป็นเพราะว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นกาวจะเสื่อมสลาย (ความสามารถในการยึดติดลดลง) และประกบกับน้ำมันหรือ สารประกอบจำพวกน้ำมันที่อยู่ในเนื้อยางทดสอบจะเคลื่อนที่ออกมาที่ผิวหน้ายาง ขัดขวางต่อการยึดติดที่ผิวหน้ายาง

5.1.5 การเตรียมผิวหน้ายางด้วยตัวทำละลาย TCI/EA และ dongsung primer พบว่ามีปฏิกิริยาคลอรีนชันเกิดขึ้นที่ผิวหน้ายาง กล่าวคือ มีหมู่ C-Cl, C=O และ N-C=O เกิดขึ้นที่ผิวหน้ายาง และผิวหน้ายางหลังจากการเตรียมพื้นผิวหน้ายางด้วยตัวทำละลายแล้วผิวหน้ายางจะเรียบมากขึ้น (ผลการศึกษการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพบนผิวหน้า ด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด) และพบว่าการเตรียมพื้นผิวหน้ายางส่งผลให้ค่าความแข็งแรงของการยึดติดสูงขึ้น โดยที่ความเข้มข้นเท่ากัน ตัวทำละลาย TCI/EA จะส่งผลให้ค่าความแข็งแรงของการยึดติดสูงกว่า dongsung primer

5.1.6 การเตรียมน้ำยางกราฟต์เมทิลเมทาคริเลทลงบนน้ำยางธรรมชาติที่อุณหภูมิ 50 °C เป็นระยะเวลา 120 นาที พบว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนจากมอนอเมอร์เป็นพอลิเมอร์ (% conversion) มีค่ามากกว่า 95 % ส่วนเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการกราฟต์ (%grafting efficiency) มีค่ามากกว่า 92 % ของทั้งอัตราส่วน โมล NR/MMA เท่ากับ 95/5, 90/10, 80/20, 70/30 และ 60/40 และยังพบว่าเมื่ออัตราส่วน โมล NR/MMA เพิ่มมากขึ้น %conversion มีค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วย ในขณะที่

%grafting efficiency มีค่าลดลง และปริมาณ MMA ที่ไม่ได้กราฟต์เพิ่มสูงขึ้น ส่วนยางธรรมชาติที่ไม่ได้กราฟต์มีปริมาณลดลง

5.1.7 สเปกตรัมอินฟราเรดสามารถยืนยันได้ว่ามีโมเลกุลของ PMMA กราฟต์อยู่บนโมเลกุลของยางธรรมชาติ โดยของยางธรรมชาติมียอดแหลม (peak) ที่ตำแหน่งเลขคลื่น  $1638\text{ cm}^{-1}$  ซึ่งแสดงถึงการมี พันธะ C=C อย่างชัดเจน แต่สเปกตรัมอินฟราเรดของกราฟต์โพลีเมอร์ที่อัตราส่วนโมลของ NR/MMA เท่ากับ 95/5, 90/10, 80/20, 70/30 และ 60/40 มียอดปรากฏที่ตำแหน่งใหม่ คือที่ตำแหน่งเลขคลื่น  $1729\text{ cm}^{-1}$ ,  $1730\text{ cm}^{-1}$ ,  $1728\text{ cm}^{-1}$ ,  $1730\text{ cm}^{-1}$ ,  $1727\text{ cm}^{-1}$  ตามลำดับ

5.1.8 กาวน้ำยางธรรมชาติที่ใช้ทดสอบการยึดติดระหว่างยางกับหนังสังเคราะห์ทั้งที่เดิมและไม่เดิมสารเติมแต่งเพื่อปรับปรุงสมบัติกาวให้ดีขึ้น พบว่าทุกสูตรมีค่าความแข็งแรงของการยึดติดต่ำกว่า 2 ปอนด์/นิ้ว ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำไม่เป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กาวน้ำยางธรรมชาติไม่เหมาะสมที่จะนำมาติดประสานระหว่างยางกับหนังสังเคราะห์

5.1.9 กาวน้ำยางผสมระหว่าง NR-g-MMA กับกาวน้ำพอลิยูรีเทนในสัดส่วนที่ประกอบด้วยกาวน้ำพอลิยูรีเทนเท่ากับ 70 ส่วน จะให้ค่าความแข็งแรงของการยึดติดมากกว่า 14.80 ปอนด์/นิ้ว โดยที่ค่าความแข็งแรงของการยึดติดยังเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถขยายผลไปใช้ในอุตสาหกรรมได้ เพราะสามารถลดต้นทุนกาวน้ำพอลิยูรีเทนลงได้ประมาณ 50 บาท/กก.

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ควรเลือกใช้เทคนิค XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) เพื่อศึกษาการเกิดปฏิกิริยาบนผิวหนังวัลคาไนซ์ในกระบวนการเตรียมพื้นผิวหนังด้วยตัวทำละลาย

5.2.2 ควรมีการดัดแปรโมเลกุลของยางธรรมชาติให้มีหมู่ -OH เพื่อให้เกิดปฏิกิริยากับไอโซไซยานต เนื่องจากเป็นระบบวัลคาไนซ์เดียวกันกับกาวน้ำพอลิยูรีเทน

5.2.3 ควรมีการศึกษาอายุการจัดเก็บของกาวน้ำยางผสมต่อค่าความแข็งแรงของการยึดติด