

อิทธิพลของมวลรวมเพอร์ไลต์สูงที่มีต่อกำลังของมอร์ตาร์มวลเบา

Influence of expanded perlite aggregate on the strengths of lightweight mortar

กัมภานา บุญกัน¹ ดนุพล ตันบุญโฮง^{2*} และ สมพร ตรีภุมโนรัมย์³

¹นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

E-mail: gumpanatb@yahoo.com

วิทยาลัยเทคนิคสุคิ

กรุงเทพมหานคร

²ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ (074) 28-7318 โทรสาร (074) 212-897

E-mail: tdanupon@ratree.psu.ac.th

³ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ (074) 28-7114

E-mail: rsomporn@ratree.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 90112

Abstract

บทคัดย่อ

The research works have been carried out on expended perite with a view to investigating their usefulness partly as a substitute for fine aggregates component of mortar. Portland cement type 1, sand and perlite were mixed in different proportions (1:1:4, 1:1.5:4 and 1:2:4) by volume, and curing of 3, 7, 14, 21 and 28 days. High-range water-reducing and retarding and air entraining admixtures were used 1.5 % by weight of Portland cement to reduce w/c ratios. Characteristic of lightweight aggregate of perlite mortar was found to be strongly dependent on the replacement level of perlite and dosages used to maintain workability. It was also found that using expended perlite as aggregate replacement resulted in a reduction on the bulk density. The obtained result showed that bulk density of all grouped decreased from 2,230 to 795 kg/m³. In general, compressive and flexural strengths of all groups for all proportions of dosage admixtures higher than not. With the increasing curing period, the development in compressive and flexural strengths.

งานวิจัยได้ศึกษาผลการต่อหินเพอร์ไลต์สูงในแง่ถึงการนำไปใช้ประโยชน์ทดแทนบางส่วนสำหรับมวลรวมละเอียดในองค์ประกอบมอร์ตาร์ ปูนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ทรายละเอียดและหินเพอร์ไลต์ ได้ผสมกันในปฏิภาคส่วนผสมต่างกัน (1:1:4, 1:1.5:4 และ 1:2:4) โดยปริมาตร และบ่มไว้ 3, 7, 14, 21 และ 28 วัน ได้ใส่สารลดปริมาณน้ำและเร่งกำลังอัดและสารกักฟองอากาศในปริมาณร้อยละ 1.5 ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทำให้ลดอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ คุณลักษณะของมวลรวมน้ำหนักเบาของมอร์ตาร์เพอร์ไลต์พบว่าขึ้นกับระดับของหินเพอร์ไลต์เข้าไปทดแทนที่และใส่สารที่ให้ความสามารถเท่าใดกึ่งนั้น ยังพบอีกว่าการใช้หินเพอร์ไลต์สูงเป็นมวลรวมแทนที่ให้ผลต่อการลดความหนาแน่นรวมลง ผลทดสอบที่ได้แสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นรวมของทั้งกลุ่มได้ลดลงจาก 2230 ไปสู่ 795 กก./ลบ.ม โดยทั่วไปกำลังอัดและกำลังดัดของมอร์ตาร์ในกลุ่มที่มีปฏิภาคส่วนผสมทั้งหมดใส่สารผสมเพิ่มมีค่าสูงกว่ากลุ่มไม่ใส่สาร ด้วยเวลาการบ่มนานขึ้นช่วยพัฒนาการต้านกำลังอัดและดัด

1. บทนำ


หินเพอร์ไลต์เป็นหินภูเขาไฟเนื้อแก้ว [1] มีสีเขียวเข้มแกมเทา เมื่อนำมาผ่านกระบวนการให้ความร้อนอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นเริ่มการหลอมที่อุณหภูมิ 900-1100 องศาเซลเซียส จะพองตัวอันสืบเนื่องมาจากพัฒนาการของไอน้ำและได้ก่อรูปเป็นวัสดุเนื้อพรุนที่มีความหนาแน่นรวม 30-240 กก./ลบ.ม. ลักษณะที่แตกออกมาเป็นเม็ดค่อนข้างกลม ขนาดเท่ากับทรายหยาบและหินเบอร์ 1 และ 2 คละกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเตาเผา ในแนวตั้งหรือแนวนอน จัดเป็นมวลรวมน้ำหนักเบาธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ได้ผ่านกระบวนการ คอนกรีตที่ผสมเพอร์ไลต์มีกำลัง

ยึดต่ำมาก การหดตัวสูงมากและมักใช้เป็นแนวในเบื้องต้น [2] ซึ่งมีผลแต่ก่อนกรีตในแง่ทำให้แข็งตัวเร็วและสามารถฉายตาแต่งได้รวดเร็ว ผลดำเนินการทดสอบตัวอย่างครั้งไม่ประจำเห็นเฉพาะผลสมบัติทางกายภาพและเชิงกล จากชุดตัวอย่างมอร์ตาร์ที่มีปฏิภาคส่วนผสมต่างกัน นอกจากนี้ในกลุ่มมอร์ตาร์ดังกล่าวยังประกอบด้วยที่ใส่สารผสมเพิ่มกับไมใส่ โดยต้องการมุ่งเน้นผลการทดสอบให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานคอนกรีตมวลรวมเบาคือ มีความหนาแน่นไม่เกิน 850 กก/ลบม. และมีกำลังอัดได้ไม่น้อยกว่า 3.5 MPa [4] เพื่อนำผลการวิจัยไปเป็นบรรทัดฐานในการขยายผลไปสู่พัฒนางานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตเบา


2. วัสดุและวิธีการ

ดำเนินการศึกษาเชิงทดสอบต่อชุดก้อนตัวอย่างคอนกรีตเบาที่มีส่วนผสมของมวลรวมเพอร์ไลต์สูง ในรูปลูกบาศก์ (5x5x5 ซม. รูปที่ 1) และรูปคาน (5x5x10 ซม. รูปที่ 2) ได้นำมาผสมแทนที่ทรายโดยปริมาตร มีทั้งหมด 4 กลุ่ม (ตารางที่ 1) คือ มอร์ตาร์ควบคุม (OPC) มอร์ตาร์ผสมหินเพอร์ไลต์ (P) มอร์ตาร์ผสมเพอร์ไลต์และสารลดปริมาณน้ำและเร่งกำลังอัด (high-range water-reducing and retarding, Type G) [4] ให้หรือย่อว่า "HRRP" และมอร์ตาร์ผสมเพอร์ไลต์และใส่สารกักฟองอากาศ (air-entraining admixture- AP) [5] โดยเลือกใช้ปฏิภาคส่วนผสม 4 อัตราคือ 1:2, 1:1:4, 1:1.5:4 และ 1:2:4 (3 ปฏิภาคส่วนผสมหลังผสมเพอร์ไลต์สูงประมาณร้อยละ 80, 73 และ 57 ของปริมาตรทราย ตามลำดับ)

ปูนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ตราช้าง (OPC) ความหนาแน่น 3,120 กก/ลบม. ทรายละเอียดที่ใช้ ความหนาแน่นเฉลี่ย 2,200 กก/ลบม. และหินเพอร์ไลต์สูง ที่ได้มาจากเหมืองของบริษัท ไทยทริติไมท์ จำกัด ซึ่งได้ผ่านกระบวนการให้ความร้อน มีความขาวสว่าง ความหนาแน่น 90.5 กก/ลบม ทั้งทรายและเพอร์ไลต์สูงได้คัดขนาดที่ผ่านตะแกรง 100 เมช และล้าง



รูปที่ 1 มอร์ตาร์เพอร์ไลต์ทรงลูกบาศก์และห่อพลาสติกบ่ม



รูปที่ 2 มอร์ตาร์เพอร์ไลต์รูปคาน

200 เมช ก้อนตัวอย่างที่หล่อใช้ในการทดสอบเชิงเปรียบเทียบตามมาตรฐาน ASTM C 260 การเติมสารดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของ ASTM C 494 ซึ่งใช้ส่วนผสมเพิ่มร้อยละ 1.5 ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ และใช้อัตราส่วนของซีเมนต์ต่อทรายเท่ากับ 1:2 โดยยึดถืออัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ (w/c) = 0.5 ตลอดการศึกษาคั้งนี้ ยกเว้นในชุดมอร์ตาร์ที่ใส่สารผสมเพิ่มใช้ค่า w/c = 0.36 ในแต่ละกลุ่มของทุกชุดปฏิภาคส่วนผสมหล่อ 5 ก้อน รวมก้อนตัวอย่างทดสอบรูปลูกบาศก์มีทั้งหมดจำนวน 1100 ก้อน และรูปคาน 250 ก้อน

ตารางที่ 1. ปฏิภาคส่วนผสมของมอร์ตาร์ในลูกบาศก์เมตร

วัสดุผสม (กก./ลบม.)	ประเภทมอร์ตาร์ผสมเพอร์ไลต์			
	1:2	1:1:4	1:1.5:4	1:2:4
ซีเมนต์ (OPC)	1029.60	521.04	564.72	446.16
เพอร์ไลต์ (P)	0	72.40	65.79	51.68
ทราย (s)	1452.00	367.4	600.60	629.2
น้ำ (W)	514.8	260.52	282.36	223.08
สารลด (HRRP)	0	7.82	8.47	6.69
สารกักฟอง (AP)	0	7.82	8.47	6.69

ก้อนมอร์ตาร์หล่ออัดแน่นในแบบหล่อด้วยการกระทุ้งด้วยมือ และบ่มในอากาศ ที่ห่อหุ้มด้วยพลาสติก ในอุณหภูมิห้องประมาณ 25°C. ไว้ 5 ช่วงอายุคือ 3, 7, 14, 21 และ 28 วัน ตามวิธี ASTM C 192 ครบกำหนดแล้วนำไปทดสอบสมบัติทางกล ได้แก่ กำลังอัด ตามวิธี ASTM C 684 และกำลังดัด ตามวิธีของ ASTM C 293 ส่วนสมบัติทางกายภาพของมอร์ตาร์ที่ไม่บ่ม ได้แก่ อัตราการไหล (ASTM C 230) การหดตัวแห้ง (ASTM C 157) ความหนาแน่น (ASTM C 567) การดูดซึมน้ำตาม ASTM C 642 ความคงทนต่อโซเดียมซัลเฟต มีความเข้มข้นร้อยละ 5 ตาม ASTM C 1012

3. ผลการศึกษา


3.3 อัตราการไหลและความหนาแน่น

พบว่าอัตราการไหลของมอร์ตาร์มีผลต่อปริมาณของเพอร์ไลต์โดยตรงจากการใช้ปริมาณน้ำ $w/c = 0.5$ คงที่ตลอดทุกชุด กลุ่มมอร์ตาร์ P พบว่าปริมาณน้ำที่ใช้อยู่เหมาะทำให้เกิดอัตราการไหลปานกลาง (เกณฑ์ 70%) ซึ่งแตกต่างจากมอร์ตาร์ควบคุมไม่มากนัก (ตารางที่ 2) สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะปริมาณน้ำส่วนหนึ่งทำให้เพอร์ไลต์เกิดการอิมตัวผิวแห้งพอดีและที่เหลือทำให้เกิดการนำพาการไหลได้สะดวก (รูปที่ 3) สำหรับปฏิภาคส่วนผสม HRRP และ AP ได้ลดปริมาณน้ำให้คงเหลือ $w/c = 0.35$ เพื่อหวังผลสมบัติเชิงกล พบว่าค่าอัตราการไหลของมอร์ตาร์ทุกปฏิภาคส่วนผสมที่ใช้สารผสมทั้งสองประเภทต่ำกว่าเกณฑ์และต่อยกกว่ามอร์ตาร์กลุ่มควบคุมและไม่เติมสาร

นอกจากนี้มอร์ตาร์ที่มีความหนาแน่นต่ำกว่า 850 กก/ลบ.ม มีเพียง 2 กลุ่มเท่านั้นคือ มอร์ตาร์ผสมเพอร์ไลต์และผสมเพอร์ไลต์ใส่สารกักฟองอากาศ ที่ปฏิภาคส่วนผสม 1:1:4 (รูปที่ 4)

ตารางที่ 2 อัตราการไหลและความหนาแน่นเฉลี่ยอายุบ่ม 7 วัน

ปฏิภาคส่วนผสม	ชนิดมอร์ตาร์	อัตราการไหล (%)	ความหนาแน่น (กก/ลบ.ม)
1:2	OPC	78.3	2230
1:1:4	P	73.8	810
	HRRP	54.2	986
	AP	62.4	795
1:1.5:4	P	76.9	948
	HRRP	60.7	1160
	AP	68.4	930
1:2:4	P	80.5	1050
	HRRP	66.3	1230
	AP	72.7	980




รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับอายุบ่มของชุดมอร์ตาร์ผสมเพอร์ไลต์

3.4 ความคงทน การหดตัวแห้งและการดูดซึมน้ำ


ความคงทนต่อสารโซเดียมซัลเฟต พบว่าทุกปฏิภาคส่วนผสมมอร์ตาร์ที่ใช้สารผสมเพิ่มดังกล่าวมีความคงทนต่ำกว่ามอร์ตาร์เพอร์ไลต์ (รูปที่ 5) แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าความคงทนของมอร์ตาร์เพอร์ไลต์ทุกกลุ่ม มีค่าโดยเฉลี่ยสูงกว่ามอร์ตาร์ควบคุม น่าเป็นสัญญาณชี้ว่าเป็นผลข้างเคียงมาจากการผสมเพอร์ไลต์เข้าไปนั่นเอง

ส่วนผลของการหดตัวแห้งตามมาตรฐานได้กำหนดไว้ไม่เกิน 0.0005 ของปริมาตร [6] ซึ่งมอร์ตาร์เพอร์ไลต์ทุกปฏิภาคส่วนผสมและทุกชุดหดตัวมากกว่ามอร์ตาร์ควบคุม ในพิสัย 0.25-3.33 % แม้กระนั้นค่าโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดของงานคอนกรีต (รูปที่ 6)

สำหรับผลของการการดูดซึมน้ำโดยเฉลี่ยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง AP ดูดซึมน้ำได้สูงกว่ามอร์ตาร์กลุ่มอื่น ซึ่งอาจเนื่องมาจากโพรงหรือช่องว่างจากการใส่สารกักฟองอากาศ จึงทำให้มีปริมาตรช่องว่างเพิ่มขึ้นมากกว่ามอร์ตาร์เพอร์ไลต์ทุกปฏิภาคส่วนผสมซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมอร์ตาร์กลุ่ม HRRP ดูดซึมน้ำน้อยที่สุด (รูปที่ 7)



รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความคงทนต่อโซเดียมซัลเฟตกับอายุบ่มในชุดมอร์ตาร์ผสมเพอร์ไลต์



รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติกายภาพกับปฏิภาคส่วนผสมเพอร์ไลต์ที่อายุบ่ม 7 วัน


ตารางที่ 3 การหดตัวแห้ง ความคงทนและการดูดซึมน้ำของ มอร์ตาร์ ที่อายุบ่ม 7 วัน

ปฏิกิริยา ส่วนผสม	ชนิดมอร์ตาร์	การหดตัว แห้ง (%)	ความ คงทน (%)	การดูดซึมน้ำ (%)
1:2	OPC	2.55	52.7	15.2
1:1:4	P	5.88	67.6	28.8
	HRRP	3.45	58.6	22.4
	AP	4.52	64.2	35.4
1:1.5:4	P	5.08	60.5	25.4
	HRRP	3.12	52.3	18.9
	AP	4.26	58.6	30.2
1:2:4	P	4.90	55.4	20.9
	HRRP	2.80	53.7	16.7
	AP	4.01	48.7	24.7

3.5 กำลังอัดแกนเดียว

ผลกำลังอัด (ตารางที่ 4) พบว่ามอร์ตาร์ควบคุมมีกำลังอัดเหนือกว่ากลุ่มมอร์ตาร์ผสมเพอร์ไลต์ทั้ง 3 ประเภทส่วนผสม ทุกกลุ่มผสมโดยเฉลี่ย 5.4 เท่า (ประมาณกว่า 20.5 MPa) หรือลดลงไปประมาณ 80-87 % และโดยเฉลี่ยทุกปฏิกิริยาส่วนผสมมอร์ตาร์กลุ่ม HRRP และ AP ให้ผลกำลังอัดสูงกว่ามอร์ตาร์กลุ่ม P ถึง 2-4 % ซึ่งบ่งชี้ว่าส่วนผสมเพิ่มฟังก์ชันช่วยให้เนื้อมอร์ตาร์มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะกันวัสดุต่างๆ แน่นและมีความแข็งแรงขึ้นมา อย่างไรก็ตามมอร์ตาร์เพอร์ไลต์กลุ่ม P ทุกปฏิกิริยาส่วนผสมแม้ว่ามีค่ากำลังอัดต่ำกว่าในบรรดามอร์ตาร์ทดสอบ แต่ก็มีความสูงกว่าเกณฑ์กำหนดของงานคอนกรีตมวลเบาที่อายุบ่มเกิน 3 วัน โดยเฉลี่ย 1.5 MPa หรือร้อยละ 41.5 ฉะนั้น หากพิจารณายึดตามเกณฑ์ด้านกำลังอัดเพื่อการนำไปใช้งาน มอร์ตาร์ทุกกลุ่มถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยเฉพาะมอร์ตาร์เพอร์ไลต์ปฏิกิริยาส่วนผสม 1:2:4 ทุกกลุ่มมีกำลังอัดเหนือกว่าปฏิกิริยาส่วนผสมกลุ่มอื่น


จากผลการทดสอบกำลังอัดดังกล่าว เมื่อพิจารณาประเด็นถึงอายุบ่มของมอร์ตาร์ พบว่ากำลังอัดได้พัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อย (รูปที่ 8) ประมาณ 50-74 % เทียบกับอายุบ่ม 3 วัน โดยที่มอร์ตาร์กลุ่มใส่สารทุกปฏิกิริยาส่วนผสมมีอัตราการเพิ่มค่อนข้างสูงกว่าในกลุ่มมอร์ตาร์ไม่ใส่สาร (P) ประมาณ 5-15 %




ตารางที่ 4 ผลการทดสอบกำลังอัดของมอร์ตาร์

ปฏิกิริยา ส่วนผสม	มอร์ตาร์	กำลังอัด (MPa) อายุบ่ม (วัน)				
		3	7	14	21	28
1:2	OPC	14.27	25.18	29.75	32.82	34.43
	P	1.83	3.65	4.40	5.69	6.24
1:1:4	HRRP	2.81	4.58	5.30	6.32	7.50
	AP	2.23	3.83	4.95	6.14	6.66
	P	1.93	4.02	5.43	6.54	7.49
1:1.5:4	HRRP	2.47	5.06	6.52	7.36	7.90
	AP	2.39	4.23	6.24	6.72	7.22
	P	2.79	5.05	7.06	7.92	8.64
1:2:4	HRRP	3.10	6.24	9.59	10.40	11.06
	AP	2.83	5.76	9.09	9.76	10.56
	P	2.79	5.05	7.06	7.92	8.64


รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างการหดตัวแห้งกับอายุบ่มในชุดมอร์ตาร์ผสมเพอร์ไลต์



รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการดูดซึมน้ำกับอายุบ่มในชุดมอร์ตาร์ผสมเพอร์ไลต์



รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุบ่มต่างกันกับกำลังอัดของ Mortar ผสมเพอร์ไลต์สูง



รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุบ่มต่างกันกับกำลังอัดของ Mortar ผสมเพอร์ไลต์สูง

3.6 กำลังอัด

ค่ากำลังอัดของ Mortar ผสมเพอร์ไลต์สูงทุกประเภทส่วนผสม และทุกกลุ่มลดลง (ตารางที่ 5) เปรียบเทียบกับ Mortar ควบคุม พบว่าค่ากำลังอัดเฉลี่ยลดลงไป ประมาณ 45-70 % นอกจากนี้ อายุบ่มช่วยให้กำลังอัดทุกกลุ่มสูงขึ้นมาประมาณ 17-50 % เทียบกับบ่ม 3 วัน โดย Mortar ผสมชุดไม่ใส่สารพัฒนา กำลังอัด ได้ดีกว่าชุดที่ใส่สารในพิสัย 2-6 % นอกจากนี้ยังพบว่าปฏิภาค ส่วนผสมเพอร์ไลต์มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการพัฒนา กำลังอัดคือ 1:2:4 (รูปที่ 9) ได้ผลทำนองเดียวกับกำลังอัด

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบกำลังอัดของ Mortar

ปฏิภาค ส่วนผสม	Mortar	กำลังอัด (MPa) อายุบ่ม (วัน)				
		3	7	14	21	28
1:2	OPC	0.71	0.77	0.87	0.95	1.14
	P	0.19	0.27	0.38	0.39	0.41
1:1:4	HRRP	0.25	0.32	0.38	0.43	0.47
	AP	0.22	0.25	0.36	0.38	0.42
1:1.5:4	P	0.26	0.33	0.38	0.42	0.47
	HRRP	0.31	0.36	0.43	0.45	0.47
1:1.5:4	AP	0.29	0.34	0.40	0.43	0.44
	P	0.37	0.40	0.43	0.45	0.46
1:2:4	HRRP	0.41	0.43	0.45	0.48	0.50
	AP	0.39	0.41	0.44	0.46	0.47

3.9 สหสัมพันธ์ดัชนีสมบัติ

ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบดังกล่าวจะนำเสนอในส่วนของ สมบัติที่ส่งผลต่อการนำไปใช้ในงานวัสดุก่อสร้างเป็นหลักคือ สมบัติด้านกำลังอัด และสมบัติการดูดซึมน้ำของกลุ่มตัวอย่าง P ที่ปฏิภาคส่วนผสม 1:1:4 อายุการบ่ม 7 วัน ใช้ปริมาณเพอร์ไลต์ ผลผลิตเป็นร้อยละ 80 ส่วนสมบัติอื่นเป็นส่วนประกอบเสริมใน

การพิจารณาเลือกใช้งาน สามารถจัดรูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างกำลังอัดกับปริมาณเพอร์ไลต์สูง (รูปที่ 10) และกับ การดูดซึมน้ำ (รูปที่ 11) ซึ่งได้แสดงความสัมพันธ์ของนิพจน์ต่างๆ กระจายอยู่ในรูปแบบโพลีโนเมียล ในรูปของสมการดังนี้


$$C = 0.0029P^2 - 0.55P + 32.40 \quad (1)$$

$$C = -0.0058A^2 + 0.026A - 1.57 \quad (2)$$


โดย A = ค่าการดูดซึมน้ำ (%)

C = กำลังอัด (MPa) และ

P = ปริมาณมวลรวมหินเพอร์ไลต์ (%)



รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเพอร์ไลต์สูงกับกำลังอัดของ Mortar ชุด P ส่วนผสม 1:1:4 บ่ม 7 วัน



รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างการดูดซึมน้ำกับกำลังอัดของ Mortar ชุด P ที่ปฏิภาคส่วนผสม 1:1:4 บ่ม 7 วัน

สรุปผล

การศึกษานี้ได้ตรวจสอบผลของปริมาณมวลรวมเพอร์ไลต์สูงที่ส่งผลกระทบต่อผลกระทบที่นำไปประยุกต์ใช้ในงานคอนกรีตเบา ซึ่งได้วางเงื่อนไขไว้ว่า มอร์ตาร์ต้องมีความหนาแน่นรวมไม่เกิน 850 กก/ลบ.ม. ค่ากำลังอัดไม่ต่ำกว่า 3.5 MPa จากผลการทดสอบทุกกลุ่มตัวอย่าง ปริมาณของเพอร์ไลต์สูงมีอิทธิพลต่อความหนาแน่นอย่างมาก ขณะที่การใส่สารลดปริมาณน้ำและแรงกำลังอัดและใส่สารกักฟองอากาศช่วยแรงกำลังอัดและกำลังตัดในระยะแรกให้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว (รูปที่ 5 และ 6) และยังช่วยส่งผลต่อต้านการกัดกร่อนหรือความคงทนในระยะยาวแก่ชุดตัวอย่าง ดังนั้นชุดที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนำไปใช้งานได้ คือ มอร์ตาร์กลุ่ม P ที่ปฏิภาคส่วนผสม 1:1:4 และนอกจากนี้สมบัติอัตราการไหลที่เร็วและ 70 จากผลการทดลองใช้ $w/c=0.5$ ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่พอดีกับการอิมมิดตัวของตัวอย่างและช่วยการนำพาให้เกิดการไหลได้ดี เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งสมบัติทางกายภาพและเชิงกลเป็นประเด็นหลัก ชัดจำกัดในการใช้ปริมาณเพอร์ไลต์ในปฏิภาคส่วนผสมสำหรับคอนกรีตไม่ควรเกินร้อยละ 80 ซึ่งเป็นค่าเหมาะสมกับการนำไปใช้งานก่อฉาบ และชุดมอร์ตาร์ที่ผลิตได้ทั้งหมดในการศึกษานี้จัดอยู่ในคอนกรีตมวลเบาประเภทคอนกรีตความหนาแน่นต่ำ (low-density concrete) จนถึงคอนกรีตกำลังปานกลาง [7]

เอกสารอ้างอิง

- [1] ธนุพล ดันนโยภาส สมพร เจริญบุญโนรมย์ และกัมปนาท บุญกัน, "สมบัติของอิฐมวลเบาผสมหินเพอร์ไลต์" การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ โลหการและปิโตรเลียม ครั้งที่ 6 24-26 ตุลาคม 2544 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ หน้า 4-21- 4-25, 2544,
- [2] A.M. Neville: "Properties of concrete," 4th ed., Longman, Malaysia, 1995.
- [3] ACI 213R: "Guide for Structural Lightweight Aggregate Concrete", ACI Manual of Concrete Practice, Part 1: Materials and General Properties of Concrete, 27 p., 1994
- [4] ASTM C 494: "Spec. for Chemical Admixtures for Concrete," 1992.
- [5] ASTM C 260: "Spec. for Air-Entraining Admixtures for Concrete". 1994.
- [6] วินิต ซอวีเชียร: "คอนกรีตเทคโนโลยี" พิมพ์ครั้งที่ 7 หน้า 160-161, 150-151, 2529.
- [7] Demirboga, R., Orung, I. and Gul, R.: "Effect of Expanded Perlite Aggregate and Mineral Admixtures on the Compressive Strength of Low-Density

Concrete". Cem. Concr. Res., Vol. 31, No. 11, pp. 1627-1632, 2001.

กิตติกรรมประกาศ

คณะศึกษาขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแผนกวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคสุิด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ และทุนสนับสนุน นอกจากนี้คุณนิคม จึงอยู่สุข แห่งบริษัท ไทยทรีดีไมท์ จำกัด ที่ได้ให้คำแนะนำและสนับสนุนตัวอย่างเพอร์ไลต์บางส่วนในการทำวิจัยครั้งนี้