

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

4.1 การเตรียมพอลิเมอร์ที่ห่อหุ้มปูยูเรีย

จากการเตรียม poly(acrylamide-co-ethylene glycol dimethacrylate) จากปฏิกิริยาระหว่าง acrylamide 0.03 โมล กับ ethylene glycol dimethacrylate 0.003 โมล ในสารละลายน้ำ 25 ㎖. โดยใช้ benzoyl peroxide 0.1 กรัม เป็นตัวเริ่น ควบคู่ด้วยความเร็วในการกวน 210 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 5 นาที เดินปูยูเรีย ควบคู่ด้วยตัวทำละลายความแน่นจนหยด จนเกิด โคลพอลิเมอร์โครงข่ายทางห่อหุ้มปูยูเรีย เมื่อใช้ปริมาณปูยูเรียต่างๆ กัน คือ 10, 15, 20 และ 25 กรัม นำไปอบให้แห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 °C จากผลการทดลองข้อ 3.2.2 น้ำหนักพอลิเมอร์ห่อหุ้มปูยูเรีย ปริมาณปูยูเรียที่ถูกห่อหุ้มและเปอร์เซ็นต์การห่อหุ้มแสดงในตารางที่ 4.1.

ตารางที่ 4.1 น้ำหนักพอลิเมอร์ห่อหุ้มปูยูเรีย ปริมาณปูยูเรียที่ถูกห่อหุ้มและ %ห่อหุ้มใน poly(acrylamide-co-ethylene glycol dimethacrylate) ที่ห่อหุ้มปูยูเรีย 10, 15, 20 และ 25 กรัม

ปริมาณปูยูเรีย (กรัม)	น้ำหนักพอลิเมอร์ห่อหุ้มปูยูเรีย (กรัม)	ปริมาณปูยูเรียที่ถูกห่อหุ้ม (กรัม)	% การห่อหุ้ม
10	11.74	6.90	58.77
15	17.39	10.63	61.13
20	21.54	13.13	60.96
25	26.00	15.29	58.81

ปริมาณปูยูเรียต่างๆ ที่ใช้ จะได้ร้อยละห่อหุ้มปูยูเรยามากที่สุด คือ เมื่อใช้ปูยูเรีย 15 กรัมซึ่งมีค่าไกล์เดียงกัน 20 กรัม รองลงมา คือ 10 กรัมมีค่าไกล์เดียงกัน 15 กรัม เนื่องปริมาณ % ห่อหุ้มปูยูเรียในการใช้ปริมาณปูยูเรียที่ปริมาณต่างๆ ไม่แตกต่างกันมากนัก จึงทำการศึกษาตัวแปรอื่นต่อไป

จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพ โดยทั่วไปของ poly(acrylamide-co-ethylene glycol dimethacrylate) ห่อหุ้มปูบูรีเมื่อใช้ปรินาฟปูบูรีต่างๆ กัน คือ 10, 15, 20 และ 25 กรัม พนว่า บนพื้นผิวเม็ดปูบูรีมี poly(acrylamide-co-ethylene glycol dimethacrylate) ห่อหุ้มอยู่เป็นลักษณะรุ้น สีขาวใส ผลดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ลักษณะ poly(acrylamide-co-ethylene glycol dimethacrylate) ห่อหุ้มปูบูรี 10, 15, 20 และ 25 กรัม

ปริมาณปูบูรี (กรัม)	ลักษณะ poly(acrylamide-co-ethylene glycol dimethacrylate)
10	<ul style="list-style-type: none"> - มีขนาดประมาณ 2.0 - 5.0 มม. ขึ้นกับขนาดของเม็ดปูบูรีมีลักษณะกลมเป็นเม็ดปูบูรีอยู่ด้านใน และมีลักษณะยึดหยุ่นสีใสอยู่ห่อหุ้มอยู่ด้านนอก - หลังจากอบแล้วด้านนอกมีสีขาว มีการห่อหุ้มหนาแน่นร่างเป็นเม็ดกลม ผิวเรียบถึงขุ่นระ
15	<ul style="list-style-type: none"> - มีขนาดประมาณ 2.0 - 4.3 มม. ขึ้นกับขนาดของเม็ดปูบูรี มีลักษณะกลมเป็นเม็ดปูบูรีอยู่ด้านใน และมีลักษณะยึดหยุ่นสีใสอยู่ห่อหุ้มอยู่ด้านนอก - หลังจากอบแล้วด้านนอกมีสีขาว มีการห่อหุ้มหนาเล็กน้อย ผิวเรียบ และขุ่นระเล็กน้อย
20	<ul style="list-style-type: none"> - มีขนาดประมาณ 1.8 - 4.35 มม. มีลักษณะกลมเป็นเม็ดปูบูรีอยู่ด้านใน และมีลักษณะยึดหยุ่นสีใสอยู่ห่อหุ้มอยู่ด้านนอก - หลังจากอบแล้วด้านนอกมีสีขาว มีการห่อหุ้มหนาเล็กน้อย รูปร่างเป็นเม็ดกลม ผิวเรียบและมีผิวขุ่นระน้อย
25	<ul style="list-style-type: none"> - มีขนาดประมาณ 1.8 - 4.1 มม. มีลักษณะกลมเป็นเม็ดปูบูรีอยู่ด้านใน และมีลักษณะยึดหยุ่นสีใสอยู่ห่อหุ้มอยู่ด้านนอก - หลังจากอบแล้วด้านนอกมีสีขาว มีการห่อหุ้มบางรูปร่างเป็นเม็ดกลม ผิวเรียบและขุ่นระ

จากการห่อหุ้มปูียูเรียด้วยพอลิเมอร์ที่ใช้ปริมาณปูียูเรีย 10, 15, 20 และ 25 กรัม พนวจมีลักษณะโดยทั่วไป คือ สาร poly(acrylamide-co-ethylene glycol dimethacrylate) ลักษณะเป็นรูปสีขาวใสห่อหุ้มเม็ดปูียูเรีย มีขนาดประมาณ 2.00-5.00 มม. ผิวเรียบถึงขุรระ

4.2 การเคลือบพอลิเมอร์ห่อหุ้มปูียูเรีย

ลักษณะทางกายภาพจากการเคลือบ poly(acrylamide-co-ethylene glycol dimethacrylate) ห่อหุ้มปูียูเรียด้วย polystyrene และ wax อย่างละ 1 กรัม และ 2 กรัม ที่ปริมาณยูเรียต่าง ๆ มีผลแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ลักษณะ พอลิเมอร์ห่อหุ้มปูียูเรียปริมาณ 10, 15, 20 และ 25 กรัม ที่ผ่านการเคลือบ 1 กรัม และ 2 กรัม

ปริมาณสารเคลือบ (กรัม)	ปริมาณปูียูเรีย ^{ที่ใช้การห่อหุ้ม(กรัม)}	ลักษณะที่สังเกตได้
1	10	- มีขนาดประมาณ 2.1 - 4.1 มม. มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีขาว ผิวเรียบ
	20	- มีขนาดประมาณ 2.1 - 4.3 มม. มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีขาว ผิวเรียบและขุรระเล็กน้อย เกาะตัวเป็นก้อน 2-3 ก้อน ก้อนละ 3-4 เม็ด
2	10	- มีขนาดประมาณ 2.5 - 4.6 มม. มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีขาว ผิวเรียบและขุรระเล็กน้อย เกาะตัวเป็นก้อน 2-3 ก้อนก้อนละ 2-3 เม็ด
	15	- มีขนาดประมาณ 2.8 - 4.5 มม. มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีขาว ผิวเรียบเกาะตัวเป็นก้อน 2-3 ก้อนก้อนละ 2-3 เม็ด
	20	- มีขนาดประมาณ 3.0 - 4.9 มม. มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีขาว ผิวเรียบ เกาะตัวเป็นก้อน 2-3 ก้อนก้อนละ 2-3 เม็ด
	25	- มีขนาดประมาณ 2.6- 4.7 มม. มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีขาว ผิวเรียบและขุรระ เกาะตัวเป็นก้อน 3-4 ก้อนก้อนละ 5-6 เม็ด

ลักษณะการเคลือบโดยใช้ polystyrene และ wax อย่างละ 1 กรัมในคลอร์ฟอร์ม 5 มิลลิตร มีการเคลือบไม่สม่ำเสมอ ทำให้พื้นผิวมีลักษณะขุบระ ส่วนที่เคลือบโดยใช้สารเคลือบอย่างละ 2 กรัม มีผิวที่เรียบและขุบระเล็กน้อย ในกรณีแรกมีสารเคลือบน้อยเกินไปจึงทำการเคลือบสม่ำเสมอ

ปริมาณแปอร์เซ็นต์การห่อหุ้ม จากพอลิเมอร์ห่อหุ้มปู๊บูร์เรียมที่ผ่านการเคลือบ 1 กรัม และ 2 กรัม โดยพอลิเมอร์ห่อหุ้มปู๊บูร์เรียม 10, 15, 20 และ 25 กรัม ทั้งนี้หาปริมาณในไตรเจน ไคลวิช Kjeldahl และ DMAB methods (ตารางที่ 4.4)

ในปริมาณสารเคลือบ 1 กรัม ได้ทำการสุ่มเลือกปริมาณปู๊บูร์เรียมที่ 10 กรัม และ 20 กรัม เป็นตัวทดสอบการควบคุมการปลดปล่อยเบรียนเทียบกับการปลดปล่อยที่ใช้ปริมาณสารเคลือบ 2 กรัม เพื่อหาปริมาณสารเคลือบที่ควบคุมการปลดปล่อยได้ดีที่สุดทำการทดลองศึกษาต่อไป
ตารางที่ 4.4 ร้อยละการห่อหุ้มปู๊บูร์เรียมจากพอลิเมอร์ที่ผ่านการเคลือบ 1 กรัม และ 2 กรัม เมื่อใช้ปู๊บูร์เรียมในปริมาณ 10, 15, 20 และ 25 กรัม

ปริมาณสารเคลือบ (กรัม)	ปริมาณปู๊บูร์เรียม (กรัม)	แปอร์เซ็นต์การห่อหุ้ม
1	10	46.20
	15	-
	20	56.02
	25	-
2	10	47.38
	15	51.67
	20	49.62
	25	49.63

4.3 ผลของพอลิเมอร์ที่เป็น control

4.3.1 ลักษณะทางกายภาพของพอลิเมอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มปีบยูเรีย

Poly(acrylamide-co-ethylene glycol dimethacrylate) ที่เตรียมจากปฏิกิริยาระหว่าง acrylamide 0.03 โมล กับ ethylene glycol dimethacrylate 0.003 โมล ในสารละลายน้ำฟอร์ม 25 มล. โดยใช้ benzoyl peroxide 0.1 กรัม เป็นตัวเริ่ม ความเร็วในการกวน 210 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 5 นาที ทำการกวนต่อจนตัวท่าละลายควบแน่นจนหมด จนเกิดเป็นโภพอลิเมอร์โครงข่ายตาข่าย นำไปป้อนให้แห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 °C และการเคลือบโภพอลิเมอร์ที่ได้ (ที่ยังไม่ได้นำไปห่อหุ้มปีบยูเรีย) ด้วย polystyrene และ wax ในปริมาณ 1 กรัม และ 2 กรัม สรุปในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ลักษณะทางกายภาพของพอลิเมอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มปีบยูเรียและพอลิเมอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มปีบยูเรียที่ทำการเคลือบ 1 กรัม และ 2 กรัม

ปริมาณสารเคลือบที่ไม่ได้ห่อหุ้มปีบยูเรีย(กรัม)	ลักษณะที่สังเกตได้
0	- มีลักษณะเป็นตัวก้อนเป็นยางเหนียวสีใส เมื่อนำไปป้อนแล้วมีลักษณะเป็นรูนขิดหุบ สีขาวใสซึ่งตัวเป็นก้อน
1	- สารเคลือบมีสีขาวห่อหุ้มพอลิเมอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มปีบยูเรีย ผิวเรียบเป็นสารเคลือบและการเป็นแห่งๆ บนพอลิเมอร์
2	- สารเคลือบมีสีขาวห่อหุ้มพอลิเมอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มปีบยูเรีย ผิวเรียบเล็กน้อย

จากการหาปริมาณยูเรียที่มีอยู่ในพอลิเมอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มปีบยูเรียและพอลิเมอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มปีบยูเรียที่ทำการเคลือบ 1 กรัม และ 2 กรัม ตลอดจนพอลิเมอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มที่ทำการเคลือบ 1 กรัม และ 2 กรัม โดยการนำพอลิเมอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มปีบยูเรียที่อบแห้งแล้ว 2.0000 ± 0.0010 กรัม ทำการ reflux เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้ววัดค่า N-Urea โดยวิธี *p*-dimethylaminobenzaldehyde และ Kjeldahl methods สรุปผลในตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ปริมาณยูเรียที่มีอยู่ในพอดิเมอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มปีบยูเรีย (control) และพอดิเมอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มที่ทำการเคลือบ 1 กรัม และ 2 กรัม

ปริมาณสารเคลือบ (กรัม)	ปริมาณพอดิเมอร์ที่ สังเคราะห์ได้ (กรัม)	ปริมาณยูเรียที่พบ (กรัม)	เปอร์เซ็นต์การห่อหุ้ม
0	9.21	0.12	1.29
1	3.51	0.02	0.68
2	5.78	0.048	0.83

4.4 ศึกษาปริมาณยูเรียในพอดิเมอร์ห่อหุ้มยูเรีย

จากการวัดค่า % การห่อหุ้มของพอดิเมอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มปีบยูเรีย (control) พบว่าในพอดิเมอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มปีบยูเรียมีค่าปริมาณยูเรียที่พบเท่ากับ 0.12 กรัม ดังนั้นปริมาณร้อยละยูเรียที่ห่อหุ้นได้จริงแสดงผลดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ปริมาณยูเรียที่มีอยู่จริงในพอดิเมอร์ห่อหุ้มปีบยูเรีย

ปริมาณสารเคลือบ (กรัม)	ปริมาณยูเรียเริ่มต้นที่ใส่เข้าไป (กรัม)	เปอร์เซ็นต์การห่อหุ้ม
0	10	57.53
	15	59.79
	20	59.66
	25	57.54
1	10	45.51
	15	-
	20	55.33
	25	-
2	10	46.55
	15	50.84
	20	48.79
	25	48.80


จากการทดลองการห่อหุ้มปูบยูเรียด้วยพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ที่ห่อหุ้มบยูเรียและผ่านการเคลือบ 1 กรัม และ 2 กรัม พบว่า จากพอลิเมอร์ที่ห่อหุ้มบยูเรียที่ใช้ปริมาณ 15 กรัม มีเปอร์เซ็นต์การห่อหุ้มสูงที่สุด คือ 59.79 ซึ่งมีค่าไกส์เคียงกันที่ใช้ปูบยูเรียปริมาณ 20 กรัม คือ 59.66 เปอร์เซนต์ รองลงมา คือ ปริมาณบยูเรีย 25 กรัม และ 10 กรัมซึ่งมีค่าไกส์เคียงกัน คือ 57.54 และ 57.53 ตามลำดับ และจากพอลิเมอร์ที่ห่อหุ้มบยูเรียและผ่านการเคลือบ 2 กรัม พบว่า จากพอลิเมอร์ที่ห่อหุ้มบยูเรียที่ผ่านการเคลือบ 2 กรัม ที่ใช้ปริมาณบยูเรีย 15 กรัม มีเปอร์เซ็นต์การห่อหุ้มสูงที่สุด คือ 50.84 รองลงมา คือ ที่ใช้ปูบยูเรียปริมาณ 25 และ 20 กรัม ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์การห่อหุ้มบยูเรียไกส์เคียงกัน คือ 48.80 48.79 ตามลำดับ และที่ปริมาณบยูเรีย 10 กรัม มีเปอร์เซ็นต์การห่อหุ้มน้อยสุด คือ 46.55

4.5 ศึกษาการปลดปล่อยบยูเรีย

4.5.1 การปลดปล่อยบยูเรียที่ pH 5

การปลดปล่อยบยูเรียจากพอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้มบยูเรีย (%) การห่อหุ้ม 57.53 เมื่อใช้ปริมาณบยูเรีย 10 กรัม) และพอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้มบยูเรียที่ผ่านการเคลือบ 1 กรัม และ 2 กรัม (%) การห่อหุ้ม 45.51 และ 46.55 ตามลำดับ เมื่อใช้ปริมาณบยูเรีย 10 กรัม) ในสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 5 ที่ อุณหภูมิห้อง (รูปที่ 4.1) พบว่าการปลดปล่อยบยูเรียของพอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้มบยูเรีย (%) การห่อหุ้ม 57.53) มีอัตราการปลดปล่อยบยูเรียหนดภายในเวลา 2 ชั่วโมง และพอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้มบยูเรียที่ผ่านการเคลือบ 1 กรัม (%) การห่อหุ้ม 45.51) มีปลดปล่อยบยูเรียหนดภายใน 2 ชั่วโมง เช่นกัน พอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้มบยูเรียที่ผ่านการเคลือบ 2 กรัม (%) การห่อหุ้ม 46.55) มีปลดปล่อยบยูเรียหนดภายใน 24 ชั่วโมง และอัตราการปลดปล่อยพอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้มบยูเรีย (%) การห่อหุ้ม 57.53) มีการปลดปล่อยเร็วที่สุด รองลงมา คือ พอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้มบยูเรียที่ผ่านการเคลือบ 1 กรัม (%) การห่อหุ้มที่ 45.51) และ พอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้มบยูเรียที่ผ่านการเคลือบ 2 กรัม (%) การห่อหุ้มที่ 46.55) มีอัตราการปลดปล่อยช้าที่สุดซึ่งเลือกที่จะใช้สารเคลือบปริมาณ 2 กรัม ทำการทดลองเพื่อศึกษาความแปรอันต่อไป


สำหรับกรณีที่เปลี่ยนตัวการปลดปล่อยเกิน 100% นั้น เนื่องจากโภพอลิเมอร์ที่เตรียมขึ้น เพื่อใช้เป็นสารห่อหุ้มบยูเรียเป็นสารประกอบพอกพอลิเอไมค์ ซึ่งมีในโครงสร้างเป็นองค์ประกอบ และการศึกษาการปลดปล่อยบยูเรียได้ทางในรูป $N-NH_2$ ก่อนแล้วจึงคำนวณขึ้นกับปริมาณบยูเรีย ดังนั้นในกระบวนการศึกษาการปลดปล่อยจะเป็นไปได้ว่านี้ปริมาณในโครงสร้างส่วนมากจากโภพอลิเมอร์คงกล่าวด้วย



รูปที่ 4.1 การปลดปล่อยยูเรียของพอลิเมอร์ที่ห่อหุ้มปูียูเรียที่ปริมาณยูเรีย 10 กรัม และพอลิเมอร์ที่ห่อหุ้มปูียูเรียที่ปริมาณ 10 กรัม ที่ผ่านการเคลือบ 1 กรัม และ 2 กรัม ในสารละลายน้ำ pH 5 ที่อุณหภูมิห้อง


4.5.2 การปลดปล่อยยูเรียในสารละลายน้ำฟลีฟอร์ที่ pH 5, pH 7 และ pH 8

การปลดปล่อยยูเรียจากปูียูเรียที่ห่อหุ้มด้วยพอลิเมอร์ (% ห่อหุ้ม 46.55 เมื่อใช้ยูเรีย 10 กรัม) ที่ผ่านการเคลือบ 2 กรัม ในสารละลายน้ำฟลีฟอร์ที่ pH 5, pH 7 และ pH 8 ที่อุณหภูมิห้อง (รูปที่ 4.2) พบว่าการปลดปล่อยยูเรียในสารละลายน้ำฟลีฟอร์ที่ pH 5 มีการปลดปล่อยยูเรียหมดภายในเวลา 24 ชั่วโมง ในสารละลายน้ำฟลีฟอร์ที่ pH 7 มีปลดปล่อยยูเรียหมดภายใน 8 ชั่วโมง และในสารละลายน้ำฟลีฟอร์ที่ pH 8 มีการปลดปล่อยยูเรียหมดภายในเวลา 2 ชั่วโมง และอัตราการปลดปล่อยในสารละลายน้ำฟลีฟอร์ที่ pH 5 มีอัตราการปลดปล่อยช้าที่สุด รองลงมาคือ สารละลายน้ำฟลีฟอร์ที่ pH 8 และสารละลายน้ำฟลีฟอร์ที่ pH 7 ตามลำดับ




รูปที่ 4.2 การปลดปล่อยยูเรียของพอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้มปูียูเรีย (% การห่อหุ้ม 46.55 เมื่อใช้บริมาณยูเรีย 10 กรัม) ผ่านการเคลือบ 2 กรัม ในสารละลายน้ำฟลีฟอร์ pH 5, pH 7 และ pH 8 ที่อุณหภูมิห้อง

การปลดปล่อยยูเริขจากปุ๋ยยูเริขที่ห่อหุ้มด้วยพอลิเมอร์ (% ห่อหุ้ม 50.84 เมื่อใช้ปริมาณ 15 กรัม) ที่ผ่านการเคลือบ 2 กรัม ในสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 5, pH 7 และ pH 8 ที่อุณหภูมิห้อง (รูปที่ 4.3) พบว่าการปลดปล่อยยูเริขในสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 5 มีการปลดปล่อยยูเริขหมดภายในเวลา 12 ชั่วโมง ในสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 7 มีปลดปล่อยยูเริขหมดภายใน 3 ชั่วโมง และในสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 8 มีปลดปล่อยยูเริขหมดภายใน 2 ชั่วโมง และอัตราการปลดปล่อยในสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 5 มีอัตราการปลดปล่อยช้าที่สุด รองลงมาคือ สารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 8 และสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 7 มีค่าใกล้เคียงกัน



รูปที่ 4.3 การปลดปล่อยยูเริขของพอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้มปุ๋ยยูเริข (% การห่อหุ้ม 50.84 เมื่อใช้ปริมาณยูเริข 15 กรัม) ที่ผ่านการเคลือบ 2 กรัม ในสารละลายน้ำฟเฟอร์ pH 5, pH 7 และ pH 8 ที่อุณหภูมิห้อง


การปลดปล่อยยูเริขจากพอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้มปุ๋ยยูเริข (% การห่อหุ้ม 48.79 เมื่อใช้ปริมาณยูเริข 20 กรัม) ที่ผ่านการเคลือบ 2 กรัม ในสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 5, pH 7 และ pH 8 ที่อุณหภูมิห้อง (รูปที่ 4.4)



รูปที่ 4.4 การปลดปล่อยปูยเรียของพอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้มปูยเรีย (% การห่อหุ้ม 48.79 เมื่อใช้ปริมาณปูยเรีย 20 กรัม) ผ่านการเคลือบ 2 กรัม ในสารละลายน้ำฟเฟอร์ pH 5, pH 7 และ pH 8 ที่อุณหภูมิห้อง

พบว่าการปลดปล่อยปูยเรียในสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 5 มีการปลดปล่อยปูยเรียหมดภายในเวลา 8 ชั่วโมง ในสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 7 มีปลดปล่อยปูยเรียหมดภายใน 8 ชั่วโมง และในสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 8 มีปลดปล่อยปูยเรียหมดภายใน 2 ชั่วโมง และอัตราการปลดปล่อยปูยเรียในสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 7 มีอัตราการปลดปล่อยช้าที่สุด รองลงมาคือ สารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 5 และสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 8 ตามลำดับ


การปลดปล่อยปูยเรียจากพอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้มปูยเรีย (% การห่อหุ้ม 48.80 เมื่อใช้ปริมาณปูยเรีย 25 กรัม) ผ่านการเคลือบ 2 กรัม ในสารละลายน้ำฟเฟอร์ pH 5, pH 7 และ pH 8 ที่อุณหภูมิห้อง(รูปที่ 4.5) พบว่าการปลดปล่อยปูยเรียในสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 5 มีการปลดปล่อยปูยเรียหมดภายในเวลา 8 ชั่วโมง ในสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 7 มีปลดปล่อยปูยเรียหมดภายใน 3 ชั่วโมง และในสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 8 มีปลดปล่อยปูยเรียหมดภายใน 2 ชั่วโมง และอัตราการปลดปล่อยในสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 5 มีอัตราการปลดปล่อยช้าที่สุด รองลงมาคือ สารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 8 และสารละลายน้ำฟเฟอร์ที่ pH 7 มีค่าไกล์เคียงกัน



รูปที่ 4.5 การปลดปล่อยยูเรียของพอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้มปุ๋ยยูเรีย (% การห่อหุ้ม 48.80 เมื่อใช้ปริมาณยูเรีย 25 กรัม) ผ่านการเคลือบ 2 กรัม ในสารละลายน้ำฟีฟอร์ pH 5, pH 7 และ pH 8 ที่อุณหภูมิห้อง


4.5.3 การปลดปล่อยยูเรียจากพอลิเมอร์ห่อหุ้มปุ๋ยยูเรียที่ผ่านการเคลือบ 2 กรัม

การปลดปล่อยยูเรียจากพอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้มปุ๋ยยูเรียที่ % การห่อหุ้ม 46.55, 50.84, 48.79 และ 48.80 เวลาใช้ยูเรีย 10, 15, 20 และ 25 กรัม ตามลำดับ ที่ผ่านการเคลือบ 2 กรัม ในสารละลายน้ำฟีฟอร์ที่ pH 5 ที่อุณหภูมิห้อง (รูปที่ 4.6) พบว่าการปลดปล่อยปุ๋ยยูเรียจากพอลิเมอร์ห่อหุ้มปุ๋ยยูเรียที่ % การห่อหุ้ม 46.55 มีการปลดปล่อยยูเรียหมดภายในเวลา 24 ชั่วโมง ที่ % การห่อหุ้ม 50.84 มีการปลดปล่อยยูเรียหมดภายในเวลา 2 ชั่วโมง, ที่ % การห่อหุ้ม 48.79 มีการปลดปล่อยยูเรียหมดภายในเวลา 8 ชั่วโมง และที่ % การห่อหุ้ม 48.80 มีการปลดปล่อยยูเรียหมดภายในเวลา 8 ชั่วโมง และอัตราการปลดปล่อยจากพอลิเมอร์ห่อหุ้มปุ๋ยยูเรีย คือ ที่ % การห่อหุ้ม $50.84 > 48.79 \cong 48.80 > 46.55$ ตามลำดับ




รูปที่ 4.6 การปลดปล่อยยูเรียของพอลิเมอร์ที่ห่อหุ้นปุ๋ยยูเรีย ในสารละลายน้ำฟีฟอර์ที่ pH 5 ที่อุณหภูมิห้อง

การปลดปล่อยยูเรียจากพอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้นปุ๋ยยูเรียที่ % การห่อหุ้น 46.55, 50.84, 48.79 และ 48.80 เมื่อใช้ยูเรีย 10, 15, 20 และ 25 กรัม ตามลำดับ ที่ผ่านการเคลือบ 2 กรัม ในสารละลายน้ำฟีฟอර์ที่ pH 7 ที่อุณหภูมิห้อง (รูปที่ 4.7) พบว่าการปลดปล่อยปุ๋ยยูเรียจากพอลิเมอร์ห่อหุ้นปุ๋ยยูเรียที่ % การห่อหุ้น 46.55, 50.84 และ 48.79 มีการปลดปล่อยยูเรียหมดภายในเวลา 3 ชั่วโมง, และที่ % การห่อหุ้น 48.80 มีการปลดปล่อยยูเรียหมดภายในเวลา 8 ชั่วโมง และอัตราการปลดปล่อยจากพอลิเมอร์ห่อหุ้นปุ๋ยยูเรีย ก็คือ ที่ % การห่อหุ้น $46.55 = 50.84 = 48.84 > 48.79$ ตามลำดับ



รูปที่ 4.7 การปลดปล่อยยูเรียของพอลิเมอร์ที่ห่อหุ้นปุ๋ยยูเรียในสารละลายน้ำฟีฟอර์ pH 7 ที่อุณหภูมิห้อง


การปลดปล่อยยูเรียจากพอลิเมอร์ที่ทำการห่อหุ้นปูร์ยูเรียที่ % การห่อหุ้น 46.55, 50.84, 48.79 และ 48.80 เมื่อใช้ยูเรีย 10, 15, 20 และ 25 กรัม ตามลำดับ ที่ผ่านการเคลือบ 2 กรัม ในสารละถายบัฟเฟอร์ที่ pH 8 ที่อุณหภูมิห้อง (รูปที่ 4.8) พบว่าการปลดปล่อยยูเรียจากพอลิเมอร์ห่อหุ้นปูร์ยูเรียในช่วง 1 ชั่วโมงแรกมีลักษณะการปลดปล่อยที่ใกล้เคียงกัน และเมื่อเวลาผ่านไปพบว่าที่ % การห่อหุ้น 46.55 และ 50.84 มีลักษณะการปลดปล่อยยูเรียมีค่าใกล้เคียงกัน และที่ % การห่อหุ้น 48.79 และ 48.80 มีลักษณะการปลดปล่อยยูเรียมีค่าใกล้เคียงกัน และตัวอย่างทั้ง 4 มีการปลดปล่อยยูเรีย慢คงภายใน 2 ชั่วโมง และอัตราการปลดปล่อยของพอลิเมอร์ห่อหุ้นปูร์ยูเรีย คือ ที่ % การห่อหุ้น $48.79 = 48.84 > 50.84 > 46.55$ ตามลำดับ



รูปที่ 4.8 การปลดปล่อยยูเรียของพอลิเมอร์ที่ห่อหุ้นปูร์ยูเรียในสารละถายบัฟเฟอร์ pH 8 ที่อุณหภูมิห้อง


4.6 ลักษณะพื้นผิวของพอลิเมอร์ห่อหุ้นปูร์ยูเรีย

เมื่อพอลิเมอร์ที่ห่อหุ้นปูร์ยูเรีย (%polymer-encapsulated urea เมื่อใช้ปริมาณยูเรีย 10 กรัม) ทำการควบคุมการปลดปล่อยได้ดีที่สุด นาสิกษาลักษณะภายนอกด้วยกล้องจุลทรรศน์นิคสแตเทอริโอลไมโครสโคปที่กำลังขยาย 2.5 เท่า (รูปที่ 4.9) พบว่าเม็ดปูร์ยูเรีย (ดังรูป ก) มีลักษณะผิวนิ่ม ลักษณะผิวของพอลิเมอร์ห่อหุ้นปูร์ยูเรีย (ดังรูป ข) พบว่ามีลักษณะผิวที่ขรุขระเป็นลักษณะหนาขึ้น ห่อหุ้นเม็ดปูร์ยูเรีย ลักษณะพอลิเมอร์ห่อหุ้นปูร์ยูเรียที่ผ่านการเคลือบ 1 กรัม (ดังรูป ค) พบว่ามีการเคลือบพอลิเมอร์ ห่อหุ้นปูร์ยูเรียอย่างไม่สม่ำเสมอ และที่พอลิเมอร์ห่อหุ้นปูร์ยูเรียที่ผ่านการเคลือบ 2 กรัม (ดังรูป ง) พบว่า มีการเคลือบอย่างสม่ำเสมอ



รูปที่ 4.9 ลักษณะทางกายภาพภายนอกที่กำลังขยาย 2.5 เท่า (ก) เม็ดปุ๋ยurea (ข) พอดิเมอร์ห่อหุ้มปุ๋ยurea (ค) พอดิเมอร์ห่อหุ้มปุ๋ยureaที่ผ่านการเคลือบ 1 กรัม (ง) พอดิเมอร์ห่อหุ้มปุ๋ยureaที่ผ่านการเคลือบ 2 กรัม

เมื่อพอดิเมอร์ที่ห่อหุ้มปุ๋ยurea (%polymer-encapsulated urea เมื่อใช้ปริมาณurea 10 กรัม) ทำการควบคุมการปลดปล่อยได้ที่สูงมาก่อนแล้วก็จะทำให้เกิดลักษณะทางกายภาพในด้านกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอในโครงสร้างที่กำลังขยาย 2.5 เท่า (รูปที่ 4.9) พบว่าพอดิเมอร์ห่อหุ้มปุ๋ยureามีลักษณะเป็นบางชิ้นห่อหุ้มเม็ดปุ๋ยurea (ดังรูป ก) และพอดิเมอร์ห่อหุ้มปุ๋ยureาที่ผ่านการเคลือบ 1 กรัม (ดังรูป ข) พบว่า มีลักษณะสารเคลือบเม็ดปุ๋ยอยู่ 2 ชั้น และมีความหนาในการเคลือบไม่สม่ำเสมอ กันต่างกันที่การเคลือบพอดิเมอร์ห่อหุ้มปุ๋ยureาที่ผ่านการเคลือบ 2 กรัม (ดังรูป ค) พบว่า มีการเคลือบหนาอย่างสม่ำเสมอกว่า



รูปที่ 4.10 ลักษณะทางกายภาพภายในที่กำลังขยาย 2.5 เท่า (ก) พอดิเมอร์ห่อหุ้ม

(ข) พอดิเมอร์ห่อหุ้มปูยูเรียที่ผ่านการเคลือบ 1 กรัม (ค) พอดิเมอร์ห่อหุ้มปูยูเรียที่ผ่านการเคลือบ 2 กรัม

วิจารณ์ผลการทดลอง

การเตรียมพอดิเมอร์ห่อหุ้มปูยูเรีย จากการทดลองโดยใช้ปริมาณยูเรียที่ถูกห่อหุ้มในปริมาณต่าง ๆ กัน คือ 10, 15, 20, และ 25 กรัม พบว่า พอดิเมอร์ห่อหุ้มปูยูเรียส่วนใหญ่มีลักษณะขีดข่วนสีขาวใสผิวนิ่มนิ่งๆ ขณะ และปริมาณปูยูเรียที่ใช้มีผลต่อการห่อหุ้มของพอดิเมอร์ต่างกัน คือ ที่ปริมาณยูเรีย 15 และ 20 กรัม มีปอร์เซนต์การห่อหุ้มใกล้เคียงกัน คือ 59.79 และ 59.66 ตามลำดับ และที่ปริมาณยูเรีย 10 และ 25 กรัม มีปอร์เซนต์การห่อหุ้มที่ใกล้กัน คือ 57.53 และ 57.54 ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการห่อหุ้มที่ไม่เท่ากัน ที่ปริมาณยูเรียที่ระดับหนึ่งจะทำให้การเกิดพอดิเมอร์ปริมาณหนึ่ง คือ ที่ปริมาณยูเรีย 15 และ 25 กรัม จะมีการเกิด

พอลิเมอร์ขึ้นมาห่อหุ้มในปริมาณหนึ่ง เมื่อใช้ปริมาณปูียูเรียชี 10 กรัม ทำให้ความสามารถในการเกิดพอลิเมอร์มากกว่าทำให้เกิดโครงร่างชาข่ายห่อหุ้มยูเรียได้มาก และที่ปริมาณปูียูเรีย 25 กรัม ทำให้เกิดโครงร่างชาข่ายห่อน้อยเนื่องจากปริมาณปูียูเรียที่มากทำให้เกิดโครงร่างชาข่ายได้ไม่ดี และพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นห่อหุ้มปูียูเรียลักษณะที่บางกว่าในการใช้ปริมาณปูียูเรียอื่นๆ ที่ทำการทดลองและพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจะไม่ทำการห่อหุ้มปูียแต่จะจับตัวเป็นกลุ่มพอลิเมอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยของ Abraham และ Pillai (1996) พบว่า การห่อหุ้มยูเรียด้วยพอลิเมอร์แบบบริช free radical polymerization จะมีเปอร์เซ็นต์การห่อหุ้มอยู่ในช่วง 81 – 88 เปอร์เซ็นต์ แต่ในการทดลองการทดลองจริงมีเพียง 57 – 60 เปอร์เซ็นต์ อาจเกิดจากสารตัวทำละลายเกิดการควบแน่นไม่หนดจึงเกิดพอลิเมอร์ไม่เต็มที่หรือยูเรียอาจสูญเสียไปในขั้นตอนการถังโภพอลิเมอร์

เมื่อทำการเคลือบด้วย polystyrene และ wax อย่างละ 1 และ 2 กรัม พบว่า ที่ปริมาณ 2 กรัม มีการปลดล็อกยูเรียออกมากกว่าเคลือบด้วย 1 กรัม เนื่องจากการเคลือบมีลักษณะผิวที่เหมาะสมกว่า คือ มีลักษณะเรียบและเคลือบผิวพอลิเมอร์ห่อหุ้มปูียูเรียได้ทั่วถึงกว่า

เมื่อศึกษาเปอร์เซ็นต์การห่อหุ้มปูียูเรียที่ผ่านการเคลือบ พบว่า เปอร์เซ็นต์การห่อหุ้มยูเรียอยู่กับเปอร์เซ็นต์การห่อหุ้มปูียูเรียด้วยพอลิเมอร์ซึ่งมีลักษณะแปรผันตามกันและเมื่อมีเปอร์เซ็นต์การห่อหุ้มอยู่มากแสดงว่ามีปริมาณพอลิเมอร์ห่อหุ้มยูเรียอยู่น้อยเมื่อทำการปลดล็อกทำให้เกิดการปลดปล่อยยูเรียออกมากขึ้นๆ เมื่อศึกษาการปลดปล่อยในสารละลายบัฟเฟอร์ที่ pH ต่าง ๆ พบว่า ที่สารละลายบัฟเฟอร์ pH 5 มีการปลดปล่อยออกมาช้าที่สุดและมีการเวลาในการปลดปล่อยนานที่สุด รองลงมา คือ pH 7 และ pH 8 อาจเนื่องจากปูียูเรียมีสมบัติเป็นเบนซิงสามารถละลายในสารละลายที่เป็นเบนซิได้ดีกว่าสารละลายที่เป็นกลางและ กรด ทำให้ความสามารถในการถ่ายโอนสาร หรือเกิดการแพร่ได้ดีกว่าในสารละลายที่เป็นเบสลักษณะ กด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องของปุณฑริก (2544) พบว่าที่สารละลายที่เป็นกรดจะมีการปลดปล่อยได้เร็วกว่าในสารละลายที่เป็นเบส จึงกล่าวได้ว่าความสามารถในการปลดปล่อยยูเรียขึ้นกับชนิดของพอลิเมอร์ที่นำมากห่อหุ้มปูียูเรีย และจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องของ Shavit และคณะ (1994) ได้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแทรกซึมของน้ำและสารที่ปลดปล่อย คือ ชนิดของปูีย (ความสามารถในการละลาย, ความหนาแน่น) ชนิดของสารที่ห่อหุ้ม, ความเข้มข้นของสารเคลือบ, ขนาดของสารเคลือบและเด่นผ่านชูนย์กลางของรูเปิด มีผลต่อการปลดปล่อยปูีย

ค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเนื่องจากสารที่ใช้ทดสอบปริมาณยูเรียในการวัดค่าเปอร์เซ็นต์การห่อหุ้มและเปอร์เซ็นต์การปลดปล่อยเป็นสารคนละนิยมกันจึงทำให้ผลของการเกิดการคลาดเคลื่อนได้ และในการสุ่มตัวอย่างนำมารวัดค่าปริมาณยูเรียอาจไม่ดีพอทำให้ค่าที่ได้คลาดเคลื่อนได้

จากการศึกษาลักษณะภายนอกและภายในของพอลิเมอร์ห่อหุ้มปูียูเรียที่ปลดปล่อยยูเรียออกมาซ้าสูด (% การห่อหุ้ม 46.55 เมื่อใช้ปูียูเรีย 10 กรัม) ด้วยกล้อง stereoview ในโกรสโคปที่กำลังขยาย 2.5 เท่า พบว่าลักษณะภายนอกที่ห่อหุ้มปูียูเรียมีลักษณะผิวขรุขระสีขาวใสและลักษณะภายนอกมีลักษณะพอลิเมอร์ชั้นบาง ๆ ห่อหุ้มเม็ดปูียูเรีย พอลิเมอร์ห่อหุ้มปูียูเรียที่ผ่านการเคลือบ 1 และ 2 กรัม จากลักษณะภายนอก พบว่าที่ใช้สารเคลือบอย่างละ 1 กรัมมีลักษณะผิวขรุขระและเคลือบผิวพอลิเมอร์ห่อหุ้มปูียูเรียไม่ทั่วถึงต่างกับที่ 2 กรัม จะมีลักษณะเรียบ และลักษณะภายนอกเป็นเยื่อห่อหุ้มเม็ดปูียูเรีย 2 ชั้น แต่ที่ปริมาณสารเคลือบ 2 กรัม มีความหนาแน่นมากกว่า 1 กรัม