

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรรมมีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีเป็นอาหารพืชหรือบำรุงดิน เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น การเพิ่มผลผลิตการเกษตรของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการใช้ปุ๋ยเป็นจำนวนมาก ปุ๋ยจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงคุณภาพพืช ธาตุอาหารที่พืชต้องการบัน្តมาจากดิน การจะดึงของดิน การคงรักษาธาตุอาหารในดินและการระเหิดมีผลทำให้การเจริญเติบโตของพืชในฤดูกาลต่อไปลดลง (นิยม, 2543) ปัจจุบันดินในประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ได้มีผู้คำนวณไว้ว่า ในไตรมาสที่ 18 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)

ปุ๋ยหยเรีย มีสูตรปุ๋ย คือ (46-0-0) เป็นปุ๋ยที่ปริมาณในโครงสร้างสูงและมีราคาถูก จึงเป็นปุ๋ยที่นิยมใช้มากที่สุด(นุกด้า, 2543) แต่พืชสามารถนำปุ๋ยหยเรียไปใช้ประโยชน์ได้ต่ำกว่า 50% และสูญเสียไปในรูปของแอนโอมเนียที่ระเหยได้และก้าชในไตรมาสที่ 1 ในไตรมาสที่ 2 คุณภาพของดินในแม่น้ำลำคลอง ทะเลในรูป $\text{NO}_3^- \text{-N}$ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมตามมา (Abraham and Pillai, 1996) นอกจากนี้ปุ๋ยหยเรียมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ง่ายเมื่อใส่ลงในดินทำให้ผลตัดก้างเป็นครด แต่ถ้าใส่ในดินที่เป็นด่างอาจสูญเสียได้ง่ายในรูป ก้าช แอนโอมเนีย ในปริมาณปุ๋ยที่มากเกินไปในสารละลายน้ำบริเวณรากพืชจะเข้าขั้นมากจนพืชไม่สามารถดูดซึมน้ำได้หรือสูญเสียน้ำออกจากรากซึ่งเป็นอันตรายต่อพืชทำให้เสียหายต่อการเกษตร และเกิดการสิ้นเปลืองค่าปุ๋ยเป็นอย่างมาก

ได้มีแนวความคิดในการป้องกันการสูญเสียของปุ๋ยหยเรียโดยการผลิตปุ๋ยใหม่ที่เรียกว่าปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยอย่างช้า (slow released fertilizer) หรือ รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ปุ๋ยละลายช้า ทั้งนี้ปุ๋ยคั่งกล่าวสามารถทำได้โดยการเคลือบปุ๋ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยหยเรียด้วยกำมะถัน (Jarrell and Boersma, 1979) ยางธรรมชาติ (Hepburn and Arizal, 1989., Tanboriboonrat and Sirichaiwat, 1996) และพอลิเมอร์ (Abraham and Pillai, 1996) เป็นต้น วัสดุที่ใช้เป็นสารเคลือบเหล่านี้ไม่ยอมให้หยเรียละลายได้อย่างอิสระในสารละลายน้ำ ทำให้การใช้ปุ๋ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความถี่ในการใช้ปุ๋ยและเป็นการลดมลพิษได้อีกด้วยหนึ่ง ปุ๋ยที่ผ่านกระบวนการวิธีการห่อหุ้มหรือเคลือบเม็ดปุ๋ยด้วยสารเคลือบที่ไม่ละลายน้ำหรือน้ำซึมผ่านไม่ได้ ต้องรอให้สารเคลือบที่หุ้มเม็ดปุ๋ยให้อ่อนตัวหรือแตกตัวก่อน เนื้อปุ๋ยจึงสามารถละลายนำไปใช้ได้ เม็ดปุ๋ยที่เคลือบด้วยสารนี้เมื่อสัมผัสกับน้ำในดิน น้ำในดินจะค่อยๆซึมผ่านเปลือกที่ห่อหุ้มเม็ดปุ๋ย และละลายปุ๋ยนั้นเป็นสารละลายน้ำเคลือบที่เข้มข้นภายในเปลือก

ห่อหุ้มเม็ดปู๊ยแต่ละเม็ดทำให้เกิดความดันอัดในชิส汀ภายใน และมีผลทำเปลือกหรือสารเคลือบน้ำ แตกร้าว เนื้อปู๊ยค่อยๆ ละลายออกสู่ดินอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลาระหว่าง นอกจากนี้ปู๊ยในรูปดังกล่าวสามารถลดแรงงานในการใส่ปู๊ยได้อีกด้วย เพราะไม่ต้องใส่ปู๊ยมือๆ เหมือนกับปู๊ยก็ได้

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการห่อหุ้มปู๊ยเรียกว่า โโคพอลิเมอร์ของอะคริลามิคกับ Ethylene glycol dimethacrylate เพื่อความคุณภาพใส่ปู๊ยเขียว

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อเตรียมโโคพอลิเมอร์จากอะคริลามิคกับ Ethylene glycol dimethacrylate โดยใช้เบนโซอิດเปอร์ออกไซด์เป็นตัวเริ่มปฏิกิริยาและใช้คลอโรฟอร์มเป็นตัวทำละลายแล้วทำการเคลือบด้วยพอลิสไตรีนและขี้ผึ้ง

1.2.2 เพื่อศึกษาผลของปริมาณปู๊ยเขียวเริ่มต้นในการถูกห่อหุ้มด้วยพอลิเมอร์

1.3.3 เพื่อศึกษาการปลดปล่อยปู๊ยเขียวในสารละลาย pH ต่างๆ ในอุณหภูมิห้อง

1.3.4 เพื่อศึกษาลักษณะพื้นผิวของพอลิเมอร์ห่อหุ้มปู๊ยเขียว

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

1.3.1. เตรียมโโคพอลิเมอร์จากอะคริลามิค 0.3 กรัม และ ethylene glycol dimethacrylate 0.003 กรัม โดยใช้เบนโซอิດเปอร์ออกไซด์ 0.1 กรัม เป็นตัวเริ่มและใช้คลอโรฟอร์ม 25 มล. เป็นตัวทำละลายแล้วนำไปห่อหุ้มปู๊ยเขียวปริมาณ 10, 15, 20 และ 25 กรัม และการเคลือบชั้นนอกของโโคพอลิเมอร์ด้วยพอลิสไตรีนและขี้ผึ้ง 1 กรัม และ 2 กรัม

1.3.2 หาปริมาณปู๊ยเขียวที่ห่อหุ้มด้วยพอลิเมอร์และเวลาที่ปลดปล่อยออกมาด้วยวิธี

p-dimethylaminobenzaldehyde (DMAB) colorimeter และวิธี Kjeldahl method

1.3.3 ศึกษาการปลดปล่อยปู๊ยเขียวโดยการนำสารตัวบ่งชี้ไปแช่ในสารละลาย pH 5, 7 และ 8 ที่อุณหภูมิ 30 °C โดยเก็บสารละลายตัวบ่งชี้ค่าปริมาณปู๊ยเขียวที่เวลา 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 24 และ 36 ช.ม.

1.3.4 ศึกษาลักษณะพื้นผิวของพอลิเมอร์ที่ห่อหุ้มปู๊ยเขียวด้วยกล้องจุลทรรศน์นิคสเตอร์ไอในโคลสโคป

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ทราบผลของปริมาณปู๊ยเขียวที่เหมาะสมในการทำการห่อหุ้มจากเตรียมโโคพอลิเมอร์อะคริลามิค และ ethylene glycol dimethacrylate

1.4.2 ทราบถึงปริมาณของปูบยูเรียที่สามารถห่อหุ้มด้วยโโคพอลิเมอร์ร่างตาข่ายของอะคริลามีค และ ethylene glycol dimethacrylate

1.4.3 ทราบถึงอิทธิพลของ pH ที่มีผลต่อการปลดปล่อยบยูเรียที่ถูกห่อหุ้มด้วยโโคพอลิเมอร์และสารเคลือบที่อุณหภูมิ 30 °C

1.4.3 เป็นแนวทางในการเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนำไปใช้ทางการเกษตรแทนการใช้ปูบยูเรียแก่พืชในรูปเดิมที่ใช้กันอยู่ทั่วไป