

ภาคผนวก

- (1) ตาราง ก สูตรต่างๆ ที่ใช้เตรียมอิฐบล็อกในการวิจัย ชั้้นทดสอบขนาด $7 \times 19 \times 39$ cm
- (2) ตาราง ข ค่ามวลเฉลี่ยของชั้้นทดสอบอิฐบล็อก (kg)
- (3) ตาราง ค ค่ากำลังอัดเฉลี่ยของชั้้นทดสอบอิฐบล็อก (kg/cm^2)
- (4) ผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 5 กรกฎาคม 2551

Prince of Songkla University
Pattani Campus

(1) ตาราง สูตรต่างๆ ที่ใช้เตรียมอิฐบล็อกในการวิจัย ชั้นทดสอบขนาด 7×19×39 cm

การทดลอง	สูตร	ส่วนผสม				สูตรการผสม (ปูน : วัสดุผสม) โดยปริมาตร	อัตราส่วนการผสม (%)			
		ทราย	แกลบ(%)	[NaOH]	เวลาแช่ (hr)		ปูน	วัสดุผสม	แกลบ	น้ำ
ระยะที่ 1	Cx	หินกลุก	0%	0%	0 ชม.	1 ต่อ 11	8	88.00	0.00	4
	C	หินกลุก	0%	0%	0 ชม.	1 ต่อ 5	15	75.00	0.00	10
	C35	หินกลุก	ไม่ซัด 35%	0%	0 ชม.	1 ต่อ 5	15	48.75	26.25	10
	Cx35	หินกลุก	บด 35%	0%	0 ชม.	1 ต่อ 5	15	48.75	26.25	10
ระยะที่ 2	A50	ละเอียด	ไม่ซัด 50%	0%	0 ชม.	1 ต่อ 5	15	37.50	37.50	10
	B50	หยาบ	ไม่ซัด 50%	0%	0 ชม.	1 ต่อ 5	15	37.50	37.50	10
	C50	หินกลุก	ไม่ซัด 50%	0%	0 ชม.	1 ต่อ 5	15	37.50	37.50	10
	Cx50	หินกลุก	ไม่ซัด 50%	0%	0 ชม.	1 ต่อ 11	8	44.00	44.00	4
	C75	หินกลุก	ไม่ซัด 75%	0%	0 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
ระยะที่ 3	A	ละเอียด	0%	0%	0 ชม.	1 ต่อ 5	15	75.00	0.00	10
	B	หยาบ	0%	0%	0 ชม.	1 ต่อ 5	15	75.00	0.00	10
	A75	ละเอียด	ไม่ซัด 75%	0%	0 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
	B75	หยาบ	ไม่ซัด 75%	0%	0 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
	A75P	ละเอียด	ซัด 75%	0%	0 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
	B75P	หยาบ	ซัด 75%	0%	0 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
	A75T6	ละเอียด	ไม่ซัด 75%	0.3%	6 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
	A75PT6	ละเอียด	ซัด 75%	0.3%	6 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
	A75PT12	ละเอียด	ซัด 75%	0.3%	12 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
	A75PT24	ละเอียด	ซัด 75%	0.3%	24 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
	B75T6	หยาบ	ไม่ซัด 75%	0.3%	6 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
	B75PT6	หยาบ	ซัด 75%	0.3%	6 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
	B75PT12	หยาบ	ซัด 75%	0.3%	12 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
	B75PT24	หยาบ	ซัด 75%	0.3%	24 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
	A75PS6	ละเอียด	ซัด 75%	0.6%	6 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
	A75PS12	ละเอียด	ซัด 75%	0.6%	12 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
	A75PS24	ละเอียด	ซัด 75%	0.6%	24 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
	ระยะที่ 4	B75PS6(7)	หยาบ	ซัด 75%	0.6%	6 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25
B75PS6(14)		หยาบ	ซัด 75%	0.6%	6 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
B75PS6(21)		หยาบ	ซัด 75%	0.6%	6 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
B75PS6		หยาบ	ซัด 75%	0.6%	6 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	10
B75PS6(S20%)		หยาบ	ซัด 75%	0.6%	6 ชม.	1 ต่อ 3.5	20	17.50	52.50	10
B75PS6(Bd)		หยาบ	ซัด 75%	0.6%	6 ชม.	1 ต่อ 5	15	18.75	56.25	*

* ส่วนผสมน้ำ 5% ต่อ น้ำยา 5%

หมายเหตุ

สัญลักษณ์	ความหมาย
A	ทรายละเอียด
B	ทรายหยาบ
C	หินคลุก
x	(ปูน : วัสดุผสม) เท่ากับ (1:11)
(S20%)	ปริมาณปูน เท่ากับ 20%
(Bd)	(น้ำยาประสาน : น้ำ) เท่ากับ (1:1)

สัญลักษณ์	ความหมาย
p	แกลบขัดผิว
75	แทนที่วัสดุผสมด้วยแกลบ 75%
50	แทนที่วัสดุผสมด้วยแกลบ 50%
T	แช่แกลบใน สลล.NaOH 0.3%
S	แช่แกลบใน สลล.NaOH 0.6%
6	เวลาในการแช่แกลบ 6 ชม.

สัญลักษณ์	ความหมาย
12	เวลาในการแช่แกลบ 12 ชม.
24	เวลาในการแช่แกลบ 24 ชม.
(7)	เวลาในการบ่มคอนกรีต 7 วัน
(14)	เวลาในการบ่มคอนกรีต 14 วัน
(21)	เวลาในการบ่มคอนกรีต 21 วัน
(28)	เวลาในการบ่มคอนกรีต 28 วัน

Prince of Songkla University
Pattani Campus

(2) ตาราง ข ค่ามวลเฉลี่ยของชั้นทดสอบอิฐบล็อก (kg)

การทดลอง	สูตร	ส่วนผสม				ค่ามวลชั้นทดสอบ (kg)					ค่ามวลเฉลี่ย (kg)	sd
		ทราย	แกลบ(%)	[NaOH]	เวลาแช่ (hr)	ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	ชั้นที่ 3	ชั้นที่ 4	ชั้นที่ 5		
						1	2	3	4	5		
ระยะที่ 1	Cx	หินคลุก	0%	0%	0 ชม.	7.18	6.95	6.73	6.89	6.92	6.93	0.16
	C	หินคลุก	0%	0%	0 ชม.	7.18	6.95	6.73	6.89	6.92	6.93	0.16
	C35	หินคลุก	ไม่ซัด 35%	0%	0 ชม.	6.39	6.73	6.30	6.50	6.47	6.48	0.16
	Cx35	หินคลุก	บด 35%	0%	0 ชม.	6.23	6.42	6.20	6.25	6.33	6.29	0.09
ระยะที่ 2	A50	ละเอียด	ไม่ซัด 50%	0%	0 ชม.	5.35	5.32	5.50	5.49	5.49	5.43	0.09
	B50	หยาบ	ไม่ซัด 50%	0%	0 ชม.	6.15	6.18	6.16	6.20	6.15	6.17	0.02
	C50	หินคลุก	ไม่ซัด 50%	0%	0 ชม.	5.60	5.50	5.52	5.54	5.50	5.53	0.04
	Cx50	หินคลุก	ไม่ซัด 50%	0%	0 ชม.	5.20	5.22	5.20	5.18	5.20	5.20	0.01
	C75	หินคลุก	ไม่ซัด 75%	0%	0 ชม.	4.30	4.30	4.34	4.25	4.28	4.29	0.03
ระยะที่ 3	A	ละเอียด	0%	0%	0 ชม.	6.40	6.45	6.35	6.42	6.48	6.42	0.05
	B	หยาบ	0%	0%	0 ชม.	6.91	6.95	6.95	6.90	6.92	6.93	0.02
	A75	ละเอียด	ไม่ซัด 75%	0%	0 ชม.	4.08	3.98	3.63	3.85	3.74	3.86	0.18
	B75	หยาบ	ไม่ซัด 75%	0%	0 ชม.	3.84	3.85	3.98	4.00	3.88	3.91	0.07
	A75P	ละเอียด	ซัด 75%	0%	0 ชม.	3.95	3.70	3.88	3.92	4.05	3.90	0.13
	B75P	หยาบ	ซัด 75%	0%	0 ชม.	4.12	3.93	3.89	3.91	3.86	3.94	0.10
	A75T6	ละเอียด	ไม่ซัด 75%	0.3%	6 ชม.	4.75	4.82	4.88	4.79	4.74	4.80	0.06
	A75PT6	ละเอียด	ซัด 75%	0.3%	6 ชม.	4.90	4.61	4.87	4.80	4.75	4.79	0.11
	A75PT12	ละเอียด	ซัด 75%	0.3%	12 ชม.	4.85	4.74	4.68	4.70	4.80	4.75	0.07
	A75PT24	ละเอียด	ซัด 75%	0.3%	24 ชม.	4.04	4.28	4.05	4.10	4.18	4.13	0.10
	B75T6	หยาบ	ไม่ซัด 75%	0.3%	6 ชม.	4.68	4.55	4.63	4.72	4.60	4.64	0.07
	B75PT6	หยาบ	ซัด 75%	0.3%	6 ชม.	4.60	4.65	4.48	4.56	4.65	4.59	0.07
	B75PT12	หยาบ	ซัด 75%	0.3%	12 ชม.	4.68	4.55	4.60	4.48	4.36	4.53	0.12
	B75PT24	หยาบ	ซัด 75%	0.3%	24 ชม.	4.92	5.00	4.83	4.95	5.11	4.96	0.10
	A75PS6	ละเอียด	ซัด 75%	0.6%	6 ชม.	3.78	4.20	4.00	3.82	3.95	3.95	0.17
	A75PS12	ละเอียด	ซัด 75%	0.6%	12 ชม.	3.80	4.15	3.90	3.85	3.95	3.93	0.14
	A75PS24	ละเอียด	ซัด 75%	0.6%	24 ชม.	3.62	4.14	3.80	3.70	3.92	3.84	0.20
	B75PS6	หยาบ	ซัด 75%	0.6%	6 ชม.	3.78	3.60	3.80	3.64	3.70	3.70	0.09
	B75PS12	หยาบ	ซัด 75%	0.6%	12 ชม.	3.85	3.67	3.60	3.75	3.45	3.66	0.15
	B75PS24	หยาบ	ซัด 75%	0.6%	24 ชม.	3.42	3.35	3.20	3.60	3.45	3.40	0.15
ระยะที่ 4	B75PS6(7)	หยาบ	ซัด 75%	0.6%	6 ชม.	3.86	3.95	3.78	4.00	4.20	3.96	0.16
	B75PS6(14)	หยาบ	ซัด 75%	0.6%	6 ชม.	3.85	3.74	4.00	3.98	3.60	3.83	0.17
	B75PS6(21)	หยาบ	ซัด 75%	0.6%	6 ชม.	3.75	3.70	3.75	3.90	3.80	3.78	0.08
	B75PS6	หยาบ	ซัด 75%	0.6%	6 ชม.	3.70	3.65	3.55	3.63	3.72	3.65	0.07
	B75PS6(S20%)	หยาบ	ซัด 75%	0.6%	6 ชม.	3.72	3.90	4.20	4.00	3.80	3.92	0.19
	B75PS6(Bd)	หยาบ	ซัด 75%	0.6%	6 ชม.	4.28	4.00	4.10	4.30	4.00	4.14	0.15

(3) ตาราง ค่าความต้านการอัดเฉลี่ยของชั้นทดสอบอิฐบล็อก (kg/cm²)

การทดลอง	สูตร	ส่วนผสม				ค่าความต้านการอัด (kg/cm ²)					ค่าComp.เฉลี่ย (kg/cm ²)	sd
		ทราย	แกลบ(%)	[NaOH]	เวลา(hr)	ชั้นที่	ชั้นที่	ชั้นที่	ชั้นที่	ชั้นที่		
						1	2	3	4	5		
ระยะที่ 1	Cx	หินคลุก	0%	0%	0 ชม.	58	55	52	56	54	55	2.24
	C	หินคลุก	0%	0%	0 ชม.	70	67	71	69	70	70	1.52
	C35	หินคลุก	ไม่ขัด 35%	0%	0 ชม.	64	66	61	62	62	63	2.00
	Cx35	หินคลุก	บด 35%	0%	0 ชม.	43	43	42	45	44	43	1.14
ระยะที่ 2	A50	ละเอียด	ไม่ขัด 50%	0%	0 ชม.	38	39	42	42	40	40	1.60
	B50	หยาบ	ไม่ขัด 50%	0%	0 ชม.	64	61	65	65	64	64	1.52
	C50	หินคลุก	ไม่ขัด 50%	0%	0 ชม.	48	38	47	40	44	43	4.12
	Cx50	หินคลุก	ไม่ขัด 50%	0%	0 ชม.	17	18	21	16	16	18	2.24
	C75	หินคลุก	ไม่ขัด 75%	0%	0 ชม.	14	17	16	16	14	15	1.34
ระยะที่ 3	A	ละเอียด	0%	0%	0 ชม.	61	64	69	58	64	63	3.89
	B	หยาบ	0%	0%	0 ชม.	78	76	72	78	75	76	2.60
	A75	ละเอียด	ไม่ขัด 75%	0%	0 ชม.	8	9	7	7	9	8	0.61
	B75	หยาบ	ไม่ขัด 75%	0%	0 ชม.	12	11	10	9	11	11	1.01
	A75P	ละเอียด	ขัด 75%	0%	0 ชม.	10	10	12	10	11	11	1.10
	B75P	หยาบ	ขัด 75%	0%	0 ชม.	14	15	12	14	15	14	1.01
	A75T6	ละเอียด	ไม่ขัด 75%	0.3%	6 ชม.	18	17	18	16	16	17	1.10
	A75PT6	ละเอียด	ขัด 75%	0.3%	6 ชม.	20	20	18	20	16	19	1.60
	A75PT12	ละเอียด	ขัด 75%	0.3%	12 ชม.	18	16	17	17	16	17	1.02
	A75PT24	ละเอียด	ขัด 75%	0.3%	24 ชม.	15	16	13	15	15	15	0.91
	B75T6	หยาบ	ไม่ขัด 75%	0.3%	6 ชม.	17	17	20	16	17	17	1.34
	B75PT6	หยาบ	ขัด 75%	0.3%	6 ชม.	24	23	20	23	21	22	1.64
	B75PT12	หยาบ	ขัด 75%	0.3%	12 ชม.	16	20	18	17	17	18	1.40
	B75PT24	หยาบ	ขัด 75%	0.3%	24 ชม.	17	18	17	18	17	18	0.67
	A75PS6	ละเอียด	ขัด 75%	0.6%	6 ชม.	15	13	15	15	14	14	0.55
	A75PS12	ละเอียด	ขัด 75%	0.6%	12 ชม.	15	11	12	13	13	13	1.40
	A75PS24	ละเอียด	ขัด 75%	0.6%	24 ชม.	10	10	12	11	11	11	0.91
	B75PS6	หยาบ	ขัด 75%	0.6%	6 ชม.	13	15	16	13	16	15	1.22
	B75PS12	หยาบ	ขัด 75%	0.6%	12 ชม.	13	12	13	12	11	12	1.02
	B75PS24	หยาบ	ขัด 75%	0.6%	24 ชม.	12	11	12	11	11	12	0.67
ระยะที่ 4	B75PS6(7)	หยาบ	ขัด 75%	0.6%	6 ชม.	11	12	11	11	13	12	1.10
	B75PS6(14)	หยาบ	ขัด 75%	0.6%	6 ชม.	13	15	15	16	12	14	1.40
	B75PS6(21)	หยาบ	ขัด 75%	0.6%	6 ชม.	15	15	16	13	15	15	0.91
	B75PS6	หยาบ	ขัด 75%	0.6%	6 ชม.	17	15	17	16	15	16	1.22
	B75PS6(S20%)	หยาบ	ขัด 75%	0.6%	6 ชม.	17	18	17	17	18	18	0.61
	B75PS6(Bd)	หยาบ	ขัด 75%	0.6%	6 ชม.	18	16	16	17	17	17	0.88

มาตรฐาน ACI. DESIGNATION : 213R-87

จำแนกประเภทตามการใช้งาน	ความต้านการอัด (kg/cm ²)	หน่วยมวลต่อปริมาตร (kg/m ³)	หน่วยมวลต่อก้อน (kg/ก้อน)
1) คอนกรีตมวลเบาสำหรับงานโครงสร้าง (Structural Lightweight Concrete)	180 – 480	1,400 – 1,800	7.26 – 9.34
2) คอนกรีตมวลเบาสำหรับงานก่อ (Masonry Lightweight Concrete)	100 – 180	500 – 800	2.59 – 4.14
3) คอนกรีตมวลเบาสำหรับงานฉนวนความร้อน (Insulating Lightweight Concrete)	10 – 100	น้อยกว่า 800	น้อยกว่า 4.14
คอนกรีตมวลเบาปานกลาง (Moderate lightweigh concrete)	70.25 - 175.79 kg/cm ²	800 – 1,400	4.14 – 7.26

มอก.58-2533 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก

อ้างอิง (ASTM C129-80 Standard Specification for Hollow None Load Bearing Concrete Masonry Units)

ประเภท	ความต้านการอัด		หน่วยมวลต่อก้อน (kg/ก้อน)
	เฉลี่ยจาก 5 ก้อน	แต่ละก้อน	
1) คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก	25 kg/cm ²	20 kg/cm ²	—

มอก.1505-2541 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ

อ้างอิง (DIN 4165-1986 Autoclaved aerated concrete blocks and flat element)

ประเภทคอนกรีตมวลเบา	ความต้านการอัด		ความหนาแน่นเชิงปริมาตรเฉลี่ย (kg/dm ³)
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	
ชั้นคุณภาพที่ 2	25 kg/cm ²	20 kg/cm ²	ชนิด 0.4 เท่ากับ 0.31 ถึง 0.40
			ชนิด 0.5 เท่ากับ 0.41 ถึง 0.50
ชั้นคุณภาพที่ 4	50 kg/cm ²	40 kg/cm ²	ชนิด 0.6 เท่ากับ 0.51 ถึง 0.60
			ชนิด 0.7 เท่ากับ 0.61 ถึง 0.70
			ชนิด 0.8 เท่ากับ 0.71 ถึง 0.80
ชั้นคุณภาพที่ 6	75 kg/cm ²	60 kg/cm ²	ชนิด 0.7 เท่ากับ 0.61 ถึง 0.70
			ชนิด 0.8 เท่ากับ 0.71 ถึง 0.80
ชั้นคุณภาพที่ 8	100 kg/cm ²	80 kg/cm ²	ชนิด 0.8 เท่ากับ 0.71 ถึง 0.80
			ชนิด 0.9 เท่ากับ 0.81 ถึง 0.90
			ชนิด 1.0 เท่ากับ 0.91 ถึง 1.00

(4) ผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 5 กรกฎาคม 2551

การเตรียมอิฐบล็อกจากแกลบ

Preparation of concrete block from rice husk

พานู คะนอง¹ ธรณิศ นาวารัตน์¹ และ แวอาแซ แวหามะ¹ *

Panu Kanong¹, Thoranit Navarut¹ and Wae-Asae Waehamad¹ *

บทคัดย่อ

การศึกษาการนำแกลบมาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอิฐบล็อก โดยศึกษาวัสดุผสมที่เหมาะสม ได้แก่ ทรายละเอียด ทรายหยาบ และหินคลุก เพื่อเป็นแนวทางในการนำแกลบซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ การผสมจะใช้เครื่องผสมคอนกรีตขนาดเล็ก นำไปอัดบล็อกขนาด 7×19×39 เซนติเมตร ด้วยเครื่องอัดบล็อกคอนกรีต เมื่อเปรียบเทียบอิฐบล็อกที่แทนที่วัสดุผสมด้วยแกลบในปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ พบว่าอิฐบล็อกที่เตรียมจากทรายละเอียดมีมวลเฉลี่ยน้อยที่สุด รองลงมาคือ หินคลุกและทรายหยาบ ซึ่งมีมวล 5.43, 5.53 และ 6.17 กิโลกรัม ตามลำดับ โดยอิฐบล็อกที่เตรียมจากทรายหยาบจะมีค่าความต้านการอัดสูงที่สุด รองลงมาคือ หินคลุกและทรายละเอียด นั่นคือ 64, 43 และ 40 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อแทนที่วัสดุผสม(หินคลุก) ด้วยแกลบในปริมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ อิฐบล็อกมีแนวโน้มของมวลเฉลี่ยที่ลดลง เมื่อปริมาณแกลบเพิ่มขึ้นนั่นคือ มีมวลเฉลี่ย 4.29 กิโลกรัม แม้ว่าอิฐบล็อกที่ผสมแกลบจะมีค่าความต้านการอัดต่ำกว่าอิฐบล็อกธรรมดา แต่ยังคงผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าความต้านการอัดต่ำสุดของชนิดทดสอบ สำหรับอิฐบล็อกที่ไม่รับน้ำหนักและอิฐบล็อกมวลเบาชั้นคุณภาพ 2 ซึ่งเท่ากับ 20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรต่อก่อน ตาม มอก.58-2533 และ มอก.1505-2541 ตามลำดับ เมื่อพิจารณามวลชนิดทดสอบในกรณีที่ใช้แกลบปริมาณมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์แทนที่วัสดุผสม จะได้ชนิดทดสอบที่มีคุณสมบัติเป็นอิฐบล็อกมวลเบาด้วยอิฐบล็อกผสมแกลบจึงน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างที่ไม่ต้องการรับน้ำหนักสูงได้

Abstract

This research is to study the use of rice husk as the components in concrete blocks by mixing with an appropriate aggregate for example, fine sand, rough sand or stone mixes. Rice husk is an agriculture waste product. It is beneficial if it could be used as a concrete component. Brick samples were prepared by mixing in small-size concrete mixer and compressed in to the block of 7×19×39 cm sizes. The comparison of concrete blocks was made when using rice husk 50 percent in quantities in replace of the aggregate. It was found that concrete blocks produced from the fine sand and rice husk had the least average mass, followed by stone mixes and rough sand that were 5.43, 5.53 and 6.17

kilogram, respectively. The concrete block that produced from rough sand and rice husk had the highest average compressive strength, followed by stone mixes and rough sand which the average compressive strength were 64, 43 and 40 kilogram per square centimeter, respectively. When stone mixes were partly replaced by the rice husk, the mass of concrete blocks tended to decrease when rice husk quantity increased. The mass of concrete block with 75% rice husk mixed with stone mixes was 4.29 kilogram. Although the concrete blocks that consisted of rice husk had compressive strength lower than ordinary concrete block, it still met standard values for Hollow non load bearing concrete masonry units and Autoclaved aerated lightweight concrete elements, quality level 2. Minimum compressive strength of both standards was 20 kilogram per square centimeter (Thai Industrial Standards Institutes No. 58-2533 and 1505-2541, respectively). When rice husk was used in the amount of more than 75 percent, the concrete blocks could be considered as a lightweight concrete. The concrete block that consisted of rice husk is expected to be a new product that can be used for non load construction.

¹ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

¹ Department of Science, Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani, 94000, Thailand. * Corresponding author, E-mail: Whasan@bunga.pn.psu.ac.th .

บทนำ

อิฐบล็อกเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่องานก่อสร้างเกือบทุกประเภท อิฐบล็อกได้จากการผสมซีเมนต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวประสานกับวัสดุผสม ซึ่งได้แก่ ทราย หิน หรือกรวดและน้ำ เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาสินค้าราคาแพง ส่งผลทำให้ค่าครองชีพ ตลอดจนค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ มีราคาที่สูงขึ้นมาก จากปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างที่มีราคาที่สูงขึ้น ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการปลูกข้าวและส่งออกข้าวถึงประมาณ 6.5 ล้านตันต่อปี (นลินรัตน์, 2544) ทำให้มีแกลบมากตามไปด้วย ในแต่ละปีจะมีปริมาณแกลบสูงถึงประมาณ 5,800 พันตัน แม้ว่าจะมีการนำแกลบไปใช้ประโยชน์บ้างแต่ยังถือว่าปริมาณน้อย แกลบส่วนที่เหลือจะถูกกำจัดโดยการเผาทิ้ง มีนักวิจัยหลายท่านได้ให้ความสนใจโดยนำแกลบมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ซีเมนต์(ชุมพล จันทสม. 2549, บุรฉัตร ฉัตรวีระ และพิชัย นิมิตรยงสกุล. 2538ก.,2538 ข,2538ค, วรชัย จิรานุไชยวัฒนา และ อาณาภาพ สุภาพันธ์. 2529, Rahman M.A. 1987) หากสามารถนำแกลบเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จะทำให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น(บุรฉัตร ฉัตรวีระ และพิชัย นิมิตรยงสกุล. 2537ก,ฉานิกา จันทสระ และ มนต์รี รัชย์ศรี. 2543)

งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการเตรียมอิฐบล็อกโดยการนำแกลบมาแทนที่วัสดุผสมได้แก่ ทรายละเอียด ทรายหยาบ และหินคลุก เนื่องจากแกลบมีปริมาณซิลิกาสูง (วรชัยและ อาณาภาพ, 2529) อีกทั้งยังมีความหนาแน่นและมวลน้อยกว่าทรายหรือวัสดุผสมต่างๆ มาก จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ใน

การเตรียมอิฐบล็อก นอกจากจะช่วยลดน้ำหนักและต้นทุนในการผลิตแล้วยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเตรียมอิฐบล็อกต้นทุนต่ำและเป็นการนำกลับซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่มากมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย

1. สารเคมีและวัสดุที่ใช้ในการวิจัย

1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland cement) ประเภทที่ 1 ตราช้าง จัดจำหน่ายโดยบริษัท ปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด กทม.

1.2 แกลบ เป็นแกลบสด จากโรงสีบ้านชะลูดง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

1.3 ทรายละเอียด เป็นทรายละเอียดแม่น้ำ จากท่าทราย ต. ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

1.4 ทรายหยาบ เป็นทรายหยาบแม่น้ำ จากท่าทราย ต. ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

1.5 หินคลุก เป็นหินคลุกจากท่าทราย ต. เปาะเส็ง อ.เมือง จ.ยะลา

2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

2.1 เครื่องผสมคอนกรีตขนาดเล็ก

2.2 เครื่องอัดอิฐบล็อกคอนกรีต ใช้สำหรับอัดอิฐบล็อกขนาด 7×19×39 เซนติเมตร

2.3 เครื่องมือทดสอบความต้านทานการอัดของคอนกรีต (Compressive strength tester) ใช้สำหรับทดสอบความต้านทานการอัดของคอนกรีตบล็อก

3. วิธีการวิจัย

3.1 ศึกษาอิทธิพลของชนิดวัสดุผสมที่เหมาะสมได้แก่ ทรายหยาบ ทรายละเอียดและหินคลุก ที่มีต่อมวลและค่าความต้านทานต่อแรงอัดของอิฐบล็อก โดยเตรียมอิฐบล็อกมาตรฐานจากส่วนผสมระหว่าง ปูน วัสดุผสม (ทรายละเอียด ทรายหยาบ และหินคลุก) และน้ำ โดยใช้ปูน ต่อ วัสดุผสม ในสัดส่วน 1 ต่อ 5 (วันชัย, 2531) และเตรียมอิฐบล็อกโดยใช้แกลบเป็นส่วนผสมแทนที่วัสดุผสม โดยใช้อัตราส่วนการผสมดังตาราง ที่ 1 ทำการบ่มอิฐบล็อกโดยการแช่น้ำเป็นเวลา 28 วัน และทดสอบสมบัติต่างๆ ตามหัวข้อ 3.3.2

ตารางที่ 1 อัตราส่วนการผสมของอิฐบล็อกมวลเบาสูตรต่างๆ

สูตร	ส่วนผสม	สูตรการผสม (ปูน : วัสดุผสม) โดยปริมาตร	อัตราส่วนการผสม (%)			
			ปูน	วัสดุผสม	แกลบ	น้ำ
1	ทรายละเอียด	1 ต่อ 5	15	75	-	10
2	ทรายหยาบ	1 ต่อ 5	15	75	-	10
3	หินคลุก	1 ต่อ 5	15	75	-	10
4	ทรายละเอียดผสมแกลบ 50%	1 ต่อ 5	15	37.5	37.5	10
5	ทรายหยาบผสมแกลบ 50%	1 ต่อ 5	15	37.5	37.5	10
6	หินคลุกผสมแกลบ 50%	1 ต่อ 5	15	37.5	37.5	10
7	หินคลุกผสมแกลบ 75%	1 ต่อ 5	15	18.8	56.3	10

3.2 ทดสอบสมบัติของอิฐบล็อกจากแกลบ ดังนี้

3.2.1 การทดสอบหามวลขึ้นทดสอบแห้ง โดยทำการชั่งมวลขึ้นทดสอบแห้งจำนวน 5 ก้อน หาค่าเฉลี่ย

3.2.2 การทดสอบหาค่าความต้านการอัดโดยการกดขึ้นทดสอบในแนวตั้งฉากกับด้านยาวของขึ้นทดสอบจนได้แรงอัดสูงสุด เมื่อขึ้นทดสอบแตกหัก นำมาหาค่าความต้านการอัด ซึ่งมีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

ผลการวิจัยและวิจารณ์


1. การทดสอบหามวลขึ้นทดสอบแห้ง

นำอิฐบล็อกที่เตรียมได้จากการทดลองตามหัวข้อ 3.3.1 มาชั่งมวลขึ้นทดสอบแห้งจำนวน 5 ก้อน ได้ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 มวลชั้นทดสอบแห้งของอิฐบล็อกสูตรต่างๆ

สูตร	ส่วนผสม	ค่ามวลของชั้นทดสอบที่ (kg)					ค่ามวลเฉลี่ย (kg)
		ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	ชั้นที่ 3	ชั้นที่ 4	ชั้นที่ 5	
1	ทรายละเอียด	6.40	6.40	6.35	6.42	6.38	6.39 ± 0.04
2	ทรายหยาบ	6.91	6.95	6.90	6.90	6.92	6.92 ± 0.03
3	หินคลุก	7.18	6.95	6.73	6.89	6.92	6.93 ± 0.25
4	ทรายละเอียดผสมแกลบ 50%	5.35	5.32	5.50	5.49	5.49	5.43 ± 0.11
5	ทรายหยาบผสมแกลบ 50%	6.15	6.18	6.16	6.20	6.15	6.17 ± 0.03
6	หินคลุกผสมแกลบ 50%	5.60	5.50	5.52	5.54	5.50	5.53 ± 0.07
7	หินคลุกผสมแกลบ 75%	4.30	4.30	4.34	4.25	4.28	4.29 ± 0.05

หมายเหตุ : ค่ามวลสูงสุดของชั้นทดสอบแห้งสำหรับอิฐบล็อกมวลเบา เท่ากับ 3.50 กิโลกรัมต่อก้อน
(อ้างอิง มอก.1505-2541)



รูปที่ 1 กราฟเปรียบเทียบมวลชั้นทดสอบแห้งของอิฐบล็อกสูตรต่างๆ

จากตารางที่ 2 และรูปที่ 1 การเปรียบเทียบอิฐบล็อกกรณีไม่ใส่แกลบพบว่าอิฐบล็อกที่ผลิตจากทรายละเอียดซึ่งใช้อัตราส่วนของปูนต่อวัสดุผสม(ทรายละเอียด) 1 ต่อ 5 จะมีมวลเฉลี่ยน้อยที่สุด รองลงมาคือ ทรายหยาบและหินคลุก ซึ่งมีมวลเฉลี่ย 6.39, 6.92 และ 6.93 กิโลกรัม ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหินคลุกและทรายหยาบมีขนาดอนุภาคที่เป็นหินและกรวดอยู่มากจึงมีผลทำให้มวลของชั้น

ทดสอบมีค่ามากกว่าทรายละเอียด และสำหรับการเปรียบเทียบอิฐบล็อกกรณีที่ใช้แกลบแทนที่วัสดุผสมในปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ พบว่าอิฐบล็อกที่ผลิตจากวัสดุผสมทั้ง 3 ชนิด(ทรายละเอียด ทรายหยาบและหินคลุก) มีมวลที่ลดลง อันเนื่องมาจากการเพิ่มแกลบเข้าไปในส่วนผสมจะทำให้ชั้นทดสอบอิฐบล็อกเกิดช่องว่างภายในมากขึ้น และเนื่องมาจากมวลของแกลบที่เบากว่ามวลของวัสดุผสมต่างๆ ส่งผลทำให้ชั้นทดสอบมีมวลที่ลดลง โดยอิฐบล็อกที่ผลิตจากทรายละเอียดผสมแกลบในปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จะมีมวลเฉลี่ยน้อยที่สุด รองลงมาคือ หินคลุกและทรายหยาบ ซึ่งมีมวล 5.43, 5.53 และ 6.17 กิโลกรัมตามลำดับ และยังพบว่าอิฐบล็อกจะมีแนวโน้มของมวลเฉลี่ยที่ลดลงเมื่อปริมาณแกลบเพิ่มขึ้น นั่นคือ มีมวลเฉลี่ย 4.29 กิโลกรัม เมื่อแทนที่วัสดุผสม(หินคลุก)ด้วยแกลบในปริมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม คาดว่าการใช้แกลบในปริมาณที่มากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์จะทำให้อิฐบล็อกสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่ามวลเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดของชั้นทดสอบอิฐบล็อกมวลเบา คือ 3.5 กิโลกรัมได้ตาม มอก.1505-2541


2. การทดสอบหาค่าความต้านการอัด

นำอิฐบล็อกที่เตรียมได้จากการทดลองในหัวข้อที่ 3.3.1 มาทดสอบหาค่าความต้านการอัดโดยใช้เครื่องมือทดสอบหาค่าความต้านการอัดของคอนกรีต ได้ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าความต้านการอัดของอิฐบล็อกสูตรต่างๆ

สูตร	ส่วนผสม	ค่าความต้านการอัด (kg/cm ²)					ค่าเฉลี่ย (kg/cm ²)
		ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	ชั้นที่ 3	ชั้นที่ 4	ชั้นที่ 5	
1	ทรายละเอียด	61	64	69	58	64	63 ± 6
2	ทรายหยาบ	78	76	72	78	75	76 ± 4
3	หินคลุก	70	67	71	69	70	70 ± 3
4	ทรายละเอียดผสมแกลบ 50%	38	39	42	42	40	40 ± 2
5	ทรายหยาบผสมแกลบ 50%	64	61	65	65	64	64 ± 3
6	หินคลุกผสมแกลบ 50%	48	38	47	40	44	43 ± 5
7	หินคลุกผสมแกลบ 75%	20	21	20	20	18	20 ± 2

หมายเหตุ : ค่าความต้านการอัดต่ำสุดของชั้นทดสอบสำหรับอิฐบล็อกที่ไม่รับน้ำหนักและอิฐบล็อกมวลเบา เท่ากับ 20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรต่อก้อน (อ้างอิง มอก.58-2533 และ มอก.1505-2541 ตามลำดับ)



รูปที่ 2 กราฟเปรียบเทียบค่าความต้านการอัดของอิฐบล็อกสูตรต่างๆ

จากตารางที่ 3 และรูปที่ 2 การเปรียบเทียบอิฐบล็อกกรณีที่ไม่ใส่แกลบพบว่าอิฐบล็อกที่ผลิตจากทรายหยาบซึ่งใช้อัตราส่วนของปูนต่อวัสดุผสม(ทรายหยาบ) 1 ต่อ 5 มีค่าความต้านการอัดมากที่สุด รองลงมาคือ หินคลุกและทรายละเอียด นั่นคือ 76, 70 และ 63 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากทรายหยาบและหินคลุกมีขนาดอนุภาคที่เป็นหินและกรวดอยู่มากจึงส่งผลทำให้เกิดความแข็งแรงและทำให้ค่าความต้านการอัดของชิ้นทดสอบมีค่ามากกว่าของอิฐบล็อกที่ผสมทรายละเอียด สำหรับการเปรียบเทียบอิฐบล็อกในกรณีที่แทนที่วัสดุผสมด้วยแกลบในปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ พบว่าอิฐบล็อกที่ผลิตจากทรายหยาบจะมีค่าความต้านการอัดมากที่สุด รองลงมาคือ หินคลุกและทรายละเอียด ซึ่งมีค่า 64, 43 และ 40 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากทรายหยาบยังมีส่วนผสมที่เป็นทรายละเอียดอยู่ด้วย ทรายละเอียดส่วนนี้จะเข้าไปอยู่ในร่องช่องว่างของแกลบ ส่งผลช่วยเสริมทำให้ค่าความต้านการอัดของทรายหยาบและหินคลุกมีค่ามากกว่าอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมที่เป็นทรายละเอียดเพียงอย่างเดียว สำหรับอิฐบล็อกที่ผลิตจากหินคลุกที่ผสมแกลบมีค่าความต้านการอัดต่ำกว่าอิฐบล็อกที่ผลิตจากทรายหยาบที่ผสมแกลบ เนื่องจากหินคลุกมีขนาดอนุภาคที่เป็นดินละเอียดอยู่ด้วยบางส่วน จึงมีผลทำให้เป็นบริเวณนี้มีความแข็งแรงต่ำเมื่อนำไปทดสอบ การทดลองยังพบว่าอิฐบล็อกที่ผสมแกลบมีแนวโน้มของค่าความต้านการอัดเฉลี่ยที่ลดลงเมื่อปริมาณแกลบเพิ่มขึ้นที่ 75 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังคงผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าความต้านการอัดที่ต่ำที่สุดคือ 20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร สำหรับอิฐบล็อกที่ไม่รับน้ำหนักและอิฐบล็อกมวลเบา ชั้นคุณภาพ 2 ตาม มอก.58-2533 และ มอก.1505-2541 ตามลำดับ

การใช้แคลบธรรมดาเป็นส่วนผสมยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสมบัติบางประการ เช่น ค่าความต้านการอัดก่อนข้างต่ำ สาเหตุอาจเนื่องมาจากแคลบมีลักษณะพื้นผิวที่มีขน ส่งผลทำให้ส่วนผสมต่างๆ ของคอนกรีตในชั้นทดสอบมีช่องว่างเกิดขึ้นมาก มีผลทำให้ได้ค่าความต้านการอัดที่ต่ำ จึงคาดว่าถ้าสามารถปรับปรุงพื้นผิวแคลบ โดยการกำจัดขนบริเวณผิวแคลบให้เหลือน้อยที่สุด จะช่วยทำให้การยึดเกาะระหว่างแคลบกับคอนกรีตดีขึ้นได้และจะส่งผลทำให้มีสมบัติและค่าความต้านการอัดของอิฐบล็อกจากแคลบขัดผิวมีค่าที่สูงขึ้น

สรุปผลการวิจัย

การเปรียบเทียบอิฐบล็อกกรณีไม่ใส่แคลบพบว่าอิฐบล็อกที่ผลิตจากทรายละเอียดซึ่งใช้อัตราส่วนของปูนต่อวัสดุผสม(ทรายละเอียด) 1 ต่อ 5 จะมีมวลเฉลี่ยน้อยที่สุด รองลงมาคือ ทรายหยาบ และหินคลุกตามลำดับ โดยอิฐบล็อกที่ผลิตจากทรายหยาบมีค่าความต้านการอัดมากที่สุด รองลงมาคือ หินคลุกและทรายละเอียดตามลำดับ สำหรับการเปรียบเทียบอิฐบล็อกกรณีแทนที่วัสดุผสมด้วยแคลบในปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ พบว่าอิฐบล็อกที่ผลิตจากวัสดุผสมที่เป็นทรายละเอียดมีมวลเฉลี่ยน้อยที่สุด รองลงมาคือ ทรายหยาบและหินคลุกตามลำดับ โดยอิฐบล็อกที่ผลิตจากทรายหยาบจะมีค่าความต้านการอัดมากที่สุด รองลงมาคือ หินคลุกและทรายละเอียดตามลำดับ และยังพบว่าอิฐบล็อกที่ผสมแคลบมีแนวโน้มของมวลเฉลี่ยและค่าความต้านการอัดเฉลี่ยที่ลดลงเมื่อปริมาณแคลบเพิ่มขึ้นถึง 75 เปอร์เซ็นต์

เอกสารอ้างอิง

- ชุมพล จันทรสม. 2549. การศึกษาคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมซีเถ้าแคลบและซีเถ้าลอย. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. ภาควิชาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ฉานิกา จันทระ และ มนตรี รัชชศรี. 2543. การศึกษาคอนกรีตมวลเบาโดยใช้แคลบเป็นวัสดุผสม. รายงานการวิจัยระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- นลินรัตน์ สุภวันต์. 2544. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร. ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร, 47(530):16-17.
- บุรฉัตร นัทรวิระ และพิชัย นิมิตรขงสกุล. 2537ก. คอนกรีตผสมแคลบ. วิศวกรรมสาร, 47(6):77-79.
- บุรฉัตร นัทรวิระ และพิชัย นิมิตรขงสกุล. 2538ก. การประยุกต์ใช้ซีเถ้าแคลบที่ถูกปรับปรุงขึ้นในคอนกรีตกำลังสูง. ว.วิทยาศาสตร์, 49(1):54-66.
- บุรฉัตร นัทรวิระ และพิชัย นิมิตรขงสกุล. 2538ข. การผลิตซีเถ้าแคลบที่ไวต่อการทำปฏิกิริยาและการประยุกต์ใช้ในบล็อกซีเมนต์ผสมดินแบบอัดแน่น. ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 3(2) ซ 6-23.

- บุรฉัตร ฉัตรวีระ และพิชัย นิมิตรยงสกุล. 2538ค. ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ผสมซีเถ้าแกลบเสริมเส้นใย
ปาล์ม. ข่าวช่าง, 281:53-72.
- วรชัย จิราณุไชยวัฒนา และ อานุกาฬ สุภาพันธุ์. 2529. คุณสมบัติบางประการของซีเมนต์เถ้าแกลบ.
รายงานการวิจัยระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- วันชัย พิพัฒน์สมุทร. 2531. “ซีเมนต์บล็อก”. เชียงใหม่ : ฝ่ายบริการข้อมูลอุตสาหกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ. (สำเนา)
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2541. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตมวล
เบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ (มอก. 1505-2541)
- Rahman M.A. 1987. **Use of Rice Husk Ash in Sandcrete Blocks for Masonry Units.** *Materials and
Structures.* 20, 361-366.

Prince of Songkla University
Pattani Campus