**ชื่อวิทยานิพนธ์** การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติอิพอกไซด์

เบลนด์กับพอลิโพรไพลีน

ผู้เขียน นายภูริพงศ์ วรรณวิไล

สาขาวิชา เทคโนโลยีพอลิเมอร์

ปีการศึกษา 2547

## บทคัดย่อ

เตรียมเทอร์ โมพลาสติกอิลาส โตเมอร์จากการเบลนค์ยางธรรมชาติอิพอกไซค์ (ENR) กับ พอลิโพรไพลืน (PP) แบบปกติ (Simple blend) และการวัลคาในซ์แบบไดนามิกส์ (Dynamic vulcanization) โดยใช้สารเพิ่มความเข้ากันได้ 2 ชนิด ได้แก่ พอลิโพรไพลืนที่ดัดแปลงด้วยมาลิอิก แอนไฮไดรด์ (PP-g-MA) และพอลิโพรไพลินที่ดัดแปลงด้วยไดเมททิลลอลฟืนอลิกเรซิน (Ph-PP) พบว่าสารทั้ง 2 ชนิคมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความเข้ากันได้ดีที่สุด เมื่อใช้ปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของพอลิโพรไพลีน จากนั้นทำการเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคาในซ์โดยการเบลนด์ ENR/PP ผ่านกระบวนการวัลคาในซ์แบบใดนามิกส์ ทำการเปรียบเทียบเทคนิคการเบลนด์ และแปร อัตราสวนการเบลนด์ โดยแปรชนิดและปริมาณสารเพิ่มความเข้ากันได้ และเตรียมรีเอกตีฟเบลนด์ข อง ENR/PP-g-MA และ ENR/Ph-PP พบว่าการใช้ Ph-PP เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ ให้สมบัติ ความต้านทานต่อแรงคึง ความสามารถในการยืดจนขาด ความสามารถในการคืนรูป และลักษณะ ทางสัณฐานวิทยาดีที่สุด จากนั้นใช้ Ph-PP ในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลกาในซ์จากยาง ธรรมชาติอิพอกไซด์ที่มีระดับหมู่อิพอกไซด์ต่างๆ พบว่าสมบัติความต้านทานต่อแรงดึง จะมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณหมู่อิพอกไซด์ แต่ความสามารถในการยืดจนขาด ความสามารถในการ คืนรูปจะมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อปริมาณหมู่อิพอกไซด์เพิ่มมากกว่า 30 โมลเปอร์เซ็นต์ ส่วนความต้านทานต่อตัวทำละลายจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณของพอลิโพรไพลีน นอกจากนั้นศึกษาการเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลคาในซ์โดยแปรระบบการวัลคาในซ์ พบว่าการใช้ ระบบผสม ให้สมบัติความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด ความสามารถในการ ้ คืนรูป และความต้านทานต่อตัวทำละลายดีที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้น้ำมันร่วมในการเตรียม เทอร์โมพลาสติกวัลคาในซ์ จะช่วยลดพลังงานในการบดผสมและทำให้แปรรูปได้ง่ายขึ้น ทำให้ลด ของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต

Thesis Title Preparation of Thermoplastic Elastomer based on Epoxidized Natural

Rubber and Polypropylene Blends

Author Mr. Puripong Wannavilai

Major Program Polymer Technology

Academic Year 2004

## **Abstract**

Thermoplastic elastomer based on epoxidized natural rubber (ENR) with polypropylene blends was prepared via simple blend (i.e., the blend without curatives) and dynamic vulcanization. Two types of compatibilizers were used to prepare the blend; maleic anhydride modified polypropylene (PP-g-MA) and phenolic modified polypropylene (Ph-PP). It was found that both types of compatibilizer exhibited the best compatibilizing effect at a level of 5% wt. of PP. Thermoplastic vulcanizates (TPVs) based on ENR/PP blends via dynamic vulcanization were later prepared. Various types of blending techniques were performed. Then, the TPVs were prepared using various blend ratios of ENR/PP, reactive blend of ENR/PP-g-MA and ENR/Ph-PP. We found that the TPVs prepared with Ph-PP as a compatibilizers showed the best properties in terms of tensile strength, elongation at break, tension set and morphology. Furthermore, ENRs with various levels of epoxide group were later used to prepare the TPVs with Ph-PP as a compatibilizer. It was found that tensile strength increased with the increase level of epoxide group of ENR, which used in the blends, while elongation at break and tension set decreased rapidity after the level of epoxide group at 30 mole percent epoxide. In addition, we found that solvent resistance increased with increase level of PP in the blends. Various vulcanization systems were also studied. It was found that the mixed system (i.e., conventional sulphur and peroxide vulcanization systems) provided the highest tensile strength, elongation at break, tension set and solvent resistance. Moreover incorporation of processing oil facilitated mixing fabrication processes and reduced scraps of the TPVs.