



การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของไบโอมอร์ฟิคซิลิกอนคาร์บไนด์จากไม้ธรรมชาติ

**Synthesis and Characterization of Biomorphic SiC from Natural woods**

ฤตวรรณ ชีวุฒิพงษ์

**Ruetawan Chewawuttipong**

วิทยานิพนธ์นี้สำหรับการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements for the Degree of  
**Master of Engineering in Materials Engineering**  
**Prince of Songkla University**

2551

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เลขที่.....TP261.C3. ๗๐๕ ๘๕๑ ๙| ๑ (1)  
Bib Key..... ๓๒๐๔๔  
...../24.S.A. 2551.....

**ชื่อวิทยานิพนธ์** การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของใบโอมอร์ฟิกซิลิกอนคาร์บไนด์จากไม้ธรรมชาติ

**ผู้เขียน** นางสาวฤทวรรณ ชีวุฒิพงศ์

**สาขาวิชา** วิศวกรรมวัสดุ

**อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก**

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวาส)

**คณะกรรมการสอน**

  
ประธานกรรมการ  
(ดร.วีรวรรณ สุทธิชรีปัก)

**อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม**


  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกิสพร มีมงคล)

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นิยมวาส)


  
กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกิสพร มีมงคล)

  
(ดร.เจษฎา วรรตโนทัย)

  
กรรมการ  
(ดร.เจษฎา วรรตโนทัย)

  
กรรมการ  
(ดร.อา农 กันทะชา)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
สำหรับการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู)  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

**ชื่อวิทยานิพนธ์** การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของไบโอมอร์ฟิคซิลิกอนคาร์ไบด์จากไม้ธรรมชาติ

**ผู้เขียน** นางสาวฤതวรรณ ชีวุฒิพงษ์  
**สาขาวิชา** วิศวกรรมวัสดุ  
**ปีการศึกษา** 2551

### บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ไบโอมอร์ฟิคซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) จากถ่านไม้ธรรมชาติ งานวิจัยนี้ทำการศึกษาไม้สองชนิดคือไม้ยางพาราและไม้สะเดาซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดินภูมิในประเทศไทย และเป็นอิกทางหนึ่งในการลดการนำเข้า SiC จากต่างประเทศ โดยโครงการวิจัยนี้แบ่งการศึกษาออกเป็นสามส่วนด้วยกัน ส่วนแรกทำการศึกษาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตถ่านไม้พรุน จากการศึกษาพบว่าสามารถสังเคราะห์ถ่านไม้พรุน ด้วยกระบวนการไฟฟอโรไลซิส ที่อุณหภูมิ  $800^{\circ}\text{C}$  เป็นระยะเวลา 1 ชม. ในบรรยากาศแก๊สสารกอนเมียร์ใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิอย่างช้าๆ จะทำให้ได้โครงสร้างถ่านไม้พรุนที่คงรูปเดิม และไม่เกิดรอยแตก โดยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิในการสังเคราะห์ถ่านไม้พรุนคือ อัตรา  $10^{\circ}\text{C min}^{-1}$  ที่อุณหภูมิ  $25\text{-}70^{\circ}\text{C}$  ต่อด้วย  $3^{\circ}\text{C min}^{-1}$  จนถึงอุณหภูมิ  $500^{\circ}\text{C}$  และ  $5^{\circ}\text{C min}^{-1}$  จนถึงอุณหภูมิ  $800^{\circ}\text{C}$  สำหรับรูปแบบการแตกหักของไม้ทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่สะเดาซึ่ง มีการปริแตกตามแนวเซลลูโลส แต่ในไม้ยางพารามีการแตกหักแบบผ่าตามแนวเซลล์ และเกิดการปริแตกกรุนแรงกว่าไม้สะเดาซึ่ง

ในส่วนที่สองทำการศึกษาระยะเวลาและจำนวนครั้งในการเคลือบถ่านไม้พรุนด้วยของสารละลายน้ำของ  $\text{SiO}_2$  พบว่า ปริมาณของ  $\text{SiO}_2$  ที่แทรกซึมภายในโครงสร้างถ่านไม้พรุน แปรผันตรงกับ ระยะเวลาการเคลือบ ในส่วนของการศึกษาเกี่ยวกับจำนวนครั้งการเคลือบพบว่า ถ่านไม้ยางพาราที่เคลือบด้วย  $\text{SiO}_2$  มีน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงและในถ่านไม้สะเดาซึ่งพบว่า น้ำหนักของผิวเคลือมนิยตรามีอัตราเพิ่มขึ้นจนถึงการเคลือบครั้งที่ 4 และในการเคลือบครั้งที่ 5 และ 6 น้ำหนักของผิวเคลือบลดลง

ในส่วนที่สามทำการศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีผลต่อการสังเคราะห์ไบโอมอร์ฟิคซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยตัวแปรที่ศึกษาคือ อัตราส่วนเชิงโมลของการบูน (ถ่านไม้พรุน) ต่อ  $\text{SiO}_2$  (ผิวเคลือบ) ระยะเวลาในการเคลือบ อุณหภูมิในการสังเคราะห์ และระยะเวลาการบูน พบว่า ถ่านไม้สะเดาซึ่งที่จำนวนการเคลือบครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มีอัตราส่วนเชิงโมลของการบูน (ถ่านไม้

พูน) ต่อ  $\text{SiO}_2$  (ผิวเคลือบ) ต่ำกว่า 2 ส่งผลให้  $\text{SiO}_2$  เหลืออยู่ในโครงสร้างของไบโอมอร์ฟิกซิลิกอน การรีบินค์ ภายหลังการเผาสังเคราะห์ โดยระยะเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการอัดเคลือบสารละลาย  $\text{SiC}$  บนถ่านไม้ข้างพารา และถ่านไม้สะเดาซึ่งคือ 60 นาที อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้ในการสังเคราะห์ไบโอมอร์ฟิกซิลิกอนการรีบินค์ คืออุณหภูมิ  $1600^{\circ}\text{C}$  ซึ่งผลการทดลองคั่งกล่าวสอดคล้องกับการคำนวณทางอุณหพลศาสตร์ ต่อไปนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโครงสร้างของ  $\alpha\text{-SiC}$  และ  $\beta\text{-SiC}$  พนว่าเมื่อระยะเวลาการบ่มเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนโครงสร้างของ  $\beta\text{-SiC}$  เป็น  $\alpha\text{-SiC}$  มากขึ้น ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนเฟสของสารคั่งกล่าว อีกทั้งจากความแข็งแรงกด (Compressive Strength) ของไบโอมอร์ฟิกซิลิกอนการรีบินค์เพิ่มขึ้น โดยแปรผันตรงกับระยะเวลาในการเผา

**Thesis Title**      Synthesis and Characterization of Biomorphic SiC from Natural Woods  
**Author**                Miss Ruetawan Chewawuttipong  
**Major Program** Materials Engineering  
**Academic Year** 2008

### **Abstract**

The purpose of this study is to investigate the synthesis of biomorphic SiC from natural woods. Rubber woods and sadao-chang woods which are local woods of the south of Thailand were used as raw materials. The experimental studies were divided into 3 parts. In first part, the methods of carbonizing woods for producing porous carbon preform were developed. The charcoal was heat-treated at heating rate of  $10^{\circ}\text{C min}^{-1}$  from room temperature to  $70^{\circ}\text{C}$ ,  $3^{\circ}\text{C min}^{-1}$  applied up to  $500^{\circ}\text{C}$  and  $5^{\circ}\text{C min}^{-1}$  applied up to  $800^{\circ}\text{C}$  then keep it for 1 hr. at this temperature before cooling down to room temperature with flowing argon gas. The resulted porous carbon were in the original shape and had no crack. For different heating pattern the crack appeared on the resulted. The cracking pattern of rubber wood was a separation of inter-cells that located from the edge to the middle of sample. On the contrary, the cracking pattern of sadao-chang wood was a separation of cells along the growth ring that located at the middle. In the second part, the effect of times and cycles of  $\text{SiO}_2$  sol infiltrated process were studied. The results showed that the longer time and more cycles of  $\text{SiO}_2$  sol infiltrating, the higher conversion of SiC was obtained. The  $\text{SiO}_2$  coat on rubber woods increased with cycle times of infiltrated process. In contrast, The  $\text{SiO}_2$  coat on sadao-chang woods were be increased only up until cycle 4. In the third part, The effects of pyrolyzed temperature and soaking time were studied. The results showed that the completed reactions of precursors to form SiC/C were synthesized at  $1600^{\circ}\text{C}$ . The longer times of pyrolyzed provided better results on SiC transformation and also the transformation of  $\beta$ - SiC to  $\alpha$ - SiC phase. The compressive strength of the synthesized biomorphic SiC increased with the longer pyrolyzed soaking times.