


บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติเป็นพอลิเมอร์ที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก มีหน่วยที่ซ้ำๆกันเป็นหน่วยไอโซพรีน (C_5H_8) ต่อกันเป็นโมเลกุลยาว เรียกว่า พอลิไอโซพรีน (C_5H_8)_n โดย n มีค่าตั้งแต่ 5,000-15,000 มีน้ำหนักโมเลกุลตั้งแต่ 50,000-3,000,000 และประมาณร้อยละ 60 ของโมเลกุลเหล่านี้มีน้ำหนักโมเลกุลสูงกว่า 1,300,000 (ชัยวัฒน์, 2527) มีโครงสร้างโมเลกุล แสดงดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 โครงสร้างโมเลกุลของยางธรรมชาติ (*cis*-1,4-polyisoprene)



ลักษณะและสมบัติทั่วไปของยางธรรมชาติ คือ

1. เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว จึงมีความต้านทานไฟฟ้าสูง เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีมาก และมีความทนทานต่อสารที่มีสภาพขั้วได้ดี เช่น อะซิโตนแอลกอฮอล์ หรือ กรดเจือจาง แต่ไม่ทนต่อกรดไนตริก และ กรดกำมะถันเข้มข้น
2. การมีพันธะคู่ในโมเลกุล ทำให้เกิดปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อใช้กำมะถันเป็นสารวัลคาไนซ์ แต่พันธะคู่เป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนและโอโซน ทำให้เกิดพันธะที่มีพลังงานพันธะต่ำ (C-O และ O-O) ทำให้เกิดเสื่อมสภาพได้ง่าย
3. มีสายโซ่โมเลกุลที่ยืดหยุ่นได้ดี แม้ที่อุณหภูมิต่ำ โดยค่าอุณหภูมิกลายแก้ว (Glass transition temperature, T_g) มีค่าประมาณ -72 °C ดังนั้นจึงทำให้มีความเป็นยางที่อุณหภูมิต่ำ
4. โครงสร้างโมเลกุลมีความสม่ำเสมอ ทำให้ยางธรรมชาติสามารถเกิดผลึกได้เมื่อยืด (Strain induced crystallization) ดังนั้นจึงทำให้ยางธรรมชาติมีความทนทานต่อแรงดึงสูงและมีความต้านทานต่อการฉีกขาดสูง ยางธรรมชาติแม้ไม่มีสารตัวเติมยังมีความทนทานต่อแรงดึงสูงถึงประมาณ 30 MPa ซึ่งสมบัตินี้ทำให้ยางธรรมชาติมีความเหมาะสม

ในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีความบาง นิ่ม และมีความแข็งแรงได้ เช่น การทำถุงมือผ่าตัด ลูกโป่ง ถุงยางอนามัย สายยางยืด และยางรัด เป็นต้น



2.2 ยางธรรมชาติอีพอกไซด์

ยางธรรมชาติอีพอกไซด์ (Epoxydized Natural Rubber, ENR) เตรียมจากการทำปฏิกิริยาอีพอกซิเดชันโมเลกุลยางธรรมชาติทำให้เกิดหมู่อีพอกไซด์หรือหมู่ออกซิเรน (epoxide or oxirane groups) ที่ตำแหน่งพันธะคู่ของยางธรรมชาติ ทำให้ได้ยางที่มีความสามารถด้านความทนทานต่อน้ำมันและตัวทำละลาย ความต้านทานต่อการซึมผ่านของอากาศ และสมบัติที่เป็นกาวในการติดวัสดุที่มีจำนวนมากขึ้น เตรียมยาง ENR โดยปฏิกิริยาอีพอกซิเดชัน โดยใช้กรดเปอร์อะซิติก (Gelling, 1984 และ Gelling and Morrison, 1985) หรือ กรดเปอร์ฟอร์มิก (Bradbury and Perera, 1985; Roy *et al.*, 1990; Fong, 1985; Gelling, 1984 และ Roy *et al.*, 1993) โดยอาจจะเตรียมเปอร์เอซิดก่อนหรือจะให้เกิดเปอร์เอซิดขณะทำปฏิกิริยาอีพอกซิเดชัน (in-situ epoxidation) อัตราส่วนโดยโมลของกรดเปอร์ฟอร์มิกกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในช่วง 0.2-0.5 (Baker and Gelling, 1987) การเกิดเปอร์เอซิดและปฏิกิริยาอีพอกซิเดชัน แสดงดังในปฏิกิริยาที่ 2.1 ในรูปที่ 2.2 (Baker and Gelling, 1987)



รูปที่ 2.2 ปฏิกิริยาอีพอกซิเดชันโดยใช้กรดฟอร์มิกและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ในการเตรียมยาง ENR ต้องไม่ให้เกิดปฏิกิริยาการเปิดวงแหวนอีพอกไซด์มากเกินไป ซึ่งปฏิกิริยาดังกล่าวสามารถเกิดได้ สองแบบ คือการแตกของหมู่อีพอกไซด์จะได้ไกลคอล (glycol) และ ไฮดรอกซีเอสเทอร์ (hydroxyester) (ปฏิกิริยาที่ 2.3) อีกกรณีจะเกิดในยางที่มีหมู่อีพอกไซด์อยู่ติดกัน เมื่อเกิดการเปิดวงแหวนอีพอกไซด์จะได้วงแหวนอีเทอร์ (cyclic ether) เป็นผลิตภัณฑ์หลัก ส่วน (ปฏิกิริยาที่ 2.4)



รูปที่ 2.3 ปฏิกิริยาการเปิดวงแหวนอีพอกไซด์ (Baker and Gelling, 1987)

ยางธรรมชาติอีพอกไซด์ในงานวิจัยนี้ เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโดยใช้วิธีการเตรียมกรดเปอร์ฟอร์มิกในขณะที่ทำปฏิกิริยาอีพอกซิเดชัน (performic acid *in-situ* epoxidation) ต้องควบคุมสถานะในการเตรียมอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการแตกของวงแหวนอีพอกไซด์ นอกจากนี้มีการเพิ่มความเสถียรของน้ำยางที่นำมาใช้โดยการเติมสารช่วยเพิ่มความเสถียรที่ไม่มีประจุ (non-ionic surfactant) และทำปฏิกิริยาที่ 50°C (วัชรินทร์, 2545) ปัจจุบันได้มีการผลิตยางธรรมชาติอีพอกไซด์ในทางการค้า 2 ชนิด คือ ENR-25 และ ENR-50 ซึ่งมีปริมาณหมู่อีพอกไซด์ เท่ากับ 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์โมลอีพอกไซด์ตามลำดับ ตัวอย่างของยางธรรมชาติอีพอกไซด์ที่กำหนดในทางการค้า เช่น Epoxyprene 25 และ Epoxyprene 50 ของบริษัท Kumpulan Guthrie Berhad ประเทศมาเลเซีย (IRRDB, 2000) และ บริษัท เมืองใหม่กัททรี จำกัด (มหาชน)

2.2 ยางธรรมชาติอีพอกไซด์ที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยไดบิวทิลฟอสเฟต

(Dibutyl phosphate Supported Natural Rubber, DSNR)


ไดบิวทิลฟอสเฟต เป็นสารเคมีที่มีฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบในโมเลกุล สามารถใช้เป็นสารป้องกันไฟสำหรับเส้นใยมาเป็นเวลานานและเหมาะที่จะนำมาใช้กับยางที่โมเลกุลมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งการทำหน้าที่ของสารฟอสฟอรัสจะเป็นตัวไปดูดน้ำในขณะที่เกิดการลุกไหม้เกิดเป็นฉนวนความร้อน ในขณะที่เดียวกันจะเกิดกรดฟอสฟอริกกลุ่มผิววัสดุ แต่ประสิทธิภาพของสารประกอบฟอสฟอรัสจะลดลงไปเมื่อใช้ยางที่ไม่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบในโครงสร้างของโมเลกุลเพราะการดูดน้ำจะไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยสมบัติพื้นฐานของไดบิวทิลฟอสเฟตที่มีหมู่

ฟอสฟอรัสหรือฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบเมื่อนำมาใช้ในยางธรรมชาติจะช่วยปรับปรุงสมบัติด้านความต้านทานต่อการติดไฟของยางธรรมชาติ


การทำปฏิกิริยาระหว่างหมู่ฟังก์ชันของยาง ENR กับไดบิวทิลฟอสเฟตเกิดขึ้นตรงตำแหน่งวงแหวนออกซิเรนของยางธรรมชาติอีพอกไซด์กับหมู่ฟังก์ชัน P-OH โดยเกิดการเติมที่ตำแหน่งอัลฟาเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีความว่องไวสูงกว่า ผลิตภัณฑ์หลักที่ได้คือ

2-hydroxy-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane (Derouet *et al.*, 2003) ดังแสดงปฏิกิริยาในรูปที่ 2.4 และ 2.5 โดยกระบวนการเตรียมยางธรรมชาติที่ดัดแปลงโมเลกุลด้วยไดบิวทิลฟอสเฟต จากการศึกษาของ Derouet *et al.* (2003) ทำโดยการดัดแปลงโมเลกุลทำในสถานะน้ำยางโดยใช้น้ำยางธรรมชาติกับน้ำยางไอโซพรีนสังเคราะห์ เริ่มต้นด้วยการเตรียมน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์โดยแปรปริมาณหมู่อีพอกไซด์ ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 30 °C หลังจากนั้นจึงหยดไดบิวทิลฟอสเฟต ด้วยอัตราคงที่ลงในระบบที่มีการกวนและควบคุมอุณหภูมิอย่างคงที่ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นจับตัวน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์ที่มีการดัดแปลงโมเลกุลด้วยไดบิวทิลฟอสเฟตด้วย เมทานอล ล้างด้วยน้ำกลั่นนำไปอบให้แห้ง

Prince of Songkla University
Pattani Campus



รูปที่ 2.4 ปฏิกิริยาระหว่างไดบิวทิลฟอสเฟตกับน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์ (Derouet *et al.*, 2003)



รูปที่ 2.5 ปฏิกิริยาระหว่างไดบิวทิลฟอสเฟตกับน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์ (Derouet *et al.*, 2001)

Prince of Songkhla University
Pattani Campus