

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

5.1 สรุป

5.1.1 พฤติกรรมการเปลี่ยนรูป

จากการศึกษาลักษณะพฤติกรรมของการเปลี่ยนรูป แสดงในรูปความสัมพันธ์ของความคื้นกับการเปลี่ยนรูปโภชี พบว่า ลักษณะการเปลี่ยนรูปของยางธรรมชาติผสมยางมะตอยและวัสดุมวลรวม จะแสดงพฤติกรรมวิสโโคอิล่าสติกแบบเชิงเส้นในช่วงเริ่มต้นของการกด แต่เมื่อมีการเปลี่ยนรูปที่มากขึ้นจะแสดงพฤติกรรมวิสโโคอิล่าสติกแบบไม่เป็นเชิงเส้น

5.1.2 อิทธิพลของขนาดวัสดุมวลรวม

จากการศึกษาสมบัติการกด ค่าความคื้นกับการเปลี่ยนรูปของโภชี พบว่าค่าความคื้นที่ได้จะเพิ่มขึ้น เมื่อขนาดวัสดุมวลรวมขนาดเล็กลง นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของมอคูลัสการกด กับเวลา ค่ามอคูลัสจะเพิ่มขึ้นตามขนาดที่เล็กลงของวัสดุมวลรวมเช่นกัน

5.1.3 อิทธิพลของน้ำหนักโน้มเลกูลายางธรรมชาติ

จากการศึกษาสมบัติการกด ค่าความคื้นกับการเปลี่ยนรูปของโภชี พบว่า ค่าความคื้นจะเพิ่มขึ้น ที่น้ำหนักโน้มเลกูลายางธรรมชาติที่ผ่านการบด 0 นาที, 30 นาที และ 10 นาที ตามลำดับ สำหรับขนาดวัสดุมวลรวมเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.50 - 19.00 มิลลิเมตร แต่ขนาดวัสดุมวลรวมเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.50 - 12.50 มิลลิเมตร และขนาดวัสดุมวลรวมเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.75 - 9.50 มิลลิเมตร จะมีความคื้นเพิ่มขึ้น ที่น้ำหนักโน้มเลกูลายางธรรมชาติที่ผ่านการบด 30 นาที, 0 นาที และ 10 นาที ตามลำดับ นอกจากนี้พบว่า ความสัมพันธ์ของมอคูลัสการกดกับเวลา จะมีค่าสอดคล้องกับค่าความคื้นเช่นเดียวกัน

5.1.4 อิทธิพลของปริมาณยางธรรมชาติ

จากการศึกษาสมบัติการกด ค่าความคื้นกับการเปลี่ยนรูปของโภชี พบว่าค่าความคื้นเพิ่มขึ้น ตามปริมาณยางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น และจากความสัมพันธ์ของมอคูลัสการกดกับเวลา เห็นได้ว่า ค่ามอคูลัสการกดจะสอดคล้องกับค่าความคื้นที่ได้เช่นเดียวกัน แต่ที่ปริมาณยางธรรมชาติ

15 % พบว่า ค่าความเสี่ยนและค่ามอคูลัสจะลดลงเพราะปริมาณยางที่มากขึ้น จะมีผลต่อการแพร่ของยางธรรมชาติและยางมะตอย

5.1.5 อิทธิพลของความเร็วการกด

จากการศึกษาสมบัติการกด ค่าความเสี่ยนกับการเปลี่ยนรูปของโภชี พบว่า ค่าความเสี่ยนมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เมื่อความเร็วการกดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของมอคูลัสการกดกับเวลาที่จะเพิ่มขึ้นตามความเร็วการกด เช่นเดียวกัน

5.1.6 การประยุกต์ใช้งาน

จากการศึกษาสมบัติการกดของยางธรรมชาติพสมยางมะตอยและวัสดุมวลรวม พบว่า สมบัติการกดภายใต้อิทธิพลของนาด้วนวัสดุมวลรวม อิทธิพลของน้ำหนักไม่เล็กน้อย ยางธรรมชาติ อิทธิพลของปริมาณยางธรรมชาติและอิทธิพลของความเร็วการกดนั้น ค่าที่ได้จากการทดสอบสามารถที่จะเลือกค่าที่ให้สมบัติการกดที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะต่างๆ ซึ่งบางสูตรอาจไม่จำเป็นจะต้องมีการใส่ยางธรรมชาติในยางมะตอย ก็มีสมบัติการกดที่ดีอยู่แล้ว บางสูตรอาจจะใช้ปริมาณยางธรรมชาติมากหรือน้อย ก็มีสมบัติการกดที่ดีได้เช่นกัน ยกทั้งสองเป็น การช่วยประยุกต์ใช้จ่ายในทางหนึ่งอีกด้วย ดังนั้นการสร้างถนนยางมะตอย ในแต่ละชั้นผิวทาง ของถนนสามารถที่จะเลือกสมบัติที่เหมาะสม เพื่อการออกแบบสร้างให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ เป็นการช่วยให้ถนนยางมะตอยมีความคงทน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อไป

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 เตรียมการเบلنด์ยางมะตอยกับวัสดุอื่นๆ เช่น พลาสติกหรือยางประเภทต่างๆ หรือพลาสติกและยางที่ผ่านการใช้งาน

5.2.2 นำยางธรรมชาติเบلنด์กับยางมะตอยที่เตรียมได้ไปใช้งานจริงในสภาพต่างๆ ที่เหมาะสมกับสมบัติที่ต้องการ