

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

3.1 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

3.1.1 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- สำหรับทะเลชนิดต่าง ๆ ที่เก็บจาก อ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
- เครื่องแก้ว (ได้แก่ บีกเกอร์ กระบอกตวง ขวดรูปชมพู่ ขวดวัดปริมาตร ขวดเก็บตัวอย่าง ไปเปิด)
- กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 42, GF/C และ membrane filter (Millipore, 0.45 μm)
- คอลลัมน์แก้ว ขนาด 1.8 cm x 20 cm
- เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง และ 4 ตำแหน่ง
- pH meter (MP220, Mettler)
- ตะแกรงร่อน (Sieve) ขนาด 300-600 mesh และ โถแก้วดูดความชื้น (Desiccator)
- เครื่องเขย่า (Labortechnix, KS 125)
- ตู้อบ (hot air oven), Hot plate และ Water bath
- Peristaltic pump (Master Flex, 77200-52)
- กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM, LEO 1455 VP)
- Fourier-Transformed Infrared Spectrophotometer (FTIR) (NICOLET-IR560)
- Atomic Absorption Spectrophotometer แบบ Flame (FAAS) และ Graphite Furnace (GFAAS) ของ Shimadzu AA680 และ Varian, Spectra AA-20 Plus และแบบ Hydride generation ของ Perkin Elmer Analyst

100

3.1.2 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง (AR grade)

- Activated carbon (granular, 400 mesh, Wright & Comp)
- Arsenic oxide (Merck)
- Cadmium nitrate (Merck)
- Calcium carbonate (Merck)
- 37% Formaldehyde (Riedel-Dehaen)
- Lead nitrate (Merck)
- conc Nitric acid (Riedel-Dehaen)
- Potassium iodide (BDH)
- Silica gel (70-230 mesh) (Merck)
- Sodium hydroxide (Riedel-Dehaen)
- Sodium tetraborohydride (LABCHEM)
- conc Acetic acid (Riedel-Dehaen)
- Ascorbic acid (BDH)
- Calcium chloride (Merck)
- Copper nitrate.3 hydrate (Merck)
- conc Hydrochloric acid (Merck)
- Magnesium nitrate (BDH)
- Perchloric acid (Riedel-Dehaen)
- Potassium nitrate (Merck)
- Sodium carbonate (Merck)
- Sodium nitrate (BDH)
- conc Sulfuric acid (Riedel-Dehaen)

3.2 การศึกษาการดูดซับโลหะหนักของสาหร่ายชนิดต่าง ๆ แบบ Batch Equilibrium System

3.2.1 การเตรียมตัวอย่างสาหร่าย

1) เก็บสาหร่ายทะเลชนิดต่าง ๆ จากบริเวณโดยรอบอ่าวปัตตานี คือ ที่บ้านตันหยงลูโละ ปากแม่น้ำยะหริ่ง บ้านคาโต๊ะ และแหลมตาชี

2) นำสาหร่ายที่จะวิเคราะห์มาล้างด้วยน้ำประปาและน้ำกลั่น ก่อนอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมงในตู้อบ แล้วนำมาบดให้ละเอียด ก่อนนำไปร่อนด้วยตะแกรงร่อนให้มีขนาดอนุภาคประมาณ 300-600 mesh

3.2.2 ศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในตัวอย่างสาหร่าย

ทำการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักตามวิธีของปรียาและคณะ (2541) ซึ่งดัดแปลงจากวิธีมาตรฐานของ APHA (1992) ในขั้นตอนการย่อยตัวอย่างและการวิเคราะห์โลหะหนัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.2.2.1 การย่อยตัวอย่างด้วยกรดไนตริก และกรดเปอร์คลอริก

-ชั่งตัวอย่างสาหร่ายที่บดละเอียด 1 g ลงในบีกเกอร์ จดน้ำหนักแน่นอนไว้ เติมกรดไนตริกเข้มข้น 5 ml วางบน hot plate ปรับความร้อนให้สารเดือดอ่อนๆ จนกระทั่งเกิดควันสีน้ำตาล

-เมื่อควันสีน้ำตาลจางลง ลดอุณหภูมิ แล้วค่อยๆ เติมกรดเปอร์คลอริกเข้มข้น 10 ml เขย่าให้ผสมกันอย่างดีก่อนแล้วให้ความร้อนต่อไปจนเกิดกลุ่มควันสีขาว จะได้สารละลายใส ในกรณีที่ยังไม่ได้สารละลายใส จะเติมกรดไนตริกทีละน้อย แล้วให้ความร้อนต่อไปจนได้สารละลายใส วางทิ้งไว้ให้เย็น กรองด้วยกระดาษกรอง ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นเป็น 50 ml ในขวดวัดปริมาตร

หมายเหตุ : สำหรับตัวอย่างถ่านกัมมันต์ (ขนาด 400 mesh) ถ้านำมาบดให้ละเอียดก่อนนำมาย่อยด้วยกรดไนตริก และกรดเปอร์คลอริกตามวิธีข้างต้น และนำไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักเช่นเดียวกับตัวอย่างสาหร่าย

3.2.2.2 การวิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างสาหร่าย

1) การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว

-เตรียมสารละลายมาตรฐานตะกั่ว เข้มข้น 1000 mg/l จาก $Pb(NO_3)_2$ โดยชั่งสาร 1.5985 กรัม ละลายใน 1% HNO_3 ปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตร จะได้ Pb^{2+} stock solution สำหรับเตรียม working solution ของตะกั่วต่อไป

-เตรียมสารละลายมาตรฐานตะกั่วเข้มข้น 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 $\mu g/l$ จาก 1000 mg/l Pb^{2+} stock solution วิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในสารละลายมาตรฐานและตัวอย่างที่ย่อยแล้วด้วย Graphite furnace atomic absorption spectrophotometer (GFAAS) ของ Shimadzu รุ่น AA 680 ห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2) การวิเคราะห์หาปริมาณทองแดง

-เตรียมสารละลายมาตรฐานทองแดงเข้มข้น 1000 mg/l จาก $Cu(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$ โดยชั่งสาร 3.8010 กรัม ละลายใน 1% HNO_3 ปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตร จะได้ Cu^{2+} stock solution

-เตรียมสารละลายมาตรฐานทองแดงเข้มข้น 0, 1, 3, 6, 9 และ 12 mg/l จาก 1000 mg/l Cu^{2+} stock solution วิเคราะห์หาปริมาณทองแดงสารละลายมาตรฐานและตัวอย่างที่ย่อยแล้วด้วย Flame atomic absorption spectrophotometer (FAAS) ของ Shimadzu รุ่น AA 680 นอกจากนี้ยังได้เตรียมสารละลายมาตรฐานทองแดงเข้มข้น 0, 40, 80, 120 และ 160 $\mu\text{g/l}$ วิเคราะห์หาปริมาณทองแดง โดยใช้ GFAAS ของ Shimadzu รุ่น AA 680 ห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3) การวิเคราะห์หาปริมาณสารหนู

-เตรียมสารละลายมาตรฐานสารหนูเข้มข้น 1000 mg/l โดยชั่ง As_2O_3 2.6407 กรัม ละลายใน 1% HNO_3 ปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตร จะได้ stock solution สำหรับเตรียม working solution ต่อไป

-เตรียมสารละลายมาตรฐานสารหนูเข้มข้น 5, 10, 15, 20 และ 25 $\mu\text{g/l}$ จาก 1000 mg/l As^{3+} stock solution และเตรียมสารละลาย 0.2 M NaBH_4 ใน 0.5 M NaOH สำหรับการวิเคราะห์

-นำสารละลายตัวอย่างที่ย่อยแล้ว 10.00 ml มารีดิวซ์ให้สารหนูอยู่ในรูป As^{3+} ทั้งหมดโดยใช้สารผสม คือ 5% ascorbic acid + 5% KI จำนวน 10 ml เติม conc HCl 10 ml ทิ้งไว้ 45 นาที ปรับปริมาตรเป็น 100 ml

-วิเคราะห์หาปริมาณสารหนูในสารละลายมาตรฐาน และตัวอย่างที่ย่อยและผ่านการรีดิวซ์แล้ว ด้วย atomic absorption spectrophotometer (AAS) แบบ hydride generation ของ Perkin Elmer Analyst 100 ณ ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3.2.3 ศึกษาผลของ pH ต่อความสามารถในการดูดซับโลหะหนักของตัวอย่างสาหร่าย

1) นำตัวอย่างสาหร่ายที่อบแห้งจำนวน 0.1 g มาเติมสารละลายโลหะหนักแต่ละชนิด คือ สารละลายทองแดงเข้มข้น 20 mg/l, ตะกั่วเข้มข้น 70 $\mu\text{g/l}$, และ สารหนูเข้มข้น 50 $\mu\text{g/l}$ ที่มีค่า pH ต่าง ๆ กัน คือ 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, และ 6.0 นำมาเขย่าเป็นเวลา 24 ชั่วโมงด้วยเครื่องเขย่า

2) เมื่อครบเวลา กรองสาหร่ายออกโดยใช้ membrane filter (Millipore) ขนาด 0.45 μm นำสารละลายใสที่กรองได้มาตรวจหาปริมาณโลหะหนักที่เหลือนด้วยเครื่อง AAS ทดลองซ้ำ 2 ครั้ง

3) นำค่า pH ที่เหมาะสมไปใช้ในการทดลองต่อไป

3.2.4 ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดูดซับโลหะหนักของสาหร่ายชนิดต่าง ๆ

1) นำตัวอย่างสาหร่ายที่อบแห้งจำนวน 0.1 g มาเติมสารละลายโลหะหนักที่ทราบความเข้มข้นแน่นอนในแต่ละชุดการทดลอง คือ ตะกั่วเข้มข้น 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 mg/l ทองแดง 0, 5, 10, 15, 20, 25 mg/l และ สารหนู 20, 30, 40, 50, 60, 70 $\mu\text{g/l}$ ทำการเขย่า ความเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้กระบวนการดูดซับเกิดขึ้นจนถึงสมดุล

2) เมื่อครบเวลา กรองสาหร่ายออกโดยใช้ membrane filter (Millipore) ขนาด 0.45 μm นำสารละลายใสที่กรองได้มาตรวจหาปริมาณโลหะหนักที่เหลือนด้วยเครื่อง AAS ทดลองซ้ำ 2 ครั้ง

3) นำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ ANOVA analysis

3.2.5 ศึกษาจลนศาสตร์ของการดูดซับโลหะหนัก

- 1) เขย่าตัวอย่างสาหร่ายที่อบแห้ง 0.1 g ในขวดที่บรรจุสารละลายโลหะหนักชนิดต่าง ๆ คือ ตะกั่ว ความเข้มข้น 15 และ 50 $\mu\text{g/l}$ ทองแดง ความเข้มข้น 10 และ 20 mg/l สารหนู 25 และ 50 $\mu\text{g/l}$ ซึ่งมีค่า $\text{pH} = 5.0$ โดยใช้ความเร็ว 100 รอบต่อนาที
- 2) วิเคราะห์หาความเข้มข้นของโลหะหนักในสารละลายแต่ละชุดที่เวลาต่าง ๆ กัน คือ 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 120, 180 และ 240 นาที โดยใช้เครื่อง AAS ทดลองซ้ำ 2 ครั้ง

3.3 การศึกษาการดูดซับโลหะหนักของสาหร่าย แบบ Continuous Flow System

- 1) บรรจุวัสดุสาหร่ายที่อบแห้งจำนวน 1.5 กรัมลงในคอลัมน์ขนาด $1.8 \times 15 \text{ cm}$
- 2) ผ่านสารละลายโลหะหนักตะกั่ว (20 mg/l) ทองแดง (20 mg/l) หรือ สารหนู (50 $\mu\text{g/l}$) $\text{pH} 5.0 \pm 0.5$ ลงในคอลัมน์แต่ละชุด ปรับอัตราการไหลของสารละลายประมาณ 3 ml/min และเก็บสารละลายที่ออกจากคอลัมน์จำนวน 10 ml ในแต่ละหลอด
- 3) วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่เหลืออยู่ในสารละลายที่เก็บแต่ละหลอด โดยเครื่อง AAS
- 4) เปรียบเทียบความสามารถการดูดซับโลหะหนักกับของสารดูดซับสังเคราะห์ (ถ่านกัมมันต์) ซึ่งทำการทดลองในทำนองเดียวกัน และเปรียบเทียบความสามารถดูดซับโลหะหนักของคอลัมน์ กับของ Batch system ทำการทดลองซ้ำ 2 ครั้ง

3.4 การศึกษาการพัฒนาคุณภาพของสารดูดซับชีวภาพ

3.4.1 ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารดูดซับ

3.4.1.1 ปริมาณของแข็งรวม (% Total solid) มีวิธีการดังนี้

- อบบีกเกอร์ในตู้อบที่ 100°C เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง นำมาใส่ในเดซิเคเตอร์
- ชั่งน้ำหนักบีกเกอร์พร้อมตัวอย่างสาหร่าย บันทึกน้ำหนัก
- นำตัวอย่างในบีกเกอร์ไปอบที่ 60°C เป็นเวลาอย่างน้อย 60 ชั่วโมง นำมาใส่ในเดซิเคเตอร์ รอจนตัวอย่างพร้อมบีกเกอร์เย็น แล้วจึงชั่งน้ำหนักอีกครั้ง
- ทำการทดลองอย่างน้อย 3 ครั้ง คำนวณหา %Total solid ได้จากสูตร

$$\% \text{Total solid} = (C-B) / (A-B) \times 100$$

เมื่อ A = น้ำหนักตัวอย่างก่อนอบแห้ง (g)

B = น้ำหนักบีกเกอร์ที่อบแห้ง (g)

C = น้ำหนักตัวอย่างหลังอบแห้ง (g)

หมายเหตุ ตัวอย่างวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ ก็ทดลองหา %Total solid ในทำนองเดียวกัน

3.4.1.2 ศึกษาสมบัติการบวมตัว (Swelling characteristics) ซึ่งได้แก่ Swelling ratio (Q) และ Volume of absorbed solvent (VAS) ตามวิธีของ Holan *et al* (1993) โดยนำตัวอย่างสาหร่ายที่อบแห้งที่

ทราบน้ำหนักแน่นอน (W_d) ไปแช่ในน้ำกลั่นเป็นเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมงเพื่อให้เกิดการบวมน้ำได้เต็มที่ แล้วนำตัวอย่างสาหร่ายที่เปียกมาชั่งน้ำหนัก (W_s)

$$\text{Swelling ratio (Q)} = W_s / W_d$$

$$\text{Volume of absorbed solvent (VAS)} = (W_s - W_d) / W_d$$

เมื่อ W_s = น้ำหนักตัวอย่างที่แห้ง และ W_d = น้ำหนักตัวอย่างที่บวมน้ำ

3.4.1.3 ศึกษาหมู่ฟังก์ชันของสารดูดซับ โดยใช้เครื่อง Fourier-Transformed Infrared Spectroscopy (FTIR)

3.4.1.4 ศึกษาลักษณะของพื้นผิวของสารดูดซับ โดยดูภาพได้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM)

3.4.2 ศึกษากระบวนการ Adsorption-Desorption แบบ Batch system

- เขย่าตัวอย่างสาหร่ายผสมนางอบแห้ง 0.2 g ในขวดที่บรรจุสารละลายโลหะหนักทองแดง เข้มข้น 20 mg/l, pH = 5.0±0.5 ปริมาณ 100 ml โดยใช้ความเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

- เมื่อครบเวลา กรองวัสดุสาหร่ายออก นำส่วนสารละลายมาวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่เหลือ โดยเครื่อง AAS

- นำส่วนวัสดุสาหร่ายมาล้างด้วยน้ำกลั่นหลาย ๆ ครั้ง ก่อนนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เก็บไว้ในโถดูดความชื้นก่อนการทดลอง desorption

- นำวัสดุสาหร่ายที่อบแห้งแล้วมาแช่ในสารละลายกรด HCl เข้มข้น 0.5 M เขย่าด้วยความเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และเก็บสารละลายที่ผ่านออกจากคอลัมน์ มาวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่ถูกดูดซับ โดยเครื่อง AAS

- กำหนดหา desorption efficiency ซึ่งหมายถึง ปริมาณร้อยละของโลหะทองแดงที่ถูกดึงออกจากตัวดูดซับ

$$\text{Desorption efficiency (\%)} = \frac{\text{amount of metal desorbed into solution}}{\text{initial amount of metal adsorbed}} \times 100$$

3.4.3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นผิวสาหร่ายเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของสารดูดซับ

ได้เลือกวัสดุตัวอย่างสาหร่ายผสมนางมาทำการทดลอง เนื่องจากมีปริมาณมาก และหาได้ง่ายกว่าสาหร่ายอีกสองชนิดในช่วงที่ทำการศึกษา

3.4.3.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นผิวสาหร่ายโดย 37% Formaldehyde

ทำการทดลองการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นผิวของตัวอย่างสาหร่ายผสมนาง ซึ่งดัดแปลงมาจากวิธีของ Holan *et al* (1993) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) วิธีการเตรียม

- แช่วัสดุสาหร่าย 100g ใน conc H_2SO_4 ปริมาณ 500 ml ให้ความร้อนที่ $100^\circ C$ เป็นเวลา 30 นาที
- เมื่อครบเวลา กรองแยกตัวอย่างสาหร่ายออก ล้างด้วยน้ำกลั่นจนเป็นกลาง แล้วนำไปแช่ใน 37% Formaldehyde จำนวน 50 ml ประมาณ 2 ชั่วโมง
- กรองเพื่อแยกวัสดุสาหร่าย ล้างน้ำ ก่อนล้างด้วย 0.1M HNO_3 จำนวน 500 ml แล้วล้างอีกครั้งด้วยน้ำกลั่น
- นำวัสดุที่ได้ไปอบให้แห้งที่ อุณหภูมิ $50^\circ C$ เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ชั่วโมง เก็บตัวอย่างสาหร่ายที่เตรียมได้ในโถดูดความชื้นสำหรับใช้ศึกษาต่อไป และนำส่วนหนึ่งไปหาหมู่ฟังก์ชัน โดยเครื่อง FTIR

2) การศึกษาการดูดซับ โลหะตะกั่วของวัสดุสาหร่ายที่เตรียมได้

- บรรจุวัสดุสาหร่ายที่เตรียมได้จากข้อ 1 จำนวน 15 g ในคอลัมน์ขนาด 1.8×20 cm และผ่านน้ำที่ปราศจากโลหะ ลงในคอลัมน์ ปรับอัตราการไหลของน้ำที่ไหลออกให้ได้ประมาณ 1.5-2.0 ml/min
- ผ่านสารละลายตะกั่วเข้มข้น $500 \mu g/l$ ลงไปในคอลัมน์ เก็บสารละลายที่ออกจากคอลัมน์ ที่เวลาต่าง ๆ คือ ที่ 0, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 และ 180 นาที นำไปวิเคราะห์โลหะที่เหลือนด้วย AAS

3.4.3.2 การปรับสภาพ ด้วย 0.1 M $CaCl_2$ (ตามวิธีของ Matheickal et al, 1999)

1) วิธีการปรับสภาพวัสดุตัวอย่างสาหร่าย

- แช่วัสดุตัวอย่างสาหร่ายที่อบแห้งในสารละลาย 0.2 M $CaCl_2$ pH 4.0 ± 0.5 โดยกวนสารละลายด้วยเครื่องกวนความเร็วประมาณ 50 รอบต่อนาที เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง
- กรอง นำส่วนสาหร่ายที่ได้มาล้างด้วยน้ำกลั่นอย่างน้อย 3 ครั้ง อบให้แห้งในตู้อบ อุณหภูมิ $60^\circ C$ เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- นำสาหร่ายเก็บไว้ในโถดูดความชื้น สำหรับการใช้ในการศึกษาต่อไป

2) ศึกษาลักษณะของพื้นผิวของตัวอย่างสาหร่ายที่ปรับสภาพด้วย 0.2M $CaCl_2$

โดยดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM)

3) ศึกษาความสามารถดูดซับ โลหะหนักของสาหร่ายที่ไม่ผ่านและผ่านการปรับสภาพ

- นำตัวอย่างสาหร่ายที่อบแห้งซึ่งไม่ผ่านและผ่านการปรับสภาพด้วย 0.2M $CaCl_2$ จำนวนอย่างละ 0.1 g มาเติมสารละลายโลหะหนักที่ทราบความเข้มข้นแน่นอนในแต่ละชุดการทดลอง คือ ตะกั่ว เข้มข้น $500 \mu g/l$ ส่วนทองแดง $50 mg/l$ pH 5.0 ทำการเขย่า ความเร็ว 100 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- เมื่อครบเวลา กรองสาหร่ายออกโดยใช้ membrane filter (Millipore) ขนาด $0.45 \mu m$ นำสารละลายใส่ที่กรองได้มาตรวจหาปริมาณ โลหะหนักที่เหลือนด้วยเครื่อง AAS

- 4) ศึกษาผลของ pH ต่อความสามารถดูดซับ โลหะของตัวอย่างสาหร่ายที่ปรับสภาพด้วย 0.2M $CaCl_2$ ทำการทดลองในทำนองเดียวกับข้อ 3.2.3

5) ศึกษาจลนศาสตร์ของการดูดซับโลหะหนักของตัวอย่างสาหร่ายที่ปรับสภาพด้วย $0.2M CaCl_2$ ทำการทดลองในทำนองเดียวกับข้อ 3.2.5

6) ศึกษาผลของโลหะเบาบางชนิดต่อความสามารถดูดซับโลหะหนักโดยวัสดุตัวอย่างสาหร่ายที่ปรับสภาพด้วย $0.2M CaCl_2$

- แخذตัวอย่างสาหร่ายผสมนางอบแห้งจำนวน 0.1 g ในสารละลายทองแดงที่ทราบค่าความเข้มข้นและประกอบด้วยอนุมูลโลหะ Na^+ , K^+ , Ca^{2+} หรือ Mg^{2+} ความเข้มข้น 10 mM เขย่าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

- เมื่อครบเวลา กรองสาหร่ายออกโดยใช้ membrane filter (Millipore) ขนาด $0.45 \mu m$ นำสารละลายใส่ที่กรองได้มาตรวจหาปริมาณโลหะหนักที่เหลือด้วยเครื่อง AAS

7) ศึกษา Adsorption-Desorption ของตัวอย่างสาหร่ายที่ปรับสภาพด้วย $0.2M CaCl_2$

ทำการทดลองในทำนองเดียวกับข้อ 3.4.2

3.5 การทดสอบการดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสียโดยวัสดุตัวอย่างสาหร่ายที่ปรับสภาพ

- เก็บตัวอย่างน้ำที่ปนเปื้อนโลหะหนัก จากบริเวณเหมืองแร่เก่า ตำบลลำทะลุ อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

- นำน้ำตัวอย่างมาผ่านลงในคอลัมน์ที่บรรจุด้วยวัสดุตัวอย่างสาหร่ายผสมนางที่ปรับสภาพด้วย $0.2 M CaCl_2$ ปริมาณ 15 g และถ่านกัมมันต์ รองส่วนบน (2.5 g) และส่วนล่าง (2.5 g) ของคอลัมน์ ปรับอัตราการไหลน้ำที่ผ่านออกจากคอลัมน์ 20 ml/min โดยใช้เครื่อง peristaltic pump ปริมาตรน้ำ 1 bed volume = 120 ml

- วิเคราะห์หาปริมาณโลหะทองแดงและตะกั่ว และพารามิเตอร์บางชนิดของตัวอย่างน้ำทั้งก่อนและหลังผ่านคอลัมน์ (เก็บครั้งละ 120 ml) ตามวิธีการดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 พารามิเตอร์บางชนิดและวิธีการวิเคราะห์พารามิเตอร์ของตัวอย่างน้ำ

พารามิเตอร์	วิธีการวิเคราะห์
ปริมาณทองแดง	Flame atomic absorption spectroscopy (FAAS)
ปริมาณตะกั่ว	Graphite furnace atomic absorption spectroscopy (GFAAS)
pH	pH meter
Hardness	EDTA titration
Alkalinity	Acid titration