

การศึกษาการรั่วซึมแบคทีเรียของไมเนอร์ล ไตรออกไซด์ แอกริเกตสีขาวที่
ผสมกับคลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ 2
**Bacterial Leakage Study of White Mineral Trioxide Aggregate Mixed with
0.12% and 2% Chlorhexidine Gluconate**

พรศิริ วรตันติ

Pornsiri Woratunti

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of
Master of Science in Oral Health Sciences**

Prince of Songkla University

2556

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อวิทยานิพนธ์	การศึกษาการรื้อซึมแบคทีเรียของมิเนอร์อัล ไตรออกไซด์ แอกริเกตส์ชาวที่ผสมกับคลอโรเฮกซีดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ 2
ผู้เขียน	นางสาวพรศิริ วรรณดี
สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ปีการศึกษา	2555

บทคัดย่อ

มิเนอร์อัล ไตรออกไซด์ แอกริเกต หรือเอ็มทีเอ ถูกนำมาใช้ในงานรักษาคงรูปฟันครั้งแรกโดยใช้เป็นวัสดุอุดยอนปลายราก บริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ผสมกับน้ำกลั่น ต่อมา มีรายงานแสดงให้เห็นว่า การผสมคลอโรเฮกซีดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 กับเอ็มทีเอแทนน้ำ ให้คุณสมบัติการต้านเชื้อจุลชีพเพิ่มขึ้น จึงได้มีแนวคิด ในการนำ คลอโรเฮกซีดีน กลูโคเนต มาผสมกับเอ็มทีเอ เพื่อใช้เป็นวัสดุอุดยอนปลายราก แต่ยังไม่เคยมีการศึกษา ที่เปรียบเทียบคุณสมบัติความสามารถการฉีก โดยการทดสอบการรื้อซึมแบคทีเรีย ของเอ็มทีเอ เมื่อผสมกับ น้ำกลั่นและคลอโรเฮกซีดีน กลูโคเนต การวิจัยนี้ศึกษาการรื้อซึมแบคทีเรียเพื่อเปรียบเทียบความสามารถการฉีกของเอ็มทีเอ สีขาวที่ผสมกับน้ำกลั่น คลอโรเฮกซีดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ 2 เมื่อใช้เป็นวัสดุอุดยอนปลายราก โดยใช้ฟันถอนของมนุษย์ ที่มีรากเดียว 36 ซี่ ขยายคงรูปฟันส่วนปลายถึงขนาด 35 ความสอบ 0.06 ระหว่างทำการขยายคงรูปฟัน ล้างคงรูปฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 กำจัดชั้นสเมียร์ด้วยอีดีทีเอ ความเข้มข้นร้อยละ 17 และตามด้วย โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 นำฟันแต่ละซี่มาตัดปลายราก ออก 3 มิลลิเมตร เตรียมโพรงปลายรากฟันให้มีความลึก 3 มิลลิเมตร สำหรับการอุดยอนปลายราก แบ่งการทดลองเป็น 3 กลุ่ม คือ **กลุ่มที่ 1:** อุดยอนปลายรากด้วยเอ็มทีเอ สีขาว ผสมกับน้ำกลั่น **กลุ่มที่ 2:** อุดยอนปลายรากด้วยเอ็มทีเอ สีขาวผสมกับคลอโรเฮกซีดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 **กลุ่มที่ 3:** อุดยอนปลายรากด้วยเอ็มทีเอ สีขาวผสมกับ คลอโรเฮกซีดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยใช้อัตราส่วนผงต่อของเหลว 3:1 ในทุกกลุ่ม **กลุ่มควบคุมลบ:** อุดยอนปลายรากด้วยเอ็มทีเอสีขาว ผสมกับน้ำกลั่นในอัตราส่วนผงต่อน้ำ 3:1 และเคลือบรากฟันทั้งหมดด้วยน้ำยาทาเล็บ 2 ชั้น **กลุ่มควบคุมบวก :** ไม่มีการอุดยอนปลายราก นำรากฟันทั้งหมดมาทดสอบการรื้อซึมแบคทีเรียด้วยแบบจำลองสองห้อง โดยใช้แบคทีเรียเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส (ATCC 29212) เป็นเวลา 30 วัน ผลการศึกษาพบว่า การรื้อซึมแบคทีเรียของเอ็มทีเอสีขาวที่ผสมกับน้ำกลั่น เอ็มทีเอสีขาวที่ผสมกับคลอโรเฮกซีดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และเอ็มทีเอสีขาวที่ผสมกับ คลอโรเฮกซีดีน กลู

โคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 2 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P>0.05$, สถิติแคปแลน-เมเยอร์และวิธีล็อก-แรนค์) ภายใต้ข้อจำกัดของการวิจัยนี้สรุปได้ว่า มิเนอร์อัล ไตรออกไซด์ แอ็กกรีเกตสีขาวที่ผสมกับน้ำกลั่นและ มิเนอร์อัล ไตรออกไซด์ แอ็กกรีเกตสีขาวที่ผสมกับ คลอร์เฮกซิดีนกลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ 2 มีความสามารถต้านทานการรั่วซึมแบบที่เรียเอ็นเทอโรคือคัส ฟิคอลลิส ไม่แตกต่างกัน

Thesis Title Bacterial Leakage Study of White Mineral Trioxide Aggregate Mixed with
0.12% and 2% Chlorhexidine Gluconate

Author Miss Pornsiri Woratunti

Major Program Oral Health Sciences

Academic Year 2012

ABSTRACT

Mineral trioxide aggregate (MTA) was introduced in the field of endodontics as a root-end filling material. MTA was mixed with distilled water according to the manufacturer's instructions. Recent study has demonstrated that MTA has better antibacterial properties when mixed with 0.12% chlorhexidine gluconate (CHX) instead of water. CHX can be suitably mixed with MTA instead of water when MTA is used as a retrofilling material, provided that its sealing ability is confirmed. Nonetheless, there is no information available to evaluate the sealing ability of white mineral trioxide aggregate (WMTA) mixed with 0.12%, 2% CHX and distilled water by using bacterial leakage model. This in vitro study used bacterial leakage system to compare the sealing ability of WMTA mixed with 0.12%, 2% CHX and distilled water when used as root-end filling materials. The materials were tested in a dual chamber model in which a root segment connects the upper (delivery) chamber and the lower (receiving) chamber. Thirty-six single-rooted, extracted, human teeth were cleaned and shaped to size 35 taper .06 with ProFile rotary instruments. The apical 3 mm of each root was resected, and 3-mm deep root-end cavity preparations were made. The teeth were randomly divided into 3 experimental groups, each containing 10 teeth, and 2 negative and positive control groups, each containing 3 teeth. Root-end preparations in **Group 1**- filled with WMTA mixed with distilled water; **Group 2**- filled with WMTA mixed with 0.12% CHX; **Group 3**- filled with WMTA mixed with 2% CHX. Three root-end cavities were filled with WMTA mixed with distilled water and covered with two layers of nail polish acted as negative control. Another three root-end cavities were left open and served as positive controls. The apical 3-4 mm of the roots were immersed in BHI culture medium within receiving chamber. The coronal access of each specimen was inoculated with *Enterococcus faecalis* (ATCC 29212). Positive growth over thirty days was demonstrated by turbidity of the

BHI culture medium. The number of days required for the test bacteria to penetrate various root-end filling materials was determined. All positive controls leaked within 24 h; none of the negative controls leaked. The results indicated that there were no significant differences between the three root-end filling materials against penetration of *Enterococcus faecalis* ($P>0.05$, Kaplan-Meier and log-rank test). Within the limitations of this study, it can be concluded that, WMTA mixed with distilled water, 0.12% and 2% CHX did not have the difference in the leakage of *Enterococcus faecalis*.

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	(10)
รายการตาราง	(11)
รายการรูป	(12)
บทที่	
1. บทนำ	1
บทนำต้นเรื่อง	1
การทบทวนวรรณกรรม	3
วัตถุประสงค์	12
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ	13
3. ผลการวิจัย	22
4. บทวิจารณ์	25
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ	29
เอกสารอ้างอิง	30
ภาคผนวก	35
ประวัติผู้เขียน	40

รายการตาราง

ตาราง	หน้า
1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	37
2 จำนวนวันที่สังเกตเห็นการรื้อซึมของแบคทีเรียถึงปลายรากในกลุ่มต่างๆ	37
3 การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยวิธีที-แรงแค้	39

รายการรูป

รูป	หน้า
1 เอ็มทีเอสทีทาและเอ็มทีเอสทีขา	3
2 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเอ็มทีเอสทีขาและเอ็มทีเอสทีทา	4
3 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงของภาคตัดขวางของเอ็มทีเอ-เนื้อฟัน แสดง ชั้นที่เชื่อมต่อสีขาวระหว่างเอ็มทีเอและผนังเนื้อฟัน	5
4 สูตรทางเคมีของคลอร์เฮกซิดีน	9
5 เครื่องตัดชิ้นตัวอย่าง Buehler รุ่น Isomet 4000	16
6 ชุดโปรแกรมที่ใช้ในการเตรียมคลองรากฟัน	16
7 เครื่องเอ็กซ์-สแมร์ทอเล็กทริกมอเตอร์และค้ำกรอ	17
8 การอุดซ้อนปลายราก	18
9 เอ็มทีเอและน้ำกลั่น	18
10 เครื่องนำเอ็มทีเอ	18
11 คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ ร้อยละ 2 โดยปริมาตร ต่อปริมาตร (vol/vol)	19
12 แบบจำลองห้องบน	20
13 แบบจำลองสองห้องในการทดสอบการรั่วซึมของแบคทีเรีย	20
14 แสดงความชุ่มของอาหารเลี้ยงเชื้อในแบบจำลองห้องล่างเมื่อเปรียบเทียบกับ อาหารเลี้ยงเชื้อในกลุ่มควบคุมลบ	22
15 แผนภูมิแสดงอัตราการคงอยู่ของรากฟันที่ไม่เกิดการรั่วซึมของแบคทีเรีย ถึงปลายรากในกลุ่มต่างๆตลอดระยะเวลา 30 วัน	23
16 ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส จากอาหารเลี้ยงเชื้อใน แบบจำลองห้องล่าง	23

บทที่ 1

บทนำ

บทนำต้นเรื่อง

คุณสมบัติของวัสดุอุดขั้วปลายราก (root-end filling material) ในอุดมคติควรมีความสามารถในการผนึก (seal) เพื่อป้องกันการรั่วซึมของแบคทีเรียและสารต่างๆที่แบคทีเรียสร้างภายในคลองรากฟัน ไม่ให้ออกสู่เนื้อเยื่อรอบรากฟัน (periradicular tissues) ได้ ซึ่งวัสดุอุดขั้วปลายรากไม่ควรมีการสลาย (nonresorbable) มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatible) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงมิติ (dimensional stability) เมื่อระยะเวลาผ่านไป นอกจากนี้ต้องสามารถชักนำการเกิดใหม่ (regeneration) ของกลุ่มเอ็นยึดปริทันต์ (periodontal ligament complex) โดยเฉพาะการสร้างเคลือบรากฟัน (cementogenesis) บนวัสดุอุดขั้วปลายราก¹

มินเอร์ล ไตรออกไซด์ แอกรีเกต หรือ เอ็มทีเอ (Mineral Trioxide Aggregate: MTA) เป็นสารรวมกลุ่มของผงหลัก 3 ชนิด คือ พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland cement) ประมาณร้อยละ 75 บิสมัทออกไซด์ (Bismuth Oxide) ประมาณร้อยละ 20 และยิปซัม (gypsum) อีกประมาณร้อยละ 5² เอ็มทีเอมี 2 ประเภท คือ เอ็มทีเอสีเทา (Gray Mineral Trioxide Aggregate: GMTA; ProRoot MTA, Dentsply Tulsa Dental, USA) และเอ็มทีเอสีขาว (White Mineral Trioxide Aggregate: WMTA; tooth-colored MTA, Dentsply Tulsa Dental, USA)³ เอ็มทีเอถูกนำมาใช้ในงานรักษาคอนกรากฟันครั้งแรกโดย Torabinejad และคณะในปี ค.ศ.1993⁴ โดยใช้เป็นวัสดุอุดขั้วปลายราก^{4, 5} เนื่องจากคุณสมบัติเด่นหลายประการของเอ็มทีเอ เช่น มีความสามารถการผนึก (sealing ability) ที่ดี และมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ต่อมาจึงได้มีการนำเอ็มทีเอมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เช่น ซ่อมรูทะลุบริเวณง่ามรากฟัน (furcal perforation)⁶ ซ่อมรูทะลุด้านข้างของรากฟัน (lateral root perforation)⁷ ใช้เป็นวัสดุในการปิดแผลเนื้อเยื่อใน (pulp capping)⁸ และนำเอ็มทีเอมาใช้อุดบริเวณปลายรากฟัน (apical plug) ในกระบวนการเหนี่ยวนำให้ปลายรากปิดโดยทำในครั้งเดียว (one-visit apexification)⁹ เอ็มทีเอเมื่อสัมผัสกับของเหลวจากเนื้อเยื่อ (tissue fluid) จะปลดปล่อยส่วนประกอบที่มีประจุบวก (cationic constituents) และตกตะกอนให้โครงสร้างที่คล้ายกับผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ (hydroxyapatite crystals) ปกคลุมที่ผิวของเอ็มทีเอ และแทรกระหว่างช่องว่างของเอ็มทีเอกับเนื้อฟัน (dentin) ทำให้เอ็มทีเอมีความสามารถการผนึกที่ดี^{2, 10} และมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ^{11, 12} นอกจากนี้เอ็มทีเอมีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูก¹³ มีความ

เป็นพิษน้อยกว่า อะมัลกัม (amalgam) ไออาร์เอ็ม (IRM) หรือ ซุปเปอร์อีบีเอ (Super EBA)^{14, 15} และมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรีย (antibacterial property) ด้วย¹⁶

คลอโรเฮกซิดีน (chlorhexidine) มีโมเลกุลสารเป็นบิสไบกวานีนด์ ซึ่งเป็นประจุบวก (cationic bisbiguanide molecules) จะไปจับกับส่วนของผนังหรือเยื่อหุ้มส่วนนอกและใน (outer and inner membrane) ของแบคทีเรีย (bacteria) หรือส่วนของเยื่อหุ้มพลาสมา (plasma membrane) ของยีสต์ (yeast)¹⁷ คลอโรเฮกซิดีนที่ความเข้มข้นต่ำ (เช่นร้อยละ 0.2) มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ (bacteriostasis) และที่ความเข้มข้นสูง (เช่นร้อยละ 2) จะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ (bacteriocidal)¹⁸ โดยคลอโรเฮกซิดีนที่ความเข้มข้นสูงนั้น จะทำให้เกิดการตกตะกอน (precipitation) ของส่วนประกอบต่างๆภายในเซลล์ เช่น อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (adenosine triphosphate) และ กรดนิวคลีอิก (nucleic acids)¹⁷ คลอโรเฮกซิดีน มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อต่างๆหลายชนิด เช่นแบคทีเรีย ชนิดแกรมบวกและลบ (gram-positive and gram-negative bacteria) รวมถึงยีสต์^{17, 19} ในปี ค.ศ.1986 สหรัฐอเมริกาได้ผลิต คลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต (chlorhexidine gluconate: CHX) ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 0.12 (Peridex®, Zila Pharmaceuticals, Inc., Phoenix, AZ, USA; or Perigard®, Colgate Palmolive, New York, NY, USA) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ (plaque) และควบคุมโรคเหงือกอักเสบ (gingivitis) จากการศึกษาในภาวะเทียมนอกร่างกาย (*in vitro*) พบว่าคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ร้อยละ 2 มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลชีพ สแตปฟีโลคอคคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus*) เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส (*Enterococcus faecalis*) สเตรปโตคอคคัส ซาลิวาเรียส (*Streptococcus salivarius*) สเตรปโตคอคคัส ไพโอเจนัส (*Streptococcus pyogenes*) เอสเชอริเชีย โคลไล (*Escherichia coli*) และ แคนดิดา อัลบิแคนส์ (*Candida albicans*) ที่พบในคลองรากฟันที่ติดเชื้อ (infected root canals)²⁰ ในงานรักษาคคลองรากฟัน คลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนตมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลชีพเมื่อนำมาใช้เป็นน้ำยาล้างคลองรากฟัน²¹ การนำคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนตมาใช้ในงานรักษาคคลองรากฟัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในคุณสมบัติการต้านเชื้อจุลชีพ จึงได้มีแนวคิดในการผสมคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนตกับเอ็มทีเอ และใช้เป็นวัสดุอุดอุดย่นปลายราก เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการต้านเชื้อจุลชีพของเอ็มทีเอให้ดีขึ้น การศึกษาในปัจจุบันพบว่า เอ็มทีเอสีขาว ที่ผสมกับคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลชีพเพิ่มขึ้น²² ส่วนคุณสมบัติความสามารถการฉีก พบว่าไม่มีความแตกต่างของการฉีกเมื่อผสมเอ็มทีเอ สีขาวกับ คลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 แทนน้ำ²³

จากผลการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการผสมเอ็มทีเอกับคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนตแทนน้ำให้คุณสมบัติที่ดีขึ้น แต่ยังไม่เคยมีการศึกษา ที่เปรียบเทียบคุณสมบัติความสามารถ

ผื่นิก โดยใช้วิธีการร่วซึมแบบที่เรีย ของเอ็มทีเอเมื่อผสมกับ น้ำกลั่น คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ที่มี ความเข้มข้นแตกต่างกัน คือ ร้อยละ 0.12 และ ร้อยละ 2

การทบทวนวรรณกรรม

มินอรัล ไตรออกไซด์ แอกรีเกต หรือ เอ็มทีเอ (Mineral Trioxide Aggregate: MTA)

ส่วนประกอบและการยึดกับผิวฟัน

เอ็มทีเอ เป็นสารรวมกลุ่มของผงหลัก 3 ชนิด คือ พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ประมาณ ร้อยละ 75 บิสมัทออกไซด์ ประมาณร้อยละ 20 และยิปซัมอีกประมาณร้อยละ 5 นอกจากนี้ยังมี สารประกอบออกไซด์ของโลหะอื่นๆอีก เช่น ซิลิกอนออกไซด์ (SiO_2) แคลเซียมออกไซด์ (CaO) แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) โพแทสเซียมซัลเฟต (K_2SO_4) และโซเดียมซัลเฟต (Na_2SO_4) โดยใน ส่วนประกอบหลักซึ่งเป็นพอร์ตแลนด์ซีเมนต์นั้น ประกอบด้วย ไดแคลเซียมซิลิเกต (Dicalcium Silicate) ไตรแคลเซียมซิลิเกต (Tricalcium Silicate) ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (Tricalcium Aluminate) และ เตตระแคลเซียมอะลูมิเนต (Tetracalcium Aluminate)² เอ็มทีเอมี 2 ประเภท คือ เอ็มทีเอสีเทา และ เอ็มทีเอสีขาว (รูปที่ 1) ซึ่งมีความแตกต่างกันในองค์ประกอบ คือ เอ็มทีเอสีเทา จะ มีกลุ่มออกไซด์ของโลหะ เช่น อลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3) แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) และ เฟอร์ รัสออกไซด์ (FeO) มากกว่าเอ็มทีเอสีขาว โดยเฉพาะปริมาณของเฟอร์รัสออกไซด์ ที่ทำให้มีความ แตกต่างกันของสีของเอ็มทีเอ




A



B

รูปที่ 1 เอ็มทีเอสีเทา (A) และเอ็มทีเอสีขาว (B)

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope : SEM) ของเอ็มทีเอสทีเทาและเอ็มทีเอสทีขาว พบการกระจายของอนุภาค บิสมัทออกไซด์ (ขนาด 5-30 ไมครอน) จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าขนาดของผลึกที่พบใน เอ็มทีเอสทีเทามีขนาดใหญ่กว่า เอ็มทีเอสทีขาว ทำให้การผสมของเอ็มทีเอสทีขาวได้ลักษณะที่เนียนกว่า³




A


B

รูปที่ 2 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเอ็มทีเอสทีขาว (A) และ เอ็มทีเอสทีเทา (B) (ลูกศรสีขาว: ลักษณะผลึกของเอ็มทีเอสทีเทา ลูกศรสีดำ: บิสมัทออกไซด์)

เอ็มทีเอสทีเมื่อสัมผัสกับของเหลวจากเนื้อเยื่อ จะปลดปล่อย ส่วนประกอบที่มี ประจุบวก โดยเฉพาะ แคลเซียม (calcium) และตกตะกอนให้โครงสร้างที่คล้ายกับผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ ปกคลุมที่ผิวของเอ็มทีเอสทีและแทรกระหว่างช่องว่างของเอ็มทีเอสทีกับเนื้อฟัน (รูปที่ 3) ซึ่งปฏิกิริยาการตกตะกอนเป็นดังสมการ



ดังนั้นการผนึกของเอ็มทีเอสทีกับเนื้อฟันในระยะแรกจะเป็นพันธะเชิงกล (mechanical bond) เมื่อเวลาผ่านไปมีปฏิกิริยาการแพร่ (diffusion-controlled reaction) ระหว่างชั้น ไฮดรอกซีอะพาไทต์และเนื้อฟัน นำไปสู่การเกิดเป็นพันธะเคมี (chemical bond) กับเนื้อฟัน ทำให้เอ็มทีเอสทีมีความสามารถการผนึกที่ดี และมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ²



รูปที่ 3 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (optical micrograph) ของภาคตัดขวางของ
 เอ็มทีเอ-เนื้อฟัน แสดงชั้นที่เชื่อมต่อกับผิว (interfacial layer) ระหว่างเอ็มทีเอและ
 ผนังเนื้อฟัน (dentinal wall)

คุณสมบัติ

เอ็มทีเอ ถูกนำมาใช้ในงานรักษาคงรูปฟัน เป็นครั้งแรกโดย ใช้เป็นวัสดุอุดย้อน
 ปลายราก Torabinejad และคณะในปี ค .ศ.1993⁴ ศึกษาเปรียบเทียบเอ็มทีเอกับอะมัลกัมและ
 ชุปเปอร์อียูเอ ในการอุดย้อนปลายราก และดูการรั่วซึมของสี (dye leakage) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
 แบบคอนโฟคอล (confocal microscope) ในฟันถอนของมนุษย์ที่มีคลองรากเดียวจำนวน 30 ซี่
 พบว่าเอ็มทีเอ มีการรั่วซึมของสีและมีช่องว่างระหว่างวัสดุกับผิวฟันน้อยกว่าอะมัลกัมและชุปเปอร์
 อียูเอ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ต่อมาในปี ค .ศ. 1995 Torabinejad และคณะ²⁴ ได้ศึกษาคุณสมบัติ
 ทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของเอ็มทีเอ พบว่าเอ็มทีเอเมื่อแข็งตัวจะประกอบไปด้วย
 โครงสร้างที่เป็นผลึกไม่ต่อเนื่อง (discrete crystal) ซึ่งมีแคลเซียม ซิลิกา (silica) และสารประกอบ
 ออกไซด์ของโลหะต่างๆ และโครงสร้างที่มีรูปแบบ ไม่แน่นอน (amorphous structure) ซึ่งมี
 แคลเซียม ฟอสเฟต (phosphate) คาร์บอน (carbon) คลอไรด์ (chloride) และซิลิกาเป็นส่วนประกอบ
 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของเอ็มทีเอ เมื่อผสมเสร็จเท่ากับ 10.2 และเมื่อแข็งตัวจะเท่ากับ 12.5
 ความทึบรังสี (radiopacity) โดยเฉลี่ยของเอ็มทีเอ เท่ากับ อะลูมิเนียม (aluminum) หนา 7.17 มิลลิเมตร
 ระยะเวลาแข็งตัว (setting time) 2 ชั่วโมง 45 นาที และความทนแรงอัด (compressive strength) ที่
 21 วัน เท่ากับ 67.3 เมกกะปาสกาล ไม่แตกต่างกับชุปเปอร์อียูเอ ไออาร์เอ็ม แต่น้อยกว่าอะมัลกัม
 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้เอ็มทีเอ ยังเป็นวัสดุที่มีความเป็นพิษต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ
 ชุปเปอร์อียูเอและ ไออาร์เอ็ม ทั้งเมื่อผสมเสร็จและเมื่อแข็งตัวแล้ว²⁵ และการศึกษาจำนวนมาก

แสดงให้เห็นว่า เอ็มทีเอมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ^{11, 12}

เมื่อนำเอ็มทีเอมาใช้เป็นวัสดุปิดแผลเนื้อเยื่อใน (pulp capping material) พบว่ามีการสร้างสะพานเนื้อฟัน (dentin bridge) ได้เร็วกว่าและมีการอักเสบ (inflammation) น้อยกว่าการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide)²⁶ เมื่อดูผลของเอ็มทีเอที่มีต่อเซลล์สร้างผิวรากฟัน (cementoblast) พบการยึดเกาะของเซลล์กับผิวของเอ็มทีเอ และพบการสร้างออสทีโอแคลซิน (osteocalcin; mineralized matrix gene) และโปรตีนอื่นๆซึ่งแสดงให้เห็นว่า เอ็มทีเอสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างผิวรากฟันได้²⁷ ผลของเอ็มทีเอที่มีต่อเซลล์สร้างกระดูก (osteoblast) พบว่ามีการสร้างปุ่มสารคาร์บอร์เนต (calcified nodule) ที่ผิวของเอ็มทีเอ²⁸ ความสามารถในการผนึกของเอ็มทีเอ พบว่ามีความต้านทานการรั่วซึมที่ดีทั้งในการศึกษาที่ดูการรั่วซึมของสี²⁹ การศึกษาโดยวิธีการรั่วซึมของแบคทีเรีย (bacterial leakage)³⁰ การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด¹⁰ และการศึกษาโดยวิธีการซึมผ่านของของเหลว (fluid filtration)^{5, 31}

การนำมาใช้ทางคลินิก

งานรักษาคลองรากฟันในปัจจุบันได้นำเอ็มทีเอมาใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆดังนี้

1. การรักษาเนื้อเยื่อในที่มีชีวิต (vital pulp therapy)

ปัจจุบันเอ็มทีเอ ถือว่าเป็นตัวเลือกวัสดุปิดแผลเนื้อเยื่อใน ซึ่งมีข้อได้เปรียบเหนือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เนื่องจาก มีการละลายตัวที่ต่ำ ต้านทานการรั่วซึมได้ดีกว่าในระยะยาว และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสะพานเนื้อฟันได้ดี จากการศึกษาเปรียบเทียบทางมิถุนวิทยา (histology) ในการทำการปิดแผลเนื้อเยื่อใน พบว่ากลุ่ม ที่ใช้เอ็มทีเอไม่มีการอักเสบ ของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน หลังจากผ่านไป 1 สัปดาห์ และพบการสร้าง สะพานเนื้อฟัน ที่เวลา 1 เดือน ซึ่งให้ผลดีกว่ากลุ่ม ที่ใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์³² สำหรับการตัดเนื้อเยื่อในส่วนตัวฟันออกบางส่วน (partial pulpotomy) และปิดทับด้วยเอ็มทีเอ มีการศึกษาในฟันกรามแท้ที่มีฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน ติดตามผลเป็นเวลา 24 เดือน พบว่าฟันร้อยละ 79 ตอบสนองต่อการทดสอบความมีชีวิต (vitality test) และไม่พบอาการที่แสดงถึงความล้มเหลวในการรักษา ทั้งทางคลินิกและทางภาพรังสี³³

2. อุดบริเวณปลายรากฟัน

ได้มีการนำเอ็มทีเอมาใช้อุดบริเวณปลายรากฟัน ในกระบวนการเหนี่ยวนำให้ปลายรากปิดโดยทำในครั้งเดียว ในพื้นที่มีการตายของเนื้อเยื่อในและปลายรากฟันที่เปิดกว้าง (open apex) ซึ่งเมื่อมีการติดตามผลพบว่าการสร้างเนื้อเยื่อแข็ง (calcified barrier) เกิดขึ้นบริเวณรูปลายรากฟัน (apical foramen) และเกิดการอักเสบเพียงเล็กน้อย^{9, 34}

3. วัสดุอุดย่นปลายรากฟัน

การศึกษาทางคลินิกของ Lindeboom และคณะในปี ค.ศ. 2005³⁵ ซึ่งเปรียบเทียบ เอ็มทีเอและไออาร์เอ็ม ที่ใช้เป็นวัสดุอุดย่นปลายรากฟันในฟันรากเดียว ติดตามผลที่ระยะเวลา 1 ปี พบการหายแบบสมบูรณ์ (complete healing) ของเนื้อเยื่อปลายรากระหว่างการใส่วัสดุทั้ง 2 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (การหายแบบสมบูรณ์ของเอ็มทีเอ ร้อยละ 64 และ ไออาร์เอ็ม ร้อยละ 50)

4. การซ่อมรูทะลุ (perforation repair)

เอ็มทีเอถูกนำมาใช้ในการซ่อมรูทะลุของรากฟันมากขึ้น จากการทดลองใช้เอ็มทีเอ เปรียบเทียบกับ ซุปเปอร์อีบีเอ ในการอุดรูทะลุที่บริเวณง่ามรากฟันในฟันสุนัข โดยติดตามผลที่ ระยะเวลา 1, 3 และ 6 เดือน พบว่าลักษณะการหายของกลุ่มที่ซ่อมรอยทะลุด้วยเอ็มทีเอ มีการอักเสบ เกิดขึ้นในระยะแรกเพียงเล็กน้อยและไม่พบการอักเสบเลยที่ระยะเวลา 6 เดือน มีการสร้างชั้นเคลือบ รากฟัน (cementum) ใหม่ ในขณะที่กลุ่มที่ซ่อมรอยทะลุด้วยซุปเปอร์อีบีเอ จะพบการอักเสบใน ระยะแรกมากกว่า และมีการหายแบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue healing)³⁶

การศึกษาการรั่วซึมของเอ็มทีเอ ที่ใช้เป็นวัสดุอุดย่นปลายราก

การทดสอบการรั่วซึมของเอ็มทีเอ และวัสดุอุดย่นปลายรากอื่นๆ สามารถทำได้ หลายวิธี ได้แก่ การทดสอบการรั่วซึมของสี การไหลผ่านของของเหลว การรั่วซึมของแบคทีเรีย และการรั่วซึมของโปรตีน (protein leakage)

การทดสอบการรั่วซึมของสี

มีสีหลายชนิดที่ใช้ในการประเมินความสามารถการผนึกของเอ็มทีเอ เช่น เมทิลีน บลู (methylene blue) ฟุชซิน (fuchsin) โรดามีน บี (rhodamine B) อินเดีย อิงค์ (India ink) ผลจาก การศึกษาส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า เอ็มทีเอมีการรั่วซึมของสีน้อยกว่าซุปเปอร์อีบีเอ อะมัลกัม^{4, 29, 37} และไออาร์เอ็ม²⁹ ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเอ็มทีเอเป็นวัสดุอุดย่นปลายรากที่ต้านต่อ การรั่วซึมของสีที่ดี

การซึมผ่านของของเหลว

จากการศึกษาการซึมผ่านของของเหลว แสดงให้เห็นว่า เอ็มทีเอมีการซึมผ่านของ ของเหลวน้อยกว่า อะมัลกัม^{31, 38} และซุปเปอร์อีบีเอ³¹

การรั่วซึมของโปรตีน (protein leakage)

การศึกษาของ Valois และ Costa³⁹ พบว่าเอ็มทีเอที่ใช้เป็นวัสดุอุดย่นปลายราก ที่ ความหนา 4 มิลลิเมตร มีการต้านการรั่วซึมของอัลบูมินของวัว (bovine albumin) ที่ดี

การรั่วซึมของแบคทีเรีย


มีหลายการศึกษาที่เปรียบเทียบการรั่วซึมของแบคทีเรียของเอ็มทีเอกับวัสดุอุดซ้อน
ปลาราก ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน^{30, 40-44} โดยพบว่าเอ็มทีเอก้านต่อการรั่วซึมของแบคทีเรียที่ดีกว่า
อะมัลกัม³⁰ ซุปเปอร์อีบีเอ^{30, 43} และไออาร์เอ็ม³⁰

คลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต

คลอโรเฮกซิดีน เป็นน้ำยาที่มีโมเลกุลสาร เป็นบิสไบกวานิด์ โดยมีสูตรทางเคมีดัง
แสดงในรูปที่ 4 ซึ่งเป็นประจุบวก จะไปจับกับส่วนของผนังหรือเยื่อหุ้มส่วนนอกและในของ
แบคทีเรีย หรือส่วนของเยื่อหุ้มพลาสมาของยีสต์¹⁷ คลอโรเฮกซิดีนที่ความเข้มข้นต่ำ (ร้อยละ 0.12)
มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ และที่ความเข้มข้นสูง (ร้อยละ 2) จะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ¹⁸ โดย
คลอโรเฮกซิดีนที่ความเข้มข้นสูงนั้นจะทำให้เกิดการตกตะกอน (precipitation) ของส่วนประกอบ
ต่างๆภายในเซลล์ เช่น อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (adenosine triphosphate) และกรดนิวคลีอิก
(nucleic acids)¹⁷ คลอโรเฮกซิดีนมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อต่างๆหลายชนิด เช่นแบคทีเรียชนิดแกรมบวก
และลบ รวมถึงยีสต์^{17, 19} จากการศึกษาในภาวะเทียมนอกร่าง พบว่าคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ร้อย
ละ 2 มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลชีพ สแตปฟีโลคอคคัส ออเรียส เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟี
คอลลิส สเตรปโตคอคคัส ซาไลวาเรียส สเตรปโตคอคคัส ไพโอเจนส์ เอสเชอริเชีย โคลิ และ
แคนดิดา อัลบิแคนส์ ที่พบในคลองรากฟันที่ติดเชื้อ²⁰

ข้อดีของคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต คือ มีความเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อน้อยกว่าโซเดียม
ไฮโปคลอไรท์ (sodium hypochlorite) นอกจากนี้ยังพบว่าคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต สามารถคงอยู่
ในเนื้อฟันและคงฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อในคลองรากฟันได้^{18, 45} Rosental และคณะ⁴⁶ ทำการทดลอง
โดยแช่ฟันวัวในคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 2 เป็นเวลา 10 นาที เมื่อผ่านไป 12
สัปดาห์ พบว่าในเนื้อฟัน ยังมีคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต อยู่ร้อยละ 0.001 และยังคงมีฤทธิ์ในการฆ่า
แบคทีเรียเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิสได้

ข้อเสียของคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต คือ ไม่สามารถละลายเนื้อเยื่อได้ และ
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต จะลดลงเมื่อสัมผัสกับสารอินทรีย์
(organic materials) เช่น อัลบูมิน (albumin) และเศษเนื้อฟัน (dentin powder)⁴⁷



รูปที่ 4 สูตรทางเคมีของคลอร์เฮกซิดีน

เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส

เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส เป็นเชื้อจุลชีพ ชนิดใช้หรือไม่ใช้ ออกซิเจน (facultative anaerobes) ชนิดแกรมบวก มีขนาด 0.6-2.5 ไมโครเมตร รูปร่างกลมหรือรี เป็นสายสั้นหรือยาว ผนังเซลล์ประกอบด้วยเปปทิโดไกลแคน (peptidoglycan) และกรดไทโคอิก (teichoic acid) จำนวนมาก สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจน ซึ่งการเจริญเติบโตจะเป็นแบบออกซิเดชัน (oxidation) และหากขาดออกซิเจนก็สามารถใช้ แบบเฟอร์เมนเทชัน (fermentation) แทน เพื่อสร้างอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต (adenosine triphosphate: ATP) ได้เช่นกัน สามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ (ดิน น้ำ อาหาร) ในมนุษย์จะพบในระบบทางเดินอาหารและระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง สายพันธุ์หลักๆที่พบในมนุษย์ คือ เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส และ เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีเซียม (*Enterococcus faecium*)⁴⁸

เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส เป็นเชื้อประจำถิ่นที่พบในระบบทางเดินอาหาร มักพบในรอยโรครอบรากฟันที่คงอยู่นาน (persistent periradicular lesions)^{49, 50}

ปัจจัยการดำรงอยู่ (survival factors)⁵⁰

- เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส สามารถคงอยู่ในภาวะที่ขาดอาหาร (starvation) ได้เป็นเวลานาน โดยสามารถคงอยู่ใน ภาวะที่ขาดอาหารได้นานกว่า 4 เดือน
- เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส สามารถเข้าไปใน ท่อเนื้อฟัน (dentinal tubules) ซึ่งจะผลิตซีรีน โปรตีเอส (serine protease) เจลาตินเนส (gelatinase) และ โปรตีนที่มีหน้าที่จับกับคอลลา

เจน (collagen-binding protein) เพื่อการยึดเกาะกับคอลลาเจนชนิดที่ 1 (type I collagen) ในเนื้อฟัน

- เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส สามารถสร้างแผ่น ชีวภาพ (biofilm) ที่ทำให้ต้านต่อการการกลืนกินของเซลล์ (phagocytosis) ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ แอนติบอดี (antibodies) และยาปฏิชีวนะ (antibiotics) ได้มากกว่าปกติถึง 1,000 เท่า

- เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส สามารถทนต่อภาวะเป็นด่างสูง เนื่องจากสามารถคงระดับความเป็นกรดและด่างภายในเซลล์ที่ทำให้เกิดความสมดุลได้ ด้วยกระบวนการขับโปรตอน (proton pump) ที่นำโปรตอนเข้าสู่เซลล์ผ่านทาง เยื่อหุ้มเซลล์ (cytoplasmic membrane) เพื่อให้ค่าระดับความเป็นกรดต่างในเซลล์ต่ำลง

การผสมเอมที่เอ็กซ์กับคลอร์เฮ็กซ์ดีน กลูโคเนต

ผลการต้านจุลชีพ (antimicrobial effect)

Stowe และคณะ²² ศึกษาผลการต้านจุลชีพของเอมที่เอ็กซ์ขาว ที่ผสมกับคลอร์เฮ็กซ์ดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 ต่อเชื้อแอคติโนมัยซิส โอคอนโตไลติกัส (*Actinomyces odontolyticus*) ฟิวโซแบคทีเรียม นิวคลีเอตัม (*Fusobacterium nucleatum*) สเตรปโตค็อกคัส แซนควีซ (*Streptococcus sanguis*) เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส เอสเชอริเชีย โคลไล สแตปฟีโลค็อกคัส ออเรียส ซูโดโมแนส แอรูจินอซา (*Pseudomonas aeruginosa*) และ แคนดิดา อัลบิแคนส์ ผลการศึกษา พบว่าเอมที่เอ็กซ์ขาวที่ผสมกับคลอร์เฮ็กซ์ดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 มีประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพ มากกว่าเอมที่เอ็กซ์ขาวที่ผสมกับ น้ำกลั่น อีกทั้งการศึกษาของ Holt และคณะ⁵¹ พบว่าเอมที่เอ็กซ์ขาวที่ผสมกับคลอร์เฮ็กซ์ดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 2 มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส มากกว่าเอมที่เอ็กซ์ขาวที่ผสมกับ น้ำกลั่น ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับการศึกษาของ Stowe และคณะ²²

ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ

Hernandez และคณะ⁵² ศึกษาผลของเอมที่เอ็กซ์ขาว ที่ผสมกับคลอร์เฮ็กซ์ดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 ต่อการขจัดตัวเอง (apoptosis) และ วงจรชีวิตเซลล์ (cell cycle) ของเซลล์สร้างเส้นใย (fibroblasts) และ แมกโครเฟจ (macrophages) ในภาวะที่ยมนอกกาย ผลการศึกษาพบว่า เอมที่เอ็กซ์ขาวที่ผสมกับคลอร์เฮ็กซ์ดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 ที่ผสมเสร็จใหม่ ทำให้เกิดการขจัดตัวเองของเซลล์สร้างเส้นใย และ แมกโครเฟจ มากกว่า เอมที่เอ็กซ์ขาวที่ผสมกับน้ำกลั่น แต่เอมที่เอ็กซ์ขาวที่ผสมกับคลอร์เฮ็กซ์ดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12

ที่แข็งตัวแล้ว ทำให้เกิดการขจัดตัวเองของเซลล์สร้างเส้นใย และ แมกโครเฟจ ไม่แตกต่างกับเอ็มทีเอสิขาวที่ผสมกับน้ำกลั่น ส่วนเอ็มทีเอสิขาวที่ผสมกับคลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 ที่ผสมเสร็จใหม่และที่แข็งตัวแล้ว ทำให้สัดส่วนของเซลล์ในระยะเอส (S phase) ของวงจรชีวิตของเซลล์ลดลง

ต่อมาได้มีการศึกษา ในภาวะเทียมในกาย (*in vivo*) โดย Sumer และคณะ⁵³ ศึกษาปฏิกิริยาของเนื้อเยื่อยึดต่อ (connective tissue) ของหนูที่มีการฝังเอ็มทีเอสิขาว ที่ผสมกับคลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 ผลการศึกษาพบว่า มีเส้นใยเนื้อเยื่อยึดต่อหุ้มโดยรอบวัสดุ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเนื้อเยื่อยึดต่อของหนูสามารถทนต่อวัสดุนี้ได้ ดังนั้น เอ็มทีเอสิขาวที่ผสมกับคลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 มีคุณสมบัติความเข้ากันได้ทางชีวภาพ

ความสามารถการผนึก

Shahi และคณะ²³ เปรียบเทียบความสามารถการผนึกของ เอ็มทีเอสิขาวที่ผสมกับคลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ เอ็มทีเอสิขาวที่ผสมกับ น้ำกลั่น โดยใช้วิธีการรั่วซึมของสี อินเดีย อิงค์ เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่าความสามารถ ผนึกของ เอ็มทีเอสิขาวที่ผสมกับคลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ เอ็มทีเอสิขาวที่ผสมกับน้ำกลั่น ไม่มีความแตกต่างกัน

คุณสมบัติทางกายภาพ (physical properties)

Kogan และคณะ⁵⁴ ศึกษาคุณสมบัติการแข็งตัว (setting properties) ของเอ็มทีเอที่ผสมกับคลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต เจล (chlorhexidine gluconate gel) ความเข้มข้นร้อยละ 2 พบว่าสารผสมไม่มีการแข็งตัวในระยะเวลา 4 ชั่วโมงของการศึกษา ส่วนความทนแรงอัด ในระยะเวลา 7 วันของการศึกษา ไม่สามารถวัดค่าความทนแรงอัดได้ เนื่องจากสารผสมดังกล่าวไม่มีการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์

Holt และคณะ⁵¹ ศึกษาความทนแรงอัดของเอ็มทีเอ ที่ผสมกับคลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 2 ในระยะเวลา 3 วัน ผลการศึกษาพบว่า เอ็มทีเอที่ผสมกับคลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 2 มีค่าความทนแรงอัดน้อยกว่าเอ็มทีเอที่ผสมกับน้ำกลั่น

วัตถุประสงค์

เพื่อเปรียบเทียบการรั่วซึมแบบที่เรียขง มิเนอร์รัล ไตรออกไซด์ แอกริเกต สีขาว ที่ผสมกับน้ำกลั่น คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ 2 เมื่อใช้เป็นวัสดุอุดย่อนปลายราก

บทที่ 2

วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ

วัสดุ

1. ฟันถอนของมนุษย์ซึ่งเป็นฟันหน้า หรือฟันกรามน้อยแท้ ที่มีคลองรากเดียว
2. กัดตาเปอร์ชาแบบแท่ง (Gutta-percha points; Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) เบอร์ 40 ความสอบ 0.06 (ISO Color-Coded 6% No.40)
3. เอ็มทีเอสสีขาว (ProRoot MTA, Dentsply Tulsa Dental, USA)
4. เชื้อแบคทีเรีย เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส (*Enterococcus faecalis*; ATCC 29212)
5. อาหารเลี้ยงเชื้อ ชนิดเบรนฮาร์ทอินฟิวชัน (Brain heart infusion; Becton, Dickinson & Co, Sparks, MD)
6. อาหารเลี้ยงเชื้อเบรนฮาร์ทอินฟิวชันชนิดแข็ง (Brain heart infusion agar; Becton, Dickinson & Co, Sparks, MD)
7. สารเคมี
 - 7.1 น้ำกลั่น
 - 7.2 คลอร์เฮกซีดีน กลูโคเนต ความเข้มข้น ร้อยละ 0.12 (งานเภสัชกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย)
 - 7.3 คลอร์เฮกซีดีน กลูโคเนต ความเข้มข้น ร้อยละ 2 (งานเภสัชกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย)
 - 7.4 น้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น ร้อยละ 2.5 (งานเภสัชกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย)
 - 7.5 น้ำยาอีดีทีเอ (EDTA: ethylenediaminetetraacetic acid) ความเข้มข้นร้อยละ 17 (งานเภสัชกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย)
 - 7.6 สารละลายไทมอล (thymol) ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 (งานเภสัชกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย)
8. ไฟล์ขยายคลองรากฟันแบบใช้มือ ชนิดเคไฟล์ (Hand K-file; Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland)

9. ไฟล์ขยายคลองรากฟัน แบบใช้เครื่องกรอชำ ชนิดโปรไฟล์ (ProFile rotary instrument; Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland)
10. หัวรอกากเพชรรูปทรงสอบปลายแหลม (thin-taper diamond bur)
11. หัวรอกำไรไบคาร์ไบด์รูปทรงกระบอก (cylindrical carbide bur)
12. แท่งกระดาษซับคลองรากฟัน ขนาดกลาง (paper point; Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland)
13. กาวซิลิโคนชนิดใส
14. น้ำยาทาเล็บ (nail polish)
15. เครื่องนำเอ็มทีเอ (MTA carrier; Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland)
16. กระบอกใส่น้ำยาล้างคลองรากฟันพร้อมเข็ม ขนาด 27 (irrigating syringes with needle gauge 27)

อุปกรณ์

1. กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม (Dental operating microscope; OPMI PROergo, Carl Zeiss, Germany)
2. แว่นขยายกำลังขยาย 5 เท่า (Loupes EyeMag Pro S, Carl Zeiss, Germany, magnification 5X)
3. เครื่องตัดชิ้นตัวอย่าง (precision saw; Buehler IsoMet 4000, Buehler Ltd., USA)
4. เครื่องกรอชำควบคุมทอร์คชนิด เอ็กซ์-สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ (X-Smart electric motor; Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) และค้ำกรอ (handpiece) ทดสอบ 1:16
5. ค้ำกรอแบบความเร็วสูง (high-speed contra-angle handpiece, Sirius, Micro-Mega, Besancon, France)
6. ค้ำกรอแบบความเร็วช้า (low-speed contra-angle handpiece, Sirius, Micro-Mega, Besancon, France)
7. หม้อนึ่งควบคุมความดันไอน้ำ (autoclave; Tomy, Tokyo, Japan)
8. เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% (Ethylene Oxide Gas Sterilizer, 3M, ประเทศไทย ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์)
9. เครื่องชั่งสาร (electric balance; Ohaus, Shanghai, China)
10. เครื่องคนสาร (magnetic stirrer/hot plate)
11. เครื่องเขย่าสาร (vortex; Vortex Genie 2, New York, USA)
12. ตู้บเลี้ยงเชื้อ (incubator; Memmert, Schwabach, Germany)

13. ช้อนตักสาร (spatula)
14. ขวดแก้วชนิดใสและจุกยาง
15. หลอดทดลองพลาสติก (eppendorf tube)
16. ขวดรูปชมพู่ (erlenmeyer flask)
17. ขวดใส่อาหารเลี้ยงเชื้อ (duran bottle)
18. ชุดเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย
 - 18.1 จานเพาะเชื้อ (petri dish)
 - 18.2 หลอดทดลอง (test tube)
 - 18.3 ลูปถ่ายเชื้อ (inoculating loop)


วิธีดำเนินการวิจัย

โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ (Research Ethics Committee) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เลขที่ ศร 0521.1.03/873) (ภาคผนวก 1)


การเตรียมฟัน

เตรียมฟัน ถอนของมนุษย์ ซึ่งเป็นฟัน หน้าหรือฟันกรามน้อยแท้ที่มีคลองรากเดียว รากตรง จำนวน 36 ซี่ โดยเก็บในสารละลายไทมอล ความเข้มข้น ร้อยละ 0.1 ที่อุณหภูมิห้องจนกว่า จะใช้ เพื่อรักษาคุณสมบัติของเนื้อฟันและป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ฟันทั้งหมด เป็นฟันปลายรากปิด โดยสามารถใส่เคไฟล์เบอร์ 10 (K-file #10) ผ่านรูปลายรากฟันได้ ไม่มีการ สูญสลายของรากฟัน (root resorption) ไม่มีรอยร้าว (crack) หรือรากฟันหัก (root fracture) บริเวณ ปลายราก โดยตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม เลือกฟันที่มีขนาดรากและ ขนาดคลองรากฟันใกล้เคียงกัน กำจัดเนื้อเยื่อปริทันต์ออกโดยแช่ใน สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้นร้อยละ 5.25 เป็นเวลา 30 นาที และตัดส่วนตัวฟันให้เหลือส่วนรากฟัน 14 มิลลิเมตร โดยใช้เครื่องตัดชิ้นตัวอย่าง (รูปที่ 5) ที่มีน้ำระบายความร้อนตลอดเวลา ขยายคลองราก ฟันด้วยวิธีคราวน์-ดาวน์ (crown-down technique) โดยใช้ไฟล์ขยายคลองรากฟันชนิดโปรไฟล์ (รูป ที่ 6) ร่วมกับเครื่องกรอช้าควบคุมทอร์คชนิด เอ็กซ์-สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ (รูปที่ 7) ที่ความเร็ว 300 รอบต่อนาที ตามคำแนะนำของบริษัท โดยใช้ความยาวทำงานที่ความยาวสั้นกว่าปลายราก 1 มิลลิเมตร ขยายคลองรากฟันส่วนปลายถึงขนาด 35 ความสอบ 0.06 ระหว่างทำการขยายคลองราก

พื้น ล้างคลองรากฟัน ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร กำจัดชั้นสเมียร์ (smear layer) ด้วยอีดีทีเอ ความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร และตามด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร โดยใช้เข็มขนาด 27 นำฟันแต่ละซี่มาตัดปลายรากออก 3 มิลลิเมตร ให้ตั้งฉากกับแนวแกนฟัน ด้วยหัวกรอ กากเพชรรูปทรงสอบปลายแหลมความเร็วสูง มีน้ำระบายความร้อนตลอดเวลา เตรียมโพรงปลายรากฟันด้วยหัวกรอคาร์ไบด์รูปทรงกระบอก ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มิลลิเมตร โดยให้หัวกรออยู่กึ่งกลางคลองรากฟัน ขนานกับแนวแกนฟัน ให้มีความลึก 3 มิลลิเมตร นำรากฟันทั้งหมดแช่ในน้ำกลั่น และกำจัดเชื้อด้วยการนึ่งควบคุมความดันไอน้ำ ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที



รูปที่ 5 เครื่องตัดชิ้นตัวอย่าง Buehler รุ่น Isomet 4000



รูปที่ 6 ชุดโปรไฟล์ที่ใช้ในการเตรียมคลองรากฟัน



รูปที่ 7 เครื่องเอ็กซ์-สมาร์ตอิเล็กทรอนิกส์และค้ำกรอ

การอุดซ้อนปลายราก

ใช้กัตตาเปอร์ชาแท่ง ใส่เข้าไปในคลองรากฟันให้แน่น พอดีกับคลองรากฟันที่ตำแหน่ง 3 มิลลิเมตรจากปลายรากเพื่อเป็นตัวกั้น (intracanal matrix) วัสดุอุดซ้อนปลายราก (รูปที่ 8) โดยตรวจสอบภายใต้แว่นขยายกำลังขยาย 5 เท่า สุ่มแบ่งรากฟันอย่างอิสระ เป็นกลุ่มควบคุมบวก (positive control: P) จำนวน 3 รากและกลุ่มควบคุมลบ (negative control: N) จำนวน 3 ราก กลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ราก ป้องกันการรั่วซึมของแบคทีเรียบริเวณผิวรากฟัน โดยทาน้ำยาทาเล็บ 2 ชั้นบริเวณผิวรากฟันทั้งหมดยกเว้นที่ปลายรากฟันที่โดนตัดและวัสดุอุดซ้อนปลายราก

กลุ่มที่ 1: อุดซ้อนปลายรากด้วยเอ็มทีเอสสีขาว ผสมกับน้ำกลั่น (รูปที่ 9) ในอัตราส่วนผงต่อน้ำ 3:1 ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต โดยใช้เครื่องนำเอ็มทีเอส (รูปที่ 10)


กลุ่มที่ 2: อุดซ้อนปลายรากด้วยเอ็มทีเอสสีขาว ผสมกับคลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 (รูปที่ 11) ในอัตราส่วนผงต่อของเหลว 3:1

กลุ่มที่ 3: อุดซ้อนปลายรากด้วยเอ็มทีเอสสีขาว ผสมกับคลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 2 (รูปที่ 11) ในอัตราส่วนผงต่อของเหลว 3:1


กลุ่มควบคุมลบ จำนวน 3 ราก อุดซ้อนปลายรากด้วยเอ็มทีเอสสีขาว ผสมกับน้ำกลั่น ในอัตราส่วนผงต่อน้ำ 3:1 ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต และเคลือบรากฟันทั้งหมดด้วยน้ำยาทาเล็บ 2 ชั้น

กลุ่มควบคุมบวก จำนวน 3 ราก ไม่มีการอุดซ้อนปลายราก

นำกัตตาเปอร์ชาแท่งในคลองรากฟัน ที่เป็นตัวกั้นในการอุดวัสดุอุดซ้อนปลายราก ออก ประเมินความสมบูรณ์ของวัสดุอุดซ้อนปลายรากฟัน โดยตรวจสอบภายใต้แว่นขยายกำลังขยาย 5 เท่า นำรากฟันที่เตรียมเสร็จแล้วทั้งหมด เก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ที่ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100 เป็นเวลา 7 วัน



รูปที่ 8 การอุดข้อนปลายราก



รูปที่ 9 เอ็มทีเอและน้ำกลั่น



รูปที่ 10 เครื่องนำเอ็มทีเอ



รูปที่ 11 คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ ร้อยละ 2 โดยปริมาตรต่อปริมาตร (vol/vol)

การเตรียมแบบจำลองเพื่อประเมินการรั่วซึมของแบคทีเรีย


นำรากฟันทั้งหมด มาทดสอบการรั่วซึมของแบคทีเรีย ด้วยแบบจำลองสองห้อง (dual chamber model) ซึ่งดัดแปลงมาจาก Maltezos และคณะ⁴³ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ทำแบบจำลองนี้ได้ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ำ ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที

แบบจำลองห้องบน (upper chamber) ออกแบบ โดยใช้หลอดทดลองพลาสติก ขนาด 1.5 มิลลิลิตรที่ตัดส่วนปลายออก เพื่อใส่รากฟันที่อุดย่นปลายรากแล้ว ให้ส่วนของปลายรากฟันหลอดออกมา 4 มิลลิเมตร เคลือบรอยต่อระหว่างรากฟันและหลอดทดลองพลาสติก ด้วยกาวซิลิโคนชนิดใสโดยรอบยกเว้นบริเวณปลายราก 2 มิลลิเมตร นำศูนย์กลางของขวดแก้วใสมาเจาะรูตรงกลาง ใส่แบบจำลองห้องบนลงไป โดยให้ฝาของ หลอดทดลองพลาสติก มาแตะพอดีกับศูนย์กลางเคลือบรอยต่อด้วยกาวซิลิโคนชนิดใสโดยรอบ (รูปที่ 12) ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊สเอทิลีนออกไซด์ (ethylene oxide gas) เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อ 1 รอบการอบแก๊ส ส่วนแบบจำลองห้องล่าง (lower chamber) ประกอบด้วยขวดแก้วใสบรรจุ อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเบรนฮาร์ตอินฟิวชัน ที่ปราศจากเชื้อ ปริมาณ 7 มิลลิลิตร ประกอบแบบจำลองห้องบนและห้องล่าง โดยวางศูนย์กลางให้พอดีกับขวดแก้วใส และปิดรอยต่อด้วยพาราฟิล์ม (parafilm) เมื่อประกอบแล้วเสร็จจะได้แบบจำลองสองห้องที่มีปลายรากฟันยาว 2 มิลลิเมตร สัมผัสกับอาหารเลี้ยงเชื้อในแบบจำลองห้องล่าง (รูปที่ 13) เพื่อตรวจสอบความปราศจากเชื้อของแบบจำลองสองห้อง นำไปเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 37

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 วันก่อนนำมาศึกษา หากอาหารเลี้ยงเชื้อในแบบจำลองห้องล่างขุนแสดงถึงมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อนทำการศึกษา จะทำการคัดตัวอย่างนั้นออกจากการศึกษา และนำตัวอย่างอื่นที่ไม่มีการปนเปื้อนมาทำการศึกษาต่อไป



รูปที่ 12 แบบจำลองห้องบน



รูปที่ 13 แบบจำลองสองห้องในการทดสอบการรั่วซึมของแบคทีเรีย

การเตรียมเชื้อแบคทีเรียเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส

การศึกษานี้ใช้เชื้อแบคทีเรีย เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส (ATCC 29212) ปริมาณเชื้อตั้งต้น 10^8 โคลนีต่อมิลลิลิตร (Colony forming unit: CFU) ซึ่งการเตรียมเชื้อปริมาณดังกล่าวเตรียมโดยให้ความเข้มข้นของเชื้อเท่ากับ 0.5 แม็คฟาร์แลนด์ (McFaland)

ใส่เชื้อเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส จำนวน 10^8 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ปริมาณ 10 ไมโครลิตรในคลองรากฟันซึ่งอยู่ในแบบจำลองห้องบน ปิดฝาหลอดทดลองพลาสติกให้แน่น และนำแบบจำลองสองห้อง ทั้งหมด เก็บในตู้บเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 100 ตลอดการศึกษาเป็นเวลา 30 วัน โดยทำการเปลี่ยนเชื้อ เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส ในแบบจำลองห้องบนทุกๆ 2 วัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่ตลอดการศึกษา

การประเมินการรื้อซึมของแบคทีเรีย

ประเมิน การรื้อซึมของแบคทีเรีย โดยสังเกตจากความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อในแบบจำลองห้องล่าง โดยมีการติดตามทุกวัน ตลอดระยะเวลาการศึกษา บันทึกจำนวนวันที่แบคทีเรียรื้อซึมถึงปลายรากในแบบจำลองห้องล่าง เพื่อนำไปคำนวณทางสถิติ และทดสอบว่าเป็นเชื้อแบคทีเรีย เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส ที่ทำการศึกษา โดยนำอาหาร ที่มีเชื้อแขวนลอย จากแบบจำลองห้องล่าง ที่มีการรื้อซึม มาเพาะเชื้อ ในอาหารเลี้ยงเชื้อเบรนฮาร์ตอินฟิวชันชนิดแข็ง เพื่อประเมิน ลักษณะโคโลนีของเชื้อ ที่มีลักษณะกลม นูน สีขาวขุ่น จากนั้นทดสอบการรื้อซึมที่รอยต่อระหว่างแบบจำลองห้องบนและห้องล่างเพื่อยืนยันว่า เชื้อแบคทีเรีย ไม่ได้รื้อซึมมาจากรอยต่อของแบบจำลอง โดยใช้สีย้อมเมทิลีน บลู ใส่ในแบบจำลองห้องบน ถ้าพบการรื้อซึมที่รอยต่อจะตัดชิ้นทดสอบนั้นออกจากการศึกษา

การวิเคราะห์ทางสถิติ

ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบการรื้อซึมของแบคทีเรียของแต่ละกลุ่มทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์การดำรงอยู่ (survival analysis) ด้วยวิธีแคปแลน-เมียร์ (Kaplan-Meier method) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ($\alpha = 0.05$) และวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยวิธีล็อก-แรนค์ (log-rank test)

บทที่ 3


ผลการวิจัย

รากพืชในกลุ่มควบคุมบวกทั้งหมดมีการรื้อซึมของแบคทีเรียภายใน 24 ชั่วโมง ในขณะที่รากพืชในกลุ่มควบคุมลบไม่มีการรื้อซึมของแบคทีเรียตลอดระยะเวลา 30 วันที่ทำการศึกษา (รูปที่ 14) ซึ่งพบว่ากลุ่มเอ็มทีเอสีขาวผสมกับน้ำกลั่น มีการรื้อซึมของแบคทีเรีย ถึงปลายรากจำนวน 1 ราก (ร้อยละ 10) ซึ่งสังเกตเห็นในวันที่ 22 ในขณะที่กลุ่มเอ็มทีเอสีขาวผสมกับคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 มีการรื้อซึมของแบคทีเรีย ถึงปลายรากทั้งหมด 3 ราก (ร้อยละ 30) โดยสังเกตเห็นในวันที่ 20 จำนวน 1 รากและในวันที่ 24 จำนวน 2 ราก และกลุ่มเอ็มทีเอสีขาวผสมกับ คลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 2 มีการรื้อซึมของแบคทีเรีย ถึงปลายรากทั้งหมด 2 ราก (ร้อยละ 20) โดยสังเกตเห็นในวันที่ 22 จำนวน 2 ราก

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง แต่ละกลุ่มด้วยวิธีล็อก-แรนจ์ ผลการศึกษา ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ของการรื้อซึมแบคทีเรียของทั้งกลุ่มเอ็มทีเอสีขาวผสมกับน้ำกลั่น กลุ่มเอ็มทีเอสีขาวผสมกับคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และกลุ่มเอ็มทีเอสีขาวผสมกับคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 2 (รูปที่ 15)




รูปที่ 14 แสดงความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อในแบบจำลองห้องล่าง (ลูกศร) เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารเลี้ยงเชื้อในกลุ่มควบคุมลบ (ซ้าย)



รูปที่ 15 แผนภูมิแสดงอัตราการคงอยู่ของรากฟัน ที่ไม่เกิดการรั้วซึมของแบคทีเรียถึงปลายรากในกลุ่มต่างๆตลอดระยะเวลา 30 วัน

เมื่อนำอาหารเลี้ยงเชื้อในแบบจำลองห้องล่างที่ขุ่น เนื่องจากเกิดการรั้วซึม ของแบคทีเรียถึงปลายราก มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง พบโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียเพียง ชนิดเดียว ซึ่งมีลักษณะนูน สีขาวขุ่น มันวาว ซึ่งเป็นลักษณะโคโลนีของ แบคทีเรียเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส (รูปที่ 16) โดยไม่มีการปนเปื้อนจากแบคทีเรียชนิดอื่นในขณะที่ทำการศึกษา



รูปที่ 16 ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส จากอาหารเลี้ยงเชื้อในแบบจำลองห้องล่าง

เมื่อนำรากฟันที่ แบบจำลองห้องล่างขุ่น เนื่องจากเกิดการรั่วซึม ของแบคทีเรียถึง
ปลายรากจำนวน 6 ชิ้นตัวอย่าง มาทดสอบการรั่วซึมที่รอยต่อระหว่างแบบจำลองห้องบนและห้อง
ล่างเพื่อยืนยันว่าเชื้อแบคทีเรียไม่ได้รั่วซึมมาจากรอยต่อของแบบจำลอง โดยใช้สีซึ่มเมทิลีน บลู ใส
ในแบบจำลองห้องบน ซึ่งไม่พบการรั่วซึมของสีที่รอยต่อของแบบจำลองทั้ง 6 ชิ้นตัวอย่าง

บทที่ 4

บทวิจารณ์

บทวิจารณ์ผลการศึกษา

เอ็มทีเอ ที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ผสมส่วนผงกับน้ำกลั่น แต่ได้มีแนวคิดในการผสมคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนตกับเอ็มทีเอ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของเอ็มทีเอให้ดีขึ้น และนำมาใช้เป็นวัสดุอุดย่นปลายราก จาก การศึกษาของ Stowe และคณะ²² พบว่า เอ็มทีเอสีขาวยที่ผสม กับ คลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การศึกษาของ Holt และคณะ⁵¹ พบว่าเอ็มทีเอสีขาวยที่ผสมกับคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 2 มีประสิทธิภาพในการต้านแบคทีเรียเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส มากกว่าเอ็มทีเอสีขาวยที่ผสมกับ น้ำกลั่น นอกจากนี้คุณสมบัติการต้านเชื้อจุลินทรีย์แล้ว ยังมีการศึกษาถึงคุณสมบัติทางกายภาพของเอ็มทีเอที่ผสมกับคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต โดย Kogan และคณะ⁵⁴ ศึกษาคุณสมบัติการแข็งตัวของเอ็มทีเอ ที่ผสมกับคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต เจล ความเข้มข้นร้อยละ 2 ผลพบว่าสารผสมไม่มีการแข็งตัวในระยะเวลา 4 ชั่วโมงของการศึกษา ส่วนการศึกษาความทนแรงอัด ในระยะเวลา 7 วัน ไม่สามารถวัดค่าความทนแรงอัดได้ เนื่องจากสารผสมดังกล่าวไม่มีการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์ ต่อมา Holt และคณะ⁵¹ ศึกษาความทนแรงอัดของเอ็มทีเอ ที่ผสมกับคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 2 ในระยะเวลา 3 วัน โดยสารผสมมีการแข็งตัวและสามารถนำมาทดสอบความทนแรงอัดได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าเอ็มทีเอที่ผสมกับคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 2 มีค่าความทนแรงอัดน้อยกว่าเอ็มทีเอที่ผสมกับ น้ำกลั่น นอกจากนี้เอ็มทีเอสีขาวยที่ผสมกับคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 ยังมีคุณสมบัติความเข้ากันได้ทางชีวภาพ โดย Sumer และคณะ⁵³ ได้ศึกษาในภาวะเทียมในกาย โดยฝังเอ็มทีเอสีขาวยที่ผสมกับคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 ในเนื้อเยื่อยึดต่อของหนู พบว่ามีเส้นใยเนื้อเยื่อยึดต่อหุ้ม โดยรอบสารผสมดังกล่าว

นอกจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว ความสามารถการฉีก ที่ดีของเอ็มทีเอ ที่ผสมกับคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงด้วย ในการศึกษาใน vivo การรั่วซึมแบคทีเรีย เพื่อประเมินความสามารถการฉีกของเอ็มทีเอสีขาวยที่ผสมกับคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต เมื่อใช้เป็นวัสดุอุดย่นปลายราก โดยผลการศึกษาพบว่าความสามารถการต้านการรั่วซึมแบคทีเรียของเอ็มทีเอสีขาวยที่ผสมกับน้ำกลั่นและ เอ็มทีเอสีขาวยที่ผสมกับคลอโรเฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ

0.12 และ 2 ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามหากคิดตามจำนวนตัวอย่างที่สังเกตเห็น การรื้อซึมของแบคทีเรียถึงปลายรากในระยะเวลา 30 วันที่ศึกษา พบว่าในกลุ่มเอ็มทีเอสีขาวที่ผสมกับน้ำกลั่น มี 90% (9 ใน 10 ซี่) ของตัวอย่าง ไม่สามารถสังเกตเห็น การรื้อซึมแบคทีเรียถึงปลายรากที่เวลา 30 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเอ็มทีเอสีขาวที่ผสมกับน้ำกลั่นมีการต้านการรื้อซึมของแบคทีเรีย เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟิคอลลิส ที่ดีมาก ส่วนกลุ่มเอ็มทีเอสีขาวที่ผสมกับคลอร์เฮ็กซ์ไดน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 มี 70% (7 ใน 10 ซี่) ของตัวอย่าง ไม่สามารถสังเกตเห็น การรื้อซึมแบคทีเรียถึงปลายรากที่เวลา 30 วัน และกลุ่มเอ็มทีเอสีขาวที่ผสมกับคลอร์เฮ็กซ์ไดน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 2 มี 80% (8 ใน 10 ซี่) ของตัวอย่าง ไม่สามารถสังเกตเห็นการรื้อซึมแบคทีเรียถึงปลายรากที่เวลา 30 วัน โดยผลการศึกษจากการวิจัยในครั้งนี้ ก็สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Shahi และคณะ²³ แต่การศึกษาของ Shahi และคณะ ประเมินคุณสมบัติความสามารถการพ่นิกของเอ็มทีเอสีขาวที่ผสมกับคลอร์เฮ็กซ์ไดน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และเอ็มทีเอสีขาวที่ผสมกับน้ำกลั่น เมื่อใช้เป็นวัสดุอุดย่นปลายราก และใช้วิธีการทดสอบการรื้อซึม ของสีอินเดีย อิงค์ เป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่าความสามารถการพ่นิกเมื่อผสมเอ็มทีเอสีขาวกับคลอร์เฮ็กซ์ไดน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และเอ็มทีเอสีขาวที่ผสมกับน้ำกลั่น ไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างไรก็ตามเอ็มทีเอสีขาว ผสมกับคลอร์เฮ็กซ์ไดน กลูโคเนต ซึ่งสามารถต้าน การรื้อซึมของแบคทีเรียเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟิคอลลิส นั้น อาจเป็นผลมาจากฤทธิ์การต้านเชื้อจุลชีพของคลอร์เฮ็กซ์ไดน ซึ่งมีประสิทธิภาพ ในการฆ่าเชื้อจุลชีพต่างๆหลายชนิดทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมบวก และแกรมลบ¹⁷ จากการศึกษาในภาวะเทียมนอกร่าง พบว่า คลอร์เฮ็กซ์ไดนร้อยละ 2 มีประสิทธิภาพ ในการต้านเชื้อจุลชีพ สเตรปโตค็อกคัส ออเรียส เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟิคอลลิส สเตรปโตค็อกคัส ซาไลวาเรียส สเตรปโตค็อกคัส ไพโอเจเนส เอสเชอริเชีย โคลไล และ แคนดิดา อัลบิแคนส์ ที่พบในคลองรากฟันที่ติดเชื้อ²⁰ และการศึกษาของ Stowe และคณะ²² พบว่าเอ็มทีเอสีขาวที่ผสม กับคลอร์เฮ็กซ์ไดน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 มีประสิทธิภาพในการต้านแบคทีเรียเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟิคอลลิส เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Holt และคณะ⁵¹ พบว่าเอ็มทีเอสีขาวที่ผสมกับคลอร์เฮ็กซ์ไดน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 2 มีประสิทธิภาพในการต้าน แบคทีเรีย เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟิคอลลิส มากกว่าเอ็มทีเอสีขาวที่ผสมกับ น้ำกลั่น อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Stowe และคณะ²² และ การศึกษาของ Holt และคณะ⁵¹ ดูผลการต้านเชื้อจุลชีพของเอ็มทีเอสีขาวที่ผสมกับคลอร์เฮ็กซ์ไดน กลูโคเนต ที่เวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจยังมีฤทธิ์การ ต้านเชื้อจุลชีพของคลอร์เฮ็กซ์ไดน กลูโคเนต เหลืออยู่ แต่ในการศึกษานี้วัสดุอุดย่นปลายราก เอ็มทีเอสีขาวที่ผสมกับคลอร์เฮ็กซ์ไดน กลูโคเนต มีการแข็งตัวแล้ว 7 วัน จึงนำมาทดสอบการรื้อซึมของแบคทีเรียเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟิคอลลิส

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการนำ คลอร์เฮ็กซ์ไดน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ 2 มาผสมกับเอ็มทีเอสีขาว ไม่น่าจะมีผลรบกวน คุณสมบัติความสามารถการพ่นิก ของ

เอ็มทีเอสไอขาวที่ใช้เป็นวัสดุอุดชั้นปลายราก คุณสมบัติความสามารถการผนึก ของเอ็มทีเอได้มาจาก ปฏิกิริยาทางกายภาพ-เคมี (physicochemical reaction) ของเอ็มทีเอ เมื่อเอ็มทีเอสัมผัสกับของเหลว จากเนื้อเยื่อ จะปลดปล่อย ส่วนประกอบที่มี ประจุบวก และตกตะกอนให้โครงสร้างที่คล้ายกับ ผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ ปกคลุมที่ผิวของเอ็มทีเอ และแทรกระหว่างช่องว่างของเอ็มทีเอกับเนื้อ ฟัน ดังนั้นการ ผนึก ของเอ็มทีเอกับเนื้อฟันในระยะแรกจะเป็นพันธะเชิงกล เมื่อเวลาผ่านไป มี ปฏิกิริยาการแพร่ระหว่างชั้นไฮดรอกซี อะพาไทต์และเนื้อฟัน นำไปสู่การเกิดเป็นพันธะเคมีกับเนื้อ ฟัน ทำให้เอ็มทีเอมีความสามารถการผนึกที่ดี²

บทวิจารณ์วิจัย

การทดสอบการรั่วซึมของเอ็มทีเอ และวัสดุอุดชั้นปลายรากอื่นๆ สามารถทำได้ หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้ในการทดสอบการรั่วซึม คือ การใช้สีและแบคทีเรีย ในการ ประเมิน การ รั่วซึม โดยวิธีการใช้สีเป็นเทคนิคที่ง่าย นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่มีข้อด้อยคือ โมเลกุลของสีมี ขนาดที่เล็กกว่าแบคทีเรีย เห็นการรั่วซึมของสีเพียงสองมิติ ตามระนาบตัดของชิ้นงาน ไม่สามารถ บอกถึงปริมาณสีทั้งหมดที่รั่วซึมเข้าไปในชิ้นงานได้ ส่วนวิธีที่ใช้แบคทีเรียในการ ประเมินการรั่วซึม จะสื่อถึงการรั่วซึมที่ใกล้เคียงกับการรั่วซึมจริงของแบคทีเรียในทางคลินิก มากกว่าการรั่วซึมของสี ดังนั้นการศึกษานี้ จึงเลือกใช้วิธี ทดสอบการรั่วซึม แบคทีเรียในการทดสอบการรั่วซึม ของวัสดุอุด ชั้นปลายราก เอ็มทีเอ อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีนี้ก็ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง เนื่องจาก เป็นการใช้ แบคทีเรียเพียงชนิดเดียวในการทดสอบ ซึ่งต่างจากสภาพจริงในช่องปากที่มี เชื้อจุลชีพหลายชนิด และค่าที่วัดได้เป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ ⁴¹ อีกทั้งเป็นวิธีที่ยุ่งยากเนื่องจากต้อง ควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของเชื้อชนิดอื่นในทุกขั้นตอนและตลอดการศึกษา นอกจากนี้ในการ วิเคราะห์อาจมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของแบคทีเรียที่นำมาศึกษา โดยในการศึกษานี้ เลือกใช้แบคทีเรียชนิดเดียวคือ แบคทีเรียเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส เพื่อให้ง่ายในการเตรียม และ เชื้อชนิดนี้เป็นแบคทีเรีย ชนิดใช้หรือไม่ใช้ ออกซิเจนและ พบได้บ่อยในรอยโรครอบรากฟัน ที่คง อยู่ยาวนาน ^{49, 50} และยังเป็นเชื้อที่สามารถปรับตัว และแพร่กระจายได้ในสภาวะแวดล้อมที่ขาดแคลน อาหาร เช่น ในคลองรากฟันที่ถูกอุดแล้ว (filled root canal) ได้ดีกว่าแบคทีเรียชนิดอื่น⁴⁹

จากการศึกษาการรั่วซึมของแบคทีเรียในฟันที่อุดชั้นปลายรากด้วย เอ็มทีเอผสม กับน้ำกลั่น ^{40, 43, 44} ที่ผ่านมา พบว่าการรั่วซึมของแบคทีเรียส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน และจาก การศึกษานำร่องของเอ็มทีเอสไอขาวที่ผสมกับคลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ 2 พบการรั่วซึมแบคทีเรียถึงปลายรากเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ดังนั้นในการศึกษานี้จึงเลือกใช้เวลา ในการศึกษา 30 วัน

จากการศึกษานำร่องในการประเมินการรื้อซึมแบคทีเรียของเอ็มทีเอสชาวที่ผสม กับคลอร์เฮ็กซ์ดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ 2 พบว่าสารผสมที่เก็บในตู้ควบคุม อุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100 เป็นเวลา 7 วัน มีการแข็งตัวเพียงพอที่สามารถนำมาทดสอบการรื้อซึมของแบคทีเรียเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส ได้ ในการศึกษาครั้งนี้จึงนำ สารผสมมาทดสอบการรื้อซึมแบคทีเรียเมื่อมีการแข็งตัวแล้วที่ 7 วัน

การศึกษาโดยการประเมินการรื้อซึมของแบคทีเรียมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถบอกถึง ปริมาณของเชื้อที่รื้อซึมเปรียบเทียบกันในแต่ละกลุ่มได้ และไม่มีความจำเพาะพอที่จะบอกถึง จำนวนวันแรกเริ่มที่เกิดการรื้อซึมของแบคทีเรียถึงปลายรากได้อย่างชัดเจน เนื่องจากในการศึกษานี้ ใช้วิธีการประเมินการรื้อซึมของแบคทีเรียจากการดูความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อในแบบจำลองห้อง ล่างด้วยสายตาและบันทึกจำนวนวันที่สังเกตเห็นความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งจะระบุได้เมื่อมี ความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ชัดเจนพอที่จะเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งในความเป็นจริงแบคทีเรียอาจ รื้อซึมถึงปลายรากแล้วแต่ยังมีปริมาณ ไม่มากพอที่จะทำให้อาหารเลี้ยงเชื้อมีความขุ่นจนสังเกตเห็น ได้ด้วยสายตา ดังนั้นผลของจำนวนวันที่มีการรื้อซึมของแบคทีเรียที่ได้จากการศึกษานี้อาจไม่ใช่ จำนวนวันแรกเริ่มที่เกิดการรื้อซึมของแบคทีเรียถึงปลายราก เพียงแต่เป็นจำนวนวันที่เริ่มสังเกตเห็น ความขุ่นของอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยสายตา

การเคลือบปิดรอยต่อระหว่างรากฟัน หลอดทดลองพลาสติก แบบจำลองห้องบน และแบบจำลองห้องล่างในการศึกษานี้ใช้กาวซิลิโคนใส เนื่องจากได้ทดสอบในการทำการศึกษา นำร่องแล้วว่าการใช้กาวซิลิโคนใสให้ความแนบสนิท ป้องกันการรื้อซึมและกันน้ำได้ อีกทั้งการ ทดสอบการรื้อซึม ที่รอยต่อระหว่างแบบจำลองห้องบนและห้องล่าง โดยการทดสอบด้วย สีย้อม เมทิลีน บลู ไม่พบการรื้อซึมบริเวณรอยต่อ จึงสามารถยืนยันได้ว่าการรื้อซึมของแบคทีเรียที่เกิดขึ้น ในการศึกษานี้ เกิดจากการรื้อซึมจากรากฟันส่วนต้นผ่านวัสดุอุดย่นปลายรากเอ็มทีเอสจนถึง บริเวณปลายรากฟัน

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

ภายใต้ข้อจำกัดของการวิจัยนี้ สรุปได้ว่า มิเนอร์อัล ไตรออกไซด์ แอ็กทีเวตซีเมนต์ที่ผสมกับน้ำกลั่นและ มิเนอร์อัล ไตรออกไซด์ แอ็กทีเวตซีเมนต์ที่ผสมกับ คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ 2 เมื่อใช้เป็นวัสดุอุดชั้นปลายราก มีการรั่วซึมแบคทีเรียไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยการประเมินการรั่วซึมของแบคทีเรีย เอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคอลลิส ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจแตกต่างกับสภาวะจริงในช่องปากที่อาจมีปัจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวข้อง ได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์หลายชนิด อนามัยช่องปาก (oral hygiene) ลักษณะกายวิภาคของฟัน (root canal anatomy) ทำให้ผลจากห้องปฏิบัติการ อาจไม่สามารถอ้างอิงไปสู่สถานการณ์จริงใน ทางคลินิกได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในด้านการต้านจุลชีพที่ดีและความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ของเอมทิเอที่ผสมกับคลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต และในการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การนำคลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ 2 มาผสมกับเอมทิเอสีขาว ไม่น่าจะมีผลรบกวน คุณสมบัติความสามารถการผนึก ของวัสดุอุดชั้นปลายราก คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต จึงเป็นตัวเลือก หนึ่งในการแทนที่น้ำกลั่นเมื่อนำมาผสมกับเอมทิเอ อย่างไรก็ตามในอนาคตควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงถึงคุณสมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้น เช่น เวลาการแข็งตัวของเอมทิเอสีขาวที่ผสมกับ คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 2 และความทนแรงอัด และศึกษาถึงความปลอดภัยของเอมทิเอที่ผสมกับ คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต ต่อเนื้อเยื่อรอบปลายรากเมื่อติดตามเป็นระยะเวลาสั้น ก่อนนำไปใช้ในทางคลินิก

เอกสารอ้างอิง

1. Johnson BR, Witherspoon DE. Periradicular surgery. In: Cohen S, Hargreaves KM, editors. Pathway of the pulp. 9th ed. St Louis: C V Mosby; 2006. p. 756.
2. Sarkar NK, Caicedo R, Ritwik P, Moiseyeva R, Kawashima I. Physicochemical Basis of the Biologic Properties of Mineral Trioxide Aggregate. *J Endod* 2005; 31(2): 97-100.
3. Asgary S, Parirokh M, Eghbal MJ, Brink F. Chemical Differences Between White and Gray Mineral Trioxide Aggregate. *J Endod* 2005; 31(2): 101-3.
4. Torabinejad M, Watson TF, Pitt Ford TR. Sealing ability of a mineral trioxide aggregate when used as a root end filling material. *J Endod* 1993; 19(12): 591-5.
5. Bates CF, Carnes DL, del Rio CE. Longitudinal sealing ability of mineral trioxide aggregate as a root-end filling material. *J Endod* 1996; 22(11): 575-8.
6. Pitt Ford TR, Torabinejad M, McKendry DJ, Hong C-U, Kariyawasam SP. Use of mineral trioxide aggregate for repair of furcal perforations. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 1995; 79(6): 756-63.
7. Holland R, Arlindo Otoboni Filho J, de Souza V, Juvenal Nery M, Felicio Estrada Bernabe P, Dezan Junior E. Mineral Trioxide Aggregate Repair of Lateral Root Perforations. *J Endod* 2001; 27(4): 281-4.
8. Faraco IMJ, Holland R. Response of the pulp of dogs to capping with mineral trioxide aggregate or a calcium hydroxide cement. *Dent Traumatol* 2001; 17: 163-6.
9. Simon S, Rilliard F, Berdal A, Machtou P. The use of mineral trioxide aggregate in one-visit apexification treatment: a prospective study. *Int Endod J* 2007; 40(3): 186-97.
10. Torabinejad M, Smith PW, Kettering JD, Pitt Ford TR. Comparative investigation of marginal adaptation of mineral trioxide aggregate and other commonly used root-end filling materials. *J Endod* 1995; 21(6): 295-9.
11. Torabinejad M, Pitt Ford TR, Abedi HR, Kariyawasam SP, Tang H-M. Tissue reaction to implanted root-end filling materials in the tibia and mandible of guinea pigs. *J Endod* 1998; 24(7): 468-71.
12. Koh ET, McDonald F, Pitt Ford TR, Torabinejad M. Cellular response to mineral trioxide aggregate. *J Endod* 1998; 24(8): 543-7.

13. Koh ET, Torabinejad M, Pitt Ford TR, Brady K, McDonald F. Mineral trioxide aggregate stimulates a biological response in human osteoblasts. *J Biomed Mater Res* 1997; 37: 432-9.
14. Kettering JD, Torabinejad M. Investigation of mutagenicity of mineral trioxide aggregate and other commonly used root-end filling materials. *J Endod* 1995; 21(11): 537-9.
15. Keiser K, Johnson CC, Tipton DA. Cytotoxicity of Mineral Trioxide Aggregate Using Human Periodontal Ligament Fibroblasts. *J Endod* 2000; 26(5): 288-91.
16. Al-Hezaimi K, Al-Shalan TA, Naghshbandi J, Oglesby S, Simon JHS, Rotstein I. Antibacterial Effect of Two Mineral Trioxide Aggregate (MTA) Preparations Against *Enterococcus faecalis* and *Streptococcus sanguis* In Vitro. *J Endod* 2006; 32(11): 1053-6.
17. McDonnell G, Russell AD. Antiseptics and Disinfectants: Activity, Action, and Resistance. *Clin Microbiol Rev* 1999; 12(1): 147-79.
18. White RR, Hays GL, Janer LR. Residual antimicrobial activity after canal irrigation with chlorhexidine. *J Endod* 1997; 23(4): 229-31.
19. Theraud M, Bedouin Y, Guiguen C, Gangneux JP. Efficacy of antiseptics and disinfectants on clinical and environmental yeast isolates in planktonic and biofilm conditions. *J Med Microbiol* 2004; 53: 1013-18.
20. Ayhan H, Sultan N, Cirak M, Ruhi MZ, Bodur H. Antimicrobial effects of various endodontic irrigants on selected microorganisms. *Int Endod J* 1999; 32(2): 99-102.
21. Carson KR, Goodell GG, McClanahan SB. Comparison of the Antimicrobial Activity of Six Irrigants on Primary Endodontic Pathogens. *J Endod* 2005; 31(6): 471-3.
22. Stowe TJ, Sedgley CM, Stowe B, Fenno JC. The Effects of Chlorhexidine Gluconate (0.12%) on the Antimicrobial Properties of Tooth-Colored ProRoot Mineral Trioxide Aggregate. *J Endod* 2004; 30(6): 429-31.
23. Shahi S, Rahimi S, Yavari HR, Shakouie S, Nezafati S, Abdollahi M. Sealing Ability of White and Gray Mineral Trioxide Aggregate Mixed with Distilled Water and 0.12% Chlorhexidine Gluconate When Used as Root-end Filling Materials. *J Endod* 2007; 33(12): 1429-32.
24. Torabinejad M, Hong CU, McDonald F, Pitt Ford TR. Physical and chemical properties

- of new root end filling material. *J Endod* 1995; 21(7): 349-53.
25. Torabinejad M, Hong CU, Pitt Ford TR, Kettering JD. Cytotoxicity of four root end filling materials. *J Endod* 1995; 21(10): 489-92.
 26. Dominguez MS, Witherspoon DE, Gutmann JL, Opperman LA. Histological and Scanning Electron Microscopy Assessment of Various Vital Pulp-Therapy Materials. *J Endod* 2003; 29(5): 324-33.
 27. Thomson TS, Berry JE, Somerman MJ, Kirkwood KL. Cementoblasts Maintain Expression of Osteocalcin in the Presence of Mineral Trioxide Aggregate. *J Endod* 2003; 29(6): 407-12.
 28. Perez AL, Spears R, Gutmann JL, Opperman LA. Osteoblasts and MG-63 osteosarcoma cells behave differently when in contact with ProRoot™ MTA and White MTA. *Int Endod J* 2003; 36: 564-70.
 29. Torabinejad M, Higa RK, McKendry DJ, Pitt Ford TR. Dye leakage of four root end filling materials: Effects of blood contamination. *J Endod* 1994; 20(4): 159-63.
 30. Torabinejad M, Rastegar AF, Kettering JD, Pitt Ford TR. Bacterial leakage of mineral trioxide aggregate as a root-end filling material. *J Endod* 1995; 21(3): 109-12.
 31. Wu MK, Kontakiotis EG, Wesselink PR. Long-term seal provided by some root-end filling materials. *J Endod* 1998; 24(8): 557-60.
 32. Nair PNR, Duncan HF, Pitt Ford TR, Luder HU. Histological, ultrastructural and quantitative investigations on the response of healthy human pulps to experimental capping with mineral trioxide aggregate: a randomized controlled trial. *Int Endod J* 2008; 41(2): 128-50.
 33. Barrieshi-Nusair KM, Qudeimat MA. A Prospective Clinical Study of Mineral Trioxide Aggregate for Partial Pulpotomy in Cariously Exposed Permanent Teeth. *J Endod* 2006; 32(8): 731-5.
 34. Felipe WT, Felipe MCS, Rocha MJC. The effect of mineral trioxide aggregate on the apexification and periapical healing of teeth with incomplete root formation. *Int Endod J* 2006; 39: 2-9.
 35. Lindeboom JAH, Frenken JWFH, Kroon FHM, van den Akker HP. A comparative prospective randomized clinical study of MTA and IRM as root-end filling materials in

- single-rooted teeth in endodontic surgery. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2005; 100(4): 495-500.
36. Yildirim T, Genoglu N, Firat I, Perk C, Guzel O. Histologic study of furcation perforations treated with MTA or Super EBA in dogs' teeth. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2005; 100(1): 120-4.
 37. Aqrabawi J. Sealing ability of amalgam, super EBA cement, and MTA when used as retrograde filling materials. *Br Dent J* 2000; 188(5): 266-8.
 38. Fogel HM. Microleakage of root-end filling materials. *J Endod* 2001; 27(7): 456-8.
 39. Valois CRA, Costa Jr ED. Influence of the thickness of mineral trioxide aggregate on sealing ability of root-end fillings in vitro. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2004; 97(1): 108-11.
 40. Mangin C, Yesilsoy C, Nissan R, Stevens R. The comparative sealing ability of hydroxyapatite cement, mineral trioxide aggregate, and super ethoxybenzoic acid as root-end filling materials. *J Endod* 2003; 29(4): 261-4.
 41. Adamo HL, Buruiana R, Schertzer L, Boylan RJ. A comparison of MTA, Super-EBA, composite and amalgam as root-end filling materials using a bacterial microleakage model. *Int Endod J* 1999; 32(3): 197-203.
 42. Scheerer SQ, Steiman HR, Cohen J. A comparative evaluation of three root-end filling materials: An in vitro leakage study using *Prevotella nigrescens*. *J Endod* 2001; 27(1): 40-2.
 43. Maltezos C, Glickman GN, Ezzo P, He J. Comparison of the sealing of Resilon, Pro Root MTA, and Super-EBA as root-end filling materials: A bacterial leakage study. *J Endod* 2006; 32(4): 324-7.
 44. Montellano AM, Schwartz SA, Beeson TJ. Contamination of Tooth-Colored Mineral Trioxide Aggregate Used as a Root-End Filling Material: A Bacterial Leakage Study. *J Endod* 2006; 32(5): 452-5.
 45. Basrani B, Santos JM, Tjaderhane L, Grad H, Gorduysus O, Huang J, et al. Substantive antimicrobial activity in chlorhexidine-treated human root dentin. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2002; 94(2): 240-5.
 46. Rosenthal S, Spangberg L, Safavi K. Chlorhexidine substantivity in root canal dentin.

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 98(4): 488-92.

47. Portenier I, Haapasalo H, Rye A, Waltimo T, Ørstavik D, Haapasalo M. Inactivation of root canal medicaments by dentine, hydroxylapatite and bovine serum albumin. *Int Endod J* 2001; 34(3): 184-8.
48. รวี เกียรติไพศาล. แบคทีเรียและโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในช่องปาก. พิมพ์ครั้งที่หนึ่งสงขลา: สำนักพิมพ์ไอคิว มีเดีย; 2552 หน้า 70.
49. Love RM. Enterococcus faecalis– a mechanism for its role in endodontic failure. *Int Endod J* 2001; 34: 399-405.
50. Stuart CH, Schwartz SA, Beeson TJ, Owatz CB. Enterococcus faecalis: Its Role in Root Canal Treatment Failure and Current Concepts in Retreatment. *J Endod* 2006; 32(2): 93-8.
51. Holt DM, Watts JD, Beeson TJ, Kirkpatrick TC, Rutledge RE. The Anti-microbial Effect Against Enterococcus faecalis and the Compressive Strength of Two Types of Mineral Trioxide Aggregate Mixed With Sterile Water or 2% Chlorhexidine Liquid. *J Endod* 2007; 33(7): 844-7.
52. Hernandez EP, Botero TM, Mantellini MG, McDonald NJ, Nor JE. Effect of ProRoot® MTA mixed with chlorhexidine on apoptosis and cell cycle of fibroblasts and macrophages in vitro*. *Int Endod J* 2005; 38(2): 137-43.
53. Sumer M, Muglali M, Bodrumlu E, Guvenc T. Reactions of Connective Tissue to Amalgam, Intermediate Restorative Material, Mineral Trioxide Aggregate, and Mineral Trioxide Aggregate Mixed With Chlorhexidine. *J Endod* 2006; 32(11): 1094-6.
54. Kogan P, He J, Glickman GN, Watanabe I. The Effects of Various Additives on Setting Properties of MTA. *J Endod* 2006; 32(6): 569-72.

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

หนังสือรับรองผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย

ที่ ศธ 0521.1.03/ 873



คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ไปรษณีย์เลขที่ 17
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขคองส
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า

โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาการวิจัยเข็มแบบที่เรียวของมีเนอรัล ไตรออกไซด์ แอกริเกตสีขาวที่ผสมกับคลออร์เฮกซิดีนกลูโคเนต ความเข้มข้นร้อยละ 0.12 และ 2"

รหัสโครงการ EC5504-06-P

หัวหน้าโครงการ ทันตแพทย์หญิงพรศิริ วรตันติ

สังกัดหน่วยงาน นักศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย (Research Ethics Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการวิจัยในคนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการให้การรับรองโครงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นสากล ได้แก่ Declaration of Helsinki, the Belmont Report, CIOMS Guidelines และ the International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP)

ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๕๖ เมื่อวันที่ 22 มี.ย. 2555

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๕

(Signature)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธิปริยาศรี)

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย

(Signature) กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.นพ.สุรพงษ์ วงศ์วิชานนท์)

(Signature) กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์)

(Signature) กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.อังคณา เขียวมนตรี)

(Signature) กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ นพ.พรชัย สติรปัญญา)

(Signature) กรรมการ
(อาจารย์วศิณี สุวรรณรัตน์)

(Signature) กรรมการ
(อาจารย์ ดร. ทพญ. สุพัชรินทร์ ทวีวัฒน์)

(Signature) กรรมการ
(อาจารย์ ทพ.กมลพันธ์ เนื่องศรี)

ภาคผนวก 2

ตารางแสดงผลข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติ

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

Group	Total N	N of Events	Censored	
			N	Percent
MTA+H ₂ O	10	1	9	90.0 %
MTA+0.12%CHX	10	3	7	70.0 %
MTA+2%CHX	10	2	8	80.0 %
Negative	3	3	0	0 %
Positive	3	3	0	0 %
Overall	36	12	24	66.7 %

ตารางที่ 2 จำนวนวันที่สังเกตเห็นการรั่วซึมของแบคทีเรียถึงปลายรากในกลุ่มต่างๆ

Group	Time	Status	Cumulative Proportion Surviving at the Time		N of Cumulative Events	N of Remaining Cases	
			Estimate	Std. Error			
MTA+H ₂ O	1	22	completed	0.900	0.095	1	9
	2	30	censored	-	-	1	8
	3	30	censored	-	-	1	7
	4	30	censored	-	-	1	6
	5	30	censored	-	-	1	5
	6	30	censored	-	-	1	4

ตารางที่ 2 (ต่อ)

	7	30	censored	-	-	1	3
	8	30	censored	-	-	1	2
	9	30	censored	-	-	1	1
	10	30	censored	-	-	1	0
MTA+ 0.12%CHX	1	20	completed	0.900	0.095	1	9
	2	24	completed	-	-	2	8
	3	24	completed	0.700	0.145	3	7
	4	30	censored	-	-	3	6
	5	30	censored	-	-	3	5
	6	30	censored	-	-	3	4
	7	30	censored	-	-	3	3
	8	30	censored	-	-	3	2
	9	30	censored	-	-	3	1
	10	30	censored	-	-	3	0
MTA+ 2%CHX	1	22	completed	-	-	1	9
	2	22	completed	0.800	0.126	2	8
	3	30	censored	-	-	2	7
	4	30	censored	-	-	2	6
	5	30	censored	-	-	2	5
	6	30	censored	-	-	2	4
	7	30	censored	-	-	2	3
	8	30	censored	-	-	2	2
	9	30	censored	-	-	2	1
	10	30	censored	-	-	2	0
Negative	1	30	completed	-	-	1	2
	2	30	completed	-	-	2	1
	3	30	completed	-	-	3	0
Positive	1	1	completed	-	-	1	2

ตารางที่ 2 (ต่อ)

	2	1	completed	-	-	2	1
	3	1	completed	-	-	3	0

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยวิธีล็อก-แรนก์

	Chi-Square	df	Sig.
Log Rank (Mantel-Cox)	1.159	2	0.560