



การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ
Improving Properties of Lateritic Soil with Natural Rubber Latex

สุทธิชัย เจริญกิจ
Suttichai Charoenkij

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Degree of Master of Engineering in Civil Engineering
Prince of Songkla University

2560

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ
Improving Properties of Lateritic Soil with Natural Rubber Latex

สุทธิชัย เจริญกิจ
Suttichai Charoenkij

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Degree of Master of Engineering in Civil Engineering
Prince of Songkla University

2560

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ
ผู้เขียน นายสุทธิชัย เจริญกิจ
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

คณะกรรมการสอบ

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ จริตงาม)

.....ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร. พิชัย ธานีรณานนท์)

.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ จริตงาม)

.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห)

.....กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพล ตันนโยภาส)

.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร. อรกมล วังอภิสิทธิ์)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้บัณฑิตวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร. ดำรงค์ดี ฟ้ารุ่งแสง)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ขอรับรองว่า ผลงานวิจัยนี้มาจากการศึกษาวิจัยของนักศึกษาเอง และได้แสดงความขอบคุณบุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือแล้ว

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร. สรวุธ จริตงาม)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิชัย เจริญกิจ)

นักศึกษา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานวิจัยนี้ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งในการอนุมัติปริญญาในระดับใดมาก่อน และ
ไม่ได้ถูกใช้ในการยื่นขออนุมัติปริญญาในขณะนี้

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิชัย เจริญกิจ)

นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ
ผู้เขียน นายสุทธิชัย เจริญกิจ
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังที่ปรับปรุงด้วยยางพาราธรรมชาติ ชนิดน้ำยางข้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของดินลูกรังที่ผสมกับน้ำยางพารา อัตราส่วน และวิธีการผสมที่เหมาะสมสำหรับใช้ในงานก่อสร้างถนน และศึกษาความคุ้มค่าในการนำไปใช้งานจริงต่อไป ซึ่งน้ำยางพาราชั้นที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีเนื้อยางพารา 60% ผสมกับน้ำและส่วนประกอบอื่นๆ 40% โดยขั้นตอนแรกจะทำการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังเพื่อทราบถึงประเภทและคุณสมบัติเบื้องต้นของดินตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่าดินตัวอย่างเป็นทรายปนตะกอนทราย (SM) จากนั้นทำการทดสอบค่าซีบีอาร์ และกำลังรับแรงอัด ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้แบ่งการทดสอบเป็น 2 ชุด การทดสอบคือ การทดสอบที่ระยะเวลาการบ่ม 0 วัน และที่ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน ทำการศึกษา อัตราส่วนน้ำยางพาราที่ 5, 10, 15 และ 20% ของน้ำหนักก้อนตัวอย่าง โดยจะมีเนื้อยางแห้ง ประมาณ 150, 300, 450 และ 600 กรัม ตามลำดับ ต่อก่อนตัวอย่างน้ำหนัก 5 กิโลกรัม จากผลการทดสอบพบว่า ค่าซีบีอาร์จะมีค่าสูงที่สุดเมื่อผสมน้ำยางพารา 10% โดยค่าซีบีอาร์แบบแห้งน้ำมีค่าสูงสุดที่ 57.7 และส่วนของค่าซีบีอาร์แบบไม่แห้งน้ำสูงสุดที่ 86.4 ที่ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน โดยการบ่มก้อนตัวอย่างจะทำให้ค่าซีบีอาร์น้อยกว่าการทดสอบโดยไม่บ่มก้อนตัวอย่าง เนื่องจากช่องว่างอากาศของก้อนตัวอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างการบ่มทำให้ก้อนตัวอย่างเกิดการทรุดตัวเพิ่มขึ้นเมื่อทำการแช่น้ำ สำหรับผลการทดสอบค่ากำลังรับแรงอัดพบว่า กำลังรับแรงอัดจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำยางพาราโดยค่าสูงสุดอยู่ที่ 365.84 kg/cm^2 ที่น้ำยางพารา 20% ระยะเวลาบ่ม 7 วัน และความคุ้มค่าของการใช้น้ำยางพาราในงานก่อสร้างถนนนั้นพบว่า ราคาน้ำยางพาราต้องต่ำกว่ากิโลกรัมละ 50 บาท ที่อัตราการใช้ น้ำยางพารา 10%

คำหลัก : น้ำยางพาราธรรมชาติ, ดินลูกรัง, การปรับปรุงคุณสมบัติดิน, ถนนยางพารา

Thesis Title Improving Engineering Properties of Lateritic Soil with Natural Rubber Latex
Author Mr. Suttichai Charoenkij
Major Program Civil Engineering
Academic Year 2017

Abstract

This research illustrates the engineering property of lateritic soil which has been improved by natural rubber latex. The objectives of this research are to study the property of lateritic soil mixed with Natural Rubber Latex, to find out the appropriate ratio and procedure that match construction work and to study the worthiness for practical usage. The Natural Rubber Latex which has been chosen for this study consisted of solid content for 60 percent and 40 percent of liquid and other content. Firstly, the lateritic soil was tested the index to identify the classification of the sample which was found to be the Sandy silt soil Classification (SM). Then the CBR test and Unconfined Compression Strength test were done to compare strength of the soil as the ratio of the latex is change. In this study, the test is divided into two sets. The former is to test at the incubation of zero-day duration and the latter is seven-day duration. The study was test at the ratio of the latex of 5, 10, 15 and 20 percent of the sample's weight and the latex consisted of dry solid content for approximately 150, 300, 450 and 600 grams respectively per the five-kilogram sample. Study showed that CBR value was at the highest when mixing the latex at the ratio of 10 percent with the highest CBR value of 57.7 as soaked. For this test, incubating the sample before the test would cause the CBR value to be less than without incubating because the air gap occurring during the incubation causing the sample to shrink more when soaked. The highest CBR value of unsoaked was at 86.4 at the seven-day incubation. After the compression test was done, it was found that the compression strength was increase as the latex increased with the highest value of $365.84/\text{cm}^2$ at the latex ratio of 20 percent for the seven-day incubation. The worthiness of latex usage for the construction work, at the moment of usage, the cost of latex should not further than 50 Baht at ten-percent ratio of usage.

Keyword: Natural Rubber Latex, Lateritic Soils, Soil Improvement, Modified Pavement

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จริตงาม อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. พิชัย ธาณิรณานนท์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล ตันนโยภาส และ ดร.อรกมล ว่างอภิสิทธิ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งกรุณาให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานวิจัย ทำให้ผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งในเชิงวิชาการและกระบวนการต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงการตรวจสอบข้อบกพร่องที่เกิดจากความเอาใจใส่

ขอขอบพระคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

ขอขอบพระคุณ คุณสุพิศ นนทะสร เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่อำนวยความสะดวกในการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

ขอขอบพระคุณ คุณพลวัต คงสม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำในการทดสอบวัสดุในงานวิจัย

ขอขอบพระคุณ ดร.โอภาส สมใจนึก ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์วิจัย สำนักทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง สงขลา ที่อำนวยความสะดวกในการทดสอบวัสดุและความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบที่ใช้ในงานวิจัย

ขอขอบคุณ พี่น้องและผองเพื่อนปริญญาโททุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำวิทยานิพนธ์และเป็นกำลังใจที่ดีแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ทำงานวิจัย

ขอขอบพระคุณ ครูอาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้ให้การอบรม สั่งสอน ให้ความรู้แก่ผู้วิจัย ซึ่งส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถมาสู่อีกจุดสำเร็จหนึ่งของชีวิตได้

ท้ายที่สุดผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่มอบความรัก อบรมสั่งสอนเลี้ยงดู ส่งเสริมการศึกษา ให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ และเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา ทำให้การศึกษาและทำวิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สุทธิชัย เจริญกิจ

สารบัญ

บทคัดย่อ	5
กิตติกรรมประกาศ	7
สารบัญ.....	8
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	3
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	3
บทที่ 2	3
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย	4
2.2 มาตรฐานการทดสอบที่ใช้ในงานวิจัย.....	15
2.3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน	21
2.4 ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	23
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย	26
3.1 กรอบการดำเนินงานวิจัย	26
3.2 การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น	28
3.3 การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับทดสอบ	28
3.4 การทดสอบ	28
บทที่ 4 ผลการทดสอบคุณสมบัติดินลูกรังปรับปรุงด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ	32
4.1 ผลการทดสอบการหาขนาดคละแบบล้างผ่านตะแกรง	33
4.2 ผลการทดสอบขีดจำกัดอัตราเตอร์เบิร์ก.....	34
4.3 ผลการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน.....	35
4.4 ผลการทดสอบการหาค่าซีพีอาร์.....	36
4.5 ผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด	46
4.6 ผลการทดสอบการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด	50
4.7 ผลการศึกษาความคุ้มค่าในการใช้น้ำยางในงานทาง	51
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ	54
5.1 สรุปผลการศึกษา.....	54
5.2 ข้อเสนอแนะ	56
บรรณานุกรม.....	57
ภาคผนวก ก ผลการทดสอบการร่อนผ่านตะแกรง	59
ภาคผนวก ข ผลการทดสอบขีดจำกัดอัตราเตอร์เบิร์ก	62
ภาคผนวก ค ผลการทดสอบการบดอัดมาตรฐาน	64
ภาคผนวก ง ผลการทดสอบการหาค่าซีพีอาร์แบบไม่แช่น้ำ	67
ภาคผนวก จ ผลการทดสอบการหาค่าซีพีอาร์แบบแช่น้ำ.....	78
ภาคผนวก ฉ ผลการทดสอบการต้านทานแรงเฉือน	89

บทความงานวิจัยเรื่องที่ 1	100
บทความงานวิจัยเรื่องที่ 2	108
ประวัติผู้เขียน.....	119

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย

ถนนถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในระบบคมนาคมและเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งด้านการขนส่งคน และการขนส่งสินค้า จึงจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งในการใช้งานถนนนั้นย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานถนนเกิดขีดจำกัด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือก่อสร้างใหม่เพื่อให้ถนนมีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยในปัจจุบันผิวทางของถนนแบ่งเป็นสองชนิด ได้แก่ ผิวทางแบบแข็ง (Rigid Pavement) หรือผิวทางคอนกรีต เป็นผิวทางที่ใช้คอนกรีตเป็นวัสดุซึ่งมีความคงทนแต่มีราคาในการก่อสร้างที่สูง และผิวทางแบบยืดหยุ่น (Flexible Pavement) หรือผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เป็นผิวทางที่ใช้แอสฟัลต์คอนกรีตเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง มีราคาในการก่อสร้างที่ต่ำกว่าแต่มีความทนทานและอายุการใช้งานที่น้อยกว่าผิวทางแบบแข็ง โดยส่วนประกอบของถนนประกอบด้วยส่วนที่เป็นผิวทางตามที่ได้กล่าวมา ซึ่งจะทำให้การก่อสร้างบนดินที่มีการออกแบบความหนาและทำการบดอัดตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง ซึ่งโครงสร้างชั้นทางจะประกอบไปด้วยชั้นดินเดิม (Subgrade) ชั้นรองพื้นทาง (Subbase Course) ชั้นพื้นทาง (Base Course) และผิวทาง (Surface Course) ซึ่งเป็นได้ทั้งผิวทางแบบยืดหยุ่นและผิวทางแบบแข็ง

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผิวทางประเภทใดก็ตามจำเป็นจะต้องทำการก่อสร้างบนดินชั้นพื้นทางทั้งสิ้น ดินจึงจัดเป็นวัสดุที่สำคัญอย่างมากในงานก่อสร้างทุกประเภท ในการออกแบบเพื่อนำดินมาใช้งานนั้น ดินจะถูกกำหนดคุณสมบัติด้วยค่าซีบีอาร์ (CBR) ซึ่งค่าการนำดินไปใช้งานนั้นมีความสัมพันธ์กับค่าซีบีอาร์ดังแสดงในตารางที่ 1.1 ซึ่งดินนั้นเป็นวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ในการก่อสร้างทางนั้นได้มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวงให้มีคุณภาพเหมาะสมแก่การนำมาก่อสร้างในงานทาง แต่ถึงอย่างไรก็ตามการคัดเลือกวัสดุให้มีความเหมาะสมแก่ งานในบางพื้นที่นั้นยังทำได้ยาก อาจจำเป็นต้องมีการขนส่งจากแหล่งวัสดุที่อยู่ห่างออกไปก่อให้เกิด ต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้น ซึ่งการปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุงานทางอาจสามารถลดต้นทุนในการก่อสร้างได้ โดยการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างแล้วนำมาปรับปรุงคุณสมบัติด้วย วัสดุผสมเพิ่มชนิดต่างๆ

ตารางที่ 1-1 ความสัมพันธ์ของค่าซีบีอาร์(CBR)และการใช้งานดิน

CBR	Engineering Properties	Implementations
0 – 3	Very Poor	Subgrade
3 – 7	Poor to Fair	Subgrade
7 – 20	Fair	Subbase
20 – 50	Good	Subbase, Base
50 – 80	Very	Base
> 80	Excellent	Good Base

ที่มา:มาตรฐานทดสอบวัสดุ กรมทางหลวง

ในปัจจุบันการใช้อย่างพาราสำหรับงานทางนั้นได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำหรับการก่อสร้างงานทางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ได้มีการศึกษาการนำยางพาราผสมกับแอสฟัลต์เป็นพาราแอสฟัลต์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของแอสฟัลต์ซึ่งผลที่ได้คือพาราแอสฟัลต์มีความทนทานมากขึ้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นทำให้ประหยัดงบประมาณที่ใช้สำหรับการซ่อมแซม อีกทั้งเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุทางให้ดีขึ้นแล้วนั้นยังเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการใช้อย่างพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศอีกทางหนึ่งอีกด้วย

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีการศึกษาการใช้อย่างพาราเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังในการก่อสร้างงานทาง เพื่อเป็นการปรับปรุงดินลูกรังที่สามารถหาได้ง่ายในพื้นที่ให้มีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างทางได้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการก่อสร้างในการขนส่งวัสดุอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังทำให้ดินลูกรังที่นำมาใช้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนำไปสู่การก่อสร้างทางที่มีคุณสมบัติดีขึ้น อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนอีกทาง

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำยางพาราธรรมชาติมาเป็นวัสดุผสมเพิ่มสำหรับใช้ในงานก่อสร้างทาง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ ประกอบด้วย

- 1) เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำยางพาราที่ใช้ผสมกับดินลูกรัง และคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงของดินลูกรังที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติสำหรับการก่อสร้างทาง
- 2) เพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการนำน้ำยางพารามาใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังในด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

เนื่องจากมีปัจจัยหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และเป็นสมมุติฐานที่สำคัญสำหรับงานวิจัยนี้ ซึ่งมาจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงจากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่ทำการนำเสนอและตีพิมพ์ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้กำหนดขอบเขตของงานวิจัย ดังนี้

- 1.3.1 ดินลูกรังตัวอย่างที่นำมาศึกษาเป็นดินลูกรังในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
- 1.3.2 น้ำยางพาราที่นำมาใช้สำหรับการทดสอบจะใช้น้ำยางพาราแบบน้ำยางชั้นชนิดแอมโมเนียสูง (High Ammonia : HA) โดยใช้ราคากลางของเดือน ธันวาคม 2559
- 1.3.3 ศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุดินลูกรังผสมกับน้ำยางพาราจากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
- 1.3.4 การทดสอบคุณสมบัติของดินลูกรังผสมกับน้ำยางพารา เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการผสมน้ำยางพารา โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบวัสดุของกรมทางหลวง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

จากการศึกษางานวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำยางพาราธรรมชาติมาเป็นวัสดุผสมเพิ่มสำหรับใช้ในงานก่อสร้างทาง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้ มีดังนี้

- 1) ทราบถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำยางพาราที่ใช้ผสมกับดินลูกรัง และคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงของดินลูกรังที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยน้ำยางพาราสำหรับการก่อสร้างทาง
- 2) ทราบถึงความคุ้มค่าในการนำน้ำยางพารามาใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรัง

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทาง การใช้ยางพาราในงานทาง การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวัสดุผสมเพิ่ม และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยางพาราเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุทาง การใช้วัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติดินลูกรัง ดังนี้

2.1.1. การใช้ยางพาราเป็นวัสดุทาง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442 เมื่อประเทศไทยเริ่มมีการปลูกยางพาราขึ้นเป็นครั้งแรกและมีการขยายพื้นที่ปลูกอย่างกว้างขวางจนยางพาราจัดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทย อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตและส่งออกอันดับหนึ่งของโลก ส่งผลให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องถึงทั้งทางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด ภาคเกษตรกร ผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมถึงภาครัฐยางพาราจึงมีบทบาทที่สำคัญต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรมากกว่าหนึ่งล้านครอบครัวในประเทศไทย ซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย และเป็นสวนยางขนาดเล็กถึงร้อยละ 95 ของสวนยางทั้งประเทศ นอกจากการสร้างรายได้ที่เกิดจากการปลูกยางพาราแล้ว ยังถือเป็นการสร้างสวนป่าเศรษฐกิจของประเทศเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่งผลให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น อีกทั้งเกษตรกรผู้ปลูกยางพารายังมีความเสี่ยงน้อยกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นเนื่องจากยางพารามีอายุการให้ผลผลิตยาวนานสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพารารายใหญ่ แต่ยังเป็นการส่งออกในรูปแบบของวัตถุดิบสูงกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณที่ผลิตได้ทั้งหมด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาดตลาดต่างประเทศ ทำให้ราคายางพาราขาดเสถียรภาพมีความผันผวน การใช้ยางพาราที่เกิดขึ้นในประเทศมีปริมาณไม่ถึงร้อยละ 15 ของการผลิต อยู่ในอุตสาหกรรมประเภท ยางรถจักรยานยนต์ หล่อดอก อะไหล่รถยนต์ รวมไปถึงการผลิตยางยืด ถูมียาง ยางรองทางรถไฟ เป็นต้น ทำให้ประเทศไทยต้องประสบปัญหาราคายางที่ตกต่ำ เนื่องมาจากปัจจัยทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน คือ การผลิตที่มากเกินไป อีกทั้งปัจจุบันมีคู่แข่งในการผลิตเพิ่มมากขึ้น และจากการขาดการใช้งานภายในประเทศ การแปรรูปของวัตถุดิบภายในประเทศเพียงร้อยละ 12 จึงเป็นแนวคิดในการนำยางพารามาใช้ประโยชน์ในงานทาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นส่วนผสมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนยางสังเคราะห์ เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้ยางพาราในประเทศ

การใช้ยางพาราในงานผิวทางโดยการนำมาเป็นส่วนผสมกับแอสฟัลต์เพื่อใช้เป็นผิวทางนั้น เป็นวิธีการที่สามารถปรับปรุงคุณสมบัติของแอสฟัลต์ได้โดยอาศัยคุณสมบัติบางอย่างของยางพารา เช่น ความคงตัวที่สูง (Stability) ความยืดหยุ่นที่ดี (Elasticity) และความสามารถในการทนความล้าได้ดี (Fatigue Resistance) เป็นตัวช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติของแอสฟัลต์ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานถนน ซึ่งถือเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในส่วนของการซ่อมแซมถนนได้ อีกทั้งการใช้

ยางพาราสำหรับเป็นวัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุทางนั้นยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการใช้ยางพาราในประเทศอีกทางหนึ่งอีกด้วย การส่งเสริมการใช้ยางพาราสำหรับงานทางที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้มีการผลักดันให้นำไปใช้กับผิวทางแอสฟัลต์ 2 ประเภท คือ ผิวทางสเลอรี่ซิลและแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยาง หรือเรียกว่า พาราแอสฟัลต์ ซึ่งในปีพ.ศ. 2557 ปริมาณการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบสำหรับงานทางนั้น ในส่วนของผิวทางสเลอรี่ซิลมีการใช้งานคิดเป็นจำนวนเงินสูงถึง 1,440 ล้านบาท และการใช้งานในส่วนของพาราแอสฟัลต์อีกเป็นมูลค่า 592 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 2,032 ล้านบาท ซึ่งมีนำมาเทียบแล้วคิดเป็นเพียงร้อยละ 3.8 ของงบประมาณที่กรมทางหลวงได้รับ ซึ่งถือว่ายังเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานทางที่เกิดขึ้นทั้งหมด นับเป็นแนวทางในการนำน้ำยางพารามาใช้ในทางจริงในอนาคตให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมเศรษฐกิจต่อไป (มนตรี เดชาสกุลสม, 2556)

2.1.2 พาราแอสฟัลต์

การนำผลผลิตจากยางพาราธรรมชาติมาใช้ประโยชน์สำหรับงานทางในประเทศไทยนั้น กรมทางหลวงได้มีการนำมาใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของแอสฟัลต์โดยสามารถแบ่งลักษณะการนำไปใช้งานได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 การใช้น้ำยางพาราเพื่อมาเป็นส่วนประกอบของแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับฉาบผิวทางพาราสเลอรี่ซิล ซึ่งกรมทางหลวงได้มีข้อกำหนดที่ ทล.-ก. 405/2538 “Specification for Elastomeric Modified Asphalt Emulsion” และอีกหนึ่งมาตรฐานคือมาตรฐานที่ ทล.-ม. 415/2546 “มาตรฐานวิธีการฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซิล” ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 3 ชนิด คือ ชนิดที่ 1 เป็นชนิดที่มีขนาดของหินที่ใช้ผสมละเอียด เหมาะสำหรับการใช้งานในการซ่อมแซมรอยแตก ปรับปรุงสภาพผิวทางให้หายบดเล็กน้อย และสามารถป้องกันการเสื่อมสภาพของผิวทางเดิมจากการเกิดออกซิเดชัน ชนิดที่ 2 จะมีการใช้หินที่หายบดขึ้นจากชนิดที่ 1 เล็กน้อย จึงสามารถเพิ่มความฝืดให้ผิวทางเดิมได้มากขึ้น และชนิดที่ 3 จะเป็นชนิดที่มีการใช้หินที่หายบดที่สุด สามารถเพิ่มความฝืดให้ผิวทางได้มากที่สุด ช่วยในการระบายน้ำผิวทางได้เร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยได้เรื่องการปรับระดับได้เล็กน้อย ช่วยแก้ในเรื่องของ Crown Slope รวมถึงการนำไปใช้เพื่อฉาบปิดผิวทางเดิมที่หลุด (Raveling) คุณลักษณะพิเศษของการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซิลคือความเร็วของการเปิดใช้งานการจราจรดั้งเดิมนั้นคือสามารถกลับไปเปิดใช้งานการจราจรได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีความทนทานต่อการใช้งานที่ยาวนาน เพิ่มความฝืดให้กับผิวทางเดิมที่ใช้งานมานานจนเกิดการลื่นไถลอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ โดยกรมทางหลวงได้มีการใช้การฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซิลมาแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 ปี

ประเภทที่ 2 การใช้น้ำยางพาราผสมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์ชนิด AC 60/70 เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือที่เรียกว่า แอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ ซึ่งกรมทางหลวงได้เริ่มทำการศึกษามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ต่อมาในปีพ.ศ. 2555 รัฐบาลได้มีการประชุมแนวทางการเพิ่มอุปสงค์ของยางพาราในประเทศ กระทรวงคมนาคมจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการนำยางพารามาใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงพิเศษ และทางรถไฟ ต่อมาจึงได้มีการศึกษาทั้งในห้องปฏิบัติการและ

ภาคสนามเปรียบเทียบระหว่างแอสฟัลต์คอนกรีตชนิด AC 60/70 ปกติ กับแอสฟัลต์คอนกรีตชนิด AC 60/70 ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยน้ำยางพารา พบว่าการผสมน้ำยางพาราในแอสฟัลต์คอนกรีตนั้น ได้ผลการทดสอบ คือ ค่าเสถียรภาพของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมน้ำยางพาราที่ปริมาณร้อยละ 5 มีค่าเสถียรภาพที่สูงกว่าแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้แอสฟัลต์ชนิด AC 60/70 ปกติ ค่าโมดูลัสคืนตัวของแอสฟัลต์คอนกรีตชนิด AC 60/70 ผสมน้ำยางพาราธรรมชาติที่ปริมาณร้อยละ 5 มีค่าโมดูลัสคืนตัวสูงกว่าแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้แอสฟัลต์ชนิด AC 60/70 ปกติ ค่าความต้านทานต่อการล้าของแอสฟัลต์ชนิด AC 60/70 ที่ผสมน้ำยางพาราที่ปริมาณร้อยละ 5 มีค่าความต้านทานการล้า หรือ จำนวนครั้งการกระทบ ที่ตัวอย่างสามารถรับได้จนกระทั่งเกิดความเสียหายมากกว่าแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้แอสฟัลต์ชนิด AC 60/70 ปกติ ค่าความต้านทานแรงดึงทางอ้อมของแอสฟัลต์ชนิด AC 60/70 ที่ผสมน้ำยางพาราปริมาณร้อยละ 5 มีค่ากำลังรับแรงดึงทางอ้อมมากกว่าแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้แอสฟัลต์ชนิด AC 60/70 ปกติ ค่าความต้านทานการเสีรูรูปแบบถาวรของแอสฟัลต์ชนิด AC 60/70 ที่ผสมกับน้ำยางพาราที่ปริมาณร้อยละ 5 มีค่าการเสีรูรูน้อยกว่าแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้แอสฟัลต์ชนิด AC 60/70 ปกติ ค่าการเกิดร่องล้อโดยการใส่ตัวอย่างที่เตรียมจากส่วนผสมในห้องปฏิบัติการ มาทำการทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบผิวทาง (Pavement Rutting Tester) พบว่าแอสฟัลต์ชนิด AC 60/70 ที่ผสมกับน้ำยางพาราที่ปริมาณร้อยละ 5 มีแนวโน้มของการเกิดร่องล้อน้อยกว่าแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้แอสฟัลต์ชนิด AC 60/70 ปกติ ดังนั้นจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาที่กล่าวมา กรมทางหลวงจึงได้จัดทำข้อกำหนดวัสดุที่ ทล.-ก. 409/2556 “ข้อกำหนดแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ” และอีกมาตรฐานคือมาตรฐานที่ ทล.-ม. 416/2556 “มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ”

2.1.3 ถนนแอสฟัลต์ผสมยางพารา

การใช้ยางพาราผสมกับยางมะตอยในงานถนนนั้นได้มีการทดลองมาเป็นระยะเวลาอันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการผสมผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติทั้งในรูปแบบยางแห้ง น้ำยาง และผงยาง แล้วนำไปทดลองลาดถนนทำให้ถนนมีความทนทานมากขึ้น มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงถนน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศอีกด้วย แต่ในการผสมยางพาราธรรมชาติกับยางมะตอยจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆเพิ่ม ได้แก่ ค่ายางพารา โดยในปริมาณร้อยละ 5 ที่ใช้ในการลาดถนนแบบผสมร้อนหนา 5 เซนติเมตร ถนนกว้าง 11 เมตร จะใช้ยางพารา 3,355 กิโลกรัม ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ค่าผลิตมาสเตอร์แบทช์ โดยมีค่าใช้จ่าย 16 บาท ต่อ 1 ตารางเมตร และค่าผสมมาสเตอร์แบทช์กับยางมะตอย จะขึ้นกับขนาดของถังตัมยางมะตอย ซึ่งเมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว การก่อสร้างถนนที่ผสมยางพาราธรรมชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 – 20 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับราคาของยางพารา (ณพรัตน์ วิชิตชลชัย, 2557)

2.1.4 ผลของยางพาราที่มีต่อแอสฟัลต์

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัย[6]และหลักฐานทางทฤษฎี พบว่าผลของยางพาราที่มีต่อแอสฟัลต์นั้นจะมีผลทางด้านกายภาพมากกว่าผลทางด้านเคมี โดยแอสฟัลต์ที่ผสมยางพาราจะมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป คือ การไหลตัวที่อุณหภูมิต่ำ, การเปลี่ยนแปลงของค่า Penetration กับ

อุณหภูมิ และอุณหภูมิที่เกิดการเปราะจะลดต่ำลง แต่ค่าของอุณหภูมิที่เป็นจุดอ่อนตัว, การยืดหยุ่นตัว, ค่าการบิดตัว, ความต้านทานการเสีรูปภายใต้แรงกระทำ และการยึดตัวจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้น

จากการทดสอบพบว่าเมื่อผสมยางแผ่นรมควันกับแอสฟัลต์สามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของของแอสฟัลต์ให้มีความเหนียวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแอสฟัลต์ AC60/70 ที่ไม่ได้ผสมกับยางพารา โดยที่คุณสมบัติ Softening Point ที่ทำการทดสอบนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ASTM D 36 คือ มีค่ามากกว่าค่าการทดสอบของแอสฟัลต์ AC 60/70 แต่ในส่วนของร้อยละการหลุดล่อนนั้นถือว่า มีคุณสมบัติที่ยังไม่เหมาะสมแก่การนำไปใช้งาน เนื่องจากแอสฟัลต์ที่ผสมกับยางแผ่นรมควันที่ร้อยละ 10 15 และ 20 นั้น มีร้อยละการหลุดล่อนที่ดีแต่เมื่อทำการดิงสามารถดิงออกได้โดยง่าย นั่นคือแอสฟัลต์ที่ผสมยางแผ่นรมควันในปริมาณที่สูงอาจมีความแข็งแรงที่ลดลงก็เป็นได้ ดังนั้นร้อยละของยางแผ่นรมควันที่ใช้เพื่อนปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์ไม่ควรเกินกว่าร้อยละ 5

การผสมยางแผ่นรมควันลงในแอสฟัลต์ AC 60/70 นั้นทำให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเชื่อมประสานมีการพัฒนาขึ้น แต่จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิในการผสมที่เหมาะสม เนื่องจากหากใช้อุณหภูมิที่สูงมากจะทำให้ยางพาราแผ่นส่งกลิ่นไหม้ และหากใช้อุณหภูมิที่ต่ำในการผสมก็จะไม่สามารถทำให้ยางแผ่นละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกับแอสฟัลต์ได้

2.1.5 มาตรฐานวัสดุที่ใช้ในงานทางของกรมทางหลวง

กรมทางหลวงได้มีการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุงานทางไว้เพื่อเป็นมาตรฐานในการคัดเลือกวัสดุเพื่อใช้สำหรับก่อสร้างทางในแต่ละส่วนดังแสดงในตารางที่ 2-1 ถึง 2-8

ตารางที่ 2-1 มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก ก.

การทดสอบ	มาตรฐานในการทดสอบ	เกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบหาขนาดคละแบบล่าง	ทล.-ท. 205/2517	มีขนาดเม็ดโตสุดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร ส่วนที่ผ่านตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (เบอร์ 200) ไม่เกินร้อยละ 30
การทดสอบขีดจำกัดเหลว	ทล.-ท. 102/2515	ไม่เกินร้อยละ 40
การทดสอบดัชนีพลาสติก	ทล.-ท. 103/2515	ไม่เกินร้อยละ 20
การทดสอบหาค่าซีพีอาร์	ทล.-ท.109/2517	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ที่ความหนาแน่นแห้งบดอัดร้อยละ 95 ของความหนาแน่นแห้งสูงสุดจากการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน

ที่มา: กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง

ตารางที่ 2-2 มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก ข.

การทดสอบ	มาตรฐานในการทดสอบ	เกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบหาขนาดคละแบบล้าง	ทล.-ท. 205/2517	มีขนาดเม็ดโตสุดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร ส่วนที่ผ่านตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (เบอร์ 200) ไม่เกินร้อยละ 35
การทดสอบหาค่าซีพีอาร์	ทล.-ท.109/2517	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ที่ความหนาแน่นแห้งบดอัดร้อยละ 95 ของความหนาแน่นแห้งสูงสุดจากการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน
การขยายตัว	ทล.-ท.109/2517	ไม่เกินร้อยละ 3

ที่มา: กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง

ตารางที่ 2-3 มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุรวม

การทดสอบ	มาตรฐานในการทดสอบ	เกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบหาขนาดคละแบบล้าง	ทล.-ท. 205/2517	มีขนาดคละขนาดใดขนาดหนึ่งตาม ตารางที่ 2-6
การทดสอบขีดจำกัดเหลว	ทล.-ท. 102/2515	ไม่เกินร้อยละ 35
การทดสอบดัชนีพลาสติก	ทล.-ท. 103/2515	ไม่เกินร้อยละ 11
การทดสอบหาค่าซีพีอาร์	ทล.-ท.109/2517	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ที่ความหนาแน่นแห้งบดอัด ร้อยละ 95 ของความ หนาแน่นแห้งสูงสุดจากการ ทดสอบการบดอัดแบบสูง กว่ามาตรฐาน

ที่มา: กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง

ตารางที่ 2-4 มาตรฐานชั้นหินคลุกรองถนนคอนกรีต

การทดสอบ	มาตรฐานในการทดสอบ	เกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบหาขนาดละเอียด ล่าง	ทล.-ท. 205/2517	มีขนาดละเอียด ใดขนาดหนึ่งตามที่มา: กองวิเคราะห์และวิจัย กรม ทางหลวง
การทดสอบขีดจำกัดเหลว	ทล.-ท. 102/2515	ตารางที่ 2-7 ไม่เกินร้อยละ 25
การทดสอบดัชนีพลาสติก	ทล.-ท. 103/2515	ไม่เกินร้อยละ 6
การทดสอบหาค่าซีพีอาร์	ทล.-ท.109/2517	ไม่น้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ ในแบบก่อสร้าง ที่ความ หนาแน่นแห้งบดอัดร้อยละ 95 ของความหนาแน่นแห้ง สูงสุดจากการทดสอบการ บ ด อัด แ บ บ ส ู ง ก ว ่า มาตรฐาน

ที่มา: กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง

ตารางที่ 2-5 มาตรฐานพื้นทางหินคลุก

การทดสอบ	มาตรฐานในการทดสอบ	เกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบหาขนาดละเอียด ล่าง	ทล.-ท. 205/2517	มีขนาดละเอียดใด ขนาดหนึ่งตาม ตารางที่ 2-8
การทดสอบขีดจำกัดเหลว	ทล.-ท. 102/2515	ไม่เกินร้อยละ 25
การทดสอบดัชนีพลาสติก	ทล.-ท. 103/2515	ไม่เกินร้อยละ 6
การทดสอบหาค่าซีพีอาร์	ทล.-ท.109/2517	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำหรับผิวทาง แอสฟัลต์ ที่ความ หนาแน่นแห้งบดอัด ร้อยละ 95 ของความ หนาแน่นแห้งสูงสุด จากการทดสอบการบด อัดแบบสูงกว่า มาตรฐาน

ที่มา: กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง

ตารางที่ 2-6 ขนาดคละของร่องฟันทางวัสดุมวลรวม

ขนาดตะแกรง (มิลลิเมตร)	เบอร์ตะแกรง	ร้อยละที่ผ่านตะแกรงโดยมวล				
		A	B	C	D	E
50.0	2"	100	100	-	-	-
25.0	1"	-	-	100	100	100
9.50	3/8"	30 - 65	40 - 75	50 - 85	60 - 100	-
2.00	10	15 - 40	20 - 45	25 - 50	40 - 70	40 - 100
0.425	40	8 - 20	15 - 30	15 - 30	25 - 45	20 - 50
0.075	200	2 - 8	5 - 20	5 - 15	5 - 20	6 - 20

ที่มา: กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง

ตารางที่ 2-7 ขนาดคละของวัสดุหินคลุกที่ใช้รองถนนคอนกรีต

ขนาดตะแกรง (มิลลิเมตร)	เบอร์ตะแกรง	ร้อยละที่ผ่านตะแกรงโดยมวล		
		A	B	C
50.0	2"	100	100	-
25.0	1"	-	75 - 100	100
9.50	3/8"	30 - 65	40 - 75	50 - 85
4.75	4	25 - 55	30 - 60	35 - 65
2.00	10	15 - 40	20 - 45	25 - 50
0.425	40	8 - 20	15 - 30	15 - 30
0.075	200	2 - 8	5 - 15	5 - 15

ที่มา: กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง

ตารางที่ 2-8 ขนาดคละของวัสดุพื้นทางหินคลุก

ขนาดตะแกรง (มิลลิเมตร)	เบอร์ตะแกรง	ร้อยละที่ผ่านตะแกรงโดยมวล	
		A	B
50.0	2"	100	100
25.0	1"	-	75 - 95
9.50	3/8"	30 - 65	40 - 75
4.75	4	25 - 55	30 - 60
2.00	10	15 - 40	20 - 45
0.425	40	8 - 20	15 - 30
0.075	200	2 - 8	5 - 20

ที่มา: กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง

2.2 มาตรฐานการทดสอบที่ใช้ในงานวิจัย

1) การทดสอบการร่อนผ่านตะแกรง

ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 421-85, ASTM D 422-63 โดยใช้การทดสอบแบบเปียกตัวอย่างละหนึ่งชุดการทดสอบ

● เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ตะแกรงร่อนขนาดต่างๆ
2. ตาชั่ง ชั่งได้ละเอียด 0.01 กรัม และเครื่องเขย่าตะแกรง
3. ภาต ค้อนยาง และแปรงทำความสะอาดตะแกรงร่อน
4. เตาอบที่สามารถควบคุมความร้อนต่อเนื่องที่อุณหภูมิ $110 \pm 5^{\circ}$

● วิธีการทดสอบ

1. นำตัวอย่างดินที่เตรียมไว้ ไปชั่งปริมาณ 1,500 กรัม แช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วนำมาล้างผ่านตะแกรงเบอร์ 200 แล้วอบให้แห้ง ชั่งน้ำหนักและบันทึกผล
2. ทำความสะอาดตะแกรงทุกอันรวมทั้งภาตที่จะใช้และชั่งน้ำหนักตะแกรงทุกอัน แล้วบันทึกผล
3. เรียงตะแกรงจากช่องตะแกรงขนาดใหญ่สุดอยู่ชั้นบนและชั้นล่างสุดเป็นภาต
4. เทตัวอย่างดินผ่านชุดตะแกรง ปิดฝานำเข้าเครื่องเขย่าเป็นเวลาประมาณ 10 นาที
5. หลังเขย่าเสร็จให้ชั่งน้ำหนักของตะแกรงรวมกับดิน
6. คำนวณหาร้อยละที่ผ่าน (%Finer) แล้วทำการเขียนกราฟแสดงการกระจายขนาดของเม็ดดิน

2) การทดสอบขีดจำกัดเหลว

ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 4318-00 โดยทำการทดสอบตัวอย่างละสองชุดการทดสอบ โดยขีดจำกัดอัตราเตอร์เบอร์กประกอบด้วยขีดจำกัดเหลว(Liquid Limit) และขีดจำกัดพลาสติก (Plastic Limit)

● เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องทดสอบพิกต์เหลว, อุปกรณ์ตัดร่อง, ตัววัดระยะตกกระทบ
2. ตาชั่ง, ชั่งได้ละเอียด 0.01 กรัม
3. เตอบ, ตะแกรงเบอร์ 40
4. กระจงเก็บตัวอย่างดิน
5. เครื่องมือผสมดิน เช่น ถ้วยกระเบื้อง, มีดปาดดิน, ขวดฉีบน้ำ , ภาด , ช้อน

● วิธีการทดสอบ

1. เตรียมตัวอย่างดินที่แห้งในอากาศ ประมาณ 150 - 200 กรัม
2. ปรับระยะตกกระทบของเครื่องทดสอบให้ได้ระยะเท่ากับ 10 มม.
3. ผสมตัวอย่างดินกับน้ำ แผ่นบนกระจก ให้มีเนื้อดินเป็นเนื้อเดียวกัน
4. ตักดินพอประมาณใส่ในถ้วยทองเหลืองปาดหน้าให้เรียบ
5. หมุนเครื่องหาพิกต์เหลว 2 ครั้งต่อวินาที หยุดเมื่อดินเคลื่อนตัวมาบรรจบกันเป็นระยะยาวประมาณ 13 มม. บันทึกจำนวนครั้งที่เคาะ (N)
6. ใช้มีดผสมดินตักดินในถ้วยทองเหลืองบริเวณที่ดินชนกันประมาณ 40 กรัม ใส่ในกระจงเก็บตัวอย่างดินซึ่งน้ำหนักเพื่อนำไปหาปริมาณความชื้น
7. ทำซ้ำในข้อ 3 ถึงข้อ 4 โดยเพิ่มน้ำลงในตัวอย่างดิน จนได้ค่าของการทดสอบประมาณ 4 - 5 ค่า และจำนวนครั้งที่ตกกระทบอยู่ระหว่าง 15 - 45 ครั้ง
8. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้น (w_n) กับจำนวนตกกระทบ (N) บนกราฟ Semi logarithmic Scale ซึ่งก็คือค่าความชื้น ที่จำนวนตกกระทบเท่ากับ 25 ครั้ง

3) การทดสอบขีดจำกัดพลาสติก

● เครื่องมือและอุปกรณ์

1. แผ่นกระจกสำหรับคลึงดินในการทดสอบ

2. ตาชั่ง ชั่งได้ละเอียด 0.01 กรัม
3. เตาดอบ
4. ตะแกรงเบอร์ 40
5. ครอบป้องกันตัวอย่างดิน
6. เครื่องมือผสมดิน เช่น ถ้วยกระเบื้อง, มีดปาดดิน, ขวดฉีดน้ำ

- วิธีการทดสอบ

1. ใช้ดินแห้งซึ่งผ่านตะแกรงเบอร์ 40 ที่ได้เตรียมไว้ ประมาณ 20 - 30 กรัม เติมน้ำกลั่นเล็กน้อยคลุกให้เข้ากัน แบ่งออกมาประมาณ 1.5-2 กรัม ทำการบีบอัด และขึ้นรูปดินให้มีลักษณะกลมรี
2. ปั่นคลึงดินบนแผ่นกระจกให้เป็นเส้นตลอดความยาว โดยคลึงค่อยๆ ไปมา จนกระทั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 นาที แต่ถ้ายังสามารถปั้นเส้นดินให้เล็กลงไปกว่า 3 มิลลิเมตร แสดงว่าดินยังมีความชื้นอยู่
3. หักเส้นดินออกเป็นท่อนๆ ทำการปั่นคลึงใหม่ โดยจะหยุดก็ต่อเมื่อเส้นดินมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. และมีรอยแตกประมาณ 6-8 จุด และไม่สามารถปั้นให้เล็กลงไปกว่า 3 มม. ได้ สถานะความชื้นของดินนี้อยู่ในช่วงพิกัดพลาสติก
4. ให้นำดินใส่กระป๋อง ชั่งน้ำหนัก จากนั้นนำเข้าเตาดอบเพื่ออบหาเปอร์เซ็นต์ความชื้น

- 4) การทดสอบการบดอัด

ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 698-00, ASTM D 1557-00 โดยทดสอบแบบ การทดสอบ Compaction Test โดยทั่วไปมีวิธีการทดสอบ 2 แบบ คือ Standard Proctor และ Modified Proctor ในงานวิจัยนี้จะใช้วิธีการทดสอบแบบ Modified Proctor ตามมาตรฐานการออกแบบทางของกรมทางหลวง

- เครื่องมือและอุปกรณ์

1. แบบ (Mold) โดยวิธีแบบมาตรฐาน (Standard Proctor) แบบจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 นิ้ว (101.6 มม.) สูง 4.58 นิ้ว (116.8 มม.) และต้องมีปลอก (Collar) ขนาดเดียวกันสูง 2 นิ้ว (50.8 มม.)
2. ลูกตุ้ม (Hammer) ทำด้วยโลหะ
3. เครื่องดันตัวอย่าง (Sample Extruder)
4. ตาชั่ง ชั่งได้ละเอียด 0.1 กรัม

5. เตอาอบ

6. เหล็กปาด (Straight Edge)

7. ตะแกรงร่อนดินขนาด 19.0 มม. (3/4 นิ้ว) และ 47.5 มม. (No.4)

8. เครื่องมืออื่น ๆ เช่น ถาด พลั่วตักดิน แผ่นเหล็ก เลื่อย ค้อน ถ้วยวัดปริมาตรน้ำ

9. กระจงอบตัวอย่างดิน

● วิธีการทดสอบ

1. วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงของแบบ พร้อมทั้งคำนวณหาปริมาตรของแบบ

2. ชั่งน้ำหนักของแบบ

3. ชั่งน้ำหนักดินตัวอย่างที่เตรียมไว้มาอย่างน้อย 4 กก. ผสมน้ำลงไปร้อยละ 3 - 4 คลุกเคล้ากันให้ทั่วจนได้ ความชื้นของดินสม่ำเสมอทั้งหมด

4. ตักดินใส่ในแบบที่ประกอบบล็อก และแผ่นฐาน (base plate) แล้วกะแบ่งปริมาตรของดินที่ใส่ให้ได้จำนวน 3 ชั้นเท่าๆ กัน เมื่อบดอัดเสร็จแล้ว ชั้นสุดท้ายให้เหลือพื้นที่ส่วนบนของแบบเล็กน้อย ประมาณ 1-2 ซม.

5. ใช้ลูกตุ้มบดอัดดินในแบบในแต่ละชั้น ชั้นละ 25 ครั้ง และต้องพยายาม บดอัด ให้ได้ความแน่นของดินในแต่ละชั้นสม่ำเสมอเท่ากันโดยตลอด ขณะบดอัด ตัวแบบจะต้องวางบนพื้นคอนกรีตที่เรียบและแข็ง

6. เมื่อบดอัดครบจำนวนครั้งแล้วถอดบล็อกของแบบออก ใช้บรรทัดเหล็กปาดดินส่วนที่สูงเกินปากแบบออก และอุดแต่งผิวดินให้เรียบเสมอปากแบบ ใช้แปรงปัดทำความสะอาดดินที่ค้างอยู่นอกแบบ แล้วถอดแผ่นฐานออก นำไปชั่งหาน้ำหนักดินใน แบบให้ได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม

7. ดันแท่งตัวอย่างดินออกจากแบบแล้วผ่ากลางตามแนวตั้ง เก็บดินตัวอย่างตามแนวผ่านี้อย่างน้อย 100 กรัม ไปชั่งน้ำหนักและเข้าอบในเตาอบเพื่อคำนวณหาปริมาณความชื้นต่อไป

8. เอาตัวอย่างที่เตรียมไว้มาอย่างน้อย 4 กก. แล้วผสมน้ำเพิ่มอีกประมาณร้อยละ 3 คลุกเคล้ากันให้ทั่วสม่ำเสมอ แล้วทำการทดลองซ้ำตามข้อ 4 ถึง 7 จนกระทั่งน้ำหนักดินใน แบบที่ชั่งได้ครั้งสุดท้ายลดลง และอย่างน้อยควรจะเปลี่ยนหรือเพิ่มปริมาณน้ำถึง 5 ครั้ง

5) การทดสอบหาค่าซีพีอาร์

ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 1883-99 ใช้การทดสอบแบบวิธี Standard Proctor โดยทดสอบแบบไม่แช่น้ำ 6 ตัวอย่าง และนำมาทดสอบแบบแช่น้ำอีก 3 ตัวอย่าง โดยเตรียมตัวอย่าง

ดิน ด้วยวิธีแบ่งสี่ (Quatering) จากนั้นร่อนตัวอย่างดินผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4" และนำดินผ่านเบอร์ 3/4" แต่ค้ำบนตะแกรงเบอร์ 4 จำนวนเท่ากันมาผสม

- เครื่องมือและอุปกรณ์

1. แบบหล่อดิน (Mold) สำหรับเตรียมตัวอย่าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (15.2 ซม.) x สูง 7 นิ้ว พร้อม วงเหล็กเสริม (Collar) สูงประมาณ 2 นิ้ว และแผ่นฐานเจาะรู โดยตัวแบบหล่อดินสามารถยึดเข้ากับแผ่นฐานได้ทั้งสองปลาย แผ่นฐานเจาะรูทั่วแผ่นแผ่นเหล็กทรง (Spacer Disc) แผ่นเหล็กกลมทำจากโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว x สูง 2.4 นิ้ว ด้านหนึ่งเจาะรูมีเกลียวสำหรับใช้มือสกรูดึงแผ่นออกจากแบบหล่อดิน ถ้าติด (ใช้รองเมื่อบดอัดดิน ในแบบหล่อดินซีพีอาร์)
2. ค้อนบดอัด (Compaction Hammer) ขนาด 5.5 ปอนด์ ระยะตก 12 นิ้ว สำหรับการบดอัดมาตรฐานและ ค้อนบดอัด (Compaction Hammer) ขนาด 10 ปอนด์ ระยะตก 18 นิ้ว สำหรับการบดอัดสูงกว่ามาตรฐาน
3. ขวดบีบน้ำ ขนาด 500 ซม³
4. ถาดผสมวัสดุ
5. เหล็กปาดสันตรง
6. กระบอกตวงน้ำ
7. เครื่องดันตัวอย่างดิน
8. กระดาษกรอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม.
9. เครื่องมือหาความชื้นของดินทั่วไป (ตุ๋อบดิน และกระป๋องใส่ดิน)
10. เครื่องกดทดสอบ (Loading Device) หมุนด้วยมือหรือแบบไฟฟ้า ขนาด 10,000 ปอนด์
11. เหล็กแทงกด (Penetration Piston) มีพื้นที่หน้าตัด 3.0 ตารางนิ้ว ยาว 4 นิ้ว ต่อเข้ากับส่วนล่างของวงวัดแรง
12. วงแหวนวัดแรงติดกับแผ่นประกบบนของเครื่องกด อยู่ในแนวตั้งขนาด 2,000 ปอนด์ สำหรับดินอ่อน 6,000 ปอนด์ สำหรับดินแข็ง
13. มาตรหน้าปัด (Dial Gauge) สำหรับวัดค่ายุบตัว ขนาด 1.0 นิ้ว อ่านละเอียด 0.001 นิ้ว
14. ที่ยึดมาตรหน้าปัด สำหรับยึดมาตรหน้าปัด ติดกับส่วนล่างของวงแหวนวัดแรง หรือแทงเหล็กกดการเตรียมตัวอย่างดินที่ใช้ในการทดสอบ

- วิธีการทดสอบ

1. ชั่งดินที่เตรียมไว้ประมาณ 6 กก. และให้แบ่งดินตัวอย่างประมาณ 100 กรัมเพื่อนำไปหาความชื้น
2. เตรียมแบบหล่อดิน 2 ชุด ชั่งน้ำหนักแบบหล่อดินไม่รวมแผ่นเหล็กฐาน (Base Plate)
3. ประกอบ แบบหล่อดินเข้ากับแผ่นเหล็กฐาน และแผ่นเหล็กกรอง (Spacer Disc) ใส่ลงในแบบหล่อ และวางกระดาษกรอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลงบนแผ่นเหล็กกรอง
4. บดอัดดินแบบสูงกว่ามาตรฐานที่ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมจะทำให้ได้ค่าความหนาแน่นของดิน (Optimum Moisture Content) $\pm 2\%$
5. หลังจากบดอัดดิน แบบสูงกว่ามาตรฐาน ครบตามจำนวนชั้น และจำนวนครั้งแล้ว ถอดวงเหล็กเสริมออก ใช้เหล็กปาดสันตรงปาดดินให้เรียบเสมอกปากแบบหล่อดิน
6. แผ่นเหล็กฐานและแผ่นเหล็กกรองออกต่อมานำแบบหล่อดินไปชั่งน้ำหนักเพื่อหาความหนาแน่นเปียก
7. เอากระดาษกรองวางบนแผ่นเหล็กฐานและพลิกแบบหล่อดิน กลับด้านบนเป็นด้านล่าง แล้ววางลงบนแผ่นเหล็กฐานยึดให้แน่น
8. วางแผ่นน้ำหนักอย่างน้อย 10 ปอนด์ลงบนตัวอย่างดินในแบบหล่อดิน
9. จัดวางแบบหล่อดินพร้อมตัวอย่างดินเข้าเครื่องกดทดสอบ ซึ่งมีเหล็กแท่งกดติดอยู่ ให้ผิวหน้าของตัวอย่างดินในแบบหล่อดินแตะสัมผัสกับเหล็กแท่งกดจากนั้นจัดมาตรฐานน้ำปิดที่จะวัดค่าการยุบตัวให้อยู่ที่ศูนย์
10. ให้น้ำหนักในอัตรา 0.05 นิ้ว/นาที่ พร้อมกับอ่านค่าน้ำหนักกด สอดคล้องกับระยะยุบตัวบนตัวอย่างดิน บดอัด ที่ 0.0, 0.025, 0.05, 0.075, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 นิ้ว
11. ถอดแบบหล่อดินออกจากเครื่องกดทดสอบ และเก็บตัวอย่างดินตรงกลางตามแนวตั้ง ประมาณ 100 กรัม สำหรับดินเม็ดละเอียด และประมาณ 500 กรัม สำหรับดินเม็ดหยาบ นำไปหาเปอร์เซ็นต์ความชื้น

6) การทดสอบหาค่าการต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด

ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 2166-00 โดยทำการทดสอบ 3 ชุดการทดสอบที่อัตราส่วนต่างๆ และวิธีการผสมที่ต่างกัน ทั้งหมด 15 ตัวอย่าง

● เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องทดสอบ Unconfined Compression Test
2. Dial Gauge และ Proving Ring

3. อุปกรณ์วัด และแต่งก้อนตัวอย่าง

4. ตาชั่ง ชั่งได้ละเอียด 0.01g

● วิธีการทดสอบ

1. แต่งก้อนตัวอย่างให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. และความสูง 100 มม. ด้วยเลื่อยตัดดิน

2. จดบันทึกขนาด ความสูง และน้ำหนักของก้อนดินตัวอย่าง จากนั้นนำเข้าเครื่องทดสอบ

3. ปรับแผ่นบนของเครื่องให้สัมผัสกับดินพอดี พร้อมติดตั้งมาตรวัดการเสียรูป

4. เพิ่มน้ำหนักด้วยอัตราร้อยละ 0.5 - 2 ต่อหน้าที่ จดบันทึกน้ำหนักจาก Proving Ring และความเครียดจนกระทั่งก้อนดินพิบัติ

5. จดบันทึกลักษณะการพิบัติ และนำตัวอย่างดินไปอบเพื่อหาปริมาณความชื้น

7) การทดสอบการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ electron เป็นแหล่งกำเนิดแสง เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาวัสดุในระดับจุลภาคซึ่งเป็นรายละเอียดที่เล็กมาก โดยกำลังความสามารถของกล้องจุลทรรศน์แบบแสงธรรมดาที่มีค่าต่ำ ใช้วัตถุเล็กสุดประมาณ 0.2 ไมโครเมตร และให้กำลังขยายสูงสุดไม่เกิน 3000 เท่า ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดของวัตถุที่มีขนาดเล็กได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายสูง มีความสามารถในการแยกชัดดี เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานของวัสดุ โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมีกำลังขยายมากกว่า 3000 เท่า จนถึงระดับมากกว่า 100000 เท่า รวมทั้งสามารถตรวจหาสิ่งผิดปกติบนชิ้นงาน วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของธาตุในวัสดุ และแสดงแผนภาพการกระจายของธาตุชนิดต่างๆ ในวัสดุ ใช้วิเคราะห์ในตัวอย่างประเภทวัสดุต่างๆ

2.3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน

อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio, B/C) เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ประเมินความเหมาะสมแก่การลงทุนในแต่ละโครงการ ซึ่งมูลค่าของผลประโยชน์ที่ได้เมื่อหักลบแล้วควรมีค่ามากกว่ามูลค่าค่าใช้จ่ายโครงการจึงจะมีความเหมาะสมสำหรับลงทุน ทั้งนี้ในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ แล้ว ควรใช้ตัวบ่งชี้อื่น ๆ ร่วมด้วยสำหรับพิจารณาซึ่งในงานวิจัยนี้เลือกใช้ตัวบ่งชี้เพียงตัวเดียวเนื่องจากในงานวิจัยนี้ไม่ได้มีการก่อสร้างจริง จึงมีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ที่ไม่ครบถ้วน โดยอัตราผลตอบแทนต้นทุนพิจารณาจากสมการต่อไปนี้

$$BCR = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{B_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+i)^t}}$$

เมื่อ BCR = อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน

B_t = ผลตอบแทนในปีที่ t

C_t = ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในปีที่ t

T = ปี

N = อายุโครงการ

I = อัตราส่วนลดหรือค่าเสียโอกาส

2.4 ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากที่กล่าวมาข้างต้นปัญหาการใช้ยางพาราในงานทางเป็นปัญหาที่มีการทำการศึกษาและพัฒนา อยู่ในขณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรในภาคใต้ของไทย และยังเป็นการพัฒนาวัสดุทางให้สามารถตอบสนองการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างการศึกษาที่ผ่านมาได้แก่ การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติดินลูกรังผสมด้วยปูนซีเมนต์และน้ำยางพารา (ฉัตรพงศ์ หล่อพิศาลชัย, 2556) แนวทางการใช้ยางพาราเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติยางมะตอย (ฉัตรรัตน์ วิจิตชลชัย, 2557) การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเชื่อมประสานที่ปรับปรุงด้วยยางพาราธรรมชาติทั้งชนิดยางแผ่นและน้ำยาง (ฤกษ์ ใจดีวรรณ และคณะ, 2558) ซึ่งได้มีนักวิจัยนำเสนอผลการปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้วยวัสดุผสมเพิ่มจากธรรมชาติต่างๆ ได้แก่

Aditya Kumar Anupam และคณะ (2551) มีการศึกษาการใช้การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและของเสียจากโรงงานในการก่อสร้างทาง โดยจุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยคือการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและของเสียจากโรงงานใช้เป็นสารผสมเพิ่มกับดิน และลดจำนวนชั้นของโครงสร้างทาง โดยในงานวิจัยได้มีการใช้เถ้าลอย แกลบ ผสมกับเถ้าขานอ้อยและเถ้าฟางข้าว ที่อัตราส่วนร้อยละ 5 – 35 เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดิน ผลปรากฏว่าที่อัตราส่วนที่เหมาะสมนั้นดินที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพให้ค่าซีบีอาร์แบบแช่น้ำ, ชีตจำกัดการยึดหด, ปริมาณน้ำเหมาะสม และค่าเสถียรภาพของก้อนตัวอย่างที่บ่มไว้ 28 วัน ที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้พบว่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและของเสียจากโรงงานนั้นสามารถใช้เป็นวัสดุสำหรับปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุทางได้

ฉัตรพงศ์ หล่อพิศาลชัย และคณะ (2556) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 และน้ำยางพารา เพื่อนำไปใช้กับการลาดผนังสระน้ำลดการรั่วซึมด้านท้ายแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่างดินลูกรังที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ น้ำ และน้ำยางพารา โดยทำการผสมน้ำยางพาราร้อยละ 5, 7.5, 10 และ 12.5 โดยปริมาตรของน้ำที่ใช้ผสมกับซีเมนต์ ที่ระยะเวลาการบ่ม 3, 7 และ 28 วัน จากนั้นทำการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น การดูดซึมของน้ำ และทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined Compression Strength) ซึ่งหลังจากทำการทดสอบพบว่า การเพิ่มปริมาณน้ำยางพาราร้อยละ 5 สามารถทำให้ได้ค่าการทดสอบที่ดีที่สุดที่อายุการบ่ม 28 วัน

ฉัตรรัตน์ วิจิตชลชัย และคณะ (2557) ได้กล่าวถึงการใช้ยางพาราผสมกับยางมะตอยในงานทางว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้ปรับปรุงสมบัติยางมะตอยให้ดีขึ้น โดยอาศัยสมบัติบางประการที่เป็นข้อดีของยางธรรมชาติ เช่น ความคงตัวสูง ความยืดหยุ่นดี และการทนความล้าที่ดี เพื่อเสริมคุณสมบัติให้กับยางมะตอยทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานถนนและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศอีกทางหนึ่ง ซึ่งการใช้ยางพาราผสมกับยางมะตอยที่อัตราส่วนร้อยละ 5 ของเนื้อยางแห้งต่อน้ำหนักยางมะตอย ทำให้ค่าการคืนตัวกลับ, ความเหนียว, ความเหนียว และดัชนีเพเนเทรชันที่สูงขึ้น อีกทั้งค่าความเหนียวที่เพิ่มขึ้นก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความปัญหาในการผสม แต่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือในการผสมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยได้เคยมีการทดลองใช้แอสฟัลต์พาราในการก่อสร้างถนนแปลงทดลองขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 และได้ทำ

การเก็บข้อมูลด้านความคงทนทุก ๆ ปีเพื่อเปรียบเทียบความคงทนกับถนนที่ใช้แอสฟัลต์คอนกรีตปกติ โดยผลการทดสอบปรากฏว่าถนนที่ใช้แอสฟัลต์พารามีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถนนที่ใช้แอสฟัลต์คอนกรีตปกติ

สรารุช จริตงาม และคณะ (2557) ได้ทำการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยซีเมนต์สำหรับงานก่อสร้างทางโดยได้ทำการทดสอบวัสดุในห้องปฏิบัติการเพื่อหาค่าความแข็งแรงของวัสดุจากค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียว ซึ่งจากการศึกษาพบว่าดินลูกรังเพียงบางแห่งเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สำหรับเป็นวัสดุสำหรับงานก่อสร้างทางถนนตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง โดยดินตัวอย่างที่ระยะเวลาบ่ม 7 วัน ที่นำมาทดสอบจากจังหวัดสงขลานั้นต้องใช้ซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 5 และดินตัวอย่างจากจังหวัดขอนแก่นใช้ซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 3 จึงจะได้ผลการทดสอบแรงอัดแกนเดียวที่เหมาะสม

ปณณวัฒน์ ปรียานนท์ และคณะ (2557) ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตโดยใช้สารผสมเพิ่ม 2 ชนิด คือ ยางพาราและผงยางรถยนต์ ในอัตราส่วนร้อยละ 5 จากผลการวิจัยพบว่าค่าความถ่วงจำเพาะ และจุดอ่อนตัวของแอสฟัลต์ผสมเศษยางรถยนต์มีค่ามากกว่าแอสฟัลต์ผสมยางพารา และแอสฟัลต์ที่ผสมกับยางพาราให้ค่าเพนเทอร์ชั่นและค่าความอ่อนตัวที่มากกว่าแอสฟัลต์ที่ผสมเศษยางรถยนต์ หลังจากการทดสอบ Marshall พบว่าค่า Stability ของแอสฟัลต์ AC 60/70 ผสมยางพาราที่อัตราส่วนร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก มีค่ามากกว่าแอสฟัลต์ AC 60/70 ผสมยางรถยนต์ ที่อัตราส่วนร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ในส่วนของค่า Flow แอสฟัลต์ AC 60/70 ผสมยางพาราที่อัตราส่วนร้อยละ 5 โดยน้ำหนักจะให้ค่าที่สูงกว่าแอสฟัลต์ AC 60/70 ที่ผสมเศษยางรถยนต์ที่อัตราส่วนร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ซึ่งแอสฟัลต์ AC 60/70 ผสมยางพาราที่อัตราส่วนร้อยละ 5 นั้นยังคงให้ค่ากำลังรับแรงอัด ค่า E_{eq} หรือ E_v v_{eq} หรือ v_{vh} ที่สูงกว่าแอสฟัลต์ AC 60/70 ที่ผสมเศษยางรถยนต์ที่อัตราส่วนร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก

กฤษณ์ เจ็ดวรรณ และคณะ (2558) ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเชื่อมประสานที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติทั้งชนิดยางแผ่นรมควันและชนิดยางน้ำข้นเหลวผสมกับแอสฟัลต์ชนิด AC 60/70 ในอัตราส่วนต่างๆ โดยการทดสอบการวัดความหนืด จุดติดไฟจุดวาบไฟ ความอ่อนตัว ความยืด ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และการต้านทานการยุบตัวถาวร พบว่าการผสมยางแผ่นรมควันร้อยละ 3 และยางน้ำข้นเหลวร้อยละ 5 ในยางแอสฟัลต์ AC 60/70 จะทำให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเชื่อมประสานพัฒนาขึ้น คือ มีสติเฟเนสมาสูงขึ้นและมีความหนืดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแอสฟัลต์ AC 60/70 แต่มีคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ คุณสมบัติความหนืด ที่ถือว่ามีความสำคัญต่อการนำไปใช้ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

กอบชัย เกิดจันทร์ตรง และคณะ (2558) ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของพาราแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยวิธีการผสมร้อนซึ่งออกแบบส่วนผสมด้วยวิธีมาร์แชลล์ โดยใช้อัตราส่วนการผสมที่ร้อยละ 3 4 5 6 และ 7 ที่อุณหภูมิ 140 °C จากการทดสอบพบว่า ที่อัตราส่วนยางพาราร้อยละ 3 - 5 มีค่าเสถียรภาพและค่าดัชนีความแข็งแรงสูงกว่ามาตรฐาน และค่าการไหลที่อยู่ในระดับมาตรฐาน โดยที่อัตราส่วนยางพาราร้อยละ 3 จะทำให้ได้พาราแอสฟัลต์ที่มีคุณสมบัติเชิงกลดีกว่าอัตราส่วนอื่นๆ

Ramez A. Al-Mansob และคณะ (2558) ได้ทำการศึกษาแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติเพื่อให้ได้ผิวทางที่มีความทนทานสูงทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลงได้ โดยได้ศึกษาแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมกับยางพาราธรรมชาติที่ร้อยละ 3 6 9 และ 12 ซึ่งจากการ

ทดสอบพบว่าแอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยยางพาราธรรมชาติทำให้ค่าความหนืด และจุดอ่อนตัว มีค่าสูงขึ้นทำให้วัสดุเพิ่มความเป็นอิลาสติกมากขึ้น ทำให้ความสามารถในการไหลเพิ่มขึ้น

Dina Kuttah และ Kenichi Sato (2558) ได้ทำการทบทวนการศึกษาผลกระทบของยิปซัมที่มี ต่อดินที่ใช้ในชั้นรองพื้นทาง พบว่าปริมาณของยิปซัมที่เหมาะสมนั้นสามารถทำการปรับปรุงคุณสมบัติ ของดินได้โดยจะทำให้ได้ความหนาแน่นแห้งสูงสุดที่สูงขึ้น และปริมาณน้ำเหมาะสมที่ต่ำลง แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดคละของยิปซัมที่นำมาใช้อีกด้วยซึ่งหากขนาดคละของยิปซัมยิ่งใหญ่อขึ้นปริมาณ เหมาะสมที่ใช้ในการผสมก็จะยิ่งมากขึ้นไปด้วย

Jeeran Donrak และคณะ (2559) ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของดินลูกรังและเศษเมลา มิน โดยได้ทำการทดสอบความถ่วงจำเพาะ, คุณสมบัติการดูดซึมน้ำ, ชีตจำกัดอัตราเตอร์เบอร์ก, การสีก หรอและการกระจายขนาดคละ, ค่าซีพีอาร์ และการบวมตัว ซึ่งพบว่าเศษเมลามินสามารถนำมาใช้ เพื่อเป็นวัสดุทางเลือกแทนดินลูกรังได้โดยเศษเมลามินนั้นมีค่าการต้านทานการสีกหรอที่ดีกว่าดิน ลูกรัง อีกทั้งค่าซีพีอาร์ของดินลูกรังที่ผสมกับเศษเมลามินนั้นยังมีค่าที่สูงกว่าค่าซีพีอาร์ที่ได้จากการ ทดสอบดินเพียงอย่างเดียวอีกด้วย

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าวัสดุต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้สำหรับงานทาง เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุทาง ซึ่งยางพาราเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่สามารถปรับปรุง คุณสมบัติของวัสดุทางได้อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการนำยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจของ ประเทศมาใช้สำหรับงานทาง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญและความเป็นไปได้สำหรับการศึกษา การใช้น้ำยางพาราผสมกับดินลูกรังเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้ดีขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษา และนำไปใช้สำหรับการก่อสร้างทางต่อไป เนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่มีผู้วิจัยศึกษาการใช้ ยางพารากับดินลูกรังจึงเหมาะที่จะศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการใช้งานจริง

บทที่ 3


วิธีการดำเนินงานวิจัย

3.1 กรอบการดำเนินงานวิจัย

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยจึงได้สรุปขั้นตอนของงานวิจัย โดยจำแนกออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก (รูปที่ 3-1) ประกอบด้วย

- การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
- การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับทดสอบ
- การทดสอบ
- การวิเคราะห์ผลการทดสอบ
- การสรุปผลและจัดทำรายงาน

โดยขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย และรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนในงานวิจัยแสดงในหัวข้อลำดับถัดไป



3.2 การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติของดินที่ผ่านมา การใช้ยางพาราธรรมชาติในงานทาง และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางหลวงซึ่งได้กล่าวไว้ในบทที่ 2

3.3 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับทดสอบ

สำหรับในขั้นตอนของการเตรียมวัสดุได้แบ่งเป็นสองส่วน คือ ในส่วนของน้ำยางพาราซึ่งจะนำมาจากสถาบันวิจัยยางสงขลา และในส่วนของดินตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบจากศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

3.4 การทดสอบ

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบดินโดยเริ่มจากการนำดินตัวอย่างที่ผ่านขั้นตอนการเตรียมและผสมตามอัตราส่วนแล้วมาทำการทดสอบตามมาตรฐานการคัดเลือกวัสดุของกรมทางหลวง เริ่มด้วยการทดสอบหาขนาดคละแบบล้างผ่านตะแกรง (Sieve Analysis) เพื่อจำแนกขนาดคละของเม็ดดินตัวอย่าง การทดสอบขีดจำกัดเหลว (Liquid Limit) และการทดสอบขีดจำกัดพลาสติก (Plastic Limit) เพื่อทราบถึงคุณสมบัติเบื้องต้นของดินตัวอย่างและค่าดัชนีพลาสติก (Plastic Index) จากนั้นทำการทดสอบการบดอัดมาตรฐาน (Compaction Test) แบบสูงกว่ามาตรฐาน เพื่อหาค่าปริมาณน้ำเหมาะสมสูงสุด (Optimum Water Content) และค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด (Maximum Dry Density) แล้วจึงทำการทดสอบหาค่าซีบีอาร์ (California Bearing Ratio : CBR) ทั้งแบบไม่แช่น้ำ (Unsoaked CBR) และแบบแช่น้ำ (Soaked CBR) เพื่อทดสอบกำลังการต้านทานแรงกดของดินและการบวมตัว จากนั้นทำการทดสอบการทดสอบการต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined Compression Strength : UCS) เพื่อทดสอบหาค่ากำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดของดิน และทำการตรวจสอบโครงสร้างของดินที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อผสมกับน้ำยางพาราจากภาพถ่ายด้วยการทดสอบ SEM5800 ซึ่งเป็นการถ่ายภาพพื้นผิวภายนอกของวัสดุที่กำลังขยาย 3,000 เท่า สามารถช่วยในการวิเคราะห์หาขนาดและปริมาณสารในวัสดุ และแสดงแผนภาพการกระจายตัวของสารในวัสดุได้ โดยผู้วิจัยจะทำการทดสอบดินตัวอย่างที่ผสมกับน้ำยางพาราที่อัตราส่วนดังแสดงในตารางที่ 3-1 ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 อัตราส่วน โดยขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างดินจะทำโดยการนำดินตัวอย่างที่เก็บมาไปอบแห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำดินที่ผ่านการอบมาทำการผสมกับน้ำยางตามอัตราส่วนโดยน้ำหนักแล้วทำการคลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยแบ่งการทดสอบเป็น 3 วิธีการผสมคือ การทดสอบทันทีหลังการผสม การบ่มในอากาศ 7 วันจึงทำการทดสอบ และการอบแห้งก่อนทำการทดสอบ จากขั้นตอนการทดสอบที่กล่าวมาผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการทดสอบวัสดุไว้ในตารางที่ 3-2

ตารางที่ 3-1 อัตราส่วนผสมระหว่างดินและน้ำยางพาราสำหรับใช้ทดสอบ

ตัวอย่างที่	ปริมาณร้อยละ (โดยน้ำหนัก)	
	ดิน	น้ำยางพารา
1	100	0
2	95	5
3	90	10
4	85	15
5	80	20

สำหรับมาตรฐานการทดสอบวัสดุผู้วิจัยได้ใช้มาตรฐานการทดสอบของกรมทางหลวงซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐาน ASTM (American Society for Testing and Material) และ AASHTO (The American Association of State Highway and Transportation Officials) ดังแสดงในตารางที่ 3-2 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีการทดสอบทั้งหมด 45 ชุดการทดสอบตามอัตราส่วนและการทดสอบที่กำหนดไว้ดังแสดงในตารางที่ 3-3

ตารางที่ 3-2 อัตราส่วนผสมระหว่างดินและน้ำยางพาราสำหรับใช้ทดสอบ

ลำดับ	การทดสอบ	มาตรฐานในการทดสอบ
1.	การทดสอบหาขนาดคละแบบล้าง	ทล.-ท. 205/2517
2.	การทดสอบขีดจำกัดเหลว	ทล.-ท. 102/2515
3.	การทดสอบขีดจำกัดพลาสติก	ทล.-ท. 103/2515
4.	การทดสอบการบดอัดแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน	ทล.-ท.108/2517
5.	การทดสอบหาค่าซีพีอาร์	ทล.-ท.109/2517

ตารางที่ 3-3 จำนวนตัวอย่างที่จะทำการทดสอบในงานวิจัย

การทดสอบ	ร้อยละ ดิน : น้ำยางพารา (โดยน้ำหนัก)				
	100 : 0	95 : 5	90 : 10	85 : 15	80 : 20
การทดสอบหาขนาดคละแบบล้าง	1	1	1	1	1
การทดสอบขีดจำกัดเหลว	1	1	1	1	1
การทดสอบขีดจำกัดพลาสติก	1	1	1	1	1
การทดสอบการบดอัด	1	1	1	1	1
การทดสอบหาค่าซีพีอาร์แบบไม่แช่น้ำ	1	1	1	1	1
การทดสอบหาค่าซีพีอาร์แบบแช่น้ำ	1	1	1	1	1
การทดสอบการต้านทานแรงอัดแบบไม่ ถูกจำกัด	3	3	3	3	3




รูปที่ 3-2 ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบในงานวิจัย

บทที่ 4

ผลการทดสอบคุณสมบัติดินลูกรังปรับปรุงด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ

ในงานวิจัยนี้ ได้นำเสนอผลการทดสอบคุณสมบัติดินลูกรังปรับปรุงคุณสมบัติด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติที่อัตราส่วนต่าง ๆ กัน คือ ร้อยละ 5 10 15 และ 20 และใช้วิธีการเตรียมก้อนตัวอย่างก่อนทำการทดสอบที่แตกต่างกัน 2 วิธี คือ ชุดการทดสอบที่ 1 เป็นการทดสอบแบบปกติทำการเตรียมก้อนตัวอย่างตามมาตรฐานการทดสอบดิน ชุดการทดสอบที่ 2 เป็นการบ่มก้อนตัวอย่างในอากาศ 7 วันก่อนทำการทดสอบ เพื่อศึกษาอัตราส่วนและวิธีการใช้งานน้ำยางพาราในการก่อสร้างทางจริงต่อไป

ดินลูกรังที่ใช้ในการทดสอบเป็นดินลูกรังจากแหล่งดินห้วยโอน ตั้งอยู่บน ถนน เพชรเกษม ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา (รูปที่ 4-1) เนื่องจากเป็นแหล่งดินได้รับการคัดเลือกใช้งานในการก่อสร้างทางในจังหวัดสงขลา โดยการทดสอบการหาขนาดคละเพื่อใช้ในการคัดแยกประเภทของดินลูกรังที่นำมาทดสอบและตรวจสอบขนาดคละของเม็ดดิน




รูปที่ 4-1 ที่ตั้งแหล่งดินที่ใช้ในงานวิจัย



รูปที่ 4-2 ลักษณะดินที่ใช้ในงานวิจัย

4.1 ผลการทดสอบการหาขนาดคละแบบล้างผ่านตะแกรง


ในโดยผลการทดสอบพบว่าดินลูกรังที่ใช้มีร้อยละของกรวดเท่ากับ 33.55 ร้อยละของทรายเท่ากับ 52.83 และร้อยละของดินเม็ดละเอียดเท่ากับ 13.62 จัดอยู่ในกลุ่มดินที่มีขนาดคละดี ผลการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 4-2



รูปที่ 4-2 ผลการทดสอบการร่อนผ่านตะแกรง

4.2 ผลการทดสอบขีดจำกัดแอมป์เตอร์เบิร์ก

เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำที่ทำให้ดินแปลงสภาพจากสถานะของแข็งเป็นสถานะกึ่งของเหลว และแปรสภาพจากสถานะกึ่งของเหลวเป็นสถานะของเหลว โดยผลการทดสอบพบว่าขีดจำกัดเหลวของดินเท่ากับ ร้อยละ 19.7 ดังรูปที่ 4-3 และขีดจำกัดพลาสติกเท่ากับ ร้อยละ 17.8 จึงมีดัชนีพลาสติกเท่ากับ 1.92 แสดงในตารางที่ 4-1




รูปที่ 4-3 ขีดจำกัดเหลวของดินที่ใช้ในงานวิจัย

ตารางที่ 4-1 ผลการทดสอบขีดจำกัดพลาสติก


CAN NO.	1	2	3	4	หมายเหตุ
WET SOIL + CAN	gm 35.02	34.25	16.07	15.42	
DRY SOIL + CAN	gm 34.89	34.19	15.78	15.27	
WT. OF CAN	gm 34.15	33.84	14.20	14.44	Plastic Limit
WT. OF WATER	gm 0.13	0.06	0.29	0.15	
WT. OF DRY SOIL	gm 0.74	0.35	1.58	0.83	
WATER CONTENT	% 17.57	17.14	18.35	18.07	

4.3 ผลการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน

การเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำที่สามารถบดอัดดินให้มีความหนาแน่นสูงสุดซึ่งผู้วิจัยได้ทำการทดสอบการบดอัดโดยใช้น้ำบริสุทธิ์ และน้ำยางพาราเพื่อหาปริมาณน้ำยางพาราเหมาะสมสูงสุดที่ทำให้บดอัดดินได้หนาแน่นที่สุด โดยปริมาณน้ำเหมาะสมสูงสุดได้เท่ากับ ร้อยละ 8.2 และความหนาแน่นแห้งสูงสุดเท่ากับ 2.028 ตันต่อลบ.ม. และปริมาณน้ำยางพาราเหมาะสมสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 3.8 และความหนาแน่นแห้งสูงสุดได้เท่ากับ 1.880 ตันต่อลบ.ม. ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำยางที่ใช้ในการบดอัดนั้นมีค่าแตกต่างจากการใช้น้ำอยู่มาก ทั้งนี้เนื่องจากในน้ำยางพารานั้นมีเนื้ออย่างผสมอยู่ถึงประมาณ ร้อยละ 60 ทำให้ในระหว่างการบดอัด และขั้นตอนการอบแห้งนั้นปริมาณน้ำในน้ำยางพารามีความแตกต่างกันอยู่มาก ผลการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 4-4 และรูปที่ 4-5



รูปที่ 4-4 ผลการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานบดอัดด้วยน้ำ




รูปที่ 4-5 ผลการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานบดอัดด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติ

4.4 ผลการทดสอบการหาค่าซีบีอาร์

การทดสอบการหาค่าซีบีอาร์เพื่อให้ทราบค่าซีบีอาร์ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกคุณสมบัติการรับกำลังของดิน ซึ่งจะทำให้สามารถจำแนกประเภทการใช้งานของดินแต่ละแหล่งได้ตามมาตรฐานการก่อสร้างของแต่ละหน่วยงาน โดยในงานวิจัยผู้วิจัยได้ทำการทดสอบการหาค่าซีบีอาร์ทั้งแบบแช่น้ำและแบบไม่แช่น้ำ

4.4.1 การทดสอบการหาค่าซีบีอาร์แบบไม่แช่น้ำ

ผู้วิจัยได้แบ่งชุดการทดสอบออกเป็น 2 ชุด คือ การทดสอบชุดที่ 1 ผู้วิจัยจะทำการผสมน้ำยางพารากับดินตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ จากนั้นทำการทดสอบกับเครื่องทดสอบตามปกติ ($t=0$) ส่วนการทดสอบชุดที่ 2 หลังจากที่ได้ทำการผสมน้ำยางพารากับดินแล้ว ผู้วิจัยจะทำการบ่มก้อนตัวอย่างไว้ในอากาศเป็นเวลา 7 วัน ($t=7$) เพื่อให้ให้น้ำยางพาราอยู่ตัวก่อนทำการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบต่อไป ซึ่งเมื่อทำการทดสอบพบว่า การบ่มก้อนตัวอย่างเพื่อให้ยางพาราเกิดการอยู่ตัวก่อนทำการทดสอบจะให้ค่าซีบีอาร์ที่สูงกว่าแบบไม่บ่ม ดังแสดงตารางที่ 4-2



รูปที่ 4-6 เปรียบเทียบผลการทดสอบการหาค่าซีปียาร์แบบไม่แช่น้ำแต่ละชุดการทดสอบ

จากแนวโน้มกำลังที่เปลี่ยนแปลงตามอัตราส่วนน้ำยางพาราจากรูปที่ 4-6 พบว่าการทดสอบการหาค่าซีปียาร์แบบไม่แช่น้ำนั้น ค่ากำลังของก้อนตัวอย่างจะมีค่าสูงสุดที่อัตราส่วนน้ำยางพาราร้อยละ 10 และจะมีค่าลดต่ำลงเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยางพาราไปถึงร้อยละ 20

ตารางที่ 4-2 ผลการทดสอบการหาค่าซีปียาร์แบบไม่แช่น้ำ


ชุดการทดสอบ	ร้อยละยางพารา	%CBR
1 t = 0	0	81.5
	5	72
	10	86.4
	15	67.4
	20	13.7
2 t = 7	0	80.8
	5	58.0
	10	65.7
	15	36.0
	20	4.6

พบว่าการบ่มก้อนตัวอย่างทำให้ค่าซีปียาร์มีค่าลดต่ำลง จากค่าซีปียาร์ของก้อนดินจากแหล่งตัวอย่างที่ทำการทดสอบโดยใช้น้ำแบบปกติจะอยู่ที่ ร้อยละ 81.5 เมื่อทำการผสมน้ำยางพาราที่

อัตราส่วน ร้อยละ 10 ค่าซีบีอาร์ที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ ร้อยละ 86.4 แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยางที่ร้อยละ 15 และ 20 กลับทำให้ค่าซีบีอาร์ที่ได้ลดต่ำลงจนต่ำกว่ามาตรฐานการใช้งาน

4.4.2 การทดสอบการหาค่าซีบีอาร์แบบแช่น้ำ

การทดสอบซีบีอาร์แบบแช่น้ำเพื่อทดสอบดินในกรณีที่มีน้ำท่วมขังถนน หรือถนนต้องสัมผัสกับน้ำ โดยผู้วิจัยได้แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ชุดการทดสอบเช่นกัน คือ การทดสอบที่ 1 จะทำการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบโดยใช้น้ำยางพาราผสมตามอัตราส่วนแล้วจึงทำการแช่ก้อนตัวอย่างในน้ำเพื่อทดสอบการบวมตัว แล้วจึงทำการกดด้วยเครื่องทดสอบเมื่อครบระยะเวลาต่อไป ชุดการทดสอบที่ 2 ผู้วิจัยจะทำการบ่มก้อนตัวอย่างในอากาศก่อนแช่น้ำเป็นระยะเวลา 7 วันเพื่อให้ น้ำยางพาราอยู่ตัว และวัดค่าการบวมตัวหรือทรุดตัวของก้อนตัวอย่าง แล้วจึงทำการแช่น้ำให้ครบระยะเวลา แล้วกดทดสอบด้วยเครื่องทดสอบต่อไป ผลการทดสอบดังแสดงตารางที่ 4-3



รูปที่ 4-7 เปรียบเทียบผลการทดสอบการหาค่าซีบีอาร์แบบแช่น้ำแต่ละชุดการทดสอบ

ตารางที่ 4-3 ผลการทดสอบการหาค่าซีบีอาร์แบบแช่น้ำ

ชุดการทดสอบ	ร้อยละยางพารา	%CBR
1 t = 0	0	52.3
	5	38.7
	10	57.7
	15	52.3
	20	26.4
2 t = 7	0	43.8
	5	23.6
	10	37.7
	15	8.9
	20	11.3

หลังการทดสอบพบว่า การทดสอบชุดที่ 1 ที่อัตราส่วนน้ำยางพาราร้อยละ 10 ทำให้ได้ค่าซีบีอาร์ที่สูงที่สุด โดยมีค่ามากกว่าการใช้น้ำบดอัดแบบปกติ และในการทดสอบชุดที่ 2 นั้น ไม่สามารถทำให้ค่าซีบีอาร์เพิ่มขึ้นได้ แต่พบว่าการทรุดตัวในอากาศของดินลูกรังที่ผสมน้ำยางพาราธรรมชาติมีค่ามาก


4.4.3 การทดสอบการบวมตัว

ในการทดสอบซีปียาร์แบบแช่น้ำจะทำการจดบันทึกค่าการบวมตัวหรือทรุดตัวของก้อนตัวอย่าง โดยก้อนตัวอย่างแต่ละชุดการทดสอบมีค่าการบวมตัวหรือทรุดตัวที่แตกต่างกัน ดังแสดงตารางที่ 4-4 ถึง 4-6 และรูปที่ 4-6 ถึง 4-8

ตารางที่ 4-4 ค่าการบวมตัวของก้อนตัวอย่างในน้ำ ที่การบดอัด 56 ครั้ง ของน้ำยางแต่ละอัตราส่วน

เวลา (ชั่วโมง)	ค่าการบวมตัว				
	ยางพารา 0	ยางพารา 5	ยางพารา 10	ยางพารา 15	ยางพารา 20
	56 Blows	56 Blows	56 Blows	56 Blows	56 Blows
0.5	5	5	1	2	1
1	6	6	2	2	1
2	6	6	3	2	1
3	7	7	4	2	1
6	9	9	5	3	1
12	9	9	6	3	1
24	9	9	6	3	2
48	10	10	6	3	2
72	10	10	1	4	2
96	10	10	2	4	2

การบวมตัวของก้อนตัวอย่างที่ทำการแช่น้ำทันทีหลังบดอัดด้วยน้ำยางพาราตามอัตราส่วนที่ได้กำหนดไว้ นั้น จะมีค่าการบวมตัวที่ลดลงเมื่อทำการเพิ่มปริมาณน้ำยางพารา




รูปที่ 4-6 เปรียบเทียบการบวมตัวในน้ำของก้อนตัวอย่างแต่ละอัตราส่วนที่การบดอัด 56 ครั้ง พบว่าที่ปริมาณน้ำยางพาราที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้การบวมตัวของก้อนตัวอย่างมีค่าลดต่ำลง และสิ้นสุดระยะเวลาการบวมตัวได้เร็วขึ้นนั่นคือที่อัตราส่วนน้ำยางพาราร้อยละ 20 มีการบวมตัวที่น้อยที่สุดและสิ้นสุดการบวมตัวภายในเวลา 24 ชั่วโมง

ตารางที่ 4-5 การหลุดตัวของก้อนตัวอย่างในอากาศที่การบดอัด 56 ครั้ง ของน้ำยางแต่ละอัตราส่วน

เวลา (ชั่วโมง)	ค่าการบวมตัว				
	ยางพารา 0	ยางพารา 5	ยางพารา 10	ยางพารา 15	ยางพารา 20
	56 Blows	56 Blows	56 Blows	56 Blows	56 Blows
0.5	-1	-3	-3	-1	-1
1	-1	-5	-6	-6	-3
2	-2	-10	-8	-9	-5
3	-2	-10	-10	-10	-10
6	-2	-16	-15	-10	-20
12	-2	-18	-18	-15	-22
24	-2	-18	-20	-20	-25
48	-2	-18	-20	-24	-30
72	-2	-18	-20	-24	-30
96	-2	-18	-22	-24	-30
120	-3	-18	-22	-26	-30
144	-3	-18	-22	-26	-30
168	-3	-18	-22	-26	-30

เมื่อบ่มก้อนตัวอย่างที่ทำการบดอัดด้วยน้ำยางพาราที่อัตราส่วนต่างๆที่กำหนดนั้น พบว่าก้อนตัวอย่างเกิดการหลุดตัว ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยางพารา




รูปที่ 4-7 เปรียบเทียบการหดตัวของก้อนตัวอย่างแต่ละอัตราส่วนที่การบดอัด 56 ครั้ง

การหดตัวในอากาศของก้อนตัวอย่างหลังจากบดอัดแล้วทำการบ่มในอากาศพร้อมกับการเก็บข้อมูลการหดตัวในอากาศพบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยางพารามากขึ้นก้อนตัวอย่างจะมีการหดตัวที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการบดอัดโดยใช้น้ำยางพาราทำให้ระหว่งการบดอัดก้อนตัวอย่างจะทำให้ น้ำยางพาราแทรกตัวอยู่ในก้อนตัวอย่าง และเมื่อน้ำยางพาราระเหยออกไปแล้วก็จะยังคงเหลือเนื้อยางพาราอยู่ทำให้ก้อนตัวอย่างมีรูพรุน ทำให้เมื่อทำการวางแผ่นเหล็กเพื่อบันทึกค่าการบวมตัวนั้น ช่องว่างอากาศภายในก้อนตัวอย่างที่เกิดจากน้ำยางที่ระเหยออกไปเหลือเพียงเนื้อยางเกิดการหดตัวที่มากกว่า

ตารางที่ 4-6 ค่าการบวมตัวของก้อนตัวอย่างในน้ำหลังปั๊มในอากาศที่การบดอัด 56 ครั้ง ของน้ำยางแต่ละอัตราส่วน

เวลา (ชั่วโมง)	ค่าการบวมตัว				
	ยางพารา 0	ยางพารา 5	ยางพารา 10	ยางพารา 15	ยางพารา 20
	56 Blows	56 Blows	56 Blows	56 Blows	56 Blows
0.5	2	3	5	1	1
1	3	4	6	2	1
2	4	6	6	3	1
3	5	8	7	3	1
6	6	12	7	4	2
12	7	12	8	4	2
24	7	12	8	4	2
48	8	18	12	5	2
72	8	19	12	5	2
96	8	19	12	5	2

การบวมตัวของก้อนตัวอย่างในน้ำหลังจากที่ปล่อยให้ทรุดตัวในอากาศนั้นจะมีค่าลดลงตามปริมาณน้ำยางพาราที่ใช้ในการบดอัดโดยเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยางพาราถึงร้อยละ 20 ค่าการทรุดตัวที่เกิดขึ้นถือว่ามีความต่ำมาก



รูปที่ 4-8 เปรียบเทียบการบวมตัวในน้ำหลังปมในอากาศ 7 วัน ของก้อนตัวอย่างแต่ละอัตราส่วนที่ การบดอัด 56 ครั้ง

หลักจากทำการบมก้อนตัวอย่างในอากาศไว้แล้วเป็นระยะเวลา 7 วัน เมื่อทำการแช่ก้อนตัวอย่างในน้ำเพื่อจดบันทึกค่าการบวมตัวของก้อนตัวอย่างพบว่าก้อนตัวอย่างที่มีปริมาณน้ำยางพาราสูงนั้นจะทำให้การบวมตัวมีค่าน้อยลง และเมื่อทำการปล่อยให้ทรุดตัวในอากาศแล้วก็จะยิ่งลดค่าการบวมตัวเมื่อเจอน้ำได้ดียิ่งขึ้น

จากรูปที่ 4-6 ถึง 4-8 เป็นการเปรียบเทียบการบวมหรือทรุดตัวของก้อนตัวอย่างที่ทำการบดอัด 56 ครั้ง ในแต่ละอัตราส่วนน้ำยางพาราที่วิธีการผสมและเตรียมก้อนตัวอย่างเดียวกัน พบว่าในแต่ละวิธีการเตรียมก้อนตัวอย่างนั้น ทำให้แนวโน้มการทรุดตัวหลังจากเพิ่มอัตราส่วนน้ำยางพาราในแต่ละก้อนตัวอย่างนั้นมีแนวโน้มที่แตกต่างกันไป


4.5 ผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด

ในการทดสอบการต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดผู้วิจัยทำการแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ชุดการทดสอบ โดยชุดการทดสอบที่ 1 ผู้วิจัยทำการบดอัดก้อนตัวอย่างโดยใช้น้ำยารตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้แล้วทำการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบ ชุดการทดสอบที่ 2 จะทำการบ่มก้อนตัวอย่างในอากาศไว้หลังจากบดอัดเป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงทำการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบต่อไป ผลการทดสอบดังแสดงตารางที่ 4-7

ตารางที่ 4-7 เปรียบเทียบการทดสอบการต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดแต่ละชุดการทดสอบ

ชุดการทดสอบ	ร้อยละยางพารา	ความเค้น (kg./cm ²)
1 t = 0	0	106.32
	5	154.59
	10	163.86
	15	201.32
	20	184.93
2 t = 7	0	108.31
	5	229.78
	10	304.38
	15	327.75
	20	365.84

การทดสอบพบว่า การทดสอบก้อนตัวอย่างทันทีหลังจากทำการทดสอบนั้นไม่สามารถทำให้กำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดผ่านมาตรฐานการใช้งานได้ แต่หลังจากทำการบ่มก้อนตัวอย่างไว้ก่อนจะทำให้ก้อนตัวอย่างมีกำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดเพิ่มขึ้น โดยจะมากที่สุดที่อัตราส่วนยางพาราร้อยละ 20 โดยการบดอัดแล้วทำการบ่มก้อนตัวอย่างในอากาศเป็นเวลา 7 วัน ก่อน โดยแนวโน้มของกำลังที่เพิ่มขึ้นได้แสดงในรูปที่ 4-9



รูปที่ 4-9 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดของก้อนตัวอย่าง


จากการเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดของก้อนตัวอย่างที่การบ่ม 0 วัน และ 7 วันพบว่าก้อนตัวอย่างที่บ่ม 0 วัน นั้นมีค่ากำลังรับแรงอัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการใช้งานที่ 250 ksc แต่เมื่อได้ทำการบ่มก้อนตัวอย่างที่ระยะเวลา 7 วัน และใช้อัตราส่วนน้ำยางพาราที่ร้อยละ 10 แล้ว ก้อนตัวอย่างที่ทดสอบให้ค่ากำลังรับแรงอัดที่เพิ่มสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์การใช้งาน โดยกำลังรับแรงอัดเพิ่มสูงขึ้นที่สุดที่อัตราส่วนน้ำยางพาราร้อยละ 20 ที่กำลัง 365.84 ksc

เมื่อศึกษาค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นของก้อนตัวอย่างพบว่าเมื่อทำการเพิ่มอัตราส่วนน้ำยางพาราในก้อนตัวอย่างที่ระยะเวลาการบ่ม 7 วัน ทำให้โมดูลัสการยืดหยุ่นของก้อนตัวอย่างมีค่าสูงขึ้น แต่ในทางกลับกันค่าโมดูลัสของก้อนตัวอย่างที่ระยะเวลาบ่ม 0 วันนั้น มีค่าที่ลดน้อยลงเมื่อเพิ่มอัตราส่วนน้ำยางพาราที่ร้อยละ 10 15 และ 20

ตารางที่ 4-8 โมดูลัสความยืดหยุ่นของก้อนตัวอย่างที่ทำการทดสอบการต้านทานแรงอัดแบบ

ชุดการทดสอบ	อัตราส่วนน้ำยางพารา	ความเค้น (kg./cm ²)	ความเครียด	โมดูลัสความยืดหยุ่น (kg./cm ²)
1 t = 0	0	106.32	0.1634	650.67
	5	154.59	0.1090	1418.25
	10	163.86	0.1634	1002.81
	15	201.32	0.1634	1232.06
	20	184.93	0.1634	1131.82
2 t = 7	0	108.31	0.1725	627.88
	5	229.78	0.1725	1332.06
	10	304.38	0.1725	1764.52
	15	327.75	0.1807	1900.00
	20	365.84	0.1725	2120.81

เนื่องจากในการทดสอบหาค่ากำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดนั้น มาตรฐานในการทดสอบให้ทำการทดสอบจนกระทั่งก้อนตัวอย่างทรวดตัวที่ร้อยละ 20 ทั้งนี้ทำให้ค่าความเครียดที่บันทึกได้ไม่ใช่ความเครียดจริงของก้อนตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างบางอัตราส่วนยังคงสามารถรับกำลังต้านทานแรงอัดได้ต่อไปแต่มาตรฐานการทดสอบไม่ได้รองรับผลการทดสอบในส่วนที่เกิดการทรวดตัวเกินร้อยละ 20




รูปที่ 4-10 แนวโน้มโมดูลัสความยืดหยุ่นของก้อนตัวอย่างแต่ละอัตราส่วนที่ระยะเวลาบ่ม 7 วัน

จากแนวโน้มของโมดูลัสความยืดหยุ่นที่ได้ พบว่าเมื่อก้อนตัวอย่างมีอัตราส่วนน้ำยางพาราที่สูงขึ้นทำให้กำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด และค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นมีค่าที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่จำเป็นต้องมีการบ่มก้อนตัวอย่างเพื่อให้น้ำยางพาราอยู่ตัวเสียก่อนจึงจะสามารถทำให้ก้อนตัวอย่างมีกำลังที่เพิ่มมากขึ้น

4.6 ผลการทดสอบการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด

จากการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดที่กำลังขยาย 25 เท่า 500 เท่า และ 3,000 เท่า พบว่าดินลูกรังที่ทำการผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติจะมีแผ่นฟิล์มยางพาราเคลือบอยู่ ทำให้ดินตัวอย่างที่ผสมน้ำยางพารามีการต้านทานการบวมตัว ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ และมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับดินลูกรังที่ไม่ผสมน้ำยางพารา โดยดินลูกรังที่ไม่ผสมน้ำยางพาราเมื่อดินจะแยกตัวกันและแตกตัวออกเมื่อได้รับแรงกระทำ ดังรูปที่ 4-10



รูปที่ 4-11 เปรียบเทียบดินลูกรังผสมน้ำ(ซ้าย) และดินลูกรังผสมน้ำยางพารา(ขวา) ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดที่กำลังขยาย 25, 500 และ 3,000 เท่า

4.7 ผลการศึกษาความคุ้มค่าในการใช้น้ำยางเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินเพื่อใช้ในงานทาง

จากผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดของดินและการทดสอบการหาค่าซีปียาร์ ก่อนดินตัวอย่างจะมีค่ากำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดที่อัตราส่วนน้ำยางพาราร้อยละ 10 นั้นค่ากำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการใช้งานวัสดุของกรมทางหลวง และค่ากำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการใช้งานอยู่ที่อัตราส่วนน้ำยางพาราร้อยละ 10 และค่าซีปียาร์สูงสุดที่อัตราส่วนน้ำยางพาราร้อยละ 10 แบบไม่แช่น้ำ เติร์ยมตัวอย่างโดยการบ่มก้อนตัวอย่างในอากาศระยะเวลา 7 วัน ดังนั้นจึงเลือกใช้อัตราส่วนน้ำยางพาราร้อยละ 10 เพื่อเป็นอัตราส่วนพื้นฐานสำหรับการศึกษาความคุ้มค่า จากการศึกษาพบว่าการใช้ยางพาราเป็นวัสดุผสมเพิ่มในงานทางนั้นจะมีค่าดำเนินการที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 จากขั้นตอนการเตรียมวัสดุที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในส่วนของราคาน้ำยางพาราที่เพิ่มขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับราคาของยางพาราขณะที่ทำการก่อสร้าง โดยราคากลางของยางพาราในเดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 79.59 บาทต่อกิโลกรัม แต่ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้วยอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ชี้วิเคราะห์ที่ไม่สามารถหาได้ในงานวิจัย ผู้วิจัยจึงใช้สัดส่วนประสิทธิภาพด้านต้นทุนในการตรวจสอบความคุ้มค่า

ตารางที่ 4-9 ราคาน้ำยางพาราเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2559 ถึง พฤศจิกายน 2560

เดือน พ.ศ.	ราคาเฉลี่ย
ธันวาคม 2559	79.59
มกราคม 2560	91.93
กุมภาพันธ์ 2560	96.44
มีนาคม 2560	84.11
เมษายน 2560	78.04
พฤษภาคม 2560	75.79
มิถุนายน 2560	61.36
กรกฎาคม 2560	59.27
สิงหาคม 2560	61.33
กันยายน 2560	61.66
ตุลาคม 2560	55.62
พฤศจิกายน 2560	52.31

ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาน้ำยางพาราในปีที่ผ่านมาแนวโน้มมีผลต่ำลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนธันวาคม 2559 ที่กิโลกรัมละ 79.59 บาท และลดลงมาที่ต่ำสุด 52.31 บาทเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยราคายางพาราที่ผ่านมาได้มีราคาลดลงที่ต่ำสุดต่ำกว่า 20 บาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างแตกต่างกันมาก จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำยางพาราที่มีผลต่อดินลูกรังดังตารางที่ 4-21 นั้นพบว่า การเพิ่มปริมาณยางพาราทำให้คุณสมบัติของดินลูกรังเพิ่มขึ้น และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย

ตารางที่ 4-10 ราคาต้นทุนการใช้งานยางพาราและคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลง

อัตราส่วน ยางพารา	น้ำหนักน้ำ ยางพาราใน ก้อนตัวอย่าง 5 กิโลกรัม (กรัม)	ราคาก่อนตัวอย่าง (บาท)		ราคา ที่ เปลี่ยนไป (บาท)	กำลังรับ แรงอัด	กำลังรับ แรงอัดที่ เปลี่ยนไป	กำลัง อัดที่ เพิ่มขึ้น ต่อ ราคา ที่ เพิ่มขึ้น
		ราคาดิน (2 บาท/ กิโลกรัม)	ราคา ยาง (79.59 บาท/ กิโลกรัม)				
0	0	10	0	0	108.31	0	0
5	250	10	19.90	+19.90	229.78	+121.47	6.10
10	500	10	39.80	+39.80	304.38	+196.44	4.923
15	750	10	59.70	+59.70	327.75	+219.44	3.68
20	1,000	10	79.59	+79.59	365.84	+257.53	3.24

ตารางที่ 4-11 เปรียบเทียบต้นทุนถนนปกติและถนนยางพาราจากราคาบัญชีประมาณราคากลาง

ราคาต้นทุนค่าก่อสร้างถนน กว้าง 3 เมตร ความยาว 1 กิโลเมตร	ถนนปกติ	ถนนยางพารา
ค่าวัสดุ (965 ลบ.ม.)		
• ดิน (230 บาท/ลบ.ม.)	221,950	221,950
• น้ำยาง (79.59 บาท/กิโลกรัม)	0	384,021
• ค่าไฟฟ้าเครื่องจักรผสมน้ำยาง (5 บาท/ดิน 1 ลบ.ม.)	0	4,825
ค่าแรง (965 ลบ.ม.)		
• ค่าก่อสร้าง (25 บาท/ลบ.ม.)	24,125	24,125
• ค่าผสมน้ำยาง (25 บาท/ลบ.ม.)	0	24,125
ค่าก่อสร้างถนนทั่วไป (ผิวทาง, ระบบระบายน้ำ, หินคลุก อื่นๆ)	2,000,000	2,000,000
รวม	2,246,075	2,659,046

ต้นทุนค่าก่อสร้างถนนปกติจากตารางที่ 4-22 นั้นจะอยู่ที่ 2,246,075 บาท และเมื่อทำการเปรียบเทียบกับถนนยางพาราที่ต้นทุนอยู่ที่ 2,659,046 บาท จะเห็นว่าราคาของถนนยางพารามีราคาที่สูงกว่าอยู่ 412,971 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของราคาถนนปกติ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมมานั้นมาจากค่าน้ำยางพารา ค่าไฟฟ้าในการผสมน้ำยางพารากับดิน ค่าแรงในการผสมน้ำยางพารา ตารางที่ 4-12 เปรียบเทียบความคุ้มค่าถนนผสมน้ำยางพาราและไม่ผสมน้ำยางพารา

ประเภทถนน	ต้นทุนก่อสร้าง (ล้านบาท)	ระยะเวลาใช้งานโดยไม่ต้องซ่อม (ปี)	ต้นทุนค่าก่อสร้างเฉลี่ย ต่อปีการใช้งาน
ถนนปกติ	100	5	20
ถนนยางพารา	115	10	11.5

จากสัดส่วนประสิทธิภาพด้านต้นทุนพบว่าถนนที่ก่อสร้างด้วยน้ำยางพารามีสัดส่วนที่ดีกว่าถนนแบบปกติอยู่ถึงครึ่งหนึ่ง ทำให้การผสมน้ำยางพาราที่มีค่าดำเนินการในการก่อสร้างที่สูงกว่าแต่ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในระยะยาวได้มากกว่า จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาเนื่องจากน้ำยางพารามีค่าความคงตัว และความยืดหยุ่นที่ทำให้ถนนยางพาราสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าถนนปกติโดยไม่ต้องมีการซ่อมบำรุง ซึ่งราคาของน้ำยางพาราที่คุ้มค่าต่อการนำมาใช้ในงานก่อสร้างถนนนั้นควรอยู่ที่ต่ำกว่า 50 บาท/กิโลกรัม เพราะจะทำให้ต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 – 12 ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการก่อสร้างที่ต่ำลงจากเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำยางพาราอย่างคุ้มค่าสำหรับงานทาง

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติของดินลูกรังปรับปรุงคุณสมบัติด้วยน้ำยางพาราชนิดน้ำยางข้นเพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างทาง โดยทำการศึกษาที่อัตราส่วนน้ำยางพาราที่แตกต่างกันที่ร้อยละ 0 5 10 15 และ 20 ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบแบ่งเป็นสามส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของวัสดุ

ส่วนที่สองเป็นการทดสอบการรับกำลังของวัสดุจากค่าซีบีอาร์และกำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด โดยแบ่งการทดสอบออกเป็นสามชุดตามวิธีการเตรียมตัวอย่างก่อนการทดสอบประกอบด้วย 1) การทดสอบโดยใช้น้ำยางพาราผสมแทนน้ำบริสุทธิ์ในอัตราส่วนที่กำหนดไว้แล้วทำการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ 2) การทดสอบโดยใช้น้ำยางพาราตามอัตราส่วนที่กำหนด แล้วทำการบ่มก้อนตัวอย่างที่บดอัดเสร็จแล้วที่อุณหภูมิห้องไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน เพื่อให้ให้น้ำยางพาราอยู่ตัว แล้วจึงทำการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบตามมาตรฐาน

และส่วนที่สามเป็นการศึกษาความคุ้มค่าของการใช้น้ำยางพาราธรรมชาติผสมดินลูกรังเพื่อใช้ในการก่อสร้างทาง โดยหลังจากทำการทดสอบกำลังของวัสดุแล้ว จะทำการเปรียบเทียบกำลังของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากทำการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยน้ำยางพารา ศึกษาความคงทนของวัสดุที่เพิ่มขึ้นจากงานการทบทวนงานวิจัยในอดีต จากนั้นทำการวิเคราะห์ความคุ้มค่าซึ่งขึ้นอยู่กับราคาของน้ำยางพาราในขณะที่จะทำการใช้งานน้ำยางพาราในการก่อสร้าง

ผลการศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของดินตัวอย่าง การศึกษากำลังที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวอย่างดิน และการศึกษาความคุ้มค่าของการใช้น้ำยางพาราเป็นวัสดุผสมเพิ่มในงานก่อสร้างทาง พบว่าคุณสมบัติเบื้องต้นของดินตัวอย่างที่เลือกมาเป็นดินที่มีการกระจายขนาดคละดี มีค่าร้อยละของกรวดเท่ากับ 33.55 ร้อยละของทรายเท่ากับ 52.83 และร้อยละของดินเม็ดละเอียดเท่ากับ 13.62 ค่าขีดจำกัดเหลวเท่ากับ 19.7 และค่าขีดจำกัดพลาสติกเท่ากับ 17.8 จากการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานทำให้ทราบว่าปริมาณน้ำเหมาะสมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.2 และค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดเท่ากับ 2.082 ตัน/ม³ โดยดินตัวอย่างที่เลือกมาเป็นดินลูกรังประเภท SM ทรายมีตะกอนทรายน และเมื่อทำการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดพบว่าดินลูกรังที่ผสมน้ำยางพาราจะมีน้ำยางพาราเคลือบเม็ดดินอยู่ทำให้ดินลูกรังที่ผสมยางพาราที่มีความยืดหยุ่น มีความสามารถในการต้านทานการซึมผ่านของน้ำมากขึ้นทำให้การบวมตัวของดินลูกรังที่ผสมน้ำยางพารามีค่าต่ำลงตามปริมาณน้ำยางพาราที่เพิ่มขึ้น

จากการศึกษากำลังของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการผสมน้ำยางพาราเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติแบ่งเป็น 2 การทดสอบคือ 1) การทดสอบการหาค่าซีบีอาร์ โดยการทดสอบแบบไม่แช่น้ำ พบว่าการเพิ่มปริมาณน้ำยางพาราที่ร้อยละ 10 โดยใช้วิธีการเตรียมก้อนตัวอย่างที่การบ่มในอากาศ 0 วัน ทำให้ได้ค่าซีบีอาร์ที่สูงที่สุดที่ 86.4 จากเดิมที่ไม่ผสมน้ำยางพาราแล้วใช้น้ำปริมาณเหมาะสมสูงสุดทำการทดสอบตามมาตรฐานอยู่ที่ 81.5 และการเพิ่มปริมาณน้ำยางพาราร้อยละ 10 โดยทำการทดสอบทันทีหลังบดอัดด้วยน้ำยางพาราจะให้ค่าซีบีอาร์ที่สูงที่สุดในการเตรียมก้อนตัวอย่างแบบที่

ระยะเวลาบ่ม 7 วัน ที่ 65.0 ส่วนการทดสอบการหาค่าซีพีอาร์แบบแช่น้ำ ในการทดสอบตามมาตรฐานโดยใช้ปริมาณน้ำร้อยละ 8.2 ซึ่งเป็นปริมาณน้ำเหมาะสมสูงสุด ได้ค่าซีพีอาร์ 52.3 และเพิ่มขึ้นสูงสุดที่อัตราน้ำยางพาราร้อยละ 10 ค่าซีพีอาร์อยู่ที่ 57.7 ในการเตรียมตัวอย่างแบบไม่บ่ม โดยในการเตรียมตัวอย่างแบบบ่มก่อนตัวอย่าง 7 วันก่อนทำการแช่น้ำ อัตราส่วนน้ำยางพาราที่ดีที่สุดคือร้อยละ 0 กล่าวคือการใช้น้ำยางพาราที่ทำการบ่มแล้วทำการทดสอบซีพีอาร์แบบแช่น้ำจะทำให้ค่าซีพีอาร์ลดลงตามปริมาณน้ำยางพาราที่ผสมเพิ่ม ต่ำสุดที่ 8.9 ที่อัตราส่วนน้ำยางพาราร้อยละ 15 แล้วสูงสุดที่ 43.8 ที่ปริมาณน้ำยางพาราร้อยละ 0 ซึ่งหลังการทดสอบพบว่าการเพิ่มน้ำยางพาราในดินสามารถปรับปรุงค่าซีพีอาร์ให้ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการผสมและเตรียมตัวอย่างดินก่อนทำการทดสอบ 2) การทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดพบว่าการทดสอบโดยการเตรียมตัวอย่างแบบที่ระยะเวลาบ่ม 0 วัน ไม่สามารถทำให้ค่ากำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ ซึ่งข้อกำหนดของกรมทางหลวงเกี่ยวกับมาตรฐานพื้นทางดินซีเมนต์ได้กำหนดให้ค่า Unconfined Compressive Strength ของการใช้ดินซีเมนต์จะต้องที่ค่าไม่น้อยกว่า 250 ksc แต่ทว่าการทำการทดสอบโดยการเตรียมตัวอย่างที่ผ่านการบ่ม 7 วัน ให้ค่ากำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดสูงสุดที่ 365.84 ksc โดยการบ่มก่อนตัวอย่างเป็นระยะเวลา 7 วันจะให้กำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดสูงสุดที่ปริมาณน้ำยางพาราร้อยละ 20 และจะได้กำลังต้านทานแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานการใช้งานที่อัตราส่วนน้ำยางพาราร้อยละ 10 ที่ 304.38 ksc เมื่อทำการเตรียมตัวอย่างบ่มก่อนตัวอย่าง 7 วัน ก่อนทำการทดสอบ

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ข้อเสนอแนะในเชิงวิจัย

- ควรพิจารณาประเด็นเรื่องของมาตรฐานในการทดสอบคุณสมบัติเนื่องจากมาตรฐานในการทดสอบที่ใช้อยู่นั้นเป็นการทดสอบโดยใช้น้ำบริสุทธิ์ แต่ในงานวิจัยได้มีการใช้น้ำยาราดซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นของเหลวร้อยละ 40 และส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อร้อยละ 60 จึงทำให้ปริมาณน้ำที่ใช้ในการบดอัด ความชื้นที่ได้ในขั้นตอนการทดสอบมีความคลาดเคลื่อน ไม่สม่ำเสมอ จึงควรพิจารณาปริมาณน้ำในน้ำยาราดเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งด้วย

- ควรพิจารณาคุณสมบัติของน้ำยาราดที่ใช้ในการทดสอบแต่ละครั้ง เนื่องจากน้ำยาราดเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ มีความคลาดเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละพื้นที่ จึงควรมีการคัดเลือกน้ำยาราดที่มีลักษณะและมาจากพื้นที่เดียวกันในแต่ละครั้งที่น่ามาใช้

- ควรพิจารณาระยะเวลาในการบ่มก้อนตัวอย่างที่บดอัดเสร็จ อุณหภูมิในการบ่มและอบก้อนตัวอย่างก่อนทำการทดสอบด้วย

- ควรคำนึงถึงปัจจัยด้านเวลาในขณะที่ทำการผสมน้ำยาราดกับดินเพื่อทำการบดอัด เนื่องจากระยะเวลาในการผสมน้ำยาราดที่น้อยเกินไปทำให้น้ำยาราดคลุกเคล้ากับเม็ดดินได้ไม่ดี และหาระยะเวลาที่ใช้ในการผสมน้ำยาราดที่มากเกินไปจะทำให้น้ำยาราดที่ผสมกับเม็ดดินแห้งเหลือเพียงเนื้อเยื่อทำให้ดินแห้งทำการบดอัด เกิดการแยกชั้นของชั้นในแต่ละชั้นที่บดอัดส่งผลให้กำลังของก้อนตัวอย่างลดลง

- ควรทำการทดสอบกับน้ำยาราดชนิดพรีวัลคาไนซ์เพิ่มเนื่องจากเป็นน้ำยาราดแบบสุกซึ่งมีความหนืดน้อยกว่า จับตัวเป็นก้อนได้ช้ากว่าจึงอาจจะทำให้การผสมคลุกเคล้ากับดินทำได้ดีกว่า

5.2.2 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

- ควรพิจารณาราคาน้ำยาราดปัจจุบันในขณะที่จะเลือกใช้น้ำยาราดเพื่อความคุ้มค่าในการใช้งานจริงในอนาคต เนื่องจากราคาของน้ำยาราดมีความผันแปรอยู่ตลอดเวลา

- เนื่องจากน้ำยาราดที่ใช้ในงานวิจัยเป็นน้ำยาราดชนิดแอมโมเนียสูง ดังในการผสมน้ำยาราดกับดินในปริมาณมากจะทำให้เกิดกลิ่นแอมโมเนียฟุ้ง ผู้ทำการผสมจึงควรใช้หน้ากากอนามัยขณะทำการผสมและทำการทดสอบเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี

บรรณานุกรม

- “สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร”. 2014. "สถิติการเกษตรของไทย ปี 2557". กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
- จิราภรณ์ ทองศรีนุ่น. "การปรับปรุงคุณสมบัติของยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ด้วยยางพารา". วารสารวิจัย สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง. 16-84
- ณพรัตน์ วิชิตชลชัย, อดุลย์ ณ วิเชียร. "การใช้ยางพารามผสมยางมะตอย-แนวทางการใช้ภายในประเทศ". วารสารยางไทย 2557(3).46-50
- วุฒิกรณ์ จันทะพันธ์. "การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา". ปรินญาณิพนธ์หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. 2557.
- สัญญาชัย ธรรมวัฒน์. 2003. "การศึกษาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรม ของดินลูกรังและดินเหนียวผสมซีเมนต์และเศษยาง". หน้า 5-44
- มนตรี เตชาสกุลสม. "การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุผิวทาง". วารสารวิจัย กรมทางหลวง พ.ศ. 2556.
- วัชรินทร์ วิทยกุล. "แอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานถนน". สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2549. 1-62.
- ปิ่นณวัฒน์ ปเรียนนท์, สมโพธิ อยู่ไว. "คุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยเศษยางผงและยางพารา". เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19. 2014
- กอบชัย เกิดจันทร์ตรง. วัชรินทร์ วิทยกุล และ วีระเกษตร สนวนผกา. 2015. "การศึกษาอัตราส่วนการผสมยางพาราธรรมชาติด้วยวิธีการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีการผสมร้อน (มาสเตอร์แบท1:1)". การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2558
- กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ, เอกชัย สุมาลี และ วีระเทพ ชนินทรเทพ. "การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเชื่อมประสานที่มีส่วนผสมระหว่างแอสฟัลต์ชนิด AC 60/70 ผสมด้วยยางพาราธรรมชาติชนิดชั้นเหลวและชนิดยางแผ่น". เอกสารประกาการประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10. 2015.
- ธิติพงษ์ หล่อพิศาลชัย, อาทิตย์ ปิ่นณราช และ ณัฐพร เอมเจริญ 2556. "การศึกษาคุณสมบัติทางด้านกำลังของดินซีเมนต์ผสมน้ำยางพารา". ปรินญาณิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา. คณะวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยสยาม. 2013

- พิชัย ธานีรณานนท์. "วิธีการทดสอบวัสดุแอสฟัลต์". *ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*. 7-19.
- สรารุช จริตงาม, โอภาส สมใจนึก, อรุณลูกจันทร์ และ พิชัย ธานีรณานนท์, "การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยซีเมนต์สำหรับงานก่อสร้างทาง". *เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2557*. 2015.
- S.D. Nagrale, H. Hajare, P.R. Modak. "Utilization of Rice Husk Ash". *International Journal of Engineering Research and Application*. 2(40). pp.1-5. 2012
- Ramez A. Al-Mansob, Amiruddin Ismail, Nur Izzi Md. Yusoff, Shaban Ismael Albrka, Che
 Husna Azhari, Mohamed Rehan Karim. 2015. "Rheological characteristics of unaged and aged epoxidised natural rubber modified asphalt". ใน *Construction and Building Materials 102,part1 (January):190- 199*. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559.
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061815305481>.
- F.G. Bell. "Engineering Treatment of Soils". 1st ed. E&FN Spon. London. UK. 1993.
- Aditya Kumar Anupam, Praveen Kumar, G D Ransinchung R N. 2013. "Use of Various Agricultural and Industrial Waste Materials in Road Construction". *2nd Conference of Transportation Research Group of India (2nd CTRG). Social and Behavioral Sciences 104*. 2013. 264 – 273
- Jeerapan Donrak, Runglawan Rachan, Suksun Horpibulsuk, Arul Arulrajah, Yan Jun Du. 2016. "Improvement of marginal lateritic soil using Melamine Debris replacement for sustainable engineering fill materials". *Journal of Cleaner Production 134*. 2016. 515 - 522.
- Dina Kuttah, Kenichi Sato. 2015. "Review on the effect of gypsum content on soil behavior". *Transportation Geotechnics 4*. 2015. 28 – 37
- ASTM D 638-02 a. "Standard Test Method for Tensile Properties of Plastic". ASTM International. PA Unites States. 2002.
- ASTM D2166."Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil". ASTM International. PA Unites States.

ภาคผนวก ก
ผลการทดสอบการร่อนผ่านตะแกรง

Civil Engineering Department		SIEVE ANALYSIS					
Prince of Songkhla University							
PROJECT	การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยาง	SAMPLE NO.	1				
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	ห้วยโอน				
SOIL DESCRIPTION	ดินลูกรัง	DATE	18/2/2017				
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ	SHEET	2	OF	2		
+3"	%Gravel		%Sand			%Fine	
Cobble	Coarse	Fine	Coarse	Medium	Fine	Silt	Clay
0.00	12.08	21.47	19.12	24.67	9.04	13.62	
	Diameter (mm)	Passing (%)	$C_u = D_{60}/D_{10} =$			-	
$D_{10} =$	-	10	$C_c = D_{30}^2/(D_{60}*D_{10}) =$			-	
$D_{30} =$	0.7800	30					
$D_{60} =$	2.3000	60					
การจำแนกโดยระบบ USSC							
Liquid Limit = 20	Plastic Limit = 17.8	Plastic Index =	1.92	จัดอยู่ในประเภท		SM	

ภาคผนวก ข
ผลการทดสอบชี้ดจำกัดแ้เตอร์เบิร์ก

Civil Engineering Department		LIQUID LIMIT AND PLASTIC LIMIT								
Prince of Songkhla University		PROJECT		SAMPLE NO.		LOCATION		SOURCE		
		การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยางพารา		1		ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน		หัวไอน		
SOIL DESCRIPTION		ดินลูกรัง		DATE		16/2/2017				
TEST BY		นายสุทธิชัย เจริญกิจ		SHEET		1		OF 1		
LIQUID LIMIT TEST										
CAN NO.		1	2	3	4	5	6	7	8	หมายเหตุ
WET SOIL + CAN	gm	41.85	41.26	40.77	39.95	40.73	41.06	40.78	41.13	
DRY SOIL + CAN	gm	40.06	40.01	39.64	38.85	39.35	39.47	39.43	40.13	
WT. OF CAN	gm	34.03	35.03	34.92	34.24	34.47	33.60	34.14	35.93	
WT. OF WATER	gm	1.79	1.25	1.13	1.10	1.38	1.59	1.35	1.00	
WT. OF DRY SOIL	gm	7.82	6.23	5.85	5.71	6.26	7.46	6.64	5.20	
WATER CONTENT	%	22.89	20.06	19.32	19.26	22.04	21.31	20.33	19.23	
NO. OF BLOW	N	8	16	25	27	8	14	22	28	
PLASTIC LIMIT TEST										
CAN NO.		1	2	3	4	หมายเหตุ				
WET SOIL + CAN	gm	35.02	34.25	16.07	15.42					
DRY SOIL + CAN	gm	34.89	34.19	15.78	15.27					
WT. OF CAN	gm	34.15	33.84	14.20	14.44					
WT. OF WATER	gm	0.13	0.06	0.29	0.15					
WT. OF DRY SOIL	gm	0.74	0.35	1.58	0.83					
WATER CONTENT	%	17.57	17.14	18.35	18.07					
Liquid Limit =		19.7	Plastic Limit =	17.8	Plastic Index =	LL-PL =	1.92			

ภาคผนวก ค
ผลการทดสอบการבודัดมาตรฐาน

Civil Engineering Department		COMPACTION TEST				
Prince of Songkhla University						
PROJECT	การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยางพารา	SAMPLE NO.	1			
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	ห้วยโธน			
SOIL DESCRIPTION	ปริมาณน้ำยางชั้นเหมาะสมสูงสุด	DATE	16/12/2559			
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	1	
TYPE OF COMPACTION	Modified Proctor	MOLD VOLUME	952.61		cc.	
WATER CONTENT DETERMINATION						
SAMPLE NO.		1	2	3	4	5
WET SOIL + CAN	gm.	143.02	141.77	110.04	99.93	105.69
DRY SOIL + CAN	gm.	140.87	137.01	104	92.63	97.1
WT. OF CAN	gm.	14.27	13.04	15.91	14.07	11.53
WT. OF WATER	gm.	2.15	4.76	6.04	7.3	8.59
WT. OF DRY SOIL	gm.	126.6	123.97	88.09	78.56	85.57
WATER CONTENT	%	1.7	3.8	6.9	9.3	10.0
DENSITY DETERMINATION						
WET SOIL + MOLD	gm.	5776	5850	5828.5	5753.5	5720
WT. OF MOLD	gm.	4001	4001	4001	4001	4001
WT. OF SOIL IN MOLD	gm.	1775	1849	1827.5	1752.5	1719
WET DENSITY	t/m ³	1.863	1.941	1.918	1.840	1.805
DRY DENSITY	t/m ³	1.832	1.869	1.795	1.683	1.640
<p>The graph plots Dry Density (t/m³) on the y-axis (ranging from 1.65 to 1.9) against Water Content (%) on the x-axis (ranging from 0 to 12). A blue curve with diamond markers shows the relationship between the two variables. The curve starts at approximately (1.7, 1.84), rises to a peak at (3.8, 1.88), and then gradually declines through points like (6.9, 1.805) and (10.0, 1.640).</p>						
OPTIMUM RUBBER CONTENT		3.8	%	MAXIMUM DRY DENSITY	1.88	t/m ³

Civil Engineering Department		COMPACTION TEST				
Prince of Songkhla University						
PROJECT	การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยางพารา	SAMPLE NO.	2			
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	ห้วยโธน			
SOIL DESCRIPTION	ปริมาณน้ำเหมาะสมสูงสุด	DATE	15/12/2559			
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	1	
TYPE OF COMPACTION	Modified Proctor	MOLD VOLUME	952.61		cc.	
WATER CONTENT DETERMINATION						
SAMPLE NO.		1	2	3	4	5
WET SOIL + CAN	gm.	161.85	137.57	149.21	140.61	188.83
DRY SOIL + CAN	gm.	156.66	131.44	138.95	128.47	167.53
WT. OF CAN	gm.	14.15	15.62	13.63	16.06	13.63
WT. OF WATER	gm.	5.19	6.13	10.26	12.14	21.3
WT. OF DRY SOIL	gm.	142.51	115.82	125.32	112.41	153.9
WATER CONTENT	%	3.6	5.3	8.2	10.8	13.8
DENSITY DETERMINATION						
WET SOIL + MOLD	gm.	5867.5	5982.5	6133.5	6049	6030.5
WT. OF MOLD	gm.	4001	4001	4001	4001	4001
WT. OF SOIL IN MOLD	gm.	1866.5	1981.5	2132.5	2048	2029.5
WET DENSITY	t/m ³	1.959	2.080	2.239	2.150	2.130
DRY DENSITY	t/m ³	1.891	1.976	2.069	1.940	1.871
<p>The graph plots Dry Density (gm/cc) on the y-axis (ranging from 1.85 to 2.1) against Water Content (%) on the x-axis (ranging from 0 to 16). A smooth curve is drawn through five data points, showing a peak at approximately 8.2% water content and 2.082 gm/cc dry density. The data points are: (3.6, 1.891), (5.3, 1.976), (8.2, 2.082), (10.8, 1.940), and (13.8, 1.871).</p>						
OPTIMUM WATER CONTENT		8.2	%	MAXIMUM DRY DENSITY		2.082 t/m ³

ภาคผนวก ง
ผลการทดสอบการหาค่าซีปีอาร์แบบไม่เช่นนั้น

Civil Engineering Department Prince of Songkhla University		CBR TEST (UNSOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยาฟลิวไรด์	SAMPLE NO.	1		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	หัวไธสง		
TEST BY	นายสุชาติชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	2
SOIL DESCRIPT ในลูกรังจากแหล่งหัวไธสงทดสอบที่ปริมาณน้ำเหมาะสมสูงสุด					
Water content determination					
can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	กรัม.	82.69	130.76	109.74	
Wt. can + dry soil	กรัม.	77.58	122.47	102.53	
Wt. of can	กรัม.	12.55	15.72	14.64	
Wt. of water	กรัม.	5.11	8.29	7.21	
Wt. of dry soil	กรัม.	65.03	106.75	87.89	
Water content	%	7.9	7.8	8.2	
Mold Volume	cc.	2119.33	2119.33	2119.33	
Wt. wet soil + mold	กรัม.	11268.5	11655	11964	
Wt. of mold	กรัม.	7388.5	7388.5	7388.5	
Wt. of soil in mold	กรัม.	3880	4266.5	4575.5	
Wet Density	กรัม.	1.83	2.01	2.16	
Dry Density	กรัม.	1.70	1.87	2.00	
Mold no		1	2	3	
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	81.5	89.72	95.83	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration INCH.		Load Pressure		Load Pressure	
		(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)
0		0	0	0	0
0.025		12	41.7	41	142.4
0.05		18	62.5	67	232.7
0.075		23.5	81.6	86	298.7
0.1		28.5	99.0	102	354.3
0.125		33.5	116.4	118	409.9
0.15		37	128.5	132	458.5
0.175		42	145.9	145	503.6
0.2		46	159.8	159	552.3
0.25		54	187.6	179	621.7
0.3		61	211.9	200	694.7
0.35		68	236.2	220	764.1
0.4		75	260.5	240	833.6
0.45		83	288.3	260	903.1
0.5		90	312.6	280	972.5
% CBR at 0.1"		9.9		35.4	64.6
% CBR at 0.2"		10.7		36.8	81.5

Civil Engineering Department Prince of Songkhla University		CBR TEST (UNSOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยาฟลิวไรด์	SAMPLE NO.	1		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	หัวไธสง		
TEST BY	นายสุชาติชัย เจริญกิจ	SHEET	2	OF	2
SOIL DESCRIPT ในลูกรังจากแหล่งหัวไธสงทดสอบที่ปริมาณน้ำเหมาะสมสูงสุด					

The graph plots Resistance to Penetration in psi on the y-axis (0 to 2500) against Penetration in inches on the x-axis (0 to 0.6). Three data series are shown: a top curve (black) representing the highest resistance, a middle curve (orange) representing intermediate resistance, and a bottom curve (blue) representing the lowest resistance. All curves show an upward trend, indicating that resistance increases with penetration.

The graph plots CBR (%) on the y-axis (0.0 to 90.0) against Density in t/m³ on the x-axis (1.65 to 2.15). A single linear data series is shown with a positive slope, indicating that CBR increases as density increases. The data points are approximately: (1.70, 10.7), (1.87, 36.8), and (2.00, 81.5).

Mould No.	1	2	3
No. of Blows Per Layer	12	25	56
% CBR	10.7	35.4	81.5
Dry Density	1.70	1.87	2.00
Water Content	7.86	7.77	8.20
Percent Compaction	81.53	89.72	95.83

Civil Engineering Department		CBR TEST (UNSOAKED)			
Prince of Songkhla University					
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวของหินลูกรังด้วยน้ำยางพารา	SAMPLE NO.	2		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	ห้องโถง		
TEST BY	นายสุวิชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	2
SOIL DESCRIPT: ดินลูกรังผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 5					
Water content determination					
can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	กรัม	159.47	183.93	169.33	
Wt. can + dry soil	กรัม	154.21	177.25	163.39	
Wt. of can	กรัม	18.59	17.93	20.21	
Wt. of water	กรัม	5.26	6.68	5.94	
Wt. of dry soil	กรัม	135.62	159.32	143.18	
Water content	%	3.9	4.2	4.1	
Mold Volume	cc.	2130.6	2130.6	2130.6	
Wt. wet soil + mold	กรัม	1143.0	1156.8	1172.8	
Wt. of mold	กรัม	7134.5	7134.5	7134.5	
Wt. of soil in mold	กรัม	4295.5	4433.5	4593.5	
Wet Density	กรัม	2.02	2.08	2.16	
Dry Density	กรัม	1.94	2.00	2.07	
Mold no		1	2	3	
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	93.2	95.92	99.43	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration INCH	Load Pressure		Load Pressure		Load Pressure
	(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)	(lb) (PSI)
0	0	0	0	0	0
0.025	6	20.8	21	72.9	35 121.6
0.05	18	62.5	34	118.1	61 211.9
0.075	25	86.8	51	177.1	85 295.2
0.1	45	156.3	67	232.7	109 378.6
0.125	66	229.2	85	295.2	149 517.5
0.15	96	333.4	105	364.7	188.5 654.7
0.175	114	396.0	123	427.2	238 826.7
0.2	139	489.8	165	573.1	293.5 1019.4
0.25	175	607.8	200	694.7	353.5 1227.8
0.3	211	732.9	265	920.4	418.5 1453.6
0.35	248	861.4	320	1111.5	480 1667.2
0.4	275	955.2	375	1302.5	540 1875.6
0.45	308	1069.8	420	1458.8	580 2014.5
0.5	344	1194.8	467	1622.0	601 2087.5
% CBR at 0.1"		15.6	23.3	37.9	
% CBR at 0.2"		32.2	38.2	68.0	
Civil Engineering Department		CBR TEST (UNSOAKED)			
Prince of Songkhla University					
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวของหินลูกรังด้วยน้ำยางพารา	SAMPLE NO.	2		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	ห้องโถง		
TEST BY	นายสุวิชัย เจริญกิจ	SHEET	2	OF	2
SOIL DESCRIPT: ดินลูกรังผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 5					
Mould No.	1	2	3		
No. of Blows Per Layer	12	25	56		
% CBR	32.2	38.2	68.0		
Dry Density	1.94	2.00	2.07		
Water Content	3.88	4.19	4.15		
Percent Compaction	93.22	95.92	99.43		

Civil Engineering Department		CBR TEST (UNSOAKED)			
Prince of Songkhla University					
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวของหินลูกรังด้วยน้ำยางพารา	SAMPLE NO.	3		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	หัวโขน		
TEST BY	นายสุวิชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	2
SOIL DESCRIPT วัสดุทดสอบเป็นน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 10					
Water content determination					
can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	กรัม.	183.2	184.49	173.58	
Wt. can + dry soil	กรัม.	171.03	171.95	161.88	
Wt. of can	กรัม.	21.93	19.38	22.33	
Wt. of water	กรัม.	12.17	12.54	11.7	
Wt. of dry soil	กรัม.	149.1	152.57	139.55	
Water content	%	8.2	8.2	8.4	
Mold Volume	cc.	2130.6	2130.6	2130.6	
Wt. wet soil + mold	กรัม.	11732	11894	12094	
Wt. of mold	กรัม.	7243	7243	7243	
Wt. of soil in mold	กรัม.	4489	4651	4851	
Wet Density	กรัม.	2.11	2.18	2.28	
Dry Density	กรัม.	1.95	2.02	2.10	
Mold no		1	2	3	
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	#REF!	#REF!	#REF!	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration INCH	Load Pressure		Load Pressure		Load Pressure
	(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)	(lb) (PSI)
0	0	0	0	0	0
0.025	27	93.8	7	24.3	13 45.2
0.05	42	145.9	25	86.8	32 111.1
0.075	64	222.3	67	232.7	75 260.5
0.1	91	316.1	120	416.8	138 479.3
0.125	107	371.6	168	583.5	210 729.4
0.15	132	458.5	228	791.9	275 955.2
0.175	151	524.5	268	930.9	327 1135.8
0.2	172	597.4	318	1104.5	373 1295.6
0.25	197	684.2	388	1347.7	454 1576.9
0.3	236	819.7	432	1500.5	525 1823.5
0.35	272	944.7	476	1653.3	595 2066.6
0.4	306	1062.8	536	1861.7	658 2285.5
0.45	334	1160.1	585	2031.9	716 2486.9
0.5	378	1312.9	621	2156.9	774 2688.4
% CBR at 0.1"		31.6	41.7	47.9	
% CBR at 0.2"		39.8	73.6	86.4	
Civil Engineering Department		CBR TEST (UNSOAKED)			
Prince of Songkhla University					
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวของหินลูกรังด้วยน้ำยางพารา	SAMPLE NO.	3		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	หัวโขน		
TEST BY	นายสุวิชัย เจริญกิจ	SHEET	2	OF	2
SOIL DESCRIPT วัสดุทดสอบเป็นน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 10					
Mould No.	1	2	3		
No. of Blows Per Layer	12	25	56		
% CBR	39.8	73.6	86.4		
Dry Density	1.95	2.02	2.10		
Water Content	8.16	8.22	8.38		
Percent Compaction	#REF!	#REF!	#REF!		

Civil Engineering Department		CBR TEST (UNSOAKED)			
Prince of Songkhla University					
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวของหินลูกรังด้วยน้ำยางพารา	SAMPLE NO.	4		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	หัวไถ		
TEST BY	นายสุวิชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	2
SOIL DESCRIPT ดินลูกรังผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 15					
Water content determination					
can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	กรัม.	149.85	159.33	163.85	
Wt. can + dry soil	กรัม.	134.85	143.32	146.68	
Wt. of can	กรัม.	21.53	20.44	19.46	
Wt. of water	กรัม.	15	16.01	17.17	
Wt. of dry soil	กรัม.	113.32	122.88	127.22	
Water content	%	13.2	13.0	13.5	
Mold Volume	cc.	2105.65	2105.65	2105.65	
Wt. wet soil + mold	กรัม.	11764	11948	12095	
Wt. of mold	กรัม.	7184	7148	7153.5	
Wt. of soil in mold	กรัม.	4580	4800	4941.5	
Wet Density	กรัม.	2.18	2.28	2.35	
Dry Density	กรัม.	1.92	2.02	2.07	
Mold no		1	2	3	
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	92.3	96.87	99.31	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration INCH	Load Pressure		Load Pressure		Load Pressure
	(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)	(lb)
0	0	0	0	0	0
0.025	13	45.2	4	13.9	3
0.05	19	66.0	9	31.3	8
0.075	26	90.3	16	55.6	16
0.1	35	121.6	23	79.9	25
0.125	39	135.5	30	104.2	38
0.15	45	156.3	38	132.0	48
0.175	53	184.1	47	163.2	62
0.2	62	215.3	57	198.0	75
0.25	71	246.6	78	270.9	98
0.3	80	277.9	103	357.8	125
0.35	89	309.1	123	427.2	152
0.4	101	350.8	142	493.2	179
0.45	112	389.0	162	562.7	211
0.5	125	434.2	181	628.7	247
% CBR at 0.1"		12.2	8.0	8.7	
% CBR at 0.2"		14.4	13.2	17.4	
Civil Engineering Department		CBR TEST (UNSOAKED)			
Prince of Songkhla University					
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวของหินลูกรังด้วยน้ำยางพารา	SAMPLE NO.	4		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	หัวไถ		
TEST BY	นายสุวิชัย เจริญกิจ	SHEET	2	OF	2
SOIL DESCRIPT ดินลูกรังผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 15					
Mould No.	1	2	3		
No. of Blows Per Layer	12	25	56		
% CBR	14.4	13.2	17.4		
Dry Density	1.92	2.02	2.07		
Water Content	13.24	13.03	13.50		
Percent Compaction	92.26	96.87	99.31		

Civil Engineering Department Prince of Songkhla University		CBR TEST (UNSOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงคุณภาพดินของดินลูกรังด้วยน้ำยาพารา	SAMPLE NO.	5		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	หัวไธสง		
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญสุกิจ	SHEET	1	OF	2
SOIL DESCRIPT ดินลูกรังผสมกับน้ำยาพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 20					
Water content determination					
can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	gm.	179.54	167.84	175.39	
Wt. can + dry soil	gm.	155.45	145.4	151.55	
Wt. of can	gm.	24.43	21.59	19.43	
Wt. of water	gm.	24.09	22.44	23.84	
Wt. of dry soil	gm.	131.02	123.81	132.12	
Water content	%	18.4	18.1	18.0	
Mold Volume	cc.	2194.49	2105.48	2108.83	
Wt. wet soil + mold	gm.	11699	11852	12032	
Wt. of mold	gm.	7249	7193	7283	
Wt. of soil in mold	gm.	4450	4659	4749	
Wet Density	gm.	2.03	2.21	2.25	
Dry Density	gm.	1.71	1.87	1.91	
Mold no		1	2	3	
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	82.3	89.97	91.63	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration INCH.	Load Pressure		Load Pressure		Load Pressure
	(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)	(lb)
0	0	0	0	0	0
0.025	1.5	5.2	8.5	29.5	11
0.05	4.5	15.6	15	52.1	22.5
0.075	6.5	22.6	20	69.5	30
0.1	8.5	29.5	24	83.4	36.5
0.125	10	34.7	27.5	95.5	43
0.15	12	41.7	30	104.2	49
0.175	13.5	46.9	33	114.6	54
0.2	14	48.6	35	121.6	59
0.25	16	55.6	39	135.5	67
0.3	18	62.5	42.5	147.6	73
0.35	19.5	67.7	45.5	158.0	78
0.4	21.5	74.7	48	166.7	83.5
0.45	23	79.9	51	177.1	88.5
0.5	24.5	85.1	54	187.6	93
% CBR at 0.1"		3.0	8.3	12.7	
% CBR at 0.2"		3.2	8.1	13.7	
Civil Engineering Department Prince of Songkhla University		CBR TEST (UNSOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงคุณภาพดินของดินลูกรังด้วยน้ำยาพารา	SAMPLE NO.	5		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	หัวไธสง		
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญสุกิจ	SHEET	2	OF	2
SOIL DESCRIPT ดินลูกรังผสมกับน้ำยาพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 20					
Mould No.	1	2	3		
No. of Blows Per Layer	12	25	56		
% CBR	3.2	8.3	13.7		
Dry Density	1.71	1.87	1.91		
Water Content	18.39	18.12	18.04		
Percent Compaction	82.27	89.97	91.63		

Civil Engineering Department Prince of Songkha University		CBR TEST (UNSOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวจราจรชั้นรองผิวจราจร	SAMPLE NO.	1		
LOCATION	พื้นที่ปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	ห้องโถง		
TEST BY	นายสุชาติชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	2
SOIL DESCRIPTION: ดินลูกรังจากแหล่งที่อื่นโดยทดสอบที่ปริมาณน้ำที่มาตรฐานสูงสุด ทำการแฉก 7 วันก่อนทดสอบ					
Water content determination					
Can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	gm.	167.34	155.83	184.34	
Wt. can + dry soil	gm.	156.31	145.89	172.03	
Wt. of can	gm.	18.39	19.49	17.37	
Wt. of water	gm.	11.03	9.94	12.31	
Wt. of dry soil	gm.	137.92	126.4	154.66	
Water content	%	8.0	7.9	8.0	
Mold Volume	cc.	2154.04	2104.59	2148.76	
Wt. wet soil + mold	gm.	11764	11909	12044	
Wt. of mold	gm.	7204	7204	7204	
Wt. of soil in mold	gm.	4560	4705	4840	
Wet Density	gm.	2.12	2.24	2.25	
Dry Density	gm.	1.96	2.07	2.09	
Mold no		1	2	3	
Wt. of Hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	94.1	99.55	100.21	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration INCH		Load Pressure		Load Pressure	
		(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)
0		0	0	0	0
0.025		13	45.2	30	104.2
0.05		19	66.0	60	208.4
0.075		23	79.9	85	295.2
0.1		29	100.7	100	347.3
0.125		32	111.1	120	416.8
0.15		38	132.0	130	451.5
0.175		41	142.4	144	500.2
0.2		46	159.8	160	555.7
0.25		54	187.6	180	625.2
0.3		62	215.3	199	691.2
0.35		70	243.1	219	760.7
0.4		75	260.5	235	816.2
0.45		82	284.8	254	882.2
0.5		89	309.1	278	965.6
% CBR at 0.1"		10.1		34.7	64.3
% CBR at 0.2"		10.7		37.0	80.8
Civil Engineering Department Prince of Songkha University		CBR TEST (UNSOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวจราจรชั้นรองผิวจราจร	SAMPLE NO.	1		
LOCATION	พื้นที่ปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	ห้องโถง		
TEST BY	นายสุชาติชัย เจริญกิจ	SHEET	2	OF	2
SOIL DESCRIPTION: ดินลูกรังจากแหล่งที่อื่นโดยทดสอบที่ปริมาณน้ำที่มาตรฐานสูงสุด ทำการแฉก 7 วันก่อนทดสอบ					
Mould No.	1	2	3		
No. of Blows Per Layer	12	25	56		
% CBR	10.7	34.7	80.8		
Dry Density	1.96	2.07	2.09		
Water Content	8.00	7.86	7.96		
Percent Compaction	94.15	99.55	100.21		

Civil Engineering Department Prince of Songkha University		CBR TEST (UNSOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวจราจรในเขตเมืองบ้านบางนา	SAMPLE NO.	2		
LOCATION	พื้นที่บริเวณถนนสาย 1	SOURCE	ห้องโถง		
TEST BY	นายสุชาติชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	2
SOIL DESCRIPTION: วัสดุร่วนปนทรายพาหะรวมขนาดต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร 7 วัตุอบทดสอบ					
Water content determination					
Can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	gm.	182.2	159.56	153.85	
Wt. can + dry soil	gm.	176.9	155.01	149.85	
Wt. of can	gm.	20.4	18.49	21.3	
Wt. of water	gm.	5.3	4.55	4	
Wt. of dry soil	gm.	156.5	136.52	128.55	
Water content	%	3.4	3.3	3.1	
Mold Volume	cc.	2158.653422	2158.653422	2158.653422	
Wt. wet soil + mold	gm.	5340	5529	5653	
Wt. of mold	gm.	556	539	555	
Wt. of soil in mold	gm.	4784	4990	5098	
Wet Density	gm.	2.22	2.31	2.36	
Dry Density	gm.	2.14	2.24	2.29	
Mold no		1	2	3	
Wt. of Hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	103.0	107.45	110.01	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration INCH		Load Pressure		Load Pressure	
		(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)
0		0	0	0	0
0.025		28	97.3	35	121.6
0.05		60	208.4	60	208.4
0.075		110	382.1	115	399.4
0.1		176	611.3	198	687.7
0.125		218	757.2	239	830.1
0.15		253	878.8	275	955.2
0.175		287	996.8	308	1069.8
0.2		318	1104.5	343	1191.4
0.25		366	1271.2	380	1319.9
0.3		413	1424.5	429	1490.1
0.35		451	1566.5	497	1726.2
0.4		484	1681.1	539	1872.1
0.45		514	1785.3	548	1903.4
0.5		550	1910.3	598	2077.1
% CBR at 0.1"		61.1		68.8	70.2
% CBR at 0.2"		73.6		79.4	97.0
Civil Engineering Department Prince of Songkha University		CBR TEST (UNSOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวจราจรในเขตเมืองบ้านบางนา	SAMPLE NO.	2		
LOCATION	พื้นที่บริเวณถนนสาย 1	SOURCE	ห้องโถง		
TEST BY	นายสุชาติชัย เจริญกิจ	SHEET	2	OF	2
SOIL DESCRIPTION: วัสดุร่วนปนทรายพาหะรวมขนาดต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร 7 วัตุอบทดสอบ					
Mould No.	1	2	3		
No. of Blows Per Layer	12	25	56		
% CBR	73.6	79.4	97.0		
Dry Density	2.14	2.24	2.29		
Water Content	3.39	3.33	3.11		
Percent Compaction	102.96	107.45	110.01		

Civil Engineering Department Prince of Songkha University		CBR TEST (UNSOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวจราจรบริเวณหน้าอาคาร	SAMPLE NO.	3		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	พื้นถนน		
TEST BY	นายสุชาติชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	2
SOIL DESCRIPTION: ดินลูกรังผสมกับน้ำยาฟลายแอสชต์จากส่วนร้อยละ 10 ที่กำหนด 7 วันก่อนทดสอบ					
Water content determination					
Can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	gm.	180.1	188.1	196.1	
Wt. can + dry soil	gm.	174	181.62	189.64	
Wt. of can	gm.	19.8	22	21.8	
Wt. of water	gm.	6.1	6.48	6.66	
Wt. of dry soil	gm.	154.2	159.62	167.64	
Water content	%	4.0	4.1	4.0	
Mold Volume	cc.	2158.653422	2158.653422	2158.653422	
Wt. wet soil + mold	gm.	4972	5286	5314	
Wt. of mold	gm.	558	556	558	
Wt. of soil in mold	gm.	4414	4730	4756	
Wet Density	gm.	2.04	2.19	2.20	
Dry Density	gm.	1.97	2.11	2.12	
Mold no		1	2	3	
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	94.5	101.14	101.78	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration INCH		Load Pressure		Load Pressure	
		(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)
0		0	0	0	0
0.025		15	52.1	19.5	67.7
0.05		28	97.3	38	132.0
0.075		39	135.5	55	191.0
0.1		51	177.1	73	253.6
0.125		61	211.9	89	309.1
0.15		72	250.1	104	361.2
0.175		83	288.3	120	416.8
0.2		93	323.0	134	465.4
0.25		112	389.0	163	566.2
0.3		129	448.1	190	659.9
0.35		147	510.6	214	743.5
0.4		163	566.2	238	826.7
0.45		178	618.3	285	989.9
0.5		185	642.6	289	1003.8
% CBR at 0.1"		17.7	25.4	33.7	
% CBR at 0.2"		21.5	31.0	41.7	
Civil Engineering Department Prince of Songkha University		CBR TEST (UNSOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวจราจรบริเวณหน้าอาคาร	SAMPLE NO.	3		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	พื้นถนน		
TEST BY	นายสุชาติชัย เจริญกิจ	SHEET	2	OF	2
SOIL DESCRIPTION: ดินลูกรังผสมกับน้ำยาฟลายแอสชต์จากส่วนร้อยละ 10 ที่กำหนด 7 วันก่อนทดสอบ					
Mould No.	1	2	3		
No. of Blows Per Layer	12	25	56		
% CBR	21.5	31.0	41.7		
Dry Density	1.97	2.11	2.12		
Water Content	3.96	4.06	3.97		
Percent Compaction	94.48	101.14	101.78		

Civil Engineering Department Prince of Songkha University		CBR TEST (UNSOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงถนนลูกรังในชุมชนบ้านท่าเรือ	SAMPLE NO.	4		
LOCATION	พื้นที่บริเวณถนนลูกรัง	SOURCE	ท่าเรือ		
TEST BY	นายสุวิชัย เจริญศิริ	SHEET	1	OF	2
SOIL DESCRIPTION: ดินลูกรังปนทรายปนโคลนความชื้น 15% หนักแน่น 7 วันก่อนทดสอบ					
Water content determination					
Can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	gm.	188.8	225.5	241.2	
Wt. can + dry soil	gm.	178.12	211.51	224.8	
Wt. of can	gm.	22.5	21.8	20.4	
Wt. of water	gm.	10.68	13.99	16.4	
Wt. of dry soil	gm.	155.62	189.71	204.4	
Water content	%	6.9	7.4	8.0	
Mold Volume	cc.	2158.653422	2158.653422	2158.653422	
Wt. wet soil + mold	gm.	5316	5260	5450	
Wt. of mold	gm.	538	544	550	
Wt. of soil in mold	gm.	4778	4716	4900	
Wet Density	gm.	2.21	2.18	2.27	
Dry Density	gm.	2.07	2.03	2.10	
Mold no		1	2	3	
Wt. of Hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	99.5	97.73	100.93	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration INCH		Load Pressure		Load Pressure	
		(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)
0		0	0	0	0
0.025		7	24.3	3	10.4
0.05		9	31.3	4	13.9
0.075		11.5	39.9	5.5	19.1
0.1		14	48.6	7	24.3
0.125		16	55.6	9	31.3
0.15		20.5	71.2	10.5	36.5
0.175		23.5	81.6	12	41.7
0.2		26	90.3	14	48.6
0.25		32.5	112.9	18	62.5
0.3		38	132.0	21	72.9
0.35		44	152.8	25	86.8
0.4		52	180.6	28	97.3
0.45		60	208.4	32.5	112.9
0.5		68	236.2	38	132.0
% CBR at 0.1"		4.9		2.4	4.5
% CBR at 0.2"		6.0		3.2	5.4
Civil Engineering Department Prince of Songkha University		CBR TEST (UNSOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงถนนลูกรังในชุมชนบ้านท่าเรือ	SAMPLE NO.	4		
LOCATION	พื้นที่บริเวณถนนลูกรัง	SOURCE	ท่าเรือ		
TEST BY	นายสุวิชัย เจริญศิริ	SHEET	2	OF	2
SOIL DESCRIPTION: ดินลูกรังปนทรายปนโคลนความชื้น 15% หนักแน่น 7 วันก่อนทดสอบ					
Mould No.		1	2	3	
No. of Blows Per Layer		12	25	56	
% CBR		6.0	3.2	5.4	
Dry Density		2.07	2.03	2.10	
Water Content		6.86	7.37	8.02	
Percent Compaction		99.48	97.73	100.93	

Civil Engineering Department Prince of Songkha University		CBR TEST (UNSOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวจราจรบริเวณหน้าอาคาร	SAMPLE NO.	5		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	ห้องโถง		
TEST BY	นายสุชาติชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	2
SOIL DESCRIPTION: ดินลูกรังผสมกับน้ำยาฟลายแอสชต์จากส่วนร้อยละ 20 ทั้งหมดใน 7 วันก่อนทดสอบ					
Water content determination					
Can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	gm.	207	225.1	236.1	
Wt. can + dry soil	gm.	195.43	211.53	221.67	
Wt. of can	gm.	21.1	22.2	20.4	
Wt. of water	gm.	11.57	13.57	14.43	
Wt. of dry soil	gm.	174.33	189.33	201.27	
Water content	%	6.6	7.2	7.2	
Mold Volume	cc.	2158.653422	2158.653422	2158.653422	
Wt. wet soil + mold	gm.	5350	5348	5360	
Wt. of mold	gm.	554	550	552	
Wt. of soil in mold	gm.	4796	4798	4808	
Wet Density	gm.	2.22	2.22	2.23	
Dry Density	gm.	2.08	2.07	2.08	
Mold no		1	2	3	
Wt. of Hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	100.1	99.62	99.82	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration INCH		Load Pressure		Load Pressure	
		(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)
0		0	0	0	0
0.025		2	6.9	3.5	12.2
0.05		4	13.9	6.5	22.6
0.075		6	20.8	9	31.3
0.1		8	27.8	12	41.7
0.125		10	34.7	15	52.1
0.15		10.5	36.5	20	69.5
0.175		11	38.2	23	79.9
0.2		12.5	43.4	28	97.3
0.25		16	55.6	35	121.6
0.3		18.5	64.3	44	152.8
0.35		22	76.4	53	184.1
0.4		26	90.3	65	225.8
0.45		29	100.7	69	239.7
0.5		34	118.1	73	253.6
% CBR at 0.1"		2.8		4.2	
% CBR at 0.2"		2.9		6.5	
Civil Engineering Department Prince of Songkha University		CBR TEST (UNSOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวจราจรบริเวณหน้าอาคาร	SAMPLE NO.	5		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	ห้องโถง		
TEST BY	นายสุชาติชัย เจริญกิจ	SHEET	2	OF	2
SOIL DESCRIPTION: ดินลูกรังผสมกับน้ำยาฟลายแอสชต์จากส่วนร้อยละ 20 ทั้งหมดใน 7 วันก่อนทดสอบ					
Mould No.	1	2	3		
No. of Blows Per Layer	12	25	56		
% CBR	2.9	4.2	4.6		
Dry Density	2.08	2.07	2.08		
Water Content	6.64	7.17	7.17		
Percent Compaction	100.07	99.62	99.82		

ภาคผนวก จ
ผลการทดสอบการหาค่าซีพียูแบบแช่น้ำ

Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)			
Prince of Songkhla University		SAMPLE NO. 1			
PROJECT การปรับปรุงถนนผิวจราจรที่สถานีวิทยุพรทิว		SOURCE ใต้ไหล่			
LOCATION ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน		SHEET 1 OF 2			
TEST BY นายสุชาติ ศรีภูกิจ		SOIL DESCRIPT ดินลูกรังปนทรายอ่อนที่ชั้นผิวหน้าของลูกรัง			
Water content determination					
can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	gm.	155.87	148.03	146.85	
Wt. can + dry soil	gm.	144.94	138.10	136.78	
Wt. of can	gm.	14.64	15.71	13.74	
Wt. of water	gm.	10.93	9.93	10.07	
Wt. of dry soil	gm.	130.3	122.39	123.02	
Water content	%	8.4	8.1	8.2	
Mold Volume	cc.	219.33	219.75	219.65	
Wt. wet soil + mold	gm.	11675.00	11795.50	11954.00	
Wt. of mold	gm.	7388.50	7388.50	7388.50	
Wt. of soil in mold	gm.	4286.5	4407	4565.5	
Wet Density	gm.	2.02	2.09	2.17	
Dry Density	gm.	1.87	1.93	2.00	
Mold no		1	2	3	
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	89.6	92.84	96.26	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration - INCH		Load Pressure		Load Pressure	
		(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)
0		0	0	0	0
0.025		5.5	19.1	12	41.7
0.05		12.5	43.4	21.5	74.7
0.075		17.5	60.8	31	107.7
0.1		21.5	74.7	39.5	137.2
0.125		25	86.8	47	163.2
0.15		28.5	99.0	55.5	192.8
0.175		31	107.7	63	218.8
0.2		33.5	116.4	69.5	241.4
0.25		38.5	133.7	84	291.8
0.3		43.5	151.1	100	347.3
0.35		48.5	168.5	112.5	390.8
0.4		54	187.6	122	423.7
0.45		59	204.9	130	451.5
0.5		64	222.3	139	482.8
% CBR at 0.1"		7.5		13.7	
% CBR at 0.2"		7.8		16.1	

Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)			
Prince of Songkhla University		SAMPLE NO. 1			
PROJECT การปรับปรุงถนนผิวจราจรที่สถานีวิทยุพรทิว		SOURCE ใต้ไหล่			
LOCATION ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน		SHEET 2 OF 2			
TEST BY นายสุชาติ ศรีภูกิจ		SOIL DESCRIPT ดินลูกรังปนทรายอ่อนที่ชั้นผิวหน้าของลูกรัง ทำการบ่ม 7 วันก่อนทดสอบ			
Mold No.		1	2	3	
No. of Blows Per Layer		12	25	56	
% CBR		7.8	13.7	52.3	
Dry Density		1.87	1.93	2.00	
Water Content		8.39	8.11	8.19	
Percent Compaction		89.63	92.84	96.26	

Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)				
Prince of Songkhla University		SAMPLE NO. 2				
PROJECT	การปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมกับท่าอากาศยาน	SOURCE ทุ่งไหล่				
LOCATION	พื้นที่ก่อสร้างถนน	SHEET 1 OF 2				
TEST BY	นายสุชาติ ศรีสุกิจ	SHEET 1 OF 2				
SOIL DESCRIPTION ทรายร่วนปนทรายปนดินเหนียวสีน้ำตาลปนละเอียด						
Water content determination						
Can no.		1	2	3		
Wt. can + wet soil	gm.	158.65	153.55	183.22		
Wt. can + dry soil	gm.	152.34	148.32	176.85		
Wt. of can	gm.	23.11	25.84	22.55		
Wt. of water	gm.	6.31	5.23	6.37		
Wt. of dry soil	gm.	129.23	122.48	154.3		
Water content	%	4.9	4.3	4.1		
Mold Volume	cc.	2158.653422	2158.653422	2158.653422		
Wt. wet soil + mold	gm.	12014.3	12129.5	12290		
Wt. of mold	gm.	7403	7403	7403		
Wt. of soil in mold	gm.	4611.5	4726.5	4887		
Wet Density	gm	2.14	2.19	2.26		
Dry Density	gm	2.04	2.10	2.17		
Mold no		1	2	3		
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5		
No of Layer		3	3	3		
Blows per Layer		12	25	56		
Percent compaction	%	97.8	100.86	104.43		
C.B.R Load Test Data						
Mold No		1	2	3		
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10		
Penetration (in.)	Load Pressure	Load Pressure		Load Pressure		
		(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)	(lb)
0	0	0	0	0	0	
0.025	7	24.3	10	34.7	11	38.2
0.05	15	52.1	21	72.9	24	83.4
0.075	27	93.8	31.5	109.4	45	156.3
0.1	45	156.3	43	149.4	75.5	262.2
0.125	50	173.7	53	184.1	95.5	331.7
0.15	64	222.3	64	222.3	121	420.3
0.175	75	260.5	74	257.0	142	493.2
0.2	86	298.7	90	312.6	167	580.0
0.25	117	406.4	121	420.3	193	670.4
0.3	131	455.0	153	531.4	232	805.8
0.35	151.5	526.2	183	635.6	259	899.6
0.4	172	597.4	209	725.9	279	969.1
0.45	180	625.2	230	798.9	307.5	1068.1
0.5	194	673.8	253	878.8	328	1139.3
% CBR at 0.1"		15.6	14.9	26.2		
% CBR at 0.2"		19.9	20.8	38.7		
Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)				
Prince of Songkhla University		SAMPLE NO. 2				
PROJECT	การปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมกับท่าอากาศยาน	SOURCE ทุ่งไหล่				
LOCATION	พื้นที่ก่อสร้างถนน	SHEET 2 OF 2				
TEST BY	นายสุชาติ ศรีสุกิจ	SHEET 2 OF 2				
SOIL DESCRIPTION ทรายร่วนปนทรายปนดินเหนียวสีน้ำตาลปนละเอียด ฟ้าฟ้าปน 7 ไร่ดินผสม						
Mold No.		1	2	3		
No. of Blows Per Layer		12	25	56		
% CBR		19.9	20.8	38.7		
Dry Density		2.04	2.10	2.17		
Water Content		4.88	4.27	4.13		
Percent Compaction		97.83	100.86	104.43		

Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)			
Prince of Songkhla University		SAMPLE NO. 3			
PROJECT	การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร	SOURCE ทุ่งไผ่			
LOCATION	พื้นที่โครงการถนน	SHEET 1 OF 2			
TEST BY	นายสุชาติ ศรีสุกิจ	SHEET 1 OF 2			
SOIL DESCRIPTION วัสดุถมพื้นผิวจราจรหนาแน่น 10 ชั้นหนา 10 ซม.					
Water content determination					
can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	gm.	186.59	177.9	170.93	
Wt. can + dry soil	gm.	173.93	165.27	159.21	
Wt. of can	gm.	19.55	23.95	21.92	
Wt. of water	gm.	12.66	12.63	11.72	
Wt. of dry soil	gm.	154.38	141.32	137.29	
Water content	%	8.2	8.9	8.5	
Mold Volume	cc.	2158.653422	2158.653422	2158.653422	
Wt. wet soil + mold	gm.	11974	12126	12306	
Wt. of mold	gm.	7368	7368	7368	
Wt. of soil in mold	gm.	4606	4758	4938	
Wet Density	gm	2.13	2.20	2.29	
Dry Density	gm	1.97	2.02	2.11	
Mold no		1	2	3	
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	94.7	97.18	101.23	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration - INCH		Load Pressure		Load Pressure	
		(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)
0		0	0	0	0
0.025		6	20.8	13	45.2
0.05		12	41.7	26	90.3
0.075		18	62.5	40	138.9
0.1		25	86.8	63.5	220.6
0.125		39	135.5	89	309.1
0.15		68	236.2	110	382.1
0.175		90	312.6	144.5	501.9
0.2		109.5	380.3	173	600.9
0.25		126	437.6	200	694.7
0.3		140	486.3	219	760.7
0.35		160	555.7	241	837.1
0.4		183	635.6	260	903.1
0.45		198	687.7	279	969.1
0.5		217.5	755.5	301	1065.5
% CBR at 0.1"		8.7		22.1	
% CBR at 0.2"		25.4		60.1	

Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)			
Prince of Songkhla University		SAMPLE NO. 3			
PROJECT	การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร	SOURCE ทุ่งไผ่			
LOCATION	พื้นที่โครงการถนน	SHEET 2 OF 2			
TEST BY	นายสุชาติ ศรีสุกิจ	SHEET 2 OF 2			
SOIL DESCRIPTION วัสดุถมพื้นผิวจราจรหนาแน่น 10 ชั้นหนา 7 ซม.รวม 2 ซม.					
Mould No.		1	2	3	
No. of Blows Per Layer		12	25	56	
% CBR		25.4	60.1	57.7	
Dry Density		1.97	2.02	2.11	
Water Content		8.20	8.94	8.54	
Percent Compaction		94.72	97.18	101.23	

Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)				
Prinice of Songkhla University		SAMPLE NO. 4				
PROJECT (การปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมกับท่าอากาศยาน)		SOURCE วิทยาลัย				
LOCATION (ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน)		SHEET 1 OF 2				
TEST BY นายสุชาติ ศรีสุกิจ		DATE				
SOIL DESCRIPT (ดินร่วนปนทรายที่พรวนระยะที่ลึกกว่าชั้น 15)						
Water content determination						
Can no.		1	2	3		
Wt. can + wet soil	gm.	96.65	75.23	85.83		
Wt. can + dry soil	gm.	88.65	70.41	80.73		
Wt. of can	gm.	15.75	14.73	13.83		
Wt. of water	gm.	8	4.82	5.1		
Wt. of dry soil	gm.	72.9	55.68	66.9		
Water content	%	11.0	8.7	7.6		
Mold Volume	cc.	2108.75	2108.75	2108.75		
Wt. wet soil + mold	gm.	11856	11943.5	12152		
Wt. of mold	gm.	7388.5	7388.5	7388.5		
Wt. of soil in mold	gm.	4467.5	4555	4763.5		
Wet Density	gm.	2.12	2.16	2.26		
Dry Density	gm.	1.91	1.99	2.10		
Mold no		1	2	3		
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5		
No of Layer		3	3	3		
Blows per Layer		12	25	56		
Percent compaction	%	91.7	95.48	100.81		
C.B.R Load Test Data						
Mold No		1	2	3		
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10		
Penetration (inch)	Load Pressure		Load Pressure		Load Pressure	
	(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)
0	0	0	0	0	0	
0.025	6	20.8	19	66.0	31	107.7
0.05	12	41.7	42	145.9	55	191.0
0.075	18	62.5	65.5	227.5	92	319.5
0.1	24.5	85.1	94.5	328.2	121.5	422.0
0.125	31	107.7	120	416.8	145	503.6
0.15	38	132.0	155.5	540.1	160	555.7
0.175	45	156.3	163	566.2	175	607.8
0.2	51.5	178.9	171.5	595.7	226	785.0
0.25	55	191.0	184.5	640.8	283	983.0
0.3	61	211.9	201	698.1	331	1149.7
0.35	67	232.7	212	736.3	384.5	1335.5
0.4	71	246.6	218.5	758.9	448	1556.1
0.45	76	264.0	229	795.4	495	1719.3
0.5	79	274.4	238	826.7	502.5	1745.4
% CBR at 0.1"		8.5	32.8	42.2		
% CBR at 0.2"		11.9	39.7	52.3		
Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)				
Prinice of Songkhla University		SAMPLE NO. 4				
PROJECT (การปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมกับท่าอากาศยาน)		SOURCE วิทยาลัย				
LOCATION (ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน)		SHEET 2 OF 2				
TEST BY นายสุชาติ ศรีสุกิจ		DATE				
SOIL DESCRIPT (ดินร่วนปนทรายที่พรวนระยะที่ลึกกว่าชั้น 15 ชั้นที่ 7, ฐานรองถนน)						
Mould No.		1	2	3		
No. of Blows Per Layer		12	25	56		
% CBR		11.9	39.7	52.3		
Dry Density		1.91	1.99	2.10		
Water Content		10.97	8.66	7.62		
Percent Compaction		91.69	95.48	100.81		

Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)				
Prinice of Songkhla University		SAMPLE NO. 5				
PROJECT การปรับปรุงถนนผิวจราจรและผิวทางเท้า		SOURCE วิทยาลัย				
LOCATION วิทยาลัยสงขลานครินทร์		SHEET 1 OF 2				
TEST BY นายสุชาติ ศรีสุกิจ		SHEET 1 OF 2				
SOIL DESCRIPT ทรายร่วนปนทรายพาหุกรรมะพีลี่จำนวนชั้น 20						
Water content determination						
can no.		1	2	3		
Wt. can + wet soil	gm.	125.02	112.55	107.56		
Wt. can + dry soil	gm.	108.52	99.14	95.18		
Wt. of can	gm.	14.41	15.69	13.65		
Wt. of water	gm.	16.5	13.41	12.38		
Wt. of dry soil	gm.	94.11	83.45	81.53		
Water content	%	17.5	16.1	15.2		
Mold Volume	cc.	2105.65	2108.75	2108.75		
Wt. wet soil + mold	gm.	11890	11688	11890		
Wt. of mold	gm.	8080	7388.5	7388.5		
Wt. of soil in mold	gm.	3810	4299.5	4501.5		
Wet Density	gm	1.81	2.04	2.13		
Dry Density	gm	1.54	1.76	1.85		
Mold no		1	2	3		
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5		
No of Layer		3	3	3		
Blows per Layer		12	25	56		
Percent compaction	%	73.9	84.37	89.01		
C.B.R Load Test Data						
Mold No		1	2	3		
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10		
Penetration - INCH	Load Pressure		Load Pressure		Load Pressure	
	(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)
0	0	0	0	0	0	
0.025	7	24.3	30	104.2	24	83.4
0.05	14.5	50.4	50	173.7	45	156.3
0.075	19	66.0	65	225.8	61	211.9
0.1	22	76.4	76	264.0	72	250.1
0.125	25	86.8	86.5	300.4	82	284.8
0.15	27	93.8	92	319.5	92	319.5
0.175	28.5	99.0	98	340.4	102	354.3
0.2	33	114.6	105	364.7	112	389.0
0.25	34	118.1	111	385.5	128.5	446.3
0.3	36	125.0	121	420.3	145	503.6
0.35	38	132.0	128.5	446.3	159	552.3
0.4	40	138.9	140	486.3	170	590.5
0.45	43	149.4	142	493.2	190	659.9
0.5	47	163.2	185	593.6	210	729.4
% CBR at 0.1"		7.6	26.4	25.0		
% CBR at 0.2"		7.6	24.3	25.9		
Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)				
Prinice of Songkhla University		SAMPLE NO. 5				
PROJECT การปรับปรุงถนนผิวจราจรและผิวทางเท้า		SOURCE วิทยาลัย				
LOCATION วิทยาลัยสงขลานครินทร์		SHEET 2 OF 2				
TEST BY นายสุชาติ ศรีสุกิจ		SHEET 2 OF 2				
SOIL DESCRIPT ทรายร่วนปนทรายพาหุกรรมะพีลี่จำนวนชั้น 20 ที่กรม 7 ฐานรวม 20						
Mould No.		1	2	3		
No. of Blows Per Layer		12	25	56		
% CBR		7.6	26.4	25.9		
Dry Density		1.54	1.76	1.85		
Water Content		17.55	16.07	15.18		
Percent Compaction		73.94	84.37	89.01		

Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)			
Prince of Songkhla University					
PROJECT	การปรับปรุงถนนบิตูเมนที่โรงเรียนตำรวจพราม	SAMPLE NO.	1		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	หัวโฮน		
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	2
SOIL DESCRIPT ดินลูกรังจากแหล่งหัวโฮนทดสอบที่ปริมาณน้ำเหมาะสมที่สุด ทำการบ่ม 7 วัน ก่อนชั่งน้ำ					
Water content determination					
Can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	gm.	159.44	135.54	159.82	
Wt. can + dry soil	gm.	148.74	126.15	148.71	
Wt. of can	gm.	16.32	14.99	13.42	
Wt. of water	gm.	10.7	9.39	11.11	
Wt. of dry soil	gm.	132.42	111.16	135.29	
Water content	%	8.1	8.4	8.2	
Mold Volume	cc.	2119.33	2108.75	2105.65	
Wt. wet soil + mold	gm.	11704	11854	12024	
Wt. of mold	gm.	7387	7481.5	8080.5	
Wt. of soil in mold	gm.	4317	4372.5	3943.5	
Wet Density	gm.	2.04	2.07	1.87	
Dry Density	gm.	1.88	1.91	1.73	
Mold no		1	2	3	
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	90.5	91.83	83.13	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration INCH.		Load Pressure		Load Pressure	
		(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)
0		0	0	0	0
0.025		5.5	19.1	11	38.2
0.05		12	41.7	21	72.9
0.075		18	62.5	32.5	112.9
0.1		22	76.4	41	142.4
0.125		26	90.3	46	159.8
0.15		29	100.7	54	187.6
0.175		32	111.1	64	222.3
0.2		35	121.6	70.5	244.9
0.25		37	128.5	84.5	293.5
0.3		42.5	147.6	101	350.8
0.35		47	163.2	111	385.5
0.4		54	187.6	121	420.3
0.45		60.5	210.1	131	455.0
0.5		63	218.8	141	489.7
% CBR at 0.1"		7.6	14.2	33.3	
% CBR at 0.2"		8.1	16.3	43.8	
Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)			
Prince of Songkhla University					
PROJECT	การปรับปรุงถนนบิตูเมนที่โรงเรียนตำรวจพราม	SAMPLE NO.	1		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	หัวโฮน		
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ	SHEET	2	OF	2
SOIL DESCRIPT ดินลูกรังจากแหล่งหัวโฮนทดสอบที่ปริมาณน้ำเหมาะสมที่สุด ทำการบ่ม 7 วัน ก่อนชั่งน้ำ					
Mold No.		1	2	3	
No. of Blows Per Layer		12	25	56	
% CBR		8.1	16.3	43.8	
Dry Density		1.88	1.91	1.73	
Water Content		8.08	8.45	8.21	
Percent Compaction		90.52	91.83	83.13	

Civil Engineering Department Prince of Songkhla University		CBR TEST (SOAKED)				
PROJECT	การปรับปรุงถนนบิตูเมนที่ของหินกรวดด้วยน้ำยางพารา	SAMPLE NO.	2			
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	ท้ายโลน			
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	2	
SOIL DESCRIPT ดินลูกรังผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 5 ที่ทำการบน 7 วัน ก่อนผสมน้ำ						
Water content determination						
can no.		1	2	3		
Wt. can + wet soil	gm.	159.44	140.22	152.58		
Wt. can + dry soil	gm.	153.78	134.99	147.20		
Wt. of can	gm.	24.56	21.22	22.28		
Wt. of water	gm.	5.66	5.23	5.38		
Wt. of dry soil	gm.	129.22	113.77	124.92		
Water content	%	4.4	4.6	4.3		
Mold Volume	cc.	2158.65	2158.65	2158.65		
Wt. wet soil + mold	gm.	1195.7	1209.1	1225.6		
Wt. of mold	gm.	736.8	736.8	736.8		
Wt. of soil in mold	gm.	458.9	472.3	488.8		
Wet Density	gm.	2.13	2.19	2.26		
Dry Density	gm.	2.04	2.09	2.17		
Mold no		1	2	3		
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5		
No of Layer		3	3	3		
Blows per Layer		12	25	56		
Percent compaction	%	97.8	100.47	104.28		
C.B.R Load Test Data						
Mold No		1	2	3		
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10		
Penetration INCH.	Load Pressure		Load Pressure		Load Pressure	
	(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)
0	0	0	0	0	0	
0.025	8	27.8	11	38.2	14	48.6
0.05	11	38.2	21	72.9	25	86.8
0.075	16	55.6	30	104.2	37.5	130.3
0.1	20	69.5	39	135.5	50	173.7
0.125	23	79.9	46	159.8	63	218.8
0.15	29.5	102.5	56	194.5	73	253.6
0.175	33.5	116.4	62	215.3	90	312.6
0.2	38	132.0	70	243.1	102	354.3
0.25	45	156.3	95	330.0	129	448.1
0.3	52	180.6	115	399.4	156	541.8
0.35	60	208.4	138	479.3	183	635.6
0.4	70	243.1	166.5	578.3	201	698.1
0.45	81	281.3	169	587.0	233	809.3
0.5	90	312.6	180	625.2	265	920.4
% CBR at 0.1"		6.9	13.5	17.4		
% CBR at 0.2"		8.8	16.2	23.6		
Civil Engineering Department Prince of Songkhla University		CBR TEST (SOAKED)				
PROJECT	การปรับปรุงถนนบิตูเมนที่ของหินกรวดด้วยน้ำยางพารา	SAMPLE NO.	2			
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	ท้ายโลน			
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ	SHEET	2	OF	2	
SOIL DESCRIPT ดินลูกรังผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 5 ที่ทำการบน 7 วัน ก่อนผสมน้ำ						
Mold No.		1	2	3		
No. of Blows Per Layer		12	25	56		
% CBR		8.8	16.2	23.6		
Dry Density		2.04	2.09	2.17		
Water Content		4.38	4.80	4.31		
Percent Compaction		97.82	100.47	104.28		


Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)			
Prince of Songkhla University					
PROJECT	การปรับปรุงถนนบดหินของพื้นที่ถนนบางพาด	SAMPLE NO.	3		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	พื้ชโยน		
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	2
SOIL DESCRIPT: ดินลูกรังผสมกับน้ำยาพาธาธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 10 ทำการบ่ม 7 วัน ก่อนเข็น					
Water content determination					
can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	gm.	179.8	197.5	168.8	
Wt. can + dry soil	gm.	173.2	190.9	163.4	
Wt. of can	gm.	19.8	22	21.8	
Wt. of water	gm.	6.6	6.6	5.4	
Wt. of dry soil	gm.	153.4	168.9	141.6	
Water content	%	4.3	3.9	3.8	
Mold Volume	cc.	2158.65	2158.65	2158.65	
Wt. wet soil + mold	gm.	5320	5270	5596	
Wt. of mold	gm.	548	556	550	
Wt. of soil in mold	gm.	4772	4714	5046	
Wet Density	gm.	2.21	2.18	2.34	
Dry Density	gm.	2.12	2.10	2.25	
Mold no		1	2	3	
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	101.8	100.94	108.15	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration INCH.		Load Pressure		Load Pressure	
		(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)
0		0	0	0	0
0.025		6	20.8	10	34.7
0.05		16	55.6	21	72.9
0.075		28	97.3	31.5	109.4
0.1		40	138.9	43	149.4
0.125		54	187.6	60	208.4
0.15		65	225.8	74.5	258.8
0.175		76	264.0	83	288.3
0.2		87	302.2	103	357.8
0.25		111	385.5	122	423.7
0.3		131.5	456.7	153	531.4
0.35		152	527.9	173	600.9
0.4		170	590.5	190	659.9
0.45		184	639.1	211	732.9
0.5		218	757.2	243	844.0
% CBR at 0.1"		13.9	14.9	25.7	
% CBR at 0.2"		20.1	23.9	37.7	
Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)			
Prince of Songkhla University					
PROJECT	การปรับปรุงถนนบดหินของพื้นที่ถนนบางพาด	SAMPLE NO.	3		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	พื้ชโยน		
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ	SHEET	2	OF	2
SOIL DESCRIPT: ดินลูกรังผสมกับน้ำยาพาธาธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 10 ทำการบ่ม 7 วัน ก่อนเข็น					
Mold No.	1	2	3		
No. of Blows Per Layer	12	25	56		
% CBR	20.1	23.9	37.7		
Dry Density	2.12	2.10	2.25		
Water Content	4.30	3.91	3.81		
Percent Compaction	101.80	100.94	108.15		

Civil Engineering Department Prince of Songkha University		CBR TEST (SOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงถนนเดิมบริเวณถนนกึ่งด้วยน้ำยางพารา	SAMPLE NO.	4		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	พื้โยน		
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	2
SOIL DESCRIPT: ดินลูกรังผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 15 ทำการบ่ม 7 วัน ก่อนชน้ำ					
Water content determination					
can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	gm.	189.1	172.6	233.6	
Wt. can + dry soil	gm.	180.3	164.4	223.3	
Wt. of can	gm.	22.5	21.8	20.4	
Wt. of water	gm.	8.8	8.2	10.3	
Wt. of dry soil	gm.	157.8	142.6	202.9	
Water content	%	5.6	5.8	5.1	
Mold Volume	cc.	2158.65	2158.65	2158.65	
Wt. wet soil + mold	gm.	5294	5330	5434	
Wt. of mold	gm.	550	546	554	
Wt. of soil in mold	gm.	4744	4784	4880	
Wet Density	gm.	2.20	2.22	2.26	
Dry Density	gm.	2.08	2.10	2.15	
Mold no		1	2	3	
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	100.0	100.66	103.34	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration INCH.		Load Pressure		Load Pressure	
		(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)
0		0	0	0	0
0.025		3	10.4	3.5	12.2
0.05		5	17.4	7	24.3
0.075		11	38.2	11	38.2
0.1		16	55.6	15.5	53.8
0.125		21	72.9	22	76.4
0.15		26.5	92.0	27	93.8
0.175		32	111.1	32.5	112.9
0.2		37	128.5	38	132.0
0.25		48	166.7	50	173.7
0.3		59	204.9	63	218.8
0.35		69	239.7	76	264.0
0.4		77.5	269.2	88	305.7
0.45		90	312.6	102.5	356.0
0.5		101	350.8	115	399.4
% CBR at 0.1"		5.6		5.4	5.6
% CBR at 0.2"		8.6		8.8	8.9
Civil Engineering Department Prince of Songkha University		CBR TEST (SOAKED)			
PROJECT	การปรับปรุงถนนเดิมบริเวณถนนกึ่งด้วยน้ำยางพารา	SAMPLE NO.	4		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	พื้โยน		
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ	SHEET	2	OF	2
SOIL DESCRIPT: ดินลูกรังผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 15 ทำการบ่ม 7 วัน ก่อนชน้ำ					
Mold No.		1	2	3	
No. of Blows Per Layer		12	25	56	
% CBR		8.6	8.8	8.9	
Dry Density		2.08	2.10	2.15	
Water Content		5.56	5.70	5.08	
Percent Compaction		100.00	100.00	103.34	

Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)			
Prince of Songkhla University					
PROJECT	การปรับปรุงถนนบดหินของพื้นที่ถนนบ้านบางพาด	SAMPLE NO.	5		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	พื้ชโยน		
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	2
SOIL DESCRIPT: ดินลูกรังผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 20 ทำการบ่ม 7 วัน ก่อนชน้					
Water content determination					
can no.		1	2	3	
Wt. can + wet soil	กรัม.	200.5	215.8	218.5	
Wt. can + dry soil	กรัม.	190.9	205.04	206.98	
Wt. of can	กรัม.	21	22.3	20.4	
Wt. of water	กรัม.	9.6	10.76	11.52	
Wt. of dry soil	กรัม.	169.9	182.74	186.58	
Water content	%	5.7	5.9	6.2	
Mold Volume	cc.	2158.65	2158.65	2158.65	
Wt. wet soil + mold	กรัม.	5196	5472	5572	
Wt. of mold	กรัม.	556	550	550	
Wt. of soil in mold	กรัม.	4640	4922	5022	
Wet Density	กรัม.	2.15	2.28	2.33	
Dry Density	กรัม.	2.03	2.15	2.19	
Mold no		1	2	3	
Wt. of hammer	lb.	5.5	5.5	5.5	
No of Layer		3	3	3	
Blows per Layer		12	25	56	
Percent compaction	%	97.7	103.43	105.24	
C.B.R Load Test Data					
Mold No		1	2	3	
Wt. of Surcharge (lb)		10	10	10	
Penetration INCH.		Load Pressure		Load Pressure	
		(lb)	(PSI)	(lb)	(PSI)
0		0	0	0	0
0.025		3.5	12.2	5.5	19.1
0.05		7.5	26.1	10.5	36.5
0.075		12	41.7	16	55.6
0.1		17	59.0	22	76.4
0.125		22.5	78.2	28	97.3
0.15		28	97.3	34	118.1
0.175		33	114.6	41	142.4
0.2		39	135.5	48	166.7
0.25		50	173.7	63	218.8
0.3		62	215.3	74.5	258.8
0.35		73	253.6	87	302.2
0.4		83	288.3	100	347.3
0.45		94	326.5	114	396.0
0.5		106	368.2	126	437.6
% CBR at 0.1"		5.9		7.6	
% CBR at 0.2"		9.0		11.1	
Civil Engineering Department		CBR TEST (SOAKED)			
Prince of Songkhla University					
PROJECT	การปรับปรุงถนนบดหินของพื้นที่ถนนบ้านบางพาด	SAMPLE NO.	5		
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	พื้ชโยน		
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ	SHEET	2	OF	2
SOIL DESCRIPT: ดินลูกรังผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 20 ทำการบ่ม 7 วัน ก่อนชน้					
Mold No.		1	2	3	
No. of Blows Per Layer		12	25	56	
% CBR		9.0	11.1	11.3	
Dry Density		2.03	2.15	2.19	
Water Content		5.65	5.80	6.17	
Percent Compaction		97.72	103.43	105.24	

ภาคผนวก ฉ
ผลการทดสอบการต้านทานแรงเฉือน

Civil Engineering Department Prince of Songkhla University		Unconfined Compressive Strength						
PROJECT	การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยาฟลิวา	SAMPLE NO.	1					
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	หัวไร่โนน					
TEST BY	นายสุชาติชัย เจริญกิจ	SHEET	1	OF	2			
SOIL DESCRIPTION	ดินลูกรังชนิดที่ปริมาณน้ำบนมาตรฐานสูง							
Water content determination								
Wt. Mold + Soil	gm.	6284	Wt. of can + Wet Soil	gm.	283.44			
Wt of Mold	gm.	3984	Wt. of can + Dry Soil	gm.	263.54			
Wt. of Soil Sample	gm.	2300	Wt. of can	gm.	25.2			
Height os Sample	gm.	12.493	Wt. of water	gm.	19.9			
Top Diameter	cm.	10.32	Wt. of Dry Soil	gm.	238.34			
Middle Diameter	cm.	-	Water Content	%	8.3494			
Bottom Diameter	cm.	10.45	Wet Density	gm./cc.	2.1735			
Avg. Diameter	cm.	10.385	Dry Density	gm./cc.	2.0060			
Volume	cc.	1058.20	Proving Ring K	lbs.	10.42			
UCS Load Test Data								
Penetration Reading	Dial Gauge	Penetration mm.	Strain	%Strain	Area Correction cm3	Load lbs.	Load kN	Stress kg/cm2
0	0	0	0.0000	0.0000	84.70	0.0000	0.0000	0.0000
20	0.5	0.2	0.0016	0.1557	82.97	5.2100	231.8023	2.7939
40	0.5	0.4	0.0031	0.3113	83.10	5.2100	231.8023	2.7895
60	0.5	0.6	0.0047	0.4670	83.23	5.2100	231.8023	2.7852
80	1	0.8	0.0062	0.6226	83.36	10.4200	463.6046	5.5617
100	1	1	0.0078	0.7783	83.49	10.4200	463.6046	5.5529
120	1	1.2	0.0093	0.9339	83.62	10.4200	463.6046	5.5442
140	2	1.4	0.0109	1.0896	83.75	20.8400	927.2091	11.0711
160	2	1.6	0.0125	1.2452	83.88	20.8400	927.2091	11.0536
180	2	1.8	0.0140	1.4009	84.02	20.8400	927.2091	11.0362
200	3	2	0.0156	1.5565	84.15	31.2600	1390.8137	16.5262
250	3	2.5	0.0195	1.9457	84.48	31.2600	1390.8137	16.4628
300	3	3	0.0233	2.3348	84.82	31.2600	1390.8137	16.3975
350	4	3.5	0.0272	2.7239	85.16	41.6800	1854.4182	21.7762
400	4.5	4	0.0311	3.1131	85.50	46.8900	2086.2205	24.4003
450	5	4.5	0.0350	3.5022	85.84	52.1000	2318.0228	27.0025
500	6	5	0.0389	3.8914	86.19	62.5200	2781.6273	32.2724
550	6.5	5.5	0.0428	4.2805	86.54	67.7300	3013.4296	34.8202
600	7	6	0.0467	4.6696	86.90	72.9400	3245.2319	37.3462
650	7.5	6.5	0.0506	5.0588	87.25	78.1500	3477.0342	39.8504
700	8.5	7	0.0545	5.4479	87.61	88.5700	3940.6387	44.9787
750	9	7.5	0.0584	5.8370	87.97	93.7800	4172.4410	47.4285
800	10	8	0.0623	6.2262	88.34	104.2000	4636.0456	52.4806
850	11	8.5	0.0662	6.6153	88.71	114.6200	5099.6501	57.4891
900	11.5	9	0.0700	7.0044	89.08	119.8300	5331.4524	59.8518
950	12	9.5	0.0739	7.3936	89.45	125.0400	5563.2547	62.1927
1000	13	10	0.0778	7.7827	89.83	135.4600	6026.8592	67.0923
1100	14	11	0.0856	8.5610	90.59	145.8800	6490.4638	71.6435
1200	15	12	0.0934	9.3392	91.37	156.3000	6954.0683	76.1075
1300	16	13	0.1012	10.1175	92.16	166.7200	7417.6729	80.4844
1400	17	14	0.1090	10.8958	92.97	177.1400	7881.2775	84.7743
1500	18	15	0.1167	11.6741	93.79	187.5600	8344.8820	88.9770
1600	19	16	0.1245	12.4523	94.62	197.9800	8808.4866	93.0926
1700	20	17	0.1323	13.2306	95.47	208.4000	9272.0911	97.1211
1800	21	18	0.1401	14.0089	96.33	218.8200	9735.6957	101.0625
1900	22	19	0.1479	14.7871	97.21	229.2400	10199.3002	104.9167
2000	22.5	20	0.1557	15.5654	98.11	234.4500	10431.1025	106.3212
2100	22.5	21	0.1634	16.3437	99.02	234.4500	10431.1025	105.3412
2200	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil Engineering Department Prince of Songkhla University		Unconfined Compressive Strength						
PROJECT	การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยาฟลิวา	SAMPLE NO.	1					
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน	SOURCE	หัวไร่โนน					
TEST BY	นายสุชาติชัย เจริญกิจ	SHEET	2	OF	2			
SOIL DESCRIPTION	ดินลูกรังชนิดที่ปริมาณน้ำบนมาตรฐานสูง							



Civil Engineering Department Prince of Songkhla University					Unconfined Compressive Strength																											
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวของดินลูกรังด้วยน้ำยางพารา				SAMPLE NO.	2																										
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน				SOURCE	ห้องโถง																										
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ				SHEET	1	OF	2																								
SOIL DESCRIPTION	ดินลูกรังผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 5																															
Water content determination																																
Wt. Mold + Soil	gm.		6104	Wt. of can + Wet Soil	gm.		203.55																									
Wt. of Mold	gm.		3874	Wt. of can + Dry Soil	gm.		197.24																									
Wt. of Soil Sample	gm.		2230	Wt. of can	gm.		21.53																									
Height os Sample	gm.		12.183	Wt. of water	gm.		6.31																									
Top Diameter	cm.		11.42	Wt. of Dry Soil	gm.		175.71																									
Middle Diameter	cm.		-	Water Content	%		3.5911																									
Bottom Diameter	cm.		10.98	Wet Density	gm/cc		1.8579																									
Avg. Diameter	cm.		11.2	Dry Density	gm/cc		1.7935																									
Volume	cc.		1200.27	Proving Ring K	lbs.		10.42																									
UCS Load Test Data																																
Penetration Reading	Dial Gauge	Penetration mm.	Strain	%Strain	Area Correction cm ²	Load lbs.	Load kN.	Stress kg/cm ²																								
0	0	0	0.0000	0.0000	98.52	0.0000	0.0000	0.0000																								
20	0.5	0.2	0.0016	0.1557	82.97	5.2100	231.8023	2.7939																								
40	1	0.4	0.0031	0.3113	83.10	10.4200	463.6046	5.5791																								
60	1.5	0.6	0.0047	0.4670	83.23	15.6300	695.4068	8.3556																								
80	2	0.8	0.0062	0.6226	83.36	20.8400	927.2091	11.1233																								
100	2.5	1	0.0078	0.7783	83.49	26.0500	1159.0114	13.8824																								
120	3	1.2	0.0093	0.9339	83.62	31.2600	1390.8137	16.6327																								
140	3.5	1.4	0.0109	1.0896	83.75	36.4700	1622.6159	19.3743																								
160	4	1.6	0.0125	1.2452	83.88	41.6800	1854.4182	22.1073																								
180	4	1.8	0.0140	1.4009	84.02	46.8900	2086.2205	24.8403																								
200	5	2	0.0156	1.5565	84.15	52.1000	2318.0228	27.5734																								
250	5.5	2.5	0.0195	1.9457	84.48	57.3100	2549.8251	30.1819																								
300	6	3	0.0233	2.3348	84.82	62.5200	2781.6273	32.7950																								
350	7	3.5	0.0272	2.7239	85.16	67.7300	3013.4300	35.4081																								
400	8	4	0.0311	3.1131	85.50	72.9400	3245.2319	38.1084																								
450	9	4.5	0.0350	3.5022	85.84	78.1500	3477.0346	40.8087																								
500	10	5	0.0389	3.8914	86.19	83.3600	3708.8364	43.5090																								
550	11	5.5	0.0428	4.2805	86.54	88.5700	3940.6382	46.2093																								
600	12	6	0.0467	4.6696	86.90	93.7800	4172.4400	48.9096																								
650	13	6.5	0.0506	5.0588	87.25	98.9900	4404.2418	51.6099																								
700	14	7	0.0545	5.4479	87.61	104.2000	4636.0436	54.3102																								
750	15	7.5	0.0584	5.8370	87.97	109.4100	4867.8454	57.0105																								
800	16	8	0.0623	6.2262	88.34	114.6200	5099.6472	59.7108																								
850	17	8.5	0.0662	6.6153	88.71	119.8300	5331.4490	62.4111																								
900	18	9	0.0700	7.0044	89.08	125.0400	5563.2508	65.1114																								
950	19	9.5	0.0739	7.3936	89.45	130.2500	5795.0526	67.8117																								
1000	21	10	0.0778	7.7827	89.83	135.4600	6026.8544	70.5120																								
1100	23	11	0.0856	8.5610	90.59	146.2700	6513.4581	76.4157																								
1200	25	12	0.0934	9.3392	91.37	157.0800	6999.0618	82.3194																								
1300	29	13	0.1012	10.1175	92.16	167.8900	7484.6655	88.2231																								
1400	31	14	0.1090	10.8958	92.97	178.7000	7970.2692	94.1268																								
1500	-	-	-	-	-	-	-	-																								
1600	-	-	-	-	-	-	-	-																								
1700	-	-	-	-	-	-	-	-																								
1800	-	-	-	-	-	-	-	-																								
1900	-	-	-	-	-	-	-	-																								
2000	-	-	-	-	-	-	-	-																								
2100	-	-	-	-	-	-	-	-																								
2200	-	-	-	-	-	-	-	-																								
2300	-	-	-	-	-	-	-	-																								
Civil Engineering Department Prince of Songkhla University					Unconfined Compressive Strength																											
PROJECT	การปรับปรุงถนนผิวของดินลูกรังด้วยน้ำยางพารา				SAMPLE NO.	2																										
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน				SOURCE	ห้องโถง																										
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ				SHEET	2	OF	2																								
SOIL DESCRIPTION	ดินลูกรังผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 5																															
<p>ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดในแนวตั้งกับการเคลื่อนตัวในแนวนิ่ง</p> <table border="1"> <caption>Data points for the Stress vs. Strain graph</caption> <thead> <tr> <th>Strain (mm.)</th> <th>Stress (kg/cm²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>10</td></tr> <tr><td>4</td><td>15</td></tr> <tr><td>6</td><td>20</td></tr> <tr><td>8</td><td>25</td></tr> <tr><td>10</td><td>30</td></tr> <tr><td>12</td><td>35</td></tr> <tr><td>14</td><td>45</td></tr> <tr><td>16</td><td>55</td></tr> <tr><td>18</td><td>60</td></tr> <tr><td>19</td><td>65</td></tr> </tbody> </table>									Strain (mm.)	Stress (kg/cm ²)	0	0	2	10	4	15	6	20	8	25	10	30	12	35	14	45	16	55	18	60	19	65
Strain (mm.)	Stress (kg/cm ²)																															
0	0																															
2	10																															
4	15																															
6	20																															
8	25																															
10	30																															
12	35																															
14	45																															
16	55																															
18	60																															
19	65																															

Civil Engineering Department Prince of Songkhla University				Unconfined Compressive Strength				
PROJECT การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยางพารา				SAMPLE NO. 3				
LOCATION ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน				SOURCE หัวไธสง				
TEST BY นายสุทธิชัย เจริญกิจ				SHEET 1 OF 2				
SOIL DESCRIPTION ดินลูกรังผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 10								
Water content determination								
Wt. Mold + Soil	gm.	5945	Wt. of can + Wet Soil	gm.	160.22			
Wt. of Mold	gm.	3897	Wt. of can + Dry Soil	gm.	151.45			
Wt. of Soil Sample	gm.	2048	Wt. of can	gm.	19.5			
Height of Sample	gm.	12.849	Wt. of water	gm.	8.77			
Top Diameter	cm.	10.30	Wt. of Dry Soil	gm.	131.95			
Middle Diameter	cm.	-	Water Content	%	6.6465			
Bottom Diameter	cm.	10.24	Wet Density	gm./cc	1.9241			
Avg. Diameter	cm.	10.27	Dry Density	gm./cc.	1.8042			
Volume	cc.	1064.39	Proving Ring K		10.42			
UCS Load Test Data								
Penetration Reading	Dial Gauge	Penetration mm.	Strain	%Strain	Area Correction cm ²	Load lbs.	Load kN.	Stress kg/cm ²
0	0	0	0.0000	0.0000	82.84	0.0000	0.0000	0.0000
20	0.5	0.2	0.0016	0.1557	82.97	5.2100	231.8023	2.7939
40	1	0.4	0.0031	0.3113	83.10	10.4200	463.6046	5.5791
60	2	0.6	0.0047	0.4670	83.23	20.8400	927.2091	11.1407
80	2.5	0.8	0.0062	0.6226	83.36	26.0500	1159.0114	13.9042
100	3	1	0.0078	0.7783	83.49	31.2600	1390.8137	16.6588
120	3.5	1.2	0.0093	0.9339	83.62	36.4700	1622.6159	19.4048
140	4	1.4	0.0109	1.0896	83.75	41.6800	1854.4182	22.1421
160	4.5	1.6	0.0125	1.2452	83.88	46.8900	2086.2205	24.8707
180	5	1.8	0.0140	1.4009	84.02	52.1000	2318.0228	27.5905
200	6	2	0.0156	1.5565	84.15	62.5200	2781.6273	33.0564
250	7	2.5	0.0195	1.9457	84.48	72.9400	3245.2319	38.4133
300	8	3	0.0233	2.3348	84.82	83.3600	3708.8364	43.7267
350	8.5	3.5	0.0272	2.7239	85.16	88.5700	3940.6387	46.2745
400	9	4	0.0311	3.1131	85.50	93.7800	4172.4410	48.8005
450	9.5	4.5	0.0350	3.5022	85.84	98.9900	4404.2433	51.3048
500	10	5	0.0389	3.8914	86.19	104.2000	4636.0456	53.7873
550	11	5.5	0.0428	4.2805	86.54	114.6200	5099.6501	58.9264
600	12	6	0.0467	4.6696	86.90	125.0400	5563.2547	64.0220
650	13	6.5	0.0506	5.0588	87.25	135.4600	6026.8592	69.0741
700	14	7	0.0545	5.4479	87.61	145.8800	6490.4638	74.0826
750	15	7.5	0.0584	5.8370	87.97	156.3000	6954.0683	79.0475
800	16	8	0.0623	6.2262	88.34	166.7200	7417.6729	83.9689
850	17	8.5	0.0662	6.6153	88.71	177.1400	7881.2775	88.8468
900	18	9	0.0700	7.0044	89.08	187.5600	8344.8820	93.6810
950	19	9.5	0.0739	7.3936	89.45	197.9800	8808.4866	98.4718
1000	19.5	10	0.0778	7.7827	89.83	203.1900	9040.2888	100.6384
1100	21	11	0.0856	8.5610	90.59	218.8200	9735.6957	107.4652
1200	22	12	0.0934	9.3392	91.37	229.2400	10199.3002	111.6243
1300	23	13	0.1012	10.1175	92.16	239.6600	10662.9048	115.6964
1400	24	14	0.1090	10.8958	92.97	250.0800	11126.5093	119.6813
1500	25.5	15	0.1167	11.6741	93.79	265.7100	11821.9162	126.0507
1600	27	16	0.1245	12.4523	94.62	281.3400	12517.3230	132.2895
1700	29.5	17	0.1323	13.2306	95.47	307.3900	13676.3344	143.2536
1800	31.5	18	0.1401	14.0089	96.33	328.2300	14603.5435	151.5937
1900	33.5	19	0.1479	14.7871	97.21	349.0700	15530.7526	159.7596
2000	34	20	0.1557	15.5654	98.11	354.2800	15762.5549	160.6631
2100	35	21	0.1634	16.3437	99.02	364.7000	16226.1595	163.8641
2200	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil Engineering Department Prince of Songkhla University				Unconfined Compressive Strength				
PROJECT การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยางพารา				SAMPLE NO. 3				
LOCATION ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน				SOURCE หัวไธสง				
TEST BY นายสุทธิชัย เจริญกิจ				SHEET 2 OF 2				
SOIL DESCRIPTION ดินลูกรังผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติอัตราส่วนร้อยละ 10								
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดในแนวตั้งกับการเคลื่อนตัวในแนวนิ่ง								




Civil Engineering Department					Unconfined Compressive Strength																																											
Prince of Songkhla University																																																
PROJECT	การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยาฟลาร์				SAMPLE NO.	5																																										
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน				SOURCE	หัวไถ																																										
TEST BY	นายสุชาติ เจริญกิจ				SHEET	1	OF	2																																								
SOIL DESCRIPTION	ดินลูกรังผสมกับน้ำยาฟลาร์ขนาดหัวไถร่วนร้อยละ 20																																															
Water content determination																																																
Wt. Mold + Soil	gm.			5958	Wt. of can + Wet Soil	gm.		205.39																																								
Wt. of Mold	gm.			3929	Wt. of can + Dry Soil	gm.		188.02																																								
Wt. of Soil Sample	gm.			2029	Wt. of can	gm.		20.54																																								
Height os Sample	gm.			12.76	Wt. of water	gm.		17.37																																								
Top Diameter	cm.			10.45	Wt. of Dry Soil	gm.		167.48																																								
Middle Diameter	cm.			-	Water Content	%		10.3714																																								
Bottom Diameter	cm.			10.48	Wet Density	gm/cc.		1.8483																																								
Avg. Diameter	cm.			10.466	Dry Density	gm/cc.		1.6746																																								
Volume	cc.			1097.75	Proving Ring K.	lbs.		10.42																																								
UCS Load Test Data																																																
Penetration Reading	Dial Gauge	Penetration mm.	Strain	%Strain	Area Correction cm3	Load lbs.	Load kN.	Stress kg/cm2																																								
0	0	0	0.0000	0.0000	86.03	0.0000	0.0000	0.0000																																								
20	0.5	0.2	0.0016	0.1557	82.97	5.2100	231.8023	2.7939																																								
40	1	0.4	0.0031	0.3113	83.10	10.4200	463.6046	5.5791																																								
60	1.5	0.6	0.0047	0.4670	83.23	15.6300	695.4068	8.3556																																								
80	2	0.8	0.0062	0.6226	83.36	20.8400	927.2091	11.1059																																								
100	2.5	1	0.0078	0.7783	83.49	26.0500	1159.0114	13.8388																																								
120	3	1.2	0.0093	0.9339	83.62	31.2600	1390.8137	16.5543																																								
140	3.5	1.4	0.0109	1.0896	83.75	36.4700	1622.6160	19.2698																																								
160	4	1.6	0.0125	1.2452	83.88	41.6800	1854.4182	22.0376																																								
180	4.5	1.8	0.0140	1.4009	84.02	46.8900	2086.2204	24.8054																																								
200	5	2	0.0156	1.5565	84.15	52.1000	2318.0228	27.4381																																								
250	6.5	3	0.0233	2.3348	84.82	67.3000	3013.4296	35.5279																																								
300	7.5	3.5	0.0272	2.7239	85.16	82.5000	3708.8364	43.6177																																								
350	8.5	4	0.0311	3.1131	85.50	97.7000	4404.2433	51.7075																																								
400	9.5	4.5	0.0350	3.5022	85.84	112.9000	5100.6501	59.7973																																								
450	10.5	5	0.0389	3.8914	86.19	128.1000	5796.0569	67.8871																																								
500	11	5.5	0.0428	4.2805	86.54	143.3000	6491.4637	75.9769																																								
550	12	6	0.0467	4.6696	86.90	158.5000	7186.8705	84.0667																																								
600	13	6.5	0.0506	5.0588	87.25	173.7000	7882.2773	92.1565																																								
650	14	7	0.0545	5.4479	87.61	188.9000	8577.6841	100.2463																																								
700	15	7.5	0.0584	5.8370	87.97	204.1000	9273.0909	108.3361																																								
750	16	8	0.0623	6.2262	88.34	219.3000	9968.4977	116.4259																																								
800	17	8.5	0.0662	6.6153	88.71	234.5000	10663.9045	124.5157																																								
850	18	9	0.0700	7.0044	89.08	249.7000	11359.3113	132.6055																																								
900	19	9.5	0.0739	7.3936	89.45	264.9000	12054.7181	140.6953																																								
950	20	10	0.0778	7.7827	89.83	280.1000	12750.1249	148.7851																																								
1000	21	10.5	0.0817	8.1718	90.20	295.3000	13445.5317	156.8749																																								
1100	25	11	0.0856	8.5610	90.59	343.8600	15298.9503	183.1245																																								
1200	27	12	0.0934	9.3392	91.37	364.7000	16226.1595	194.8864																																								
1300	29	13	0.1012	10.1175	92.16	385.5400	17153.3686	206.6483																																								
1400	31	14	0.1090	10.8958	92.97	406.3800	18080.5777	218.4102																																								
1500	33	15	0.1167	11.6741	93.79	427.2200	19007.7868	230.1721																																								
1600	35	16	0.1245	12.4523	94.62	448.0600	19935.0000	241.9340																																								
1700	37	17	0.1323	13.2306	95.47	468.9000	20862.2132	253.6959																																								
1800	39	18	0.1401	14.0089	96.33	489.7400	21789.4264	265.4578																																								
1900	39	19	0.1479	14.7871	97.21	510.5800	22716.6396	277.2197																																								
2000	39.5	20	0.1557	15.5654	98.11	531.4200	23643.8528	288.9816																																								
2100	39.5	21	0.1634	16.3437	99.02	552.2600	24571.0660	300.7435																																								
2200	-	-	-	-	-	-	-	-																																								
2300	-	-	-	-	-	-	-	-																																								
Civil Engineering Department					Unconfined Compressive Strength																																											
Prince of Songkhla University																																																
PROJECT	การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยาฟลาร์				SAMPLE NO.	5																																										
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน				SOURCE	หัวไถ																																										
TEST BY	นายสุชาติ เจริญกิจ				SHEET	2	OF	2																																								
SOIL DESCRIPTION	ดินลูกรังผสมกับน้ำยาฟลาร์ขนาดหัวไถร่วนร้อยละ 20																																															
<p>ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดในแนวตั้งกับการเคลื่อนตัวในแนวนิ่ง</p> <table border="1"> <caption>Data points for the Stress vs. Strain graph</caption> <thead> <tr> <th>Strain (mm.)</th> <th>Stress (kg/cm²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>15</td></tr> <tr><td>2</td><td>30</td></tr> <tr><td>3</td><td>45</td></tr> <tr><td>4</td><td>60</td></tr> <tr><td>5</td><td>75</td></tr> <tr><td>6</td><td>90</td></tr> <tr><td>7</td><td>105</td></tr> <tr><td>8</td><td>120</td></tr> <tr><td>9</td><td>135</td></tr> <tr><td>10</td><td>150</td></tr> <tr><td>11</td><td>165</td></tr> <tr><td>12</td><td>180</td></tr> <tr><td>13</td><td>190</td></tr> <tr><td>14</td><td>195</td></tr> <tr><td>15</td><td>190</td></tr> <tr><td>16</td><td>185</td></tr> <tr><td>17</td><td>180</td></tr> <tr><td>18</td><td>175</td></tr> <tr><td>19</td><td>170</td></tr> </tbody> </table>									Strain (mm.)	Stress (kg/cm ²)	1	15	2	30	3	45	4	60	5	75	6	90	7	105	8	120	9	135	10	150	11	165	12	180	13	190	14	195	15	190	16	185	17	180	18	175	19	170
Strain (mm.)	Stress (kg/cm ²)																																															
1	15																																															
2	30																																															
3	45																																															
4	60																																															
5	75																																															
6	90																																															
7	105																																															
8	120																																															
9	135																																															
10	150																																															
11	165																																															
12	180																																															
13	190																																															
14	195																																															
15	190																																															
16	185																																															
17	180																																															
18	175																																															
19	170																																															

Civil Engineering Department Prince of Songkhla University				Unconfined Compressive Strength				
PROJECT	การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยาฟลิว			SAMPLE NO.	1			
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน			SOURCE	ฟ้าห้อย			
TEST BY	นายสุชาติ เจริญกิจ			SHEET	1	OF	2	
SOIL DESCRIPTION	ดินลูกรังชนิดดีปริมาณน้ำรวมขณะทดสอบ ทำการแถม 7 วัน							
Water content determination								
Wt. Mold + Soil	gm.		6134	Wt. of can + Wet Soil	gm.		248.3	
Wt of Mold	gm.		3970	Wt. of can + Dry Soil	gm.		230.4	
Wt. of Soil Sample	gm.		2164	Wt. of can	gm.		22.5	
Height of Sample	gm.		11.785	Wt. of water	gm.		17.9	
Top Diameter	cm.		10.28	Wt. of Dry Soil	gm.		207.9	
Middle Diameter	cm.		-	Water Content	%		8.6099	
Bottom Diameter	cm.		10.25	Wet Density	gm/cc.		2.2188	
Avg. Diameter	cm.		10.265	Dry Density	gm/cc.		2.0429	
Volume	cc.		975.30	Proving Ring K	lbs.		10.42	
UCS Load Test Data								
Penetration Reading	Dial Gauge	Penetration mm.	Strain	%Strain	Area Correction cm ³	Load lbs.	Load kN.	Stress kg/cm ²
0	0	0	0.0000	0.0000	82.76	0.0000	0.0000	0.0000
20	0.5	0.2	0.0016	0.1643	82.41	5.2100	231.8023	2.8128
40	0.5	0.4	0.0033	0.3285	82.55	5.2100	231.8023	2.8082
60	0.5	0.6	0.0049	0.4928	82.68	5.2100	231.8023	2.8035
80	1	0.8	0.0066	0.6571	82.82	10.4200	463.6046	5.5978
100	1	1	0.0082	0.8214	82.96	10.4200	463.6046	5.5886
120	1	1.2	0.0099	0.9856	83.09	10.4200	463.6046	5.5793
140	2	1.4	0.0115	1.1499	83.23	20.8400	927.2091	11.1401
160	2	1.6	0.0131	1.3142	83.37	20.8400	927.2091	11.1216
180	2	1.8	0.0148	1.4784	83.51	20.8400	927.2091	11.1031
200	3	2	0.0164	1.6427	83.65	31.2600	1390.8137	16.6268
250	3	2.5	0.0205	2.0534	84.00	31.2600	1390.8137	16.5574
300	3	3	0.0246	2.4641	84.35	31.2600	1390.8137	16.4880
350	4	3.5	0.0287	2.8747	84.71	41.6800	1854.4182	21.8914
400	4	4	0.0329	3.2854	85.07	41.6800	1854.4182	21.7989
450	5	4.5	0.0370	3.6961	85.43	52.1000	2318.0228	27.1329
500	6	5	0.0411	4.1068	85.80	62.5200	2781.6273	32.4206
550	6	5.5	0.0452	4.5175	86.17	62.5200	2781.6273	32.2818
600	7	6	0.0493	4.9281	86.54	72.9400	3245.2319	37.5001
650	7	6.5	0.0534	5.3388	86.91	72.9400	3245.2319	37.3381
700	8	7	0.0575	5.7495	87.29	83.3600	3708.8364	42.4870
750	9	7.5	0.0616	6.1602	87.68	93.7800	4172.4410	47.5896
800	10	8	0.0657	6.5708	88.06	104.2000	4636.0456	52.6459
850	11	8.5	0.0698	6.9815	88.45	114.6200	5099.6501	57.6559
900	11	9	0.0739	7.3922	88.84	114.6200	5099.6501	57.4014
950	12	9.5	0.0780	7.8029	89.24	125.0400	5563.2547	62.3420
1000	13	10	0.0821	8.2136	89.64	135.4600	6026.8592	67.2363
1100	14	11	0.0903	9.0349	90.45	145.8800	6490.4638	71.7604
1200	15	12	0.0986	9.8563	91.27	156.3000	6954.0683	76.1919
1300	16	13	0.1068	10.6776	92.11	166.7200	7417.6729	80.5309
1400	17	14	0.1150	11.4990	92.96	177.1400	7881.2775	84.7773
1500	18	15	0.1232	12.3203	93.84	187.5600	8344.8820	88.9311
1600	19	16	0.1314	13.1417	94.72	197.9800	8808.4866	92.9923
1700	20	17	0.1396	13.9630	95.63	208.4000	9272.0911	96.9610
1800	21	18	0.1478	14.7844	96.55	218.8200	9735.6957	100.8371
1900	22	19	0.1561	15.6057	97.49	229.2400	10199.3002	104.6207
2000	23	20	0.1643	16.4271	98.45	239.6600	10662.9048	108.3117
2100	23	21	0.1725	17.2485	99.42	239.6600	10662.9048	107.2472
2200	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil Engineering Department Prince of Songkhla University				Unconfined Compressive Strength				
PROJECT	การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยาฟลิว			SAMPLE NO.	1			
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน			SOURCE	ฟ้าห้อย			
TEST BY	นายสุชาติ เจริญกิจ			SHEET	2	OF	2	
SOIL DESCRIPTION	ดินลูกรังชนิดดีปริมาณน้ำรวมขณะทดสอบ ทำการแถม 7 วัน							
<p style="text-align: center;">ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดในแนวตั้งกับการเคลื่อนตัวในแนวนอน</p>								

Civil Engineering Department				Unconfined Compressive Strength				
Prince of Songkhla University								
PROJECT	การปรับปรุงถนนเดิมที่ข่วงตึกเรียนที่วิทยาลัยราชภัฏ			SAMPLE NO.	2			
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน			SOURCE	พีวี่ไฉน			
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ			SHEET	1	OF	2	
SOIL DESCRIPTION	ดินลูกรังผสมกับน้ำยาฟลักซารอนขนาดอัตราส่วนร้อยละ 5 ทำการเทม 7 วัน							
Water content determination								
Wt. Mold + Soil	gm.		5782	Wt. of can + Wet Soil	gm.		161.22	
Wt. of Mold	gm.		3898	Wt. of can + Dry Soil	gm.		158.66	
Wt. of Soil Sample	gm.		1884	Wt. of can	gm.		23	
Height os Sample	gm.		12.212	Wt. of water	gm.		2.56	
Top Diameter	cm.		10.25	Wt. of Dry Soil	gm.		135.66	
Middle Diameter	cm.		-	Water Content	%		1.8871	
Bottom Diameter	cm.		10.22	Wet Density	gm./cc.		1.8751	
Avg. Diameter	cm.		10.235	Dry Density	gm./cc.		1.8404	
Volume	cc.		1004.74	Proving Ring K	lbs.		10.42	
UCS Load Test Data								
Penetration Reading	Dial Gauge	Penetration mm.	Strain	%Strain	Area Correction cm3	Load lbs.	Load kN.	Stress kg/cm2
0	0	0	0.0000	0.0000	82.27	0.0000	0.0000	0.0000
20	0.5	0.2	0.0016	0.1643	82.41	5.2100	231.8023	2.8128
40	1	0.4	0.0033	0.3285	82.55	10.4200	463.6046	5.6163
60	1.5	0.6	0.0049	0.4928	82.68	15.6300	695.4068	8.4106
80	1.5	0.8	0.0066	0.6571	82.82	15.6300	695.4068	8.3967
100	2	1	0.0082	0.8214	82.96	20.8400	927.2091	11.1771
120	2	1.2	0.0099	0.9856	83.09	20.8400	927.2091	11.1586
140	2.5	1.4	0.0115	1.1499	83.23	26.0500	1159.0114	13.9251
160	3	1.6	0.0131	1.3142	83.37	31.2600	1390.8137	16.6824
180	4	1.8	0.0148	1.4784	83.51	41.6800	1854.4182	22.2062
200	7	2	0.0164	1.6427	83.65	72.9400	3245.2319	38.7960
250	10	2.5	0.0205	2.0534	84.00	104.2000	4636.0456	55.1914
300	14	3	0.0246	2.4641	84.35	145.8800	6490.4638	76.9440
350	17	3.5	0.0287	2.8747	84.71	177.1400	7881.2775	93.0386
400	20	4	0.0329	3.2854	85.07	208.4000	9272.0911	108.9944
450	23	4.5	0.0370	3.6961	85.43	239.6600	10662.9048	124.8113
500	26	5	0.0411	4.1068	85.80	270.9200	12053.7185	140.4893
550	30	5.5	0.0452	4.5175	86.17	312.6000	13908.1367	161.4089
600	32.5	6	0.0493	4.9281	86.54	338.6500	15067.1481	174.1075
650	35	6.5	0.0534	5.3388	86.91	364.7000	16226.1595	186.6905
700	37.5	7	0.0575	5.7495	87.29	390.7500	17385.1709	199.1577
750	40	7.5	0.0616	6.1602	87.68	416.8000	18544.1822	211.5092
800	42	8	0.0657	6.5708	88.06	437.6400	19471.3914	221.1128
850	44	8.5	0.0698	6.9815	88.45	458.4800	20398.6005	230.6238
900	46	9	0.0739	7.3922	88.84	479.3200	21325.8096	240.0422
950	48	9.5	0.0780	7.8029	89.24	500.1600	22253.0187	249.3680
1000	50	10	0.0821	8.2136	89.64	521.0000	23180.2278	258.6013
1100	52	11	0.0903	9.0349	90.45	541.8400	24107.4369	266.5387
1200	53	12	0.0986	9.8563	91.27	552.2600	24571.0415	269.2115
1300	54	13	0.1068	10.6776	92.11	562.6800	25034.6460	271.7917
1400	55	14	0.1150	11.4990	92.96	573.1000	25498.2506	274.2794
1500	56	15	0.1232	12.3203	93.84	583.5200	25961.8551	276.6745
1600	57	16	0.1314	13.1417	94.72	593.9400	26425.4597	278.9770
1700	57.5	17	0.1396	13.9630	95.63	599.1500	26657.2620	278.7629
1800	58	18	0.1478	14.7844	96.55	604.3600	26889.0642	278.5026
1900	59.5	19	0.1561	15.6057	97.49	619.9900	27584.4711	282.9515
2000	59	20	0.1643	16.4271	98.45	614.7800	27352.6688	277.8431
2100	60	21	0.1725	17.2485	99.42	625.2000	27816.2734	279.7754
2200	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil Engineering Department				Unconfined Compressive Strength				
Prince of Songkhla University								
PROJECT	การปรับปรุงถนนเดิมที่ข่วงตึกเรียนที่วิทยาลัยราชภัฏ			SAMPLE NO.	2			
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน			SOURCE	พีวี่ไฉน			
TEST BY	นายสุทธิชัย เจริญกิจ			SHEET	2	OF	2	
SOIL DESCRIPTION	ดินลูกรังผสมกับน้ำยาฟลักซารอนขนาดอัตราส่วนร้อยละ 5 ทำการเทม 7 วัน							
<p>ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดในแนวตั้งกับการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง</p>								

Civil Engineering Department				Unconfined Compressive Strength				
Prince of Songkhla University								
PROJECT	การปรับปรุงถนนเดิมเพื่อเชื่อมกับลูกรังด้วยน้ำยาฟลิว			SAMPLE NO.	3			
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน			SOURCE	พื้นลูกรัง			
TEST BY	นายสุชาติชัย เจริญกิจ			SHEET	1	OF	2	
SOIL DESCRIPTION	ดินลูกรังผสมกับน้ำยาฟลิวอัตราผสมชาติคิดจางานร้อยละ 10 ที่ความหนา 7 ซม.							
Water content determination								
Wt. Mold + Soil	gm.	5806	Wt. of can + Wet Soil	gm.	158			
Wt of Mold	gm.	3970	Wt. of can + Dry Soil	gm.	153.7			
Wt. of Soil Sample	gm.	1836	Wt. of can	gm.	21			
Height os Sample	gm.	12.175	Wt. of water	gm.	4.3			
Top Diameter	cm.	10.22	Wt. of Dry Soil	gm.	132.7			
Middle Diameter	cm.	-	Water Content	%	3.2404			
Bottom Diameter	cm.	10.25	Wet Density	gm./cc.	1.8329			
Avg. Diameter	cm.	10.235	Dry Density	gm./cc.	1.7754			
Volume	cc.	1001.69	Proving Ring K		10.42			
UCS Load Test Data								
Penetration Reading	Dial Guage	Penetration mm.	Strain	%Strain	Area Correction cm3	Load lbs.	Load KN.	Stress kg/cm2
0	0	0	0.0000	0.0000	82.27	0.0000	0.0000	0.0000
20	0.5	0.2	0.0016	0.1643	82.41	5.2100	231.8023	2.8128
40	1	0.4	0.0032	0.3285	82.55	10.4200	463.6096	5.6163
60	1.5	0.6	0.0049	0.4928	82.68	15.6300	695.4068	8.4106
80	2	0.8	0.0066	0.6571	82.82	20.8400	927.2091	11.1956
100	3	1	0.0082	0.8214	82.96	31.2600	1390.8137	16.7657
120	3.5	1.2	0.0099	0.9856	83.09	36.4700	1622.6159	19.5276
140	4	1.4	0.0115	1.1499	83.23	41.6800	1854.4182	22.2802
160	5	1.6	0.0131	1.3142	83.37	52.1000	2318.0228	27.8040
180	5.5	1.8	0.0148	1.4784	83.51	57.3100	2549.8251	30.5335
200	6	2	0.0164	1.6427	83.65	62.5200	2781.6273	33.2537
250	8.5	2.5	0.0205	2.0534	84.00	88.5700	3940.6387	46.9127
300	11	3	0.0246	2.4641	84.35	114.6200	5099.6501	60.4560
350	14	3.5	0.0287	2.8747	84.71	145.8800	6490.4638	76.6200
400	17	4	0.0329	3.2854	85.07	177.1400	7881.2775	92.6452
450	20	4.5	0.0370	3.6961	85.43	208.4000	9272.0911	108.5315
500	23	5	0.0411	4.1068	85.80	239.6600	10662.9048	124.2790
550	26	5.5	0.0452	4.5175	86.17	270.9200	12053.7185	139.8877
600	29.5	6	0.0493	4.9281	86.54	307.3900	13676.3344	158.0360
650	32.5	6.5	0.0534	5.3388	86.91	338.6500	15067.1481	173.3594
700	36	7	0.0575	5.7495	87.29	375.1200	16689.7640	191.1914
750	39.5	7.5	0.0616	6.1602	87.68	411.5900	18312.3800	208.8654
800	43	8	0.0657	6.5708	88.06	448.0600	19934.9959	226.3774
850	46	8.5	0.0698	6.9815	88.45	479.3200	21325.8096	241.1067
900	49	9	0.0739	7.3922	88.84	510.5800	22716.6232	255.6971
950	52	9.5	0.0780	7.8029	89.24	541.8400	24107.4369	270.1487
1000	55	10	0.0821	8.2136	89.64	573.1000	25498.2506	284.4614
1100	60	11	0.0903	9.0349	90.45	625.2000	27816.2734	307.5446
1200	64	12	0.0986	9.8563	91.27	666.8800	29670.6916	325.0855
1300	67	13	0.1068	10.6776	92.11	698.1400	31061.5053	337.2230
1400	69.5	14	0.1150	11.4990	92.96	724.1900	32220.5166	346.5894
1500	71	15	0.1232	12.3203	93.84	739.8200	32915.9235	350.7837
1600	72	16	0.1314	13.1417	94.72	750.2400	33379.5280	352.3920
1700	73	17	0.1396	13.9630	95.63	760.6600	33843.1326	353.9077
1800	74	18	0.1478	14.7844	96.55	771.0800	34306.7371	355.3309
1900	74.5	19	0.1561	15.6057	97.49	776.2900	34538.5394	354.2838
2000	75	20	0.1643	16.4271	98.45	781.5000	34770.3417	353.1904
2100	76	21	0.1725	17.2485	99.42	791.9200	35233.9463	354.3821
2200	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil Engineering Department				Unconfined Compressive Strength				
Prince of Songkhla University								
PROJECT	การปรับปรุงถนนเดิมเพื่อเชื่อมกับลูกรังด้วยน้ำยาฟลิว			SAMPLE NO.	3			
LOCATION	ห้องปฏิบัติการทดสอบดิน			SOURCE	พื้นลูกรัง			
TEST BY	นายสุชาติชัย เจริญกิจ			SHEET	2	OF	2	
SOIL DESCRIPTION	ดินลูกรังผสมกับน้ำยาฟลิวอัตราผสมชาติคิดจางานร้อยละ 10 ที่ความหนา 7 ซม.							
<p>ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดในแนวตั้งกับการเคลื่อนตัวในแนวนิ่ง</p>								





บทความงานวิจัยเรื่องที่ 1

ได้นำเสนอและตีพิมพ์บทความการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

**การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21**

The 21st National Convention on Civil Engineering

“วิศวกรรมโยธาสู่พรมแดนใหม่และความท้าทายในอนาคต”
“Civil Engineering for Future Challenges and New Frontiers”

www.ncce21.org

28-30 มิถุนายน 2559
โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา
28 - 30 June 2016
BP Samila Beach Hotel, Songkhla



คุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตผสมด้วยยางแผ่นรมควัน
Engineering Properties of asphalt concrete
mixtures with Ribbed Smoked Sheet

สุทธิชัย เจริญกิจ^{1*}, สราวุธ จริตงาม² และ โยภาส สมใจนิก³

^{1,2} ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

³ สำนักทางหลวงที่ 15 อ.เมือง จ.สงขลา

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเนื่องจากปัญหาราคายางพาราธรรมชาติ (Natural Para Rubber หรือ NPR) มีราคาตกลงมาก ดังนั้นการวิจัยเพื่อนำยางพาราธรรมชาติมาใช้ประโยชน์จึงมีความจำเป็นอย่างมาก บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแอสฟัลต์ซีเมนต์ชนิดเกรด AC60/70 ผสมยางพาราธรรมชาติชนิดยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet หรือ RSS) เพื่อให้ได้ปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสมของยางแผ่นรมควันในการผสมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์ เพื่อให้ได้พาราแอสฟัลต์คอนกรีต (Para Asphalt Concrete หรือ PAC) โดยจะทำการศึกษาค้นคว้าคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์ผสมยางแผ่นรมควันในอัตราส่วนผสมตั้งแต่ 5%-20% โดยน้ำหนัก จากการศึกษพบว่า คุณสมบัติทางวิศวกรรมของยางแผ่นรมควันผสมแอสฟัลต์มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง และมีความเป็นไปได้ที่จะนำยางพาราธรรมชาติมานำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

คำสำคัญ: แอสฟัลต์, พาราแอสฟัลต์คอนกรีต, ยางแผ่นรมควัน

Abstract

Due to the current cost of Natural Para Rubber prices have dropped considerably. Therefore, the research of Natural Para Rubber (NPR) used so greatly necessary. This paper is to study the engineering properties of asphalt cement grade 60/70 in form of Ribbed Smoked Sheet (RSS). It also emphasizes on determining the appropriate proportion of RSS to be used in the mixing process at the content of 5-20% by weight. The objective is to compare the engineering properties and select the best ratio of the binder to mixing Para Asphalt Concrete (PAC). The study found that engineering properties of RSS mixed with asphalt meet the specific requirements of Department of Highways, and there is a possibility to be used Natural Para Rubber in commercial.

Keywords: Asphalt, Para Asphalt Concrete, Ribbed Smoked Sheet

1. ที่มาและความสำคัญ


ถนนถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในระบบคมนาคมและเป็นส่วนสำคัญของ

การพัฒนาประเทศทั้งด้านการขนส่งคน และการขนส่งสินค้า จึงจำเป็นที่จะต้องสามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งในการใช้งานถนนนั้นย่อมก่อให้เกิดความเสียหายตามอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือก่อสร้างใหม่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถนนมีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งในปัจจุบันผิวทางของถนนแบ่งเป็นสองชนิด ได้แก่ Rigid Pavement เป็นผิวทางที่ใช้คอนกรีตเป็นวัสดุซึ่งมีความคงทนแต่มีราคาในการก่อสร้างที่สูงดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1 ผิวทาง Rigid Pavement

Flexible Pavement เป็นผิวทางที่ใช้แอสฟัลต์คอนกรีตเป็นหลักในการก่อสร้าง มีราคาในการก่อสร้างที่ต่ำกว่าแต่มีความทนทานอายุการใช้งานที่น้อยกว่า Rigid Pavement ดังตัวอย่างในรูปที่ 2



รูปที่ 2 ผิวทาง Flexible Pavement

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author)

E-mail address: sutichai.charoenkij.sc@gmail.com

โดยส่วนประกอบหลักในการผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อใช้ปูผิวทางในปัจจุบันคือ Bitumen ซึ่งเป็นผลผลิตจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โดย Bitumen มีหน้าที่ในการเพิ่มการเกาะของวัสดุมวลรวม และเป็นตัวช่วยในการประสานสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนน แต่ได้มีการรายงานจาก Peak – Oil Report[1] ว่ามีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำมันในโลกจะมีการลดลงหลังจากช่วง พ.ศ. 2553 จนกระทั่งปริมาณน้ำมันดิบในโลกจะหมดลงไปในปี พ.ศ. 2593

ดังนั้นในมุมมองของการพัฒนาวัสดุ และระบบต่างๆอย่างยั่งยืน นั้นจำเป็นต้องพัฒนาทางเลือกอื่นเพื่อลดสัดส่วนการใช้วัสดุ Bitumen เป็นส่วนประกอบของแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่งในงานวิจัยที่ผ่านมาของกรมทางหลวง[2] กรมทางหลวงชนบท ได้มีการนำผลผลิตจากยางพาราธรรมชาติ (Natural Rubber) เข้ามาเป็นวัสดุผสมเพิ่มเพื่อลดอัตราส่วนการใช้วัสดุ Bitumen ในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยใช้อย่างพาราชนิดชั้นเหลืองผสมกับแอสฟัลต์ทำให้ได้แอสฟัลต์คอนกรีตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้งานปูผิวถนนดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของยางมะตอยที่ปรับปรุงด้วยยางพารา

สมบัติ	อัตราส่วนยางพารา	
	0%	5%
Softening point (°C)	46.0	55.3
Penetration Index	-1.50	+0.41
Torsional recovery (%)	2.8	21.1
Toughness (Km.cm.)	88.77	117.96
Tenacity (Km.cm.)	37.55	54.38

(ที่มา : มนตรี เตชสกุลสม, พ.ศ.2556)

แต่พบว่าในขั้นตอนการผสมนั้นจะเกิดฟองพวยพุ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ เนื่องจากในยางพาราชนิดชั้นเหลืองนั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่มากกว่าร้อยละ 50 และยังมีแอมโมเนียเข้มข้นเป็นส่วนผสมทำให้เกิดปฏิกิริยาเมื่อได้รับความร้อน และจากงานวิจัยที่ผ่านมาของ กฤษณ์เจ็ดวรรณะ[3] (ปี พ.ศ.2558) ได้มีการนำยางพาราชนิดแผ่นที่มีอยู่ในท้องตลาดมาป่นและผสมรวมกับแอสฟัลต์ทำให้สามารถลดผลกระทบในขั้นตอนการผลิต ทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์และคุณสมบัติของยางพาราชนิดยางแผ่นในการนำมาผสมกับแอสฟัลต์ โดยได้ทำการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเชื่อมประสานที่ผสมกับยางพาราชนิดแผ่นที่ร้อยละ 5 – 20 เพื่อหาอัตราส่วนผสมของแอสฟัลต์กับยางพาราชนิดแผ่นที่เหมาะสมในการใช้งานปูผิวทางในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ทราบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสมยางพาราธรรมชาติชนิดยางแผ่นรมควันกับแอสฟัลต์ชนิด AC 60/70 เพื่อให้ได้พาราแอสฟัลต์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน
- 2) เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุแอสฟัลต์ชนิด AC 60/70 ที่ผสมกับยางพาราธรรมชาติชนิดยางแผ่นรมควันที่อัตราส่วนต่างๆ

3. ขั้นตอนการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์ที่ผสมกับยางพาราธรรมชาติชนิดยางแผ่นรมควันที่สัดส่วนส่วนผสมต่างๆ คือ ร้อยละ 5 10 15 และ 20 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ โดยทำการทดสอบหาค่าการจุ่มด้วยเข็ม การทดสอบจุดอ่อนตัว และการ

ทดสอบการหลุดลอก โดยทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM จากนั้นจึงนำผลการทดสอบมาเปรียบเทียบเพื่อหาสัดส่วนส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดในการนำไปเป็นส่วนผสมสำหรับงานปูผิวทางต่อไป

4. ทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

4.1. แอสฟัลต์คอนกรีต

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบซึ่งจัดเป็นวัสดุประเภทเทอร์โมพลาสติกมีอำนาจการยึดสูง ในอุณหภูมิปกติจะมีลักษณะกึ่งแข็ง กึ่งเหนียวหนืด เป็นสีดำ และเมื่อได้รับความร้อนสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของไหลหรืออ่อนตัว มีคุณสมบัติในการหดครัดและต่างอ่อนๆ จึงทำให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย เหมาะแก่การนำมาใช้เป็นตัวประสานหรือยึดเกาะวัสดุในงานทางได้ดี[4] สามารถกำหนดประสิทธิภาพเชิงกายภาพของวัสดุเชื่อมประสานได้ตามมาตรฐานที่เป็นสากล[5] โดยในบทความนี้ได้ทำการทดสอบ 3 การทดสอบดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายละเอียดการทดสอบวัสดุเชื่อมประสานตามมาตรฐาน

การทดสอบ	รายละเอียด
การทดสอบหาค่าการจุ่ม	เป็นสำหรับทดสอบความคงตัวของวัสดุปูถนน
การทดสอบจุดอ่อนตัว	เป็นสำหรับหาค่าความต้านทานของปูถนนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
การทดสอบการหลุดออก	เป็นการทดสอบเพื่อหาเปอร์เซ็นต์การหลุดลอกระหว่างวัสดุปูถนนกับมวลรวม

4.2. ยางแผ่นรมควัน

ยางแผ่นรมควันเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยแบ่งระดับของยางแผ่นรมควันออกเป็น 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น RSS 1 ถึง RSS 5 (Ribbed Smoked Sheet) ซึ่งจะแยกระดับของยางแผ่นรมควันจากสิ่งแปลกปลอมที่ปนเปื้อนอยู่ในยางแผ่น ความสม่ำเสมอของสี และการใช้น้ำหรือน้ำกรดอย่างเหมาะสม โดยในประเทศไทยจะใช้ระดับ RSS3 เป็นมาตรฐาน โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้อย่างแผ่นรมควันในการผลิต เช่น ยางล้อรถยนต์ สายพานต่างๆ รองเท้าและพื้นรองเท้า เป็นต้น ซึ่งถือว่ายังมีการใช้งานอยู่ในวงจำกัดเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตยางพาราธรรมชาติซึ่งเหมาะที่จะเพิ่มปริมาณการใช้งานผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติชนิดแผ่นในงานถนนนั่นเอง

4.3. ผลของยางพาราที่มีต่อแอสฟัลต์

จากการศึกษาบทพจนานุกรมวิจัย[6]และหลักฐานทางทฤษฎี พบว่าผลของยางพาราที่มีต่อแอสฟัลต์นั้นจะมีผลทางด้านกายภาพมากกว่าผลทางด้านเคมี โดยแอสฟัลต์ที่ผสมยางพาราจะมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป คือ การไหลตัวที่อุณหภูมิต่ำ, การเปลี่ยนแปลงของค่า Penetration กับอุณหภูมิ และอุณหภูมิที่เกิดการประจละลดลง แต่ค่าของอุณหภูมิที่เป็นจุดอ่อนตัว, การยึดหยุ่นตัว, ค่าการบิดตัว, ความต้านทานการเสียดรูปภายใต้แรงกระทำ และการยึดตัวจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้น

4.4. ถนนแอสฟัลต์ผสมยางพารา

การใช้ยางพาราผสมกับยางมะตอยในงานถนนนั้นได้มีการทดลองมาเป็นระยะเวลาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ากรรมผลผลิตกัมมันตจากยางพาราธรรมชาติทั้งในรูปแบบยางแห้ง น้ำยาง และผงยาง แล้วนำไปทดลองราดถนนทำให้ถนนมีความทนทานมากขึ้น มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุง

ถนน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศอีกด้วย แต่ในการผสมยางพาราธรรมชาติกับยางมะตอยจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆเพิ่ม ได้แก่ ค่ายางพารา โดยในปริมาณร้อยละ 5 ที่ใช้ในการราดถนนแบบผสมร้อนหนา 5 เซนติเมตร ถนนกว้าง 11 เมตร จะใช้ยางพารา 3,355 กิโลกรัม ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ค่าผลิตมาสเตอร์แบทซ์ โดยมีค่าใช้จ่าย 16 บาท ต่อ 1 ตารางเมตร และค่าผสมมาสเตอร์แบทซ์กับยางมะตอย จะขึ้นกับขนาดของถังต้มยางมะตอย ซึ่งเมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว การก่อสร้างถนนที่ผสมยางพาราธรรมชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 - 20 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับราคาของยางพารา[7]

5. ทบทวนวรรณกรรม

กฤษณ์ เจ็ดวรรณ และคณะ[8] ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเชื่อมประสานที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติทั้งชนิดยางแผ่นรมควันและชนิดยางน้ำข้นผสมกับแอสฟัลต์ชนิด AC60/70 ในอัตราส่วนต่างๆ โดยการทดสอบการวัดความหนืด จุดติดไฟ จุดควบไพบ ความอ่อนตัว ความยืด ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และการต้านทานการยุบตัวถาวร พบว่าการผสมยางแผ่นรมควันร้อยละ 3 และยางน้ำข้นเหลือร้อยละ 5 ในยางแอสฟัลต์ AC60/70 จะทำให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเชื่อมประสานพัฒนาขึ้น คือ มีสติฟเนสมากขึ้นและมีความหนืดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแอสฟัลต์ AC60/70 แต่มีคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ คุณสมบัติความหนืด ที่ถือว่ามีความสำคัญต่อการนำไปใช้ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อให้มวลยึดเกาะติดกัน หากไม่ผ่านเกณฑ์จะส่งผลให้อาจเกิดปัญหาในขั้นตอนการผสม

ปิ่นณวัฒน์ ปรียานนท์ และคณะ[9] ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมกับยางพาราและเศษยางรถยนต์ผงที่อัตราส่วนร้อยละ 5 พบว่าแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมเศษยางรถยนต์ผงมีความกว้างจำเพาะ และจุดอ่อนตัวมากกว่าแอสฟัลต์ที่ผสมยางพารา และแอสฟัลต์ที่ผสมยางพารามีค่าจุดอ่อนตัว และการยึดตัว ที่มากกว่าแอสฟัลต์ที่ผสมเศษยางรถยนต์ผง ซึ่งจะเห็นว่าการปรับปรุงคุณสมบัติของแอสฟัลต์ด้วยยางพาราและเศษยางรถยนต์ผงนั้นสามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์ในด้านต่างๆที่แตกต่างกัน

กอบชัย เกิดจันทร์ตรง และคณะ[10] ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของพาราแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยวิธีการผสมร้อนซึ่งออกแบบส่วนผสมด้วยวิธีมาร์แชลล์ โดยใช้อัตราส่วนการผสมที่ร้อยละ 3 4 5 6 และ 7 ที่อุณหภูมิ 140 °C จากการทดสอบพบว่า ที่อัตราส่วนยางพาราร้อยละ 3-5 มีค่าเสถียรภาพและค่าดัชนีความแข็งแรงสูงกว่ามาตรฐาน และค่าการไหลที่อยู่ในระดับมาตรฐาน โดยที่อัตราส่วนยางพาราร้อยละ 3 จะทำให้ได้พาราแอสฟัลต์ที่มีคุณสมบัติเชิงกลดีกว่าอัตราส่วนอื่นๆ

Ramez A. Al-Mansob และคณะ[11] ได้ทำการศึกษาแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติเพื่อให้ได้ผิวทางที่มีความทนทานสูงทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลงได้ โดยได้ศึกษาแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมกับยางพาราธรรมชาติที่ร้อยละ 3 6 9 และ 12 ซึ่งจากการทดสอบพบว่าแอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยยางพาราธรรมชาติทำให้ค่าความหนืด และจุดอ่อนตัว มีค่าสูงขึ้นทำให้วัสดุเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้น ทำให้ความสามารถในการไหลเพิ่มขึ้น

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์ด้วยผลผลิตจากยางพาราธรรมชาติสามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตให้ดีขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เนื่องจากการผสมผลผลิตจากยางพาราธรรมชาติสามารถยืดอายุการใช้งานของถนนได้นั่นเอง

6. วิธีการทดสอบ

ในบทความนี้ได้ทำการทดสอบ 3 การทดสอบ ซึ่งมีขั้นตอนการทดสอบในแต่ละการทดสอบ ดังนี้

6.1. การทดสอบหาการจุ่มด้วยเข็ม

เป็นวิธีการทดสอบเพื่อหาความหนืดของวัสดุปิโตรเลียมชนิดแข็งและกึ่งแข็ง และเป็นการกำหนดค่า Penetration ของวัสดุปิโตรเลียมอีกด้วย สามารถทำการทดสอบได้ดังนี้

- 1) ต้มยางมะตอยให้เหลวด้วยอุณหภูมิที่สูงกว่าจุดหลอมเหลว ประมาณ 80 - 90°C จากนั้นนำเทใส่ภาชนะสำหรับทดสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 มิลลิเมตร สูง 35 มิลลิเมตร แต่ถ้าตัวอย่างที่จะทดสอบมีค่า Penetration สูงกว่า 200 ให้ใช้ภาชนะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร และสูง 45 มิลลิเมตร
- 2) ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องให้เย็นตัวลงประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วนำไปแช่ในอ่างที่ควบคุมอุณหภูมิ 25°C อีกประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
- 3) เตรียมเครื่องมือทดสอบ Penetration (รูปที่ 3) จากนั้นนำภาชนะที่บรรจุตัวอย่างเพื่อทดสอบมาวางได้แทน แล้วจึงเลื่อนเข็มลงมาให้แตะกับผิวของตัวอย่างที่จะทดสอบพอดี โดยสังเกตได้จากเงาสะท้อน



รูปที่ 3 ชุดเครื่องมือทดสอบ Penetration

- 4) ปรับค่าบน Dial Gauge ให้อยู่ที่ 0 แล้วจากนั้นจึงปล่อยเข็มให้ผ่านตัวอย่างเป็นเวลา 5 วินาที อ่านค่าจาก Dial Gauge แล้วบันทึกค่า
- 5) ยกเข็มขึ้นแล้วใช้สารจำพวก Solvent เช็ดทำความสะอาดทำการทดลองซ้ำในขั้นตอนที่ 3) จนกระทั่งค่าที่อ่านได้ 3 ครั้งมีความแตกต่างกันไม่เกินค่าที่ ASTM ระบุไว้ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยในการทดลองแต่ละครั้งตำแหน่งที่วางเข็มจะต้องห่างจากตำแหน่งเดิมและขอบภาชนะอย่างน้อย 3 มิลลิเมตร

ตารางที่ 3 ตารางมาตรฐานค่าความแตกต่าง

ค่า Penetration	0-49	50-149	150-250	250ขึ้นไป
ค่าแตกต่างที่ไม่ควรเกิน	2	4	6	8

ในการทดสอบหาค่า Penetration โดยทั่วไปจะทำการทดสอบที่อุณหภูมิ 25°C น้ำหนักเข็มมาตรฐาน 100 g และระยะเวลาการปล่อยเข็มทะลวง 5 วินาที

6.2. การทดสอบหาจุดอ่อนตัว

เป็นทดสอบเพื่อหาอุณหภูมิจุดอ่อนตัวของวัสดุปูเมนในช่วง 30°C - 157°C และใช้เครื่อง Ring and Ball ในการทดสอบโดยจุ่มในน้ำกลั่นสำหรับตัวอย่างทดสอบที่มีจุดอ่อนตัวระหว่าง 30 - 80°C และ Glycerin สำหรับตัวอย่างที่มีจุดอ่อนตัวสูงกว่า 80°C ซึ่งค่าจุดอ่อนตัวนี้จะมีประโยชน์ในการใช้เพื่อแบ่งชนิดของวัสดุปูเมน มีวิธีการทดสอบดังนี้

- 1) เลือกของเหลวที่ใช้เพื่อทดสอบและเทอร์โมมิเตอร์ที่เหมาะสมกับจุดอ่อนตัวของวัสดุที่จะทดสอบ น้ำของเหลวเดิมในอ่างแก้วให้มีความลึก 105±3 มิลลิเมตร และให้ความร้อนตามอุณหภูมิเริ่มต้นของของเหลวที่เดิม
- 2) ประกอบชุดทดสอบ(รูปที่ 4)
- 3) จากนั้นนำลูกบอลเหล็กวางไว้กันอย่างเพื่อให้ลูกบอลมีอุณหภูมิเท่ากับของเหลวที่เดิมในอ่าง
- 4) ใช้ที่คีบนำลูกบอลจากกันอย่างใส่ไว้ใน Ball centering guide ทั้งสองลูก
- 5) เริ่มให้ความร้อนแก่ภาชนะแก้ว โดยปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นในอัตรา 5°C ต่อนาที ถ้าอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิในการทดสอบครั้งไม่เป็นไปตามที่กำหนดถือว่าการทดสอบครั้งนั้นใช้ไม่ได้ให้ทำการทดสอบใหม่ โดยหลังจากการทดสอบผ่านไป 3 นาที ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ±0.5°C
- 6) รอจนกระทั่งลูกบอลถ่วงตัวอย่างในวงแหวนทองเหลืองยึดตัวลงมากกระทบกันภาชนะ ทำการบันทึกอุณหภูมิขณะนั้นไว้เป็นจุดอ่อนตัวของตัวอย่างทดสอบนั้น

สังผล
วิศว
อัตรา
ความ
แอสที่
ผล:
ด้วย:
วิศว

เชิง
ด้วย
อุณหภูมิ
ค่า
ที่อยู่
แอสที่



รูปที่ 4 ชุดเครื่องมือทดสอบหาจุดอ่อนตัว

6.3. การทดสอบการหลุดออก

การทดสอบนี้เป็นการทดสอบที่เรียกว่า Plate Test ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อหาร้อยละการหลุดล่อนระหว่างปูเมนกับวัสดุมวลรวม ซึ่งวิธีการทดสอบแบบนี้จะไม่ใช้กับวัสดุมวลรวมที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 9.5 มิลลิเมตร มีขั้นตอนการทดสอบ ดังนี้

- 1) ให้ความร้อนแก่วัสดุปูเมนที่จะทดสอบโดยใช้เตาไฟฟ้าจะกระทั้งหลอมเหลว
- 2) นำภาดลึงกะสีวางลงบนตาชั่งแล้วเทวัสดุปูเมนที่เหลวแล้วลงประมาณ 30 - 35 กรัม แล้วนำภาดไปให้ความร้อนอีกครั้งเพื่อให้ความหนาของวัสดุปูเมนเท่ากับทั้งภาด

- 3) นำมวลรวมจำนวน 50 ก้อน กดลงบนวัสดุปูเมนแต่ละภาด แล้วนำไปวางในเตาอบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- 4) เมื่อครบ 24 ชั่วโมงแล้วจึงนำภาดไปแช่น้ำที่อุณหภูมิ 50°C เป็นเวลา 4 วัน หลังครบ 4 วัน ให้ลดอุณหภูมิเป็น 25°C และแช่ต่ออีก 1 ชั่วโมง
- 5) นำมวลรวมขึ้นจากน้ำและใช้คีมดึงมวลรวมออกทีละก้อน (รูปที่ 5) โดยพิจารณาคะแนนของมวลรวมแต่ละก้อนดังนี้

1. Completely Stripped ผิวหน้าของมวลรวมไม่มีวัสดุปูเมนเหลืออยู่ ให้ 1 คะแนน
2. Partly Stripped ผิวหน้าของมวลรวมมีวัสดุปูเมนเหลืออยู่ครึ่งหน้า ให้ 0.5 คะแนน
3. Not Stripped ผิวหน้าของมวลรวมมีวัสดุปูเมนเหลืออยู่เต็มหน้า ให้ 0 คะแนน



รูปที่ 5 การดึงวัสดุมวลรวมออกจากภาดในการทดสอบการหลุดออก

โดยที่ ร้อยละการหลุดออก = ผลบวกของคะแนน x 100 / จำนวนก้อนวัสดุมวลรวม แล้วนำค่าของทั้งสองภาดมาเฉลี่ยเพื่อเป็นร้อยละการหลุดออกของตัวอย่างที่ทดสอบนั้นซึ่งร้อยละการหลุดออกแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้


1. High resistance ร้อยละการหลุดออกน้อยกว่า 10
2. Moderate resistance ร้อยละการหลุดออกอยู่ระหว่าง 10 - 20
3. Poor resistance ร้อยละการหลุดออกมากกว่า 20

7. ผลการทดสอบ

เมื่อนำแอสฟัลต์ผสมกับยางแผ่นรมควันในอัตราส่วนต่างๆที่ต้องการ โดยการให้ความร้อนแก่แอสฟัลต์ที่อุณหภูมิประมาณ 170-180°C จากนั้นจึงนำยางแผ่นรมควันที่ตัดเป็นชิ้นเล็กผสมลงไป คอยคนส่วนผสมเป็นระยะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุแอสฟัลต์

7.1. ผลการทดสอบหาการจึ่มด้วยเข็ม


เมื่อทำการทดสอบค่า Penetration ของแอสฟัลต์ที่ผสมกับยางแผ่นรมควันในอัตราส่วนต่างๆกัน พบว่าเมื่อทำการเพิ่มอัตราส่วนของยางแผ่นรมควันจะทำให้ค่า Penetration ลดลง ดังแสดงในรูปที่ 6



รูปที่ 6 ผลการทดสอบ Penetration

7.2. ผลการทดสอบทางจุดอ่อนตัว

เมื่อทำการทดสอบค่า Softening Point ของแอสฟัลต์ที่ผสมกับยางแผ่นรมควัน พบว่าเมื่อทำการเพิ่มอัตราส่วนของยางแผ่นรมควันจะทำให้ค่า Softening Point เพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 7



รูปที่ 7 ผลการทดสอบ Softening Point

7.3. ผลการทดสอบการหลุดออก

เมื่อทำการทดสอบค่า Plate Test ด้วยแอสฟัลต์ที่ผสมกับยางแผ่นรมควัน พบว่าเมื่อทำการเพิ่มอัตราส่วนของยางแผ่นรมควันที่ผสมกับแอสฟัลต์จะทำให้ค่าค่าร้อยละของการหลุดออกลดน้อยลงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบ Plate Test

อัตราส่วนวัสดุ (แอสฟัลต์:ยางแผ่นรมควัน)	ร้อยละ การหลุดออก	หมายเหตุ
100 : 0	22	Poor resistance
95 : 5	19	Moderate resistance
90 : 10	11	Moderate resistance
85 : 15	8	High resistance
80 : 20	3	High resistance

8. สรุป

จากการทดสอบพบว่าเมื่อผสมยางแผ่นรมควันกับแอสฟัลต์สามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์ใหม่มีความเหนียวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแอสฟัลต์ AC60/70 ที่ไม่ได้ผสมกับยางพารา

โดยที่คุณสมบัติ Softening Point ที่ทำการทดสอบนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ASTM D 36 คือ มีค่ามากกว่าค่าการทดสอบของแอสฟัลต์ AC

60/70 แต่ในส่วนของการหลุดออกนั้นถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ยังไม่เหมาะสมแก่การนำไปใช้งาน เนื่องจากแอสฟัลต์ที่ผสมกับยางแผ่นรมควันที่ร้อยละ 10 15 และ 20 นั้น มีร้อยละการหลุดออกที่ต่ำแต่เมื่อทำการตั้งสามารถดึงออกได้โดยง่าย นั่นคือแอสฟัลต์ที่ผสมยางแผ่นรมควันในปริมาณที่สูงอาจมีความแข็งแรงที่ลดลงก็เป็นได้ ดังนั้นร้อยละของยางแผ่นรมควันที่ใช้เพื่อนปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์ไม่ควรเกินกว่าร้อยละ 5 การผสมยางแผ่นรมควันลงในแอสฟัลต์ AC 60/70 นั้นทำให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเชื่อมประสานมีการพัฒนาขึ้น แต่จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิในการผสมที่เหมาะสม เนื่องจากหากใช้อุณหภูมิที่สูงมากจะทำให้ยางพาราแผ่นสลายใหม่ และหากใช้อุณหภูมิที่ต่ำในการผสมก็ จะไม่สามารถทำให้ยางแผ่นละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกับแอสฟัลต์ได้

9. ข้อเสนอแนะ

ในขั้นตอนของการผสมยางแผ่นรมควันกับแอสฟัลต์นั้นควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมเนื่องจากที่อัตราส่วนยางพาราที่ร้อยละ 15 และ 20 เมื่อยางแผ่นรมควันผสมเข้ากับแอสฟัลต์แล้วจะเกิดฟองพวยพุ่ง จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้ผสม และการผสมยางแผ่นรมควันกับแอสฟัลต์นั้นอาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการเผาไหม้ของยางแผ่นจึงควรทำการผสมในพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก

บทความนี้เป็นเพียงการศึกษาคุณสมบัติทางวิชาการของแอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมด้วยยางแผ่นรมควัน เพื่อเป็นการทดสอบคุณสมบัติเปรียบเทียบกับอัตราส่วนผสมของยางแผ่นที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการผสมกับแอสฟัลต์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ ซึ่งในปัจจุบันยังมีการศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติของแอสฟัลต์ด้วยยางแผ่นอยู่น้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการใช้ยางแผ่นในงานทางต่อไปในอนาคต

ควรมีการพัฒนาการใช้ยางแผ่นให้มีความเหมาะสมในงานทางทั้งด้าน เศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การใช้พาราแอสฟัลต์ในการก่อสร้างถนนในประเทศนั้นเป็นไปได้โดยง่าย ทำให้สามารถพัฒนาทั้งด้านงานทาง และเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปได้

10. เอกสารอ้างอิง

- [1] Hubbert, Marion King, Peak Oil. Definition from Financial Times Lexicon. Financial Times Lexicon, 2552.
- [2] มนตรี เดชาสกุลสม, "การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุผิวทาง", วารสารวิจัย กรมทางหลวง, พ.ศ.2556
- [3] นายภุชงค์ เจ็ดวรรณะ, นายเอกชัย สุมาลี และ นายวิระเทพ ชนินทรเทพ, "การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเชื่อมประสาน (Binder) ที่มีส่วนผสมระหว่างแอสฟัลต์ชนิด AC 60/70 ผสมด้วยยางพาราธรรมชาติชนิดชั้นเหลวและชนิดยางแผ่น", เอกสารประกอบการประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10, พ.ศ.2558
- [4] วิชรินทร์ วิทยกุล, แอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานถนน, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ.2549, หน้า 1-62.
- [5] พิชัย ธาณิธานนท์, วิธีการทดสอบวัสดุแอสฟัลต์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- [6] จิราภรณ์ ทองศรีนุ่น, "การปรับปรุงสมบัติของยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ด้วยยางพารา", วารสารวิจัย สำนักวิศวกรรมและตรวจสอบ กรมทางหลวง
- [7] ณพรัตน์ วิชิตชลชัย และอดุลย์ ณ วิเชียร, การใช้ยางพาราผสมยางมะตอย-แนวทางการใช้ยางในประเทศไทย, ยางไทย 2557(3): 46-50
- [8] นายภุชงค์ เจ็ดวรรณะ, นายเอกชัย สุมาลี และ นายวิระเทพ ชนินทรเทพ, "การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุเชื่อมประสาน (Binder) ที่มีส่วนผสมระหว่างแอสฟัลต์ชนิด AC 60/70

- ผสมด้วยยางพาราธรรมชาติชนิดขึ้นเหวและชนิดยางแผ่น”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10, พ.ศ.2558
- [9] ปิ่นณวัฒน์ ปริญญาพันธ์, สมโพธิ อยู่ไวก, “คุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยเศษยางผงและยางพารา”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, พ.ศ.2557
- [10] กอบชัย เกิดจันทร์ตรง, วัชรินทร์ วิทยกุล และ วีระเกษร สวนผกา, “การศึกษาอัตราส่วนการผสมยางพาราธรรมชาติด้วยวิธีการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีการผสมร้อน (มาตรฐานเบท1:1)”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10, พ.ศ.2558
- [11] Ramez A. Al-Mansob, Amiruddin Ismail, Nur Izzli Md. Yusoff, Shaban Ismael Albrka, Che Husna Azhari และ Mohamed Rehan Karim. 2015. “Rheological characteristics of unaged and aged epoxidised natural rubber modified asphalt”. *Construction and Building Materials* 102,part1 (January):1 9 0 - 1 9 9 . <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061815305481>



The 21st National Convention on Civil Engineering

This is to certify that

Suttichai Charoenkij

has successfully participated in the 21st NCCE for the paper titled

Engineering Properties of Asphalt Concrete Mixtures with Ribbed Smoked Sheet

BP Samila Beach Hotel, Songkhla, Thailand

June 28-30, 2016

Prof. Dr. Suchatvee Suwansawat
President of EIT

Assoc. Prof. Charoon Charoenmatkul
Dean of Engineering Faculty, RMUTSV

Assist. Prof. Pornarai Boonrasi
Chairperson of 21st NCCE Committee

บทความงานวิจัยเรื่องที่ 2

ได้นำเสนอและตีพิมพ์บทความ ATRANS ANNUAL CONFERENCE PROCEEDING OF YOUNG RESEARCHER'S FORUM 2017





Transportation for a Better Life: Mobility and Road Safety Managements 18 August 2017 Bangkok, Thailand

การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยางพารา Improving Properties of Lateritic Soil with Natural Rubber Latex

หมายเลขบทความ: A1537501702475

ศุภสิทธิ์ เจริญกิจ, สุวราวุธวิเศษ, โฉภาศชน โฉนงค์, ปารณัฐ ทนทาส์ Suttichai Charoekij, Suwavit Vejsue, Ophasorn Inonak, Paratthanont

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์: 0-7421-7015-6 โทรสาร: 0-7445-9396 Email: sump@eng.psu.ac.th

สำนักพิมพ์วิศวกรรม ๒๕๖๑ ถนนวิภาวดีรังสิต โทรศัพท์: 0-7451-1900-300

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังที่มีการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติชนิดน้ำยางเส้นในอัตราส่วนและวิธีการผสมที่ต่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกลของดินลูกรังที่ผสมกับน้ำยางพาราเชิงกลีโกลราส่วนและวิธีการผสมที่เหมาะสมที่สุดไว้ใช้ในงานก่อสร้างถนน โดยทำการทดสอบคุณสมบัติของดินลูกรังที่เตรียมโดยวิธีบดผสมและวิธีผสมแบบฉีดของดินลูกรังที่บดผสมกับน้ำยางพาราเส้นในอัตราส่วนค่าอัตราส่วนน้ำยางพาราต่อดินลูกรังและค่าการบดผสมดินลูกรังที่มีผลต่อคุณสมบัติของดินลูกรังที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทำการศึกษาวิเคราะห์อัตราส่วนที่ร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนักดินลูกรังว่ามีผลต่ออัตราส่วนน้ำยางพาราเส้นที่อัตราส่วนการผสมกับดินลูกรังที่บดผสมในเปอร์เซ็นต์ที่ทำการบดวัสดุให้แห้งก่อนการทดสอบและอัตราส่วนน้ำยางพาราที่ร้อยละ 5 ให้ค่าดัชนีการบดในกรณีที่ไม่บดแห้งวัสดุและในส่วนของการดูดซับน้ำของดินลูกรังบดแล้วมีการบดแล้วมีอัตราส่วนน้ำยางพาราที่บดผสมน้ำยางพารา

คำสำคัญ: ดินลูกรัง, ยางพารา, น้ำยางพารา, ค่าดัชนี, ดินลูกรังบด

Abstract

This paper presents the engineering properties of Lateritic Soils mixed with Natural Rubber Latex (NRL) in different ratios and mixing methods. The purpose of this study was to investigate the engineering properties of Lateritic Soils mixed with Natural Rubber Latex to determine suitable ratios and mixing methods for road construction. By testing the index properties of Lateritic soils will know the type and basic properties of the soil samples. Then, the Unconfined Compressive Strength, CBR and Swelling test was performed to compare strength of the samples. From the study, the ratio of NRL, 5, 10, 15 and 20 percent by weight of soil, it was found that the ratio of NRL was increased with the strength. The ratio of NRL at 5% gave the maximum strength in case of air-drying material. Swelling was decreased with more NRL.

Keywords: Lateritic Soil, Natural Rubber Latex, Pavement

1. บทนำ

ถนนคือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในระบบคมนาคมและเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศไทย การขนส่งมวลชนและการขนส่งสินค้ามีจำนวนมากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเมือง การจราจรที่หนาแน่นและการใช้ยานยนต์ส่วนบุคคลทำให้เกิดความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเสียหายจากการใช้ยานพาหนะที่ใช้

ยานยนต์เกิดอุบัติเหตุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่เพื่อให้ถนนมีสภาพที่แข็งแรงใช้ยานยนต์ส่วนบุคคลในปัจจุบันมีการพัฒนาแบบเป็นของชนิดได้แก่การผสมแบบแห้ง (Dry Mix Process) หรือวิธีการผสมแบบเปียกที่ใช้ดินลูกรังเป็นวัสดุซึ่งมีจำนวนของดินลูกรังในการก่อสร้างที่ผสมและวิธีการแบบฉีด (Mist Mix Process) หรือวิธีการผสมที่ฉีดดินลูกรังเป็นวิธีการที่ใช้น้ำเพื่อฉีดดินลูกรังเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างมีเวลาในการก่อสร้าง

ปริมาณที่คิดไว้ที่ถนนจะมีจำนวนจำเป็นอย่างเพียงพอที่จะรองรับการจราจร
ค่าประเมินค่าให้รางวัลทางวิชาการและรางวัลเกียรติยศแก่นักวิชาการใช้
ราชการที่คิดค้นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ ๑๒ ของการคิดค้น
บุคลากรระบบประสาทขององค์กรเอกชนที่สอดคล้องกับโครงสร้าง
ไป
ถึงการศึกษาหรือข้อมูลของทางราชการให้เป็นพื้นที่ให้ประโยชน์ของ
คือประติสัมพันธ์ทางวิชาการที่คิดค้นขึ้นและนำมาใช้ประโยชน์ของ
บุคลากรขององค์กรเอกชนที่นำมาใช้ประโยชน์ขององค์กรเอกชนมา
ขึ้นเมื่อเวลาของการใช้ราชการในประมวลผลประมวลผลของข้อมูล
ภาวในประมวลผลของข้อมูล ๑๒ ซึ่งเป็นแนวคิดในการนำทางราชการใช้
ประโยชน์ในงานที่ไม่ควรจะเป็นการใช้เป็นส่วนของบริษัทและองค์กร
เอกชนหรือการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัยอย่างการใช้ทางราชการใช้ทางราชการในการนำทางราชการ
ส่วนของบริษัทและองค์กรที่คิดค้นขึ้นเป็นกิจการที่ดำเนินการใช้
ปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้โดยลดต้นทุนการผลิตอย่างของ
ราชการเช่นของเครื่องคิดเลข (calculator) อุปกรณ์ส่วนบุคคล (personal)
และของสาธารณูปโภคของราชการใช้ (public services) เป็นตัว
ช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ราชการใช้
งานถนนซึ่งถือเป็นการช่วยประสิทธิผลของปริมาณในส่วนของการ
ซ่อมแซมถนนในอีกทั้งการใช้ทางราชการสำหรับเป็นวัสดุถนนที่เมื่อ
ปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุถนนนั้นเป็นการส่งเสริมและส่งเสริมการใช้
ราชการในประมวลผลของผลิตภัณฑ์ขององค์กรเอกชนที่คิดค้นขึ้น
สำหรับงานที่ทางราชการของได้มีการคิดค้นให้นำไปใช้กับบริ
ษัทและองค์กร ๒ ประโยชน์คือทางราชการใช้ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้น
ปรับปรุงคุณภาพของน้ำอาหรที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีพ.ศ. ๒๕๕๗
ปริมาณการใช้ทางราชการเป็นส่วนประกอบสำหรับงานถนนในส่วนของ
กิจการของใช้ที่มีการใช้ถนนเป็นจำนวนมากถึง ๑,๕๕๐ ล้านบาทและ
การใช้ในส่วนของการใช้ผลิตภัณฑ์คิดค้นเป็นมูลค่า ๕๐๒ ล้านบาทรวม
ทั้งสิ้น ๒,๐๕๒ ล้านบาทซึ่งมีค่าเท่ากับมูลค่าของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ
งบประมาณที่กรมทางหลวงใช้ไว้ซึ่งถือว่าถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อ
เทียบกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือเงินงบประมาณในการนำ
ราชการมาใช้ในส่วนทางหลวง (ศูนย์วิจัยและพัฒนา, ๒๕๕๘)

5.2 ทางหลวง

การนำเทคโนโลยีทางการจราจรมาใช้ประโยชน์สำหรับ
งานทางในประมวลผลของกรมทางหลวง ใช้เป็นการนำมาใช้เป็น
ส่วนประกอบเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยการรวมประ
สิทธิภาพการนำไปใช้ทางได้มี ๒ ประโยชน์ดังนี้
ประโยชน์ที่ ๑ การใช้ทางราชการที่ถนนเป็นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์คือใช้สำหรับงานวิศวกรรมจราจรซึ่งกรมทางหลวงได้มี
ข้อกำหนดที่ ก. ๕๐๑/๒๕๕๘ "Specification for Masscrete Modified
Asphalt Emulsion" และใช้สำหรับงานวิศวกรรมจราจรที่ ก.บ.

๕๕๑/๒๕๕๘ มาตราฐานวิศวกรรมจราจรแบบของใช้ที่มีวงกว้าง
ที่ขนาด ๕ ชนิดคือชนิดที่ ๑ เป็นชนิดที่มีขนาดของพื้นที่ใช้ประโยชน์
ตามระดับการจราจรในการซ่อมแซมของถนนปรับปรุงสภาพผิวทาง
ให้พอเหมาะได้เล็กน้อยและสามารถป้องกันการเสื่อมสภาพของผิวทาง
จากการเกิดออกซิเดชันชนิดที่ ๒ ใช้ในการใช้พื้นที่ถนนขนาดใหญ่ชนิดที่ ๓
ใช้กับผิวจราจรของถนนที่ผิวทางให้ผิวที่เรียบและชนิดที่ ๔ ๕
เป็นชนิดที่มีการใช้พื้นที่ถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้ผิวที่เรียบ
ที่สุดช่วยในการปรับสภาพผิวทางให้เรียบขึ้นอีกทั้งสามารถช่วย
ได้เรื่องการปรับปรุงผิวให้เรียบขึ้นอีกทั้งในกรณีของ Chrome Slope รวมถึง
การนำไปใช้เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมัน (oil saving) คุณสมบัติที่ถนน
ของกรมทางหลวงแบบการจราจรชนิดอื่นคือสามารถรับน้ำหนักการเกิด
ใช้ทางจราจรระดับถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้ผิวที่เรียบ
ภายในเวลาไม่เกิน ๒ ชั่วโมงที่ถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้
ถนนที่ถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้ผิวที่เรียบที่ถนนที่ผิวจราจร
ถนนที่ผิวจราจรระดับถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้ผิวที่เรียบ
เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนที่ถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้
หลวงได้มีการใช้การจราจรแบบการจราจรชนิดอื่นซึ่งเป็นเวลาไม่
ต่ำกว่า ๑๐ ปี

ประโยชน์ที่ ๒ การใช้ทางราชการของผลิตภัณฑ์ชนิดชนิด
AC ๕๐/๗๐ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ที่
มีระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงคุณภาพของราชการของราชการที่
ทางหลวงใช้เป็นการศึกษาและในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐบาลได้มีการประชุมราชการกรมทางหลวงในการปรับปรุง
กรมทางหลวงของใช้ได้มีผลิตภัณฑ์ที่ถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทาง
ราชการมาใช้ประโยชน์ในส่วนที่ถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้
หลวงที่ถนนที่ผิวจราจรให้ถนนที่ผิวจราจรใช้เป็นการศึกษา
และใช้ถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้ถนนที่ผิวจราจร AC ๕๐/๗๐
ปกติกับผลิตภัณฑ์ของกรมทางหลวง AC ๕๐/๗๐ ที่ปรับปรุงคุณสมบัติ
ราชการพบว่ากรมทางหลวงราชการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถนนที่ผิวจราจร
ถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้ถนนที่ผิวจราจรที่ถนนที่ผิวจราจรที่
ปริมาณจราจร ๕ มีค่าจราจรถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้
ผลิตภัณฑ์ชนิด AC ๕๐/๗๐ ปกติค่าในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ชนิด AC ๕๐/๗๐ คุณสมบัติราชการจราจรถนนที่ปริมาณจราจร ๕ มีค่าจราจร
ถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิด AC ๕๐/๗๐ ปกติค่า
จราจรถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้ถนนที่ผิวจราจรที่
ปริมาณจราจร ๕ มีค่าจราจรถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้
จราจรถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้ถนนที่ผิวจราจรที่ผิวจราจร
ผลิตภัณฑ์ชนิด AC ๕๐/๗๐ ปกติค่าจราจรถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทาง
ผลิตภัณฑ์ชนิด AC ๕๐/๗๐ คุณสมบัติราชการปริมาณจราจร ๕ มีค่าจราจร
จราจรถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้ผลิตภัณฑ์ชนิด AC ๕๐/๗๐
ปกติค่าจราจรถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้ถนนที่ผิวจราจรที่ผิวจราจร
ที่ถนนที่ผิวจราจรถนนที่ผิวทางให้ปริมาณจราจร ๕ มีค่าจราจรถนนที่ผิวจราจร

และพิธีฉลองนครที่ใช้แอลกอฮอล์ชนิด AC ๕๐/๗๐ ปกติค่าการเกิดร่องยั้ง
โดยการใช้น้ำที่วางที่เคื่องรถส่วนถนนในสิ่งของปฏิบัติกรรมาทำการ
ทดสอบหึ่งเครื่องมีรถทดสอบประเภท Single Trailer พบว่าแอลกอฮอล์
ชนิด AC ๕๐/๗๐ ที่ทดสอบกับน้ำชำระที่ปริมาณร้อยละ ๕ มีผลในของ
การเกิดร่องยั้งน้อยกว่าแอลกอฮอล์ชนิด AC ๕๐/๗๐
ปกติถึงในฉากซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาที่กล่าวมากรมทางหลวงจึงได้
จัดทำเพื่อกำหนดวิธีที่ท.บ.ท. 4๐๘/25๕6 ซึ่งกล่าวหนดแอลกอฮอล์ชนิด
ปรับปรุงคุณภาพหรือชำระรถชนิดพิเศษมาตรฐานที่ท.บ.-
บ. 4๑๖/๒๕๕๖ มาตราฐานแอลกอฮอล์ชนิดปรับปรุงคุณภาพหรือชำระ
รถชนิดพิเศษ

5.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มีการศึกษาการใช้การใช้น้ำชำระเพื่อใช้ทำการถนนและของ
เครื่องจักรในงานก่อสร้างทางโดย Aditya Kumar Arupura และคณะ
(2๕๕1) ผู้ดูแลระบบหลักของการวิจัยคือการนำวัสดุหรือใช้ทำการถนน
และของเครื่องจักรในงานใช้เป็นสารผสมกับดิน และลดอำนาจชื้นของ
โดยชำระทาง โดยในงานวิจัยได้มีการใช้น้ำชำระ แกลบ หอมกับเข้าชาน
ซึ่งแอลกอฮอล์ที่วาง ที่อัตราส่วนร้อยละ ๕ – ๑๕ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ
ของดิน ผลปรากฏว่าที่อัตราส่วนที่เท่ากันนั้นดินที่ได้รับการปรับปรุง
คุณภาพให้อำนาจชื้นแบบแห้ง, ชนิดเกิดการอัดผล, ปริมาณน้ำที่ชาน
และค่าแรงของรถจะลดลงด้วยเช่นกัน ไร่ 2๕ ที่ผู้เขียน ซึ่งทำให้พบว่าวัสดุ
หรือใช้ทำการถนนและของเครื่องจักรในงานพื้นสนามทางใช้เป็นวัสดุ
ที่ปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุทางได้

ฉัตรพงษ์ ทองพิลาตชัย และคณะ (๒๕๕๕) ได้ทำการศึกษา
ถึงรากับการที่คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังหรือลูกรังชนิดปรับปรุง
และชนิดประเภท ๕ และน้ำชำระทาง เพื่อนำไปใช้กับการลดค่าแรงในการ
การวิจัยที่ดำเนินการนี้ ซึ่งวิจัยได้ทำการศึกษากับดินลูกรังที่ปรับปรุง
คือลูกรังชนิดนี้ น้ำ และน้ำชำระทาง โดยทำการทดสอบน้ำชำระร้อยละ ๕,
๗.๕, 1๐ และ 1๒.๕ โดยปรับค่าของดินที่ใช้ทดสอบชนิดที่ร้อยละของเวลา
นับ ๕, ๗ และ ๑๕ วัน จากนั้นทำการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น การดูดซึม
ของน้ำ และทำการทดสอบค่าแรงรับแรงเฉือนแบบไม่อุกถัก
(Unconfined Compression Strength) ซึ่งข้อสังเกตจากการทดสอบพบว่าค่า
แรงรับแรงน้ำชำระร้อยละ ๕ สามารถทำให้ได้ค่าการทดสอบที่ดีที่สุด
ที่ค่าการรับ ๒๕ กิโล

ฉัตรพงษ์ ฉัตรพงษ์ และคณะ (๒๕๕๗) ได้กล่าวถึงการใช้
ชำระทางผสมกับสารชนิดอื่นในงานทางเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้
ปรับปรุงคุณสมบัติของดินได้ดังนี้ โดยอาศัยสมบัติทางปฏิกิริยาที่เป็นสื่อ
ของชำระรถชนิดพิเศษ เช่น อวบน้ำหรือ อวบน้ำหรือ และมีการผสมอวบน้ำ
ที่ 1 เพื่อเสริมคุณสมบัติให้กับอวบน้ำซึ่งทำให้สามารถอัดจากใช้งาน
ถนนและใช้สำหรับในการปรับปรุง อีกทั้งยังเป็นการเก็บปริมาณการใช้
ชำระทางตามปริมาณที่รถชนิดพิเศษ ซึ่งการใช้ชำระทางผสมกับอวบน้ำ

ที่อัตราส่วนร้อยละ ๕ ของเนื้อสารแห้งก่อนนำน้ำชำระรถชนิดพิเศษ ทำได้ค่าการ
อวบน้ำหรือ, อวบน้ำหรือ, อวบน้ำหรือ และค่าชนิดดินที่สูงที่สุด อีกทั้ง
ค่าอวบน้ำหรือที่เพิ่มขึ้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดดินที่ไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติในการ
ทดสอบ แต่ค่าเป็นผลคือการใช้รถหรืองานในการผสมที่เท่ากันและมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ผลจากการทดลองใช้แอลกอฮอล์ทางในการก่อสร้าง
ถนนแบบทดสอบชนิดปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้ทำการเก็บข้อมูลด้านความ
ทนทานทุกๆปีที่มีเปรียบเทียบความทนทานกับถนนที่ใช้แอลกอฮอล์ชนิด
ปกติ โดยผลจากการทดลองปรากฏว่าถนนที่ใช้แอลกอฮอล์การปรับปรุงการใช้
งานที่อัตราส่วนค่าถนนที่ใช้แอลกอฮอล์ชนิดปกติ

ศราวุธ อธิสุข และคณะ (๒๕๕๗) ได้ทำการศึกษาการปรับปรุง
คุณภาพดินหรือดินชนิดที่สำหรับงานก่อสร้างทางโดยได้ทำการทดสอบวัสดุ
ในสิ่งปฏิบัติกรรมาที่กล่าวมาโดยมีผลของรถหรือค่าแรงรับแรงอัด
แกลบหรือ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าดินลูกรังที่ผสมกับน้ำที่ชำระรถ
นำไปใช้สำหรับเป็นวัสดุสำหรับงานก่อสร้างทางถนนด้วยค่าที่ผสมของ
กรมทางหลวง โดยดินลูกรังที่อัตราส่วนร้อยละ ๗ มีค่าที่ชำระรถหรือ
ค่าแรงรับแรงของดินที่ต่ำใช้ชนิดดินในอัตราส่วนร้อยละ ๕ และดินลูกรัง
จากจังหวัดขอนแก่นใช้ชนิดดินในอัตราส่วนร้อยละ ๕ จึงจะได้ผลการ
ทดสอบแรงอัดแกลบหรือที่เท่าเทียม

ปัทมวิวัฒน์ ปริวาหนนท์ และคณะ (๒๕๕๗) ได้ทำการศึกษา
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของแอลกอฮอล์ชนิด AC โดยใช้อาคารถนน ๒ ชนิด
คือ อาคารถนนหรือชำระรถชนิดพิเศษ ในอัตราส่วนร้อยละ ๕ จากผลการวิจัย
พบว่าค่าอวบน้ำหรือค่าแรงรับแรงอัดของแอลกอฮอล์ชนิดพิเศษของรถ
รถชนิดนี้มีค่ามากกว่าแอลกอฮอล์ชนิดชำระรถหรือ และแอลกอฮอล์ที่ผสมกับ
ชำระรถให้อ่างแกลบหรือและค่าแรงรับแรงอัดที่มากกว่าแอลกอฮอล์ที่ผสม
กับชำระรถชนิดพิเศษหรือค่าการทดสอบ Strength พบว่าค่า Strength ของ
แอลกอฮอล์ AC ๕๐/๗๐ ผสมชำระรถที่อัตราส่วนร้อยละ ๕ โดยน้ำหนัก มีค่า
มากกว่าแอลกอฮอล์ AC ๕๐/๗๐ ผสมชำระรถชนิดพิเศษหรือค่าแรงรับแรงอัด
โดยน้ำหนัก ในส่วนของค่า Strength และแอลกอฮอล์ AC ๕๐/๗๐ ผสมชำระรถที่
อัตราส่วนร้อยละ ๕ โดยน้ำหนักจะได้ค่าที่สูงกว่าแอลกอฮอล์ AC ๕๐/๗๐ ที่
ผสมชำระรถชนิดพิเศษหรือค่าแรงรับแรงอัด ๕ โดยน้ำหนัก ซึ่งแอลกอฮอล์ AC
๕๐/๗๐ ผสมชำระรถที่อัตราส่วนร้อยละ ๕ นั้นมีค่าที่ต่ำกว่าหรือค่าแรง
รับแรงอัด Strength หรือ ค่าที่สูงกว่าแอลกอฮอล์ AC ๕๐/๗๐ ที่ผสมชำระ
รถชนิดพิเศษหรือค่าแรงรับแรงอัด ๕ โดยน้ำหนัก

กฤษณ์ เมธีธรรม และคณะ (๒๕๕๕) ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมของวัสดุหรือปรับปรุงที่ปรับปรุงคุณภาพหรือชนิดพิเศษที่จาก
ชำระรถชนิดพิเศษหรือชนิดอวบน้ำหรือชนิดพิเศษหรือชนิดพิเศษหรือชนิดพิเศษ
กับแอลกอฮอล์ชนิด AC ๕๐/๗๐ ในอัตราส่วนค่าๆ โดยการทดสอบการวัด
อวบน้ำหรือ จุดตัด ใญ่ดูทราบไฟ อวบน้ำหรือค่า อวบน้ำหรือ อวบน้ำหรือ
อวบน้ำหรือ และค่าการรับแรงการรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรง
รับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรง
รับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรง
รับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรง
รับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรงรับแรง

ขนาดพื้นผิวนิวตรอนชนิดสั้นสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเลขที่ข้อ AC ๑๑๗๐ แต่มีคุณสมบัติที่ไม่ต่างเกณฑ์ คือ คุณสมบัติความหนาแน่น ที่ถือว่ามีความสำคัญต่อการนำไปใช้แทนเลขที่ข้ออื่น

คอบซึอ เดวิดทรัคเกอร์ และอีเอมซี (20๑๑) ได้ทำการศึกษาคู่สมมติเชิงกลของทางานเลขที่ข้ออื่นกับวิธีของวิธีการทดสอบที่อื่นซึ่งออกแบบส่วนทดสอบด้วยวิธีอื่นที่เอชอี โดยวิธีวิเคราะห์การทดสอบที่ข้ออื่น ๖ 4 5 ๕ และ ๗ ที่อุณหภูมิ ๒๕๐ °C ฉากการทดสอบพบว่า ที่มีอัตราส่วนของการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ มีประสิทธิภาพการทดสอบที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการที่ข้ออื่น ๖ - ๗ อย่างไรก็ตาม การทดสอบที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่น ๖ - ๗ ทำให้ได้ผลการทดสอบที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่นต่ำกว่า

Sance A. Al-Mosleh และอีเอมซี (2๐๑๕) ได้ทำการศึกษาคู่สมมติเชิงกลของเลขที่ข้ออื่นกับวิธีของวิธีการทดสอบที่อื่นได้ใช้วิธีวิเคราะห์การทดสอบที่ข้ออื่นที่ข้ออื่นด้วยวิธีการทดสอบที่ข้ออื่น ๖ ๕ ๖ และ ๖๖ ซึ่งฉากการทดสอบพบว่าเลขที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ มีอัตราส่วนการที่ข้ออื่นต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ อย่างไรก็ตาม การทดสอบที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ ทำให้ได้ผลการทดสอบที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่นต่ำกว่า

Dino Kumolongo และอีเอมซี (2๐๑๕) ได้ทำการทดสอบการศึกษาคู่สมมติเชิงกลของเลขที่ข้ออื่นกับวิธีของวิธีการทดสอบที่อื่นได้ใช้วิธีวิเคราะห์การทดสอบที่ข้ออื่นที่ข้ออื่นด้วยวิธีการทดสอบที่ข้ออื่น ๖ ๕ ๖ และ ๖๖ ซึ่งฉากการทดสอบพบว่าเลขที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ มีอัตราส่วนการที่ข้ออื่นต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ อย่างไรก็ตาม การทดสอบที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ ทำให้ได้ผลการทดสอบที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่นต่ำกว่า

Jacques Desobry และอีเอมซี (2๐๑๖) ได้ทำการศึกษาคู่สมมติเชิงกลของเลขที่ข้ออื่นกับวิธีของวิธีการทดสอบที่อื่นได้ใช้วิธีวิเคราะห์การทดสอบที่ข้ออื่นที่ข้ออื่นด้วยวิธีการทดสอบที่ข้ออื่น ๖ ๕ ๖ และ ๖๖ ซึ่งฉากการทดสอบพบว่าเลขที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ มีอัตราส่วนการที่ข้ออื่นต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ อย่างไรก็ตาม การทดสอบที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ ทำให้ได้ผลการทดสอบที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่นต่ำกว่า

จากการทดสอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีของวิธีการทดสอบที่อื่นได้ใช้วิธีวิเคราะห์การทดสอบที่ข้ออื่นที่ข้ออื่นด้วยวิธีการทดสอบที่ข้ออื่น ๖ ๕ ๖ และ ๖๖ ซึ่งฉากการทดสอบพบว่าเลขที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ มีอัตราส่วนการที่ข้ออื่นต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ อย่างไรก็ตาม การทดสอบที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ ทำให้ได้ผลการทดสอบที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่นต่ำกว่า

เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกเลขที่ข้ออื่นไปใช้สำหรับโครงการก่อสร้างทางต่อไป

4. ขั้นตอนการวิจัย

เริ่มขั้นตอนการเก็บตัวอย่างวัสดุจากบริเวณที่โครงการศึกษาดำเนินการทำการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาทดสอบโดยวิธีของวิธีการทดสอบที่ข้ออื่นที่ข้ออื่นด้วยวิธีการทดสอบที่ข้ออื่น ๖ ๕ ๖ และ ๖๖ ซึ่งฉากการทดสอบพบว่าเลขที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ มีอัตราส่วนการที่ข้ออื่นต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ อย่างไรก็ตาม การทดสอบที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ ทำให้ได้ผลการทดสอบที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่นต่ำกว่า

4.1 การเก็บตัวอย่างดินและทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

ขั้นตอนแรกเป็นการนำตัวอย่างดินที่เก็บจากบริเวณที่ทำการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐาน โดยทำการทดสอบการวัดค่าความชื้นแฉะ (Sluc Amabilis) ซึ่งวัดค่าความชื้นแฉะ (Amabilis Limit) เพื่อทราบถึงปริมาณน้ำในดินของดินที่นำมาทดสอบ จากนั้นทำการทดสอบค่าความชื้นแฉะ (Compaction Test) เพื่อทราบปริมาณน้ำที่จำเป็นในการทดสอบค่าความชื้นแฉะ (Compaction Test) โดยทำการทดสอบโดยใช้ดินที่นำมาทดสอบการทดสอบและใช้วิธีของวิธีการทดสอบที่ข้ออื่นที่ข้ออื่นด้วยวิธีการทดสอบที่ข้ออื่น ๖ ๕ ๖ และ ๖๖ ซึ่งฉากการทดสอบพบว่าเลขที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ มีอัตราส่วนการที่ข้ออื่นต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการที่ข้ออื่น ๖ - ๕

4.2 การทดสอบค่าซีพีอาร์

วิธีของวิธีการทดสอบค่าซีพีอาร์ของดินตัวอย่าง โดยการนำดินตัวอย่างที่เตรียมไว้ทำการศึกษาคู่สมมติเชิงกลกับวิธีของวิธีการทดสอบที่ข้ออื่นที่ข้ออื่นด้วยวิธีการทดสอบที่ข้ออื่น ๖ ๕ ๖ และ ๖๖ ซึ่งฉากการทดสอบพบว่าเลขที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ มีอัตราส่วนการที่ข้ออื่นต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ อย่างไรก็ตาม การทดสอบที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่น ๖ - ๕ ทำให้ได้ผลการทดสอบที่ข้ออื่นที่มีประสิทธิภาพการที่ข้ออื่นต่ำกว่า

จากนั้นนำผลการทดสอบทั้งสามชุดการทดสอบ คือ การทดสอบแบบแห้ง การทดสอบแบบชื้นหน้า และการทดสอบแบบชื้นหน้าทั้งวิธีจึ่งจระจากรูป 7 ขึ้น มาทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป หากมีค่าส่วนน้ำยาหารที่ผิดปกติ และสรุปผล

5. ผลการทดลอง

ผู้วิจัยได้นำผลของการทดสอบออกเป็นผลการทดสอบคุณสมบัติที่รับไป ผลการทดสอบการพลาซีมีอาร์ และผลการทดสอบการบวมตัว ดังนี้

5.1 คุณสมบัติทั่วไป

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบคุณสมบัติดินซึ่งจะขึ้นลงดินที่ถ่ายที่ลึกลงดินจะมีวิธีการวัดค่ากันค้ำค้ำและผลการทดสอบการพลาซีมีอาร์ตามขั้นตอนวิธีที่ปรับเปลี่ยนและใช้ความหนาแน่นของดิน (Compaction Test) โดยได้ผลดังนี้คือจะขึ้นลงดินในตารางที่ 2 และตารางที่ 3

ตารางที่ 2 คุณสมบัติดินของดินตัวอย่าง

ลำดับ ทั่วไป	ชนิดดิน ชนิด		การทดสอบการบวมตัว		การทดสอบ การพลาซีมีอาร์
	ค่าดัชนี สภาพ ดิน	ค่าดัชนี สภาพ ดิน	ความชื้น ขณะบวมตัวสูงสุด	ความหนาแน่น แห้งสูงสุด	
พื้นที่ ศึกษา	<15	<15	2.4	2.020	55.7%

ตารางที่ 3 ค่าร้อยละกันค้ำค้ำของดิน

2"	1"	1/2"	3/8"	#4	#10	#40	#200
100	96.5	91.3	70.1	41.3	24.3	17.3	9.9

จากการทดสอบคุณสมบัติดินซึ่งจะขึ้นลงดินทำให้ทราบได้ว่าดินตัวอย่างจากแหล่งดินที่จริงโดยผ่านกระบวนการคือวิธีจึ่งจระจากรูป 7 และ CBR test ให้เป็น 27% หมายถึงดินตัวอย่างการทดสอบดินตัวอย่างที่ 1 และ 2 จำนวนคือวิธีจึ่งจระจากรูป 7 ได้เป็น 1.1-1.2 หมายถึงดินตัวอย่างการทดสอบดินตัวอย่างที่ 1 และ 2 จำนวนคือวิธีจึ่งจระจากรูป 7 ได้เป็น 1.4 ความหนาแน่นแห้งสูงสุด 2.020 โดยวัดอยู่ในชั้นดินที่ 15 ซม. ตามมาตรฐานการก่อสร้างทางหลวงชนบท

5.2 ผลการทดสอบการพลาซีมีอาร์

ในการทดสอบการพลาซีมีอาร์ของดินตัวอย่างนี้ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบโดยใช้วิธีจึ่งจระจากรูป 7 ที่มีค่าส่วนน้ำยาหารที่ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 1555-99 โดยทำการทดสอบแบบ 300mm 3 ทดสอบที่วิธีจึ่งจระจากรูป 7 0.10 และ 0.20 ม. หน่วยผลตามมาตรฐาน 1,000 g/m และ 1,500 g/m ตามลำดับ ผลการทดสอบดินตัวอย่างในตารางที่ 4 ถึง ตารางที่ 6 และผู้วิจัยได้ทำการทดสอบพลาซีมีอาร์ด้วยดินตัวอย่างโดยใช้ปริมาณน้ำที่ต่างกันเช่นพบวิธีจึ่งจระจากรูป 7 ตามการทดสอบที่วิธีจึ่งจระจากรูป 7

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบพลาซีมีอาร์แบบชื้นหน้าไม่รับ


อัตราส่วนน้ำยาหาร (%)	CBR @95% Compaction	Dry Density (t/m ³)
5	30.3	1.8215
10	42.6	1.8211
15	29.3	1.8211
20	20.3	1.7822

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบพลาซีมีอาร์แบบชื้นหน้ารับ 7 วัน

อัตราส่วนน้ำยาหาร (%)	CBR @95% Compaction	Dry Density (t/m ³)
5	39.3	1.9923
10	42.3	1.8214
15	35.7	1.7992
20	30.3	1.7824

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบพลาซีมีอาร์แบบชื้นหน้า

อัตราส่วนน้ำยาหาร (%)	CBR @95% Compaction	Dry Density (t/m ³)
5	44.3	1.9023
10	34.7	1.8213
15	29.4	1.8012
20	25.3	1.7992



รูปที่ 5 ผลการทดสอบหาจำขี้น้ำแข็งของดินตามมาตรฐานการทดสอบ

จากผลการทดสอบพบว่าจำขี้น้ำแข็งของดินลูกรังที่ปรับปุ๋ย
 ดูนอนบัตินี้คือจำขี้น้ำแข็งที่ผ่านค่ากำหนด ไม่ดีมีค่าส่วนน้ำอากาศ
 แยกค่ากัน และจึงต้องเฝ้าระวังการขึ้นดินค่ากันไม่

5.5 ผลการทดสอบการบวมตัว

ผู้วิจัยได้ทำการดันทึกลำการบวมตัวของดินตัวอย่างจาก
 การทดสอบการหาจำขี้น้ำแข็งแบบเมสัน่า โดยทำการดันทึกลำการบวม
 ตัวทั้งในอากาศและในน้ำ ซึ่งผลการทดสอบพบว่าก้อนดินจะขยายการ
 บวมขึ้นเมื่อสัมผัสกับน้ำทั้งในอากาศและในน้ำ ผลการทดสอบดัง
 ตารางที่ 7 และตารางที่ 10

ตารางที่ 7 การบวมตัวในน้ำของดินปกติ

1921 (กรัม)	ค่าการบวมตัว		
	3fold No.1 12 Blows	3fold No.2 25 Blows	3fold No.3 56 Blows
0.5	14	5	5
1	16	10	6
2	18	15	6
3	20	17	7
6	25	20	9
12	27	20	9
24	27	22	9
48	27	25	10
72	26	25	10
96	26	25	10

ตารางที่ 8 การบวมตัวในอากาศที่อัตราส่วนอากาศที่ 0.5

1921 (กรัม)	ค่าการบวมตัว		
	3fold No.1 12 Blows	3fold No.2 25 Blows	3fold No.3 56 Blows
0.5	0	0	-1
1	-3	-3	-3
2	-4	-4	-5
3	-5	-6	-10
6	-7	-10	-20
12	-10	-17	-22
24	-15	-20	-25
48	-15	-25	-30
72	-15	-25	-30
96	-15	-25	-30
120	-15	-25	-30
144	-15	-25	-30
168	-15	-25	-30

ตารางที่ 9 การบวมตัวในน้ำที่อัตราส่วนอากาศที่ 0.5

1921 (กรัม)	ค่าการบวมตัว		
	3fold No.1 12 Blows	3fold No.2 25 Blows	3fold No.3 56 Blows
0.5	4	6	4
1	5	5	5
2	10	12	6
3	15	15	6
6	18	15	6
12	20	15	7
24	25	15	7
48	25	17	8
72	25	16	7
96	25	16	7

ตารางที่ 10 ค่าการบดขยี้ในน้ำหนักที่ต่างกันของอาหารวีเจตล ๕

1991 (ซีจูมิง)	ค่าการบดขยี้		
	3fold No.1	3fold No.2	3fold No.3
	12 Blows	25 Blows	56 Blows
0.5	2	2	1
1	5	5	3
2	6	10	3
3	12	10	3
6	16	11	3
12	16	11	3
24	16	11	3
45	16	11	3
72	16	11	3
96	16	11	3

พบว่าค่าการบดขยี้ของก้อนคั่วอย่างใดในภาคละเป็นค่าของน้ำหนักก้อนคั่วต่อกรัมการบดขยี้ และค่าการบดขยี้ของก้อนคั่วอย่างใดในน้ำหนักต่อกรัมการบดขยี้ของก้อนคั่วอย่างใดขึ้นกับน้ำหนักการบดขยี้ จากผลการทดสอบที่ทั้งหมดผู้วิจัยได้รวบรวมและทำการสรุปผลดังนี้

6. บทสรุป

จากผลการทดสอบพบว่าน้ำยาอาหาร รมักจะให้คุณสมบัติของดินสูงที่ผสมกับน้ำยาแปรรูปแป้งไป โดยขึ้นกับทั้งอัตราส่วนน้ำยาอาหาร และวิธีบดขยี้ในการบด การผสมน้ำยา โดยจากการทดสอบค่าซีจูมิงในดินสูงจึงควรค่าที่ทำการทดสอบแบบปกติค่าซีจูมิงอยู่ที่ 47.5 ซึ่งจากการที่ 1 จะช่วยลดในการขึ้นชั้นของชั้นที่หา และเมื่อทำการทดสอบดินสูงที่ผสมกับน้ำยาอาหารที่มีอัตราส่วนต่างๆ พบว่าเมื่อทำการทดสอบซีจูมิงโดยใช้น้ำยาอาหารแทนน้ำในการบดคั่ว จึงหาส่วนน้ำยาอาหารวีเจตล ๕ ให้ค่าซีจูมิงที่สูงสุด ๖2.6 และลดลงเมื่อเทียบปริมาณน้ำยาอาหาร ซึ่งมีค่าซีจูมิงต่ำกว่าการทดสอบแบบปกติ จากนั้นทำการทดสอบค่าซีจูมิงแบบปกติใช้ในเวลา ๗ วัน พบว่าที่อัตราส่วนน้ำยาอาหารวีเจตล ๕ ให้ค่าซีจูมิงที่สูงสุดอยู่ที่ ๘๘.๕ ซึ่งเมื่อเทียบกับตารางที่ ๑ พบว่าวิธีลดชั้นการใช้จานอยู่ในส่วนของชั้นที่หา ซึ่งให้ค่ามากกว่าการทดสอบซีจูมิงแบบปกติ จากนั้นทำการทดสอบซีจูมิงแบบปกติ พบว่าค่าซีจูมิงที่มากที่สุดอยู่ที่ 44.5 ที่อัตราส่วนน้ำยาอาหารวีเจตล ๕ ซึ่งถือว่าค่าใกล้เคียงกับการทดสอบซีจูมิงแบบปกติ อีกทั้งในส่วนของการบดขยี้ในน้ำหนักเทียบปริมาณน้ำยาอาหารก้อนคั่วอย่างหนึ่งขึ้นกับน้ำหนักการบดขยี้ของก้อนคั่วอย่างหนึ่งกับก้อนคั่วอย่างหนึ่งที่ทำการบดคั่วโดยใช้น้ำหนักการบดขยี้ค่าการบดขยี้กับน้ำหนัก

อาหารคั่วทำให้ไม่สามารบดขึ้นก้อนคั่วอย่างเข้าไปได้ หรือเข้าไม่ได้หรือยาก จึงที่ขึ้นคั่วที่ผสมกับอาหารคั่วไม่ทำการบดขยี้ก็คั่วหรือสามารถสรุปได้ว่าการใช้ยาอาหารในปริมาณที่เหมาะสม และวิธีบดขยี้ที่บดคั่วอย่างใดทำให้ดินสามารถปรับปรุงคุณสมบัติการเข้ากันได้ให้สูงขึ้น และมีการบดขยี้เข้าเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดการบดคั่วกับโครงสร้างดินให้ลดลงได้ดังนี้

7. ข้อเสนอแนะ

ปัญหาที่พบในชั้นดินจากการผสมน้ำยาเข้าดินนั้นเวลาที่ใช้ในการปลูกขึ้นเป็นปอซึ่งถ้ามีผลคั่วถ้ามีผลของดินสูงที่ผสมกับน้ำยาอาหารเป็นค่าของอัตราการใช้ยาในการปลูกซึ่งที่มากเกินไปลดน้ำยาอาหารเกิดการขึ้นชั้นของชั้นที่หาการบดคั่วในบดคั่วที่เข้ากันได้ซึ่งที่บดขยี้ได้เวลาในการบดขยี้ที่ลดลงนั้นบดคั่วทำให้ยาอาหารเข้าชั้นดินอย่างยากไม่สามารบดขยี้เข้ากันได้ดีไม่ได้ที่เข้ากันได้ก็เกิดผลเช่นกันทำให้เมื่อบดคั่วแล้วก้อนคั่วอย่างใดไม่รวมคั่วเป็นเนื้อเดียวกันดังรูปที่ ๒ ที่ชั้นในของเวลาที่ทำการผสมคั่วของแบบในเนื้อที่ผสมอยู่ในน้ำยาอาหารนั้นผู้วิจัยอาจพิจารณาจากการผสมและบดคั่วในเวลาที่การบดคั่วและเวลาของส่วนผสมที่มากจนนั้นในระหว่างทำการทำการทดสอบที่บดคั่วดินการวิจัยเวลาการปลูกแบบในเนื้อในปริมาณมากคั่ว และอีกปัญหาที่พบนั้นคือยาอาหารเป็นวัสดุที่ได้อากาศหรืออากาศจรรวมชาติทำให้การลดชั้นดินมากทำให้พบเจอกับการเข้ากันอันเป็นไปได้อาหารอาหารที่นำมาใช้จากที่ค่าของดินจะลดลงทำให้ค่าซีจูมิงสูงที่เข้าไม่ได้ก็เช่นนี้ไม่ควรมีการลดชั้นใน



รูปที่ ๒ ก้อนคั่วอย่างใดที่บดขึ้นกันจากการใช้วิธีบดขยี้ของน้ำยาอาหารที่ไม่เหมาะสม

๑. กิตติกรรมประกาศ

ในการจัดพิมพ์คู่มือของชุมนุมวิชาการวิศวกรรม
 วิชาการ (๒๕๖๓) ฉบับสำหรับงานวิจัยและงานวิชาการที่
 จัดขึ้น

สำนักพิมพ์ที่ เร. ศูนย์วิจัยทางวิศวกรรม
 เมื่อที่ประชุมคู่มือของชุมนุมวิชาการที่จัดทำขึ้น
 จัดขึ้น

และขอขอบคุณผู้ช่วยสำหรับงานวิจัยทาง
 วิชาการร่วมกับภาคเอกชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและ
 ที่พัฒนาวิศวกรรมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารอ้างอิง

[1] กอบชัย เมื่อดิษฐ์สง, วิจิตรพันธ์ วิฑูรย์ และวิฑูรย์กมล สุวรรณ
 (๒๕๖๑). "การศึกษาร่วมระหว่างวิศวกรรมศาสตร์กับ
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 วิศวกรรมพระนคร (บางศรีเมือง)". เอกสารประกอบการประชุม
 วิชาการของชุมนุมวิชาการ ปีที่ ๑๐

[2] กฤษณ์ เมื่อดิษฐ์สง, นายเอกชัย สุมาลี และ นายวิฑูรย์กมล สุวรรณ
 (๒๕๖๑). "การศึกษาร่วมระหว่างวิศวกรรมศาสตร์กับ
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 วิศวกรรมพระนคร (บางศรีเมือง)". เอกสารประกอบการประชุม
 วิชาการของชุมนุมวิชาการ ปีที่ ๑๐

[3] เมื่อดิษฐ์ วิฑูรย์กมล และวิฑูรย์กมล วิฑูรย์. "การใช้ทางหลวง
 ของกรมทางหลวงในการใช้งานในประเทศไทย". ๒๕๖๑(๕): ๔๕-๕๐

[4] วิฑูรย์กมล วิฑูรย์กมล, ฉัตรชัย วิฑูรย์กมล, วิฑูรย์กมล วิฑูรย์. ๒๕๖๑.
 "การศึกษาร่วมระหว่างวิศวกรรมศาสตร์กับ
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 วิศวกรรมพระนคร (บางศรีเมือง)". เอกสารประกอบการประชุม
 วิชาการของชุมนุมวิชาการ ปีที่ ๑๐

[5] วิฑูรย์กมล วิฑูรย์กมล และวิฑูรย์กมล วิฑูรย์. "การศึกษาร่วม
 วิศวกรรมศาสตร์กับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมพระนคร". เอกสาร
 วิชาการของชุมนุมวิชาการ ปีที่ ๑๐

[6] เมื่อดิษฐ์ วิฑูรย์กมล (๒๕๖๑). "การศึกษาร่วมระหว่าง
 วิศวกรรมศาสตร์กับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมพระนคร". เอกสาร
 วิชาการของชุมนุมวิชาการ ปีที่ ๑๐

[7] สุราษฎร์ วิฑูรย์กมล, วิฑูรย์กมล วิฑูรย์กมล, วิฑูรย์กมล วิฑูรย์กมล
 และวิฑูรย์กมล วิฑูรย์กมล (๒๕๖๑). "การศึกษาร่วม
 วิศวกรรมศาสตร์กับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมพระนคร". เอกสาร
 วิชาการของชุมนุมวิชาการ ปีที่ ๑๐

[8] Aditya Kumar Anupam, Pooja Kumar, G D Kasischkeg R D.
 2015. "Use of Various Agricultural and Industrial Waste
 Materials in Road Construction". 2nd Conference of
 Transportation Research Group of India (2nd CTRG), Social and
 Behavioral Sciences 104 (2015) 264 – 275

[9] Dien Kattak, Kazuki Sato. 2015. Review on the effect of gypsum
 content on soil behavior. Transportation Geotechnics 4 (2015) 25
 – 37

[10] JeevanDorak, KunglwanRadisa, SukranMorybulak, Arel
 Arulajah, Yan Jun Du. 2016. "Improvement of marginal lateritic
 soil using Molasses Debris replacement for sustainable
 engineering fill materials". Journal of Cleaner Production 134
 (2016) 515 - 522.

[11] Kamez A. Al-Masabi, Amiruddin Ismail, Nur Isni Md. Yusoff,
 Shaban Ismail Alhaka, Che MuzahAshariWahidMohamed Rizka
 Karim. 2015. "Micrological characteristics of unaged and aged
 specimens natural rubber modified asphalt". Construction and
 Building Materials 102, part (January):190-199.

ASIAN TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY

Presents this

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

To

SUTTICHAJ CHAROENKIJ


For Participating and Making Presentation Entitled

“การปรับปรุงคุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยางพารา”


(Improving Properties of Lateritic Soil with Natural Rubber Latex)

At the 10th ATRANS (SYMPOSIUM) ANNUAL CONFERENCE: YOUNG RESEARCHER'S FORUM

Given on the 18th day of August 2017



Mr. Chamroon Tangpaisalkit
ATrans - Chairperson



Dr. Tuenjai Fukuda
ATrans Secretary - General

ATrans YOUNG RESEARCHER'S FORUM 2017

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ สกุล นายสุทธิชัย เจริญกิจ
 รหัสประจำตัวนักศึกษา 5810120086
 วุฒิการศึกษา

วุฒิ	ชื่อสถาบัน	ปีที่สำเร็จการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2558

ทุนการศึกษา

ทุนศิษย์ก้นกุฏิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558
 ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2558

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

สุทธิชัย เจริญกิจ. สรวาฐ จริตงาม. และโอภาส สมใจนึก. 2559. "คุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
 แอสฟัลต์คอนกรีตผสมด้วยยางแผ่นรมควัน" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
 แห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ บีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา.
 สุทธิชัย เจริญกิจ. สรวาฐ จริตงาม. และโอภาส สมใจนึก. ประเมษฐ หอมหวล. 2560. "การปรับปรุง
 คุณสมบัติของดินลูกรังด้วยน้ำยางพารา" ATRANS ANNUAL CONFERENCE
 PROCEEDING OF YOUNG RESEARCHER'S FORUM 2017 วันที่ 18 สิงหาคม
 2560 จังหวัดกรุงเทพมหานคร