



การพัฒนาสูตรยางธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง

Development of Suitable Natural Rubber-Based Formulation

for Road Marking

สายฝน แก้วสม

Saifon Kaewsom

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Master of Science Thesis in Polymer Technology

Prince of Songkla University

2547

ก

เลขที่.....	TS1692	ชีEA	25A7
Bib Key.....	944065		
/1.7.๒๕๔๗/			

(1)

ชื่อวิทยานิพนธ์	การพัฒนาสูตรยางธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง
ผู้เขียน	นางสาวสายฝน แก้วสม
สาขาวิชา	เทคโนโลยีพอลิเมอร์
ปีการศึกษา	2546

บทคัดย่อ

การทำเครื่องหมายบนผิวทางจากยางธรรมชาติ เพื่อให้ได้สมบูรณ์ตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 415-2531: สีขาวขาว ร่วมกับรายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายบนผิวทาง (การตีเส้น ลูกศร ขีดเรียนชี้อีกด้าน) ตามเอกสาร ISBN 974-13-2096-5 ทำได้โดยการใช้สารเคมีในการปรับปรุงสมบูรณ์ด้านความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนสมบูรณ์ด้านความแข็งแรง นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงสีและการสะท้อนแสงของยางธรรมชาติด้วย ซึ่งยางธรรมชาติที่เลือกใช้คือยางแผ่นร่มครัวน้ำ 3 และได้มีการใช้สารป้องกันการเสื่อมสภาพ Lowinox CPL 1 phr ร่วมกับ Antilux 1 phr เพื่อทำให้ยางธรรมชาติมีความทนทานต่อภาวะแวดล้อมได้ดีขึ้น ส่วนสมบูรณ์ด้านความแข็งแรงนั้นได้มีการใช้สารตัวเติมคือชิลิกาในปริมาณ 50 phr และใช้ไฮเดนในปริมาณ 9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของชิลิกา โดยไม่มีการใช้น้ำมัน ส่วนระบบการวัดค่าในซีที่เลือกใช้คือระบบกำมะถันปกติ คือใช้กำมะถัน 2.5 phr ร่วมกับ MBTS 1 phr และสำหรับสารสีนั้นใช้พิทานีเยียมได้ออกไซด์ร่วมกับสีขาวมาสเทอร์เบทช์ในปริมาณ 30 phr และ 30 phr ตามลำดับ ส่วนสีเหลืองนั้นใช้พิทานีเยียมได้ออกไซด์ร่วมกับสีเหลืองมาสเทอร์เบทช์ในปริมาณ 30 phr และ 20 phr ตามลำดับ สำหรับการใช้ลูกแก้วนั้น ยางสีขาวเมื่อใช้ลูกแก้วที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75×10^3 ไมครอน ต้องใช้ในปริมาณ 400 กรัมต่อตารางเมตร ส่วนสูตรยางสีเหลืองเมื่อใช้ลูกแก้วที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75×10^3 ไมครอน ต้องใช้ในปริมาณ 600 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับสูตรยางหั่งสีขาวและสีเหลืองใช้ลูกแก้วที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.1×10^3 ไมครอนในปริมาณ 600 กรัมต่อตารางเมตร

Thesis Title	Development of Suitable Natural Rubber-Based Formulation for Road Marking
Author	Miss Saifon Kaewsom
Major Program	Polymer Technology
Academic Year	2003

Abstract

To meet The Thai Industrial Standard (TISI 415-2531 : Traffic Paint) and Specification for Road Marking following document ISBN 974-13-2096-5 requirement. The road marking production from natural rubber is derived by using rubber additives to improve the properties which are resistant to environment and strengthening. In addition, color and reflectivity properties are also concerned. Ribbed Smoked Sheet (RSS-3) was chosen for being used as a based elastomer. The rubber compound used together with protective agents; Lowinox CPL 1 phr and Antilux 1 phr , provide natural rubber more resistant to the weather. The strength of rubber is improved by using reinforcing filler (silica) and silane Si-69 9% by weight of silica without oil. Conventional system vulcanisation is chosen for vulcanisation by using sulphur of 2.5 phr and MBTS 1 phr. The whiteness consists colorings agents are the mixture of titanium dioxide and white masterbatch in an equal quantity which is 30 phr to produce the whiteness. The yellowish consists of titanium dioxide with yellow masterbatch by 30 and 20 phr, respectively. Glass bead with diameter 0.75×10^3 micron is used in white road marking tape in quantity of 400 g/m^2 . Yellow road marking tape also used the glass bead with diameter 0.75×10^3 micron in quantity of 600 g/m^2 . White and yellow road marking tapes are used the glass bead with diameter 1.1×10^3 micron in quantity of 600 g/m^2 .