

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาหัวข้อวิจัย

โลหะจำรูป (Shape memory alloys, SMA) คือโลหะที่มีความสามารถพิเศษในการจำรูปและเปลี่ยนกลับคืนสู่รูปร่างเดิมก่อนการเปลี่ยนรูปได้ ถ้าทำให้โลหันนั้นร้อนขึ้นหรือเย็นลงอย่างพอเหมาะสม โดยไม่ได้ใช้แรงภายนอก (**บัญชา ธนบุญสมบัติ, 2539**) ตามปกติ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของชิ้นส่วนที่ทำจากโลหะ เช่น เส้นลวดหรือแผ่นโลหะ จะต้องใช้แรงในการดึงดันโลหะนั้น และถ้าต้องการให้ชิ้นส่วนนั้นกลับมา มีรูปร่างแบบเดิม จะต้องใช้แรงดึงกลับเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มีโลหะบางชนิดที่มีความสามารถพิเศษ คือ สามารถ จำ และ กลับคืนรูปร่างเดิม ก่อนการเปลี่ยนรูป ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เรียกว่า ปรากฏการณ์จำรูป (Shape memory effect) และ โลหะที่มีสมบัติเช่นนี้เรียกว่า โลหะจำรูป (Shape memory alloy) โลหะจำรูปจัดเป็นวัสดุนวัตกรรม (Smart materials) ประเภทหนึ่ง ซึ่งความคลาดในที่นี้ก็คือความสามารถในการจำรูปร่างของตนเอง ก่อนถูกเปลี่ยนแปลงได้ โลหะจำรูปที่สำคัญในเชิงพาณิชย์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนิกเกิล-ไทเทเนียม (Ni-Ti alloy) และกลุ่มทองแดงผสม (Cu-based alloy) นอกจากนี้ยังมีการค้นพบปรากฏการณ์การจำรูปในโลหะผสมกลุ่มอื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น Ti-Nb, Ag-Cd, Cu-Sn, Fe-Pt, Ni-Al, U-Nb, Fe-Mn-Si, Ti-Pb-Ni, Cu-Sn-Al, Cu-Zn-Sn และ Cu-Al-Ni เป็นต้น (**Wayman and Deurig, 1990**) ปรากฏการณ์จำรูปในโลหะนั้น ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่น่าทึ่ง และก่อให้เกิดความสนใจต่อผู้พบเห็น แต่ยังสามารถนำไปประดิษฐ์ ของใช้หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ได้อีกมาก many ได้แก่ ทำการอบแวนดาจำรูป ตัวกรองลิมเลือด ข้อต่อจำรูป อุปกรณ์ปิดเปิดโดยใช้ความร้อนเช่น อุปกรณ์ป้องกันน้ำร้อนลวกในฝึกบัวอาบน้ำ ส่วนประกอบของวัสดุคุณภาพ หลากหลายของเหลว ทำยกทรงจำรูป ทำลวดจัดฟัน ทำรากฟัน ทำคลิปห้ามเลือด ทำลวดรัดหัวใจเทียมเพื่อกำหนดการเต้นของหัวใจ (**เล็ก สีกง, 2540**) สำหรับงานทางด้านการบินและอวกาศ ทำโครงสร้างสำหรับช่องรับแสงอาทิตย์ ทำอุปกรณ์ปิดเปิดประตู ทำอุปกรณ์ในการลงจอด ทำเส้นลวดจำรูปที่ใส่ไว้ปักเครื่องบินเพื่อควบคุมความยืดหยุ่นของปีก นอกจากนี้ โลหะจำรูปพรุน (Porous SMA) ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุชีวการแพทย์ (Biomedical material) ใช้ทำกระดูกเทียมและรากฟันเทียม เป็นต้น ในประเทศไทยการวิจัยทางด้านโลหะจำรูปยังน้อย หากสามารถวิจัยและพัฒนาโลหะในกลุ่มนี้เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริง ก็จะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศได้ไม่น้อยที่เดียวแม้ว่าในต่างประเทศจะมีการทันபนและศึกษาปรากฏการณ์จำรูปนานกว่า 60 ปีแล้วก็ตาม อีกทั้งประเทศไทยมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากโลหะจำรูปนานานกว่า 20 ปี แต่ในขณะนี้ก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยอย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้เริ่มนิการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้ขึ้นมาบ้างแล้วโดยภาควิชาวิศวกรรมเหมือนแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ศึกษาการผลิตโลหะจำรูปโดยจะประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมและการแพทย์

ปัจจุบันการผลิตโลหะจำรูปนิกเกิลไทเทเนียมพруน เมื่อพิจารณาทางด้านโลหะวิทยาพัฒนา (Powder metallurgy) โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสามวิธีซึ่งเป็นวิธีที่เตรียมจากโลหะผง ได้แก่ การอบผนึก (Sintering) Self-propagating High-temperature synthesis (SHS) และ การอบผนึกที่ความดันสูงทุกทิศทาง (Hot isostatic press , HIP) การอบผนึกเป็นวิธีที่ใช้ในการผลิตโลหะจำรูปนิกเกิลไทเทเนียมพруน โดยนำผงนิกเกิลและผงไทเทเนียมมาบดผสมแล้วขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกก่อนนำไปอบผนึกที่อุณหภูมิใกล้อุณหภูมิหลอมเหลวเพื่อทำให้เกิดเฟส NiTi โดยการแพร่ของอะตอมนิกเกิลและอะตอมไทเทเนียม (Tangaraj et al., 2000) วิธีนี้ความพรุนของผลิตภัณฑ์ขึ้นกับความดันตอนเริ่มต้นและรูปร่างขนาดของอนุภาคเริ่มต้นด้วย เพราะว่าความพรุนเกิดมาจากการซ่องว่างระหว่างอนุภาคโดยตรง ขนาดครูพรุนเฉลี่ยค่อนข้างเล็กและปริมาณของรูพรุนทั้งหมดแค่ 40% ข้อเสียของการอบผนึกที่เห็นได้ชัดคือใช้เวลาในการให้ความร้อนนาน ทำให้เปลืองพลังงานและค่าใช้จ่าย ขึ้นตัวอย่างที่เตรียมต้องมีขนาดเล็ก ขึ้นงานถูกจำกัดรูปร่างและขนาดครูพรุน การอบผนึกที่ใช้เวลานานเกินไปจะทำให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นั้นสิ้นด้วย ส่วนวิธี HIP ถึงแม้จะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อเทียบกับวิธีอบผนึก การควบคุมความพรุนและเฟสง่ายกว่าเมื่อเทียบกับวิธี SHS แต่ค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก เพราะระบบจะต้องประกอบไปด้วยปืนสูญญากาศ แหล่งจ่ายพลังงาน ภายนอกแรงดันสูงสำหรับใช้ดัดและปั๊มน้ำหล่อเย็น เป็นต้น ในการวิจัยครั้งนี้จะสังเคราะห์โลหะจำรูปนิกเกิลไทเทเนียมพรุนด้วยวิธี SHS เนื่องจากว่าวิธีนี้มีข้อดีหลายอย่างเมื่อเทียบกับวิธีข้างต้น ดังนี้ (1) การเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงทำให้สิ่งสกปรกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าเป็นไอออกมาน้ำทำให้ขึ้นงานที่ได้มีความบริสุทธิ์สูง (2) ปฏิกิริยาความร้อนเกิดง่ายและใช้เวลาสั้นมาก ทำให้ลดค่าใช้จ่ายทางด้านกระบวนการผลิต (3) เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่ซับซ้อน สามารถเตรียมขึ้นเองได้ (5) การสังเคราะห์ด้วยวิธีนี้ความพรุนที่ได้สูงถึง 65 %

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อศึกษาการสังเคราะห์โลหะจำรูป NiTi พรุนที่ผลิตด้วยวิธี SHS
- 1.2.2 เพื่อศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ NiTi พรุนที่ผลิตด้วยวิธี SHS ได้แก่
 - ความดันในการขึ้นรูปชิ้นงาน
 - ความดันกําชาร์กอนภายในรีอีกเตอร์

อุณหภูมิในการอุ่นชิ้นงาน

1.3 ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาวิธีการสังเคราะห์โลหะจำรูป NiTi พรุนด้วยวิธี SHS โดยพิจารณาถึงอิทธิพลของความดันในการขึ้นรูปชิ้นงาน อุณหภูมิในการอุ่นชิ้นงานและความดัน ก้าซาร์กอนภายในรีอีกเตอร์ ต่อสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความพรุน ขนาดรูพรุน สัดส่วนรูพรุน เปิด รวมไปถึงสมบัติทางกล ได้แก่ ความแข็งแรงกด ความแข็ง เป็นต้น

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการสังเคราะห์โลหะจำรูป NiTi พรุนด้วยวิธี SHS

1.4.2 ทราบถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรในกระบวนการผลิตที่มีผลต่อ ความพรุน สมบัติทางกลและโครงสร้างชุดภาค


1.4.3 สามารถนำวิธี SHS มาประยุกต์ใช้กับวัสดุอื่นได้

1.5 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.5.1 โลหะจำรูปคืออะไร


โลหะจำรูปเป็นกลุ่มโลหะที่มีความสามารถพิเศษไม่เหมือนใคร สามารถเปลี่ยน เฟสกลับไปกลับมาได้หรือเร公寓อิกอย่างหนึ่งว่าสามารถจำรูปตัวเองได้ก่อนการเปลี่ยนรูป ถ้าทำให้ โลหะจำรูปร้อนขึ้นหรือเย็นลงอย่างพอเหมาะสม สมมติว่าเรา鸲าลวดที่ทำจากโลหะจำรูป ซึ่งเป็น เส้นตรงมากดให้โค้งงอที่อุณหภูมิห้อง แล้วนำลวดส่วนที่งอนน้ำมาทำให้ร้อนขึ้น (จุ่มในน้ำร้อนหรือ ผ่านกระแสไฟฟ้า) จะพบว่าลวดจะคดตัวกลับอย่างรวดเร็วโดยเป็นเส้นตรงได้เหมือนเดิมอย่างน่า ทึ่ง ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่า ปรากฏการณ์จำรูปและโลหะที่มีสมบัติเช่นนี้เรียกว่าโลหะจำรูป ลักษณะเฉพาะตัวของปริมาณความเครียดที่กลับคืนໄได้ (Recoverable strain) ทำให้เกิดสมบัติที่เรา เรียกว่า ปรากฏการณ์จำรูปและความยืดหยุ่นยิ่งยะด (Superelasticity หรือ Pseudoelasticity) (**Otsuka and Wayman, 1999**) ปรากฏการณ์จำรูป โดยทั่วไปเราจะพบที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำและเกิดขึ้นเมื่อ โลหะจำรูป มีปริมาณความเครียดมากกว่าปีกจำกัดเริ่มต้นของความยืดหยุ่น โลหะจำรูปจะไม่ สามารถคืนกลับสู่รูปร่างเดิมได้ จนกว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าอุณหภูมิกระตุ้นจำเพาะ

(Specific activation temperature) ในทางกลับกัน ความยืดหยุ่นยิ่งขวด เกิดขึ้นเมื่อ โลหะจำรูปคลายตัวเมื่อความเค้นถูกปลดออก (พิจารณารูปที่ 1.1 และ 1.2 ประกอบ)



รูปที่ 1.1 ความเค็น-ความเครียดของปรากฏการณ์จำรูปในโลหะจำรูป

(Otsuka and Wayman, 1999)



รูปที่ 1.2 ความเค็น-ความเครียดของความยืดหยุ่นยิ่งขวดในโลหะจำรูป

(Otsuka and Wayman, 1999)

ในบรรดาโลหะจำรูปทั้งหมด โลหะผสมในกลุ่มนิกเกิล-ไทเทเนียมและกลุ่มทองแดงผสม จะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีสมบัติที่เป็นประโยชน์หลายประการ โดยสมบัติที่สำคัญ โลหะจำรูปในสองกลุ่มนี้สามารถกึ่นรูปได้ค่อนข้างมาก จึงทำให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากกว่าโลหะจำรูปกลุ่มอื่น ปรากฏการณ์การเปลี่ยนรูปร่าง

ของโลหะถูกบันทึกครั้งแรกโดยนักฟิสิกส์ชาวสวีเดนชื่อ อาร์เน โอลันเดอร์ (Arne Olander) ตั้งแต่ปี ก.ศ. 1932 โดยพบว่าโลหะผสมของทองคำกับแคนเดเมียม (AuCd) มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อให้ความร้อนและลดอุณหภูมิแก่โลหะผสม แต่จุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในปี ก.ศ. 1962 เมื่อทีมวิจัยของ Naval Ordnance Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มนิวิจัยโลหะผสมในกลุ่มนิกเกล-ไทเทเนียม เพื่อใช้ในการกิจขององค์กรอาวุโสแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NASA) โดยใช้ชื่อว่านิกทินอล (Nitinol) อันเป็นชื่อที่ประกอบด้วยคำว่า Ni มาจาก นิกเกล Ti มาจากไทเทเนียม และ Nol มาจาก Naval Ordnance Laboratory อันหมายถึงห้องทดลองสรรพากรทหารเรือ นำโดยวิลเลียม บัวเลอร์ (William Buehler) เขาและเพื่อนร่วมงานค้นพบโดยบังเอิญว่าโลหะผสมของนิกเกลกับ-ไทเทเนียม (NiTi) สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่ออุณหภูมิของโลหะเปลี่ยนไป และแม้ว่าขณะนั้นนักวิจัยจะทราบว่ามีโลหะผสมชนิดอื่น ๆ อีกที่มีความสามารถในการจำรูปได้ แต่จากการทดลองก็พบว่าโลหะผสมนิกเกลกับ-ไทเทเนียมแสดงสมบัติการคืนตัวของความเครียด โดยเด่นกว่าโลหะผสมชนิดอื่น นั่นคือนิกเกล-ไทเทเนียมมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่เด่นชัดมากกว่าโลหะผสมอื่น


1.5.2 โครงสร้างและการเปลี่ยนเฟสของโลหะจำรูปนิกเกล-ไทเทเนียม

ความเข้าใจพื้นฐานปรากฏการณ์จำรูปของนิกเกล-ไทเทเนียมมีความสำคัญอย่างมากเพื่อที่จะให้เรามีความเข้าใจต่อระบบผลึกของโลหะนี้ ปรากฏการณ์จำรูปเกิดมาจาก การแพร่ของเฟสของแข็ง (Solid to solid phase) ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเฟสօอสเทน ไนต์และเฟスマาร์滕 ไซต์ โครงสร้างผลึกของเฟสօอสเทน ไนต์เสถียรที่อุณหภูมิสูง การจัดเรียงตัวแบบ BCC (Body Centered Cubic) (Otsuka and Wayman, 1999) ส่วนเฟスマาร์滕 ไซต์จะเสถียรที่อุณหภูมิต่ำกว่าช่วงอุณหภูมิของการเปลี่ยนเฟสและอาจมีลักษณะผลึกเป็น HCP (Hexagonal closed packed) โนโนคลินิก (Monoclinic) ไตรคลินิก (Triclinic) หรือ ดิสโทร์เตอексแซ่ โภโนด (Distorted hexagonal) (**บรรชัน จรัญานันท์, 2541**) เมื่ออุณหภูมิลดลง มากกว่าอุณหภูมิวิกฤติ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเฟスマาร์滕 ไซต์ โดยเกิดการบิดตัวของโครงสร้างโนโนคลินิก (B19') ผ่านกลไกที่เหมือนลักษณะการเกิดแรงเฉือน (Shear-like mechanism) ทำให้เกิดความคืบภายใน เพื่อปรับความคืบที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมจึงเปลี่ยนโครงสร้างเป็น B19' ลักษณะโครงสร้างจุลภาคเป็นแบบ ทวินมาร์滕 ไซต์ (Twinned martensite) (Kaufman and Cohen, 1958) การเปลี่ยนแปลงของระบบผลึกเกิดมาจากการอุณหภูมิที่เกิดจากความคืบที่แตกต่างกันระหว่างเกรน ความคืบดังกล่าวมีอยู่สี่แบบ ใช้ระบุอุณหภูมิเริ่มต้นและสิ้นสุดของการเปลี่ยนเฟสจากօอสเทน ไนต์ไปเป็นมาร์滕 ไซต์ และมาร์滕 ไซต์กลับ ไปเป็น օอสเทน ไนต์ดังนี้

M_s คืออุณหภูมิเริ่มต้นที่โลหะแสดงเฟスマาร์滕 ไซต์ (Martensite start temperature)

M_f กืออุณหภูมิที่โลหะแสดงเฟสมาร์เกน ไซต์โดยสมบูรณ์ (Martensite finish temperature)
 A_s กืออุณหภูมิริ่มต้นที่โลหะแสดงเฟสօอสเทน ไนต์ (Austenite start temperature)
 A_f กืออุณหภูมิที่โลหะแสดงเฟสօอสเทน ไนต์โดยสมบูรณ์ (Austenite finish temperature)

รูปที่ 1.3 แสดงการเปลี่ยนเฟสในสองมิติ แสดงการเปลี่ยนเฟสโดยปราศจากแรงกดดันอกมาระทำ
 จากรูปพบว่าเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า M_f โครงสร้างเฟสօอสเทน ไนต์ (BCC) จะถูกแทนที่ด้วย ทวิน
 มาร์เกน ไซต์ โดยไม่มีแรงกดดันอกมาระทำ เฟสนี้เปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
 ปริมาตรแต่ออาศัยการเกิดทวิน (Otsuka and Wayman, 1999; Saburi, 1999) เมื่ออุณหภูมิของโลหะ^{เพิ่มขึ้นสูงกว่า A_f} พลังงานความร้อนทำให้อหقطอมจัดเรียงตัวองกล้ายเป็นโครงสร้าง BCC อย่าง
 เดิม




รูปที่ 1.3 การเปลี่ยนเฟสจากօอสเทน ไนต์ไปเป็นมาร์เกน ไซต์โดยการเหนี่ยวนำทางความร้อน

(Otsuka and Wayman, 1999; Saburi, 1999)

1.5.3 ปรากฏการณ์จำรูป

ปรากฏการณ์จำรูป หมายถึงสมบัติของโลหะที่ถูกเปลี่ยนแปลงรูปอย่างถาวรแต่มี
 ความสามารถที่จะคืนรูปเดิมได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อธิบายตามการจัดเรียงโครงสร้างของเฟส
 มาร์เกน ไซต์หรือที่เรียกว่า Self-accommodated martensite structure โดยการเปลี่ยนเฟสจากօอสเทน
 ไนต์ (BCC) เป็นเฟสมาร์เกน ไซต์ (B19') โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงของความเครียด อย่างไรก็
 ตามการให้แรงจากภายนอกทำให้เกิดการจัดเรียงตัวของโครงสร้างเฟสมาร์เกน ไซต์ เนื่องจากเกิด
 การเคลื่อนที่ของขอบเกรนแฟด (Twin boundary) (Christian, 1988) ถ้าโครงสร้างทวินมาร์เกน ไซต์

ถูกความคืนกระทำ ส่งผลให้โครงสร้างทวินจะเกิดพลิกกลับด้านทำให้ทิศทางระนาบเกิดการอึยง การเคลื่อนที่ของโครงสร้างผลึกไม่เป็นเส้นตรงเหมือนก่อนเกิดโครงสร้างทวิน ในการเรียง โครงสร้างให้เป็นเส้นตรงด้วยตัวมันเองโดยการเกิด B19' (Detwinned martensite) พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง ดังรูปที่ 1.4a เราเรียกกระบวนการดังกล่าวว่า Detwinning of martensite สำหรับ NiTi เมื่อได้รับแรงกระทำจากภายนอกทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของขอบเกรนแฟคอยู่ต่ำกว่า ค่าความคืนวิกฤติของการคืนตัว เมื่อปลดแรง (Unloading) ที่อุณหภูมิต่ำกว่า A_s โครงสร้างผลึกทวิน ยังเหมือนเดิม ดังรูปที่ 1.4b เมื่ออุณหภูมิของการเปลี่ยนเฟสเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิต่ำกว่า A_s จนสูงกว่า A_f ทำให้ Detwinned martensite เปลี่ยนเป็น BCC อีกครั้ง (Schetky, 1979) ลักษณะที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าการจำรูปอย่าง่ายหรือการจำรูปทิศทางเดียว(One-way shape memory effect) โลหะจำรูปยังแสดงปรากฏการณ์จำรูปสองทิศทาง (Two-way shape memory effect, TWSME) สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ โลหะจำรูปแบบความจำสองทิศทางเกิดมาจากการฝึกสอน (Training) โลหะจำรูปทิศทางเดียวให้มีความจำเพิ่มขึ้น โดยกระบวนการฝึกสอนให้โลหะจำรูปมีความจำแบบสองทิศทาง (TWSM training) เป็นกระบวนการเชิงกล-ความร้อน การสอนฝึกจำ สองทิศทาง จะมีรูปแบบความจำที่แตกต่างกัน การสอนคือการจำกัดจำนวนของมาร์เทนไซต์ ที่สามารถเกิดขึ้น เมื่อวัสดุถูกทำซ้ำ ที่อุณหภูมิร้อนเย็น ต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤติ



รูปที่ 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค็นกับอุณหภูมิที่ทำให้เกิดการจัดเรียงตัวของโครงสร้างผลึก (1.4a) Detwinning martensite เมื่อยุ่งภายในตัวให้ความเค็น (1.4b) Detwinning martensite เกิดการเปลี่ยนเฟสไปเป็นօอสเทนในตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (Schetky, 1979)


1.5.3.1 Rhombohedral phase หรือ (R-phase) ในโลหะจำรูป

ปรากฏการณ์จำรูปเกิดจากการเปลี่ยนเฟสจาก օอสเทน ในตัวไปเป็นมาร์เทนไซต์ค่อนข้างซับซ้อนโดยจะเกิด R-phase ขึ้น (Rhombohedral form) (Otsuka and Wayman, 1999) โดยทั่วไปการอบอ่อนที่ 50% NiTi เปลี่ยนรูปจาก օอสเทน ในตัวไปเป็นมาร์เทนไซต์ ได้โดยตรง แต่มีปัจจัย เช่น การบ่ม ทำให้ Ni เพิ่มขึ้นในเมตัลิก (Pelosin and Riviere, 1998) กระบวนการเชิงกล-ความร้อน (Mechanical treatment) (Miller and Lagoudas, 2001) และ Thermal cycling (Bataillard and Gotthardt, 1995) ทำให้เกิด R-phase หรือ Pre-martensite phase เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนเฟสจาก օอสเทน ในตัวไปเป็นมาร์เทนไซต์ การเกิด R-phase ทำให้เกิดการเปลี่ยนเฟสสองขั้นตอน จาก օอสเทน ในตัวไปเป็น R-phase และ จาก R-phase ไปเป็นมาร์เทนไซต์ (B2-R phase-B19') การเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็น R-phase แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงของมาร์เทนไซต์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากมาร์เทนไซต์ไปเป็น օอสเทน ในตัว จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับ

โครงสร้างทางจุลภาค ในทางกลับกันการเปลี่ยน โครงสร้างจากอสเทน ไปเป็น R-phase เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในแลตทิซพารามิเตอร์ (Lattice parameter) ของเฟสอสเทน ไปต่ำกว่านี้อย่างนั้น ทำให้เกิดการบิดตัวของโครงสร้างผลึก BCC จากการรายงานของ Otsuka and Wayman. (1999) อธิบายว่า R-phase มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการเกิดนิวคลีอชัน (Nucleation) โดยการเติบโตเริ่มแรกบริเวณดิสโลเคชัน (Dislocation) จากการรายงานของ Wayman. (1988); Aioldi and Rivolta. (1988) พบว่า R-phase เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนเฟสจากอสเทน ไปเป็นมาร์เทนไซต์


1.5.4 พฤติกรรมความยืดหยุ่นยิงยาว

ความยืดหยุ่นยิงยาวคือสมบัติของโลหะที่ว่าแม้จะให้แรงมากเท่าใดก็ทำให้โลหะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรูปอย่างถาวรได้ยาก โลหะจะมีการคืนตัวได้มากโดยที่ความเหลือมีค่าต่ำ ความยืดหยุ่นยิงยาวคือพฤติกรรมทางกลของโลหะจำรูปเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า A_f จะเกิดการคืนตัวในช่วงพลาสติกดังรูปที่ 1.2 การเปลี่ยน โครงสร้างจากอสเทน ไปเป็น Detwinned martensite โดยตรง เราเรียกว่ามาร์เทนไซต์ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำโดยความเครื่อง (Stress-induced martensite, SIM) สามารถทำได้โดยการลดความเย็นหรืออุณหภูมิ หรือทึบสองอย่าง โดยแสดงเส้นทาง Stress-temperature และหัวลูกศรสองทิศทาง ในรูปที่ 1.5 และความคืนขึ้นอยู่กับ M_s , M_f , A_s และ A_f จะเห็นว่าเมื่อความเย็นเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพิ่มขึ้นด้วย ในทำนองเดียวกันการเพิ่มอุณหภูมิก็จะทำให้ความเย็นเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งความสัมพันธ์ที่เห็นเป็นลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน จากงานวิจัยของ Wada and Liu. (2007) ทำการศึกษาสมบัติความยืดหยุ่นยิงยาว โดยวิธีกระบวนการเชิงกลทางความร้อน เพื่อประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ โดยทำการอบละลาย (Solution treatment) และบ่ม (Aging) ชิ้นงานที่สภาวะต่างๆ พบว่า การเปลี่ยนแปลงของเฟสอสเทน ไปต่ำ (A_s , A_p , A_f) สามารถที่จะควบคุมได้โดยการปรับตัวแปรของกระบวนการทางความร้อน เช่น เวลา อุณหภูมิ และอัตราการเย็นตัว ซึ่งมีความสำคัญต่อการผลิตโลหะจำรูป NiTi เพื่อให้ได้สมบัติความยืดหยุ่นยิงยาวที่เหมาะสมกับการนำไปใช้กับอุณหภูมิร่างกาย



รูปที่ 1.5 เฟสไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับอุณหภูมิที่ทำให้เกิดการจัดเรียงตัวของโครงสร้างผลึกในโลหะจำรูป (Otsuka and Wayman, 1999)

สมบัติความยืดหยุ่นขึ้นของลวดของลวดนิกเกิล-ไทเทเนียมสามารถอธิบายในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระแทกกับลวดกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของลวด เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับความยาวที่เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างโนเมนต์กับมุมในการงอของลวด ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงแบบ 3 จุด กับระยะทางที่ลวดมีการเปลี่ยนรูป เป็นต้น ลักษณะของกราฟที่แสดงถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นแบบใด ก็ล้วนแต่มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันทั้งสิ้น ดังแสดงในรูปที่ 1.6 (Funakubo, 1987)



รูปที่ 1.6 ความสัมพันธ์ของแรงที่ให้ยังลวดกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของลวด (Funakubo, 1987)

จากรูปที่ 1.6 เรายสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะได้ดังนี้

1. ความแกร่งเริ่มต้น (Initial stiffness-ระยะ 0-a)

เป็นระยะที่ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของความมีลักษณะเป็นแบบเชิงเส้น ระยะของกราฟลักษณะนี้เป็นระยะที่เมื่อให้แรงโลหะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบขึ้ดหยุ่นเมื่อได้รับแรงในส่วนของเฟสօอสเทนไนต์ กล่าวคืออยู่ในปีกดักความขึ้ดหยุ่น (Elastic limit) ของเฟสօอสเทนไนต์นั้นเอง

2. Loading plateau (ระยะ a-b)

เป็นระยะที่เมื่อให้แรงคงที่ (หรือเกือบจะคงที่) ก็ยังสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโลหะอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเราหยุดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่จุด ๆ หนึ่ง (เบร์ยนเทียน) ได้กับการโยงลวดเข้าไปในร่องของแบรคเก็ตในฟันที่ซ้อนกัน (Miayazaki และคณะ (1981)) ได้อธิบายไว้ว่าเมื่อให้แรงถึงค่าวิกฤติค่าหนึ่ง ก็จะเกิดการเปลี่ยนเฟสไปเป็นเฟสมาร์เกนไซต์โดยอาศัยความเค้นขึ้น

3. ระยะ (b-c)

เป็นระยะที่เดินกราฟจะตกเนื่องจากแรงเสียดทานและการคืนตัวจากความเค้นของเฟสมาร์เกนไซต์

4. Unloading Plateau

เป็นระยะที่เกิดจากการคืนกลับของการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเฟสมาร์เกนไซต์โดยอาศัยความเค้นสูงสุดเฟสօอสเทนไนต์ในทางทันตกรรมจัดฟัน จะให้ความสำคัญกับระยะ Unloading plateau นี้เนื่องจากเป็นแรงที่ได้จากการคืนสภาพของโลหะ เช่นเดียวกับการคืนตัวของลวดในทางทันตกรรมจัดฟัน


1.5.5 กระบวนการทางความร้อนของโลหะจำรูป

กระบวนการทางความร้อนเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถควบคุมคุณภาพโลหะจำรูป นิกเกิลไทเทเนียม การอบอ่อนเป็นการปรับปรุงโครงสร้างจุลภาค โดยทำให้ความหนาแน่นของดิสโลโคชั่นลดลง เกิดการจัดเรียงตัวใหม่ทำให้เกิดการตกผลึกใหม่ Treppman และคณะ (1995) และ Thoma และคณะ (1995) รายงานว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนโครงสร้าง R-phase และอุณหภูมิการ

เปลี่ยนโครงสร้างของอสเทนในตัวเก็บจะไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากอบอ่อนที่อุณหภูมิระหว่าง 300-500 °C ทั้งนี้ Chu และคณะ (2006) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนเฟสของโลหะจำรูป NiTi พrush ที่สังเคราะห์ด้วยวิธี SHS เมื่อผ่านการอบละลายที่อุณหภูมิ 1050 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมงหลังจากนั้นนำไปบ่มที่อุณหภูมิแตกต่างกัน พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของเฟสจากขั้นที่หนึ่ง B19'-B2 เป็นขั้นที่สอง B19'-R-B2 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการบ่ม นอกจากนี้การอบละลายและการบ่มมีผลน้อยมากต่อเฟส NiTi_2 แต่ปริมาณเฟสของ Ni_4Ti_3 ลดลงทำให้ความหนืดของชิ้นงานเพิ่มขึ้น การบ่มที่อุณหภูมิสูงทำให้เกิดการแตกตัวของเฟส Ni_4Ti_3 ในเนื้อของนิกเกิลไทเทเนียม ส่งผลให้ความประเพิ่มขึ้น

1.5.6 สมบัติทางความร้อนของโลหะจำรูป

สมบัติทางความร้อนของโลหะจำรูปคือ อุณหภูมิการเกิดโครงสร้างของอสเทนในตัวเริ่มต้น (A_s) ของอสเทนในสีสันสุด (A_f) มาตรากันใช้ตัวเริ่มต้น (M_s) และมาตราเทนใช้ตัวสุด (M_f) ซึ่งเป็นสมบัติที่แสดงถึงการจำรูปของวัสดุด้วยเครื่อง DSC (Differential scanning calorimeter) โลหะจำรูปซึ่งเดิมมีโครงสร้างเป็นอสเทนในตัวเริ่มตัวลง จะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นมาตราเทนใช้ตัวโดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มที่อุณหภูมิ M_s และสิ้นสุดสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ M_f หรือถ้าพิจารณากระบวนการข้อนกลับ นั้นคือถ้าทำให้มาตราเทนใช้ตัวอนึ่นจนกลายเป็นอสเทนในตัว ก็จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มที่อุณหภูมิ A_s และสิ้นสุดสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ A_f จะเห็นว่าเส้นกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงเฟสของโลหะจำรูปมีลักษณะเป็นอิสเทอร์ไซส์ (Hysteresis) โดยโลหะจำรูปส่วนใหญ่จะมีความกว้างอิสเทอร์ไซส์ 20°C -30°C ดังรูปที่ 1.7 ในทางปฏิบัติการออกแบบโลหะจำรูปใช้ภายในร่างกายคนจะต้องออกแบบให้อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสของ A_f น้อยกว่า 37°C และอุณหภูมิ M_f มากกว่า 5°C (<http://herkules.oulu.fi/>) จากงานวิจัยของ Chu และคณะ (2005) พบว่าหลังผ่านกระบวนการทางความร้อน 1 ชั่วโมง เมื่อนำชิ้นงานไปบ่มจะทำให้อุณหภูมิ A_f ของชิ้นงานเข้าใกล้ 37°C มากขึ้น




รูปที่ 1.7 การเปลี่ยนเฟสของโลหะจำรูปที่ขึ้นกับอุณหภูมิ (Buehler et al., 1967)

1.5.7 โลหะจำรูปพรุน


โลหะจำรูปถือได้ว่าเป็นวัสดุคลาดประเททหนึ่ง ซึ่งความคลาดในที่นี้คือความสามารถในการจำรูปร่างตัวมันเองก่อนเกิดการเปลี่ยนรูป ปัจจุบันมีการนำโลหะจำรูปไปประยุกต์ใช้ในหลายด้าน ทำเป็นอาวุธ ที่มีน้ำหนักเบา อุปกรณ์ปล่อยยานอวกาศ ในทางวิศวกรรม โยธาประยุกต์ใช้เป็นตัวยกสะพาน (Wilde et al., 2000) และอุปกรณ์ป้องกันแผ่นดินไหว (Thomson et al., 1995; Dolce and Cardone, 2001) ปัจจุบันงานวิจัยเกี่ยวกับโลหะจำรูปมุ่งเน้นไปที่การผลิต โลหะจำรูปพรุน เพราะได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง (Yi and Moore, 1990; Hey and Jardine, 1994; Li et al., 1994) ขึ้นกับความจำเป็นของการนำไปใช้งาน อาจจะผลิตเป็นแบบมีรูพรุนหรือ หนาแน่นก็ได้ แบบมีรูพรุน (Open pore) เริ่มนิยมการนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์และวัสดุปั๊ก ถ่าย (Implants for bone) เนื่องจากทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อมนุษย์และมี ความพรุนใกล้เคียงกับกระดูกมนุษย์ นอกจากนี้ โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นรูพรุนสามารถให้เนื้อเยื่อ เจริญเติบโตและของเหลวไหลในร่างกายผ่านได้ Chu และคณะ (2004) ทำการสังเคราะห์โลหะจำรูปนิกเกิล ไทเทเนียมพรุน ที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อทำกระดูกเทียม (Hard tissue implants) ขึ้นงานที่ได้มีรูพรุนที่ต่อเนื่องและเชื่อมต่อกันแบบสามมิติ ความพรุนที่ได้ 57.3 vol.% และสัดส่วนรูพรุนเปิด 86% และ ผลงานวิจัยของ Li และคณะ (2001) พบว่ารูปร่างลักษณะและการกระจายตัวของรูพรุน มีทั้งแบบที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง (Isotropy or anisotropy) ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการอุ่นในระหว่าง การสังเคราะห์ ขนาดรูพรุนเฉลี่ยและความพรุโนอยู่ในช่วง 300-600 μm และ 60-64% ตามลำดับ สัดส่วนความพรุนเปิดมากกว่า 90% ในข้อมูลการแพทย์ค่าความแข็งแรงในการรับแรงกดของ กระดูก ออยู่ในช่วง 190-256 MPa เมื่อทดสอบตามแนวคิ่ง และ 133 MPa เมื่อทดสอบทิศทางตั้งฉาก กับกระดูก ความพรุโนอยู่ในช่วง 30-90% ขนาดรูพรุนอยู่ในช่วง 100-500 μm

1.5.8 การสังเคราะห์โดยวิธีการเกิดปฏิกิริยาความร้อน (Combustion synthesis)

การสังเคราะห์สารอนินทรีย์เป็นเทคโนโลยีที่มีมานานกว่าหนึ่งร้อยปีแล้ว ความเข้าใจในการสังเคราะห์สารเริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 โดย Berzelius ต่อมา Goldschmidt ซึ่งเป็นนักโลหะวิทยาชาวเยอรมันได้ค้นพบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง (Self-propagating phenomena) ในปี 1985 (Hlavacek, 1991) เขายสามารถอธิบายหลักการการเกิดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นดัง สมการที่ 1.1



ขดลวดในการบุกระเบิด โดยสามารถสังเคราะห์ NiTi เฟสเดียว (Single phase porous NiTi) ได้ สำเร็จ ตัวแปรที่ศึกษาคือ อัตราการให้ความร้อนและความหนาแน่นของชิ้นงานเริ่มต้น จากการทดลองพบว่าจุดเริ่มต้นของอัตราการให้ความร้อน (Threshold heating rate) ขึ้นกับค่าความหนาแน่นของตัวอย่าง ถ้าอัตราการให้ความร้อนสูงกว่าค่านี้ จะทำให้ชิ้นงานหลอมมีเฟสเดียว ส่วนผลให้ความพรุนที่ได้ค่า ถ้าอัตราการให้ความร้อนต่ำกว่าค่านี้จะทำให้ชิ้นงานเกิดรูพรุนแต่จะมีหลายเฟส ในส่วนของการแพร่ด้วยตัวเอง ปฏิกิริยาจะเริ่มที่ปลายด้านหนึ่งของตัวอย่างแล้วคลื่นความร้อนจะเคลื่อนที่ผ่านความเร็วประมาณ 0.1-15 เมตรต่อวินาที ผ่านสารตั้งต้นจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์



รูปที่ 1.8 ลักษณะการเกิดปฏิกิริยา SHS (Crider, 1982)

รูปที่ 1.8 แสดงการเกิดปฏิกิริยา SHS จากรูปขดลวดความร้อนจะเป็นตัวช่วยให้อุณหภูมิของสารตั้งต้นสูงขึ้น ($A+B$) เมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้น ปลายด้านที่ใกล้กับขดลวดความร้อนเริ่มเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ (AB) จนถึงสุดปฏิกิริยาที่จะได้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (Crider, 1982) ในส่วนของการระเบิดเชิงความร้อน ชิ้นตัวอย่างจะถูกให้ความร้อนทั่วทั้งชิ้น ปฏิกิริยาจะเกิดทั่วทั้งชิ้นงานอย่างรวดเร็วกลายเป็นผลิตภัณฑ์

1.5.9.1 ข้อดีของ วิธี SHS

1. ปฏิกิริยาเกิดที่อุณหภูมิสูง ($800-3500^{\circ}\text{C}$) สาร母ทินเกิดการระเหยออกหมุดทำให้ผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์สูง
2. เวลาที่ใช้น้อย (เป็นวินาที) แต่ถ้าเป็นการอบผนังต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือเป็นวัน ทำให้ประหยัดพลังงานและต้นทุนการผลิต

ถ้า $T_{ad} < T_{mp}$;

$$-\Delta H_{f,298}^o = \int_{298}^{T_{ad}} \Delta C_p(\text{product})dT \dots\dots\dots(1.5)$$

ถ้า $T_{ad} = T_{mp}$;

$$-\Delta H_{f,298}^o = \int_{298}^{T_{ad}} \Delta C_p(\text{product})dT + \nu \Delta H_m \dots\dots\dots(1.6)$$

เมื่อ ν คือสัดส่วนของการหลอมเหลวตามทฤษฎี

ΔH_m คือความร้อนที่ใช้ในการหลอมเหลวของ NiTi

ถ้า $T_{ad} > T_{mp}$;

$$-\Delta H_{f,298}^o = \int_{298}^{T_{mp}} \Delta C_p(\text{product, solid})dT + \Delta H_m + \int_{T_{mp}}^{T_{ad}} \Delta C_p(\text{product, liquid})dT \dots\dots(1.7)$$


จากสมการที่กล่าวมาข้างต้นสามารถคำนวณหาค่าทางอุณหพลศาสตร์ได้ Kubasbowski and Alcock (1979) ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการคำนวณหา T_{ad} ของ การเกิดปฏิกิริยาสารประกอบต่างๆ ในกรณีของนิกเกล-ไทเทเนียม การคำนวณทางด้านอุณหภูมิอุณหพลศาสตร์มีความสำคัญ เพราะสามารถเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาได้และช่วยให้ หาอุณหภูมิในการอุ่นชิ้นงาน ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ตัวแปรสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้ที่มาจากการคำนวณปฏิกิริยา เมื่อเกิดปฏิกิริยา SHS คือ T_{ad}

1.5.10.1 การคำนวณหาค่า T_{ad}

Li และคณะ (2000) ได้ทำการคำนวณหาค่า T_{ad} โดยพิจารณาปฏิกิริยาระหว่าง นิกเกลและไทเทเนียมที่ทำให้เกิดสารประกอบนิกเกล ไทเทเนียม




ปฏิกิริยาเกิดขึ้นที่อุณหภูมireิ่มต้น T_p แต่ T_p มีค่าใกล้เคียงกับ T_o สำหรับการทดลองนี้ เนื่องจาก ความร้อนเกิดการสูญเสียในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาทำให้ได้สมการดังนี้



รูปที่ 1.10 ไดอะแกรม เอนทาลปี-อุณหภูมิของระบบ Ni-Ti (Li et al., 2000)

จากการคำนวณโดยใช้สมการที่ 1.10 1.11 หรือ 1.12 แสดงในรูปที่ 1.11 จะพบว่า T_{ad} เพิ่มขึ้นเกือบจะเป็นเส้นตรงเมื่อเพิ่ม T_0 น้อยกว่า 277°C ต่อมาเริ่มคงที่อยู่ระหว่าง 277°C - 750°C สุดท้าย T_{ad} เพิ่มขึ้นอีกรึ่งเมื่อเพิ่ม T_0 ดังนั้นอุณหภูมิการอุ้นชิ้นงานอยู่ในช่วง 277°C - 750°C แต่ว่าเมื่อ T_0 เพิ่มขึ้น สัดส่วนของการหลอมเหลวจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย การหลอมจะเกิดอย่างสมบูรณ์เมื่อ T_0 เท่ากับ 750°C งานวิจัยของ Li และคณะ (2000) พบว่าลักษณะโครงสร้างชุลภาคและอุณหภูมิการอุ้นมีความสัมพันธ์กัน อุณหภูมิการเผาไหม้สูงขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการอุ้นชิ้นงาน ถ้าเพิ่มอุณหภูมิการอุ้นถึง 450°C จะทำให้ชิ้นงานหลอมเสียหาย



รูปที่ 1.11 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิการอุ่นและอุณหภูมิการเผาไฟน้ำ (Li et al., 2000)

นอกเหนือจากการคำนวณหา $\Delta H_f^0(T_0)$ สามารถคำนวณได้จากสมการ

$$\Delta H_f^o(T_o) = \Delta H_{f,298}^o + \int_{298}^{T_o} \left\{ C_p(NiT) - [C_p(Ti) + C_p(Ni)] \right\} dT \dots\dots\dots(1.13)$$

เมื่อ $\Delta H_{f,298}^o$ คือ ความร้อนในการเกิดสารประกอบ NiTi ที่ 25°C

$C_p(Ti)$ คือค่าความจุความร้อนของไทเทเนียม

$C_p(Ni)$ คือค่าความจุความร้อนของนิกเกิล


1.5.11 ทฤษฎีการเกิดคลื่นความร้อน (Combustion wave theory)

รูปแบบของคลื่นความร้อน ระบบที่สารตั้งต้นมีสถานะของแข็งแล้วเกิดปฏิกิริยา กัน (Solid-solid reaction) สามารถแบ่งออกได้เป็นสองแบบ ตามลักษณะของการเกิดปฏิกิริยาในบริเวณการเผาไฟน้ำ (Combustion zone) แบบแรกปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์ช่วงบริเวณการเผาไฟน้ำ จะแคบ เพราะการผสมกระจายตัวดีและสม่ำเสมอ แบบที่สอง ระบบไม่มีความต่อเนื่อง การเกิดปฏิกิริยานิบริเวณการเผาไฟน้ำไม่สมบูรณ์ ปฏิกิริยาเกิดต่อเนื่องหลังจากเกิดคลื่นความร้อนผ่านไปแล้ว ซึ่งงานในระบบนี้จะเกิดการแพร่ผ่านท่าน้ำ ส่งผลให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาต่ำ

1.5.11.1 ระบบที่มีความต่อเนื่อง (Homogeneous system)

ระบบที่มีความต่อเนื่องทำให้การเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์บริเวณการเผาไหม้จะแคบสารตั้งต้นแน่น กระจายตัวดีスマ่สมอ ขนาดอนุภาคเล็ก ในกรณีการแพร่ของมวลไม่ได้นำมาคิดสภาพการแพร่ของมวล (Mass diffusivity, D) ต่ำกว่าสภาพการแพร่ทางความร้อน (Thermal diffusivity) มากๆ ดังนั้นสมการการถ่ายโอนมวล (Mass transfer) จึงไม่มีความสำคัญ ปฏิกิริยาการเผาไหม้เกิดขึ้นภายในสภาวะอะเดียมاتิก (Adiabatic) และสภาวะคงที่ (Steady stage) ทำให้เกิดคลื่นความร้อนด้วยอัตราคงที่

รูปที่ 1.12 แสดงคลื่นความร้อนเคลื่อนที่จากขวาไปซ้าย บริเวณส่วนหน้าของคลื่นเป็นบริเวณที่ความร้อนค่อยๆ เพิ่มขึ้น สารตั้งต้นถูกให้ความร้อนจากอุณหภูมิเริ่มต้น T_0 ไปจนถึง T_p ซึ่งเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นของการเกิดปฏิกิริยา ในบริเวณนี้ไม่มีความร้อนแผ่ออกมานาน (Rate of heat evolution, $\phi = 0$) และไม่มีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น (Degree of conversion, $\eta = 0$) บริเวณที่ T_p เพิ่มขึ้นสูงสุดจนกลายเป็นอุณหภูมิเผาไหม้ (Combustion temperature, T_c) จะเกิดที่บริเวณที่เกิดปฏิกิริยา (Reaction zone) ขึ้น โดยขนาด $\phi > 0$ และเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสารตั้งต้นเป็นผลิตภัณฑ์ (โดยที่ค่า η เพิ่มจาก 0 เป็น 1) บริเวณดังกล่าวจะเกิดขึ้นในบริเวณค่อนข้างแคบ (δ_w)



รูปที่ 1.12 ระบบการเกิดคลื่นความร้อนที่มีความต่อเนื่อง (Merzhanov, 1974)

สมการสมดุลความร้อน

$$C_p \rho \frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T}{\partial X^2} + Q \rho \phi(T, \eta) - \frac{2\alpha}{r} (T - T_o) - \frac{2\varepsilon \sigma_o}{r} (T^4 - T_o^4) \dots \dots \dots (1.14)$$

- เมื่อ C_p คือ ค่าความจุความร้อน ($J.g^{-1}.K^{-1}$)
 ρ คือ ค่าความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ ($g.cm^{-3}$)
 T คือ อุณหภูมิ (K)
 t คือ เวลา (s)
 k คือ ค่าการนำความร้อน ($W.cm^{-1}.K^{-1}$)
 x คือ พิกัดในแนวตั้ง (ไม่มีหน่วย)
 Q คือ ค่าความร้อนในการเกิดปฏิกิริยา ($J.g^{-1}$)
 ϕ คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยา ($K.s^{-1}$)
 α คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ($W.cm^{-2}.K^{-1}$)
 r คือ รัศมีของชิ้นงาน (cm)
 ε คือ สัมประสิทธิ์การแผ่ความร้อน (K)
 σ_o คือ ค่าคงที่ของ Stefan-Boltzman ($W.cm^{-2}.K^{-4}$)

สำหรับระบบที่มีความต่อเนื่อง ฟังชัน ϕ แสดงได้ดังนี้ (Merzhanov, 1974)

$$\phi(T, \eta) = \frac{\partial \eta}{\partial t} = U \frac{\partial \eta}{\partial x} K_0 \exp(-E/RT) (1-\eta)^n \dots \dots \dots (1.15)$$

- เมื่อ η คือ ค่าอัตราของการเกิดปฏิกิริยา (K)
 U คือ ความเร็วคลื่นความร้อน ($cm.s^{-1}$)
 K_0 คือ ค่าคงที่ Pre-exponential (s^{-1})
 n คือ ลำดับของการเกิดปฏิกิริยา (ไม่มีหน่วย)
 R คือ ค่าคงที่ของก้าซ ($J.mole^{-1}.K^{-1}$)
 E คือ พลังงานระดับ ($J.mole^{-1}$)

โดยปกติแล้วค่าความร้อนที่เกิดการสูญเสียในระหว่างการทำปฏิกิริยาจะไม่นำมา
คิด ทำให้สมการที่ 1.14 กลายมาเป็น

$$C_p \rho \frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + Q \rho \phi(T, \eta) \dots \dots \dots \quad (1.16)$$

$$C_p \rho \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k}{U^2} \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} + Q \rho K_o \exp(-E/RT) (1-\eta)^n \dots \dots \dots \quad (1.17)$$

เมื่อจัดสมการที่ 1.15 จะได้สมการใหม่ดังนี้

$$U^2 = \oint(n) a \frac{C_p}{Q} \frac{RT_c^2}{E} K_o \exp(-E/RT_c) \dots \dots \dots \quad (1.18)$$

เมื่อ $F(n)$ คือ ฟังชันกำดับการเกิดปฏิกิริยา, n


$$a \text{ คือ การแพร่ผ่านความร้อนของผลิตภัณฑ์ } a = \frac{k}{\rho C_p}$$

จากการทดลองพบว่าค่าของ T_c ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อค่าความเร็วของคลื่น
ความร้อน (U) แต่กต่างกันด้วย เช่น การเพิ่มอุณหภูมิการอุ่นชิ้นงานจะทำให้ค่า T_c เพิ่มขึ้น และจะ³
ส่งผลให้ค่าความเร็วของคลื่นความร้อนสูงตามไปด้วย ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้น และ³
ในทางกลับกันการลดอุณหภูมิการอุ่นชิ้นงานจะทำให้ค่า T_c ลดลง และจะส่งผลให้ค่าความเร็วของ
คลื่นความร้อนลดลงตามไปด้วย ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาน้อยหรือไม่เกิดเลย

1.5.11.2 ระบบที่ไม่ต่อเนื่อง (Heterogeneous system)

สำหรับระบบที่ไม่ต่อเนื่อง สารต้องตัวนี้อยู่กับตัวนี้ไม่ดี การสัมผัสระหว่างอนุภาคต่างๆ
เมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นสารต้องตัวนี้จะเกิดการแพร่ในเฟสที่มีความเข้มข้นต่างกัน กระบวนการแพร่
เกิดขึ้นช้ามาก ทำให้ปฏิกิริยาในบริเวณเผาไหม้ ไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นหลังจากคลื่นความร้อน ผ่าน
พื้นไปแล้ว การปรับปรุงโครงสร้างคลื่นความร้อนแสดงในรูปที่ 1.13 นอกจากนี้ได้อธิบาย บริเวณที่
ความร้อนค่อยๆเพิ่มขึ้นและบริเวณที่เกิดการทำปฏิกิริยาผ่านมาแล้ว (Heat-up และ Reaction zone)
จากรูปที่ 1.13 จะมีบริเวณพิเศษที่เรียกว่า หลังการเผา (After-burn) หรือบริเวณที่เกิดการเผา(Burn-
out-Zone) ภายในบริเวณนี้ ระดับของการเปลี่ยนแปลง (Degree of conversion) เพิ่มจาก n_f

กลไกเป็น 1 และอัตราการเกิดความร้อน (Rate of heat generate, ϕ) ระยะทางยังคงมากกว่า 0 ในระบบระบบที่ไม่ต่อเนื่องความร้อนที่ได้ไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นการเกิดปฏิกิริยาอาจไม่ได้เกิดมิติเดียว (One-dimension) ปัญหาของระบบที่ไม่ต่อเนื่อง คือการเกิดปฏิกิริยาหลายมิติ (Multi-dimension) การนำความร้อนและการแพร่ของมวล จึงไม่มีความสัมพันธ์แบบสมการเส้นตรง การแก้ปัญหาทำได้ยากมาก แต่นักวิจัยที่มีความพยายามที่จะแก้ปัญหารูปแบบฟังก์ชัน $\phi(T, \eta)$ ของอัตราการเกิดความร้อน สำหรับระบบที่ไม่ต่อเนื่อง



รูปที่ 1.13 ระบบการเกิดคลื่นความร้อนที่ไม่มีความต่อเนื่อง (Merzhanov, 1974)

Zenin แก้สมการสัดส่วนการทำปฏิกิริยา (η) ภายใต้เงื่อนไขระบบที่ไม่ต่อเนื่องนี้ (Zenin et al., 1980) ต่อมาสมการทางด้านสมดุลความร้อน (Heat balance) ถูกนำมาใช้โดยไม่ต้องคิดการสูญเสียความร้อนภายใต้ขอบเขตเงื่อนไขดังนี้

$$\begin{aligned} x = -\alpha, \quad T = T_o, \quad \eta = 0, \quad \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \\ x = +\alpha, \quad T = T_c, \quad \eta = 1, \quad \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \end{aligned}$$

เมื่อทำการอินเตกรสมการที่ 1.16 เทีบกับ x จะได้ดังนี้

$$k \frac{\partial T}{\partial x} - C_p \rho U (T - T_o) + Q \rho U \eta = 0 \quad \dots \dots \dots (1.19)$$

เมื่อ k คือ ค่าการนำความร้อน โดยที่ $k = \eta(k_2 - k_1) + k_1$
 k_2 คือ ค่าการนำความร้อนของผลิตภัณฑ์
 k_1 คือ ค่าการนำความร้อนของสารตั้งต้น
 เมื่อแทนค่าในสมการที่ 1.19 จะได้ดังนี้

$$\eta(x) = \frac{C_p \rho U (T - T_o) - k_1 \frac{\partial T}{\partial x}}{(k_2 - k_1) \frac{\partial T}{\partial x} + Q \rho U} \dots \dots \dots \quad (1.20)$$

โดยการใช้สูตร : $\phi(T, \eta)$ Sudharmaj ได้สมการค่าอัตราของการเกิดความร้อน (ϕ) ที่คำนวณโดย Zenin และคณะ (1980) ดังนี้


$$\phi(T, \eta) = CQ \eta^{-p} \exp(-mn) \exp(-E/RT) \dots \dots \dots \quad (1.21)$$

เมื่อตัวแปร m และ p ขึ้นกับอัตราของการเกิดปฏิกิริยาเป็นไปตามกฎดังนี้

- กฎของสันตระ, $m = p = 0$
- กฎของพาราโบลิก, $m = 0, P = 1$
- กฎของลูกบาศก์, $m = 0, P = 2$
- กฎของเอกโปเนนเชียล, $m > 0, P = 0$

1.5.11.3 ความมีเสถียรภาพของคลื่นความร้อน (Stability of combustion wave)

การเกิดคลื่นความร้อนมีทั้งแบบเสถียร(Stable) และ ไม่เสถียร(Unstable) แบบเสถียรหรือการเผาไหม้ที่สภาวะคงที่ (Steady state combustion) คลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นจะมีความเร็วสม่ำเสมอผ่านสารตั้งต้น ความเร็วของคลื่นที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าถูกควบคุมโดยความร้อนที่เกิดขึ้นและความร้อนที่สูญเสีย ส่วนแบบไม่เสถียรความร้อนของการเกิดปฏิกิริยาต่ำหรืออัตราการสูญเสียความร้อนเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากหล่ายปัจจัย เช่น ขนาดอนุภาคที่ใหญ่และการลดอุณหภูมิการอุ่นชื้นงาน เป็นต้น ภายใต้สภาวะแบบไม่เสถียรคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นจะไม่สม่ำเสมอ เมื่อเวลาผ่านไปทำให้เกิดการแก้วย (Oscillation), การหมุน (Spin), การเผาไหม้ซ้ำที่เดิม (Repeated combustion) และเกิดการไหม้ละลาย (Burn-out) ซึ่งแสดงในรูปที่ 1.14



รูปที่ 1.14 การเกิดคลื่นความร้อนลักษณะต่างๆ

- (a) แบบเสถียร (Stable)
- (b) เกิดการแกว่ง (Oscillation),
- (c) เกิดการหมุน (Spin)
- (d) เกิดการไหม้หลอมละลาย (Burn-out) (Munir, 1988)

1.5.12 ตัวแปรที่สำคัญของ SHS

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยา SHS มีหลายตัวแปร เช่น สัดส่วนการผสมสารตั้งต้น (Stoichiometry) ความหนาแน่นเริ่มต้น ขนาดรูปร่างชิ้นงานก่อนการสังเคราะห์ ขนาด รูปร่าง และ กระบวนการแยกตัวของสารตั้งต้น และสภาวะของการเผาไหม้ เป็นต้น ตัวแปรเหล่านี้ควบคุมทั้งการจุดระเบิดและการเผาไหม้ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ ความเร็วของคลื่นความร้อน จึงมีผลต่อโครงสร้าง จุลภาคและสมบัติทางกล เพื่อให้ได้สภาวะที่ดีที่สุด จำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของกลไกการเกิดปฏิกิริยาและอิทธิพลของตัวแปรต่างๆเหล่านี้ก่อน ซึ่งสรุปอย่างคร่าวๆดังนี้

1.5.12.1 สัดส่วนการผสมสารตั้งต้น (Stoichiometric ratio)

ถ้าสัดส่วนการผสมไม่ดี ทำให้ปฏิกิริยาเกิดช้าไม่รุนแรง อุณหภูมิของการเผาไหม้ต่ำ สารมลพินไม่ระเหยออกไปทำให้ชิ้นงานที่ได้มีความบริสุทธิ์ต่ำ

1.5.12.2 ความหนาแน่นเริ่มต้น (Green density)

การเพิ่มความหนาแน่นเริ่มต้น โดยทั่วไปแล้วเป็นการเพิ่มปริมาณของวัสดุที่ทำปฏิกิริยา กัน และเป็นการเพิ่มอุณหภูมิการเผาไหม้ด้วย ในการพิสูจน์ นิกเกิล-ไทเทเนียม ซึ่งเป็นระบบที่สารตั้งต้นมีสถานะของแข็งแล้วเกิดปฏิกิริยา กัน ผลของการเพิ่มความหนาแน่นเริ่มต้นต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ได้มาจากความสมดุลระหว่างการสัมผัสน้ำหนักที่เพียงพอ ช่วยให้การสูญเสียความร้อนของปฏิกิริยา ไม่สูงเกินไป ส่งผลให้เพิ่มการนำความร้อน ที่ความหนาแน่นเริ่มต้น ต่ำ ความร้อนที่เกิดขึ้นไม่สามารถผ่านเข้าไปในบริเวณก่อนที่จะเกิดการเผาไหม้ ได้ทำให้การเผาไหม้ ไม่เสถียรหรือไม่เกิดปฏิกิริยา ส่วนที่ความหนาแน่นเริ่มต้นสูงการเปลี่ยนแปลงความร้อนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากบริเวณที่เกิดปฏิกิริยา ทำให้ปฏิกิริยาเกิดไม่สมบูรณ์และการเผาไหม้ไม่เสถียรจาก การทดลองของ Yeh and Sung (2004) พบว่าการเพิ่มความหนาแน่นเริ่มต้นให้กับชิ้นงานจะทำให้เกิดการเผาไหม้สองขั้นตอนในเวลาต่อเนื่องกัน คือขั้นตอนของการเกิดคลื่นความร้อนวิ่งผ่านไป และต่อมาเกิดการเผาไหม้ทันทีทั่วชิ้นงาน ชิ้นงานที่ได้มีความหนาแน่นสูง เฟสหลักคือนิกเกิล ไทเทเนียม และมีเฟสรองแต่มีปริมาณน้อยคือ NiTi_2 และ Ni_3Ti นอกจากนี้การเพิ่มความหนาแน่นเริ่มต้นยังช่วยลดปริมาณนิกเกิลที่ไม่ทำปฏิกิริยาด้วย

1.5.12.3 ขนาดและรูปร่างชิ้นงานก่อนการสังเคราะห์ (Sample dimension and shape before synthesis)

ความร้อนที่เกิดการสูญเสียในระหว่างการสังเคราะห์มีผลต่ออุณหภูมิการเผาไหม้ อัตราการเกิดปฏิกิริยา และความเสถียร ตัวแปรที่มีผลสำคัญคือ ขนาดรูปร่างชิ้นงานก่อนการสังเคราะห์ เพราะว่าผลของขนาดชิ้นงานมีผลต่อการสูญเสียความร้อน จากรายงานพบว่าอัตราการเผาไหม้เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขนาดของตัวอย่าง และจะคงที่หลังจากที่ขนาดเพิ่มขึ้นถึงค่ากำหนด (Threshold value)

1.5.12.4 ขนาด รูปร่างและการกระจายตัวของสารตั้งต้น

อนุภาคที่มีขนาดเล็กมีความจำเป็นต่อระบบที่เกิดปฏิกิริยาจากการเผาไหม้มาก ขนาดอนุภาคที่ลดลงทำให้อุณหภูมิการเผาไหม้เพิ่มขึ้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น ขนาดอนุภาคที่เล็กมากจะช่วยเพิ่มปริมาณวัสดุที่ทำปฏิกิริยา


1.5.12.5 อัตราการให้ความร้อนและอัตราการเย็นตัว (Heating and cooling rate)

ผลของอัตราความร้อนต่อปั๊กิริยา SHS จะพิจารณาจากลอนศาสตร์ของปั๊กิริยาที่อัตราความร้อนต่ำๆ จะต้องเพิ่มอัตราความร้อนให้สูงถึงระดับหนึ่งถึงจะทำให้เกิดการแพร่ระหัวงอนุภาคก่อนที่จะเริ่มเกิดปั๊กิริยา SHS การเกิดการแพร่ระหัวงอกนั้นจะทำให้เกิดเฟสคั่นกลาง (Intermediate phase) ขึ้น จะส่งผลต่อปั๊กิริยาโดยรวม เมื่ออัตราความร้อนเพิ่มขึ้น เวลารวมของการเกิดปั๊กิริยาจะลดลง ทำให้เกิดเฟสคั่นกลางขึ้นไม่ทัน แต่อย่างไรก็ตาม อัตราความร้อนที่สูงเกินไป จะทำให้การเปลี่ยนแปลงความร้อนสูง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความไม่ต่อเนื่องของโครงสร้างจุลภาคและการกระจายตัว จากรงานวิจัยของ [Yi and Moore \(1992\)](#) ที่ทำการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของ NiTi ที่สังเคราะห์ด้วยวิธี SHS พบว่าโครงสร้างหลักประกอบไปด้วยเฟส NiTi และ NiTi₂ ลักษณะของเฟส NiTi₂ ที่เกิดจากการเย็นตัวต่ำมีลักษณะคล้ายกิ่งไม้ขนาดใหญ่ (Coarse dendritic) ในขณะที่เฟส NiTi₂ ที่ได้จากการเย็นตัวเร็วจะมีความละเอียดมากขึ้น

1.5.12.6 อุณหภูมิการจุดระเบิดและอุณหภูมิการเผาไหม้

รูปที่ 1.15 แสดงรูปแบบของอุณหภูมิที่เกี่ยวของกับการเกิดปั๊กิริยา SHS อุณหภูมิจุดระเบิด คืออุณหภูมิที่ปั๊กิริยาเริ่มจุดระเบิด ขณะที่ T_{ad} คืออุณหภูมิที่ปั๊กิริยาเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดการจุดระเบิดอุณหภูมิตัวอย่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอุณหภูมิการเผาไหม้ T_c ซึ่งต่ำกว่า T_{ad} เนื่องจากเกิดการสูญเสียความร้อนในระหว่างเกิดปั๊กิริยาแก่สิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิการเผาไหม้มีผลต่อกลไกการเกิดปั๊กิริยา ลำดับของปั๊กิริยาและรวมถึงเฟสคั่นกลางในระหว่างกระบวนการ SHS จากการวิจัยพบว่าที่อุณหภูมิการเผาไหม้มีอยู่ระหว่าง อุณหภูมิการหลอมเหลวของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่วนใหญ่จะคงรูปและเกิดรูพรุนขนาดเล็กภายในเนื้อ เช่น TiC และ SiC ถ้าอุณหภูมิการเผาไหม้มากกว่าอุณหภูมิการหลอมเหลว ทั้งสารตั้งต้น และผลิตภัณฑ์ เมื่อเกิดปั๊กิริยาจะเกิดเฟสของเหลวและเกิดการบิดตัวของชิ้นงาน เช่น NiTi และ ZrNi นอกจากนี้อุณหภูมิการเผาไหม้ที่สูง จะทำให้เพิ่มอัตราของการเกิดปั๊กิริยาเพราะอัตราลอนศาสตร์ (Kinetic rate) ของปั๊กิริยาเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอุณหภูมิการทำปั๊กิริยา



รูปที่ 1.15 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเมื่อเกิดปฏิกิริยา SHS (Henshaw, 1983)

อุณหภูมิการเผาไหม้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการจุดระเบิดและอุณหภูมิเริ่มต้น ถ้าอุณหภูมิทั้งสองนี้แตกต่างกันมากจะทำให้อุณหภูมิการเผาไหม้ต่ำ โดยทั่วไปการจุดระเบิดจะเกิดเมื่ออัตราความร้อนมาจากการแหล่งความร้อนภายนอก (ขาดความทั้งสิ้น) เท่ากับอัตราความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี ดังนั้นการจุดระเบิดไม่ได้ขึ้นกับลักษณะสัดส่วนการผสมทางเคมีอย่างเดียวแต่ขึ้นกับ พลังงานจากภายนอกด้วย

อุณหภูมิการจุดระเบิดคืออุณหภูมิที่เราควบคุมผ่านการอุ่นชื้นงาน คือการให้ความร้อนแก่สารตั้งต้นจนถึงอุณหภูมิหนึ่ง ดังนั้นอุณหภูมิการจุดระเบิดมีผลไม่เฉพาะความเร็วของคลื่นความร้อนเท่านั้น ยังมีผลต่อความมีเสถียรภาพของปฏิกิริยาด้วย ทั้งอุณหภูมิการเผาไหม้ และความเร็วของคลื่นความร้อนเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิการจุดระเบิดเพิ่มขึ้น การลดอุณหภูมิการจุดระเบิดจะทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของการเผาไหม้ หรือต้องใช้เวลานานขึ้นเพื่อที่จะทำให้เกิดความมีเสถียรภาพของการเผาไหม้