

บทที่ 4

วิจารณ์

การทดลองนี้ใช้น้ำส้มคั้นบริสุทธิ์เป็นตัวแทนของสารกัดกร่อน เนื่องจากในน้ำส้มคั้นมีกรดซิตริกอยู่ กรดซิตริกเป็นองค์ประกอบของอาหารจำพวกผักและผลไม้ (West, Hughes, and Addy, 2000) ที่เรารับประทานกันเป็นประจำ โดยในน้ำส้มคั้นมีกรดซิตริกที่มีความเข้มข้นประมาณร้อยละ 1 (น้ำหนักโดยปริมาตร) กรดซิตริกมีฤทธิ์ทำลายผิวเคลือบฟันได้มาก เนื่องจากสามารถแตกตัวเป็นซิเตอฟิลออกอนจับกับแคลเซียมไอกอนได้ดี (Bashir and Lagelöf, 1996) ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำส้มคั้นบริสุทธิ์ที่ใช้ในการทดลองนี้มีค่า 3.50 ± 0.04 ซึ่งมีค่าต่างกว่าค่าอิกกุตความเป็นกรด-ด่างที่ทำให้เกิดการละลายของผลึกไฮดรอกซิอะพาไทต์ (Hydroxyapatite Crystal) ซึ่งเป็นองค์ประกอบในผิวเคลือบฟัน Larsen (1986) ได้ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณหาไดอะแกรมการละลายของแคลเซียมและฟอสเฟต พบว่า เมื่อค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายต่างกว่า 5 ไฮดรอกซิอะพาไทต์จะเริ่มไม่เสถียร เปลี่ยนสภาพเป็นไดแคลเซียมฟอสเฟต ไดไฮเดรท (Dicalciumphosphate Dihydrate, Brushite) ซึ่งสามารถละลายตัวได้ง่าย ในสภาพที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ำ เกิดเป็นแคลเซียมและฟอสเฟตไอกอนอิสระ ทำให้ผิวเคลือบฟันสึกกร่อนออกไป ดังที่วัดได้จากการใช้เครื่องวัดความหยาบผิวพบว่า จันทร์ลดสอบทุกชั้น มีการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันออกไปหลังจากแช่น้ำส้มคั้นบริสุทธิ์ ตามปกติการเกิดฟันสึกกร่อน ผิวเคลือบฟันชั้นนอกถูกละลายออกไปแต่ชั้นใต้ลงไปไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีลักษณะต่างจากการเกิดฟันผุ คือ พันผุเริ่มเกิดที่ผิวเคลือบฟันลึกเข้าไปประมาณ 20-50 ไมโครเมตร (Larsen and Nyvad, 1999)

หลังจากผิวเคลือบฟันถูกกรดกัด ผลึกไฮดรอกซิอะพาไทต์ในผิวเคลือบฟันเปลี่ยนไปเป็นไดแคลเซียมฟอสเฟต ไดไฮเดรทที่ไม่เสถียร เมื่อสัมผัสกับฟลูออไรด์จะเกิดการรวมตัวกันได้เป็นฟลูออโรอะพาไทต์หรือแคลเซียมฟลูออไรด์ ชั้นกับความเข้มข้นของฟลูออไรด์ กรณีที่ฟลูออไรด์ความเข้มข้นต่ำ (ประมาณ 100 พีพีเอ็ม) ไดแคลเซียมฟอสเฟต ไดไฮเดรทจะเปลี่ยนเป็นฟลูออโรอะพาไทต์ (Ekstrand, Fejerskov and Silverstone, 1988) แต่ถ้าฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมฟลูออไรด์ (Chow and Brown, 1973 ; Larsen and Jensen, 1994) ทั้งนี้ชั้นอยู่กับสภาพความเป็นกรด-ด่างและระยะเวลาที่สัมผัสรูออไรด์ด้วย (Harding, et al., 1994)

การทดลองทุกครั้งใช้น้ำส้มคั้นบริสุทธิ์จากกล่องเดียวกัน เพื่อให้แน่ใจว่าฤทธิ์ในการกัดกร่อนของน้ำส้มคั้นบริสุทธิ์ที่ใช้กับทุกกลุ่มการทดลองมีค่าเท่ากัน และใช้เวลาในการแข็งพันในน้ำส้มคั้นบริสุทธิ์แต่ละครั้งนาน 5 นาที เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ในการรับประทาน (Thaweeboon, 1993) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการทดลองในห้องปฏิบัติการมีข้อดีในแง่ที่สามารถควบคุมเวลา สารที่ใช้ แต่ยากที่จะกำหนดมาตรฐานของชิ้นทดสอบ เนื่องจากความหลากหลายของฟันแต่ละชิ้นและภายในซี่เดียวกัน และการทดลองนี้ใช้เครื่องวัดความหยาบผิวเพื่อวัดความลึกของการสึกกร่อน จึงจำเป็นต้องขัดผิวเคลือบฟันด้านนอกสุดออกไปเพื่อให้ได้ผิวเคลือบฟันบริเวณทดสอบแบบเรียบเท่ากัน ทำให้สูญเสียธรรมชาติของผิวเคลือบฟันไป เพราะการขัดบริเวณด้านนอกสุดของผิวเคลือบฟันออกไป เป็นการเอาผิวเคลือบฟันส่วนที่มีฟลูออิโอดีเป็นองค์ประกอบอยู่มากและด้านกรดได้ดีกว่าออกไป ดังนั้นผลการทดลองจึงอาจเกิดการสึกกร่อนมากกว่าความเป็นจริง (Meurman and Frank, 1991) นอกจากนี้การทำสภาพแวดล้อมให้เหมือนในช่องปากทำได้ยาก แม้ว่าระหว่างการทดลองได้แซนท์ทดสอบทุกชิ้นในน้ำลายเทียม เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับสภาพในช่องปากซึ่งมีน้ำลายอยู่ Amaechi, Higham และ Edgar (1998, 1999a, 1999b) ได้ทำการทดลองเพื่อนำวิธีการทำสภาพแวดล้อมในการทดลองให้คล้ายกับสภาพในช่องปาก ด้วยการใช้น้ำลายเทียม โดยแข็งพันในน้ำส้มคั้นบริสุทธิ์แล้วนำไปเก็บในน้ำกลั่นเบรย์นเทียนกับการเก็บในน้ำลายเทียมตามสูตรของ McKnight-Hanes และ Whitford (1992) พบว่าการสึกกร่อนของฟันในกลุ่มที่เก็บในน้ำลายเทียมน้อยกว่ากลุ่มที่เก็บในน้ำกลั่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากน้ำลายเทียมมีส่วนประกอบของเกลือแคลเซียมและฟอสเฟต ซึ่งอาจมีผลต่อการคืนกลับของแร่ธาตุที่สูญเสียไปในบริเวณที่เกิดการสึกกร่อน ทำให้ลดการสึกกร่อนลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม สภาพในช่องปากยังมีแผ่นคราบน้ำลาย (Salivary Pellicle) ซึ่งช่วยป้องกันและลดอัตราการสึกกร่อนของฟัน (Munkoz, et al., 1999) นอกจากนี้ตัวการไหลของน้ำลายและการชำระล้างในช่องปาก (Oral Clearance) ของแต่ละบุคคล ยังช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในช่องปาก Meurman, et al. (1987) ศึกษาในผู้ป่วยพบว่า สภาพความเป็นกรด-ด่างในช่องปากลดลงทันทีหลังจากบริโภคเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด และเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 นาทีหลังจากนั้นค่าความเป็นกรด-ด่างจะกลับสู่สภาพปกติ เนื่องจากน้ำลายช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ขณะที่ Bashir and Lagelöf (1996) พบว่า ภายหลังจากบ้วนปาก ด้วยกรดซีติก สามารถเกิดการชำระล้างหมดประมาณ 1 นาที ซึ่งต่างจากสภาพของการทดลองในห้องปฏิบัติการที่แข็งพันในน้ำลายเทียมซึ่งคงอยู่ตลอดเวลา แต่ถูกกักไว้ในภาชนะไม่เกิดการชำระล้าง

จากผลการทดลอง กลุ่ม A ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม คือ แซฟฟินในน้ำส้มคั้นบริสุทธิ์โดยที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดพื้นเดีย ทำการสึกกร่อนของผิวเคลือบพื้นเฉลี่ยลึกมากที่สุด และในภาพถ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก็เห็นถึงการกัดกร่อนของผิวเคลือบพื้นอย่างมาก แกนอีนาเมลบริสุทธิ์ (Enamel Prism Core) ซึ่งมีผลึกไอิดรอยซีอะพาไทต์เป็นองค์ประกอบและเปลือกหุ้มรอบๆ (Prism Sheath) รวมทั้งบริเวณที่อยู่ระหว่างแกนบริสุทธิ์แต่ละอัน (Interprismatic Area) ได้ถูกทำลายออกไป จนไม่เห็นลักษณะโครงสร้างของผิวเคลือบพื้น มีลักษณะคล้ายกับการสึกกร่อนของผิวเคลือบพื้นแบบที่ 3 จากการสัมผัสกรดฟอสฟอริกในการทดลองของ Silverstone, et al. (1975) และสอดคล้องกับการทดลองของ Meurman และ Frank (1991) ซึ่งพบว่าผิวเคลือบพื้นที่สัมผัสกรดซีตริกเป็นเวลา 15 นาที จะเริ่มสึกที่บริเวณเปลือกหุ้มของอีนาเมลบริสุทธิ์ก่อน ต่อมาจะสึกบริเวณแกนอีนาเมลบริสุทธิ์ และต่อไปเป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างแกนบริสุทธิ์แต่ละอันเมื่อผิวเคลือบพื้นสัมผัสกรดเป็นเวลามากขึ้น สวยงามลดลงในกลุ่ม B, C, D และ E ซึ่งได้ทำการทำความสะอาดพื้นด้วยวิธีการต่างๆ ภายหลังผิวเคลือบพื้นสัมผัสกรด พนบวมค่าความลึกเฉลี่ยของการสึกกร่อนน้อยกว่ากลุ่ม A และภาพถ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก็มีความรุนแรงของการกัดกร่อนผิวเคลือบพื้นน้อยกว่า โดยมีการทำลายผิวเคลือบพื้นในส่วนแกนอีนาเมลบริสุทธิ์และเปลือกหุ้มรอบๆ นั้นแสดงว่าการทำความสะอาดพื้นภายหลังพื้นสัมผัสกรดช่วยให้เกิดการสึกกร่อนน้อยลงได้ โดยที่การใช้น้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ให้ผลลดการสึกกร่อนของพื้นได้ที่สุด รองลงมาคือ การแปรงพื้นด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ภายหลังจากการสักคราฟท์ ซึ่งในภาพถ่ายจะเห็นน้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ที่ติดอยู่บนผิวเคลือบพื้น ตามลำดับ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากฟลูออไรด์มีผลช่วยในการคืนกลับของแร่ธาตุในผิวเคลือบพื้น โดยฟลูออไรด์อาจสะสมบนผิวเคลือบพื้นในรูปของแคลเซียมฟลูออไรด์ก่อน แล้วค่อยๆ ปลดปล่อยฟลูออไรด์ออกนอกมาเมื่อผิวเคลือบพื้นอยู่ในสารละลายที่มีความเป็นกรด เกิดการรวมตัวกับแคลเซียมและฟอสเฟตไอออนเป็นผลึกฟลูออไรด์พาไทต์ (Fluoroapatite Crystal) ในผิวเคลือบพื้น ซึ่งผลึกฟลูออไรด์พาไทต์สามารถทนต่อกรดมากกว่าผลึกไอิดรอยซีอะพาไทต์ เนื่องจากมีค่าวิกฤตที่ต่ำกว่า (Meurman and Ten Cate, 1996 ; Ten Cate, 1997) กลุ่ม C ซึ่งใช้น้ำยาบ้วนปากผสมโซเดียมฟลูออไรด์เข้มข้นร้อยละ 0.05 (น้ำหนักโดยน้ำหนัก) ที่มีแอคทีฟฟลูออไรด์อ่อนเข้มข้น 227 พีพีเอ็ม เป็นเวลา 1 นาที ภายหลังจากแซฟฟินในน้ำส้มคั้นบริสุทธิ์ซึ่งมีการสึกกร่อนของพื้นน้อยกว่ากลุ่มควบคุม และในภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนิเดส่องกระดาษมีลักษณะการเติมเต็มของแร่ธาตุให้กับผิวเคลือบพื้นที่พูน ทำให้ผิวเรียบขึ้น จากล่างได้ว่ามีการเติมเต็มของแคลเซียมและฟอสเฟตจากสารประกอบของแร่ธาตุที่ละลายออกมากจากผิวเคลือบพื้นและที่มีอยู่ในน้ำลายเที่ยมร่วมกับฟลูออร

ໄໄຕຈາກນ້າຍາບ້ວນປາກ ຈຶ່ງຫຸ່ຍຕ້ານກາຮືກກ່ອນຂອງຜົວເຄລືອບພັນຈາກກາດ ຮຶ່ງສອດຄລ້ອງກັບການທົດລອງຂອງ Muñoz, et al. (1999)

ສ່ວນກຸລຸມ D ແລະ E ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຝູອອໄໄຕເຖິງກັນ ແຕ່ໃຊ້ຝູອອໄໄຕໃນຮູບປຸງຍາສີພັນ ດຶງແນ່ວ່າຈະນີຝູອອໄໄຕເຫັນຂັ້ນມາກວ່າໃນນ້າຍາບ້ວນປາກ (1,000 ພີປີເຂີມ) ແຕ່ເນື່ອງຈາກໃນຍາສີພັນມີຜົດພັດເປັນອົງຄປະກອບ ແລະກາຮືກແປງພັນອາຈເປັນສາເຫຼຸດໃຫ້ຂັດຖຸຜົວເຄລືອບພັນທີ່ຂຽວຮະຈາກກາດກັດກ່ອນຂອງກາດໃນນ້ຳສົມຄົ້ນອູ້ແລ້ວອອກໄປ (Zero, 1996; Kuroiwa, et al., 1994) ທຳໄໜ້ເກີດກາຮືກກ່ອນຂອງຜົວເຄລືອບພັນມາກວ່າກຸລຸມ C ຈຶ່ງໃຊ້ຝູອອໄໄຕເຖິງກັນ ແຕ່ກີ່ເກີດກາຮືກກ່ອນນ້ອຍກວ່າກຸລຸມ A ຮຶ່ງໄມ້ໄດ້ຮັບການທຳຄວາມສະອາດພັນເລຍ ພົມກາຮົດລອງນີ້ພັດແຍ້ງກັບການທົດລອງຂອງ Kelly ແລະ Smith (1988) ທີ່ພບວ່າກາຮືກຂອງຜົວເຄລືອບພັນເກີດມາກັ້ນເນື້ອແປງພັນທັນທີ່ກາຍຫລັງສົມຜັສກວດ ອາຈານີ່ອງຈາກກາຮົດລອງດັກລ່າງໃຊ້ຍາສີພັນທີ່ໄນ້ມີສ່ວນຜົນຂອງຝູອອໄໄຕ ແລະໃຊ້ນ້າລາຍເຫືຍມຄນລະສູຕຽກນັ້ນແສດງວ່າຝູອອໄໄຕແລະນ້າລາຍເຫືຍມສູຕຽກທີ່ໃຫ້ໃນກາຮົດລອງນີ້ຈາມມີຜລ່ວຍລົດກາຮືກກ່ອນຂອງຜົວເຄລືອບພັນ ພົມກາຮົດລອງນີ້ຈຶ່ງພບວ່າກາຮືກແປງພັນທັນທີ່ສາມາດໝວຍລົດກາຮືກກ່ອນຂອງພັນໄດ້ແນ່ວ່າຈະໄຟເທົ່າວິທີ່ອີ້ນໆ

ກຸລຸມ E ສຶກນ້ອຍກວ່າກຸລຸມ D ອາຈານີ່ອງຈາກຮ່ວ່າງຮອ 1 ຂ້າວິນກາຍຫລັງພັນສົມຜັສກວດແລ້ວຄ່ອຍແປງພັນນັ້ນ ຜົວເຄລືອບພັນທີ່ສຶກກ່ອນອາຈໄດ້ຮັບກາຮືກຕື່ນແວ່ຫາຖຸກລັບໄປໂດຍນ້າລາຍເຫືຍຈຶ່ງມີອົງຄປະກອບຂອງແຄລເຊີມແລະຝອສເຟອອູ້ ນັ້ນໝາຍດຶງພັນແຮ້ງແໜ້ງຂັ້ນກວ່າແປງທັນທີ່ ແປງສີພັນແລະຜົດໃນຍາສີພັນຈຶ່ງຂັດຜົວເຄລືອບພັນອອກໄປໄດ້ນ້ອຍກວ່າກຸລຸມ D ຮຶ່ງສອດຄລ້ອງກັບການທົດລອງຂອງ Jaeggi ແລະ Lussi (1999) ແຕ່ກາຮືກໄດ້ຮັບຝູອອໄໄຕໃນຂະໜາກທີ່ຄວາມເປັນກຽດລົດລົງ ອາຈາດກາທຳການຂອງຝູອອໄໄຕຄົງໄປດ້ວຍ ທຳໄໜ້ຝູອອໄໄຕມີສາມາດເຫັນໄປເຕີມເຕີມໃນຜົວເຄລືອບພັນໄດ້ເທົ່າກຸລຸມ C ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຝູອອໄໄຕໜັງສົມຜັສກວດ (Chow and Brown, 1973)

ສ່ວນກຸລຸມ B ຈຶ່ງທຳຄວາມສະອາດໂດຍກາຮືກຕ້າງດ້ວຍນ້ຳກຳລັ້ນ ຂ່າຍລົດກາຮືກຂອງຜົວເຄລືອບພັນ ລົງໄດ້ ທັນນີ້ເນື່ອງຈາກນ້ຳກຳລັ້ນໜ່ວຍເຈືອຈາກກາດໃນນ້ຳສົມຄົ້ນບຣິສຸທີ່ ທຳໄໜ້ກາຮືກກັດກ່ອນເກີດຂຶ້ນນ້ອຍລົງ (Jaeggi and Lussi, 1999) ນອກຈາກນີ້ກາຮືກແນ້ໃນນ້າລາຍເຫືຍມກໍ່ຈ່າຍໃຫ້ເກີດກາຮືກຕົບຂອງແວ່ຫາຖຸໃນຜົວເຄລືອບພັນໄດ້ອີກດ້ວຍແຕ່ກີ່ຍັງໄມ້ເພີ່ງພອ ແລະໄຟດີກວ່າກາຮືກໄດ້ຮັບຝູອອໄໄຕຮ່ວມດ້ວຍດັງເຫັນໃນກຸລຸມ C

ກຸລຸມ D ແລະ E ຈຶ່ງທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍກາຮືກແປງພັນນັ້ນ ໃຊ້ເຄື່ອງແປງພັນທີ່ປະກອບຂຶ້ນເອງໂດຍໃຊ້ແປງສີພັນໄຟຟ້າ ເພື່ອໄໜ້ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມເງົວວອບໃນກາຮ່ານຸນໄດ້ ແຮງທີ່ໃຊ້ກົດໜ້ວແປງໄດ້ຈາກກາຮືກຂາຍຂອງ Boyd, McIey ແລະ Zahradník (1997) ຮຶ່ງວັດແຮງກົດທີ່ຜູ້ປ່າຍໃຫ້ຂະໜາກແປງພັນດ້ວຍແປງສີພັນໄຟຟ້າແລະແປງສີພັນຮຽມດາ ໂດຍໃຊ້ສເຫວັນເກຈ (Strain Gauges) ຈຳນວນ 8 ຕ້າວ ພົມ

ว่า แรงกดในแนวตั้งเมื่อใช้แปรสีพื้นไฟฟ้ามีค่าประมาณ 0.95 ± 0.19 นิวตัน (ประมาณ 97 กรัม) ซึ่งมีค่าน้อยกว่าใช้แปรสีพื้นธรรมชาติ (2.96 ± 0.82 นิวตัน) การทดลองนี้จึงเลือกใช้น้ำหนักกดหัวแปรสี 100 ± 5 กรัม เพื่อสะดวกในการดู摹าตรวัดจากเครื่องชั่งน้ำหนักและเพื่อควบคุมแรงกดให้คงที่ เวลาที่ใช้ในการแปรสีพื้น คือ 10 วินาที ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการทำความสะอาดผิวพื้นด้านแก้ม ใน 1 เชิงแทนต์ (Sextant) โดยประมาณจากคู่มือการใช้งานของแปรสีพื้นไฟฟ้าที่ใช้ในการทดลองนี้ ซึ่งแนะนำให้แปรสีพื้นอย่างน้อยเป็นเวลา 2 นาที อย่างไรก็ตามผลการทดลองที่ได้จากการใช้เครื่องแปรสีพื้นนี้อาจไม่ได้ค่าที่ตรงกับสภาพจริงในชีวิตประจำวันนัก เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วนิยมใช้แปรสีพื้นธรรมชาตามากกว่า ความเร็วและแรงกดในการแปรสีต่างกัน (Boyd, McIey and Zahrdnik, 1997)