

บทที่ 5

บทสรุป

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 งานวิจัยนี้เตรียมคอมโพสิตเซรามิกกับพอลิเมอร์ ผงเซรามิกที่ใช้เป็นแบเรียมไททานเตต ส่วนพอลิเมอร์ที่ใช้เป็น พอลิเมอร์ PVDF นำผงแบเรียมไททานเตตและพอลิเมอร์ PVDF มาเตรียมเป็นคอมโพสิตโดยวิธีขึ้นรูปแบบเทป คอมโพสิตมีการเรียงติดกันแบบ 0-3 เป็นส่วนใหญ่ อีกแบบหนึ่งคือแบบ 3-3

5.1.3 ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ค่าการสูญเสียไดอิเล็กตริก ค่าคงที่ไพโรอิเล็กตริก และค่าคงที่ไพโซอิเล็กตริก แสดงดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 5.1 ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ค่าการสูญเสียไดอิเล็กตริก ค่าคงที่ไพโรอิเล็กตริก และค่าคงที่ไพโซอิเล็กตริกของคอมโพสิตที่เตรียมขึ้นในงานวิจัยนี้

BaTiO ₃ /PVDF ที่ 25 °C	$\phi = 0.15$		
	A	B	C
ค่าที่ไดอิเล็กตริก (ϵ_r) ความถี่ 1 kHz	0.80	9.75	8.77
ค่าสูญเสียไดอิเล็กตริก ($\tan \delta$) ความถี่ 1 kHz	0.43	0.20	0.30
ค่าคงที่ไพโรอิเล็กตริก (p) ($\mu\text{C}/\text{m}^2\text{C}$)	-	25	19
ค่าคงที่ไพโซอิเล็กตริก (d_{33}) ($\times 10^{-12}$ m/V)	-	*	*
ค่าความจุความร้อน ($\text{J}/\text{kg } ^\circ\text{C}$)	866.2	-	-
ความหนาแน่น (ρ) ($\times 10^3$ kg/m ³)	2.52	-	-

* ไม่สามารถวัดได้

ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

BaTiO ₃ /PVDF ที่ 25 °C	$\phi = 0.30$		
	A	B	C
ค่าที่ไดอิเล็กตริก (ϵ_r) ความถี่ 1 kHz	0.80	11.48	9.77
ค่าสูญเสียไดอิเล็กตริก ($\tan \delta$) ความถี่ 1 kHz	0.48	0.21	0.31
ค่าคงที่ไพโรอิเล็กตริก (p) ($\mu\text{C}/\text{m}^2\text{ }^\circ\text{C}$)	-	41	24
ค่าคงที่ไพโซอิเล็กตริก (d_{33}) ($\times 10^{-12}$ m/V)	-	8.7	11.6
ค่าความจุความร้อน (J/kg °C)	3021.7	-	-
ความหนาแน่น (ρ) ($\times 10^3$ kg/m ³)	3.21	-	-

เมื่อ A ไม่มีการโพลิง

B โพลิงทั้งสองเฟสในทิศเดียวกัน

C โพลิงทั้งสองเฟสในทิศตรงข้ามกัน

ตารางที่ 5.2 แสดงผลการทดลองเปรียบเทียบกับสารเมื่อไม่มีเฟสพอลิเมอร์และไม่มีเฟสเซรามิกและค่าที่คำนวณได้ทางทฤษฎีอยู่ในวงเล็บ

BaTiO ₃ /PVDF at 25 °C	$\phi = 0.00$	$\phi = 0.15$			$\phi = 0.30$			$\phi = 1.00$
	Poled PVDF	A	B	C	A	B	C	Poled BaTiO ₃
ϵ_r (1 kHz)	8.4 - 13.5 ¹	0.80	9.75	8.77	0.80	11.48	9.77	1301 ²
$\tan \delta$ (1 kHz)	0.04 ³	0.43	0.20	0.30	0.48	0.21	0.31	0.13 ²
p ($\mu\text{C}/\text{m}^2\text{ }^\circ\text{C}$)	29 ³	-	25	19	-	41	24	74
d_{33} ($\times 10^{-12}$ m/V)	-11 ⁴	-	*	*	-	8.7	11.6	190 ⁴
c (J/kg °C)	2322.7	866.2 (2085.1)	-	-	3021.7 (1847.5)	-	-	738.6
ρ ($\times 10^3$ kg/m ³)	1.74	2.52 (2.39)	-	-	3.21 (3.04)	-	-	6.08

¹ (Afifuddin, 1996)

² (Jitphusa, 2005)

³ (Thipmonta, 2005)

⁴ (personal contact)

* (undetectable)

5.2 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะต่างๆ เหล่านี้เกิดจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ข้อเสนอแนะเหล่านี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาวิธีการเตรียมวัสดุคอมโพสิตและการวัดค่าต่างๆ ที่กล่าวถึงในวิทยานิพนธ์

5.2.1 การเตรียมสารตัวอย่าง พบว่า ข้อบกพร่องอันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากระบวนการเตรียม อันได้แก่ อัตราเร็วของแท่งแม่เหล็กกวนสารไม่สม่ำเสมอ การเจือปนของฝุ่นละออง เป็นต้น ดังนั้นในกระบวนการเตรียมจำเป็นต้องระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมสารตัวอย่าง

5.2.2 การศึกษาด้านโพซิโวลีเล็คทริกนั้น วิธีการนำสารตัวอย่างมาติดตั้งลงบนที่จับยึดควรใช้ความประณีตเป็นพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการโค้งงอของสารตัวอย่างหรือการสั่นของสารตัวอย่างด้วยความถี่ที่ไม่ต้องการ

5.2.3 ช่วงเวลาที่ใช้ระบบอินเทอร์เฟอโรมิเตอร์วัดค่าคงที่โพซิโวลีเล็คทริกนั้นควรเป็นช่วงเวลาที่มิสัญญาณรบกวนจากภายนอกน้อยที่สุด และถ้าสามารถเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เฟอโรมิเตอร์เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ได้คาดว่าจะสามารถวิเคราะห์ผลการทดลองได้ง่ายและสะดวกขึ้น

5.3 งานวิจัยต่อเนื่องในอนาคต

5.3.1 ปรับปรุงขั้นตอน เงื่อนไขการเตรียมเพื่อให้ได้วัสดุคอมโพสิตที่มีเฟสการเชื่อมติดกันอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะวัสดุคอมโพสิตที่เตรียมได้เป็นลักษณะของการเรียงติดกันแบบ 0-3 รวมกับ 3-0

5.3.2 โดยทฤษฎีพบว่าระบบอินเทอร์เฟอโรมิเตอร์สามารถมีกำลังแยกความแตกต่างของระยะทางได้ถึงระดับ $10^{-14} - 10^{-15}$ m จึงคาดว่าหากมีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เฟอโรมิเตอร์ให้มีประสิทธิภาพถึงขีดสุดแล้วน่าจะสามารถนำมาช่วยตรวจสอบการตอบสนองสนามไฟฟ้าของวัสดุที่มีสมบัติโพซิโวลีเล็คทริกได้อีกหลายชนิดแม้ว่าวัสดุเหล่านั้นมีการตอบสนองดังกล่าวในปริมาณน้อยก็ตามเช่นวัสดุประเภทสารกึ่งตัวนำประกอบ (semiconductor compound) ต่างๆ