

บทที่ 5

วิจารณ์ผลการทดลอง

5.1 การทำให้เกิดรอยรังสีบนแผ่นฟิล์ม

ในการศึกษาการทำให้เกิดรอยรังสีบนแผ่นฟิล์มพอลีคาร์บอเนตหนา $670 \mu\text{m}$ ด้วยวิธีการใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์โดยการใช้แหล่งกำเนิดรังสี ^{241}Am ที่เป็นจุด จะทำให้เกิดรอยรังสีที่ชัดเจนเมื่อนำไปกัดขยายรอยด้วยกระบวนการทางเคมีรอยที่ได้จะมีความลึกและเห็นได้ชัดเจนเมื่อนำมาส่องดูกับกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา แต่การใช้แหล่งกำเนิดรังสีที่เป็นจุดจะมีข้อเสียอยู่ที่ว่าจะเกิดรอยตรง ๆ เฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดเท่านั้น ส่วนบริเวณข้าง ๆ ของแหล่งกำเนิดมักจะเป็นรอยที่เฉียงเสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการทำให้เกิดรอยโดยใช้แผ่นคอนเวอร์เตอร์นิวตรอนจะได้รอยที่มีความหนาแน่นสม่ำเสมอว่าแหล่งกำเนิดที่เป็นจุด รอยที่ได้เมื่อนำไปกัดขยายรอยด้วยกระบวนการทางเคมีแล้วจะได้รอยที่มีความคมชัดเจนน้อยกว่าแหล่งกำเนิดแบบจุด เมื่อนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดาเหมือนกันแต่ส่วนดีของการทำให้เกิดรอยโดยคอนเวอร์เตอร์นิวตรอนนี้จะได้ขนาดของแผ่นฟิล์มที่ใหญ่มากขึ้นและสามารถนำไปกัดรอยเพื่อนำไปทดสอบคุณสมบัติของการไหลผ่านของน้ำได้

ในการใช้แผ่นคอนเวอร์เตอร์นิวตรอนที่ทำให้เกิดรังสีบนแผ่นฟิล์มพอลีคาร์บอเนตนั้นถ้ามีการอบรังสีนานเกิน 2 ชั่วโมง จะได้รอยที่จะซ้อนทับกันมากขึ้นจึงไม่ควรที่จะอบรังสีนานเกินกว่านี้ และถ้านำแผ่นพอลีคาร์บอเนตที่อบนานเกิน 2 ชั่วโมงไปกัดขยายรอยด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้นที่ 6.25 N ณ อุณหภูมิ 85°C จะทำให้แผ่นฟิล์มยุบหรือขาด

5.2 การควบคุมความหนาแน่นของรอย

จากการศึกษาความหนาแน่นของรอยอนุภาคที่พุ่งผ่านต่อหน่วยพื้นที่โดยใช้แผ่นพอลีคาร์บอเนตหนา $670 \mu\text{m}$ พบว่าถ้าใช้เวลาในการระดมยิงด้วยรังสีนานจำนวนรอยของรังสีต่อพื้นที่จะเพิ่มขึ้นจนถึงเวลาหนึ่ง รอยของอนุภาคจะมีการซ้อนทับกันมากขึ้น ซึ่งถ้านำไปกัดรอยจะได้ขนาดของรอยอนุภาคจำนวนหนึ่งที่มีขนาดของรอยโตกว่าจำนวนรอยโดยรวม ซึ่งเวลาใช้ในการระดมยิง

ด้วยอนุภาคแอลฟาที่เกิดจากปฏิกิริยาของแผ่นคอนเวอร์เตอร์นิวตรอนที่น่าจะนำมาใช้ศึกษาในการทำเมมเบรนอยู่ในช่วงเวลา 30 นาที ถึง 120 นาที ซึ่งเวลาในช่วงนี้จำนวนรอยเริ่มต้นจะอยู่ที่ 1845 ± 43 รอยต่อตารางมิลลิเมตร ถึง 3458 ± 59 รอยต่อตารางมิลลิเมตร เมื่อนำไปกัดรอยจะได้รอยที่มีความหนาแน่นสม่ำเสมอและรอยที่เกิดขึ้นก็มีขนาดของรอยที่สม่ำเสมอเช่นกัน

แต่ถ้าใช้เวลาในการระดมยิงด้วยอนุภาคเกิน 120 นาที เช่น 240 นาที และ 360 นาที จะได้จำนวนรอยเริ่มต้น คือ 5416 ± 74 รอยต่อตารางมิลลิเมตร และ 9113 ± 95 รอยต่อตารางมิลลิเมตร ตามลำดับ เมื่อนำไปกัดรอยจะได้เมมเบรนที่มีรอยใหญ่ซึ่งเกิดจากการแนวทางของอนุภาคที่ซ้อนทับกันเอง และเมมเบรนดังกล่าวนี้จะฉีกขาดได้ง่ายเมื่อเทียบกับเมมเบรนที่ใช้เวลาตั้งแต่ 30 นาที ถึง 120 นาที

ตาราง 6 เวลาในการระดมยิงด้วยอนุภาคแอลฟากับจำนวนรอยเริ่มต้น

เวลาในการระดมยิงด้วยอนุภาคแอลฟา (นาที)	จำนวนรอยเริ่มต้น (รอย/ตารางมิลลิเมตร)	ค่าความผิดพลาด (รอย/ตารางมิลลิเมตร)
30	1845	43
60	2628	51
120	3458	59
240	5416	74
360	9113	95

5.3 อัตราการกัดขยายรอยด้วยสารเคมี

งานวิจัยนี้พบว่าเวลาในการกัดขยายรอยแผ่นพอลิคาร์บอเนตหนา $6 \mu\text{m}$ ที่ระดมยิงด้วยอนุภาคแอลฟาจากปฏิกิริยา (n, ∞) ของแผ่นคอนเวอร์เตอร์นิวตรอน แล้วนำแนวทางของอนุภาคไปขยายต่อด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้นของสารละลาย 6.25 N อุณหภูมิ 85°C จะใช้เวลาในการกัดขยายรอย 5 นาที , 10 นาที , 15 นาที , 20 นาที ถ้าเป็นแผ่นพอลิคาร์บอเนตที่รับรังสีแอลฟาจากแหล่งกำเนิดแบบจุด หลังจากกัดขยายรายนาน 15 นาที , 20 นาที และ 25 นาที จะทำให้แผ่นพอลิคาร์บอเนตเปื่อยยุ่ยและฉีกขาดไม่สามารถนำมาทำเมมเบรนได้

ส่วนแผ่นพอลิคาร์บอเนตหนา $6 \mu\text{m}$ ที่ใช้กับแผ่นนิวตรอนคอนเวอร์เตอร์พบว่าถ้าใช้เวลาในการกัดขยายรอย 5 นาที อุณหภูมิ 85°C ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

6.25 N จะได้เส้นผ่านศูนย์กลางของรูอนุภาค $0.42 \mu\text{m}$ สำหรับแผ่นฟิล์มพอลิคาร์บอเนตที่ใช้เวลาในการกักขยายรอยนาน 10 นาที จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของรูอนุภาคประมาณ $0.5 - 0.7 \mu\text{m}$ และแผ่นฟิล์มพอลิคาร์บอเนตที่ใช้เวลาในการกักขยายรอยนาน 15 นาที จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของรูอนุภาคประมาณ $1 - 1.5 \mu\text{m}$

อย่างไรก็ตามในการกักขยายรอยอนุภาคนี้นี้ขณะที่กักรอยต้องจึงให้แผ่น โพลีคาร์บอเนตมีความตึงอยู่เสมอเพื่อให้สารเคมีกักรอยได้อย่างทั่วถึงแต่ก็ไม่ควรจะตึงเกินไปเพราะจะทำให้แผ่นพอลิคาร์บอเนตมีขนาดขณะที่กักรอย

ส่วนขนาดของรอยจะใหญ่หรือจะเล็กก็ขึ้นอยู่กับเวลาของการกักรอยซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะกักรอยเพื่อให้แนวทางของอนุภาคบนแผ่นพอลิคาร์บอเนตเป็นเมมเบรนในพวกไมโครฟิวเตรชัน (MF) ควรใช้เวลาในการกักรอย 5 – 15 นาที ที่อุณหภูมิ 85°C ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 6.25 N

5.4 การวัดฟลักซ์ของน้ำ

งานวิจัยนี้พบว่าฟลักซ์ของน้ำ (Water Flux) ของเมมเบรนที่ผลิตขึ้นเองโดยใช้เวลาในการระดมยิงด้วยอนุภาค นาน 120 นาที กักรอยนาน 5 นาที และ 25 นาที จะมีฟลักซ์ของน้ำมากขึ้นเมื่อเพิ่มความดัน โดยฟลักซ์ของน้ำในช่วงแรกที่มีความดัน $0 - 20 \text{ kPa}$ ฟลักซ์ของน้ำจะเพิ่มขึ้นทั้งสองตัว เมื่อให้ความดันเพิ่มขึ้นในช่วง $20 - 30 \text{ kPa}$ ฟลักซ์ของน้ำของเมมเบรนที่กักรอยนาน 5 นาที จะลดลง และเมื่อเพิ่มความดันขึ้นไปอีกในช่วง $30 - 40 \text{ kPa}$ ฟลักซ์ของน้ำจะเพิ่มขึ้นไปอีก เมมเบรนที่ใช้เวลาในการกักขยายรอยนาน 25 นาที จะมีฟลักซ์ของน้ำเพิ่มขึ้นอย่างคงสม่ำเสมอ ส่วนเมมเบรนที่ใช้เวลาในการกักขยายรอยนาน 5 นาที ฟลักซ์ของน้ำก็เพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ส่วนฟลักซ์ของน้ำที่มีขายในเชิงพาณิชย์ (บริษัท STRUCTURE PROBE, INC) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเมมเบรน $0.2 \mu\text{m}$ เมื่อนำมาเทียบกับฟลักซ์ของน้ำของเมมเบรนที่ผลิตขึ้นเองตัวที่ใช้เวลาในการระดมยิงด้วยอนุภาค 120 นาที กักขยายรอยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 6.25 N นาน 25 นาทีนั้น จะได้ฟลักซ์ของน้ำที่มีระดับการไหลผ่านของน้ำใกล้เคียงกัน โดยที่ความดัน $10 - 20 \text{ kPa}$ ฟลักซ์ของน้ำจะใกล้เคียงกันมาก แต่เมื่อความดันเพิ่มขึ้นอัตราการไหลผ่านของเมมเบรนตัวที่ผลิตขึ้นเองจะต่ำกว่า แต่ลักษณะของความชันของกราฟจะคล้ายๆ กัน

ส่วนฟลักซ์ของน้ำตัวที่ใช้เวลาในการระดมยิงด้วยอนุภาคนาน 30 นาที และกักรอยที่เวลา 5 นาที และ 15 นาที จะได้ฟลักซ์ของน้ำออกมามีความแตกต่างกันมากเมมเบรนที่ใช้เวลาในการ

ก็ครอยนานกว่าจะให้ฟลักซ์ของน้ำออกมาสม่ำเสมอว่าตัวที่ครอยด้วยเวลาที่น้อยกว่า แต่ถ้านำ
เมมเบรนมาวัดฟลักซ์ของน้ำด้านหน้าและด้านหลัง จะได้ฟลักซ์ของน้ำด้านหน้าดีกว่าด้านหลัง