

บทที่ 3

วิธีการวิจัย

ในการศึกษาการทำรูปrunบนเบื้องผ่านโพลิเมอร์คั่งวิธีทางนิวเคลียร์ได้แบ่งวิธีการดำเนินการออกเป็นขั้นตอนสำคัญ ๆ ได้ 7 ขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ศึกษาการเกิดรอยจากแนวทางของอนุภาคบันแพ่นเซลลูโลสไนเตรท (CN-85)

ตอนที่ 2 ศึกษาการขยายรอยจากแนวทางของอนุภาคบันแพ่นเซลลูโลสไนเตรท(CN-85B)

ตอนที่ 3 หาความสัมพันธ์ของการกัดขยายโดยควบคุมความเข้มข้นของสารละลาย ,

อุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ในการกัด

ตอนที่ 4 ศึกษาการทำให้เกิดรอยแห้งบนแพ่นพอลิคาร์บอเนตโดยใช้กระบวนการเริ่มต้นทางนิวเคลียร์

ตอนที่ 5 ศึกษาเงื่อนไขและการขยายในกระบวนการขยายในตอนที่ 4 ให้มีขนาดของรูโคลิกัดเข้มข้นโดยกัดขยายทางเคมี

ตอนที่ 6 ควบคุมจำนวนรูต่อพื้นที่ให้ได้ตามต้องการ

ตอนที่ 7 ศึกษาฟลักซ์ของน้ำของแม่น้ำที่ผลิตขึ้นได้เองเปรียบเทียบกับแม่น้ำที่มีขาขึ้นเชิงพาณิชย์

ทุกขั้นตอนจะมีวัสดุ , อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 วัสดุ

3.1.1 วัสดุที่ใช้ในการทำให้เกิดรอยแห้งของอนุภาคบันแพ่นพอลิเมอร์

- ถุงพลาสติก
- ด้วยสำหรับแขนแพ่นพอลิเมอร์
- เทปใสสำหรับซึ้งแพ่นพอลิคาร์บอเนต
- กระดาษแข็ง
- ลูกเหล็ก

- แผ่นเซลลูโลสไนเตอร์หนา 1 มิลลิเมตร (CN – 85B มีสูตรทางเคมี $C_6H_8O_9N_2$) ขนาด 1 ตารางเซนติเมตร
- แผ่นพอลีคาร์บอเนตหนา 670 μm
- แผ่นฟิล์มพอลีคาร์บอเนตความหนา 6 μm (Certi Prep)

3.1.2 วัสดุที่ใช้ในการกัดขยายรอย

- สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
- น้ำกลั่น

3.2 อุปกรณ์

3.2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำให้เกิดรอยอนุภาคน้ำ

- แหล่งกำเนิดรังสีเอกฟานแบบจุด (Point Source) ชนิดอะเมอริเซียม – 241 (^{241}Am)
- แหล่งกำเนิดนิวตรอนชนิดพลูโทนีียม – เบอริเลียมความแรง 16.9 คูรี
- แผ่นคอนเวอร์เตอร์นิวตรอน (Kodak Enriched Converter Screen)
- แท่นวางแหล่งกำเนิดรังสีอะเมอริเซียม – 241 (^{241}Am)
- นาฬิกาจับเวลา

3.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการกัดขยายรอยทางเคมี

- บีกเกอร์ขนาด 1,000 CC
- ลวดแขวนแผ่นพอลีคาร์บอเนต และแผ่นเซลลูโลสไนเตอร์
- ชุดขึงแผ่นพอลีคาร์บอเนตที่ทำมาจากห่อ PVC
- แท่งแก้วคน
- อ่างน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิได้ (Grant, W14)
- เครื่องซั่งสารเคมี
- กรรไกร
- เทอร์โมมิเตอร์
- นาฬิกาจับเวลา

3.2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดแผ่นเมมเบรน

- ชุดตัดเมมเบรนที่ผลิตขึ้นเอง ขนาดเดินผ่านศูนย์กลาง 4.7 เซนติเมตร

3.2.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการนับรอยและวัดขนาดรอยของเมมเบรน

- กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ (Olympus รุ่น LH 50A)

- เครื่องนับรอยแบบมือกด (Hand tally counter)
- ตารางนับรอย
- แผ่นสไลด์
- กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (JSM-5800LV, JEOL)
- ไมโครเทกเตอร์
- เครื่องพิมพ์ภาพ (Color Video Printer Sony รุ่น UP – 12000 AEPM)
- โทรทัศน์สีขนาด 14 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่นวีดีโอ
- ม้วนวีดีโอบันทึกภาพ

3.2.5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดฟลักซ์ของน้ำ

- เมมเบรนชนิดพอลิคาร์บอเนตที่มีขายในเชิงพาณิชย์ ของบริษัท STRUCTURE PROBE, INC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.7 เซนติเมตร PORE SIZE 0.4 μm และ 5 μm หนา 6 μm
- เมมเบรนที่ทำขึ้นเอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.7 เซนติเมตร
- ชุดวัดอัตราการไหลของน้ำแบบ cross flow
- เครื่องชั่งแบบดิจิตอล OHAUS รุ่น ARB120
- บิกเกอร์ขนาด 150 CC
- นาฬิกาจับเวลา
- กรวยแก้ว

3.3 วิธีดำเนินการวิจัย

3.3.1 ศึกษาการเก็บรอยจากแนวทางอนุภาคบนแผ่น CN – 85B

1) วิธีการทำให้เก็บรอยแผ่นบนแผ่น CN – 85B

การเก็บรอยแผ่นบนแผ่นเซลลูโลสไนเตรต (CN – 85B) จากการศึกษาพบว่าแผ่นนี้มีความไวต่ออนุภาคแอตโนม่าจึงนำมาเป็นตัวศึกษาการอย่อนุภาคเริ่มต้นเป็นอันดับแรก โดยเตรียมแผ่นพิล์ม CN – 85B ตัดแผ่นพิล์มให้มีขนาด 1×1 ตารางเซนติเมตร แล้วนำไปติดกับแผ่นอลูมิเนียมกว้าง 5.2 cm ยาว 6.5 cm ไปวางในช่องว่างที่มีดีดหักด้าน โดยค่าว่าส่วนที่เป็น CN – 85B ลงด้านล่าง ซึ่งว่างด้านล่างจะใส่แหล่งกำเนิดรังสีแอตโนม่าจาก ^{241}Am ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มิลลิเมตร(point source)ห่างจากแผ่น CN – 85B ที่อยู่ด้านบน 4 มิลลิเมตร ความแรงของ ^{241}Am มีความแรง 0.877 μCi โดยใช้เวลาในการระคมยิงด้วยแอตโนม่าเป็นเวลา 2.5 นาที , 5 นาที ,

10 นาที และ 20 นาที ตามลำดับ แล้วนำแผ่นฟิล์มดังกล่าวไปคุ้วขอกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมชาติ เพื่อดูความเปลี่ยนแปลง

2) วิธีการกัดข่ายรอยแผลที่เกิดจากแนวทางของอนุภาคด้วยวิธีการกัดรอยทางเคมี บนแผ่น CN-85B

หลังจากที่อนุภาคแอลฟานเข้าไปทำลายโครงสร้างอะตอมของตัวที่กันทางเดินแล้ว พบว่า โครงสร้างที่ถูกทำลายนี้ถ้านำไปปักโดยสารละลายเคมีที่เหมาะสม (Etching) สามารถทำให้่องรอยนี้ขยายกว้างขึ้นจนแสดงผ่านได้และสามารถมองเห็นโดยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมชาติทั่ว ๆ ไป (Fleischer et al, 1975)

แผ่น CN - 85B ที่ได้รับการระดมยิง (bombard) ด้วยอนุภาคแอลฟานแล้วก็จะถูกกัดรอยทางเคมี โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้นของสารละลาย ดังนี้ คือ 2.5 N และ 6.25 N ทึส่องความเข้มข้นทำได้ดังนี้

ความเข้มข้นที่ 2.5 N ทำโดยใช้สาร NaOH 100 กรัม แล้วเติมน้ำให้ครบ 1,000 cc

ความเข้มข้นที่ 6.25 N ทำโดยใช้สาร NaOH 250 กรัม แล้วเติมน้ำให้ครบ 1,000 cc

ตอนที่ละลายสารใหม่ ๆ สารจะมีความร้อน ประมาณ $60 - 70^{\circ}\text{C}$ ต้องตั้งไว้ให้เย็นก่อนที่จะนำไปทดลอง

หลังจากนั้นต้มน้ำด้วยเครื่อง water bath พร้อมกับสารละลาย NaOH ให้ได้อุณหภูมิของสารละลายคงตัวอยู่ที่ 60°C เมื่อได้อุณหภูมิของสารละลายที่คงที่แล้วนำแผ่น CN - 85B มาทำการกัดรอยโดยกัดรอยที่เวลา 30 นาที หลังจากนั้นล้างด้วยน้ำที่สะอาด 3 ครั้ง และตรวจสอบด้วยกระดาษลิสมัส แล้วนำมาตากลมให้แห้ง

3) ศึกษาลักษณะของรอยที่เกิดขึ้น

เมื่อแผ่นเซลลูโลสไนโตรต (CN - 85B) ถูกกัดรอยด้วยกระบวนการทางเคมีเรียบร้อยแล้วจะทำการศึกษาลักษณะของรอย ดังนี้

1. ศึกษาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมชาติ และกล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับที่มีกำลังขยายเท่ากัน โดยขยายที่ 100 เท่า คุณภาพของรอยที่เกิดขึ้นหลังจากกัดรอยแล้ว เปรียบเทียบขนาดของรอยที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ความเข้มข้นสองค่าและความหนาแน่นของรอยที่ขึ้นอยู่กับเวลาในการระดมยิงด้วยอนุภาคแอลฟ่า

2. ศึกษารอยโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง광วัด (SEM) เพื่อเปรียบเทียบขนาดของรอยกับกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมชาติ และศึกษาลักษณะของรอยที่เกิดขึ้นโดยภาพที่ถ่ายจาก SEM

3.3.2 การทำให้เกิดรอยแฟรงบันแผ่นพอลีคาร์บอเนต

การทำให้เกิดรอยแฟรงบันแผ่นพอลีคาร์บอเนตที่มีความหนา 6 μm และ 670 μm โดยใช้แหล่งกำเนิดรังสี ดังต่อไปนี้

1) การทำให้เกิดรอยแฟรงบันแผ่นพอลีคาร์บอเนตโดยใช้ point source จาก ^{241}Am ความแรง 0.877 μCi โดยวางห่างจากแผ่นพอลีคาร์บอเนต 4 มิลลิเมตร โดยใช้เวลาในการระคายด้วยวิธีนี้คือ

1. นำแผ่นพอลีคาร์บอเนตซึ่งมีความหนา 6 μm มาจึงให้ตั้งบนชุดขึงซึ่งนำมาจากกล่องฟิล์มและฝาครอบกล่องฟิล์ม โดยชุดขึงจะมีตรงกลางกลวงเพื่อไม่ให้แผ่นพอลีคาร์บอเนต ติดชุดขึงดังกล่าวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 cm

2. นำชุดขึงแผ่นพอลีคาร์บอเนตไปวางไว้บนแหล่งกำเนิดแอลฟ่าโดยให้มีระยะห่าง 4 มิลลิเมตร แหล่งกำเนิดแอลฟាដีไซน์เป็น ^{241}Am

3. ระคายด้วยแอลฟ่าที่เวลาต่าง ๆ กัน คือ 5 นาที, 10 นาที และ 20 นาที ตามลำดับโดยระคายด้วยชุดละ 10 ชั่วโมง

2) การทำให้เกิดรอยแฟรงบันแผ่นพอลีคาร์บอเนตโดยใช้คอนเวอร์เตอร์นิวตรอน (Neutron Converter) และแหล่งกำเนิดนิวตรอน $^{238}\text{Pu} - \text{Be}$

มีวิธีการทำให้เกิดรอยแฟรงโดยใช้คอนเวอร์เตอร์นิวตรอนดังนี้

1. นำแผ่นพอลีคาร์บอเนตซึ่งให้ตั้งบนกระดาษแข็งกว้าง 9 cm ยาว 20.7 cm โดยยึดด้านหลังของแผ่นพอลีคาร์บอเนตด้วยเทปไป

2. นำชุดแผ่นพอลีคาร์บอเนตที่ซึ่งตั้งทางด้านขวางแผ่นคอนเวอร์เตอร์นิวตรอนซึ่งเป็นแผ่นที่ทำมาจาก (B – 10) กว้าง 8 cm ยาว 20 cm หนา 100 μm

3. นำไปใส่ถุงพลาสติกซึ่งที่หนึ่ง แล้วปิดให้สนิทเพื่อกันน้ำเข้าແลวน้ำนำไปใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นปิดให้สนิทเหลือส่วนพลาสติกด้านบนไว้เพื่อแขวนด้วยเชือกและส่วนท้ายเพื่อถ่วงตุ้มน้ำหนัก


4. นำทั้งชุดไปอาบนิวตรอนในบ่อนิวตรอนชนิดพลูโตเนียม–เบอร์เลียม ความแรง 16.9 ครูร์ โดยแขวนให้ด้านของคอนเวอร์เตอร์หันเข้าหาแหล่งกำเนิดนิวตรอนและอยู่ตรงกลางของแหล่งกำเนิดนิวตรอนเป็นเวลาดังนี้ คือ 30 นาที, 60 นาที และ 120 นาที

3.3.3 ศึกษาการกัดรอยอนุภาคบนแผ่นพอลีคาร์บอเนต

1) กัดรอยแผ่นพอลีคาร์บอเนตจากการระคายด้วยอนุภาคแอลฟาระดับกำเนิด ^{241}Am แบบจุด (point source) ได้มีการทำดังนี้

1. นำชุดที่ซึ่งฟิล์มที่ระคายด้วยวิธีนี้ แล้วไปแขวนด้วยลวด

2. ต้มสารละลายนาโน NaOH โดยกำหนดให้มีอุณหภูมิ 60°C , 85°C และ 95°C
 3. ใช้ความเข้มข้นของสารละลายนาโน NaOH ดังนี้ คือ 4.5 N , 5.5 N และ 6.25 N
 4. เวลาที่ใช้ในการกัดขยายรอย คือ 10นาที , 20นาที และ 30นาที
 5. นำแผ่นฟิล์มพอลีคาร์บอนเนตมาล้างให้สะอาด โดยตรวจสอบด้วยกระดาษลิสมัสแล้วนำไปตากลมให้แห้ง
- 2) การกัดรอยแผ่นพอลีคาร์บอนเนตจากการระคมยิง โดยใช้คอนเวอเตอร์นิวตรอน (converter neutron)
1. นำชุดฟิล์มดังกล่าวมาตัดสูงพลาสติกออกเพื่อเอาคอนเวอเตอร์ออก
 2. ปั๊มฟิล์มพอลีคาร์บอนเนตให้ตึงโดยใช้ชุดปั๊มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5cm ที่ทำมาจากห่อ pvc
 3. นำชุดปั๊มฟิล์มดังกล่าวลงไปกัดรอยในสารละลายนาโน NaOH ที่อุณหภูมิต่างๆ ดังนี้ คือ 60 , 85 , 95 องศาเซลเซียส และความเข้มข้นของสารละลายนาโน NaOH ที่ 4.5 , 5.5 , 6.25 และ 6.5N
 4. เวลาในการกัดขยายรอย คือ 10นาที , 20นาที และ 30นาที
 5. นำแผ่นพอลีคาร์บอนเนตมาล้างให้สะอาดแล้วตากลมให้แห้ง
 6. ใช้เครื่องตัดแผ่นฟิล์มตัดให้ได้ขนาดเท่ากับของที่มีขายในเชิงพาณิชย์ คือ 4.7 เซนติเมตร




ภาพประกอบ 11 แสดงการห่อฟิล์มพอลีคาร์บอนเนต




ภาพประกอบ 12 การประกอบคอนเวอร์เตอร์นิวตรอนเข้ากับแผ่นพอลีคาร์บอเนต

ภาพประกอบ 14 ห้องน้ำแบบระบบฟ้าอากาศร้อน ความจุน้ำ 4.7 ลิตร/นาที




ภาพประกอบ 13 อ่างน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิได้ (water bath)

ภาพประกอบ 15 แผ่นพอลีคาร์บอเนตสำเร็จรูป




ภาพประกอบ 14 ชุดตัดเบรนที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.7 เซนติเมตร

3) ศึกษาความหมายของเรื่องไว้ก่อน ใจในการคิดของบุคคลที่น่าเชื่อถือรวมทั้งการคิดของบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือ แล้วนำความคิดมาประเมินว่าให้มันมีผลต่อการรับข้อมูลที่คาดว่าไปได้อย่างไร



ภาพประกอบ 15 แผ่นฟิล์มบางพอลีคาร์บอเนต CR - 39 ให้ในอุณหภูมิที่ 200°C ใช้เวลา 10 นาที



ภาพประกอบ 16 ชุดปีงฟลัมเพื่อใช้ในการกัดรอยอนุภาค

3) ศึกษาความเหมาะสมของเงื่อนไขในการกัดรอยบนแผ่นพอลิคาร์บอเนตหลังจากกัดรอยด้วยกระบวนการทางเคมีเสริจเรียนร้อยแล้วได้นำแผ่นพอลิคาร์บอเนตดังกล่าวไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ Olympus รุ่น 2H 50A เพื่อศึกจำนวนรอยของแต่ละเวลาในการระดมยิงและลักษณะของรอยที่เกิดขึ้นว่าเงื่อนไขใดที่ทำให้รอยหลุดเพื่อนำมาทำเมมเบรนได้

3.3.4 ศึกษาจำนวนรอยตอนเริ่มต้นของการเกิดรอยบนแผ่นพอลิคาร์บอเนตหนา $670 \mu\text{m}$ โดยใช้แผ่นคอนเวอร์เตอร์นิวตรอน (Neutron Converter)

จากการที่อนุภาคนิวตรอนสามารถทำปฏิกิริยากับแผ่นคอนเวอร์เตอร์นิวตรอน แล้วให้อนุภาคแอลฟารอยด์แตกหักทำให้เกิดรอยแฟรงบันพอลิคาร์บอเนตได้จึงจำเป็นต้องหาจำนวนรอยตอนเริ่มต้นของการชนที่เกิดบนแผ่นพอลิคาร์บอเนต ในการทดลองนี้ได้ใช้แผ่น CR - 39 ซึ่งจะเป็นพลาสติกพอลิคาร์บอเนตเหมือนกันแต่มีความหนากว่าโดยประมาณ $670 \mu\text{m}$ ในการทดลองได้ทำดังต่อไปนี้

1. นำแผ่น CR - 39 ตัดเป็นสี่เหลี่ยมขนาดความกว้าง 1.5 cm ความยาว 1.5 cm ติดด้วยเทปการสองหน้าแล้วนำไปติดกับกระดาษแข็ง

2. นำแผ่นคอนเวอร์เตอร์เข้ากับแผ่น CR - 39 ไปใส่ในถุงพลาสติกชั้นแรกแล้วปิดให้สนิทเพื่อกันน้ำเข้านำชุดดังกล่าวไปใส่ในถุงพลาสติกชั้นที่ 2

3. นำพลาสติก ชุดที่ 2 ถ่วงด้วยลูกศุรุ่มและผูกด้วยค้าย

4. นำไปอบนิวตรอนในบ่อนิวตรอนที่เวลาต่างกัน คือ 30 นาที , 60 นาที และ 120 นาที
5. นำแผ่นดังกล่าวไปกัดรอยทางเคมีโดยใช้อุณหภูมิ 85°C ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 6.25N และเปลี่ยนแปลงเวลาในการกัดรอย คือ $10, 20, 30, 40, 50, 60, 80$ และ 100 นาที ตามลำดับ
6. นำแผ่น CR – 39 ที่กัดรอยเรียบร้อยแล้วไปติดกับแผ่นสไลด์
7. นำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับโดยใช้กำลังขยาย 400 เท่า ในการนับจำนวนรอย นับจำนวนรอยโดยสุ่มทั่ว ๆ แผ่น 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
8. นำความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรอยในแต่ละเวลาของการวัดรอยไปหาจำนวนรอยตอนเริ่มต้น

9. นำชิ้นส่วนของแผ่น CR – 39 ทุกแผ่นไปถ่ายภาพด้วยเครื่อง SEM เพื่อดูอัตราการขยายของเส้นผ่าศูนย์กลางของรอย เพื่อที่จะหาความสัมพันธ์ของขนาดของรอยและเวลาในการกัดรอย


3.3.5 การผลิตเมมเบรนจากแผ่นโพลิคาร์บอเนต

จากการศึกษาจำนวนรอยต่อพื้นที่ที่เขียนอยู่กับเวลาของการ bombard เงื่อนไขของการกัดรอยทางเคมีที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ความเข้มข้นของสารละลายและเวลาในการกัดรอย จึงสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาผลิตเมมเบรน จากแผ่นโพลิคาร์บอเนตโดยใช้เงื่อนไขดังกล่าวที่ดีที่สุดมาผลิตแล้วตัดเมมเบรนดังกล่าวด้วยเครื่องตัดให้มีขนาดเท่ากับ 4.7 cm เพื่อนำไปทดสอบอัตราไหลผ่านของน้ำ

3.3.6 ทดสอบฟลักซ์ของน้ำ

จากการที่ผลิตเมมเบรนออกแบบต้องมีการเปรียบเทียบกับเมมเบรนชนิดเดียวกันที่มีขายในเชิงพาณิชย์ในการทดลองนี้ได้ทดสอบเปรียบเทียบฟลักซ์ของน้ำระหว่าง เมมเบรนผลิตชิ้นและเมมเบรนที่มีขายในเชิงพาณิชย์โดยมีการทดสอบดังนี้

1. นำเมมเบรนใส่ในชุดเครื่องกรองน้ำแบบ cross flow ซึ่งใช้แรงดันของก๊าซในไตรเจนเป็นตัวขับดันในการกรอง
2. จับเวลาและชั่งน้ำหนักของน้ำที่กรองในแต่ละความดัน
3. เปลี่ยนค่าของความดันโดยใช้ความดัน $10\text{ kPa}, 20\text{ kPa}, 30\text{ kPa}, 40\text{ kPa}$ และ 50 kPa
4. นำผลที่ได้ไปหาค่าฟลักซ์ของน้ำต่อหน่วยพื้นที่



ภาพประกอบ 17 ชุดการวัดฟลักซ์ของน้ำ

หมายเลข 1 คือ แก๊สไนโตรเจน


หมายเลข 2 คือ เกจวัดความดัน

หมายเลข 3 คือ ภาชนะรองรับน้ำที่ใช้กรอง

หมายเลข 4 คือ ชุด Stirred cell

หมายเลข 5 คือ บีกเกอร์รองรับน้ำ

หมายเลข 6 คือ เครื่องชั่งแบบดิจิตอล



ภาพประกอบ 18 ภาพตัดขวางในแนวตั้งของบ่อกำเนิดนิวตรอนชนิด $^{238}\text{Pu} - \text{Be}$