

## บทที่ 5

### บทสรุป

งานวิจัยนี้ได้เตรียมและทดสอบเยื่อบางโคโตซานและเยื่อประกอบโพลีเอเทอร์ซัลโฟน/โคโตซาน ซึ่งมีผลสรุปแยกตามชนิดของเยื่อบางและการทดสอบดังนี้

#### 5.1 เยื่อบางโคโตซาน

เยื่อบางโคโตซานเตรียมแบบอบแห้งชนิด CH2D มีความหนาน้อยกว่าเยื่อบางที่เตรียมแบบเปลี่ยนเฟสชนิด CH2PH , CH25PEG และ CH28PEG แต่มีเปอร์เซ็นต์การบวมน้ำสูงกว่า โดยเยื่อบางทั้งสี่ชนิดดูดซับน้ำได้อิ่มตัวภายใน 5 นาที เยื่อบาง CH2D เป็นชนิดเนื้อแน่นซึ่งน้ำไม่สามารถผ่านได้แม้จะใช้ความดันสูงถึง 900 kPa และจากภาพถ่าย SEM ที่กำลังขยาย 20,000 เท่า ไม่สามารถเห็นรูพรุน ส่วนเยื่อบางอีกสามชนิดเป็นแบบมีรูพรุนโดยเยื่อบาง CH28PEG มีค่าสภาพการยอมให้น้ำผ่าน ( $L_p$ ) สูงสุด และเยื่อบาง CH25PEG มีค่า  $L_p$  สูงกว่าเยื่อบาง CH2PH เมื่อกรองสารละลาย BSA(MW 67 kDa) พบว่าเยื่อบาง CH25PEG และเยื่อบาง CH28PEG สามารถกักกัน BSA ได้ 100 % ในการกรองสารละลาย PEG เพื่อหา MWCO ของเยื่อบางชนิดมีรูพรุนนั้นพบว่าเยื่อบาง CH25PEG มีค่า MWCO 10 kDa และเยื่อบาง CH28PEG มีค่า MWCO 35 kDa ส่วนเยื่อบาง CH2PH ไม่ได้ทำการทดสอบเนื่องจากให้ค่า  $L_p$  ต่ำ

#### 5.2 เยื่อประกอบโพลีเอเทอร์ซัลโฟน/โคโตซาน

การเคลือบโคโตซานทำให้ลดการบวมน้ำของเยื่อฐานโพลีเอเทอร์ซัลโฟน (Polyethersulfone, PES) ซึ่งสอดคล้องกับผลของ Thacharodi D. และ Panduranga Rao K. (1995) ที่รายงานโดยการเคลือบโคโตซานบนเยื่อฐานคอลลาเจน (Collagen) การเคลือบด้วยวิธีอัดความดัน (PES/CH2P) และวิธีรีดบนผิวหน้า (PES/CH25PEG) ไม่ทำให้ความหนาของเยื่อบางเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และเปอร์เซ็นต์การบวมน้ำของเยื่อประกอบมีค่าน้อยกว่าเยื่อฐาน โดยเยื่อบางทั้งสามชนิดสามารถดูดซับน้ำได้อิ่มตัวภายใน 1 นาที เยื่อบาง PES เยื่อประกอบ PES/CH2P และ PES/CH25PEG มีค่าสภาพการยอมให้น้ำผ่าน ( $L_p$ ) เท่ากับ  $4.99 \times 10^{-8}$   $1.22 \times 10^{-8}$  และ  $1.78 \times 10^{-10} \text{ m}^3 \text{ N}^{-1} \text{ s}^{-1}$  ตามลำดับ เยื่อบางทั้งสามชนิดสามารถกักกัน BSA ได้ 27% 80% และ 100% ตามลำดับ ส่วนการกรอง PEG พบว่าเยื่อประกอบ PES/CH25PEG เพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถกรอง PEG ได้ ซึ่งกักกัน PEG ที่มีน้ำหนัก

โมเลกุล 10,000 Da ได้ 46% และกักกัน PEG ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 35,000 Da ได้ 64% แสดงว่าเยื่อประกอบ PES/CH25PEG มี MWCO มากกว่า 35 kDa

### 5.3 ความต้านทานการไหลของน้ำและค่าอิมพีแดนซ์ของเยื่อบางหลังจากการกรองสารละลาย

#### 5.3.1 เยื่อบางไคโตซาน

หลังจากการกรอง BSA และ PEG แล้วพบว่าความต้านทานการไหลของเยื่อบาง CH28PEG มีค่าสูงกว่าเยื่อบาง CH25PEG เนื่องจากเยื่อบาง CH28PEG มีความพรุนและขนาดใหญ่กว่า ทำให้เกิดการอุดตันในรูพรุนสูงกว่าซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาค่าความต้านทานของการไหลหลังการอุดตันในรู ( $R_p$ ) ส่วนผลการวัดค่าอิมพีแดนซ์ ( $Z$ ) ระหว่างความถี่ 5 Hz – 1 kHz พบว่าเยื่อบาง CH2D มีค่า  $Z$  สูงกว่าเยื่อบาง CH25PEG และ CH28PEG แสดงว่าเยื่อบาง CH28PEG ซึ่งมีขนาดใหญ่และความพรุนสูงกว่า (จากภาพถ่าย SEM) จะให้ค่า  $Z$  ที่ต่ำกว่า และพบว่าค่า  $Z$  ของเยื่อบางหลังจากการกรอง BSA และ PEG มีค่าสูงขึ้น แสดงว่าเกิดการอุดตันภายในรูหรืออาจเกิดจากการออกของอนุภาคที่ผิวหน้าเยื่อบางทำให้ค่าอิมพีแดนซ์ที่เพิ่มขึ้น

#### 5.3.2 เยื่อประกอบโพลีเอเทอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน

ความต้านทานการไหล ( $R_p$ ) ของเยื่อประกอบ PES/CH2P และ PES/CH25PEG หลังการกรอง BSA มีค่าเท่ากับ  $1.12 \times 10^{12} \text{ m}^{-1}$  และ  $8.19 \times 10^{12} \text{ m}^{-1}$  ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเยื่อบาง PES ( $0.02 \times 10^{12} \text{ m}^{-1}$ ) สำหรับการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของเยื่อบางพบว่าเยื่อประกอบ PES/CH25PEG มีค่า  $Z$  สูงกว่าเยื่อประกอบ PES/CH2P แสดงว่าการเคลือบไคโตซานแบบรีดบนผิวหน้าเยื่อฐาน (PES) ทำให้เยื่อฐานมีขนาดรูเล็กลงกว่าวิธีเคลือบแบบอัดความดัน ค่า  $Z$  ของเยื่อประกอบ PES/CH25PEG มีค่าสูงกว่าเยื่อบางอีกสองชนิด

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเยื่อบางดังกล่าวข้างต้นพบว่า หากเปอร์เซ็นต์การกักกันสูง ความต้านทานการไหลของน้ำหลังจากการอุดตันจะสูงตาม ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของค่าอิมพีแดนซ์ แสดงว่าขณะที่ดำเนินการกรอง หากนำเทคนิคการวัดค่าอิมพีแดนซ์ของเยื่อบางไปใช้ในระบบการกรองน้ำจะเป็นดัชนีชี้บอกระดับการอุดตันได้ วิธีดังกล่าวอาจช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทำความสะอาดระบบการกรอง

ตาราง 16 คุณลักษณะของเยื่อบางไคโตซานและเยื่อประกอบ PES/CH2P และ PES/CH25PEG

คุณสมบัติ	เยื่อบาง CH2D	เยื่อบาง CH2PH	เยื่อบาง CH25PEG	เยื่อบาง CH28PEG	เยื่อบาง PES	เยื่อประกอบ PES/CH2P	เยื่อประกอบ PES/CH25PEG
ความหนา ( $\mu\text{m}$ )	$82.67 \pm 5.21$	$89.32 \pm 2.14$	$98.58 \pm 5.21$	$101.06 \pm 6.31$	$162.20 \pm 0.45$	$162.20 \pm 0.45$	$162.15 \pm 2.95$
% การบวมน้ำ	$115.59 \pm 4.19$	$140.80 \pm 5.39$	$58.93 \pm 6.29$	$33.78 \pm 5.70$	$193.06 \pm 9.82$	$167.42 \pm 9.90$	$157.78 \pm 3.14$
ขนาดรูเฉลี่ย ( $\mu\text{m}$ )	-	ไม่เห็นรู	$0.05 \pm 0.02$	$0.08 \pm 0.03$	$0.26 \pm 0.15$	$0.22 \pm 0.12$	$0.04 \pm 0.01$
ความพรุน (%)	-	-	0.45%	2.15%	6.38 %	3.59 %	0.08%
$L_p$ ( $\text{m}^3 \text{N}^{-1} \text{s}^{-1}$ )	-	$0.39 \times 10^{-11}$	$3.65 \times 10^{-11}$	$7.78 \times 10^{-11}$	$4.99 \times 10^{-8}$	$1.22 \times 10^{-8}$	$1.78 \times 10^{-10}$
MWCO ของเยื่อบาง	-	-	10 kDa	35 kDa	-	-	> 35 kDa

ตาราง 17 ค่าอิมพีแดนซ์ (Z) ของเยื่อบางไคโตซานและเยื่อประกอบ PES/CH2P และ PES/CH25PEG

คุณสมบัติ	เยื่อบาง CH2D	เยื่อบาง CH2PH	เยื่อบาง CH25PEG	เยื่อบาง CH28PEG	เยื่อบาง PES	เยื่อประกอบ PES/CH2P	เยื่อประกอบ PES/CH25PEG
Z เยื่อบางสะอาด	$4.97 \pm 0.24$	-	$4.04 \pm 0.15$	$1.89 \pm 0.16$	$2.40 \pm 0.06$	$2.63 \pm 0.19$	$3.36 \pm 0.17$
Z หลังกรอง PEG 10 kDa	-	-	$4.11 \pm 0.16$	$2.04 \pm 0.14$	-	-	$3.40 \pm 0.13$
Z หลังกรอง PEG 35 kDa	-	-	$4.24 \pm 0.12$	$2.22 \pm 0.13$	-	-	$3.68 \pm 0.11$
Z หลังกรอง BSA 67 kDa	-	-	$4.44 \pm 0.15$	$2.49 \pm 0.13$	$3.84 \pm 0.19$	$3.94 \pm 0.08$	$4.17 \pm 0.14$

หมายเหตุ ค่าอิมพีแดนซ์ Z (k $\Omega$ ) ในช่วงความถี่ 50 Hz - 1 kHz



## ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากโคโตซานสามารถละลายได้ดีในกรดอินทรีย์ หากใช้เยื่อบางชนิดนี้กรองสารละลายที่มีสภาพเป็นกรดจะทำให้โคโตซานละลายออกมาปนกับเพอมีเอทได้และทำให้คุณสมบัติการกรองสูญเสียไปได้ง่าย งานวิจัยต่อไปควรเชื่อมขวางโคโตซานด้วยกลูตาลาดีไฮด์ เนื่องจากกลูตาลาดีไฮด์ทำให้เยื่อบางโคโตซานสามารถทนต่อสารละลายที่มีสภาพเป็นกรดได้ตามที่ Yang (1984) แนะนำ นอกจากนี้โคโตซานที่ละลายในกรด เมื่อทำเป็นเยื่อบางจะมีประจุตรงชนิดบวกจึงไม่เหมาะกับการนำไปใช้กรองสารละลาย BSA ที่มีค่า  $\text{pH} > 4.7$  เนื่องจาก BSA จะมีประจุลบ (Richard, 2000) จึงเกิดแรงดึงดูดระหว่าง BSA และเยื่อบางโคโตซาน เยื่อบางชนิดนี้จึงน่าจะเหมาะกับการกรองประจุบวกของโลหะธาตุที่ปนอยู่ในสารละลาย

สำหรับการวัดค่าอิมพีแดนซ์ของเยื่อบาง งานวิจัยนี้เปรียบเทียบค่าที่วัดได้ระหว่างเยื่อบางที่สะอาดและเยื่อบางที่อุดตันด้วย BSA และ PEG อย่างไรก็ตามการไม่ได้วัดค่าอิมพีแดนซ์ก่อนการล้างเยื่อบางทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าการล้างโดยวิธีเขย่าในน้ำกลั่น (วิธีการข้อ 3.4.3) จะกำจัด BSA และ PEG ที่เกาะบนผิวหน้าได้ ดังนั้นค่าอิมพีแดนซ์และค่าความต้านทานการไหลของน้ำหลังการอุดตันภายในรูพรุนที่รายงานในผลการทดลองข้อ 4.1.5 และ 4.1.6 ยังเป็นที่กังขา

1. การคำนวณค่าความต้านทาน  $R_f$  ไม่เหมาะสำหรับการกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่ารูพรุน เพราะว่าจะเกิดการอุดตันเนื่องจากการดูดซับที่ผนังรูเยื่อบาง เมื่อทำการวัดฟลักซ์น้ำดีหลังจากการกรองสารละลาย ทำให้อนุภาคหลุดออกมาจากรูของเยื่อบางได้ ส่งผลการคำนวณค่า  $R_f$  ไม่ตรงกับค่าจริง

#### โคโคซาน

CH25PEG มีขนาดรูเฉลี่ย  $0.04 \pm 0.02$  ไมครอน ความพรุน 0.45 % และเยื่อบาง CH28PEG มีขนาดรูเฉลี่ย  $0.08 \pm 0.03$  ไมครอน ความพรุน 2.15 % พบว่าฟลักซ์น้ำดีของเยื่อบาง CH28PEG มีค่าสูงกว่าเยื่อบาง CH25PEG และเยื่อบาง CH2P แสดงว่าการเตรียมเยื่อบางแบบเปลี่ยนเฟสทำให้เกิดรูพรุนและการผสม PEG ลงในสารละลายโคโคซานช่วยให้เกิดรูพรุนเพิ่มขึ้น โดยเยื่อบาง CH2P CH25PEG และ CH28PEG โดยที่ค่า  $L_p$  ของเยื่อบาง CH25PEG และ CH28PEG อยู่ในกระบวนการกรองระดับ UF จึงทดสอบการกรองสารละลาย BSA (MW 67,000 Da) เข้มข้น 1 mg/ml และ PEG (MW 10,000 Da และ 35,000 Da) เข้มข้น 50 ppm ที่ความดัน 100 kPa คงที่ตลอดการกรอง ผลปรากฏว่าเยื่อบางทั้งสองสามารถกักกัน BSA ได้ 100 % และสามารถกักกัน PEG ทั้งสองขนาดน้ำหนักโมเลกุลได้ใกล้เคียงกัน คือเยื่อบาง CH25PEG สามารถกักกัน PEG ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 10,000 Da ได้  $92.5 \% \pm 3.2 \%$  และกักกัน PEG น้ำหนักโมเลกุล 35,000 Da ได้  $96.4 \% \pm 1.4 \%$  ส่วนเยื่อบาง CH28PEG สามารถกักกัน PEG ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 10,000 Da ได้  $87.0 \% \pm 2.3 \%$  และกักกัน PEG น้ำหนักโมเลกุล 35,000 Da ได้  $93.8 \% \pm 0.5 \%$

การศึกษาค่าความต้านทาน  $R_f$  และ  $R_p$  ของการกรอง BSA พบว่าเยื่อบาง CH25PEG มีค่า  $R_f$  น้อยกว่าเยื่อบาง CH28PEG เนื่องจากเยื่อบาง CH25PEG มีความพรุนและขนาดรูเล็กกว่า ทำให้ BSA อุดตันที่ผิวหน้าเยื่อบางสูงจึงส่งผลให้  $R_p$  มีค่าสูงกว่าด้วย ส่วนค่า  $R_f$  และ  $R_p$  ของการกรอง PEG ของเยื่อบาง CH25PEG มีค่าสูงกว่าเยื่อบาง CH28PEG โดยการกรอง PEG น้ำหนักโมเลกุล 35,000 Da มีค่า  $R_f$  และ  $R_p$  สูงกว่าการกรอง PEG ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 10,000 Da ซึ่งค่าความต้านทานนี้สอดคล้องกับค่าการกักกัน PEG

การศึกษาศสมบัติทางไฟฟ้าของเยื่อบางในสารละลายโปแตสเซอไรต์ ความเข้มข้น 1.00 mM พบว่าค่าอิมพีแดนซ์ (Z) ในระหว่างความถี่ 50 Hz – 1 kHz ของเยื่อบาง CH2D ซึ่งเป็นแบบเนื้อแน่นหรือไม่มีรูพรุน มีค่า Z สูงสุด ส่วนเยื่อบาง CH25PEG มีค่า Z สูงกว่าเยื่อบาง CH28PEG แสดงว่าเยื่อ

บาง CH28PEG มีขนาดรูหรือความพรุนสูงกว่าเยื่อบาง CH25PEG ซึ่งสอดคล้องกับค่าฟลักซ์น้ำและภาพถ่าย SEM ส่วนความนำไฟฟ้า ( $G_{\text{eff}}$ ) ของเยื่อบาง CH25PEG ในช่วงความถี่ 50 Hz – 1 kHz มีค่าสูงกว่าเยื่อบาง CH25PEG และเยื่อบาง CH2D ซึ่งให้เห็นว่าเยื่อบางที่มีขนาดรูหรือความพรุนสูงจะให้ค่าความนำไฟฟ้าได้ดี และค่าความจุไฟฟ้า ( $C_{\text{eff}}$ ) ที่ความถี่เดียวกันมีค่า  $C_{\text{eff}}$  เท่ากับศูนย์เนื่องจากผลต่างมุมเฟสระหว่างกระแสของวงจรกับกระแสที่ผ่านเยื่อบางมีค่าเท่ากับศูนย์และที่ความถี่ 4 kHz ค่า  $C_{\text{eff}}$  ของเยื่อบาง CH2D มีค่าสูงกว่าเยื่อบาง CH25PEG และ CH28PEG ตามลำดับ

หลังจากการกรอง BSA แล้วนำเยื่อบางมาวัดสมบัติทางไฟฟ้าเพื่อศึกษาผลของการอุดตันภายในรูเยื่อบาง พบว่าค่า Z ของเยื่อบาง CH25PEG และ CH28PEG มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 9% และ 31% ตามลำดับ แสดงว่า BSA อุดตันภายในรูของเยื่อบาง CH28PEG ได้มากกว่าเยื่อบาง CH25PEG ซึ่งสอดคล้องกับค่าความต้านทานการไหล ( $R_p$ ) ส่วนความนำไฟฟ้ามีค่าลดลงจากเดิม ส่วนความจุไฟฟ้าของเยื่อบางมีค่าเพิ่มขึ้นจากค่าเดิม เนื่องจาก BSA อุดตันภายในรู ทำให้เกิดการออกของประจุที่ผิวหน้าของเยื่อบาง

ส่วนค่าทางไฟฟ้าของเยื่อบางหลังจากการกรอง PEG พบว่าเยื่อบาง CH25PEG และ CH28PEG ระหว่างความถี่ 50 Hz – 1kHz ค่า Z ของการกรอง PEG น้ำหนักโมเลกุล 35,000 Da สูงกว่าค่า Z ของการกรอง PEG น้ำหนักโมเลกุล 10,000 Da เล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับค่าการกักกัน PEG ส่วนค่า  $G_{\text{eff}}$  ของการกรอง PEG ทั้งสองขนาดมีค่าใกล้เคียงกัน และค่า  $C_{\text{eff}}$  ของเยื่อบางทั้งสองมีค่าเพิ่มขึ้นจากค่าเดิม เนื่องจากการอุดตันของ PEG ภายในรูของเยื่อบาง