

บทที่ 2

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง

2.1 สารเคมี

2.1.1 สารลดแรงตึงผิว

สารลดแรงตึงผิวที่ใช้ในการศึกษานี้มี 2 ชนิด คือ

(i) สารลดแรงตึงผิวนิดไม่มีประจุ คือ ไดบล็อก (diblock) และไตรบล็อก (triblock) โคลพอลิเมอร์ของออกซิเอทธิลีนและออกซิบิวธิลีน เช่น $E_{45}B_{10}$ และ $E_{18}B_{10}$ ไดรับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย Manchester, $E_{33}B_{10}E_{33}$ (Batch No. GI04016105) และ $E_{43}B_{14}E_{43}$ (Batch No. GE0106102) ของบริษัท Dow Chemical และ ไตรบล็อกโคลพอลิเมอร์ของออกซิเอทธิลีนและออกซิโพริลีน เช่น $E_{106}P_{70}E_{106}$ (F127) (Batch No. 074K0202) ของบริษัท SIGMA และ $E_{20}P_{70}E_{20}$ (P123) (Batch No. 10230KC) ของบริษัท ALDRICH

(ii) สารลดแรงตึงผิวนิดมีประจุบวก คือ cetyltrimethylammonium bromide (CTAB, Assay > 98%) ของบริษัท Fluka

2.1.2 แหล่งให้ซิลิกา (silica source)

tetraethyl orthosilicate (TEOS, Assay □ 99.0%) ของบริษัท Fluka

2.1.3 เกลือ

โพแทสเซียมคลอไรด์ (Potassium chloride; KCl, A.R.) ของบริษัท Univar

โซเดียมซัลไฟต์ (Sodium sulphate; Na_2SO_4 , A.R.) ของบริษัท Univar

2.1.4 สารเคมีอื่นๆ

กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid; HCl, A.R., 37%) ของบริษัท Lab-Scan
นำกลับ

2.2 อุปกรณ์และเครื่องมือ

2.2.1 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวอย่าง

2.2.1.1 เครื่องแก้ว

2.2.1.2 Hot plate

2.2.1.3 เทอร์โมมิเตอร์

2.2.1.4 ตู้อบ (MemmertTM)

2.2.1.5 ชุดแยกสารกรวยบุชเนอร์

2.2.1.6 ถ้วยเซรามิกทนความร้อน (crucible)

2.2.1.7 ขวดเทฟลอน

2.2.1.8 เครื่องซึ่งแบบดิจิตอล 4 ตำแหน่ง (Mettler ToledoTM AB204)

2.2.1.9 เครื่องหมุนไหว้ยง (Harmonic SeriesTM PLC-012)

2.2.1.10 เตาเผาอุณหภูมิสูง 1200 องศาเซลเซียส ชนิดก้าช์ไพลผ่าน (CarboliteTM)

2.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง

2.2.2.1 เครื่องเล็กแบบรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction:XRD) (BRUKERTM D4-ENDEAVOR)

2.2.2.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscopy:SEM)
(JEOLTM JSM-5800LV และ PHILIPSTM XL30, XL SERIES)

2.2.2.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscopy
:TEM) (JEOLTM JFM-2010)

2.2.2.4 เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและขนาดครูพรุน (Surface area and pore size analyzer)
(CoulterTM SA3100 Software Version 2.13 และ Software Version 1.5.1)

2.2.2.5 เครื่องเทอร์โมgravimetric analyzer:TGA)
(PerkinElmerTM TGA7)

2.2.2.6 เครื่องฟูเรียบรานส์ฟอร์มอินฟราเรดスペกโพรโนเมเตอร์ (Fourier Transform Infrared
Spectrometer:FT-IR) (BrukerTM EQUINOX 55)

2.3 วิธีการทดลอง

2.3.1 วิธีการทดลองที่ 1

2.3.1.1 ละลายสารลดแรงตึงผิว ($E_{45}B_{10}$, $E_{18}B_{10}$, $E_{35}B_{10}E_{35}$, $E_{43}B_{14}E_{43}$ และ CTAB) 0.15 กรัม
ในน้ำกลั่น 1.5 กรัม และ 2M HCl 6 กรัม จำนวนสารละลายนี้เป็นเนื้อดีบากัน

2.3.1.2 เติม TEOS 0.78 กรัม ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จำนวนสารละลายนี้ต้องเวลา จะ
เริ่มเกิดตะกอนหลังจากที่เติม TEOS ประมาณ 10-20 นาที

2.3.1.3 จำนวนสารละลายนี้ต้องเวลา 24 ชั่วโมง

2.3.1.4 ล้างตะกอนด้วยน้ำกลั่นจนมีค่า pH > 5 และนำตะกอนไปอบตะกอนที่อุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน

2.3.1.5 เมตัคอกอนที่อุณหภูมิ 540 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง โดยใช้อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสต่อนาที และให้อากาศผ่านตลอดเวลา

2.3.2 วิธีการทดลองที่ 2

2.3.2.1 ละลายน้ำยาลดแรงตึงผิว ($E_{45}B_{10}, E_{18}B_{10}, E_{35}B_{10}E_{35}, E_{43}B_{14}E_{43}$ และ CTAB) 0.15 กรัม ในน้ำกลั่น 1.5 กรัม และ 2M HCl 6 กรัม กวนสารละลายจนเป็นเนื้อเดียวกัน

2.3.2.2 เติม TEOS 0.78 กรัม กวนสารละลาย 3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส

2.3.2.3 นำไปวางในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 21 ชั่วโมง

2.3.2.4 ล้างด้วยน้ำกลั่นให้มีค่า pH > 5 และนำไปอบจนแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน

2.3.2.5 เมตัคอกอนที่อุณหภูมิ 540 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง โดยใช้อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสต่อนาที และให้อากาศผ่านตลอดเวลา

2.3.3 วิธีการทดลองที่ 3

2.3.3.1 ละลายน้ำยาลดแรงตึงผิว (P123 และ F127) ที่อัตราส่วนโดยไมลของ P123:F127 = 10:90, 30:70, 50:50, 70:30, 90:10 ในน้ำกลั่น 13 กรัม 2M HCl 30 กรัม และเกลือ (0.15M KCl หรือ 0.15M Na_2SO_4) กวนสารละลายจนเป็นเนื้อเดียวกัน

2.3.3.2 เติม TEOS ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส โดยใช้อัตราส่วนโดยน้ำหนักของ TEOS: (P123:F127) = 4: 1 กวนสารละลายที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

2.3.3.3 นำสารละลายที่ได้ใส่ในขวดเทฟลอน วางไว้ในตู้อบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

2.3.3.4 หลังจากนั้นกรองตะกอนที่ได้ ล้างด้วยน้ำกลั่นและนำไปอบจนแห้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

2.3.3.5 เมตัคอกอนที่ 540 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชม. โดยใช้อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสต่อนาที และให้อากาศผ่านตลอดเวลา

2.4 ตรวจสอบคุณลักษณะของซิลิกาที่มีรูพรุน

2.4.1 กล่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของซิลิกาที่มีรูพรุน โดยตัวอย่างที่ต้องการทดสอบจะถูกติดบนสตั๊บทองเหลืองและเคลือบทับตัวอย่าง

ด้วยชั้นบางๆของทอง เพื่อให้ตัวอย่างสามารถนำไฟฟ้าได้ จากนั้นนำตัวอย่างที่เคลือบด้วยชั้นทอง คำบงๆวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้กระแสไฟฟ้าท่ากับ 10 kV

2.4.2 เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและขนาดครูพรุน

เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและขนาดครูพรุน ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าพื้นที่ผิวและขนาดครูพรุนของซิลิกาที่มีรูพรุน ตัวอย่างจะถูกอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 21 ชั่วโมง และไอล์เก็ส (degas) ที่ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แต่สำหรับซิลิกาที่สังเคราะห์โดยใช้ P123 และ F127 เป็นแม่แบบและเกลือ KCl ตัวอย่างจะถูกไอล์เก็สที่ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 960 นาที ทำการซึ่งน้ำหนักของตัวอย่างก่อนและหลังการไอล์เก็ส เพื่อต้องการน้ำหนักที่แท้จริงของตัวอย่างใช้ในการคำนวณค่าพื้นที่ผิว โดยค่าพื้นที่ผิวคำนวณจากสมการ Barrett-Emmett-Teller (BET) และขนาดครูพรุนคำนวณจากสมการ Barrett-Joyner-Halenda (BJH)

2.4.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของซิลิกาที่มีรูพรุน โดยตัวอย่างจะถูกกระเจาในออกซานอล หลังจากนั้นตักตัวอย่างวางบนตะแกรงทองแดงที่เคลือบด้วยคาร์บอน วางทิ้งไว้ เมื่อออกซานอลระเหยหมดแล้วจึงนำไปวิเคราะห์ โดยใช้กระแสไฟฟ้าท่ากับ 200 kV

2.4.4 เครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

เครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของซิลิกาที่มีรูพรุน โดยใช้ CuK_α เป็นแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ ซึ่งมีค่า $\lambda = 0.154$ นาโนเมตร ตัวอย่างจะถูกอัดในเบ้าทรงกลม ใช้แผ่นสไลด์กดบนตัวอย่างเพื่อให้พิเศษน้ำตัวอย่างเรียบ วางเบ้าที่บรรจุตัวอย่างตรงตำแหน่งวางตัวอย่างในเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ และใช้ค่า 20 องศาในช่วงระหว่าง 0.5 ถึง 5°

2.4.5 เครื่องเทอร์โมกราวิเมตريกอนาໄโลเซอร์

เครื่องเทอร์โมกราวิเมตريกอนาໄโลเซอร์ใช้ในการวิเคราะห์หาอุณหภูมิที่สารเกิดการสลายตัว โดยวิเคราะห์ที่ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 30-800 องศาเซลเซียส และใช้อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิเท่ากับ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที ภายใต้บรรยากาศในโตรเรน

2.4.6 เครื่องฟูเรย์ทรายสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโถร์มิเตอร์

เครื่องฟูเรย์ทรายสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโถร์มิเตอร์ ใช้ในการศึกษาหาโครงสร้างของสาร โดยนำสารที่ต้องการวิเคราะห์บดรวมกับโพแทสเซียมบอร์ไนด์ (KBr) และอัดให้เป็นแผ่นกลมบาง ปั๊รงใส ทำการทดสอบในช่วงเลขคู่ 4000-400 cm^{-1}

2.5 ส่วนผสมสารเคมีสำหรับการสังเคราะห์ซิลิกา

2.5.1 สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ CTAB เป็นแม่แบบ

ตารางที่ 2.1 ส่วนผสมสารเคมีสำหรับการสังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ CTAB เป็นแม่แบบ

ชื่อที่กำหนดขึ้น	วิธีการ ทดลอง	CTAB (กรัม)	H_2O (กรัม)	2 M HCl (กรัม)	TEOS (กรัม)	อัตราส่วนโดยน้ำหนัก TEOS:CTAB
KCTAB	1	0.15	1.5	6	0.78	5.2
KCTABY	2	0.15	1.5	6	0.78	5.2

2.5.2 สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้บล็อกโคพอลิเมอร์ชนิด E_mB_n และ $\text{E}_m\text{B}_n\text{E}_m$ เป็นแม่แบบ

2.5.2.1 สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้บล็อกโคพอลิเมอร์ชนิด E_mB_n และ $\text{E}_m\text{B}_n\text{E}_m$ เป็นแม่แบบ เพียงอย่างเดียว

(i) สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้บล็อกโคพอลิเมอร์ชนิด $\text{E}_{45}\text{B}_{10}$ เป็นแม่แบบ

ตารางที่ 2.2 ส่วนผสมสารเคมีสำหรับการสังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ $\text{E}_{45}\text{B}_{10}$ เป็นแม่แบบ

ชื่อที่กำหนดขึ้น	วิธีการ ทดลอง	$\text{E}_{45}\text{B}_{10}$ (กรัม)	H_2O (กรัม)	2 M HCl (กรัม)	TEOS (กรัม)	อัตราส่วนโดยน้ำหนัก TEOS: $\text{E}_{45}\text{B}_{10}$
KE45B10C	1	0.15	1.5	6	0.78	5.2
KE45B10YC	2	0.15	1.5	6	0.78	5.2

(ii) สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้บล็อกโคโพลิเมอร์ชนิด $E_{18}B_{10}$ เป็นแม่แบบ

ตารางที่ 2.3 ส่วนผสมสารเคมีสำหรับการสังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ $E_{18}B_{10}$ เป็นแม่แบบสังเคราะห์โดยวิธีการทดลองที่ 1 ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส

ข้อที่กำหนดขึ้น	$E_{18}B_{10}$ (กรัม)	H_2O (กรัม)	2 M HCl (กรัม)	TEOS (กรัม)	อัตราส่วนโดยน้ำหนัก TEOS: $E_{18}B_{10}$
KE18B101	0.15	1.5	6	0.78	5.2
KE18B107	0.3	1.5	6	0.78	2.6

(iii) สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้บล็อกโคโพลิเมอร์ชนิด $E_{33}B_{10}E_{33}$ เป็นแม่แบบ

ตารางที่ 2.4 ส่วนผสมสารเคมีสำหรับการสังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ $E_{33}B_{10}E_{33}$ เป็นแม่แบบ

ข้อที่กำหนดขึ้น	วิธีการ ทดลอง	$E_{33}B_{10}E_{33}$ (กรัม)	H_2O (กรัม)	2 M HCl (กรัม)	TEOS (กรัม)	อัตราส่วนโดยน้ำหนัก TEOS: $E_{33}B_{10}E_{33}$
KE33B104C	1	0.15	1.5	6	0.78	5.2
KE33B103C	2	0.15	1.5	6	0.78	5.2

(iv) สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้บล็อกโคโพลิเมอร์ชนิด $E_{43}B_{14}E_{43}$ เป็นแม่แบบ

ตารางที่ 2.5 ส่วนผสมสารเคมีสำหรับการสังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ $E_{43}B_{14}E_{43}$ เป็นแม่แบบ

ข้อที่กำหนดขึ้น	วิธีการ ทดลอง	$E_{43}B_{14}E_{43}$ (กรัม)	H_2O (กรัม)	2 M HCl (กรัม)	TEOS (กรัม)	อัตราส่วนโดยน้ำหนัก TEOS: $E_{43}B_{14}E_{43}$
KE43B144C	1	0.15	1.5	6	0.78	5.2
KE43B143C	2	0.15	1.5	6	0.78	5.2


2.5.2.2 สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้บล็อกโคโพลิเมอร์ชนิด E_mB_n และ $E_mB_nE_m$ เป็นแม่แบบร่วมกับสารลดแรงตึงผิวอื่น ๆ

(i) **สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้บล็อกโคโพลิเมอร์ชนิด $E_{45}B_{10}$ เป็นแม่แบบร่วมกับ CTAB**


ตารางที่ 2.6 ส่วนผสมสารเคมีสำหรับการสังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ $E_{45}B_{10}$ เป็นแม่แบบร่วมกับ CTAB

อัตราส่วนโมล CTAB: $E_{45}B_{10}$	วิธีการ ทดลอง	$E_{45}B_{10}$ (กรัม)	CTAB (กรัม)	H_2O (กรัม)	2 M HCl (กรัม)	TEOS (กรัม)	อัตราส่วนโดย นำหนัก TEOS:สารลด แรงตึงผิว
0:100	1	0.15	0	1.5	6	0.78	5.2
	2	0.15	0	1.5	6	0.78	5.2
30:70	1	0.284	0.017	3	12	1.56	5.2
	2	0.284	0.017	3	12	1.56	5.2
50:50	1	0.270	0.037	3	12	1.56	5.2
	2	0.270	0.037	3	12	1.56	5.2
70:30	1	0.113	0.036	1.5	6	0.78	5.2
	2	0.113	0.036	1.5	6	0.78	5.2
100:0	1	0	0.15	1.5	6	0.78	5.2
	2	0	0.15	1.5	6	0.78	5.2

(ii) สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้บล็อกโพลิเมอร์ชนิด $E_{45}B_{10}$ เป็นแม่แบบร่วมกับ



ตารางที่ 2.7 ส่วนผสมสารเคมีสำหรับการสังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ $E_{45}B_{10}$ เป็นแม่แบบร่วมกับ



อัตราส่วน โมล $E_{33}B_{10}E_{33}:E_{45}B_{10}$	วิธีการ ทดลอง	$E_{45}B_{10}$ (กรัม)	$E_{33}B_{10}E_{33}$ (กรัม)	H_2O (กรัม)	2 M HCl (กรัม)	TEOS (กรัม)	อัตราส่วนโดย น้ำหนัก TEOS:สารลด แรงตึงผิว
0:100	1	0.15	0	1.5	6	0.78	5.2
	2	0.15	0	1.5	6	0.78	5.2
30:70	1	0.19	0.11	3	12	1.56	5.2
	2	0.19	0.11	3	12	1.56	5.2
50:50	1	0.063	0.084	1.5	6	0.78	5.2
	2	0.063	0.084	1.5	6	0.78	5.2
70:30	1	0.216	0.386	6	24	3.12	5.2
	2	0.216	0.386	6	24	3.12	5.2
100:0	1	0	0.15	1.5	6	0.78	5.2
	2	0	0.15	1.5	6	0.78	5.2

(iii) สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้บล็อกโคโพลิเมอร์ชนิด $E_{45}B_{10}$ เป็นแม่แบบร่วมกับ $E_{43}B_{14}E_{43}$

ตารางที่ 2.8 ส่วนผสมสารเคมีสำหรับการสังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ $E_{45}B_{10}$ เป็นแม่แบบร่วมกับ $E_{43}B_{14}E_{43}$

อัตราส่วน โมล $E_{43}B_{14}E_{43}:E_{45}B_{10}$	วิธีการ ทดลอง	$E_{45}B_{10}$ (กรัม)	$E_{43}B_{14}E_{43}$ (กรัม)	H_2O (กรัม)	2 M HCl (กรัม)	TEOS (กรัม)	อัตราส่วนโดย น้ำหนัก TEOS:สารลด แรงตึงผิว
0:100	1	0.15	0	1.5	6	0.78	5.2
	2	0.15	0	1.5	6	0.78	5.2
30:70	1	0.342	0.258	6	24	3.12	5.2
	2	0.342	0.258	6	24	3.12	5.2
50:50	1	0.27	0.48	7.5	30	3.8	5.2
	2	0.27	0.48	7.5	30	3.8	5.2
70:30	1	0.117	0.486	6	24	3.12	5.2
	2	0.117	0.486	6	24	3.12	5.2
100:0	1	0	0.15	1.5	6	0.78	5.2
	2	0	0.15	1.5	6	0.78	5.2

2.5.3 สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้บล็อกโคโพลิเมอร์ชนิด $E_mP_nE_m$ เป็นแม่แบบโดยวิธีที่ 3

2.5.3.1 สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ P123 และ F127 เป็นแม่แบบและใช้ $[KCl] = 0.15M$

และ $[HCl] = 2M$

ตารางที่ 2.9 ส่วนผสมสารเคมีสำหรับการสังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ P123 และ F127 เป็นแม่แบบ

อัตราส่วนโมล P123:F127	P123 (กรัม)	F127 (กรัม)	KCl (กรัม)	H_2O (กรัม)	2M HCl (กรัม)	TEOS (กรัม)
0:100	0	1.260	0.5	13	30	5.040
10:90	0.058	1.134	0.5	13	30	4.769
30:70	0.174	0.882	0.5	13	30	4.224
50:50	0.290	0.630	0.5	13	30	3.680
70:30	0.406	0.378	0.5	13	30	3.136
90:10	0.522	0.126	0.5	13	30	2.592
100:0	0.580	0	0.5	13	30	2.320

2.5.3.2 สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ P123 และ F127 เป็นแม่แบบและใช้ $[Na_2SO_4] = 0.15M$

และ $[HCl] = 2M$

ตารางที่ 2.10 ส่วนผสมสารเคมีสำหรับการสังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ P123 และ F127 เป็น แม่แบบ

อัตราส่วนโมล P123:F127	P123 (กรัม)	F127 (กรัม)	Na_2SO_4 (กรัม)	H_2O (กรัม)	2M HCl (กรัม)	TEOS (กรัม)
10:90	0.058	1.134	0.92	13	30	4.769
30:70	0.174	0.882	0.92	13	30	4.224
50:50	0.290	0.630	0.92	13	30	3.680
70:30	0.406	0.378	0.92	13	30	3.136
90:10	0.522	0.126	0.92	13	30	2.592

2.5.3.3 สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ P123 และ F127 เป็นแม่แบบและใช้ $[KCl] = 0.15M$

และ $[HCl] = 0.6M$

ตารางที่ 2.11 ส่วนผสมสารเคมีสำหรับการสังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ P123 และ F127 เป็นแม่แบบ

อัตราส่วนโมล P123:F127	P123 (กรัม)	F127 (กรัม)	KCl (กรัม)	H ₂ O (กรัม)	0.6M HCl (กรัม)	TEOS (กรัม)
10:90	0.058	1.134	0.5	13	30	4.769
30:70	0.174	0.882	0.5	13	30	4.224
50:50	0.290	0.630	0.5	13	30	3.680
70:30	0.406	0.378	0.5	13	30	3.136
90:10	0.522	0.126	0.5	13	30	2.592

2.5.3.4 สังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ P123 และ F127 เป็นแม่แบบและใช้ $[Na_2SO_4] = 0.15M$

และ $[HCl] = 0.6M$

ตารางที่ 2.12 ส่วนผสมสารเคมีสำหรับการสังเคราะห์ซิลิกาโดยใช้ P123 และ F127 เป็น แม่แบบ

อัตราส่วนโมล P123:F127	P123 (กรัม)	F127 (กรัม)	Na ₂ SO ₄ (กรัม)	H ₂ O (กรัม)	0.6M HCl (กรัม)	TEOS (กรัม)
10:90	0.058	1.134	0.92	13	30	4.769
30:70	0.174	0.882	0.92	13	30	4.224
50:50	0.290	0.630	0.92	13	30	3.680
70:30	0.406	0.378	0.92	13	30	3.136
90:10	0.522	0.126	0.92	13	30	2.592

