

ชื่อวิทยานิพนธ์	การเตรียมและสมบัติของพอลิซัลโฟนาโนคอมโพสิต
ผู้เขียน	นายณัฐวุฒิ ทองโสม
สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ปีการศึกษา	2549

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิซัลโฟนาโนคอมโพสิต โดยใช้พอลิซัลโฟนาชนิด Udel[®] P-1700 และเติมดินเหนียวที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิว 2 กลุ่ม คือ เมทิลพอลิออกซีเอทิลีนออกตะเดคอะนะแอมโมเนียมคลอไรด์ (B) ที่มีปริมาณสารลดแรงตึงผิว 0.5, 1 และ 1.5 เท่าของค่า CEC ให้สัญลักษณ์แทนด้วย B_{0.5} B₁ และ B_{1.5} ตามลำดับ และ ไดออกตะเดคซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (BA) ที่มีปริมาณสารลดแรงตึงผิว 0.5, 1 และ 1.5 เท่าของค่า CEC ให้สัญลักษณ์แทนด้วย BA_{0.5} BA₁ และ BA_{1.5} ตามลำดับ ดินเหนียวที่ไม่ปรับสภาพให้สัญลักษณ์แทนด้วย B₀ เตรียมพอลิซัลโฟนาโนคอมโพสิตด้วยเทคนิคสารละลายใช้ตัวทำละลายไดเมทิลฟอร์มาไมด์และขึ้นรูปด้วยวิธีปาดฟิล์ม ศึกษาโครงสร้างของชั้นดินเหนียวก่อนปรับสภาพและหลังปรับสภาพพบว่า สารลดแรงตึงผิวมีอิทธิพลต่อระยะห่างระหว่างชั้นของดินเหนียว โดยระยะห่างระหว่างชั้นกว้างขึ้นเมื่อปริมาณสารลดแรงตึงผิวมากขึ้น เมื่อศึกษาโครงสร้างของชั้นดินเหนียวภายในเนื้อพอลิซัลโฟนา พบว่า การเติมดินเหนียวปรับสภาพ B_{0.5} B₁ B_{1.5} BA_{0.5} BA₁ และ BA_{1.5} ในปริมาณ 1% และ B₁ B_{1.5} BA_{0.5} ในปริมาณ 3% ไม่สามารถหาระยะห่างระหว่างชั้นดินเหนียวได้เมื่อตรวจสอบโครงสร้างด้วยเครื่อง XRD ในขณะที่การศึกษาโครงสร้างของชั้นดินเหนียวด้วยเครื่อง TEM สามารถตรวจสอบโครงสร้างได้และพบว่า PSF+1%B₁ มีโครงสร้างแบบอินเตอร์คัลเลชันเพียงสูตรเดียว นอกเหนือ จากส่วนผสมเหล่านี้มีโครงสร้างแบบไมโครคอมโพสิต คือ ระยะห่างระหว่างชั้นของดินเหนียวปรับสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลง การเติมดินเหนียวปรับสภาพกลุ่ม B ในปริมาณ 1 – 5% จะทำให้พอลิซัลโฟนามีสมบัติเชิงกลสูงกว่าพอลิซัลโฟนาที่ไม่มีการเติมดินเหนียวและการเติมดินเหนียวปรับสภาพ B₁ ในปริมาณ 1% ทำให้ค่าความทนต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น 32.20% ค่ามอดุลัสเพิ่มขึ้น 28.03% และค่าความต้านทานต่อแรงกระแทกแบบดิ่งเพิ่มขึ้น 11% แต่ค่าความเครียด ณ จุดขาด มีค่าลดลง 4.64 % เมื่อเทียบกับพอลิซัลโฟนาที่ไม่มีดินเหนียวปรับสภาพ เมื่อเติมดินเหนียวปรับสภาพกลุ่ม BA ในปริมาณ 1 – 5 % จะทำให้พอลิซัลโฟนามีสมบัติเชิงกลต่ำกว่าพอลิซัลโฟนาที่ไม่มีการเติมดินเหนียวปรับสภาพ การเติมดินเหนียวปรับสภาพกลุ่ม B ลงในพอลิซัลโฟนามีสมบัติเชิงกลสูงกว่าพอลิซัลโฟนาที่เติมดินเหนียวปรับสภาพกลุ่ม BA

และการเติมดินเหนียวปรับสภาพ B_1 ในปริมาณ 3% ทำให้คุณสมบัติการเสื่อมสลายของวัสดุเมื่อน้ำหนักสสารหายไป 5% มีค่าเพิ่มสูงขึ้นจาก 245°C เป็น 523°C และพอลิซัลโฟนที่เติมดินเหนียวปรับสภาพกลุ่ม B จะมีคุณสมบัติการเสื่อมสลายสูงกว่าพอลิซัลโฟนที่เติมดินเหนียวปรับสภาพกลุ่ม BA ส่วนสมบัติความต้านทานต่อสารเคมีของพอลิซัลโฟนที่เติมดินเหนียวปรับสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเติมดินเหนียวปรับสภาพ ความโปร่งใสของแผ่นฟิล์มลดลงเมื่อเติมดินเหนียวปรับสภาพในปริมาณสูงขึ้น ดินเหนียวที่มีความเหมาะสมสำหรับการเตรียมพอลิซัลโฟน – ดินเหนียวนาโนคอมโพสิต คือ ดินเหนียวที่ปรับสภาพด้วยสารลดแรงตึงผิวชนิด B ที่มีปริมาณสารลดแรงตึงผิว 1 เท่าของค่า CEC (B_1)

Thesis Title	Preparation and Properties of Polysulfone Nanocomposites
Author	Mr. Nattawut Thongsom
Major Program	Polymer Science and Technology
Academic Year	2006

ABSTRACT

Polysulfone (PSF) – Clay nanocomposites were prepared by solution mixing of PSF Udel[®] P-1700, Na⁺ - bentonite, surfactant was used as octadecyl methyl ethoxylate (referred to B) and dioctadecyl dimethyl ammonium chloride (referred to BA) and solvent was used as dimethylformamide (DMF). The organoclays were classified into three types based on the clay's surface coverage: 0.5 CEC, 1.0 CEC and 1.5 CEC surface coverage. They will be referred to B_{0.5}, B₁, B_{1.5} and BA_{0.5}, BA₁, BA_{1.5}, respectively. The unmodified clay is referred to B₀. The d - spacing before and after surfactant coverage was characterized by XRD. The d - spacing of organoclay showed increase higher d - spacing. It is found that the surface coverage of the organoclays plays a role in intercalation characteristics. At 1 wt% and 3 wt% of B_{0.5}, B₁, B_{1.5}, BA_{0.5}, BA₁ and BA_{1.5} in PSF matrix showed no d - spacing with characterized by XRD, but when characterized by TEM showed microcomposite structure (d - spacing no change). At PSF + 1%B₁ showed intercalation structure with characterized by TEM. The PSF - clay nanocomposites exhibited an increase in Young's modulus and tensile strength when fill organoclay B_{0.5}, B₁ and B_{1.5}. At fill organoclay B₁ loading 1 wt% increase in Young's modulus 28.03%, increase tensile strength 32.20% and tensile impact resistance increase 11%, but strain at break decrease 4.64% when compare with pure PSF. When fill organoclay BA_{0.5}, BA₁ and BA_{1.5} in PSF, decrease in mechanical properties when compared with pure PSF. At PSF + 3 wt% B₁ showed high thermal properties (decomposition temperature, T₅) at 5% weight loss, increase from 245^oC into 523^oC and PSF + Organoclay type B increase decomposition temperature than PSF + Organoclay type BA. Chemical resistance of PSF – clay nanocomposites no change, when fill organoclay into PSF matrix. Transmission of film PSF – Organoclay nanocomposite decrease, when fill high loading organoclay (> 5 wt%). Organoclay B₁ (loading surfactant 1.0 CEC) seemed to be the best organoclay in this study.