

บทที่ 2

วรรณกรรมปริทัศน์

2.1 ลักษณะการกำเนิดของหินเพอร์ไลต์

หินเพอร์ไลต์ที่ใช้เป็นมวลรวมผสมในงานวิจัยนี้ เป็นหินที่เกิดในยุคเทอร์เชียรี (Tertiary) ถึงยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) ที่การวางตัวตามแนวยาวจากทางทิศเหนือมาทางทิศใต้ ของคาบสมุทรแอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น อเมริกา เม็กซิโก เป็นต้น ซึ่งจะมีเนื้อลักษณะเนื้ออ่อนในช่วงแรก กระบวนการเกิดหลังขั้นต่อไปในช่วงหลังจาก หินแก้วเนื้อไรโอไลต์ (rhyolitic glass) แก้วภูเขาไฟ (volcanic glass) เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม จากนั้นการเกิดไฮเดรต (hydrate) ในเนื้อหินลาวาดังกล่าวมีการลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว เกิดขึ้นลักษณะเช่นเดียวกับ หินออบซิเดียน (obsidian) ซึ่งโดยลักษณะตำแหน่งทั่วไปของหินดังกล่าวจัดได้ในชั้นความลึกตั้งแต่ชั้นบนผิวดินจนถึงฝังมลึกอยู่ใต้ดินกว่า 100 เมตรขึ้นไป ลักษณะของหินดังกล่าวเช่นเดียวกับหินถ้ำภูเขาไฟ (tuffs) ซึ่งส่วนใหญ่จัดวางเรียงตัวของแนวหินเป็นผนัง (dykes) หรือเป็นผนังแทรกชั้น (sills) อยู่ในชั้นของหินประเภทเดียวกัน หรือหินประเภทอื่นที่มีการดันตัวแทรกเข้ามาภายหลังเป็นชั้น

สำหรับตัวอย่างในแอฟริกาใต้ หินที่มีการกำเนิดมาจากลาวาภูเขาไฟ (rhyolitic lavas) จัดอยู่ในกลุ่ม Lebombo Group (Karoo Supergroup) ใน Kwazulu-Natal ซึ่งหินจากภูเขาไฟใน Karoo Supergroup ดังกล่าวจะมีลาวาเนื้อบะซอลต์ (basaltic lavas) วางตัวอยู่ด้านบน มีมุมเทประมาณ 10 องศา จากทิศเหนือ ไปแนวทิศใต้ ตัวอย่างหินเพอร์ไลต์ในพื้นที่การทำเหมือง Pratley Perlite Mining Co.Ltd ใน Nxwala Estate: ซึ่งมีการขุดเจาะในปี 1974 ซึ่งพบหินเพอร์ไลต์ตั้งแต่ในระยะที่ 12 ถึง 15 ม. ซึ่งความหนาของชั้นประมาณ 1 ถึง 5 เมตร ซึ่งหินเพอร์ไลต์ดังกล่าวพบว่ามีอยู่หลายสี เช่น สีเขียวโอลิวีน สีดำ น้ำตาลและเขียวซีดซึ่งแยกตัวสารประกอบในหินเพอร์ไลต์ นอกจากนี้ในแอฟริกาใต้แล้วยังมีการผลิตในแหล่งต่างๆ ของโลกอีก อาทิ ประเทศเม็กซิโก อาร์เจนตินา อิตาลี ฮังการี ญี่ปุ่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

2.2 ธรณีวิทยาแหล่งหินเพอร์ไลต์ในประเทศไทย

นิคม (2538) ได้กล่าวไว้ว่าในช่วงของยุคเทอร์เชียรีตอนปลาย (Late Tertiary) ถึงยุคควอเทอร์นารี ได้เกิดการระเบิดของภูเขาไฟอันารายณ์อย่างรุนแรง ซึ่งในช่วงแรกของการประทุของภูเขาไฟจะเป็นพวกหินหนืดฤทธิ์ต่ำ (basic magma) เกิดขึ้นก่อน ซึ่งจะเกิดหินบะซอลต์ และหินบะซอลติกแอนดีไซต์ หลังจากนั้นเกิดการประทุของภูเขาไฟอย่างรุนแรงอีกครั้ง ทำให้หินหนืดฤทธิ์

กรด (acid magma) ทำให้เกิดหินตะกอนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นพวกเถ้าธุลีภูเขาไฟ (ash) หินเถ้าภูเขาไฟ (tuffs) และหินไรโอไลต์ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ หินภูเขาไฟพวกนี้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดชั้นแก้วภูเขาไฟ (glassy beds) หรือ เพอร์ไลต์อยู่ทั่วไป ต่อมาเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เกิดแนวรอยเลื่อนขนาดใหญ่แนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ ที่พาดผ่านตอนกลางของประเทศ ตั้งแต่จังหวัดตาก นครสวรรค์ ผ่านพื้นที่สำรวจและเป็นแนวออกไปทางตะวันออกเฉียงของจังหวัดปราจีนบุรีเข้าไปในประเทศกัมพูชาทำให้เกิดภูเขาไฟที่ทำให้หินชนิดชนิดบะซอลต์ในพื้นที่สำรวจ นอกจากนั้นยังพบแทรกตามแนวคอก เกิดแบบผนัง (dike) ซึ่งอยู่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้พบเห็นอยู่ทั่วไปในพื้นที่ หินเพอร์ไลต์ถ้ำนารายณ์ถูกแนวรอยเลื่อนกระทำ 3 แนว คือ

- 1) รอยเลื่อน แนวเหนือ - ใต้ (N - S faults)
- 2) รอยเลื่อน แนวตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ (NE - SW faults)
- 3) รอยเลื่อน แนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงเหนือ (NW - SE faults)

2.3 สมบัติจุลภาคและทางกายภาพของหินเพอร์ไลต์

ขั้นตอนการย่อยหรือการแปรสภาพหินเพอร์ไลต์เพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ซึ่งหลังการผลิตจะมีขนาดของของเพอร์ไลต์เพื่อการเตรียมการไปใช้งานความหนาแน่น 0.032-0.32 กรัม/มิลลิเมตร ซึ่งมีความชื้นในหินและอุณหภูมิเป็นตัวแปรที่สำคัญ ซึ่งได้มีการใช้ในช่วงอุณหภูมิ 750-1350^oซ. ซึ่งทำให้หินเพอร์ไลต์มีการอ่อนตัว เมื่อเพิ่มอุณหภูมิที่สูงดังกล่าวในลักษณะของเหลวทำให้แยกสิ่งที่เจือปนออกจากหินได้ ทำให้ได้หินเพอร์ไลต์ที่ได้มีความบริสุทธิ์เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้กับงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์


2.3.1 ลักษณะหินเพอร์ไลต์ทางศิลวรรณนา

หินเพอร์ไลต์เป็นหินภูเขาไฟเนื้อละเอียดหรือเนื้อแก้วมีสีเทาอ่อนถึงสีเขียวแกมเทา และมีลักษณะของเนื้อมึรรอยแตกเป็นวงๆ ซ้อนกันคล้ายกลีบหัวหอม (peritic crack) อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า หรือใช้แว่นขยายหรือใช้กล้องจุลทรรศน์ดังแสดงในภาพประกอบ 2.1 ซึ่งอาจมีแร่เฟลด์สปาร์และแร่ไบโอไทต์ (biotite) ปนอยู่บ้างเล็กน้อย (دنهد 2546) แบ่งออกทางศิลวรรณนาได้ 3 ชนิด คือ (กักดี 2543)


1) หินเพอร์ไลต์สีเขียวแถบแดง (banded perlite) เนื้อสีเขียวประสานอัดแน่นมีจุดประสีชาวคือเฟลด์สปาร์ เนื้อเดิมเป็นแก้วแล้วแปรสภาพเป็นแถบแดง

2) หินเพอร์ไลต์สีเขียว (classical perlite) เนื้ออัดแน่น มีผลึกสีเขียว พบรอยแตกริ้วเป็นแบบกลีบหัวหอม มีจุดประสีชาวของเฟลด์สปาร์ รวมอยู่ด้วย

3) หินเพอร์ไลต์สีขาว (pumicious perlite) ประกอบด้วยเสี้ยวใยแก้ว สีค่อนข้างขาว รุพุนมาก มีเฟลด์สปาร์ปะปนเล็กน้อย



ก)



ข)

ภาพประกอบ 2.1 ตัวอย่างหินเพอร์ไลต์จากสำนวนรายณ์ จังหวัดลพบุรี ก) ลักษณะรอยแตกเป็นกลีบหัวหอม ของเนื้อหินเพอร์ไลต์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และ ข) ขนาดของเม็ดหินเพอร์ไลต์เมื่อผ่านการเผา (นิคม, 2538)

2.3.2 สมบัติทางกายภาพของหินเพอร์ไลต์

หินเพอร์ไลต์มีความโปร่งรพุนเป็นธรรมชาติ และเมื่อได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นก็จะขยายตัว 5-20 เท่า โดยเริ่มมีน้ำหนักเบา สภาพรพุนเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 180° ซ. มีความหนาแน่นก้อน 1.06-1.25 ตัน/ลบ.ม. ความหนาแน่นการขยายตัวของก้อน 35-150 กรัม/ลบ.ม. กำลังอัด 8.6-19.4 กก./ตร.ซม. และแตกออกเป็นเศษชิ้นมีขนาด 1-2 มม. และ 0.3-1 มม. หากทำให้หินเพอร์ไลต์เผาสุกจะ ต้องใช้ความร้อนประมาณ 850-900° ซ. ดังแสดงในภาพประกอบ 2.1) ซึ่งจะมีการขยายตัวทันที เปลี่ยนสภาพเป็นวัตถุที่มีน้ำหนักเบา มีความรพุนสูง และมีความหนาแน่นประมาณ 80-200 กก./ลบ.ม. โดยที่อุณหภูมิ 960° ซ. จะมีความหนาแน่นประมาณ 180-300 กก./ลบ.ม. (นิคม 2538)

2.3.3 สมบัติทางเคมีของหินเพอร์ไลต์

หินเพอร์ไลต์จะมีส่วนประกอบทางเคมีเหมือนกับหินไรโอไลต์ที่เกิดมาจากลาวาเดียวกัน จะแตกต่างกันที่ปริมาณน้ำในเนื้อหินเท่านั้น (ตารางที่ 2.1) กลุ่มหินเพอร์ไลต์จะมีส่วนประกอบเข้าใกล้หินอัครนิแอลคาไล ($\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}$) มากกว่าหินไรโอไลต์ (rhyolite) แสดงถึงว่ากระบวนการเพิ่มน้ำในลาวามีผลต่อกระบวนการวิวัฒนาการของหินชนิด (magma) มาเป็นหินเพอร์ไลต์ จากการ

ศึกษาหินเพอร์ไลต์จากแหล่งต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับหินเพอร์ไลต์จาก Sardinian และอยู่ในค่าพิสัยของหินเพอร์ไลต์ทั่วโลก จึงถือว่าหินเพอร์ไลต์ในประเทศไทย อยู่ในระดับมาตรฐานที่ผลิตได้จากแหล่งต่างๆ ของโลก เช่นกัน และมีส่วนประกอบคล้ายกับหินไรโอไลต์

ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบทางเคมีของหินเพอร์ไลต์จากแหล่งต่างๆ และค่าพิสัยของหินเพอร์ไลต์ทั่วโลก (นิคม , 2538)

องค์ประกอบ สารออกไซด์	หิน ไรโอไลต์	เขา ฝาละมี	เขา ถ้ำพระ	ห้วย วังหิน	ห้วย ท่าช้าง	แหล่ง Sardinian	ค่าพิสัย
SiO ₂	71.33	72.58	71.15	71.56	70.98	70.59	71.0-75.0
TiO ₂	0.42	0.25	0.11	0.27	0.35	0.20	-
Al ₂ O ₃	14.77	12.57	13.87	12.98	13.68	13.37	12.5-18.0
Fe ₂ O ₃	1.82	0.83	0.65	1.33	1.36	1.73	0.5-1.5
FeO	0.40	0.44	0.55	-	-	-	0.0-0.1
MgO	0.24	0.42	0.28	0.21	0.18	0.32	0.1-0.5
MnO	0.10	0.04	0.02	0.04	0.03	0.05	-
CaO	0.80	0.88	0.45	0.55	0.70	1.04	0.5-2.0
Na ₂ O	3.58	1.49	0.75	2.93	2.65	3.10	2.9-4.0
K ₂ O	4.57	5.68	5.18	5.20	6.20	5.29	4.0-5.0
P ₂ O ₅	0.07	0.05	0.05	0.02	0.05	0.57	-
H ₂ O	0.16	4.35	5.00	5.40	3.40	4.00	3.0-5.0
LOI	1.23	-	-	4.25	3.09	3.54	-

สำหรับการใช้เป็นวัสดุผสมในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยทำการบดย่อยหินดังกล่าวให้มีขนาดเป็นมวลรวมละเอียด หรือมวลรวมหยาบตามแต่ในตัวเองที่นำไปผสมหรือนำไปทดแทนตามข้อกำหนด และความละเอียดของงาน ขั้นตอนการแปรรูปหินเพอร์ไลต์ดูได้จากผังขั้นตอนการในแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาถึงการนำหินเพอร์ไลต์มาใช้กันอย่างจริงจังดังเช่นต่างประเทศ ซึ่งอาจมีเหตุมาจากจำนวนปริมาณที่ค้นพบไม่มากนักและความยุ่งยากในการนำไปใช้งาน แหล่งตัวอย่างที่มีการพบหินดังกล่าวในเมืองไทยปัจจุบันจะสังเกตว่าเป็นแนวภูเขาไฟเก่า อาทิจ ในพื้นที่บางบริเวณของจังหวัดลำปาง ลพบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาสมบัติของเพอร์ไลต์ก่อนกระบวนการแปรสภาพเป็นหินที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งหินจะเป็นส่วนขององค์ประกอบอยู่ในกลุ่มของหินอัคนี การทดสอบสมบัติของหินเพอร์ไลต์นั้นมีความจำเป็นมากก่อนที่จะ

จะดำเนินการทำหม้อหินเพอร์ไลต์ ได้แก่ การทดสอบสมบัติการขยายตัวของหินเพอร์ไลต์ การทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์และการทดสอบสมบัติทางเคมี ซึ่งจากการทดสอบดังกล่าวสามารถแบ่งหินเพอร์ไลต์ออกตามอุณหภูมิที่ทำให้หินเพอร์ไลต์ขยายตัวได้เป็น 2 เกรด ประกอบด้วย เกรด 1 หินเพอร์ไลต์อุณหภูมิค่าจะใช้ความร้อนประมาณ 760–1000 °ซ. และเกรด 2 หินเพอร์ไลต์อุณหภูมิสูงโดยใช้ความร้อนมากกว่า 1000 °ซ. ซึ่งหินเพอร์ไลต์ที่ขยายตัวมีสมบัติได้มาตรฐานในการนำไปใช้งานด้านต่างๆ ต้องเป็นพวกที่มีความหนาแน่นต่ำ มีค่าความหนาแน่น (bulk density) อยู่ระหว่าง 40-300 ก.ก./ ลบ.ม. ฉะนั้นหินเพอร์ไลต์ที่มีคุณภาพดีจะต้องไม่มีผลึกแร่และชิ้นเศษหินที่ฝังตัวอยู่ในเนื้อหิน ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ขยายตัวมีปริมาณมากกว่าร้อยละ 2 สมบัติของการขยายตัวของหินเพอร์ไลต์ ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำที่อยู่ในเนื้อแก้ว (combined water) เป็นส่วนสำคัญ จากการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความถ่วงจำเพาะดัชนีหักเหแสงและปริมาณน้ำในเนื้อแก้วของหินเพอร์ไลต์

2.4 สมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดุมวลรวม

สมบัติของวัสดุมวลรวมและวัสดุทำลาย เพื่อให้ผลสมบัติที่จะทำให้เกิดสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย

2.4.1 สมบัติทางกายภาพและเชิงกลมวลรวม

มวลรวมที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุเฉื่อย (inert material) โดยแทรกตัวกับซีเมนต์เพสต์ ซึ่งประกอบด้วยซีเมนต์กับน้ำผสมกัน โดยใช้มวลรวมที่ใช้ผสมมอร์ตาร์ซีเมนต์ ซึ่งได้มีการเลือกใช้หินย่อย (crushed stone) ขี้เถ้า ตะกรันเตาเผาตะกั่ว (crushed furnace slag) ดินเผาสุก (burned clay) ตะกรันภูเขาไฟ (scoria) ซึ่งสมบัติมวลรวมโดยทั่วไปควรมีดังต่อไปนี้

- วัสดุมวลรวมจะต้องมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
- ไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อแร่ในมวลรวมและซีเมนต์อย่างถาวร
- มวลรวมไม่ควรมีส่วนสิ่งเจือปน ซึ่งมีผลเสียหายต่อกำลัง (strength) และความอยู่ตัว (soundness) ของซีเมนต์เพสต์

2.4.2 ขนาดของมวลรวมที่มีผลต่อมอร์ตาร์

การเลือกขนาดของมวลรวมที่โตสุดนั้นขึ้นอยู่กับงานที่จะนำมวลดังกล่าวไปใช้ โดยคำนึงถึงส่วนของอาคารที่จะหล่อคอนกรีต ให้มีขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบไม่เกินตะแกรงขนาด 100-200 มม.

2.5 น้ำที่ใช้ผสม

น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิตก้อนตัวอย่าง รวมถึงส่วนที่ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันส่งผลต่อให้กำลังมอร์ตาร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใช้บ่มหรือแช่ก้อนตัวอย่างเพื่อหาสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ หรือใช้ล้างมวลรวมที่สกปรก คุณภาพของน้ำที่ใช้เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำที่มีผลต่อการก่อตัวของซีเมนต์ได้กำหนดส่วนแปรกลปลอมที่มีอยู่ในน้ำอันสำคัญ ได้แก่ ดินเลนมีปะปนได้ไม่ควรเกิน 2000 ppm. ซึ่งตรวจสอบด้วยวิธีวัดความขุ่น (turbidity test) (วินิต 2529) ปริมาณโซเดียมซัลเฟต หรือแมกนีเซียมซัลเฟต ไม่เกิน 1000 -4000 ppm. ปริมาณ สารคลอไรด์ไม่เกิน 500 ppm. สารจำพวกน้ำตาล ไม่เกิน 500 ppm. และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ควรอยู่ในช่วง 6-8

2.6 สารเคมีผสมเพิ่ม (Chemical Admixture)

น้ำยาหรือสารเติมผสมเพิ่มในงานคอนกรีต ซึ่งจัดเป็นสารอินโดนอกเหนือจากมวลรวมผสมหลักอื่น ได้แก่ น้ำ ทราช หินเพอร์ไลต์และปูนซีเมนต์ ซึ่งน้ำยาปรับคุณภาพมีจำพวกสารเพิ่มฟองอากาศ สารเร่งกำลังความความแข็งแรงแต่ละประเภทเลือกใช้ตามข้อกำหนดของผู้ผลิต ซึ่งในปัจจุบันได้มีการผลิตสารดังกล่าวออกจำหน่ายและเป็นที่นิยมใช้เพื่อเพิ่มสมบัติของผลิตภัณฑ์มีอยู่ 4 จำพวก (ชัชวาล, 2539) ด้วยกันดังต่อไปนี้

2.6.1 สารกักกระจายฟองอากาศ

สารกักกระจายฟองอากาศใช้เพื่อเพิ่มความทนทาน ของคอนกรีต เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีอากาศเย็น และยังเพิ่มสภาพความเหลวของคอนกรีตให้สูงขึ้น โดยไม่ต้องใช้น้ำเพิ่มซึ่งทำให้สะดวกต่อการเทลงในแบบหล่อ ซึ่งสารกักกระจายฟองอากาศเป็นสารอินทรีย์จะเกิดปฏิกิริยาบนผิว (organic surfactants) โดยทำให้เกิดฟองอากาศปริมาณที่สามารถควบคุมได้ โดยที่ฟองอากาศจะกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอโดยมีขนาดประมาณ 0.25-1.0 มม. ซึ่งจะมีความแตกต่างจากโพรงอากาศที่เกิดขึ้นเองอันเนื่องมาจากการเทและการเขย่าคอนกรีตไม่ดีพอ ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าจะปรากฏอย่างไม่สม่ำเสมอในเนื้อมอร์ตาร์หรือคอนกรีต

2.6.2 สารลดปริมาณน้ำ

สารเคมีผสมคอนกรีตเป็นสารละลายที่ใช้เติมลงไป เพื่อปรับปรุงสมบัติบางอย่างของคอนกรีตเช่น สารที่ใช้ลดปริมาณน้ำ สารที่ใช้ควบคุมการแข็งตัวหรือปรับปรุงคุณภาพการใช้งานของคอนกรีตสดด้านความชื้นเหลว การใช้สารลดปริมาณน้ำนี้จะช่วยเพิ่มสมบัติด้านต่างของคอนกรีตหรือก้อนตัวอย่าง เช่น ลดการซึมของน้ำที่มีมากเกินไป ลดการแยกตัวของมวลรวมผสม

กำลังอัดลดลง การหดตัวสูงขึ้น และอาจทำให้เกิดรุกรุนมากขึ้น โดยทั่วไปอัตราส่วนการใช้น้ำต่อซีเมนต์ที่เหมาะสมประมาณ 0.28 เท่านั้นที่จะเสริมการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันได้อย่างสมบูรณ์และเป็นปริมาณที่เพียงพอ แต่ในการทำงานจริงแล้วเป็นถือเป็นปริมาณที่น้อยเกินไป ทำให้ปฏิบัติงานการหล่อหรือเทลงในแบบดำเนินการไปได้ยาก โดยปกติแล้วจะมีการใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เกินกว่า 0.35 ดังนั้นการใช้สารดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้

2.7 ประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และหลักการปฏิกิริยาไฮเดรชัน

ประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบ่งเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ (ASTM C-150) ในการทดสอบตัวอย่างนี้ได้เลือกปูนซีเมนต์ ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบธรรมดา (Ordinary Portland Cement) เป็นปูนซีเมนต์สำหรับการผลิตคอนกรีต เพื่อใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป

2.7.1 ประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในปัจจุบันแบ่งเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ (ASTM C-150)

ก) ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบธรรมดา (Ordinary Portland Cement) เป็นปูนซีเมนต์สำหรับการผลิตคอนกรีต เพื่อใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป

ข) ประเภทที่ 2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบดัดแปลง (Modified Portland Cement) เป็นปูนซีเมนต์สำหรับการผลิตคอนกรีต ที่ต้องการให้คอนกรีตเกิดความร้อนและทนต่อสารซัลเฟตปานกลาง

ค) ประเภทที่ 3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทความร้อนต่ำ (Low Heat Portland Cement) เป็นปูนซีเมนต์ที่ให้ความร้อนต่ำเหมาะสำหรับงานคอนกรีตหนา (Mass Concrete) เช่น การก่อสร้างเขื่อน เป็นต้น เนื่องจากปูนประเภทนี้จะทำให้อุณหภูมิของคอนกรีตในขณะก่อตัวต่ำกว่าปูนซีเมนต์ชนิดอื่นๆ จึงช่วยลดปัญหาการแตกร้าว อันเนื่องมาจากความร้อน

ง) ประเภทที่ 4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทให้กำลังสูงเร็ว (High Early Strength Portland Cement) ปูนซีเมนต์ประเภทนี้มีความละเอียดมากกว่าปูนซีเมนต์แบบธรรมดา ส่งผลให้มีกำลังสูงในระยะแรก จึงเหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการใช้งานเร็วหรือถอดไม้แบบในเวลาอันสั้น

จ) ประเภทที่ 5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภททนซัลเฟตสูง (Sulphate Resistance Portland Cement) เป็นปูนซีเมนต์ที่ทนซัลเฟตได้สูง เหมาะกับงานคอนกรีตโครงสร้างที่มีการกระทำของสารซัลเฟต อย่างรุนแรง เช่น ในน้ำทะเล หรือน้ำใต้ดินที่มีซัลเฟตสูง

ส่วนประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 จะประกอบด้วยสารประกอบประเภทออกไซด์ 2 กลุ่มคือ

- กลุ่มหลัก ได้แก่ แคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide) ซิลิกอนไดออกไซด์ (silicon dioxide) อะลูมิเนียมออกไซด์ (aluminium oxide) และเฟอร์ริกออกไซด์ (ferric oxide) สารประกอบประเภทออกไซด์ในกลุ่มนี้มีปริมาณรวมกันประมาณร้อยละ 90 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์

- กลุ่มรอง ได้แก่ ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (sulfur trioxide) แมกนีเซียมออกไซด์ (magnesium oxide) โซเดียมออกไซด์ (sodium oxide) ไทเทเนียมออกไซด์ (titanium oxide) และฟอสฟอรัสออกไซด์ (phosphorus oxide) สารประกอบประเภทออกไซด์ในกลุ่มนี้ มีปริมาณรวมกันประมาณร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ สารประกอบประเภทออกไซด์ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทต่างๆ โดยน้ำหนักมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 สารประกอบประเภทออกไซด์ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ขั้วवाल 2540)

สารประกอบประเภทออกไซด์	ร้อยละโดยน้ำหนัก	ชื่อย่อ
แคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide)	60.0-67.0	CaO
ซิลิกอนไดออกไซด์ (silicon dioxide)	17.0-25.0	SiO ₂
อะลูมิเนียมออกไซด์ (aluminium oxide)	3.0-8.0	Al ₂ O ₃
เฟอร์ริกออกไซด์ (ferric oxide)	0.5-6.0	Fe ₂ O ₃
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (sulfur trioxide)	1.0-3.0	SO ₃
แมกนีเซียมออกไซด์ (magnesium oxide)	0.5-1.3	MgO
โซเดียมออกไซด์ (sodium oxide)	0.5-1.3	Na ₂ O
ไทเทเนียมออกไซด์ (titanium oxide)	0.1-0.4	TiO ₂
ฟอสฟอรัสออกไซด์ (phosphorus oxide)	0.1-0.2	P ₂ O ₃

การรวมตัวกันทางเคมีของสารประกอบประเภทออกไซด์ ในกลุ่มหลักทำให้เกิดสารประกอบที่สำคัญอยู่ 4 ชนิดคือ ไทรแคลเซียมซิลิเกต (tricalcium silicate) ไดแคลเซียมซิลิเกต (dicalcium silicate) เตตราแคลเซียมอะลูมิเนต (tetracalcium aluminate) และเตตราแคลเซียม อะลูมิโนเฟอร์ไรต์ (tetracalcium aluminoferrite) โดยมีส่วนประกอบทางเคมีดังแสดงตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 สารประกอบทางเคมีในซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Mindess and Young, 1981)

ชื่อสารประกอบ	ส่วนประกอบทางเคมี	ชื่อย่อ
ไตรแคลเซียมซิลิเกต	$3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_3S
ไดแคลเซียมซิลิเกต	$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_2S
ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต	$3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	C_3A
เตตราแคลเซียม อะลูมิโนเฟอร์ไรต์	$4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	C_4AF

การคำนวณหาปริมาณสารประกอบทั้ง 4 ชนิด ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สามารถทำได้ โดยการใช้สูตรการคำนวณของ Bogue โดยแบ่งได้ 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 : $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3 > 0.64$

$$\text{C}_3\text{S} = 4.07 \text{ CaO} - 7.6 \text{ SiO}_2 - 6.72 \text{ Al}_2\text{O}_3 - 1.43 \text{ Fe}_2\text{O}_3 - 2.85 \text{ SO}_3$$

$$\text{C}_2\text{S} = 2.86 \text{ SiO}_2 - 0.75 \text{ C}_3\text{S}$$

$$\text{C}_3\text{A} = 2.65 \text{ Al}_2\text{O}_3 - 1.69 \text{ Fe}_2\text{O}_3$$

$$\text{C}_4\text{AF} = 3.04 \text{ Fe}_2\text{O}_3$$

กรณีที่ 2 : $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3 > 0.64$

$$\text{C}_3\text{S} = 4.07 \text{ CaO} - 7.60 \text{ SiO}_2 - 4.48 \text{ Al}_2\text{O}_3 - 2.86 \text{ Fe}_2\text{O}_3 - 2.85 \text{ SO}_3$$

$$\text{C}_2\text{S} = 2.86 \text{ SiO}_2 - 0.75 \text{ C}_3\text{S}$$

$$\text{C}_3\text{A} = 0$$


$$\text{C}_4\text{AF} = 2.10 \text{ Al}_2\text{O}_3 - 70 \text{ Fe}_2\text{O}_3$$

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประกอบด้วยสารประกอบหลายชนิดเมื่อทำปฏิกิริยาไฮเดรชัน อาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันออกไป จึงควรแยกศึกษาปฏิกิริยาไฮเดรชัน ของสารประกอบแต่ละชนิด โดยเฉพาะปฏิกิริยาไฮเดรชันของสารประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมีดังนี้


- ปฏิกิริยาไฮเดรชันของไตรแคลเซียมซิลิเกต (C_3S)
- ปฏิกิริยาไฮเดรชันของไดแคลเซียมซิลิเกต (C_2S)
- ปฏิกิริยาไฮเดรชันของไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (C_3A)

2.7.2 ปฏิกิริยาไฮเดรชันของไตรแคลเซียมซิลิเกต (C_3S)

ไตรแคลเซียมซิลิเกตเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำจะทำให้เกิดแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ($\text{C}_3\text{S}_2\text{H}_3$) และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) ดังสมการเคมีต่อไปนี้




หรือหากใช้สัญลักษณ์ตามที่ได้อ้างไว้ไปแล้วในตารางที่ 2.2 จะลดรูปเป็น




2.7.3 ปฏิกิริยาไฮเดรชันของไตรแคลเซียมซิลิเกต (C_3S)

ไตรแคลเซียมซิลิเกตเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำจะทำปฏิกิริยาช้ากว่าไตรแคลเซียมซิลิเกต แต่จะได้ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาไฮเดรชันเหมือนกัน คือจะก่อให้เกิดแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ดังสมการทางเคมีต่อไปนี้




หรือหากใช้สัญลักษณ์ตามที่ได้อ้างไว้ไปแล้วในตารางที่ 2.2 และสมการ 2.3 จะลดรูปเป็น




2.7.4 ปฏิกิริยาไฮเดรชันของไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (C_3A)

ปฏิกิริยาไฮเดรชันของไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (C_3A) กับน้ำจะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด และทำให้เกิดการก่อตัวอย่างรวดเร็วของซีเมนต์เฟสส์ ดังสมการต่อไปนี้



หรือหากใช้สัญลักษณ์ตามที่ได้อ้างไว้ไปแล้วในตารางที่ 2.2 จะลดรูปดังนี้



ดังนั้นเพื่อเป็นการหน่วงให้ปฏิกิริยานี้เกิดช้าลงจึงใส่ยิปซัมเข้าไประหว่างการบดเม็ดปูนซีเมนต์โดยที่ยิปซัม ($\text{CaSO}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$) จะทำปฏิกิริยากับไตรแคลเซียมซิลิเกต (C_3A) ก่อให้เกิดชั้นบาง ๆ ของอีตริงไจต์ (ettringite) บนผิวของอนุภาคไตรแคลเซียมซิลิเกต ซึ่งเขียนเป็นสมการทางเคมีได้ดังนี้



จากปฏิกิริยาไฮเดรชันของสารประกอบข้างต้น จะพบว่าปฏิกิริยาไฮเดรชันของ ไตรแคลเซียมซิลิเกต (C_3S) และไตรแคลเซียมซิลิเกต (C_2S) ก่อให้เกิดสารจำพวกแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ($\text{C}_3\text{S}_2\text{H}_3$) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานมวลรวมในคอนกรีต และก่อให้เกิดแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) สามารถทำปฏิกิริยากับซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกลายเป็น แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ($\text{C}_3\text{S}_2\text{H}_3$) ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสมบัติของก้อนตัวอย่างในงานวิจัยนี้

2.8. วัสดุมวลรวมในงานคอนกรีตเบา

คอนกรีตเบา นั้นเป็นคอนกรีตที่มีความหนาแน่นหรือหน่วยน้ำหนักน้อยกว่าคอนกรีตทั่วไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำไปใช้งานในแต่ละลักษณะงานไป ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของคอนกรีตเบาตามการใช้วัสดุผสม 3 ประเภทด้วยกัน (Neville, 1981) ดังต่อไปนี้

2.8.1 คอนกรีตที่ใช้มวลรวมเบา (Light-weight aggregate concrete)

มวลรวมเบาที่ใช้เป็นวัสดุผสมจะมีน้ำหนักระหว่าง 60-1000 กก./ลบ.ม. ซึ่งจำแนกวัสดุที่นิยมใช้เป็นมวลรวมดังนี้

ก) วัสดุมวลรวมเบาที่ได้จากธรรมชาติ

ซึ่งเป็นหินมวลเบาประเภทต่างๆ อาทิ หินพัมมิช ตะกรันภูเขาไฟหรือเวอร์มิคิวไลต์ (vermiculite) และหินเพอร์ไลต์ ซึ่งหินดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นหินอยู่ในกลุ่มของตะกรันภูเขาไฟ หรือหินที่มีส่วนประกอบของโคอะทอไมต์ (diatomite) ซึ่งเป็นการแปรสภาพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลยุคเทอร์เชอร์รี ซึ่งเกิดการตกตะกอนทับถมกันด้วยองค์ประกอบของสารประกอบในส่วนประกอบของ โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตดังกล่าวมีสารซิลิกาสูง เมื่อระยะเวลาผ่านไปกว่าล้านปี จึงเกิดการแปรสภาพมาเป็นแร่ดังกล่าว มวลรวมประเภทนี้เมื่อนำไปผสมกับมอร์ตาร์หรือคอนกรีตแล้วจะทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีน้ำหนักเบาไปด้วย แต่สมบัติด้านกำลังหรือด้านการดูดซึมน้ำจะแปรผันไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับความต้องการ โดยในงานวิเคราะห์วิจัยนี้ได้เลือกใช้หินเพอร์ไลต์มาวิจัยด้านสมบัติและผลกระทบต่อการใช้งานไปใช้ในการพัฒนามอร์ตาร์มวลเบา

ข) วัสดุมวลรวมที่ได้จากกระบวนการผลิต

มวลรวมที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีตเบากันมากในปัจจุบันซึ่งอาจเป็นเพราะสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณตามที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

1) มวลรวมที่ได้จากการแปรรูปดินเหนียว (expanded clay aggregate)

ซึ่งได้มาจากการนำเอาดินเหนียวผสมกับสารที่ก่อให้เกิดฟองอากาศแล้วนำไปเผาในเตาเผาหมุน (rotary killing) ที่อุณหภูมิกว่า 1200° ซ. ทำให้มวลดังกล่าวเกิดการขยายตัวเกิดฟองอากาศ ซึ่งจะกลายเป็นเนื้อหินที่มีความแกร่ง รูปร่างกลม แข็งผิวเรียบ และภายในจะเกิดโพรงอากาศทำให้เป็นหินที่มีน้ำหนักเบา

2) มวลรวมที่ได้จากหินดินดาน (expanded shale aggregate)

ใช้ผสมกับถ่านที่บดละเอียด แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิกว่า 1200° ซ. ทำให้วัสดุเกิดหลอมเหลวเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ฟองอากาศถูกกักไว้ภายในเนื้อหิน และจากกระบวนการดังกล่าวทำให้ได้หินที่มีความแกร่งมากและมีน้ำหนักที่เบา เมื่อนำไปใช้งานก็จะมีการย่อยให้ได้ขนาด

คละให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ กรรมวิธีการผลิตมวลรวมคละผสมประเภทนี้จะได้วัสดุมวลเบาที่มีความแข็งแรงซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการผลิตคอนกรีตเบา

3) มวลรวมที่ได้จากการเผาไหม้ของถ่านหินหรือเถ้าลอย (sintered fly ash)

มวลรวมประเภทนี้ได้จากการการนำเอาเถ้าลอยซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินอุณหภูมิสูงกว่า 1400° ซ. ซึ่งในการเผาโดยใช้ระดับอุณหภูมิสูงดังกล่าวอนุภาคของเถ้าลอยจะเกาะจับตัวกันเป็นก้อนกลมซึ่งมีผิวค่อนข้างเรียบและมีน้ำหนักเบา ในปัจจุบันได้มีการทดลองนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายและได้พบจากการวิจัยการใช้เถ้าลอยเป็นส่วนผสมในคอนกรีต นอกจากจะทำให้คอนกรีตมีน้ำหนักที่เบาลงแล้วยังช่วยเสริมปฏิกิริยาแห่งความแข็งแรงด้านไฮเดรชันให้เกิดขึ้นกับคอนกรีตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย อันอาจนำไปสู่การลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ลงได้ ซึ่งความหนาแน่นของคอนกรีตที่มีส่วนผสมสารดังกล่าวประมาณ 1000-1200 กก./ลบ.ม.

4) มวลรวมที่ได้จากสารอินทรีย์ (organic material)

มวลรวมประเภทนี้ได้จากการใช้สารอินทรีย์อัน ได้แก่ เศษไม้ เชื้อไม้ พลาสติก เส้นใยธรรมชาติและสังเคราะห์ต่างๆ อาทิ ใยสับปะรด ฝักคบบชวา ฟางข้าว ชังข้าวโพด เส้นใยแก้วหรือเส้นใยจากซากสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆ ที่ได้นำมาทดลองวิเคราะห์วิจัยหาความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน ที่จะส่งผลกระทบต่อสมบัติคอนกรีตน้อยที่สุดก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานคอนกรีตเบาได้เช่นกัน ซึ่งงานวิเคราะห์วิจัยด้านคอนกรีตและวัสดุในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยในด้านนี้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะนิยมนำมาใช้คอนกรีตขึ้นรูปประเภทต่างๆ อาทิ ผนังคอนกรีตมวลเบา อิฐมวลเบา แต่มีสมบัติด้านการนำไปใช้งานเฉพาะด้านและอยู่ในวงจำกัดในแต่ละลักษณะของงานไป จะมีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 60- 350 กก./ลบ. ม.

5) มวลรวมที่ได้จากของเหลือของขบวนการผลิต

มวลรวมประเภทนี้ได้แก่ ถ้ำหนักที่ได้จากโรงงานไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหรือได้จากการพ่นน้ำไปบนตะกรัน (slag) ที่หลอมเหลว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้เกิดฟองอากาศจำนวนมากในเนื้อตะกรันที่แข็งตัว ซึ่งอาจจะมีก้อนขนาดใหญ่การนำไปใช้งานจึงควรต้องมีการย่อยก่อน โดยมีน้ำหนักประมาณ 100-250 กก./ลบ.ม.

2.8.2 คอนกรีตเบาที่ได้จากฟองอากาศ

การสร้างคอนกรีตเบาประเภทนี้ได้จากการผสมฟองอากาศ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1-1.0 มม. ลงไปในเนื้อคอนกรีต โดยมีการผสมดังนี้

- การผสมสารที่ทำให้เกิดฟองอากาศ ลงในส่วนผสม (foaming agent)
- การทำให้เกิดฟองอากาศก่อนแล้วจึงนำไปผสมให้เข้ากับมอร์ตาร์

ซึ่งทั้ง 2 วิธีดังกล่าวจะต้องใช้สารเคมีช่วยในการทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นซึ่งเป็นคอนกรีตพรุน (aerated concrete) โดยสารที่นิยมใช้คือ ผงอะลูมิเนียม (aluminum powder) ในปริมาณ ร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ ซึ่งผงอะลูมิเนียมดังกล่าวจะทำปฏิกิริยากับ $\text{Co}(\text{OH})_2$ ก่อให้เกิดฟองอากาศของไฮโดรเจนขึ้นในเนื้อมอร์ตาร์ การสร้างผลิตภัณฑ์คอนกรีตเบาดังกล่าวอาจไม่ต้องใช้ทรายเป็นส่วนผสมก็ได้ ซึ่งสามารถนำไปเป็นฉนวนกันความร้อนได้ โดยจะมีความหนาแน่นประมาณ 200-300 กก./ลบ.ม แต่ถ้ามีการผสมทรายลงไปจะมีความหนาแน่นประมาณ 500-1100 กก./ลบ.ม สมบัติของคอนกรีตโฟมที่เด่นชัดกว่าคอนกรีตทั่วไปคือ สมบัติเชิงกลต้านกำลังอัดและความสามารถในการนำความร้อนจะแปรผันโดยตรงต่อหน่วยน้ำหนัก หากมีการใช้การบ่มแบบไอน้ำที่มีความดันสูงจะทำให้ความแกร่งเพิ่มขึ้น ความความทนไฟสูงกว่าคอนกรีตทั่วไปและยังแบ่งเป็นชิ้นงานขนาดต่างๆได้อย่างสะดวกกว่าคอนกรีตทั่วไป แต่ก็มีข้อด้อยด้านการดูดซึมน้ำที่สูงกว่า

2.9 คอนกรีตมวลเบาที่ไม่มีมวลรวมละเอียดเป็นส่วนผสม

คอนกรีตประเภทนี้จะไม่มีรวมจำพวกทรายเป็นส่วนผสมมีเพียงหินเท่านั้นและเป็นหินขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วหินที่มีมีการคละขนาดจะเกิดโพรงช่องว่างขึ้นทำให้ความหนาแน่นลดลงกว่าร้อยละ 10 ของการใช้หินคละขนาดกัน ซึ่งคอนกรีตประเภทนี้จะมีความหนาแน่นประมาณ 1600-2000 กก./ลบ.ม. แต่ถ้าหากมีการใช้วัสดุมวลเบาเป็นส่วนผสมจะทำให้ความหนาแน่นลดน้อยลงเหลือประมาณ 640 กก./ลบ.ม. ซึ่งผลต้านกำลังอัดก็จะต่ำลงไปด้วย โดยส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้กับคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ถ้ามีการใช้ต้องทาเคลือบน้ำปูนผิวนอกให้มีความหนาประมาณ 3 มม. เพื่อกันสนิมที่จะเกิดขึ้นกับเหล็ก การเสริมแรงเพื่อป้องกันการกัดกร่อนอาจมีการใช้มอร์ตาร์พ่น (shotcrete) เคลือบเหล็กเสริมก่อนเทคอนกรีตประเภทนี้ลงไปแบบหล่อ ซึ่งเหมาะกับงานฉนวนความร้อน ช่วยลดน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างอาคารลง


จากสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุที่ใช้นำมาเป็นมวลรวมผสมซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มการนำไปใช้งานโดยคำนึงถึงสมบัติเฉพาะดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามกลุ่มหลักต่อไปนี้

-กลุ่มแรก วัสดุมวลเบาที่เหมาะสมสำหรับงานคอนกรีต จะมีน้ำหนักเบาที่แต่ให้กำลังต่ำ และเป็นฉนวน (insulating concrete) ได้แก่ วัสดุเบาจำพวก หินเพอร์ไลต์หรือเวอร์มิคูไลต์

-กลุ่มสอง วัสดุมวลเบาที่เหมาะสมสำหรับงานคอนกรีตเบาที่ให้ความแกร่งค่อนข้างสูง (moderate strength concrete) ได้แก่ วัสดุเบาจำพวกตะกรันภูเขาไฟ พัมมิช หรือหินเพอร์ไลต์

-กลุ่มสาม วัสดุมวลเบาที่เหมาะสมสำหรับงานคอนกรีตเบาโครงสร้าง (structural concrete) ซึ่งเหมาะสำหรับงานคอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ได้แก่ วัสดุเบาจำพวก ดินเหนียว หินดินดาน หินชนวน ที่ผ่านกระบวนการเผาและใส่สารเพิ่มสมบัติ (rotary-kiln expanded) รวมไปถึงพวกเถ้าลอย (fuel ash) และกากการเผาถ่านหินพวกตะกั่ว (slag expanded)

จากผลสมบัติของสามกลุ่มวัสดุมวลเบาหลักดังกล่าวสามารถแสดงการเปรียบเทียบโดยภาพรวมทำให้ทราบถึงสมบัติของคอนกรีตที่ 28 วัน กับค่าของความหนาแน่นและความเหมาะสมด้านการนำไปใช้งานได้ในภาพประกอบ 2.2



ความหนาแน่นแห้ง ในเวลา 28

ภาพประกอบ 2.2 ความหนาแน่นมวลรวมและผสมสำหรับงานคอนกรีตมวลเบา (Neville, 1995)

2.10 สมบัติของคอนกรีตมวลเบาโดยทั่วไป

สมบัติโดยทั่วไปของคอนกรีตมวลเบาที่ใช้วัสดุมวลเบาเป็นมวลรวมโดยทั่วไป นั้นควรจะต้องให้ค่าความหนาแน่นของคอนกรีตเบาที่ได้อยู่ระหว่าง 300-1850 กก./ลบ.ม. และมีผลกำลังอัดระหว่าง 0.3-40 MPa. ซึ่งบางครั้งก็ให้ผลกำลังอัดสูงกว่า 60 MPa. จากการพิจารณาค่าความหนาแน่นกับผลกำลังอัดโดยเฉลี่ยพบว่า การปรับเพิ่มปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อสมบัติดังกล่าว ทั้งนี้นอกจากจะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ซีเมนต์และยังต้องขึ้นอยู่กับสมบัติเฉพาะตัวของมวลรวมคละผสมดังกล่าวข้างต้นด้วยซึ่งค่าโมดูลัสของคอนกรีตเบาจะน้อยกว่าคอนกรีตที่มีทรายประมาณผสมร้อยละ 10-30 และมีค่าการหดตัว (shrinkage) ประมาณร้อยละ 15-35 เป็นผลจากการใช้อัตราส่วนการใช้น้ำร้อยละ 12-24 ความสามารถในการเทได้ (workability) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญด้วย ทั้งนี้จะขึ้นตรงกับปริมาณอัตราส่วนของใช้น้ำในส่วนผสมเป็นหลัก

ซึ่งสามารถทำได้โดยการทดสอบอัตราไหล (flow ratio) หรือทดสอบความชันเหลว (slump) ของคอนกรีตสดซึ่งควรมีค่าระหว่าง 50-75 มม. จะเป็นค่าที่มีความสามารถในการเทได้สูงทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้และขนาดคละผสม ซึ่งการใช้ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งถึงผลสมบัติของตัวอย่างคอนกรีตโดยตรงดังแสดงผลสมบัติในตารางที่ 2.4

สำหรับขนาดคละของมวลรวมนั้นขนาดใหญ่มากที่สุดควรประมาณ 19 มม. คิดเป็นร้อยละ 4-8 โดยมีขนาดเล็ก 9.5 มม. ควรประมาณร้อยละ 5-9 ส่วนปริมาณโพรงอากาศ (air content) นั้นหากมีมากจะส่งผลต่อกำลังของคอนกรีตด้อยลง สำหรับค่าการดูดความชื้นควรอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 5-40 ของมวลรวมแห้ง และกำลังของมวลรวมด้านความสึกหรอ (abrasion) ไม่เกินร้อยละ 25 โดยรายละเอียดทั้งหมดนั้นก็คือสมบัติที่สำคัญของวัสดุมวลรวมที่จะส่งผลเชิงบวกต่อสมบัติของมอร์ตาร์และ คอนกรีตมวลเบาในด้านบวก ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดแต่ละประเภทได้ในตารางที่ 2.4 โดยได้สรุปเชิงเปรียบสมบัติสำคัญของมวลรวมในแต่ละประเภท ซึ่งจากค่าของผลที่ปรากฏดังกล่าวพบว่าคอนกรีตเบาที่มีส่วนผสมของหินเพอร์ไลต์ให้ค่าสภาวะการนำความร้อนต่ำกว่าการใช้มวลรวมประเภทอื่น แต่ก็ไม่สามารถสรุปได้โดยตรงว่าจะมีสมบัติด้านอื่นที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานหรือไม่ เพราะผลของค่าความหนาแน่นและผลกำลังอัดไม่ได้แสดงให้เห็น แต่ถ้าเปรียบเทียบการใช้อัตราส่วนผสมที่ใกล้เคียงหรือชุดเดียวกันคืออัตราส่วนผสม 1:6 ซึ่งมีการทดลองใช้กับวัสดุมวลรวมโดยส่วนใหญ่ จากผลดังกล่าวพบว่าคอนกรีตที่มีส่วนผสมของหินพัมมิชปรากฏค่าความหนาแน่นน้อยกว่าคอนกรีตเบาประเภทอื่น แต่ให้กำลังอัดที่ต่ำกว่าอัตราส่วนผสมประเภทอื่นเช่นกัน

2.11 ประเภทของคอนกรีตมวลเบา

คอนกรีตที่ใช้มวลรวมธรรมชาติทั่วไป เช่น กรวด หินโม้ ผสมคอนกรีตได้น้ำหนักประมาณ 2,450-2,750 กก./ลบ.ม. ส่วนมวลรวมจากตะกอนของเตาถลุง หินดินดานหรือดินเหนียวที่เผาหรือเถ้าลอย (fly ash) นำมาผสมคอนกรีตทำให้เกิดน้ำหนักประมาณ 300-1,000 กก./ลบ.ม. นอกจากนี้ยังมีการใช้วัสดุมวลรวมจากหินธรรมชาติเป็นส่วนผสมในคอนกรีต อาทิ หินพัมมิช ตะกอนภูเขาไฟ เวอร์มิคิวไลต์ ไดอะทอมไมต์ และหินเพอร์ไลต์ จะทำให้คอนกรีตมีน้ำหนักเบามากโดยประมาณเท่ากับ 65-200 กก./ลบ.ม. (ชัชวาล, 2540) ซึ่งคอนกรีตน้ำหนักเบาได้จำแนกตามหน่วยน้ำหนักไว้ได้ดังนี้

1) คอนกรีตมวลเบาชนิดทำฉนวน (insulating lightweight concrete) มีหน่วยน้ำหนักตั้งแต่ 315-1,100 กก./ลบ.ม. และค่ากำลังอัดเมื่ออายุครบ 28 วัน อยู่ระหว่าง 0.7-7 MPa (ASTM C 332)

ตารางที่ 2.4 สมบัติโดยทั่วไปของคอนกรีตเบาของมวลรวมแต่ละประเภท (Neville, 1995)

ประเภทคอนกรีต		ค่าความหนาแน่นมวลรวม Kg/m ³	ความหนาแน่นคอนกรีต Kg/m ³	กำลังอัด MPa	ค่าคงตัว ตัวบ่งชี้ 10 ⁶	สภาพการนำความร้อน ร้อน J/m ² °s c
cellular	ถ้ำลอย	950	750	3	700	0.19
	ทราย	1600	900	6		0.22
Foamed slag ดินเหนียวขยายตัว	ละเอียด	900	1700	7	400	0.45
	หยาบ	650	1850	21	500	0.69
			2100	41	600	0.76
ดินเหนียวจากเผาในเตาหมุน ดินเหนียวขยายตัว	ละเอียด	700	650-1000	3-4	-	0.17
	หยาบ	400	1100	14	550	0.31
			1200	17	600	0.38
			1300	19	700	0.40
ดินเหนียวจากเผาในเตาหมุน ดินเหนียวขยายตัว ทราย	หยาบ	400	1350-1500	17	0.57	0.57
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Rotary-kiln expanded slate	ละเอียด	950	1700	28	400	0.61
	หยาบ	700	1750	35	450	0.69
Sintered pulverized fuel ash	ละเอียด	1050	1490	20	300	-
			1500	25	300	-
			1540	30	350	-
			1570	40	400	-
Sintered pulverized fuel ash natural sand	หยาบ	800	1670	20	300	-
			1700	25	300	-
			1750	30	350	-
			1790	40	400	-
หินพัมมิช	หยาบ	500-800	1200	14	1200	-
			1250	19	1000	0.14
			1450	29	-	-
เวอร์มิคูไลท์		65-130	300-500	2	3000	0.1
หินเพอร์ไลท์		95-130	-	-	2000	0.05

2) คอนกรีตมวลเบาชนิดทำเป็นโครงสร้าง (structural lightweight concrete) มีหน่วยน้ำหนักอยู่ระหว่าง 1400-1800 กก./ลบ.ม. และมีกำลังอัดเมื่ออายุบ่ม 28 วัน มีค่าไม่ต่ำกว่า 17 MPa. (ASTM C 330)

3) คอนกรีตมวลเบาก่อฉาบปูน (masonry-lightweight concrete) มีหน่วยน้ำหนักตั้งแต่ 1,800–2,050 กก./ลบ.ม. นำมาทำกำแพงคอนกรีตบล็อก สำหรับกำแพงรั้ว และใช้เป็นวัสดุทนไฟ มีกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 12 MPa (ASTM C 331)

2.12 เส้นโค้งความเค้นกับความเครียด

เส้นโค้งความเค้นกับความเครียดที่ได้จากการทดสอบตัวอย่างความแข็งแรงของหินพบว่ามีอยู่ 4 ประเภท ดังแสดงในภาพประกอบ 2.3 ประกอบด้วย

ก) ประเภทที่ 1 ตัวอย่างที่มีสภาวะยึดหยุ่นโดยจะมีเส้นโค้งของความเค้นกับความเครียดเป็นเส้นตรงก่อนที่ตัวอย่างจะวิบัติซึ่ง ได้แก่ หินบะซอลต์ หินควอตซ์ หินไดอะเบส หินโดโลไมต์ รวมไปถึงหินปูนที่มีเนื้อแน่น รวมไปถึงคอนกรีตกำลังสูง

ข) ประเภทที่ 2 ตัวอย่างที่มีสภาวะยึดหยุ่น และพลาสติกเกิดขึ้นต่อเนื่องกันซึ่งจะเกิดขึ้นกับหินที่มีเนื้ออ่อนกว่าประเภทแรก ได้แก่ หินปูน หินแกรนิต

ค) ประเภทที่ 3 ตัวอย่างที่มีสภาวะพลาสติกก่อนแล้วเกิดสภาวะ ยึดหยุ่นต่อเนื่องไป ซึ่งจะพบได้ในหินทราย หินอ่อน หินไนส์ ซึ่งเส้นโค้งในตอนแรกจะเกิดความโค้งเว้า และก่อนที่ตัวอย่างจะวิบัติจะเกิดสภาพ ยึดหยุ่นในตอนท้ายก่อนตัวอย่างจะวิบัติ

ง) ประเภทที่ 4 ตัวอย่างจะเกิดสภาวะยึดหยุ่นแล้วจะเกิดสภาวะพลาสติก ซึ่งจะมีการคืบของตัวอย่างเกิดขึ้นด้วยซึ่งจะพบได้ในการทดสอบ หินเกลือ


2.13 รูปแบบการวิบัติ

ลักษณะการวิบัติที่มักเกิดขึ้นในวัสดุเปราะ (brittle material) ซึ่งเป็นการวิบัติเนื่องจากแรงเฉือนและแรงดึงที่เกิดขึ้น โดยแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้


1) แบบเฉือนกรวย (shear cone) ซึ่งจะพบมากในการทดสอบกำลังอัดของปูนก่อ (mortar) รูปทรงสี่เหลี่ยมด้านเท่า ดังแสดงในภาพประกอบ 2.4 ก)

2) แบบเฉือนระนาบ (shear plane) จะเกิดขึ้นกับการทดสอบกำลังอัดเหล็กหล่อ และแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก ดังแสดงในภาพประกอบ 2.4 ข)

3) แบบเฉือนกรวยและแตกร้าวด้านบน จะพบมากในการทดสอบกำลังอัดแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก ดังแสดงในภาพประกอบ 2.4 ค)



ภาพประกอบ 2.3 ประเภทพฤติกรรมของเส้นความโค้งความตึงความตื้นกับความเครียดของตัวอย่างหิน (Goodman, 1989)



ภาพประกอบ 2.4 ประเภทการวิบัติของวัสดุเบาะ ก) แบบเฉือนกรวย ข) แบบเฉือนระนาบ และ ค) แบบเฉือนกรวยและแตกร้าวด้านบน (Davis, 1982)

2.14 การควบคุมและการประเมินผลโดยใช้หลักสถิติเบื้องต้น

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้สถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ผลการทดสอบ ของสมบัติตัวอย่างเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของชุดข้อมูลก่อนตัวอย่างภายหลังการทดสอบ โดยใช้ความรู้พื้นฐานเชิงสถิติมาพิจารณาฟังก์ชันต่างๆ ของผลการทดสอบ เช่น ค่าเฉลี่ยของชุดตัวอย่าง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของผลการทดสอบในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ตามข้อกำหนด ASTM E 105-58 หรือ E112-00 (1996) ดังแสดงในสมการ 2.1 และสมการ 2.2 เชิงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} \dots\dots\dots (2.1)$$

$$E_x = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1}} \dots\dots\dots (2.2)$$

โดยที่ $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ = ค่าผลการทดสอบของแต่ละตัวอย่าง

n = จำนวนตัวอย่างทั้งหมด

และ E_x = ค่าเบี่ยงเบนของชุดตัวอย่าง

ซึ่งกลุ่มหรือชุดตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์วิจัยในแต่ละค่าผลการทดสอบต้องมีจำนวนหรือปริมาณที่มากพอในการวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติ โดยส่วนใหญ่จะมีการใช้ก่อนตัวอย่าง 3-5 ก่อนตัวอย่างต่อ 1 รายการทดสอบทั้งนี้และทั้งนั้นอาจมีจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือและค่าความแปรปรวนของผลการทดสอบเป็นหลัก