



รายงานการวิจัย  
เรื่อง

การวิเคราะห์หาปริมาณแร่หายากและแร่กัมมันตรังสีในหางแร่ดีบุกของเหมืองต่าง ๆ ในแถบ  
จังหวัดภูเก็ต

Quantitative Analysis of Rare earths and Radioactive Materials in  
Tin Slag of Tin Mine in Phuket province area

ดิส - กอกต - วิจัย  
ดิมก - วิจัย

ล.น.อ.

เลขที่: QE366 964 25359	พ 1
เลขที่: .....	
12 / ก.ว. / 38	

Order Key.....	4965
BIB Key.....	82129 /

ชัช	ชิตตระการ
สุรพล	อารีย์กุล *
วิษชาติ	บุญนาค
ไพพลย์	นวลนิต

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
ภาควิชาเหมืองแร่และโลหะวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

### บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บสารตัวอย่างจำนวน 37 ตัวอย่าง จากเหมือง และโรงแต่งแร่ จำนวน 11 แห่งในแถบจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นได้ทำการอบแห้งสารตัวอย่างที่อุณหภูมิ  $110^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลานาน 12 ชั่วโมง และทำการขจัดมลทินที่ปนในสารตัวอย่างโดยอาศัยเครื่องแยกแร่แบบไฟฟ้าสถิตย์ และแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะได้สารตัวอย่างเป็น 3 ระดับ คือ เกรดเอบริสุทธิ์มาก เกรดบีแบบผสม และเกรดซีหางแร่ สารตัวอย่างทั้งหมดได้ทำการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบเรืองรังสีเอกซ์ชนิดวิเคราะห์ด้วยพลังงาน (ED XRF) ซึ่งสเปกตรัมที่ได้จากการวิเคราะห์ได้แสดงอยู่ในภาคผนวกและในตารางที่ 3.2 ถึง 3.6 ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณของธาตุในรูปออกไซด์ของ  $\text{Ta}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Nb}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Y}_2\text{O}_3$ ,  $\text{U}_3\text{O}_8$  และ  $\text{ThO}_2$  ในแร่โมนาไซต์และอะมังค์ ได้อาศัยเครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบเรืองรังสีเอกซ์ชนิดวิเคราะห์ด้วยความยาวคลื่น (WD XRF) ผลของการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่าปริมาณของธาตุที่ทำการศึกษาในแร่โมนาไซต์มีค่าช่วงปริมาณของ  $\text{Ta}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Nb}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Y}_2\text{O}_3$ ,  $\text{U}_3\text{O}_8$  และ  $\text{ThO}_2$  ดังต่อไปนี้ คือ 0.3 - 24.5 %, 0.2 - 12.8 %, 0.04 - 7.29 %, 0.01 - 0.81 % และ 0.09 - 10.13 % ตามลำดับ ในขณะที่ปริมาณของ  $\text{Ta}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Nb}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Y}_2\text{O}_3$ ,  $\text{U}_3\text{O}_8$  และ  $\text{ThO}_2$  ในแร่อะมังค์มีค่าอยู่ในช่วงปริมาณดังต่อไปนี้คือ 0.01 - 0.78 %, 0.13 - 1.34 %, 0.02 - 0.31 %, 0 - 0.08 % และ 0.01 - 0.18 % ตามลำดับ นอกจากนี้ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบสารตัวอย่าง 2 ชุด ที่เตรียมมาจากสารตัวอย่างเดียวกันโดยอาศัยเครื่อง WD XRF และเปรียบเทียบผลของการวิเคราะห์โดยอาศัยเครื่อง WD XRF และเทคนิคการหาปริมาณรังสีนิวตรอน ซึ่งผลของการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าความเป็นเนื้อเดียวกันของสารตัวอย่างที่เตรียมมีผลต่อการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณมาก

### Abstract

In this study, samples were collected from 11 tin mines in Phuket province area. All Samples were dried up at the temperature  $110^{\circ}\text{C}$  for 12 hours. Impurities were separated from samples by using electrostatic and magnetic separator machines. All the samples were analyzed qualitatively by using Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer (ED XRF). All the spectra were shown in appendix and in table 3.2 to 3.6. Quantitative analysis of  $\text{Ta}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Nb}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Y}_2\text{O}_3$ ,  $\text{U}_3\text{O}_8$  and  $\text{ThO}_2$  in monazite and amang were examined by using Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer (WD XRF). We obtained that  $\text{Ta}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Nb}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Y}_2\text{O}_3$ ,  $\text{U}_3\text{O}_8$  and  $\text{ThO}_2$  concentration in monazite are in the range of 0.3 - 24.5 %, 0.2 - 12.8 %, 0.04 - 7.29 %, 0.01 - 0.81 % and 0.09 - 10.13 %, respectively. While  $\text{Ta}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Nb}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Y}_2\text{O}_3$ ,  $\text{U}_3\text{O}_8$  and  $\text{ThO}_2$  concentration in amang are in the range of 0.01 - 0.78 %, 0.13 - 1.34 %, 0.02 - 0.31 %, 0 - 0.08 % and 0.01 - 0.18 %, respectively. Two set of samples from the same source of mineral were prepared and analyzed quantitatively by using WD XRF machine. Another set of sample were analyzed quantitatively by using WD XRF and neutron activation analysis techniques for comparison check. We obtained that the inhomogeneity of sample preparation effect a lot for quantitative analysis.