

บทที่ 5

สรุปผลการทดสอบและข้อเสนอแนะ

1. การเกิดปฏิกิริยาเอสเทอโรฟีเกชั่นระหว่างหมู่ไไซดรอคิลกับเส้นใยปาล์มกับสารประกอบโพธิ์ อนินิกแอนไไซด์ สามารถเกิดขึ้นได้เป็นผลสำเร็จภายใต้สภาวะอุณหภูมิตั้งแต่ 100-150 องศาเซลเซียส ขึ้นไป โดยผลการวิเคราะห์ FT-IR แสดงให้เห็นว่ามีพิคใหม่เกิดขึ้นในที่ความยาวคลื่น 1737 cm^{-1} ซึ่ง เป็นตำแหน่งการบอนด์ของหมู่เอสเทอร์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทำปฏิกิริยา

2. การเพิ่มอุณหภูมนิ่วลดต่อการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอโรฟีเกชั่น กล่าวคือเมื่ออุณหภูมิการทำปฏิกิริยา สูงขึ้น การปฏิกิริยาเอสเทอโรฟีเกชั่นบนเส้นใยปาล์มนิแนว ใน้มเพิ่มขึ้น ผล FT-IR แสดงให้เห็นว่าสัดส่วน หมู่เอสเทอร์ต่อหมู่ไไซดรอคิล มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการเพิ่มระยะเวลา การทำปฏิกิริยา ภายใต้อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสนั้นจะมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอโรฟีเกชั่นในช่วง ต้นของการทำปฏิกิริยาเท่านั้นกล่าวคือสัดส่วนระหว่างหมู่เอสเทอร์ต่อหมู่ไไซดรอคิลจะเพิ่มมากขึ้น ในช่วง 2 ชั่วโมงแรกและจะคงที่ภายหลังจากนั้น

3. ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิตแสดงให้เห็นวัสดุคอมโพสิตที่เสริมด้วยเส้นใยที่ ผ่านการทำปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิ 120, 130 และ 150°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมงจะมีค่าความแข็งแรงต่อการดึง และความแข็งแรงต่อการกระแสไฟฟ้ากว่าวัสดุคอมโพสิตที่ไม่เสริมด้วยเส้นใยที่วัสดุคอมโพสิตที่เสริม ด้วยเส้นใยที่ผ่านการทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 0.5 และ 1 ชั่วโมง จะมีค่าความแข็งแรงต่อการดึงและความแข็งแรงต่อการกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่าเส้นใยที่ผ่านการทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เวลา 0.5 และ 1 ชั่วโมง ตามลำดับ คาดว่าเป็นผลจากความสามารถยึดเกาะระหว่างเส้นใยกับเมตริกซ์ที่แข็งตัวกัน ซึ่งจากผล FT-IR แสดงให้เห็นว่าเส้นใยที่ผ่านการทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 120, 130 และ 150°C แสดงให้เห็นว่าเส้นใยที่ผ่านการทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมงนั้นจะ มีสัดส่วนของหมู่เอสเทอร์ต่อหมู่ไไซดรอคิลที่สูงกว่าเส้นใยที่ผ่านการทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 0.5 และ 1 ชั่วโมง ตามลำดับ

สำหรับวัสดุคอมโพสิตที่เสริมด้วยเส้นใยที่ไม่ผ่านการทำปฏิกิริยาจะมีค่าความแข็งแรงต่อการดึง และความแข็งแรงต่อการกระแสไฟฟ้าต่ำที่สุด ทั้งนี้เพราะความไม่สามารถเข้ากันระหว่างเส้นใยปาล์มกับ เมตริกซ์ ทำให้ไม่มีความสามารถยึดเกาะระหว่างผิวน้ำหน้าเส้นใยกับเมตริกซ์ได้ ส่งผลทำให้เกิดช่องว่าง ภายในเนื้อเมตริกซ์ทำให้วัสดุคอมโพสิตแตกหักได้ง่าย

4. จากภาพถ่าย SEM แสดงให้เห็นว่าเส้นใยที่ผ่านการดัดแปลง มีความสามารถยึดเกาะระหว่าง ผิวน้ำหน้ากับคอมโพสิตเมตริกซ์ได้ดีกว่าเส้นใยที่ไม่ผ่านการดัดแปลง โดยสังเกตจากลักษณะผิวน้ำหน้าของ เส้นใยในชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบความแข็งแรงต่อการดึงอย่างสังเกต ให้รู้ว่าเส้นใยที่ผ่านการดัดแปลง นั้นมีลักษณะผิวน้ำที่ไม่สม่ำเสมอและมีเศษวัสดุเคลือบติดอยู่บนเส้นใยซึ่งคาดว่าเป็นคอมโพสิตที่ไม่เสริม ในอัตราส่วน 1:1 ขณะที่เส้นใยที่ไม่ผ่านการดัดแปลงมีลักษณะผิวน้ำเหมือนกับเส้นใยที่ไม่ได้น้ำไปเสริมใน

วัสดุคอมพ�สิตซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีเคลื่อนติดของพอลิอีสเทอร์ชนิดไม่อิมตัวบนเส้นใยที่ไม่ผ่านการคัดแปลง

ข้อเสนอแนะ

- 1 สำหรับการวิจัยในขั้นต่อไป ควรหาปริมาณหมู่อีสเทอร์ที่เกิดขึ้นบนเส้นใยปานั่น เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะการท่าปูนก็ริบะและปริมาณหมู่อีสเทอร์ที่เกิดขึ้น และเพื่อศึกษาหาปริมาณอีสเทอร์ที่เหมาะสมบนเส้นใยต่อการนำไปใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในคอมพ�สิต
- 2 การเตรียมวัสดุคอมพ�สิตเพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลนั้นควรเพิ่ม Weight fraction ของเส้นใยในคอมพ�สิตให้มากขึ้น คือ 5, 10, 20, 30, 40 และ 50% ตามลำดับ เพื่อศึกษาปริมาณเส้นใยที่เหมาะสมที่มีผลต่อการเสริมแรงของวัสดุคอมพ�สิต ได้ดีที่สุด