

## บทที่ 4


## ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

## 4.1 การศึกษาการดัดแปรผิวหน้าเส้นใยปาล์มโดยปฏิกิริยาโพรพิออนิลเลชัน

ในการทดลองนี้ได้ทำการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอร์ฟิเคชันบนเส้นใยปาล์มโดยแบ่งการทดลองเป็น การหาเปอร์เซ็นต์ yield ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทำปฏิกิริยาโดยการชั่งน้ำหนักของเส้นใยก่อนและหลังจากการทำปฏิกิริยา และศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาต่อการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอร์ฟิเคชันโดยเทคนิค FT-IR

## 4.1.1 การวิเคราะห์ หาเปอร์เซ็นต์ yield

จากการศึกษาหาเปอร์เซ็นต์ yield ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทำปฏิกิริยา โพรพิออนิลเลชันภายใต้เงื่อนไขสถานะต่างๆปรากฏว่าได้ผลดังรูปที่ 4.1 ดังนี้



รูปที่ 4.1 เปอร์เซ็นต์ yield ที่เกิดขึ้นบนเส้นใยปาล์ม


จากรูป 4.1 แสดงให้เห็นน้ำหนักเส้นใยปาล์มภายหลังจากการทำปฏิกิริยาโพรพิออนิลเลชันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาและอุณหภูมิ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาและอุณหภูมิของการทำปฏิกิริยามีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอร์ฟิเคชันบนเส้นใยปาล์ม

## 4.1.2 ผลการวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค FT-IR

1. นำเส้นใยที่ผ่านการทำปฏิกิริยาโพรพิออนิลเลชัน จะถูกนำไปวิเคราะห์หองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง FT-IR เพื่อพิสูจน์ว่ามีหมู่เอสเทอร์เกิดขึ้นบนเส้นใยปาล์มหรือไม่ภายหลังจากการทำปฏิกิริยาและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอร์ฟิเคชัน บนเส้นใยปาล์ม

#### 4.1.2.1 ผลของอุณหภูมิต่อการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน

ผลของอุณหภูมิต่อการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน เมื่อแปรค่าอุณหภูมิการทำปฏิกิริยาที่ 80, 100, 120, 130, 140 และ 150 องศาเซลเซียส ณ เวลา 2 ชั่วโมง โดยผลการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน ได้แสดงคิงสเปกตรัม FT-IR ดังรูปที่ 4.2



### รูปที่ 4.2 ผลของอุณหภูมิต่อการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันบนเส้นใยปาล์ม

จากรูปที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าเส้นใยที่ผ่านการทำปฏิกิริยา โพรพิโอนิลเลชันจะปรากฏพีกใหม่เกิดขึ้น ณ ตำแหน่งบริเวณ  $1737\text{ cm}^{-1}$  ซึ่งเป็นตำแหน่งคาร์บอนิลของหมู่เอสเตอ์ และพีก ณ ตำแหน่งนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งการมีหมู่เอสเตอ์เกิดขึ้นภายหลังการทำปฏิกิริยาสามารถบ่งชี้ได้ว่ามีปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันเกิดขึ้นจริงบนเส้นใยปาล์ม

ตาราง 4.1 เปรียบเทียบการดูดซับ(Absorption)ระหว่างคาร์บอนิลของหมู่เอสเตอ์ต่อหมู่ไฮดรอกซิลบนเส้นใยปาล์ม ที่เวลา 2 ชั่วโมง ณ อุณหภูมิต่างๆ

เส้นใยปาล์ม	Absorption peak of OH at $3481\text{ cm}^{-1}$	Absorption peak of C=O at $1737\text{ cm}^{-1}$	Absorption ratio C=O/OH
non modified fiber	0.38	0	0
80 °C	0.58	0.035	0.06
100 °C	0.51	0.275	0.235
120 °C	0.34	0.29	0.853
130 °C	0.53	0.41	0.773
140 °C	0.50	0.51	1.02
150 °C	0.36	0.415	1.152


จากตารางที่ 4.1 แสดงเปรียบเทียบการดูดซับระหว่างคาร์บอนิลของหมู่เอสเตอ์ต่อหมู่ไฮดรอกซิล บนเส้นใยปาล์มทั้งก่อนและหลังการทำปฏิกิริยา

เส้นใยก่อนทำปฏิกิริยาจะไม่ปรากฏพีก ณ ตำแหน่ง  $1737\text{ cm}^{-1}$  ซึ่งเป็นตำแหน่งของคาร์บอนิลของหมู่เอสเตอ์ ขณะที่เส้นใยปาล์มภายหลังจากทำปฏิกิริยา ณ อุณหภูมิ 80, 100, 120, 140 และ 150 °C จะปรากฏพีกคาร์บอนิลของเอสเตอ์ ซึ่งสัดส่วนการดูดซับระหว่างหมู่เอสเตอ์ต่อหมู่ไฮดรอกซิลมีค่าเท่ากับ 0.06, 0.235, 0.853, 1.02 และ 1.152 ตามลำดับ

สัดส่วนการดูดซับระหว่างคาร์บอนิลของหมู่เอสเตอ์ต่อหมู่ไฮดรอกซิลสามารถใช้เป็นตัวแทนสำหรับอธิบายปริมาณสัมพัทธ์ระหว่างหมู่เอสเตอ์ต่อหมู่ไฮดรอกซิลได้ กล่าวคือในการทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันนั้นจะเกิดการแทนที่ของหมู่เอสเตอ์ตรงตำแหน่งของหมู่ไฮดรอกซิลบนเส้นใย ดังรูปที่ 3.4 ซึ่งจากผลการทดลองแสดงว่าการเพิ่มอุณหภูมิมีผลโดยตรงต่อการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน สืบเนื่องมาจากสัดส่วนการดูดซับของคาร์บอนิลหมู่เอสเตอ์ต่อหมู่ไฮดรอกซิลมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นดังรูปที่ 4.3

จากรูปที่ 4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของหมู่เอสเตอ์ต่อหมู่ไฮดรอกซิล กับอุณหภูมิ จากรูปสังเกตว่าเมื่ออุณหภูมิการทำปฏิกิริยาสูงขึ้น การเกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันจะมีแนวโน้ม


สูงขึ้นตาม ทั้งนี้สามารถสังเกตได้จากการมีหมู่เอสเตอร์เกิดขึ้นแทนที่หมู่ไฮดรอกซิลบนเส้นใยปาล์มมากขึ้นตามลำดับ



รูป 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิต่อสัดส่วนของคาร์บอนิลของหมู่เอสเตอร์ต่อหมู่ไฮดรอกซิล

#### 4.1.2.2 ผลของเวลาต่อการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอร์ฟิเคชัน

เมื่อแปรเวลาการทำปฏิกิริยาที่ 0.5, 1, 2, 4 และ 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิคงที่ 120 องศาเซลเซียส ผลการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอร์ฟิเคชัน ได้แสดงในรูปที่ 4.4




รูปที่ 4. 4 ผลของเวลาต่อการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันบนเส้น โยปาล์ม

จากรูปที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มเวลาการทำปฏิกิริยา มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันสูงขึ้น สังเกตจากพีคที่ตำแหน่งความยาวคลื่น  $1737 \text{ cm}^{-1}$  ซึ่งเป็นพีคคาร์บอนิลของหมู่เอสเตอริฟิเคชัน

ตาราง 4.2 เปรียบเทียบการดูดซับ (Absorption) ระหว่างคาร์บอนิลของหมู่เอสเทอร์ต่อหมู่ไฮดรอกซิลบนเส้นใยปาล์มที่อุณหภูมิ 120 °C ณ เวลาต่างๆ

เส้นใยปาล์ม	Absorption peak of OH at 3481 $\text{cm}^{-1}$	Absorption peak of C=O at 1737 $\text{cm}^{-1}$	Absorption ratio C=O/OH
non modified fiber	0.38	0	0
0.5 hr	0.47	0.105	0.223
1 hr	0.307	0.1635	0.533
2 hr	0.34	0.29	0.853
4 hr	0.33	0.27	0.82
8 hr	0.45	0.38	0.844

ตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเวลาการทำปฏิกิริยาไพโรลisis เพิ่มขึ้น กล่าวคือ 0.5, 1, 2, 4 และ 8 ชั่วโมง สัดส่วนการดูดซับระหว่างหมู่คาร์บอนิลของเอสเทอร์ต่อหมู่ไฮดรอกซิล จะมีค่าเท่ากับ 0.223, 0.533, 0.853, 0.82 และ 0.844 ตามลำดับ จากรูปที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่าในช่วง 2 ชั่วโมงแรก อัตราการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลกับสารประกอบไพโรลisis แอนไฮไดรด์มีอัตราที่สูงสังเกตจากความชันกราฟที่สูงในช่วง 2 ชั่วโมงแรก และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเริ่มคงที่ภายหลัง จากนั้นสังเกตจากความชันกราฟที่เริ่มคงที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันไม่ได้เพิ่มขึ้นภายหลังจาก 2 ชั่วโมง




รูปที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาต่อสัดส่วนของหมู่เอสเทอร์ต่อหมู่ไฮดรอกซิล

## 4.2 ผลการทดสอบเชิงกล

### 4.2.1 ผลการทดสอบความแข็งแรงต่อการดัดงอ(Flexural strength)

ผลการทดสอบความแข็งแรงต่อการดัดงอของวัสดุคอมพอสิตที่เสริมด้วยเส้นใยผ่านการดัดแปร (modified fiber) เปรียบเทียบกับวัสดุคอมพอสิตที่เสริมด้วยเส้นใยที่ไม่ผ่านการดัดแปร และวัสดุพอลิเอสเตอร์ชนิดไม้อิมิตัว ได้แสดงดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 กราฟเปรียบเทียบความแข็งแรงต่อการดัดงอของชิ้นงานทดสอบ


จากผลการทดสอบความแข็งแรงต่อการดัดงอ (Flexural Strength) แสดงให้เห็นชิ้นงานทดสอบวัสดุคอมพอสิตที่มีเส้นใยปาล์มที่ไม่ผ่านการทำปฏิกิริยา มีค่าความต้านทานต่อการดัดงอต่ำสุดคือ 75.17 MPa ซึ่งต่ำกว่าชิ้นงานทดสอบพอลิเอสเตอร์ซึ่งมีค่าเท่ากับ 82.16 MPa

แต่สำหรับชิ้นงานคอมพอสิตที่เสริมด้วยเส้นใยที่ผ่านการทำปฏิกิริยาโพรพอนิลเลชัน ที่อุณหภูมิ 120, 130 และ 150°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมงจะให้ค่าความแข็งแรงต่อการดัดงอเท่ากับ 89.22 MPa, 88.35 MPa และ 99.79 MPa ตามลำดับ ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าชิ้นงานทดสอบพอลิเอสเตอร์ซึ่งมีค่าความแข็งแรงต่อการดัดงอเท่ากับ 82.16 MPa ทั้งนี้เป็นผลจากความสามารถยึดเกาะระหว่างเส้นใยปาล์มที่ผ่านการดัดแปรกับพอลิเอสเตอร์เมทริกซ์ เนื่องจากเส้นใยที่ผ่านการดัดแปรแล้วจะมีสมบัติความเป็นไฮโดรโฟบิกเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากหมู่เอสเทอร์ที่เกิดขึ้นบนเส้นใย ซึ่งทำให้มีความสามารถเข้ากันได้กับพอลิเอสเตอร์ชนิดไม้อิมิตัวซึ่งมีสมบัติไฮโดรโฟบิกเช่นเดียวกัน

ขณะเดียวกันชิ้นงานคอมพอสิตที่เสริมด้วยเส้นใยที่ผ่านการทำปฏิกิริยาโพพอนิลเลชัน ที่อุณหภูมิ 120, เป็นเวลา 0.5 และ 1 ชั่วโมงจะมีค่าความแข็งแรงต่อการดึงเท่ากับ 77.98 MPa และ 80.89 MPa ตามลำดับ ขณะที่ชิ้นงานคอมพอสิตที่เสริมด้วยเส้นใยที่ไม่ผ่านการทำปฏิกิริยาจะมีค่าความแข็งแรงต่อการดึงต่ำสุดคือ 75.17 MPa

สาเหตุที่ชิ้นงานคอมพอสิตที่เสริมด้วยเส้นใยที่ผ่านการทำปฏิกิริยาโพพอนิลเลชัน ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0.5 และ 1 ชั่วโมง มีค่าความแข็งแรงต่ำกว่า ชิ้นงานคอมพอสิตที่เสริมด้วยเส้นใยที่ผ่านการทำปฏิกิริยาโพพอนิลเลชัน ที่อุณหภูมิ 120, 130 และ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง คาดว่าเป็นผลจากปริมาณหมู่เอสเทอร์บนเส้นใยที่ต่างกัน ซึ่งจากข้อมูลผล FT-IR แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยาโพพอนิลเลชัน จะส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอร์ฟิเคชันบนเส้นใยปาล์มเพิ่มขึ้น กล่าวคือมีหมู่เอสเทอร์บนเส้นใยปาล์มเพิ่มขึ้น ซึ่งปริมาณหมู่เอสเทอร์ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มสมบัติไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic) บนเส้นใยปาล์ม และส่งผลต่อความสามารถยึดเกาะระหว่างผิวหน้าของเส้นใยปาล์มกับพอลิเอสเทอร์ชนิดไม่อิ่มตัวเมทริกซ์ให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมแรงให้กับวัสดุคอมพอสิตให้มีความแข็งแรงมากขึ้นตามลำดับ

#### 4.2.2 ผลการทดสอบความแข็งแรงต่อการกระแทก(Impact strength)



รูปที่ 4.7 กราฟเปรียบเทียบความแข็งแรงต่อการกระแทกของชิ้นงานทดสอบ

จากรูปที่ 4.7 กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบความแข็งแรงต่อการกระแทก แสดงให้เห็นว่าวัสดุคอมพอสิตที่เสริมด้วยเส้นใยที่ผ่านการทำปฏิกิริยาโพพอนิลเลชันที่ 120 °C ที่เวลา 0.5 และ 1 ชั่วโมง มี



ค่าความแข็งแรงต่อการกระแทกเท่ากับ 1884.94 และ 1901.17 J/m<sup>2</sup> ตามลำดับซึ่งใกล้เคียงกับชิ้นงานพอลิเอสเตอร์ชนิดไม่อิมตัวซึ่งมีค่าความแข็งแรงต่อการกระแทกเท่ากับ 1934.41 J/m<sup>2</sup>


ขณะที่ชิ้นงานที่เสริมด้วยเส้นใยที่ผ่านการทำปฏิกิริยาที่ 120°C, 130°C และ 150°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะมีความความแข็งแรงต่อการกระแทกได้เท่ากับ 2270, 2095 และ 2408 J/m<sup>2</sup> ตามลำดับ ทั้งนี้จากผล FT-IR แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มอุณหภูมิและเวลา มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันบนเส้นใย และการเพิ่มขึ้นของหมู่เอสเตอริบนเส้นใยจะช่วยเพิ่มสมบัติไฮโดรโฟบิกให้กับเส้นใย ซึ่งช่วยให้เส้นใยสามารถยึดเกาะกับเมตริกซ์ของวัสดุคอมพอสิตได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการเสริมแรงในวัสดุคอมพอสิตที่ดีขึ้น

สำหรับชิ้นงานทดสอบที่เสริมด้วยเส้นใยที่ไม่ผ่านการทำปฏิกิริยา มีค่าความแข็งแรงต่อการกระแทกต่ำที่สุดคือ 868.78 J/m<sup>2</sup> ทั้งนี้คาดว่า เป็นผลจากความไม่สามารถยึดเกาะระหว่างผิวหน้าเส้นใยกับเมตริกซ์ ทำให้เกิดช่องว่างภายในชิ้นงานทดสอบซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ชิ้นงานแตกหักได้ง่ายเมื่อได้รับแรงกระแทก


### 4.3 การวิเคราะห์ผิวหน้าด้วยเทคนิค SEM

#### 4.3.1 การศึกษาลักษณะผิวหน้าของเส้นใยปาล์ม


จากผลการแสดงลักษณะผิวหน้าของเส้นใยที่ผ่านและไม่ผ่านการทำทรินเมนต์ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และผิวหน้าเส้นใยที่ผ่านการทำปฏิกิริยาโพธิออนิลเลชัน แสดงดังรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.8 ผิวหน้าเส้นใยที่ไม่ผ่านการทำทรินเมนต์



รูปที่ 4.9 ผิวหน้าเส้นใยที่ผ่านการทำทรีดเมนต์ ด้วยสารละลาย NaOH 6%




รูปที่ 4.10 เส้นใยที่ผ่านการทำปฏิกิริยาโพพอนิลเลชันที่ อุณหภูมิ 120 °C เวลา 2 ชั่วโมง

จากรูปที่ 4.8 แสดงผิวหน้าเส้นใยที่ไม่ผ่านการทำ surface treatment ซึ่งมีลักษณะต่างจากเส้นใยที่ผ่านการทำ surface treatment ดังรูปที่ 4.9 อย่างเห็นได้ชัด


การทำทรีตเมนต์ผิวหน้าเส้นใยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นั้นเป็นขั้นตอนการกำจัดแว็กซ์ที่อยู่บนเส้นใยปาล์ม ซึ่งเส้นใยที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนการทำทรีตเมนต์นั้นจะมีแว็กซ์เคลือบบนผิวหน้าเส้นใยซึ่งขัดขวางการทำปฏิกิริยา ดังรูปที่ 4.8 แต่เมื่อนำเส้นใยดังกล่าวไปกำจัดแว็กซ์ด้วยกระบวนการทำทรีตเมนต์แล้วสังเกตว่าสารเคลือบบนเส้นใยปาล์มได้ถูกกำจัดออกไป และปรากฏลักษณะผิวหน้าที่มีปุมอยู่บนผิวหน้าเส้นใยตลอดทั้งเส้น ดังรูปที่ 4.9 สำหรับเส้นใยที่ผ่านตัดแปรด้วยปฏิกิริยาโพฟิออนิลเลชันได้แสดงให้เห็นลักษณะผิวหน้าเส้นใยดังรูปที่ 4.10 ซึ่งไม่แตกต่างไปจากเส้นใยที่ผ่านการทำทรีตเมนต์

#### 4.3.2 การศึกษาการยึดเกาะระหว่างเส้นใยปาล์มกับเมตริกซ์


จากรูปข้างล่างแสดงพื้นผิวบริเวณรอยแตกหักของชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบความแข็งแรงต่อการดึงของวัสดุคอมพอสิต เพื่อศึกษาการยึดเกาะระหว่างผิวหน้าเส้นใยปาล์มทั้งที่ผ่านการทำทรีตเมนต์ และผ่านการตัดแปรผิวหน้ากับเมตริกซ์




รูปที่ 4.11 การยึดเกาะระหว่างเส้นใยที่ผ่านการทำทรีตเมนต์กับเมตริกซ์




รูปที่ 4.12 การยึดเกาะระหว่างเส้นใยที่ผ่านการตัดแปรด้วยปฏิกิริยาไพโรลisis ที่อุณหภูมิ 120 °C, 0.5 ชั่วโมง กับเมตริกซ์




รูปที่ 4.13 การยึดเกาะระหว่างเส้นใยที่ผ่านการตัดแปรด้วยปฏิกิริยาไพโรลisis ที่อุณหภูมิ 120 °C, 1 ชั่วโมง กับเมตริกซ์



รูปที่ 4.14 ลักษณะการยึดเกาะระหว่างเส้นใยที่ผ่านการตัดแปรด้วยปฏิกิริยาโพรฟิออนิเลชัน ที่อุณหภูมิ 120 °C, 2 ชั่วโมง กับเมตริกซ์



รูปที่ 4.15 การยึดเกาะระหว่างเส้นใยที่ผ่านการตัดแปรด้วยปฏิกิริยาโพรฟิออนิเลชัน ที่อุณหภูมิ 130 °C, 2 ชั่วโมง กับเมตริกซ์



รูปที่ 4.16 การยึดเกาะระหว่างเส้นใยที่ผ่านการตัดแปรด้วยปฏิกิริยาไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 150 °C, 2 ชั่วโมง กับเมตริกซ์

จากรูปที่ 4.11 แสดงพื้นผิวระหว่างผิวหน้าเส้นใยที่ไม่ผ่านการตัดแปร กับ พอลิเอสเทอร์ชนิดไม่อิมตัวเมตริกซ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่สามารถเข้ากันได้ (incompatible) ทั้งนี้สังเกตว่าไม่มีร่องรอยชิ้นส่วนของเมตริกซ์ยึดเกาะอยู่บนเส้นใย ขณะที่เส้นใยที่ผ่านการตัดแปรแล้วจะมีพื้นผิวที่หยาบไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งเส้นใย ซึ่งคาดว่าเป็นพอลิเอสเทอร์ชนิดไม่อิมตัวที่เคลือบเกาะอยู่บนเส้นใย ดังรูปที่ 4.12-4.16 ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าเส้นใยที่ผ่านการตัดแปรแล้วมีความสามารถเข้ากันได้ (compatible) ได้กับพอลิเอสเทอร์เมตริกซ์

การที่เส้นใยมีความสามารถเข้ากันได้กับเมตริกซ์ จะส่งผลต่อความสามารถยึดเกาะระหว่างผิวหน้า (interfacial adhesion) ของเส้นใยกับเมตริกซ์ ซึ่งจะช่วยเสริมแรงให้กับวัสดุคอมพอสิต ซึ่งจากการทดสอบความแข็งแรงต่อการดึงและความต้านทานการกระแทกแสดงให้เห็นว่า วัสดุคอมพอสิตที่เสริมด้วยเส้นใยที่ผ่านการตัดแปรผิวหน้าด้วยปฏิกิริยาไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 120 °C, 130, °C และ 150 °C ที่ระยะเวลา 2 ชั่วโมง มีค่าความแข็งแรงต่อการดึงและความต้านทานต่อการกระแทกสูงกว่าวัสดุคอมพอสิตที่เสริมด้วยเส้นใยที่ไม่ผ่านการตัดแปร และ วัสดุพอลิเอสเทอร์