

บทสรุปรายงานสำหรับผู้บูรพา

ชื่อโครงการ เทอร์โมพลาสติกอิเลสต์โดยเมอร์เรียมจากยางธรรมชาติอีพ็อกซี่ไดซ์และไนลอน 6

Thermoplastic elastomer prepared from epoxidized natural rubber blended with nylon 6

ชื่อหัวหน้าโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร. วรารภรณ์ ตันรัตนกุล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา

โทรศัพท์/โทรสาร 074-288360/074-446925 E-mail: varaporn.t@psu.ac.th

นักศึกษา นายธารมณิช จีบเจ้อ และนายพงศธร กาญจนพรหม

งบประมาณทั้งโครงการ 100,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 – 31 พฤษภาคม 2549

ปัญหาที่ทำวิจัยและความสำคัญ

ปัจจุบันนี้มีการใช้เทอร์โมพลาสติกอิเลสต์โดยเมอร์กันอย่างแพร่หลาย เทอร์โมพลาสติกอิเลสต์โดยเมอร์ทางการค้าที่ได้จากการผสมยางและพลาสติกันนีนิยมใช้ยางสังเคราะห์ ถึงแม้วางงานวิจัยภายในประเทศไทยจะมีการใช้ยางธรรมชาติกับพลาสติก แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่ใช้ยางธรรมชาติอีพ็อกซี่ไดซ์ผสมกับไนลอน 6 นอกจากนี้งานวิจัยระดับนานาชาติที่ใช้พอลิเมอร์คุณค่าสูงไม่ปรากฏในการรายงานหรือสิทธิบัตร ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงเป็นการทดลองขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการนำยางธรรมชาติอีพ็อกซี่ไดซ์ผสมกับไนลอน 6 ทำเป็นเทอร์โมพลาสติกอิเลสต์โดยเมอร์

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาหาสูตรที่เหมาะสมต่อการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิเลสต์โดยเมอร์ และตรวจสอบสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพอื่นๆ

ผลการดำเนินงาน

- มีการศึกษาหาในлонที่เหมาะสม โดยการทดลองใช้ในلون 2 เกรด ที่มีจุดหลอมเหลวเท่าๆกันแต่มีความหนืดต่างกัน พบว่าในلونที่เหมาะสมคือ UltramideTM B36 มีค่าดัชนีการไหลเท่ากับ 5 g/10 min และมีจุดหลอมเหลวเท่ากับ 219 °C ในلونชนิดนี้มีความหนืดต่อข้างสูง สามารถนำไปขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดความดันได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านครุภัณฑ์ของโครงการวิจัยนี้คือ ไม่มีเครื่องขึ้นรูปแบบนีดพลาสติก จึงจำเป็นต้องขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องอัดความดัน ถ้าใช้ในلونที่มีความหนืดต่ำ จะมีปัญหาการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัด คือ ในلونจะไหลออกมากจากเนื้อพิมพ์
- มีการศึกษานิดและปริมาณสารเชื่อมโยงและสารร่วมการเชื่อมโยง สารเชื่อมโยงที่ใช้มี 2 ชนิด คือ 'ไดคิวมิวเปอร์' ออกไซด์ชนิดเข้มข้น 40% (dicumyl peroxide, PerkadoxTM BC-40B-pd) และฟีโนลิกเรซิน (phenolic resin, SP1045) สารร่วมการเชื่อมโยงที่ใช้มี 2 ชนิด คือ SaretTM SR75EPM2M และ SaretTM SR350 ปริมาณไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์ที่ศึกษา คือ 2.5 และ 5 phr ส่วนฟีโนลิกเรซินที่ใช้เท่ากับ 6 และ 8 phr ปริมาณของสารร่วมการเชื่อมโยงที่ใช้ศึกษาคือ 1 – 3 phr สมบัติเชิงกลที่ศึกษาได้แก่ สมบัติความหนืดต่อแรงดึง ความต้านทานต่อการฉีกขาด สมบัติการยืดถด และความแข็ง ผลการทดลองพบว่า จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงไม่เกลูลของยางเพื่อให้สมบัติเชิงกลที่ดี ฟีโนลิกเรซินให้สมบัติเชิงกลดีกว่าไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์ และ SaretTM SR75EPM2M ให้สมบัติเชิงกลดีกว่า SaretTM SR350


3. มีการศึกษาวิธีการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิเล็กโถเมอร์ โดยใช้เครื่องผสมแบบปิดและเครื่องอัดรีดแบบสกรู ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเครื่องอัดรีดแบบสกรูให้สมบัติเชิงกลดีกว่าเครื่องผสมแบบปิด ในการผสมด้วยเครื่อง ผสมแบบปิดนั้น มีการเดิมสารซึ่งมีไข่ระหัวงการผสมในล่อนและยางในเครื่องผสมแบบปิด ซึ่งจะช่วยเวลาในการผสมด้วยเครื่องผสมชนิดนี้ค่อนข้างนาน อาจทำให้ในล่อนเกิดการเสื่อมสภาพได้เมื่อใช้ได้คราวเปอร์รอกไซด์ การผสมด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรู พอลิเมอร์มีเวลาอยู่ภายใต้เครื่องน้อยกว่า จึงทำให้โอกาสเกิดการเสื่อมสภาพของในล่อนมีน้อยกว่า สมบัติเชิงกลจึงดีกว่า ข้อเสียของการผสมด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคือ ต้องทำการผสมสองครั้ง เนื่องจากการผสมครั้งแรกยังไม่สามารถให้การกระจายของเฟสยางสม่ำเสมอ
 4. วิเคราะห์ที่มอร์โฟโลเจีย (morphology) ของเทอร์โมพลาสติกอิเล็กโถเมอร์ด้วยเครื่อง SEM พบว่ายางธรรมชาติอีพ็อกซี่ไดร์ฟเป็นเฟสภาระจาย มีลักษณะเป็นเม็ดค่อนข้างกลมกระหายอยู่ในเฟสในล่อนที่เป็นเฟสต่อเนื่องหรือแมทริกซ์ ก้อนที่จะดูด้วยเครื่อง SEM นี้ จะต้องสกัดเฟสในล่อนออกไปก่อน ด้วยการแช่ด้วยน้ำยาในการดพอร์มิก
 5. วิเคราะห์ความเข้ากันได้ของในล่อนและยางธรรมชาติอีพ็อกซี่ไดร์ฟด้วยเครื่อง DMTA พบว่าพอลิเมอร์ทั้งสองมีการแยกเฟสกันอย่างชัดเจน ไม่มีอันตรกิริยะระหว่างกันเนื่องจากค่า T_g ของพอลิเมอร์ทั้งสองมีแนวโน้มแยกห่างกันมากขึ้น
 6. สามารถหาสูตรที่เหมาะสมต่อการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิเล็กโถเมอร์ จากในล่อน 6 และยางธรรมชาติอีพ็อกซี่ไดร์ฟได้

สรุปผลการวิจัย

เทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เครื่องทดสอบแบบปิดและเครื่องอัคตีรีดแบบสกรูคู่ การทดสอบด้วยเครื่องอัคตีรีดจะให้สมบัติเชิงกลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแบบปิด เนื่องจากการทดสอบด้วยเครื่องอัคตีรีดใช้เวลาในการทดสอบสั้นกว่า การทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแบบปิดในระบบที่มีการใช้เบอร์ออกไซด์อาจทำให้ในลอนเกิดการเสื่อมสภาพได้ ปริมาณยางธรรมชาติอิพ็อกซี่ไดร์ที่ใช้ประมาณ 50 - 60 phr ชั้นอยู่กับสูตร ส่วนผสมที่สำคัญคือ ชนิดและปริมาณของสารเรืองเงาอย่างและสารร่วมการเรืองเงาอย่าง สูตรที่เหมาะสมต่อการนำไปพัฒนาต่อไป คือ สูตรที่ใช้ฟินอลิคลิเรชันและ SaretTM SR75EPM2M ตัวอย่างสูตรที่ให้สมบัติเชิงกลที่ดี ได้แก่ E50/ph-8U/75-3b และ E60/ph-6U/75-3b คือสูตรที่มียาง 50 และ 60 phr ตามลำดับ ผสมฟินอลิคลิเรชัน 8 และ 6 phr ตามลำดับ และทดสอบสารร่วมการเรืองเงาอย่างปริมาณ 3 phr ทั้งสองสูตร ค่าสมบัติเชิงกลแสดงในตารางต่อไปนี้ เทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่เตรียมได้ส่วนใหญ่มีค่าสมบัติการยึดถาวร (4% - 6%) และความแข็ง (85 - 95 Shore A) อยู่ในช่วงเดียวกันเกือบทุกสูตร ภาพ SEM แสดงให้เห็นว่ายางธรรมชาติอิพ็อกซี่ไดร์เป็นเฟสกระจาย มีลักษณะเป็นเม็ดค่อนข้างกลมขนาดประมาณ 10 μm หรือเล็กกว่าดังแสดงในรูปต่อไปนี้ ผลการวิเคราะห์ด้วย DMTA ยืนยันการแยกเฟสของไนลอนและยางธรรมชาติอิพ็อกซี่ไดร์

ตารางแสดงสมบัติเชิงกลที่ดีของสูตรเทอร์โมพลาสติกอิเล็กโถเมอร์ที่ดี

Sample	σ_b (MPa)	ϵ_b (%)	Tear Strength (N/mm)	Tension set (%)	Hardness Shore A
E50/ph-8t/75-3b	21.66 \pm 1.31	119 \pm 28	99.53 \pm 34.75	4.95 \pm 0.56	94.80
E60/ph-6t/75-3b	14.74 \pm 1.01	150 \pm 29	117.77 \pm 9.47	4.49 \pm 0.51	94.40



รูป SEM ของเทอร์โมพลาสติกอิเล็กโตรสูตร E60/Ph-8/b/75-3b
แสดงอนุภาคของยางธรรมชาติอีพ็อกซิไดร์ซ มีขนาดเล็กกว่า 10 μm

ข้อเสนอแนะที่คาดว่าควรวิจัยเพิ่มเติม และวิธีการที่ควรพัฒนาต่ออย่างสูงคุณภาพดังนี้

ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารเชื่อมโยงและสารร่วมการเชื่อมโยงชนิดอื่น ควรทดลองเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิเล็กโตรสูตรที่ให้ในล่อนเกิดปฏิกิริยาเชื่อมโยงกับยางธรรมชาติอีพ็อกซิไดร์ซ เพื่อศึกษาว่าสมบัติเชิงกลจะดีขึ้น หรือไม่ น่าจะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอนุภาคเม็ดยางกับสมบัติเชิงกลของเทอร์โมพลาสติกอิเล็กโตรสูตร และน่าจะศึกษาว่าเหตุใดค่า T_g ของในล่อนในระบบที่ใช้นี้จึงสูงขึ้น

ผลงานวิชาการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

บทความดีพิมพ์ในวารสารวิชาการเรื่อง Thermoplastic elastomer prepared from nylon 6 and epoxidized natural rubber