



รายงานวิจัย

เรื่อง

การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิเลสโ töเมอร์จากการ
เบلنด์ในกระบวนการผลิตระหว่าง PA6 กับ NR

**Preparation of Thermoplastic -elastomer by processing
blend between PA6 and NR**

โดย

รศ.ดร. มนัส แซ่ค่าน

ผศ.ดร. วีไลพร ลักษมีวนิชย์

นายสุวัฒน์ รัตนพันธ์

แผนกวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2547

บทคัดย่อ

การเตรียมเทอร์โนพลาสติกอิเล็กโตร์จากการเบลน์ระหว่างพอลิเอไมค์ 6 กับยางธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน กล่าวคือขั้นตอนที่ 1 เบลน์ยางธรรมชาติกับพอลิเอไมค์ 6 ในสัดส่วน 60/40 ด้วยกระบวนการรีแอกท์ฟเบลน์ในเครื่องอีกซ์ทຽดเคอร์สกรูเดี่ยว โดยใช้มอลิอิกแอนไฮไดร์ดในปริมาณ 1.0% และ เปอร์ออกไซด์ 0.1% โดยนำหนักของพอลิเมอร์ทึ่งหมด เป็นสารกระตุ้นและสารเกิดปฏิกิริยาในขณะ พลุของปฏิกิริยา ก่อให้เกิดการเกาะติดมาลิอิกแอนไฮไดร์ดบนยางธรรมชาติ และเกิดโคลพอลิเมอร์ ระหว่างยางธรรมชาติกับพอลิเอไมค์ ทำให้พอลิเมอร์เบลน์ที่ได้มีสมบัติเชิงกลดีขึ้นและมีลักษณะสัมฐานวิทยาที่ละเอียด ขั้นตอนที่ 2 ทำไวนามิกวัลค่าไนซ์พอลิเมอร์เบลน์จากขั้นตอนที่ 1 ด้วยฟีโนลิกเรซินในเครื่องอีกซ์ทຽดชนิดสกรูเดี่ยวที่อุณหภูมิ 240 องศาเซลเซียส ในขั้นตอนนี้ก่อให้เกิดกระบวนการกลั่นเฟส (พอลิเอไมค์ 6 เป็นเฟสต่อเนื่อง) และเกิดการวัลค่าไนซ์ในเฟสยาง ทำให้ความสามารถในการรักษาสมบัติ ด้านสัมฐานวิทยาของของพอลิเมอร์เบลน์ดีขึ้น เทอร์โนพลาสติกอิเล็กโตร์ที่ได้มีสมบัติเป็นเทอร์โนพลาสติกอิเล็กโตร์ มีความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิห้องแต่สามารถแปรรูปได้ด้วยเครื่องแปรรูปพลาสติก มาตรฐาน โดยมีการเสื่อมของเฟสยางน้อย มีสมบัติด้านการยึดและความต้านทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น สมบัติ การทนน้ำมันดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับยางธรรมชาติวัลค่าไนซ์ ไม่มีการละลายและพวนพองในตัวทำละลายโดยอุ่น นอกจากนี้เทอร์โนพลาสติกอิเล็กโตร์ที่ได้ยังสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงอีกด้วย

Abstract

Thermoplastic elastomers (TPE) of natural rubber (NR) and polyamide (PA-6) were prepared, consisting of two steps; blending of NR/PA-6 and dynamic vulcanization steps. A single-screw extruder was used to blend the NR and the PA-6 having the ratio of 60/40 by weight. Maleic anhydride (MA) and peroxide were used as a reactive agent and an activator of reactive blends, respectively. MA can be grafted on NR and the copolymer of NR/PA-6 can also be occurred. It was found the better mechanical properties and a good dispersion of morphology when 1.0% by weight of MA and 0.1% by weight of peroxide were used. The blends from the first step were vulcanized by phenolic resin in a single-screw extruder at 240°C. In this dynamic vulcanizing process, the reversed phasing (PA as continuous phase) and the rubber phase cross-linked were occurred, due to more stability of morphology. Therefore, the vulcanized TPE have better tension properties, tensile strength, oil resistance and solvent resistance. Moreover, it could be processed at the higher temperature with the decreasing of rubber-phase degradation. This causes the same processibility as the general plastics processing.