



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลความหนาดของน้ำทางต่อการทํางานฟองน้ำ

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี และ คณะ

30 มิถุนายน 2547

บทสรุปของผู้บริหาร (Executive Summary)

60% น้ำยาางขันแอนโอมเนียต่ำผลิตจากบริษัทปีตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัด มีปริมาณของ เชิงทึ้งหมด 62% ปริมาณแอนโอมโนเนีย 0.2% มีค่า pH 10.6 ความหนืด 89 cps และความตึงผิว 38 dyne/cm ศึกษาผลของความหนืดของน้ำยาางต่อการทำฟองน้ำโดยการใส่แคลเซียมคาร์บอเนตเพริมานาณ ต่างๆ (5, 10, 20, 40, 60, 80 และ 100 phr) พบว่าความหนืดของน้ำยาางมีค่าอยู่ระหว่าง 90-350 cps ค่าความตึงผิวของน้ำยาางจะมีค่าเพิ่มขึ้น และ pH ของน้ำยาางมีค่าเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก เมื่อน้ำยาางที่ผสมสารเคมีบางส่วนมากก็จะได้ระดับการวัลค่าไนซ์เบอร์ 2 แล้วนำมาทำฟองน้ำโดยวิธีการแบบดันลอก พนวจการใส่แคลเซียมคาร์บอเนตเพริมานาณต่ำกว่าหรือเท่ากับ 60 phr จะได้ลักษณะของฟองยาง ก่อนการเจล มีความละเอียดและสม่ำเสมอ อีกด้วย แต่การเพิ่มแคลเซียมคาร์บอเนตเป็น 80-100 phr ลักษณะของฟองยางก่อนการเจล มีความหยาบมากขึ้นและยางฟองน้ำที่วัลค่าไนซ์แล้วมีการหลัดลัด (อยู่ระหว่าง 7-10%) และขุบตัว (อยู่ระหว่าง 20-30%) ลดน้อยลงตามปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เพิ่มขึ้น ส่วนความหนาแน่น (อยู่ระหว่าง 0.17-0.36 g/cm³) และความทนทานต่อแรงกดในระบะยูบตัว 25 % (อยู่ระหว่าง 180-740 Pa) มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เพิ่มขึ้น การปรับค่า TSC เท่ากัน 50 % และ 55 % ในน้ำยาางคอมปาวด์ที่ใส่แคลเซียมคาร์บอเนตเพริมานาณต่างๆ พนวจ น้ำยาางที่มี TSC เท่ากัน จะมีค่าความหนืดไม่แตกต่างกัน แต่ยางฟองน้ำมีค่าความหนาแน่น และความทนทานต่อแรงกดในระบะยูบตัว 25 % มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ยางฟองน้ำที่เตรียมจากน้ำยาางคอมปาวด์ซึ่งมี TSC 50% มีลักษณะของฟองยางหยาน การยูน และหดตัวมากกว่าน้ำยาางคอมปาวด์ที่มี TSC 55%

การใส่สาร CMC ปริมาณต่างๆ (0.1, 0.25, 0.5, 1 และ 1.5 phr) ร่วมกับแคลเซียมคาร์บอเนต ปริมาณต่างๆ ในน้ำยาางคอมปาวด์ จะทำให้ค่าความหนืดของน้ำยาางเพิ่มขึ้น (ระหว่าง 125-451 cps) ค่า pH ลดลงเล็กน้อย และค่าความตึงผิวของน้ำยาางเพิ่มสูงขึ้น ค่าความหนาแน่นของยางฟองน้ำมีค่าเพิ่มขึ้น และมีความทนทานต่อแรงกดในระบะยูบตัว 25 % เพิ่มขึ้น ส่วนการยูนและหดตัวของยางฟองน้ำมีค่าลดลงตามปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนต และ CMC ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ การปรับค่า TSC เท่ากัน 50% และ 55% ในน้ำยาางคอมปาวด์ที่ใส่ CMC ร่วมกับแคลเซียมคาร์บอเนตเพริมานาณต่างๆ ในน้ำยาางคอมปาวด์ พนวจ ยางฟองน้ำมีค่าความหนาแน่น และความทนทานต่อแรงกดในระบะยูบตัว 25 % มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตตามลำดับ ลักษณะของยางฟองน้ำที่เตรียมจากน้ำยาางคอมปาวด์ซึ่งมี TSC 50% มีลักษณะของฟองยางหยาน การยูน และหดตัวมากกว่าน้ำยาางคอมปาวด์ที่มี TSC 55%

บทคัดย่อ

ความหนืดของน้ำยาบ่มีผลต่อพฤติกรรมการเครื่ยมฟองยางและสมบัติของยางฟองน้ำ ในกระบวนการผลิตฟองน้ำแบบดันลอก พนวจการเพิ่มปริมาณของสารเพิ่มความหนืด (Carboxyl methyl Cellulose, CMC) ใน 60% น้ำยาบ่มีน้ำตาล (LA latex) มีผลทำให้ความหนืดของน้ำยาบ่มเพิ่มสูงขึ้น ความตึงผิวของน้ำยาบ่มค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การตีฟองยากขึ้น ต้องใช้ระยะเวลาการตีฟองนานขึ้น เวลาเจลของฟองยางจะลดลงตามสัดส่วนของความหนืดน้ำยาบ่มที่เพิ่มขึ้น ยางฟองน้ำที่วัสดุไวนิลเดลว์ มีสมบัติการหดและยุบตัวลดลงตามความหนืดที่เพิ่มสูงขึ้น ในการผลิตฟองน้ำพบว่า การใส่สารตัวเติมแคลเซียมคาร์บอเนต (0, 20, 40, 60, 80 และ-100 phr) ร่วมกับ CMC (0.1, 0.25, 0.5, 1 และ 1.5 phr) ในน้ำยาบ่มีผลทำให้ฟองน้ำที่วัสดุไวนิลเดลว์ มีปรอทเช่นเดียวกับการหดตัวและยุบตัวลดลง ความหนาแน่นและความแข็งของฟองน้ำเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าฟองน้ำที่ไม่ใส่สารตัวเติมแคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับ CMC

คำสำคัญ : น้ำยาบ่ม ความหนืดของน้ำยาบ่ม ยางฟองน้ำ สารเพิ่มความหนืด
แคลเซียมคาร์บอเนต

Abstract

An increase of latex viscosity has an effect on latex foam preparation behavior and its properties. In a latex foam production of Dunlop's process, it was found that increasing the amount of Carboxyl Methyl Cellulose (CMC) into 60% concentrated natural rubber latex (LA latex) would increase the viscosity of latex and the surface tension of the latex was gradually increased. This effect to a difficulty of making rubber foam. It needed more time during the process of making rubber foam. Gel's time was decreased with increasing of latex's viscosity. The vulcanized natural rubber foam gave shrinkage decreased as the viscosity was increased. Additional of Calcium carbonate (0, 20, 40, 60, 80 and 100 phr) together with CMC (0.1, 0.25, 0.5, 1 and 1.5 phr) into compound's latex at the same TSC were found to effect the vulcanized properties of rubber sponge. The shrinkage was decreased while the density and hardness of the sponge was increased more than that of unfilled Calcium carbonate with CMC.

Keywords : LA latex, Latex viscosity, Rubber, Sponge, Carboxyl Methyl Cellulose, Calcium carbonate