

# รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการ อิทธิพลของน้ำมันและสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์โม พลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนค์ยางธรรมชาติกับพอลิเอทิฉีน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญ นาคะสรรค์และคณะ

มีนาคม 255<del>8</del>

## อิทธิพลของน้ำมันและสารตัวเติมต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนค์ยางธรรม ชาติกับพคลิเคทิลีน

#### บทกัดย่อ

เตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์โดยการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีน 2 ชนิด คือ พอลิเอ ทิลีนชนิคกวามหนาแน่นสูง (HDPE) และ พอลิเอทิลีนชนิคกวามหนาแน่นค่ำเชิงเส้น (LLDPE) โคยใช้ เทดบิดการเบลนด์ 2 เทดนิค คือ เทคนิคการเบลนด์แบบปกติ และการเบลนด์ผ่านกระบวนการวัลคาใน เพราแบบใดบามิกส์ เพื่อเตรียบเทอร์โมพลาสติกวัลคาในซ์ การเตรียบเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเบอร์ โดยวิธีการเบลนค์แบบปกติ โดยใช้อัตราส่วน NR/PE = 60/40 เนื่องจากให้สัณฐานวิทยาแบบเฟสร่วม หลังจากนั้นศึกษาอิทธิพลของสารเพิ่มความเข้ากัน ได้ต่อสมบัติ พบว่าการใช้ฟืนอลิกเรซิน (HRJ-10518) จะให้เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ที่มีสมบัติดีที่สุด หลังจากนั้นศึกษาอิทธิพลของชนิดน้ำมันโดยการ แปรชบิดบ้ำบับ คือ white ail บ้ำบันพาราฟินิก น้ำบันแนฟทานิก น้ำบันอิพอกซิไดซ์ และไดออกทิลพ ระทาเลต พบว่า white oil ให้เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ที่มีสมบัติดีที่สุดจึงศึกษาอิทธิพลของ ปริมาณ white oil ต่อสมบัติเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์พบว่าการเพิ่มปริมาณน้ำมันจะส่งผลให้ก่า ความต้านทานต่อแรงคึง ความหนืด ความแข็งมีแนวโน้มลดลง แต่ให้ความสามารถในการยืดและความ เป็นอิลาสโตเมอร์สูงขึ้น หลังจากนั้นทำการศึกษาอิทธิพลของสารตัวเติมสองชนิคคือ เขม่าคำ และซิลิกา พบว่าการเพิ่มปริบาณสารตัวเติมทั้งสองจะส่งผลให้ค่าความด้านทานต่อแรงดึง ความหนีคเฉือน และค่า ความแข็งเพิ่มขึ้น แต่ทำให้ความสามารถในการยี้คอนขาดและความเป็นอิลาสโตเมอร์ลคลง หลังจาก นั้นเตรียบเทอร์โบพลาสติกวัลคาในซ์โดยการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิเอทิลีนที่อัตราส่วนการเบ ลนค์ NR/PE = 60/40 โดยใช้กระบวนการวัลคาในซ์แบบไดนามิกส์ โดยศึกษาอิทธิพลของกระบวน การวัลลาใบเซชับ โดยแปรระบบ คือระบบกำมะถัน ระบบเปอร์ออกไซค์ ระบบผสม (กำมะถันและ เปอร์ออกไซด์) และระบบฟินอลิก (SP-1045 และ HRJ-10518) พบว่าระบบฟินอลิก (HRJ-10518) ให้ เทอร์โมพลาสติกวัลคาในซ์ที่มีสมบัติดีที่สุด หลังจากนั้นทำการศึกษาอิทธิพลปริมาณน้ำมัน white oil ต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกวัลดาในซ์ ซึ่งจะให้ผลในทำนองเดียวกับกรณีเทอร์โมพลาสติกอิลาสโต เมอร์โดยเทคนิกจากการเบลนค์แบบปกติ กล่าวคือเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันจะส่งผลต่อแนวโน้มการลด ความด้านทานต่อแรงดึง ความหนืดเฉือน และความแข็ง หลังจากนั้นศึกษาอิทธิพลของสารตัวเติมสอง ชนิค คือชิลิกาและเขม่าคำ ต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกวัลกาในซ์ พบว่าการเพิ่มปริมาณสารตัวเดิม ทั้งสองจะส่งผลให้เพิ่มอำอาบต้านทานต่อแรงจึง อวามเค้นเฉือน อวามหนือเฉือน และอวามแข็งเพิ่ม ขึ้น แต่ลดค่าความสามารถในการยึดของเทอร์โมพลาสติกวัลคาในซ์

### Influence of Oil and Fillers on Properties of Thermoplastic Elastomer Based on Natural Rubber-Polyethylene Blends

#### **Abstract**

Thermoplastic elastomer based on natural rubber blended with two types of polyethylene (i.e., HDPE and LLDPE) was prepared. Two types of techniques were exploited: a simple blend and dynamic vulcanization technique. The simple blend technique of NR/PE blend at a blend ratio of 60/40 was studied. This is because at this blend ratio, co-continuous phase morphology of the blend was observed. Influence of various blend copatibilizers was then studied. We found that HRJ-10518 exhibited the most appropriate blend compatibilizer. It was later used throughout this work. Effect of types of process oils (i.e., white oil, paraffinic oil, naphthenic oil, epoxidized oil and plasticizer (dioctyl pthalate, DOP) on properties of the TPE was later investigated. It was found that white oil gave the TPE with superior properties. Influence of concentration of white oil on properties of the TPE was later studied. We found that increasing level of white oil caused decreasing trend of tensile strength, shear viscosity, and hardness but increasing elongation at break and elastomeric properties (based on tension set results). Two types of fillers (i.e., carbon black and silica) were used in the TPE based on OENR/HDPE and OENR/LLDPE blends. It was found that increasing loading level of fillers caused increasing level of tensile strength, shear viscosity, and hardness but decreasing elongation at break and elastomeric properties. Thermoplatic vulcanizates (TPVs) were later prepared based on NR/PE blend at a blend ratio of 60/40. Influence of vulcanization system wad first investigated using various vulcanization systems: sulphur, peroxide, mixed system (sulphur and peroxide) and phenolic system using two types of phenolic resins (SP-1045 and HRJ-10518). We found that the phenolic system using HRJ-10518 provided the TPVs with the best properties. Influence of loading level of white oil and fillers (i.e., carbon black and silica) on properties of the TPVs was also studied. We found that the oil and fillers showed similar affect on the TPEs based on a simple blend technique.