



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการ การเตรียมแผ่นไม้อัดแข็งจากขี้เลื่อยไม้ย่างพาราโดยใช้กาวน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์เป็นตัวประสาน

โดย นายเบญจ ทองนวลจันทร์ และคณะ

มิถุนายน 2548

การเตรียมแผ่นไม้อัดแข็งจากน้ำอ้อยไม้ยางพาราโดยใช้ กาวน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์เป็นตัวประสาน

บทคัดย่อ

เตรียมแผ่นไม้อัดแข็งจากน้ำอ้อยไม้ยางพารา โดยใช้น้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์เป็นตัวประสาน ที่อัตราส่วนผสมการต่อชีทที่เลือยก 40:60 โดยนำหนักแห้ง พบว่าการใช้สารวัลภาในชีทยางธรรมชาติอิพอกไซด์ประเภทเอมนิ่น คือ เอกซ์เมทอกซ์เมทิกิลมีนร่วมกับกรดซิตริก ทำให้ได้แผ่นไม้อัดที่มีค่าความด้านทานต่อแรงดึงสูงกว่าการวัลภาในชีทด้วยระบบกำมะถัน นอกจากนี้ ค่าความด้านทานต่อแรงดึงของแผ่นไม้อัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณเอมนิ่นที่ใช้ การลดน้ำหนักไม่เกิดข่องยางธรรมชาติอิพอกไซด์ สามารถปรับปรุงสมบัติการยึดติดเมื่อใช้เป็นตัวประสาน โดยพบว่าการใช้น้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด์ที่มีน้ำหนักไม่เกิดข่องในช่วง 400,000–150,000 เป็นตัวประสาน แผ่นไม้อัดที่ได้มีค่าความด้านทานต่อแรงดึงสูงกว่าการใช้ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ที่ไม่ลดน้ำหนักไม่เกิดข่อง และพบว่าการใช้ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ที่มีน้ำหนักไม่เกิดข่องในช่วง 150,000–200,000 เป็นตัวประสาน ทำให้ได้แผ่นไม้อัดที่มีค่าความด้านทานต่อแรงดึงสูงสุด คือ มีค่าประมาณ 11.59 MPa เมื่อเปรียบเทียบสมบัติของแผ่นไม้อัดที่เตรียมได้กับมาตรฐาน นก.180-2519 พบว่าความหนาแน่น ปริมาณความชื้น และการพองตัวเมื่อแช่น้ำของแผ่นไม้อัดที่เตรียมได้ผ่านมาตรฐาน แต่มีค่าความด้านทานต่อการศักดิ์โถงและการคุณชีมน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน

Preparation of Hardboard from Parawood Sawdust using Epoxidized Natural Rubber Latex Adhesive

Abstract

Hardboard from parawood sawdust was prepared using epoxidized natural rubber (ENR) latex as adhesive, at a blend ratio of adhesive to parawood sawdust at 40:60. The amine type crosslink agent or vulcanizing agent of the ENR used in this work was hexamethoxymethylmelamine and citric acid catalyst. It was found that the amine vulcanization gave the highest tensile strength hardboard than that of the sulphur vulcanization. Furthermore, the tensile strength increased with an increasing levels of amine vulcanizing agent. We also found that better tack properties among the sawdust particles were observed with decreasing Mw of the ENR. That is, the ENR with the weight-average molecular weight (Mw) ranges of 400,000-150,000 gave the highest tensile strength than that of the ENR without decreasing of the molecular weight. The highest tensile strength of hardboard (i.e., 11.59 MPa) was observed for the ENR with Mw ranges of 150,000-200,000. Properties of the hardboard include density, moisture content and swelling behavior in water were reached a standard for hardboard according to the TIS 180-2519. However, bending strength and water absorption were lower than that of state in the TIS standard.