

หน้าสรุปโครงการ (Executive Summary)

(1) ชื่อโครงการ การเตรียมการติดไม้จากยางธรรมชาตินามาเดอท

คำสำคัญ ยางธรรมชาตินามาเดอท, ร้อยละการกรีฟต์, การติดไม้

Preparation of Wood Adhesive from Maleated Natural Rubber

Keywords Maleated natural rubber, %grafting, wood adhesive,

(2) ชื่อหัวหน้าโครงการ รศ.ดร. ไพบูลย์ กลิ่นพิทักษ์

หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ 073 313930-50 ต่อ 1845

โทรสาร 073 335130

E-mail kpairote@bunga.pn.psu.ac.th

(3) ชื่อนักศึกษา น.ส. อรกรณี บัวหลวง

หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ 040548331

โทรสาร 073 335130

E-mail s4445629@mor-or.pn.psu.ac.th

(4) ชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของหัวหน้าโครงการ

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-สกุล | พศ.สมปอง ทองผ่อง (คณบดี) |
| หน่วยงาน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| | อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 |
| โทรศัพท์ | 073 313930-50 ต่อ 1800 |
| โทรสาร | 0 7333 5130 |
| E-mail | psompong@bunga.pn.psu.ac.th |

(5) สาขาวิชาที่ทำการวิจัย เกมียางและเทคโนโลยียาง

(6) ได้เสนอโครงการนี้ หรือโครงการที่มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้บางส่วนขอทุนจากแหล่งอื่นใดบ้าง

ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น

(7) งบประมาณตลอดโครงการ 100,000 บาท

(8) ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน

(9) ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่อง

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของโลก สามารถเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการซับ ซึ่งได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ ถุงมือที่ใช้ในอุตสาหกรรม ถุงไปรษณีย์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟองน้ำ ได้แก่ รองเท้า ที่นอน หมอน เป็นต้น ยางพาราจึงเป็นวัตถุคุณที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการ มีการพัฒนาคุณสมบัติและศึกษาค้นคว้าเพื่อบรรรปรุงสภาพโครงสร้างของยางให้ได้สมบัติที่เหมาะสมในการใช้งานด้านต่าง ๆ

นอกจากนี้ยางพารายังสามารถผลิตเป็นการชั่วคราวกว่าการน้ำยาง แต่เนื่องจากความน้ำยางนี้มีสภาพข้ามตัว มีสมบัติในการยึดติดกับสารที่มีข้าวไม้ดินก็ และมีอายุการใช้งานสั้น ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน จึงไม่เป็นที่นิยม ด้วยนิการปรับสภาพโครงสร้างของยางซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่นทำเป็น Chlorinated natural rubber

(John and Joseph ,1998) บัน โนมเลกุลของยางธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้พอลิเมอร์ที่ได้มีความเข้ากันได้กับสารที่มีขี้ราก ทำให้พอลิเมอร์ที่ได้มีความเข้ากันได้กับสารที่มีขี้ราก

ปัจจุบันวัสดุคิดที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์มาจาก phenol , formaldehyde และ urea แหล่งวัสดุคิดเหล่านี้มาจากเกสรธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ำมันดิน ซึ่งเริ่มลดลงไป และเนื่องจากมีการแบ่งขั้นกันใช้วัสดุคิดจากเหล่านี้มากจากของสารที่ใช้สังเคราะห์กาวซึ่งสูงขึ้น งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการใช้ยางธรรมชาตินามปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีเพื่อเป็นการเพิ่มนูกค่าของยางธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง

ผลงานที่เกี่ยวข้องและคล้ายคลึงกันงานทำ

John and Joseph (1998) ได้เตรียมการนำยางสำหรับคิดไม้ซึ่งเตรียมจากยางนีโอลิฟิน AD, นีโอลิฟิน W และยางธรรมชาติที่ผ่านการปรับปรุงสภาพโดยการผ่านก๊าซคลอรินลงในสารละลายน้ำที่เป็นเวลา 8 ชั่วโมง จะได้ Chlorinated natural rubber (CNR) เปรียบเทียบสมบัติของกาวที่ได้กับการทำงานค้า พนวิค่า Lap shear strength เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณของ CNR เพิ่มขึ้น สารละลายน้ำที่เตรียมด้วย นีโอลิฟิน AD มีความแข็งแรงพันธะดีกวากาวไม้ทางการค้า การเดิน CNR 30 เปอร์เซ็นต์ และฟีนอลฟอร์มอลดีไซค์เรชิน 35 เปอร์เซ็นต์ ทำให้แรงยึดเหนี่ยวของกาวดีขึ้น กาวนีโอลิฟิน AD ที่ได้มีความทนทานน้ำเย็น น้ำร้อน กรด และเบสสูงกวากาวทางการค้า และอายุการเก็บการสามารถเปรียบเทียบกับการทำงานค้าได้

Funasaka *et al.*(1999) ศึกษาความสามารถในการขัดคราฟว่างผิวของฟิล์มโพลิโพรพิลีนกับ อะจูมินาฟลอบโดยใช้กาว propylene-1-butene copolymer ที่ถูกกริฟด้วยนาเลอิกแอนไทร์ด พนวิค่าเมื่อระดับของนาเลอิกแอนไทร์ดที่กริฟเป็น 4.1 % มีค่า peel strength 1200 กรัม/นิ้ว มีค่าเพิ่มขึ้น 30 เท่าเมื่อเทียบกับ propylene-1-butene copolymer ที่ไม่ได้กริฟและพบว่า PPB-g-MAH สามารถละลายได้ในตัวทำละลายมากกว่า 10 ชนิด เช่น ethyl acetate, tetrahydrofuran ในขณะที่ PPB ละลายได้เฉพาะในไนโคลีเซกชัน และไอกลูอีนเท่านั้น

Grigoryeva and Karger-Kocsis (2000) ได้ศึกษาการกริฟของนาเลอิกแอนไทร์ด บัน ethylene propylene-diene terpolymer ที่มีปริมาณ ethylene สูง (ประมาณ 74 % โดยน้ำหนัก) ในสภาพหลอมเหลว มีเปอร์ออกไซด์เป็นตัวเริ่มปฏิกิริยา ประสิทธิภาพการกริฟและระดับการเชื่อมโยงของกริฟ ethylene propylene-diene terpolymer ทดสอบด้วยเครื่อง FTIR ปริมาณการกริฟดูจากค่านาเลอิกแอนไทร์ดที่ใช้ และปฏิกิริยาการเชื่อมโยงขึ้นอยู่กับเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ ผลคือการเกิดกริฟสูงและมีเกล็ดต่ำเมื่อใช้นาเลอิกแอนไทร์ดที่เพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เปอร์ออกไซด์เพิ่มขึ้น 0.2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

Thames *et al.* (2000) ได้ศึกษาปฏิกิริยามาเลอีนเซชัน(Maleinization) ตามด้วยปฏิกิริยาไซลิเลชัน(Silylation) ของยางกัล yüle (Guayule) ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ โดยผ่านกระบวนการ 2 ขั้นตอน ขั้นแรกท้า การกริฟมาเลอิกแอนไทร์ดบนยางกัล yüle ใช้ตัวเริ่มปฏิกิริยabenzoic acid เปอร์ออกไซด์จะได้ยางมาเลอีนซ์

กัลบูเลร์บเนอร์ (maleinized guayule rubber) จากนั้นทำปฏิกิริยาไออกซิเจนด้วยไคคลอโรเมทิลไไซเลน และใช้การคุณภาพพลาตินิกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ยางมานเลอในซี-ไชล์เดทกัลบูเลร์บเนอร์(maleinized-Silylated guayule rubber) ซึ่งมีสมบัติทนทานต่อความชื้นเพิ่มขึ้น

Imam *et al.* (2001) เตรียมการติดไม้จางกัตุคิบธรรมชาติ คือ ใช้แป้งและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVOH) ตัวเชื่อมโยงคือ hexamethoxymethylamine (Cymel 323) ทำให้เกิดการเชื่อมโยงผ่านปฏิกิริยา ทรานส์เอสเทอเรติกเชื้อมระหว่างหมุ่เมทอกซ์ใน Cymel 323 และหมุ่ไไฮดรอกไซด์ในแป้ง พอลิไวนิล แอลกอฮอล์ และไม้ ความหนืดที่เหมาะสมในการทำการต่อประกลอนส่วนที่เป็นของแข็ง 27 % การเติม ลิตาฟอกซ์ ทำให้กาวที่ได้สามารถทนทานความชื้นเพิ่มขึ้น อุณหภูมิในการเคียว 175 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที และพบว่าหลังจากผ่านการไวร์ในที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 97 % เป็นเวลา 2 เดือน ไม่มีการเจริญเติบโตของฟังไชและไม่กรอบแตกนิ่มในการ

เรวี(2544) ได้ศึกษาอาบุการเก็บและการปรับปรุงการเชตตัวของกาวน้ำยาง โดยเตรียม tackifier ในรูปอินลัชชันจาก wood rosin เพื่อใช้ในการเตรียมกาวน้ำยางธรรมชาติ เนื่องจาก wood rosin ทำให้กาวมีสมบัติ ด้าน Cleavage peel strength , Shear strength และทนต่อความชื้น พบว่าปริมาณ wood rosin ที่ใส่ลงไปปริมาณที่เหมาะสมคือ 30 ส่วนในร้อยส่วนของยางแห้ง และถ้าใช้ปริมาณมากกว่านี้จะทำให้คุณสมบัติด้าน Cleavage peel strength , Shear strength และทนต่อความชื้นลดลง

Lim *et al.* (2002) ได้ศึกษาการกรีฟนาเลอิกแอนไชโครค์ลงบนพอลิสไตรีน โดยกลไกแบบพรีเรคิดคัล ในสารละลายไอลูอิน โดยใช้ DCP และ AIBN เป็นตัวเริ่มปฏิกิริยาภายใต้บรรยายกาศในโตรเจน อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา 70 , 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง พบว่า DCP มีประสิทธิภาพดีกว่า AIBN ที่อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา 100 องศาเซลเซียส มีนาเลอิกแอนไชโครค์เกะบนพอลิสไตรีนมากกว่าใช้ AIBN โดยพอลิเมอร์ที่ได้เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้กับ nylon 6 พบว่ามาเลอิกแอนไชโครค์ใน PS-g-MA ช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ของ PS/nylon 6 ซึ่งจะมีการกระจายตัวของ nylon 6 ใน PS ได้ดี ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเหนียวและทนต่อการกระแทกได้ดี

Nakason *et al.*(2004) ได้ศึกษาการกรีฟไโคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติและนาเลอิกแอนไชโครค์ในสารละลายไอลูอิน ใช้เบนโซไซดีเปอร์ออกไซด์เป็นตัวเริ่มปฏิกิริยาแบบพรีเรคิดคัล พบว่าปริมาณนาเลอิก แอนไชโครค์ที่กรีฟบนไนลอนเคลือบยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเมื่อความชื้นขึ้นของมอนอยเมอร์ ตัวเริ่มปฏิกิริยา เวลา และอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นและพบว่าเมื่อความชื้นขึ้นตัวเริ่มปฏิกิริยามากกว่า 3 ส่วนในร้อยส่วน อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยามากกว่า 80 องศาเซลเซียส และเวลาในการทำปฏิกิริยามากกว่า 2 ชั่วโมง เป็นสาเหตุของการเกิดเจลเพิ่มขึ้น นอกจากรูปแบบที่มีความชื้นขึ้นของมอนอยเมอร์ในกรีฟไโคพอลิเมอร์เพิ่มขึ้นค่าคงคลาน ซึ่งของกรีฟไโคพอลิเมอร์จะเพิ่มขึ้นด้วย

(10) วัตถุประสงค์

- 10.1 เพื่อเตรียมยางธรรมชาตินามาเลือกจากยางธรรมชาติ
- 10.2 เพื่อศึกษาสมบัติของยางธรรมชาตินามาเลือก
- 10.3 เพื่อศึกษาการเตรียมความติดไม้จากยางธรรมชาตินามาเลือกในสภาวะอัมมัลชัน
- 10.4 เพื่อศึกษาสมบัติของการติดไม้

(11) ทางเลือกและแนวการแก้ปัญหา

เป็นความพยายามในการใช้ยางธรรมชาติซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยใช้ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ปัจจุบันวัตถุคุณที่ใช้ผลิตความติดไม้สังเคราะห์มาจากการ phenol, formaldehyde และ urea แหล่งวัตถุคุณเหล่านี้มานาจากแก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ำมันคุณ ซึ่งเริ่มลดน้อยลงไป และเนื่องจากนีการแข่งขันกันใช้วัตถุคุณจากแหล่งเหล่านี้มีราคาของสารที่ใช้สังเคราะห์กาวจึงสูงขึ้น งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการใช้ยางธรรมชาตินามาปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีเพื่อเป็นการเพิ่มนูลค่าของยางธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 12.1 ทราบสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมยางธรรมชาตินามาเลือกจากยางธรรมชาติ
- 12.2 สามารถเตรียมความติดไม้จากยางธรรมชาตินามาเลือกในสภาวะอัมมัลชัน
- 12.3 ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำความติดไม้ เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

(13) แนวในการดำเนินงาน

13.1 ทำยางธรรมชาติให้บริสุทธิ์

นำน้ำยางขั้นมาจับตัวด้วยอะซีโคน รีดเป็นแผ่น อบให้แห้ง ตัดยางเป็นชิ้นเล็ก ๆ ต่อจากนั้นละลายตัวอย่างยาง 5 กรัม ในไอลูอิน 100 มิลลิลิตร เติมอะซีโคนในสารละลายเพื่อตอกตะกอนยางธรรมชาติ อบตัวอย่างยางที่ 40°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

13.2 เตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของมาเลอิกแอนไฮไดร์ดบนยางธรรมชาติ

นำยางธรรมชาติแห้ง 5 กรัม ละลายในไอลูอิน 100 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 60°C ควบคู่ด้วยอัตราเร็ว 130 รอบ/นาที ภายใต้บรรยายกาศในไตรเจน 1 ชั่วโมง จากนั้นเพิ่ออุณหภูมิเป็น 80°C เติมมาเลอิกแอนไฮไดร์ด 1, 2, 3 และ 4 phr และตัวเริ่มปฏิกิริยา BPO 0.1 phr ที่เวลา 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ชั่วโมง คุณภาพสมบูรณ์ปฏิกิริยาประมาณ 5 มิลลิลิตร นำไปจับตัวด้วยอะซีโคน จากนั้nobที่ 40°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ทำการทดสอบเช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนรูปแบบ BPO เป็น 0.2 phr

13.3 ศึกษาสมบัติของกร้าฟ์โคโพลิเมอร์ที่เตรียมได้

13.3.1 การหาปริมาณการเกาะติดของมาเลอิกแอนไฮดรอยด์บนโนเดกูลบางชั้นรวมชาติ

13.3.1.1 ทำกร้าฟ์ฟามาตรฐานของ NR/maleic acid physical mixture

เตรียม physical mixture ของ NR/maleic acid โดยใช้กรามมาเลอิก 2, 4, 6, 8 และ 10 phr ในคลอโรฟอร์ม โดยการวนที่อุณหภูมิห้องจนกระทั้งตัวทำละลายระเหบหมด นำสารผสานไปวัด FTIR spectrum เก็บกร้าฟ์สัดส่วนของ A_{1707}/A_{835} กับความเข้มข้นของกรามมาเลอิก

13.3.1.2 หาปริมาณการกร้าฟ์

หาปริมาณการกร้าฟ์ฟามาเลอิกแอนไฮดรอยด์บนโนเดกูลบางชั้นโดยการนำสารละลาย NR-g-MAH ในโทลูอินมาเติมน้ำ แล้วรีฟลักซ์ 1 ชั่วโมง เพื่อไฮดราต์เป็นกรามมาเลอิก จันตัว NR-g-MAH ด้วยอะซีตอิน ทำให้แห้งแล้วนำไปวัด FTIR เพื่อหาสัดส่วนของ A_{1707}/A_{835} แล้วนำไปหาปริมาณการกร้าฟ์ของมาเลอิกแอนไฮดรอยด์จากกราฟฟามาตรฐาน

13.3.2 หาสัดส่วนการเกิดเจล

สกัดตัวอย่างโคโพลิเมอร์ที่ได้ด้วยโทลูอินที่ 110°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง อบตัวอย่างที่สกัดได้ให้แห้งจนมีน้ำหนักคงที่ คำนวณสัดส่วนเจลจาก

$$\text{Gel fraction} = \frac{W \times 100}{W_0}$$

เมื่อ W = น้ำหนักของตัวอย่างแห้งหลังจากการสกัด

W_0 = น้ำหนักของตัวอย่างก่อนการสกัด

13.4 เตรียมการจากยางธรรมชาติมาเลอิก

13.4.1 เตรียมการสูตรต่างๆ ในสภาวะอิมัลชันซึ่งประกอบด้วย NR-g-MAH (1%, 2%, 3% และ 4% grafting), 20 % K-oleate 5 phr, diphenylamine 1 phr และ wood resin ในโทลูอินโดยแบ่งปริมาณ wood resin 10-40 phr

13.4.2 ศึกษาผลของการเพิ่มของ NR-g-MA ต่อสมบัติของการ

เตรียมการตามสูตรที่ให้แรงดึงติดกันไม่สูงที่สุด โดยแบ่งปริมาณของเนื้อกาว 10, 20, 30 และ 40 %

13.5 ศึกษาสมบัติของการ

13.5.1 หาค่าความหนืดต่ออาชุดการเก็บของกาว

13.5.2 ผลของ pH ต่ออาชุดการเก็บของกาว

13.5.3 ทดสอบการด้าน shear strength

นำโภคภัณฑ์ที่ได้ทابนชิ้นทดสอบไม้อัด ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 2.2 นิ้ว หนา 5 มิลลิเมตร ร่องผิวน้ำข้างของการแห้งหมาด จากนั้นประกนแผ่นไม้อัดทั้งสองเข้าด้วยกัน ในการทดสอบแต่ละครั้งใช้ไม้ 5 ชิ้น จากนั้นร่องการเชตตัวแล้วนำไปทดสอบการดึงเฉือนด้วยเครื่อง tensometer รายงานผลการทดสอบที่ได้ในหน่วย lbf/in^2

13.5.4 ทดสอบการด้าน cleavage peel strength

นำการที่เตรียมได้ทابนชิ้นทดสอบไม้อัดขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หนา 5 มิลลิเมตร ที่เตรียมไว้ทั้งสองชิ้น ร่องผิวน้ำข้างของการแห้งหมาด จากนั้นประกนแผ่นไม้อัดทั้งสองเข้าด้วยกัน ในการทดสอบแต่ละครั้งใช้ไม้ 5 ชิ้น จากนั้นร่องการเชตตัวแล้วนำไปทดสอบการดึงเฉือนด้วยเครื่อง tensometer รายงานผลการทดสอบที่ได้ในหน่วย kN/m

13.5.5 ทดสอบสมบัติการทนต่อน้ำ

ชิ้นไม้อัดทดสอบขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 3 หนา 5 มิลลิเมตร โดยนำชิ้นไม้อุดมาหากาว รอให้การเชตตัวเป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้วนำไปแช่ในน้ำจืดเวลานานกระทั้งไม้อัดหลุดออกจาก

14. ผลการดำเนินงานโดยย่อ

เตรียมยางธรรมชาตินามาเลอทเพื่อใช้สังเคราะห์กาวคือ ใช้ยางธรรมชาติ 5.0 กรัม ในโถสูญญากาศ 100 มิลลิลิตร มาเลอิกแอนไฮไครด์ 8.0 phr เบนโซอลีฟอร์ออกไซด์ 3.0 phr ทำปฏิกิริยาที่ 80°C เป็นเวลา 1.0, 1.5, 2.0 และ 3.0 ชั่วโมง ภายใต้บรรยากาศในไทรเจน ได้เปอร์เซ็นต์การกรีฟต์เท่ากับ 1.46, 2.54, 3.56 และ 4.41 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

การที่สังเคราะห์จากยางธรรมชาตินามาเลอทที่มีการกรีฟต์ 1.46, 2.54, 3.56 และ 4.41 เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาณ wood rosin 0-40 phr พบว่าเมื่ออายุการเก็บกวนนานขึ้น ค่า pH ของกาวไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ส่วนความหนืดของมวลคงเหลือปริมาณ wood rosin เพิ่มขึ้น และเมื่ออายุการเก็บกวนนานขึ้นความหนืดของกาวเพิ่มขึ้น

ค่า Shear Strength และค่า Cleavage peel strength ของกาวเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ wood rosin เพิ่มขึ้น และเมื่ออายุการเก็บกวนนานขึ้นค่า Shear Strength และค่า Cleavage peel strength ของกาวเพิ่มขึ้น

การที่ไม่เติม wood rosin ค่า Shear Strength และค่า Cleavage peel strength ของกาวเพิ่มขึ้นเมื่ออายุการเก็บกวนนานขึ้นไม่เกิน 3 สัปดาห์ และมีค่าลดลงเมื่ออายุการเก็บกวนนานขึ้น นอกจากนี้พบว่ากาวทุกสูตรสามารถทนทานต่อนานกว่า 30 วัน

การที่สังเคราะห์จากยางนามาเลอท 2.54 เปอร์เซ็นต์การกรีฟต์ เติม wood rosin 20 phr ค่า Shear Strength และค่า Cleavage peel strength ของกavn มีค่าสูงสุดเท่ากับ 89.43 lbf/in^2 และ 2.26 kN/m เมื่อเก็บกวนได้ 1 สัปดาห์