

โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การสูญเสียผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันโดยกระบวนการทางเคมีจากสารเคมีสัมผัสกับฟัน มีลักษณะทางคลินิกที่สำคัญคือ พบแย่งลักษณะคล้ายถ้วยบนตัวฟัน ผิวเรียบ และมักไม่สมฟันรักบกการสบฟัน ในฟันที่อุดด้วยอะมัลกัม การสูญเสียผิวฟันจะทำให้เกิดลักษณะพิเศษคือเสมอเมื่อมีการยกตัวของอะมัลกัมขึ้นเนื่องมาจาก การสึกของผิวฟันรอบอะมัลกัม โดยทั่วไปผู้ป่วยมีการสึกของผิวเคลือบฟันมากจนถึงเนื้อฟัน ผู้ป่วยจะเกิดอาการเสียวฟันได้ (Gandara and Truelove, 1999) ซึ่งกลไกการเสียวฟันนั้นเนื่องจาก เมื่อสารเคมีที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต่ำกว่า 5.5 สัมผัสกับผิวฟัน ผิวฟันเกิดการละลายของแร่ธาตุ โดยส่วนผิวเคลือบฟันเกิดการละลายส่วนที่เรียกว่าแกนปริซึม (prism core) ทำให้เกิดโครงสร้างคล้ายรังผึ้ง (honey comb) สำหรับส่วนเนื้อฟันนั้น ถ้ามีการละลายของแร่ธาตุในท่อนেือฟัน (dental tubule) มีขนาดใหญ่ และปรากฏส่วนเนื้อฟันระหว่างท่อ (intertubular dentin) ขึ้น จะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการเสียวฟัน (Lupi-Pegurier, et al., 2003)

สารเคมีที่สัมผัสกับผิวฟันและทำให้ผิวฟันสึกร่องมักมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูง และมาจากห้วยภายในและภายนอกร่างกาย โดยสารเคมีจากภายในร่างกายได้แก่ กรดจากกระบวนการอาหาร ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ เช่น ผู้ป่วยอาเจียนบ่อยอันเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบประสาทร่วมกับร่างกาย (psychosomatic) ได้แก่ ผู้ป่วยโรคบูลิเมีย (bulimia) และอนorexia หรือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ทำให้สำรองอาหารพร้อมทั้งกรดในกระบวนการหลบออกมานอกช่องปากอีกด้วย ได้แก่ โรคแก๊สทอรินเทสทินอลรีฟลักซ์ (gastrointestinal reflux) เป็นต้น (Verrett, 2001; Lupi-Pegurier, et al., 2003) สำหรับสารเคมีที่มาจากการภายนอกร่างกายนั้น มีทั้งกรดในอากาศและกรดในอาหาร เครื่องดื่มที่มีความเป็นกรดอาทิ เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้บางชนิด เช่น น้ำส้ม น้ำมะนาว (Grippo and Simring, 1995) รวมถึงยาที่รับประทานเข้าไป (Lussi and Schaffner, 2000) โดย Rytomaa และคณะ (1988) ได้ศึกษาความลึกของการสึกร่องของผิวเคลือบฟันอันเนื่องมาจากกรดสัมผัสกับเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรด และน้ำ พบร่วม เครื่องดื่มที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างน้อยกว่า 4 จะทำให้สูญเสียผิวเคลือบฟัน และการศึกษาของ West Hughes และ Addy (2001) ซึ่งศึกษาผลความเป็นกรดต่างของอาหารต่อการสึกร่องของผิวเคลือบฟันและเนื้อฟัน พบร่วมค่าความเป็นกรด-ด่างยิ่งน้อย การสูญเสียผิวเคลือบฟันจะเพิ่มมากขึ้น

เมื่อมีการสึกจนถึงร่องเนื้อฟัน ผู้ป่วยมักมาพบทันตแพทย์ด้วยอาการเสียวฟัน การบูรณะฟันให้ผู้ป่วยเพื่อสามารถใช้บดเคี้ยวได้ดังเดิมเป็นสิ่งจำเป็น และเพื่อบังกันการลุกลามอันอาจก่อให้เกิดพยาธิสภาพตามมา ในกรณีที่ฟันสึกจนแรงมาก อาจต้องบูรณะด้วยการครอบฟัน ไม่ว่าจะเป็นครอบฟันโลหะเคลือบพอร์เชลิน หรือครอบฟันเซรามิกล้วน

ครอบพื้นโลหะเคลือบพอร์ซเลนเป็นครอบพื้นที่ใช้งานนาน และมีการใช้งานประมาณร้อยละ 80 ของครอบพื้นทั้งหมด โดยพอร์ซเลนที่ใช้เคลือบบนโลหะคือ เฟลต์สปاتิกพอร์ซเลน ประกอบด้วยซิลิกา (SiO_2) ร้อยละ 64 อะลูมินา (Al_2O_3) ร้อยละ 18 โพแทส (K_2O) และโซดา (Na_2O) ร้อยละ 8-10 เพื่อความคุ้มครองอย่างตัว วัสดุภาคผิวประกอบด้วยเฟลต์สปาร์ส่วนที่ไม่ละลาย (undissolved feldspar) ลูไซด์ และอะลูมินา (Milleding et al., 1999) โดยมีผลลัพธ์ร้อยละ 17-25 เฟลต์สปاتิกพอร์ซเลนมีค่ากำลังดัดขาว (flexural strength) ต่ำประมาณ 60-70 เมกะปascอล (MPa) (Giordano, 1996)

อย่างไรก็ตาม ครอบพื้นโลหะเคลือบพอร์ซเลนมีข้อด้อยที่สำคัญคือ โครงโลหะภายในจะลดการส่องผ่านของแสง ทำให้พื้นแลดูไม่เป็นธรรมชาติ อีกทั้งทำให้ขอบเหือกด้าจากภารกัดกร่อนของโลหะ และผู้ป่วยบางคนแพ้โลหะ (Rosenblum and Schulman, 1997) ดังนั้นจึงมีความพยายามในการทำ ครอบพื้นพอร์ซเลนปราศจากโลหะ หรือครอบพื้นเซรามิกล้วน แต่เนื่องจากเฟลต์สปاتิกพอร์ซเลนนั้น ไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะทำครอบพื้นเซรามิกล้วนได้ โดยเฉพาะในตำแหน่งที่มีแรงจากการบดเคี้ยวมาก จึงได้มีการพัฒนาพอร์ซเลนที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น โดย McLean และ Hughes (1965) ได้พัฒนาอะลูมิเนียมพอร์ซเลนจากเฟลต์สปاتิกพอร์ซเลน โดยแทนที่ควอทซ์ด้วยอะลูมินาร้อยละ 40-50 โดยน้ำหนัก เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มความแข็งแรงของพอร์ซเลน และสามารถทำเป็นครอบพื้นอะลูมิเนียมพอร์ซเลน ซึ่งมีความสวยงามโดยไม่ต้องมีโครงโลหะภายใน และอะลูมิเนียมพอร์ซเลนมีค่ากำลังดัดขาว เพิ่มขึ้นถึง 100-130 เมกะปascอล (Giordano, 1996)

ครอบพื้นอะลูมิเนียมพอร์ซเลนประกอบด้วยสามส่วน ส่วนแรกคือส่วนแกนที่มีความแข็งแรงสูง ประกอบด้วยอะลูมินาร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเหตุความร้อน (coefficient of thermal expansion) ประมาณ $7.95 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ส่วนนี้มีค่ากำลังดัดขาวประมาณ 130-150 เมกะปascอล ส่วนที่สองและสามคือพอร์ซเลนเคลือบพื้นและพอร์ซเลนเนื้อพื้น ซึ่งทำจากแก้วอิโซซิลิกา (borosilicate) ที่มีอะลูมินาร้อยละ 5-10 เป็นส่วนที่ให้สีและความโปร่งแสงแก่ตัวครอบพื้นพอร์ซเลน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเหตุความร้อนประมาณ $7.5 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ ดังนั้นเมื่อมีการเย็นตัวของครอบพื้นพอร์ซเลน ส่วนพอร์ซเลนเคลือบพื้นจึงอยู่ใต้แรงเดันอัดและสามารถด้านหน้าต่อรอยแตก ทำให้ครอบพื้นพอร์ซเลนมีความแข็งแรงขึ้น (McLean, 1967) ในปัจจุบันครอบพื้นอะลูมิเนียมพอร์ซเลนมีการพัฒนา โดยเพิ่มปริมาณของอะลูมินาในส่วนแกนครอบพื้นให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของครอบพื้น ภายใต้เครื่องหมายการค้าซีอินซีแรม (In-Ceram; Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany) ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1988 โดย Michael Sadaun ที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

อินซีแรมมีองค์ประกอบสำคัญสองส่วน คือ อะลูมินา และเกล็กทริกซ์ โดยผงอะลูมินาละลายน้ำที่ปราศจากอิออน (deionized water) และสารทำให้กระจาย (dispersing agent) คือโพลีไวนิลแคลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol) (Giordano, 1996; McLean, 1991) เรียกว่า สลิป (slip) ถูกทابนแม่แบบยิปซัม (gypsum die) ส่วนน้ำจะถูกดูดเข้าสู่แม่แบบยิปซัม จึงเหลืออะลูมินาอัดแน่น

อยู่บนแม่แบบ ซึ่งมีปริมาณร้อยละ 99.56 โดยน้ำหนัก (Palletire, et al., 1992) ส่วนนี้เป็นส่วนแกนของครอบฟัน แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชั่วโมง ในระหว่างกระบวนการเผาเนื้ออะลูมินาจะหลอมเข้าด้วยกันและเกิดการหดตัวร้อยละ 0.3 ซึ่งให้ความเสถียรภาพ และต้านทานต่อการบิดเบี้ยวในระหว่างเผาของพอร์ซเลนเคลือบในกระบวนการการต่อไปได้ และการที่แม่แบบมีการหดตัวจากส่วนแกนนี้ ทำให้สามารถดึงส่วนแกนออกได้โดยไม่ทำให้บริเวณขอบเกิดความเสียหาย จากนั้นทาส่วนแก้วและหน้ามุมอะลูมิโนซิลิกะ (lanthanum aluminosilicate: La Al₂O₃ SiO₂) ที่ผสมกับน้ำลงบนส่วนแกน โดยແلنหนานมจะลดความหนืดของแก้ว ช่วยแทรกซึมและเพิ่มความโปร่งแสงให้แก่อะลูมิโนซิลิกะ แล้วเผาที่อุณหภูมิ 1120 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3-5 ชั่วโมง ซึ่งส่วนแก้วจะหลอมตัวและแทรกซึม (infiltrate) เข้าไปในช่องว่างระหว่างอะลูมินา โดยกระบวนการกระแสไฟฟ้า (capillary action) จากนั้นกำจัดแก้วส่วนเกินด้วยเข็มกรอกจากเพชรหรือผงอะลูมิเนียมออกไซด์ ขนาด 35-50 ไมครอน ความดัน 3-6 บาร์ (0.3-0.6 เมกะปascal) และขันตอนสุดท้ายคือการตกแต่งรูปร่างของริ้วงานด้วยอะลูมินัลพอร์ซเลนเคลือบฟันและเนื้อพันบนส่วนแกน ให้ถูกต้องตามลักษณะกายวิภาค (Probster and Diehl, 1992; Sorensen, Knodel and Torres, 1992; Giordano, 1996)

อะลูมิโนซิลิกะใช้ในงานครอบฟันหน้าและฟันหลัง รวมทั้งสะพานฟันหน้า ซึ่งมีรายงานค่ากำลังดัดขาวงสูงที่สุดคือ 384.50 ± 40.01 เมกะป่าสกาล (Kanchanatawewat, et al., 1997) และมีความแนบสนิทบริเวณขอบ 24 ไมครอน สำหรับครอบฟัน และ 58 ไมครอน สำหรับสะพานฟัน (Sorensen, et al., 1990; 1991) อีกทั้งมีค่าแรงดึงที่สูงกว่าพอร์ซเลนชนิดอื่น 3-4 เท่า (Seghi, et al., 1990; Giordano, et al., 1995) นอกจากนี้ มีอัตราการอยู่รอดร้อยละ 98.4 จากการใช้งานในช่วง 24-44 เดือน (ค่าเฉลี่ย 37.6 เดือน) (Scotti, 1995)

พอร์ซเลนที่มีลูไซเตอร์ปริมาณสูง (high leucite porcelain) มีร่องทางการค้าว่า ไอพีเอสเอ็มเพรส (IPS Empress; Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Lietenchstein) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาขึ้นในปี ก.ศ. 1988 โดย Wohlwend และ Scharer แห่งมหาวิทยาลัยซูริก (University of Zurich, Dental School, Department of Crown and Bridge Prosthodontics and Dental Materials) ร่วมกับบริษัท Ivoclar ประเทศลิทเทนไธร์ (Dong, et al., 1992) โดยในปัจจุบันมีทั้งเอ็มเพรสวัน (Empress 1) และเอ็มเพรสทู (Empress 2)

เอ็มเพรสวันมีส่วนประกอบพื้นฐานของเฟล์สปาทิกพอร์ซเลน ที่มีองค์ประกอบต่อไปนี้ (ร้อยละโดยน้ำหนัก) (Holand and Frank, 1994) คือ ซิลิกอนไดออกไซด์ร้อยละ 59.0-63.0 อะลูมิเนียมออกไซด์ร้อยละ 19.0-23.5 โพแทสเซียมออกไซด์ร้อยละ 10.0-14.0 โซเดียมออกไซด์ร้อยละ 3.5-6.5 โบรอนออกไซด์ (B_2O_3) ร้อยละ 0.0-1.0 ซิลเนียมไดออกไซด์ (CeO_2) ร้อยละ 0.0-1.0 แคลเซียมออกไซด์ (CaO) 0.5-3.0 แบเรียมออกไซด์ (BaO) ร้อยละ 0.0-1.5 และไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO_2) ร้อยละ 0.0-0.5 ซึ่งส่วนประกอบพื้นฐานเหล่านี้จะถูกหลอมเข้าด้วยกัน จากนั้นให้ความร้อน

เพื่อเริ่มต้นการเกิดนิวเคลียส และการเกิดผลึก โดยกลไกการควบคุมการเกิดผลึกที่ผิว (controlled surface crystallization) ในกระบวนการนี้การเกิดนิวเคลียสจะเริ่มต้นที่ขอบเกรน แล้วขยายจากผิวเข้าสู่ส่วนกลางของพอร์ซเลน (Holand, and Frank, 1994) จากนั้นทำให้เย็นลงแล้วดเป็นผง นำมาเติมสารสี ฟลูออเรสเซนซ์ (fluorescences) สารคงสภาพและแอดดิติฟ (additives) แล้วอัดเป็นก้อนที่เรียกว่า อินกอต (ingot)

หลังจากนั้นนำอินกอตมาเผาอิกครั้งในช่วงอุณหภูมิประมาณ 900-1,200 องศาเซลเซียส ในช่วงที่ให้ความร้อนนี้จะเกิดผลึกสูไทร์ (leucite crystal: $K_2O \ Al_2O_3 \ 4SiO_2$) ในแก้วแม่ทริกหรือวัสดุแก้ว ขนาดประมาณ 1-3 ไมครอน ปริมาณร้อยละ 40-55 โดยปริมาตร (Mackert and Russel, 1996; Milleding et al., 1999) ผลึกสูไทร์เป็นส่วนที่เพิ่มความแข็งแรงให้เข้มเพชรด้วยกลไกสองประการคือ ประการแรกเกิดจากความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเหตุความร้อนระหว่างสูไทร์กับแก้ว แม่ทริกซ์ โดยสูไทร์มีค่าเท่ากับ $20-25 \times 10^{-6} / ^\circ C$ ในขณะที่แก้วแม่ทริกมีค่าน้อยกว่า $10 \times 10^{-6} / ^\circ C$ ซึ่งการที่สูไทร์มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเหตุความร้อนที่แตกต่างกับแก้วแม่ทริก ทำให้ส่วนของสูไทร์เกิดความเด่นดึง และในส่วนของแก้วแม่ทริกเกิดความเด่นขึ้น ความเด่นขึ้นที่เกิดขึ้นนี้สามารถต้านทานแรงที่ทำให้เกิดการแตกหักได้ ประการที่สอง ในกระบวนการอัดด้วยความร้อน (heat press) ในห้องปฏิบัติการ ผลึกสูไทร์มีการเรียงตัว และกระจายตัวในส่วนของแก้วแม่ทริกเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้เพิ่มความต้านทานการแตก (Dong, et al., 1992; Mackert and Russell, 1996; Mutobe, Murayama and Kataoka, 1997) เอ้มเพรสวันใช้ในงานอุดฟัง (inlays) อุดครอบ (onlays) วีเนียร์ (veneer) และครอบฟันหน้า

อย่างไรก็ตามจากข้อจำกัดของเอ้มเพรสวันที่มีความแข็งแรงต่ำ ใช้งานได้เพียงครอบฟันหน้า ไม่สามารถใช้งานครอบฟันหลังหรือสะพานฟันได้ เอ้มเพรสทู (Empress 2; Ivoclar Vivadent AG) จึงถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1998 เพื่อใช้งานสะพานฟันหน้าถึงพันกรัมน้อย และครอบฟันหลัง เอ้มเพรสทู ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ส่วนโครงสร้างเป็นลิธิเม็ดซิลิกาต (lithium disilicate framework: $Li_2O \ 2SiO_2$) ซึ่งมีผลึกสูไทร์แบบเข็ม (needle shaped) ยาวประมาณ 0.5-4 ไมครอน (Holand, 1998) ประมาณร้อยละ 60 โดยปริมาตรเรื่อมต่อ กัน ช่วยเพิ่มกำลังตัดขวางได้ถึง 350 เมกะปascal (Holand, 1998) ส่วนที่สองคือส่วนปักคลุมส่วนโครงสร้าง (layering) (IPS Eris; Ivoclar Vivadent AG) ซึ่งมีส่วนประกอบ (ร้อยละโดยน้ำหนัก) คือ ซิลิกอนไดออกไซด์ร้อยละ 60.0-72.0 อะลูมิเนียมออกไซด์ร้อยละ 2.0-8.0 โพแทสเซียมออกไซด์ร้อยละ 10.0-23.0 แคลเซียมออกไซด์ร้อยละ 1.0-10.5 ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ร้อยละ 8.5-20.0 ลิเทียมไดออกไซด์ร้อยละ 1.0-5.0 ฟอฟอรัสเพนทะออกไซด์ร้อยละ (P_2O_5) 0.5-6.0 และฟลูออไรด์ออกไซด์ร้อยละ 0.1-1.0 (Schweiger et al., 1999) โดยส่วนประกอบพื้นฐานเหล่านี้จะถูกหลอมเข้าด้วยกัน จากนั้นให้ความร้อนเพื่อเริ่มต้นการเกิดนิวเคลียส และการเกิดผลึก โดยกลไกการควบคุมการเกิดผลึกแบบปริมาตร (controlled volume crystallization)

กระบวนการการนึ่งลึกเริ่มต้นจากแคลเทียมอิโอน พอสฟอรัสเพนทาออกไซด์ และฟลูออไวเดอิโอน จะถูกควบคุมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ฟลูออโพรพาไทท์ หรือฟลูออโพรพาไททิต (fluorapatite or fluoroapatite: $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{F}_2$) ขนาดยาวประมาณ 0.3-5 ไมครอน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.1-0.3 ไมครอน (Jana Holland and Vogel, 1994) ปริมาณตัวน้อยกว่าร้อยละ 5 (Isgrö et al., 2005) ซึ่งเข้ากันได้กับส่วนโครงสร้างลิเทียมไดซิลิกะ แตกต่างจากເອົ້າເມພຣສວນທີ່ເປັນຜລືກສູໃຫ້ ຜລືກຟລູອອແພພາໄທທີ່ຫຼວຍເພີມຄຸນສົມບັດທາງແສງ ໄດ້ແກ່ ຄວາມໂປ່ງແສງ ຄວາມສວ່າງ ແລະກາກະເຈິງແສງໃໝ່ໄກລ້າເຄີຍກັບພັນຂຮ່ວມໜາຕີ ທຳໄໝ ຊັ້ນງານມີຄວາມສ່ວຍງາມມາກຍິ່ງເຊື້ນ

โดยທ່ານໄປພອຣີເລັນເປັນວັສດຸທາງທັນຕຽມທີ່ເຂົ້າຍດ້ວຍຕ່ອກກາກທຳປົງກິດຕົງ ເຊັກນໄດ້ທາງໜົວກາພກັນເນື້ອເຢື່ອໃນຊ່ອງປາກ ແລະທານຕ່ອກຮົງທີ່ສາມາລາຍທີ່ມີຖືກທີ່ເປັນກຽດສ່ວນໃໝ່ ດ້ວຍເຫຼຸດຜົດດັກລ່າວພອຣີເລັນຈຶ່ງເປັນວັສດຸທີ່ນິຍມໃໝ່ໃນການນູ່ຮະພັນໃນຊ່ອງປາກ ອຍ່າງໄວ້ກິດຕາມກຽດບາງໜີນິດເກີດປົງກິດຕົງກັນພອຣີເລັນໄດ້ ອາທີເຫັນກຽດໄຍໂໂຣຟລູອອອົກ ກຽດຂະໜິດິກ ອົງກຽດຈິດຕົກໃນຜລິມ້າຮສເປົ້າຍວເຊັ່ນ ສັ້ນ ມະນາມະນ່ວງ ສັບປະຣດ ເປັນຕົ້ນ ກຽດໄයໂໂຣຟລູອອອົກເປັນກຽດທີ່ຖຸກແນະນຳໃໝ່ໄໝປັບສ່ວນພວກເຮົາພອຣີເລັນເພື່ອການຍິດຕິດສໍາຫຼັບຊ່ອມແໜ່ນພອຣີເລັນທີ່ແຕກໜັກ (Horn, 1983; Guler et al., 2006) ໃນຂະນະທີ່ກຽດຂະໜິດິກເປັນກຽດທີ່ໃໝ່ທັດສອນກາລະລາຍຂອງພອຣີເລັນຕາມມາຕຽນ ISO 6872 (ISO, 1995) ແມ່ວ່າກຽດຂະໜິດິກເປັນກຽດອືອນ ແຕ່ເນື້ອງຈາກກຽດຂະໜິດິກມີຄຸນສົມບັດຕືກ (chelating effect) ໃນການຈັບກັບອັດຄາໄລນີອືອນເພື່ອສ່ວັງເປັນສາງເຊີງຊ້ອນທີ່ລະລາຍນັ້ນໄດ້ (soluble complexes) (Milleding et al., 1999) ຈຶ່ງທຳໄໝພອຣີເລັນກວ່ອນໄດ້ເຮົາ ແລະພອຣີເລັນລະລາຍໃນກຽດຂະໜິດຄວາມເຂັ້ມຮ້ອຍລະ 4 ໄກລ້າເຄີຍກັບກາລະລາຍໃນນ້ຳລາຍ (Anusavice, 1992) ສ່ວນກຽດຈິດຕົກນັ້ນເປັນກຽດທີ່ພບໃນຜລິມ້າຮສເປົ້າຍວໜີ້ເຄື່ອງດື່ມ ອາທີເຫັນ ມະນ່ວງ ສັບປະຣດ (Hughes et al., 2000; Lussi Jaeggi and Zero, 2004) ຈຶ່ງອາຈານມີຜລິດຕ່ອສ່ວນພວກເຮົາຂອງພອຣີເລັນເມື່ອສັນຜັກ

ການເປັ້ນແປ່ງສ່ວນພວກເຮົາທີ່ກຽດສ່ວນພວກເຮົາເປັນຜລິດຈາກປັ້ງຈັບ 3 ປະກາກາລ່າວຄື່ອປະກາກແຮກໄດ້ແກ່ ປັ້ງຈັບຂອງພອຣີເລັນ ປະກອບດ້ວຍອົງຄົມປະກອບຂອງວັງກາຄຜລືກເມື່ອເປົ້າຍນເທີນກັບວັງກາຄແກ້ວ ໂຄງສ່ວັງແລະຄວາມໜາແນ່ນຂອງວັງກາຄຜລືກ ສັດສວນປົມາຕຽນຂອງວັງກາຄຜລືກ ຊານດີເກຣນຂອງວັງກາຄຜລືກ ແລະສ່ວນພວກເຮົາພື້ນມີວັງຂອງພອຣີເລັນ (McCracken, 1992) ປະກາກທີ່ສອງຄື່ອສ່ວນພວກເຮົາຄວາມເປັນກຽດ-ດ່ານຂອງສາրຕັກລາງທີ່ພອຣີເລັນແຂ່ງຍູ່ ແລະປະກາກສຸດທ້າຍຄື່ອປັ້ງຈັບທາງກາຍກາພໄດ້ແກ່ ອຸນໜ່ວມ ເກລາ ພື້ນທີ່ຜົວ ແລະລັກຜະນະຂອງສາරຕັກລາງທີ່ມາສັມຜັກພອຣີເລັນວ່າເປັນລັກຜະນະແໜ້ ອົງໄລ໌ໄລ໌ (static or dynamic nature) (Anusavice and Zhang, 1997; White, 1992) ຈຶ່ງຜລິດຈາກປັ້ງຈັບແລ້ວນັ້ນທຳໄໝພອຣີເລັນເກີດການເປັ້ນແປ່ງສ່ວນພວກເຮົາຈາກ 2 ກະບວນກາຮື່ອ ກາຮແລກເປັ້ນ (leaching or exchange) ຮະຫວ່າງໄຢີໂໂຣນີຍມອືອນ (H_3O^+) ໃນສາරຕັກລາງກັບອືອນບວກ (modified cations or alkali ions) ໃນພອຣີເລັນໄດ້ແກ່ ໂທເຕີຍມອືອນ ໂປ່ເທສເຫີມອືອນ ແລະລີເຫີມອືອນ ຈຶ່ງເປັນອືອນລັກທີ່ເປັນຕົວແລກເປັ້ນ (Milleding Karlsson and Nyborg, 2003) ໂດຍປົງກິດຕົງນີ້ເປັນກະບວນ

การหลักเมื่อค่าความเป็นกรด-ด่างของสารตัวกลางน้อยกว่า 5 และการทำลาย (etching) โดยร่างชิลิ กากของพันธะไฮโลกเรนระหว่างซิลิกอนและออกซิเจน (Si-O-Si) โดยปฏิกิริยานี้เป็นกระบวนการหลัก เมื่อค่าความเป็นกรด-ด่างของสารตัวกลางมากกว่า 9 ผลกระทบบนการเหล่านี้ทำให้พอร์ชเลนลด ความแข็งแรง พื้นผิวขรุขระลงให้ฟันคู่สนสึกมากขึ้น (Anusavice and Zhang 1997; Charles 1958) และทำให้แผ่นคราบจุลินทรีย์สะสมมากยิ่งขึ้น (Quirynen et al., 1990; Castellani et al., 1996) นอกจากนี้ผลการกร่อนทำให้เกิดพิล์มอินทรีย์ (organic films) บนพิวพอร์ชเลน ซึ่งมีผลลดการกร่อนของ พอร์ชเลนโดยลดการแพรผ่านของแร่ธาตุ (Milleding Haraldsson and Karlsson, 2002) ได้เมื่อเวลา ผ่านไป

การศึกษาเกี่ยวกับการละลายของธาตุออกจากรพอร์ชเลนแต่ละชนิดมีผลการศึกษา Milleding และคณะ (1999) ศึกษาการกร่อนของพอร์ชเลน 7 ชนิดได้แก่ เพลเดสป้าทิกพอร์ชเลน (Vita Omega) อะลูมิเนียมพอร์ชเลน (Vitadur Alpha) พอร์ชเลนที่มีคลูไซเต็ตปริมาณสูง (IPS-Empress) พอร์ชเลนจุดหลอมเหลวต่ำ (Duceram LFC) พอร์ชเลนที่มีคลูไซเต็ตขนาดเล็ก (Procera AllTitan) พอร์ชเลนเคลือบ (Procera AllCeram) และแกนอะลูมินาแบบกลึงและขัด (Al_2O_3 core material milled and polished) ในสารละลายกรดอะซิติกความเข้มร้อยละ 4 ตามมาตรฐาน ISO 6872 โดยวัดความหยาบ ผิว (Sa Ssk Scx และ Sdr) และตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกซ์นิดส่องกราดพบว่า Vita Alpha มีความหยาบผิวเพิ่มขึ้นมากที่สุด แกนอะลูมินาแบบกลึง Vita Alpha Vita Omega และ IPS-Empress พบความหยาบผิวหลังจากแช่ในกรดอะซิติกมากกว่า Duceram LFC Procera AllTitan Procera AllCeram และแกนอะลูมินาแบบขัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) เนื่องจากมีปริมาณ วัฏภาณุผลิติ (ผลึกคลูไซเต็ต) มากกว่า และพบว่าการเสื่อมของพอร์ชเลนออกจากขึ้นอยู่กับปริมาณวัฏภาณุ ผลึกแล้ว รูปร่างและขนาดของผลึกคลูไซเต็ตที่เล็กกว่ามีผลให้พอร์ชเลนเสื่อมน้อยกว่า ดังนั้น IPS-Empress ซึ่งมีผลึกคลูไซเต็ตที่มากกว่าแต่เล็กกว่าจึงก่อขึ้นน้อยกว่า Vita Alpha และ Vita Omega

ต่อมาในปี 2002 Milleding Haraldsson และ Karlsson ได้ศึกษาเบรี่ยนเทียบการละลายของ แร่ธาตุจากพอร์ชเลน 8 ชนิดได้แก่ พอร์ชเลนที่มีคลูไซเต็ตปริมาณสูง (IPS-Empress) เพลเดสป้าทิกพอร์ชเลน (Vita Omega) อะลูมิเนียมพอร์ชเลน (Vitadur Alpha) พอร์ชเลนจุดหลอมเหลวต่ำ (Duceram LFC) พอร์ชเลนที่มีคลูไซเต็ตขนาดเล็ก (Procera AllTitan) พอร์ชเลนเคลือบ (Procera AllCeram) อิตเตรีสแทบิ ไลซ์เซอร์โคเนียเซรามิก (Denzir) และแกนอะลูมินาร้อยละ 99.7 (Procera alumina core) ในสาร ละลายกรดอะซิติกความเข้มร้อยละ 4 ตามมาตรฐาน ISO 6872 กับน้ำประชาจากอิโอน (Milli-Q) ด้วย เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุพบว่า ในสารละลายกรดอะซิติกและน้ำประชาจากอิโอน ธาตุที่ละลายออก จำนวนมากได้แก่ โซเดียม โปแทสเซียม แมกนีเซียม ซิลิกอน และอะลูมิเนียม และไม่พบความแตกต่าง ระหว่างการละลายของธาตุจากพอร์ชเลนทั้ง 8 ชนิด แสดงถึงความสามารถศึกษาต่อมาของ Milleding Karlsson และ Nyborg (2003) ซึ่งศึกษาธาตุบริเวณพื้นผิวของพอร์ชเลน 8 ชนิดเดียวกันด้วย ESCA

(Electronic Spectroscopic for Chemical Analysis) เมื่อแขวนสารละลายน้ำต่อห้องความเข้มร้อยละ 4 ตามมาตรฐาน ISO 6872 กับน้ำประชาจากอิโอน (Milli-Q) ผลพบว่า ไม่พบความแตกต่างระหว่างการละลายของธาตุจากพอร์ชเลนทั้ง 8 ชนิด

Jakovac และคณะ (2006) ศึกษาการละลายของโซเดียมอิโอน โปแทสเซียมอิโอน อะลูมิเนียมอิโอน และซิลิกอนอิโอนจากเฟล์สปาทิกพอร์ชเลน (IPS Classic) อะลูมินัลพอร์ชเลน (Vitadur Alpha) พลูอแอกพาไทต์พอร์ชเลนและลิเทียมไดซิลิกเกตเซรามิก (IPS Empress2) ตามมาตรฐาน ISO 6872 พบว่า เฟล์สปาทิกพอร์ชเลนพบโซเดียมอิโอน อะลูมิเนียมอิโอน และซิลิกอนอิโอน ละลายออกมากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 อะลูมินัลพอร์ชเลนพบโปแทสเซียมอิโอนละลายออกมากที่สุด ในขณะที่พลูอแอกพาไทต์พอร์ชเลนและลิเทียมไดซิลิกเกตเซรามิก พบธาตุละลายออกมาน้อยที่สุด

ในปัจจุบันงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกกร่องส่วนใหญ่เน้นที่ผลต่อตัวพื้น (ten Cate and Imfeld, 1996; Bell, et al., 1998; Edwards, et al., 1999; Eisenburger, Addy and Hughes, 2001) ในขณะที่ผลต่อวัสดุบนพื้นที่ใช้บุรณะในผู้ป่วยที่มีพื้นเสียโดยเฉพาะพอร์ชเลนนั้นยังไม่มีการศึกษามากนัก มีเพียงการศึกษาดังที่กล่าวมาซึ่งเป็นการศึกษาการละลายของธาตุออกจากรพอร์ชเลน โดยทดสอบด้วยสารละลายกรดอะซิติกตามมาตรฐาน ISO 6872 ในขณะที่ผลต่อคุณสมบัติอื่นๆอาทิเช่น ความแข็งผิว ความหมายับผิว และผลของการชนิดอื่นที่มีในผลไม้หรืออาหารต่อพอร์ชเลนซึ่งมีผลต่อการใช้งานทางคลินิกยังไม่มีการศึกษามากนัก ดังการศึกษาของ Demirhanoglu และ Sahin (1992) ที่ศึกษาผลของการดูดซึกรความเข้มร้อยละ 2 ต่อความหมายพื้นผิวของเฟล์สปาทิกพอร์ชเลน (VITA VMK 68) ที่เคลือบผิว 2 แบบ (overglaze and autoglaze) โดยแช่ไว้ 4 (เทียบเท่ากับเวลา 1 ปี) และ 8 ชั่วโมง (เทียบเท่ากับเวลา 2 ปี) ผลที่ได้พบว่า กรณีดูดซึกรความเข้มร้อยละ 2 ไม่มีผลต่อความหมายพื้นผิวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 สองคลังกับการศึกษาของ Demirel และคณะ (2005) ที่ศึกษาผลของการดูดซึกรความเข้มร้อยละ 2 ต่อความหมายพื้นผิวของพอร์ชเลนที่มีลูไซท์ปริมาณสูง (IPS Empress) เมื่อแขวน 8 ชั่วโมง (เทียบเท่ากับเวลา 2 ปี) พบว่า ไม่มีผลต่อความหมายพื้นผิวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 เช่นกัน อย่างไรก็ตามผลการศึกษาทั้ง 2 นี้ใช้เวลาทดสอบ 8 ชั่วโมง เทียบเท่ากับเวลาในช่องปาก 2 ปี ซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับอายุการใช้งานจริงในช่องปาก และยังไม่มีการศึกษาให้ท่อธิบายผลของผลไม้รสเบรี่ยට่อการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของพอร์ชเลน ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของประชากรในภาคใต้ที่นิยมรับประทานอาหารหรือผลไม้รสเบรี่ยට ซึ่งหากพอร์ชเลนมีการสัมผัสกับอาหารหรือผลไม้เหล่านั้น อาจทำให้คุณสมบัติของพอร์ชเลนเปลี่ยนแปลงและอาจนำสู่ความล้มเหลวของการบุรณะพื้นได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรมีการศึกษาผลของผลไม้รสเบรี่ยวนะส่วนนี้ต่อคุณสมบัติของพอร์ชเลน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของพอร์ชเลน 4 ชนิด ได้แก่ เฟล์สปาทิกพอร์ชเลน อะลูมินัลพอร์ชเลน พอร์ชเลนที่มีลูไซท์ปริมาณ

สูง และฟลูออแอนด์พาร์คเลน ซึ่งเป็นพอร์ชเลนที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เมื่อแรกในน้ำผลไม้รสเบรี้ยว และเบร์ยวน์เทียบผลการกัดกร่อนจากน้ำผลไม้รสเบรี้ยวต่อพอร์ชเลน 4 ชนิด เพื่อเป็นข้อมูลหนึ่งที่ช่วยตัดสินใจทางคลินิกในการนูรณะฟันเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาฟันสึก อีกทั้งเป็นองค์ความรู้ในการสอนนักศึกษาทันตแพทย์ทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันการลุกลามของฟันสึก เป็นแนวทางในการเลือกใช้วัสดุในการนูรณะฟันผู้ป่วยฟันสึกที่เหมาะสม และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานวิจัยขั้นต่อไปในอนาคต