

ภาคผนวก ช

ผลการทดสอบ โดยเทคนิค Bound Rubber

ตารางผลการทดสอบการยึดติด โดยเทคนิค Bound Rubber

| ชนิดของผง หินปูน | น้ำหนัก (g) | | %Bound Rubber Content |
|---------------------|-------------|--------|--------------------------|
| | ก่อน | หลัง | |
| 0 phr | 1.0278 | 0.2619 | 25.48 |
| $d_{50}=0.5$ | 1.0785 | 0.8916 | 82.67 |
| $d_{50}=1.0$ | 1.0768 | 0.3187 | 29.60 |
| $d_{50}=1.5$ | 1.0814 | 0.3906 | 36.12 |
| TURBOPLEX | 1.0591 | 0.6858 | 64.75 |
| MICROCAL | 1.0756 | 0.6759 | 62.84 |
| PAA บดผสม | 1.0560 | 0.5960 | 56.44 |
| PMA บดผสม | 1.0530 | 0.5402 | 51.30 |
| PAA กวนผสม | 1.0847 | 0.5889 | 54.29 |
| PMA กวนผสม | 1.0330 | 0.6260 | 60.60 |
| STEARIC | 1.0390 | 0.7212 | 69.41 |