

22061



รายงานการวิจัย

เรื่อง

การออกแบบ, สร้างและทดสอบเครื่องมือสำหรับหาค่า Stake durability ของหิน
 (Design, Construction and Experimental Test of Stake Durability
 test Apparatus)

ครุภัณฑ์
หมายเลข TA 42 ช ๑๙๔ ๒๖๓๐
หมายเหตุที่แนบมา
๐๑๑ P.33
วันที่ออก ๖ มี.ค. ๒๕๓๐

หน้า - ๑๐๐๐๘๙๙๙ - ๗๗๗๗๗

โดย

มนูพล ตันนโยga

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ

การออกแบบ, สร้างและทดสอบเครื่องมือหาค่าคงที่ความคงทนต่อการขัดกร่อนนั้นเพื่อที่จะวัดความ
ถ้านานของตัวอย่างหินที่แตกง่ายและแตกสายตัว โดยผลจากการหมุนเวียนให้แห้งและเปี่ยกตาม
มาตรฐานที่กำหนด การทดสอบครั้งนี้ได้ประเมินความถ้านานต่อการผุพังสายตัวของหินกินคน

ABSTRACT

Design, construction and experimental test of shale durability test apparatus is determined that measures the resistance of a rock sample to weakening and disintegration resulting from a standard cycle of drying and wetting. This test is to evaluate the weathering resistance of shale.

สารบัญ

บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	๑-๙
สารบัญ	๑
1 บทนำ	1
2 วาระกรรมประทัศน์	2
3 2.1 กลไกของการซักกร่อน	2
2.2 การคาดคะเนความคงทนต่อการซักกร่อน	2
3 การออกแบบและสร้างเครื่องมือ	3
3.1 การออกแบบ	3
3.2 การสร้างเครื่องมือ	3
4 วิธีการทดสอบ	10
5 ผลการทดลอง	13
6 สรุปผลและเสนอแนะ	18
เอกสารอ้างอิง	19

1 บทนำ

หินที่มีแร่คินเนี้ยวย้อยจะมีการแบร์เพ็นในคุณสมบัติทางวิศวกรรมกว้าง โดยเฉพาะ shale, claystone, and mudstone. หินพอกนี้มักนิ่มมาใช้เป็นวัสดุรองพื้นถนน เช่น ถนนลูกรังที่ตัดออก มาจากหมู่บ้านในชนบทหรืออุกมากจากเหมืองสูบน้ำในญี่ปุ่น เส้นทางเหล่านี้มักประสบปัญหาในหน้าฝน เพราะหินที่รองจะเกิดการผุพังสลายตัว คั่งชั่นเส้นทางเข้าสู่ เมืองโตะโนะ จ. นาราธิวาส, เมืองลากู, จ. ยะลา เป็นต้น ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสันจรรไปมา, การขนส่งสั่งปริโภคและ การทำงานของเหมืองแร่ในภาคใต้มาก ฉะนั้นหากไม่มีการนิ่นหินที่จะมารองพื้นถนนทดสอบเสียก่อน ถึงความคงทนต่อการผุกร่อนก็จะไม่เกิดผลเสียต่อตัวถนน จึงไม่มีการศึกษาออกแบบ, สร้างเครื่อง มือทดสอบและเทคนิควิธีการทดสอบขึ้นมาหลายวิธี จนในที่สุดสมาคมวิชาการสถาปัตยกรรมนานาชาติ (International Society for Rock Mechanics; ISRM, 1981) ได้จัดเป็นวิธีมาตรฐาน ขึ้นมาห้ามหั่นลักษณะเครื่องมือที่ใช้ทดสอบอุกชายแอ่งหินราย แต่เนื่องจากเครื่องมือที่หั่นหินมีราคา แพงเมื่อเทียบกับลักษณะเครื่องมือ รายงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะออกแบบ, สร้างเครื่อง มือและทดสอบเครื่องมือคั่งกล่าวให้ได้มาตรฐานที่กำหนด

2. วิธีกรรมการปริหารศ์

2.1 กลไกของการขัดกร่อน

ความคงทนต่อการขัดกร่อนของหินขึ้นอยู่กับต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของความชื้นผ่านและความพรุนเป็นตัวควบคุมการที่ของเหลวไหลเข้าและถ่ายออก และความสามารถในการเคลื่อนตัวภายในของหิน
2. ปฏิกิริยาของของเหลวที่เสียดแทรกกันหินต้องคำนึงถึงด้วย มันอาจทำให้เกิดการคุกคามซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงงานที่ผิวหรือเกิดการละลายการเชื่อมยึดหรือการแตกตัวของกลุ่มอะตอนหรืออาจเกิดแรงที่ทำให้แยกโดยความคันในรูโพรง
3. ความสามารถในการควบแน่นของตัวหินที่ค้านทานต่อแรงที่ทำให้เกิดการแตกซึ่งต่อไปทำให้เกิดการแตกง่าย, วัสดุหินที่บุบหองหรือวัสดุหินที่สลายตัวอย่างสมบูรณ์มากจะปรากฏอยู่ค้างนั้นหินที่ไม่ยอมให้ชื้นผ่านหรือไม่ทำปฏิกิริยาหรือมีความแข็งแรงระหว่างเม็ดแร่สูงมากจะมีความคงทน หินที่มีแร่คินเนียไม่เฉพาะแค่หาก mudstone เท่านั้นแม้แต่ในหินรายบางชนิดและหินอัคนีที่มีความรู้สึกไหวต่อการขัดกร่อน นอกจากนี้ประกอบด้วยก้อนหินกล่าวแล้วก็ยังกลไกที่มีผลต่อพฤติกรรมการขัดกร่อนได้แก่ การแลกเปลี่ยนประจุภายนอก (ion exchange), ผลกระทบของ (capillary effects), และ ความเก็บที่แตกต่าง (stress relief)

2.2 การคาดคะเนความคงทนต่อการขัดกร่อน

วิธีการหาค่าความคงทนต่อการขัดกร่อนปัจจุบันยังใช้อยู่มี

1. การทดสอบความขัดกร่อนของ U.S. Corps. of Engineers Missouri River Division
2. Ohio River Division Laboratories, U.S. Corps. of Engineers
3. ที่ มหาวิทยาลัยอัลเบตา (University of Alberta), ประเทศแคนาดา

3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ

3.1 การออกแบบ (Design)

3.1.1 วัสดุที่ใช้ (materials)


- 1) มอเตอร์ มีกำลังไฟฟ้า 15 วัตต์, หมุนได้ 27 รอบต่อนาที, ความถี่ไฟฟ้า 50 Hz
- 2) ตะแกรงลวดเหล็ก ขนาดช่องรูละ 2 มม.
- 3) แผ่นห้องเหลืองหนา 3.5 มม.
- 4) เหล็กเส้นห้องเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. และ 15 มม.
- 5) เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม.
- 6) แผ่นพลาสติกใสแข็งหนา 100 มม.
- 7) กระดาษแผ่นไม้คิดแผ่นโพเมก้าหนา 8 มม.
- 8) น้ำยาเคลือบกันการร้าวซึม
- 9) สกรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.
- 10) ยางรองพื้นกระดานสูง 20 มม.
- 11) ปลั๊กไฟฟ้า, สายและสวิทซ์ไฟฟ้า
- 12) แผงบังคับตั้งเวลา 10 นาที

3.1.2 รูปแบบแปลน (plan view)


คั่งแบบแปลนที่ 1, 2, และ 3

3.2 การสร้างเครื่องมือ (construction)


คั่งรูปถ่ายที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6



ภาคหน้าตัก




ภาคก้านช้าง




ภาคค้านบน

แบบย่อส่วน 1 ภาคตะแกรงหมุนและร่องอ่าง


แบบแปลน 2 ค้านบน




แบบแปลน 2 ค้านหน้าตัก




แบบแปลน 2 ค้านซ้าง




แบบแปลนที่ 3 ท้านบน




แบบแปลน 3 หน้าตัก




แบบแปลน 3 ค้านข้าง







รูปที่ 1 การติดตั้งมอเตอร์, เกียร์ตและสวิทซ์ปิดเปิด




รูปที่ 2 ลักษณะด้านข้างของตัวเครื่อง



รูปที่ 3 ลักษณะค้านหน้าของเครื่องมือ slake durability



รูปที่ 4 ลักษณะค้านหลังของเครื่องมือ slake durability



รูปที่ 5 ลักษณะเครื่องมือทดสอบ slake durability ของจากด้านบน



รูปที่ 6 ลักษณะของร่างอ่างและตะแกรง

4. วิธีการทดสอบ

การทดสอบได้คือเอาตามแบบของ ISRM (1981) ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการทดสอบแบบนี้เพื่อประเมินความต้านทานที่เกิดขึ้นต่อตัวอย่างหินที่อ่อนและแตกสลายเมื่อถูกหมุนไป 2 รอบมาตรฐานของก่อสร้างให้แห้งและเปียก

4.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

(ก) ตะแกรงหมุนทดสอบประกอบด้วยลวดตะแกรงมาตรฐานขนาด 2 มม. รูปทรงกระบอกมีความยาวโดยไม่มีอะไรขวางกั้น 100 มม. และเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ที่ฐานยึดติดด้วยโลหะตะแกรงหมุนต้องทนทานต่ออุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสและมีฝาปิดเป็นโลหะ ตะแกรงหมุนต้องมีความคงทนเพียงพอต่อการคงรูปทรงของมันในระหว่างใช้งานและไม่ว่าจะเป็นภัย nok ของตะแกรงหรือภายในของตะแกรงหมุน

(ข) รางอ่างที่บรรจุตะแกรงหมุนทดสอบค้องค้ายันแกนของมันในแนวราบในลักษณะหมุนໄต่อสระ ใส่ของเหลวที่จะทำการขัดกร่อน เช่น น้ำกร่อย ในระดับ 20 มม. ล้างลงมาจากแกนของตะแกรงหมุนซึ่งติดตั้งไว้ที่ช่วง 40 มม. โดยไม่มีอะไรขวางกั้นระหว่างรางอ่างกับฐานล่างของตะแกรง ลักษณะรูปเบื้องต้นของอุปกรณ์ทดสอบแสดงไว้ในรูปแบบแปลนที่ 1

(ก) นาฬิกาที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนให้ตะแกรงหมุนในอัตราความเร็ว 20 รอบต่อนาทีและมันยังคงที่อยู่อย่างนั้นใน 5 เปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งในช่วงเวลา 10 นาที

(ก) การอบให้คงอุณหภูมิไว้ที่ 105 องศาเซลเซียสจะสูงหรือต่ำให้อよด้วยใน 3 องศาเซลเซียสในช่วงเวลาอย่างน้อย 12 ชม.

(ก) นำตราชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักตะแกรงหมุนรวมกับตัวอย่างโดยมีความแม่นยำ 0.5 กรัม

4.2 ตัวอย่างทดสอบ

ตัวอย่างทดสอบที่คัดเลือกมาควรประกอบด้วยก้อนหิน 10 ชิ้นแต่ละก้อนน้ำหนัก 40-60 กรัมน้ำหนักรวมทั้งหมด 450-500 กรัม ขอบมุมของก้อนหินควรจะมนลูกหินที่เตรียมระหว่างน้ำหนักมีรูปทรงกลมหยาบ

4.3 การทดลอง

(ก) ใส่ตัวอย่างลงในตะแกรงหมุนที่สะอาด (พร้อมกับเอาฝาออก) และอบให้แห้งเพื่อชั่งน้ำหนักกันที่ ณ. อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส (มักจะ 2-6 ชม.) ในเตาอบ

- (ช) ชั้นน้ำหนัก, W_{d+s_0} ของตะแกรงหมุนรวมทั้งตัวอย่าง
- (ก) ปีกผ้าวางตะแกรงหมุนลงในร่างอ่างและต่อแยกหั้งคู่กับตัวมอเตอร์
- (ง) ใส่ของเหลวที่จะซักกร่อนลงในร่างอ่าง (มักจะเป็นน้ำก๊อกที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) ที่ระดับ 20 มม. ล้างลงมาจากแกนของตะแกรงหมุนและหมุนตะแกรงตัวยั่งเวลา 10 นาที ที่ความเร็ว 20 รอบต่อนาที
- (จ) นำตะแกรงหมุนออกจากร่างอ่าง แล้วเบิกผ้าออกจากตะแกรงหมุนแล้วนำไปอบให้แห้งโดยยังคงส่วนของตัวอย่างและตะแกรงไว้ จนน้ำหนักคงที่ ณ. 105 องศาเซลเซียส ชั้นน้ำหนัก, W_{d+s_1} , ของตะแกรงหมุนบวกส่วนที่ยังคงเหลือของตัวอย่าง
- (ฉ) ทำเช่นนี้ต่อไปอีก 2 รอบ แล้วชั้นน้ำหนัก, W_{d+s_2} , ของตะแกรงหมุนบวกส่วนที่ยังคงเหลือของตัวอย่าง
- (ช) สำหรับการประเมินความคงทนสูงให้ทำขั้นตอน (ก)-(ฉ) ประมาณหลายครั้ง ส่วนค่าดัชนีน้ำหนักที่ 3 รอบหรือมากกว่านั้นของการซักกร่อนและอบให้แห้ง
- (ช) นำแปรรูปตะแกรงหมุนให้สะอาดและชั้นน้ำหนักของมันเอง, W_d

4.4 การคำนวณ (Calculations)

- (ก) การคำนวณค่าดัชนีของความคงทนที่จากการซักกร่อน (2 รอบ) คืออัตราส่วนเบอร์เชินต์ของน้ำหนักที่อบแห้งครั้งสุดท้ายกับครั้งแรกตั้งข้างล่าง

$$\text{ค่าดัชนีของความคงทนที่จากการซักกร่อน } Id_1 = \frac{W_{d+s_1} - W_{d+s_0} \times 100}{W_{d+s_0} - W_d} \%$$

- (ช) ส่วนหักตัวอย่างที่หมุน 2 รอบแล้วค่าดัชนีนี้ค่า 0-10 % ควรคิดค่าดัชนีของความคงทนที่จากการซักกร่อนที่รอบแรก ตั้งข้างล่าง


$$\text{ค่าดัชนีของความคงทนที่จากการซักกร่อน } Id_2 = \frac{W_{d+s_2} - W_{d+s_1} \times 100}{W_{d+s_0} - W_d} %$$

- (ก) เทษทินแทกหักปรากฏในตะแกรงหมุน
- (ง) เทษวัสดุที่ปรากฏว่าร่วงหลุดผ่านออกไปจากตะแกรงหมุน
- (จ) สำหรับค่าดัชนีของ 2 รอบตกลอยู่ภายใน 0-10 % ให้คิดค่าดัชนีของรอบแรก

- (น) ส่าหรับหินที่มีความคงทนสูงกว่า คัชนีควรเป็น 3 รอบหรือมากกว่านั้นของการขัดกร่อน และอบให้แห้ง บางครั้งการนำค่าจำนวนรอบของการขัดกร่อนกับค่าคัชนีของความคงทนต่อการขัดกร่อนก็อาจมีประโยชน์
- (ข) ส่าหรับหินที่มีคัชนีของความคงทนต่อการขัดกร่อนต่ำอาจนำผลไปใช้กับการทดสอบจำแนก ประเภทหิน เช่น การหาค่า ขีดพิักของ Atterberg หรือการวิเคราะห์ขนาดการแตกหัก กตัญญูกรรมการนิเทศการทดสอบในห้องปฏิบัติการของสมาคมหลักสាជารสศร์ระหว่างประเทศ (ISRM, 1981) ได้เสนอว่าการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคัชนีของความหนืดกับคัชนีของความคงทน ต่อการขัดกร่อน (2 รอบ) ในกรณีที่หินจากการหوانค่าลึกซึ่งขึ้นไป โดยเฉพาะหินพากผุหังง่าย (argillaceous) เป็นสิ่งจำเป็น

5. ผลการทดสอบ


ผลการทดสอบค่าแสงคงสรุปไว้ในตารางที่ 1 และรูปที่ 7, 8, 9, 10 และ 11 ซึ่งเป็นผลของตัวอย่างหินคิน้านที่เก็บมาจากบริเวณเหมืองเกาสะบ้า จ. สิงขลา ตัวอย่างชุดที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลำดับ ส่วนลักษณะของตัวอย่างก่อนและหลังการทดสอบแสงในรูปที่ 12 และ 13




รูปที่ 7 แสงคงผลการทดสอบของชุดตัวอย่างหินที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบหาค่าดัชนีของความคงทนต่อการขัดกร่อน


หมายเลข ของตัวอย่าง	ความชื้น %	อุณหภูมิ ของน้ำ, °C	จำนวนรอบของการขัดกร่อน, % ที่เหลือ				
			1	2	3	4	5
1	0.908	29	97.458	95.451	94.648	93.544	92.340
2	0.527	29	99.262	97.257	95.569	94.409	94.093
3	1.164	29	97.143	96.614	94.709	93.968	92.487
4	1.358	28	99.258	97.140	95.974	94.809	93.432
5	1.082	26	99.351	98.377	97.835	97.511	96.861




รูปที่ 8 แสดงผลการทดสอบของชุดตัวอย่างที่ 2



รูปที่ 9 แสดงผลการทดสอบของชุดตัวอย่างที่ 3



รูปที่ 10 แสดงผลการทดสอบของชุดตัวอย่างที่ 4



รูปที่ 11 แสดงผลการทดสอบของชุดตัวอย่างที่ 5



รูปที่ 12 ตัวอย่างหินก่อนทำการทดสอบ



รูปที่ 13 ตัวอย่างหินหลังทำการทดสอบ

6. สtruปผลและเสนอแนะ

ผลการเดินเครื่องคิดต่อกันมากกว่า 5 ชั่วโมงพบว่าเครื่องมือห่างงานได้เป็นปกติตรงตามกำหนดมาตรฐานที่ ISRM (1981) ให้กำหนดไว้ ส่วนรับค่าคัชนีของความคงทนต่อการซักกร่อนของหินดิน กานที่ 2 รอบ ได้ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างห้อง 5 ชุดเป็น $96.968 + 1.064\%$ ส่วนค่าความชื้นเฉลี่ย $1.008 + 0.314$ จากการจำแนกประเภทของความคงทนต่อการซักกร่อนของ Gamble (1971) พบว่าหินที่นานาทศสอดอยู่ในขั้นมีความคงทนสูง (high durability)

ค่าคัชนีของความคงทนต่อการซักกร่อนนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างทั้งกันที่เกี่ยวข้อง ที่ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปได้แก่

1. การศึกษาชนิดของคินเนี้ยวน้ำที่มีอยู่ในตัวอย่างหินที่นานาทศสอดหาค่าคัชนีของความคงทนต่อการซักกร่อนอาจจะโดยวิธี X-ray diffraction ทั้งนี้เพราะคุณสมบัติของคินเนี้ยวน้ำแต่ละชนิดจะมีผลต่อการผุกร่อนอย่างมาก
2. หากตัวอย่างหินที่มี % ของแรคินเนี้ยวน้ำ ควรหาความสัมพันธ์กับค่าขีดพิกัดความเหลว (liquid limit) ของ Atterberg (Morgenstern & Eigenbrod, 1974) และถ้าการอินทรีมีการบวมพองก็ควรหาความสัมพันธ์กับค่าคัชนีของการบวมพอง (Olivier, 1979)
3. ตัวอย่างของหินชนิดเดียวกันควรเก็บมาจากหลายแห่งเพื่อนำมาเปรียบเทียบหาความแตกต่างกัน นอกจากสังเกตุจากการเก็บรวบรวมมีการห่อหุ้มให้มิดชิดหรืออาจใช้ชั้งเคลือบเพื่อไม่ให้ค่าความชื้นหายไปหักน้ำเพื่อให้ค่าที่เป็นตัวแทนของหินบริเวณนั้น

เอกสารอ้างอิง

- Franklin, J.A. and Chandra, R., 1972, The slake durability index, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., Vol. 9, No. 3, pp. 325-342.
- Gamble, I.C., 1971, Durability-plasticity classification of shales and other argillaceous rocks, Ph.D. Thesis, University of Illinois.
- ISRM Suggested Methods, 1981, Rock characterization testing & monitoring , Brown, E.T., ed, Oxford, Pergamon Press, pp. 92-94.
- Morgenstern, N.R. and Eigenbrod, K.D., 1974, Classification of argillaceous soils and rocks, J. Geotechnical Engin. Div. (ASCE), Vol. 100, No. GT. 10, pp. 1137-1158.
- Olivier, H.J., 1979, A new engineering geological rock durability classification, Engineering Geology, Vol. 14, pp. 255-279.