

## บทที่ ๕

### สรุปผลการทดลอง

1. จากการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรค่าเนินการต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติของกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิอะคริโลไนไตรล์ ในปฏิกิริยแบบกึ่งแบบทั่วไป ๕๐ ลิตร สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

1.1 อิทธิพลของความเร็วอบในการกวนผสมเมื่อเพิ่มความเร็วอบในการกวนผสมจะทำให้ประสิทธิภาพในการกราฟต์ ร้อยละการกราฟต์ และร้อยละการเปลี่ยนเพิ่มขึ้นแต่จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อความเร็วอบในการกวนผสมสูงกว่า 340 rpm และเพิ่มความเร็วอบในการกวนผสม ค่าร้อยละการบวนพองของกราฟต์โคพอลิเมอร์ที่ความเร็วอบในการกวนผสมต่าง ๆ มีค่าใกล้เคียงกัน แต่การบวนพองใน trox ของกราฟต์โคพอลิเมอร์จะมีค่าลดลงมากเมื่อเทียบกับยางธรรมชาติ ส่วนการบวนพองในน้ำมันดีเซลพบว่าทั้งยางธรรมชาติและกราฟต์โคพอลิเมอร์มีค่าใกล้เคียงกัน และไม่แปรเปลี่ยนกับความเร็วอบในการกวนผสม เมื่อเพิ่มความเร็วอบในการกวนผสมทำให้ค่า 300% โมดูลัสของกราฟต์โคพอลิเมอร์มีค่าเพิ่มขึ้นและมีค่าสูงกว่ายางธรรมชาติ

1.2 อิทธิพลของความเข้มข้นของอะคริโลไนไตรล์ การเพิ่มความเข้มข้นของอะคริโลไนไตรล์ทำให้ประสิทธิภาพในการกราฟต์ ร้อยละการเปลี่ยน และค่า 300% โมดูลัสลดลง ส่วนร้อยละการกราฟต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการเพิ่มความเข้มข้นของอะคริโลไนไตรล์ ส่งผลให้ร้อยละการบวนพองของกราฟต์โคพอลิเมอร์ในน้ำมันดีเซล และใน trox มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามจะมีค่าลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติ

1.3 อิทธิพลของความเข้มข้นของตัวเริ่มปฏิกิริยา เมื่อความเข้มข้นของตัวเริ่มปฏิกิริยา มีค่าเพิ่มมากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพในการกราฟต์ และค่า 300% โมดูลัสเพิ่มขึ้นแต่ร้อยละการกราฟต์ และร้อยละการเปลี่ยนนี้แนวโน้มลดลง การเพิ่มความเข้มข้นของตัวเริ่มปฏิกิริยา ทำให้ร้อยละการบวนพองของกราฟต์โคพอลิเมอร์ในน้ำมันดีเซล และใน trox จะมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่มีค่าลดลงมากเมื่อเทียบกับยางธรรมชาติ

2. การศึกษาถาวรที่เหมาะสมของตัวแปรต่าง ๆ ในการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิอะคริโลไนไตรล์ พบร่วางถาวรที่เหมาะสมของตัวแปรต่าง ๆ ที่ทำนายจากแบบจำลองสามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 ประสิทธิภาพในการกราฟต์ : สภาพที่เหมาะสมเมื่อทำการพิจารณาจากประสิทธิภาพในการกราฟต์คือ ความเร็วอบในการกวนผสม 308 rpm ความเข้มข้นของอะคริโลไนไตรล์ 5 %mol และความเข้มข้นของตัวเริ่มปฏิกิริยา 5 mmol/L ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพในการกราฟต์เท่ากับ 91.99 %

2.2 ร้อยละการกราฟต์ ไม่สามารถหาสภาวะที่เหมาะสมจากแบบจำลองได้เนื่องจากค่า  $R^2$  ของแบบจำลองที่ได้มีค่าต่ำมาก ซึ่งทำให้แบบจำลองที่ได้มีความไม่น่าเชื่อถือ

2.3 ร้อยละการเปลี่ยน : สภาพที่เหมาะสมเมื่อพิจารณากราฟต์ร้อยละการเปลี่ยนคือ ความเข้มข้นของอะคริโลไนไตรล์ 5 %mol ความเข้มข้นของตัวเริ่มปฏิกิริยา 21 mmol/L และ ความเร็วอบในการกวนผสม ไม่มีผลต่อร้อยละการเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้ค่าร้อยละการเปลี่ยน เท่ากับ 99.99 %

2.4 ร้อยละการบวนพองของกราฟต์โโคพอลิเมอร์ในโกลูอิน : สภาพที่เหมาะสม เมื่อพิจารณากราฟต์ร้อยละการบวนพองของกราฟต์โโคพอลิเมอร์ในโกลูอิน คือความเร็วอบในการกวนผสม 400 rpm ความเข้มข้นของตัวเริ่มปฏิกิริยา 40 mmol/L และความเข้มข้นของอะคริโลไนไตรล์ไม่มีผลต่อร้อยละการบวนพองของกราฟต์โโคพอลิเมอร์ในโกลูอินอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้ค่าร้อยละการบวนพองของกราฟต์โโคพอลิเมอร์ในโกลูอิน เท่ากับ 782 %

2.5 ร้อยละการบวนพองของกราฟต์โโคพอลิเมอร์ในน้ำมันดีเซล ไม่สามารถหา สภาวะที่เหมาะสมจากแบบจำลองได้ เนื่องจากค่า  $R^2$  ของแบบจำลองที่ได้มีค่าต่ำมาก ซึ่งทำให้ แบบจำลองที่ได้มีความไม่น่าเชื่อถือ

2.6 สมบัติการทนต่อแรงดึงในรูปแบบของค่า 300% โมดูลัส : สภาพที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาสมบัติการทนต่อแรงดึงในรูปแบบของค่า 300% โมดูลัสคือ ความเข้มข้นของอะคริโลไนไตรล์ 5 %mol ความเข้มข้นของตัวเริ่มปฏิกิริยา 40 mmol/L และ ความเร็วอบในการ กวนผสม ไม่มีผลต่อสมบัติการทนต่อแรงดึงในรูปแบบของค่า 300% โมดูลัสอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้ ค่า 300% โมดูลัส เท่ากับ  $0.614 \text{ N/mm}^2$

3. สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมกราฟต์โโคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิอะคริโลไนไตรล์ ในปฏิกิริยาแบบกึ่งแบบที่ขนาดด้านแนบ ปริมาตร 50 ลิตร โดยภาพรวมแสดงได้ดังตารางที่ 22

ตารางที่ 22 สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิอะคริโลไนไตรล์ในปฏิกิริยาแบบกึ่งแบบทช. ปริมาตร 50 ลิตร

**Operating condition**

	Experimental	Model	Recommended
Mixing speed (rpm)	308-340	300-400	300
Monomer concentration (%mol)	5-8	5	5
Initiator concentration (mmol/L)	23-33	21-40	21

จากตารางที่ 22 แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของสภาวะค่าเนินการที่ได้จากการทดลองกับสภาวะค่าเนินการที่ได้จากแบบจำลอง และสภาวะค่าเนินการแนะนำ (recommended condition) เป็นสภาวะค่าเนินการที่คำนึงถึงด้านทุนทางด้านวัสดุคุณภาพ และพลังงานในการผลิตระดับอุตสาหกรรม