

**ภาคผนวก ง**  
**ผลการทดสอบคุณสมบัติของกาว**

ตารางที่ 25 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติการก่อนใช้งาน

| สูตรกาว   | ผลการทดสอบ           |                   |                      |                                     |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
|   | เนื้อกาว<br>(ร้อยละ) | ความหนืด<br>(cps) | ความเป็น<br>กรด-ด่าง | ความหนาแน่น<br>(g/cm <sup>3</sup> ) |
| กาวยาง  | 44.7                 | 9900              | 8.9                  | 0.93                                |
| กาว + គิวน่าiron อิมัลชัน 6 phr   | 61.7                 | 9867              | 9.4                  | 0.95                                |
| กาว + គิวน่าiron อิมัลชัน 7 phr   | 63.1                 | 9883              | 9.5                  | 0.94                                |
| กาว + គิวน่าiron อิมัลชัน 8 phr   | 72.1                 | 9900              | 9.5                  | 0.95                                |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลลารีไนซ์ 6 phr                                   | 47.6                 | 9883              | 9.3                  | 0.96                                |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลลารีไนซ์ 7 phr                                   | 50.0                 | 9883              | 9.4                  | 1.01                                |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลลารีไนซ์ 8 phr                                   | 54.0                 | 9867              | 9.4                  | 1.02                                |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลลารีไนซ์ 5.25 phr : គิวน่าiron อิมัลชัน 1.75 phr | 56.7                 | 9883              | 9.7                  | 1.02                                |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลลารีไนซ์ 3.5 phr : គิวน่าiron อิมัลชัน 3.5 phr   | 51.2                 | 9900              | 9.7                  | 1.03                                |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลลารีไนซ์ 1.75 phr : គิวน่าiron อิมัลชัน 5.25 phr | 52.2                 | 9850              | 9.7                  | 0.96                                |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลลารีไนซ์ 6 phr : គิวน่าiron อิมัลชัน 2 phr       | 51.2                 | 9883              | 9.7                  | 0.98                                |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลลารีไนซ์ 4 phr : គิวน่าiron อิมัลชัน 4 phr       | 48.0                 | 9883              | 9.7                  | 0.99                                |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลลารีไนซ์ 2 phr : គิวน่าiron อิมัลชัน 6 phr       | 55.4                 | 9883              | 9.7                  | 0.99                                |

ตารางที่ 25 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติการก่อร่องใช้งาน (ต่อ)

| สูตรกาว          | ผลการทดสอบ          |                   |                      |  |
|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|
|                  | เม็ดกาว<br>(ร้อยละ) | ความหนืด<br>(cps) | ความเป็น<br>กรด-ค้าง | ความหนาแน่น <sup>1</sup><br>(g/cm <sup>3</sup> ) |
| TOA              | 74.2                | 8667              | 4.4                  | 1.03   |
| Ure-Formaldehyde | 52.0                | 9900              | 6.5                  | 1.04   |
| อก.521-2527      | 44.0                | 2000              | 7.0                  | 0.9  |

ตารางที่ 26 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติการหลังใช้งาน

| สูตรกาว  | ผลการทดสอบ                                    |   |         |   |  |
|--|---|---|---------|---|--|
|  | ความต้าน<br>แรงลอก<br>$\times 10^6$<br>(kN/m) | ความต้านแรงเฉือน<br>$\times 10^6$ (N/m <sup>2</sup> ) |         | tensile<br>$\times 10^6$<br>(N/m <sup>2</sup> ) | compress<br>$\times 10^6$<br>(N/m <sup>2</sup> ) |
|  |   | ไม่แข็งน้ำ  | แข็งน้ำ |   |  |
| กาวยาง   | 4.4   | 2.85  | -       | 16.13   | 13.98  |
| กาว + คิวามารอนอินล็อก 6 phr   | 1.9   | 4.18  | -       | -   | -  |
| กาว + คิวามารอนอินล็อก 7 phr   | 1.5   | 4.72  | -       | -   | -  |
| กาว + คิวามารอนอินล็อก 8 phr   | 0.9   | 5.08  | -       | 28.40   | 20.21  |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลลาตี-ไนซ์ 6 phr                                 | 2.5   | 3.47  | -       | -   | -  |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลลาตี-ไนซ์ 7 phr                                 | 2.2   | 4.21  | -       | 20.83   | 16.27  |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลลาตี-ไนซ์ 8 phr                                 | 1.2   | 3.34  | -       | -   | -  |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลลาตี-ไนซ์ 5.25 phr : คิวามารอน อินล็อก 1.75 phr | 2.0   | 4.24  | -       | -   | -  |

ตารางที่ 26 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติการหลังใช้งาน (ต่อ)

| สูตรกาว  | ผลการทดสอบ                                 |   |         |   |  |
|--|--|---|---------|---|--|
|  | ความต้าน<br>แรงตอก $\times 10^6$<br>(kN/m) | ความต้านแรงเฉือน<br>$\times 10^6$ (N/m <sup>2</sup> ) |         | tensile<br>$\times 10^6$<br>(N/m <sup>2</sup> ) | compress<br>$\times 10^6$<br>(N/m <sup>2</sup> ) |
|  |  | ไม่แข็ง<br>น้ำ  | แข็งน้ำ |   |  |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลล่าติ-ไนซ์ 3.5 phr : คิวมาโน่น อิมลัชัน 3.5 phr   |  | 4.09  | -       | -   | -  |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลล่าติ-ไนซ์ 1.75 phr : คิวมาโน่น อิมลัชัน 5.25 phr | 3.4  | 3.33  | -\      | -   | -  |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลล่าติ-ไนซ์ 6 phr : คิวมาโน่น อิมลัชัน 2 phr       | 2.6  | 4.34  | -       | 23.91   | 17.59  |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลล่าติ-ไนซ์ 4 phr : คิวมาโน่น อิมลัชัน 4 phr       | 3.1  | 4.06  | -       | -   | -  |
| กาว + แป้งข้าวเหนียวเจลล่าติ-ไนซ์ 2 phr : คิวมาโน่น อิมลัชัน 6 phr       | 3.7  | 3.42  | -       | -   | -  |
| TOA  | 4.9  | 6.20  | 0.58    | 37.21   | 23.03  |
| Ure Formaldehyde   | 5.3  | 6.73  | 1.45    | 46.89   | 29.15  |