

ภาคผนวก ข

ตารางเปรียบเทียบวัสดุประสงค์

วัสดุประสงค์	กิจกรรมที่วางแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลที่ได้รับจากการวิจัย
<p>1.ให้ได้ผลิตภัณฑ์การงานน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์สำหรับใช้ในงานติดไม้ยางพาราที่มีคุณสมบัติเชิงเคมี พลิกต์ และเชิงกล构造 มาตรฐานอุดสาหกรรมกาฯ โคลาเรียร์สารเพิ่มความเหนียว Coumarone resin และ แป้งข้าวเหนียวเฉลยตัวในชี๊ดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาฯ</p> <p>2.ทดสอบคุณภาพเชิงเปรียบเทียบของร้อยต่อไม้ยางพาราด้วยการที่ผลิตได้จากน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์กับการที่ใช้ในโรงงานฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา</p>	<p>1. ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์และเครื่องมือดังปัจจิตร์ที่ใช้ในการผลิตน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์</p> <p>2. ผลิตน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์ให้ได้ปริมาณหนูอีพอกไซด์ที่ต่างกัน 2 ค่า โดยการปรับเปลี่ยนเวลาที่ใช้ในการทำปฏิริยา</p> <p>3. วิเคราะห์หาปริมาณหนูอีพอกไซด์ด้วยเทคนิคอินฟราเรดスペกโตรสโคป และเทคนิค H-NMR</p> <p>4. วิเคราะห์และสรุปผลการผลิตน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์</p>	<p>1. นำอุปกรณ์และเครื่องมือดังปัจจิตร์ที่ภาควิชานี้นำไปรับประทานให้โดยไม่ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่</p> <p>2. สามารถผลิตน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์ให้ได้ปริมาณหนูอีพอกไซด์ที่ต่างกัน 2 ค่า</p> <p>3. สามารถวิเคราะห์ปริมาณหนูอีพอกไซด์ 2 เทคนิคคือเทคนิคอินฟราเรดスペกโตรสโคป และเทคนิค H-NMR</p> <p>4. วิเคราะห์และสรุปผลการผลิตน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์</p>	<p>1. ประจำเดือนประมาณ</p> <p>2. ผลิตน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์ให้ได้ปริมาณหนูอีพอกไซด์ที่ต่างกันกิน 2 ค่า นำมาวิเคราะห์ผลน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์ที่ให้ผลต่ำสุดในการทำกาคือ 44 % ในอีพอกไซด์</p> <p>3. การวิเคราะห์ปริมาณหนูอีพอกไซด์ด้วยเทคนิค H-NMR ให้ผลแม่นยำจึงเลือกใช้วิธีนี้ ตลอดงานวิจัย</p> <p>4. ยางธรรมชาติอีพอกไซด์ในการทำปฏิริยาอีพอกไซด์เขียนพบว่าปริมาณหนูอีพอกไซด์ที่เกิดขึ้นบนไม้เดгуลยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใช้ในการทำปฏิริยา และค่า Tg ของยางธรรมชาติอีพอกไซด์มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณหนูอีพอกไซด์</p>

วัตถุประสงค์	กิจกรรมที่วางแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลที่ได้รับจากการวิจัย
<p>1.ให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาหงารมชาติอีพอกไซด์สำหรับใช้ในงานติดไม้ข้างพาราที่มีคุณสมบัติเชิงเคมี พิสิกส์ และเชิงก่อต้านมาตรฐานอุตสาหกรรมการ โดยใช้สารเพิ่มความเหนียว Coumarone resin และ เป็นข้าวเหนียวเจลลดไนซ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กาว</p> <p>2.ทดสอบคุณภาพเชิงเบรียบเทียบของร้อยต่อไม้ข้างพาราด้วยการที่ผลิตได้จากน้ำยาหงารมชาติอีพอกไซด์กับการที่ใช้ในโรงงานเพอร์ฟอร์มิเนอร์ไม้ข้างพารา</p>	<p>5.ทดสอบคุณสมบัติเชิงเคมี และคุณภาพของร้อยต่อด้วยการหลุดล่อนและความแข็งแรงสูงสุดของแรงเฉือนด้วยแรงกดของกาวบูร์เรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ และการ ไอโซไซyanate</p> <p>6.ผลิตกวนน้ำยาหงารมชาติอีพอกไซด์</p>	<p>5.ทดสอบคุณสมบัติเชิงเคมีและคุณภาพของร้อยต่อด้วย ความด้านแรงเฉือน ความด้านแรงลอก การทดสอบความแข็งแรงของร้อยต่อ ไม้แบบนิวเม้อประทานในรูปแรงดึงดันเสียงสูงสุด และการทดสอบการดัดสัตติย์ของชั้นไม้ร่องต่อแบบนิวเม้อประทาน แสดงผลด้วยค่ามอคูลัสแตกร้าว ของกาวบูร์เรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ และการ TOA (การโพลีไวนิลอะซีเทต) แทน</p> <p>6.ผลิตกวนน้ำยาหงารมชาติอีพอกไซด์ด้วยสูตรที่มีการปรับปรุงจากสูตรพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยมีการโดยการเติม CMC เพื่อเพิ่มความหนืด Potassium oleate เพื่อเพิ่มความ acidic Salicylic acid สำหรับการป้องกันเชื้อรานอกจากนี้ได้ปรับการเพื่อให้ได้ pH ที่เหมาะสมและไม่ให้การเกิดการแข็งตัว และทำการปรับ % ของเป็นข้าวเหนียวเจลลดไนซ์จนได้ % ที่เหมาะสม</p>	<p>5. ทราบค่าต่างๆของการบูร์เรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ และการ TOA (การโพลีไวนิลอะซีเทต) ดังแสดงในบทที่ 4 ส่วนที่ 1 เพื่อนำไปเบรียบเทียบกับผลต่างๆของการที่เตรียมໄicide</p> <p>6. กวนน้ำยาหงารมชาติอีพอกไซด์ได้ใช้น้ำยาหงารมชาติอีพอกไซด์ 44 % ด้วยสูตรที่ดีขึ้นจากสูตรพื้นฐานโดยผสมเป็นข้าวเหนียวเจลลดไนซ์ ผสมคิวามโนรินอิมัลชันและการผสมเป็นข้าวเหนียวเจลลดไนซ์ร่วมกับคิวามโนรินอิมัลชัน โดยเพิ่มอัตราส่วนของกวนมากขึ้นจากขอย tek การวิจัยเดิม และการศึกษาการใช้ Petroleum resin, Terpene phenolic resin, และ ชั้น (Dammar) เป็นส่วนผสมร่วมในการน้ำยาหงารมชาติอีพอกไซด์เพิ่มอีกด้วย</p>

วัตถุประสงค์	กิจกรรมที่วางแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลที่ได้รับจากการวิจัย
<p>1.ให้ได้ผลิตภัณฑ์จากการน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์สำหรับใช้ในงานติดไม้ยางพาราที่มีคุณสมบัติเชิงเคมี พลิกซ์ และเชิงกลตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการสำหรับไม้</p> <p>2.ทดสอบคุณภาพเชิงเบรียบเทียบของรอยต่อไม้ยางพาราด้วยการที่ผลิตได้จากน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์กับการที่ใช้ในโรงงานเพอร์ฟอร์เมอร์ไม้ยางพารา</p>	<p>7.ทดสอบคุณสมบัติเชิงเคมี พลิกซ์ ของวัสดุผลิตให้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการสำหรับไม้</p>	<p>7.ทดสอบคุณสมบัติเชิงเคมี พลิกซ์ ของวัสดุผลิตให้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการสำหรับไม้ 4 คุณสมบัติตามที่ระบุ ยกเว้นกรณีค่าความด้านแรงดึงและค่าความด้านแรงเฉือนหลังการแข็งน้ำ เมื่อทดสอบโดยการนำไปทิ้งทดสอบไปแข็งน้ำนาน 24 ชั่วโมง พบว่า ชิ้นทดสอบที่ติดด้วยภาวะทุกสูตรเกิดการหลุดร่อนออก จึงไม่สามารถทดสอบได้</p> <p>1. กรณี Coumarone เมื่อจากภาวะหลุดเป็นแผ่นตลอดทั้งแนวเมื่อแข็งน้ำดังนั้นความขาวของภาวะหลุดส่วนของแนวความมืดเท่ากับความขาวของระยะทางจากทั้งชิ้นทดสอบสูปเปอร์เซนต์การหลุดส่วนของความมืดค่า 100% จึงไม่ขอทดสอบต่อไป</p> <p>2.กรณีแป้งข้าวเหนียวขางลดาดิไนซ์ ไม่สามารถมองเห็นแนวความคล้ายเกิดการเปลี่ยนรูปเป็นของไอลอนนีด</p>	<p>7.ภาวะที่ทดสอบคุณสมบัติเปรียบ 8 phr เป็นสูตรการที่ดีที่สุด เนื่องจากมีเนื้อภาวะหนึบ และความหนาแน่นผ่านตามอก. 521-2527 แต่มีค่าความเป็นกรด-ค้าง 9.5 ซึ่งสูงกว่าอก. 181-2530 เพราะต้องมีการปรับความเป็นกรด-ค้าง เพื่อไม่ให้ภาวะขันดัวเป็นก้อน สำหรับความด้านแรงดึง ความด้านแรงเฉือน แรงดึงขนาดเดียนสูงสุด ค่ามอคูลัสแทรกไว คือ 0.88×10^6 kN/m, 5.08×10^6 N/m², 28.40×10^6 N/m², 20.21×10^6 N/m² ตามลำดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการ TOA ซึ่งเป็นการที่ใช้สำหรับติดไม้จึงมีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาภาระนี้ให้ใช้ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ภาวะที่เตรียมได้ก็ยังมีข้อดีตรงที่ไม่เป็นขันตราบกันผู้ใช้ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เมื่อจากภาวะนี้ น้ำเป็นส่วนประกอบหลัก และภาวะที่ทดสอบ Terpene phenolic resin เป็นสารเพิ่มการขึ้นติดในปริมาณ 60 phr เป็นสูตรการที่ดีเช่นกัน</p>
	/		

วัสดุประสงค์	กิจกรรมที่วางแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลที่ได้รับจากการวิจัย
<p>1. ให้ได้ผลิตภัณฑ์การงานน้ำยางชรรมชาติอีพอกไซด์สำหรับใช้ในงานติดไม้ยางพาราที่มีคุณสมบัติเชิงเคมี พลิกต์ และเชิงกลตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการ โดยใช้สารเพิ่มความเหนียว Courmarone resin และ แป้งข้าวเหนียวเจลล่าติไนซ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ</p> <p>2. ทดสอบคุณภาพเชิงเบรียบเทียบของรายต่อไม้ยางพาราด้วยการที่ผลิตได้จากน้ำยางชรรมชาติอีพอกไซด์กับรายต่อไม้ยางพารา</p>	<p>8. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอิทธิพลต่างๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติของการ</p> <p>9. ทดสอบคุณภาพรอยต่อของการที่ผลิตได้จากน้ำยางชรรมชาติอีพอกไซด์กับรอยต่อไม้ยางพารา</p>	<p>8. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอิทธิพลต่างๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติของการ</p> <p>9. ทดสอบคุณภาพรอยต่อของการที่ผลิตได้จากน้ำยางชรรมชาติอีพอกไซด์กับรอยต่อไม้ยางพาราทดสอบ โดยทดสอบความแข็งแรงของรอยต่อเพียง 1 รูปแบบคือการต่อแบบ Finger joint ด้วยการทดสอบ 2 อายุคือ</p> <p>1. การดึงนานเสี้ยน (Tension parallel to grain) (AITC Test 106. 1967)</p> <p>2. การดัดสถิตย์ (Static bending) (ASTM 1989a)</p>	<p>8. การทดสอบเพิ่มการยึดติดทั้ง 2 อายุคือ แป้งข้าวเหนียวเจลล่าติไนซ์และคุณภาพ ประเมินด้วยการทดสอบความต้านแรง ลอกของกาวด้วยการคล่องเนื่องจากธรรมด้วยน้ำยา กลุ่มเล็กๆ ของอนุภาคในการเมื่อยแห้ง จึงทำให้ความเป็นยาง (Elastomer) และความเป็นเนื้อเดียวกันของกาวลดลง โดยคุณภาพ ประเมินด้วยการทดสอบของความต้านแรง ลอกมากกว่า ตรงกันข้ามกับความต้านแรง เฉือนการทดสอบเพิ่มการยึดติดทั้ง 2 อายุคือ แป้งข้าวเหนียวเจลล่าติไนซ์และคุณภาพ ประเมินด้วยการทดสอบในภาวะสั่งผลให้กาว ต้านแรงเฉือนของกาวเพิ่มขึ้น โดยคุณภาพ ประเมินมากกว่า แป้งข้าวเหนียวเจลล่าติไนซ์ นอกจากนี้มีการศึกษาการศึกษาหมู่ฟังก์ชัน ของกาวด้วยเทคนิค FT-IR พบร่วงกาว ที่ผสมแป้งข้าวเหนียวเจลล่าติไนซ์ปราฏหมู่ ฟังก์ชันของ C-O-C ที่อยู่บนไม้เล็กของ</p>

วัสดุประสงค์	กิจกรรมที่วางแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลที่ได้รับจากการวิจัย
<p>1.ให้ได้ผลิตภัณฑ์การงานน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์สำหรับใช้ในงานติดไม้ยางพาราที่มีคุณสมบัติเชิงเคมี พลิกก์ส์ และเชิงกลตามมาตรฐานอุตสาหกรรมกว้าง โดยใช้สารเพิ่มความเหนียว Coumarone resin และ แป้งข้าวเหนียวเจลสตัดในชั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กว้าง</p> <p>2.ทดสอบคุณภาพเชิงเบรียบเทียบของ รอยต่อไม้ยางพาราด้วยการที่ผลิตได้จากน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์กับรอยต่อไม้ยางพารา</p>	<p>8.วิเคราะห์ความต้านทานของอิทธิพลต่างๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติของกาว</p> <p>9.ทดสอบคุณภาพรอยต่อของกาวที่ผลิตได้จากน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์กับรอยต่อไม้ยางพาราที่สอบ โดยทดสอบความแข็งแรงของรอยต่อเพียง 1 รูปแบบคือการต่อแบบ Finger joint ด้วยการทดสอบ 2 อ่ายคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. การดึงบนเส้น (Tension parallel to grain) (AITC Test 106. 1967) 2. การตัดสถิติ (Static bending) (ASTM 1989a) 	<p>8. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอิทธิพลต่างๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติของกาว</p> <p>9. ทดสอบคุณภาพรอยต่อของกาวที่ผลิตได้จากน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์กับรอยต่อไม้ยางพาราที่สอบ โดยทดสอบความแข็งแรงของรอยต่อเพียง 1 รูปแบบคือการต่อแบบ Finger joint ด้วยการทดสอบ 2 อ่ายคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. การดึงบนเส้น (Tension parallel to grain) (AITC Test 106. 1967) 2. การตัดสถิติ (Static bending) (ASTM 1989a) 	<p>จะไม่เละและไม่โคลนในเมืองข้าว เหนียวเจลสตัดในชั้นการย่างที่ผ่านมา ไม่โคลนชันปรงถุงแห้งเหวนบนชินที่อยู่บนไม้เกลือดองคิวมาไวนเรชิน นอกจากนี้ ขังปราภูมิฟังก์ชันของ $C=O$ เพิ่มขึ้นมาใน กาวยางที่ผ่านมาเพิ่มการยึดติดห้องห้องชนิด และพัฒนาการในความสมดุลคิวมาไวนเรชิน ซึ่งหน่วย $C=O$ สามารถพบรได้ในไม้เกลือดอง กาว TOA และกาว UF เช่นเดียวกัน</p> <p>9. ตั้งผลแสดงในบทที่ 4 และ 5 อนุภาคของ กาวยางที่เตรียมได้ทุกชนิด สามารถแทรกหัวเข้าไปในรูปrunของไม้ยางพาราได้เนื่องจากมี ขนาดอนุภาคเล็กกว่าขนาดรูปrunของไม้ ยางพารา โดยกาวยาง และกาวยางที่ผ่านมา ตัวเดินที่เตรียมได้ทุกชนิดมีขนาดอนุภาค เฉลี่ยไกส์เคียงกันประมาณ 1.1 ไมโครเมตร และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD) อยู่ในช่วง 0.5-0.7 โดยขนาดอนุภาคใหญ่สุดที่วัดได้ประมาณ 5.8</p>

วัสดุประสงค์	กิจกรรมที่วางแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลที่ได้รับจากการวิจัย
<p>1.ให้ได้ผลิตภัณฑ์จากการน้ำยาหงารมชาติอีพอกไซด์สำหรับใช้ในงานติดไม้ยางพาราที่มีคุณสมบัติเชิงเคมี พลิกเก็ต และเชิงกลตานามาตรฐานอุตสาหกรรมฯ โดยใช้สารเพิ่มความเหนียว Coumarone resin และ เป็นข้าวเหนียวเจลลารีในชีวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ</p> <p>2.ทดสอบคุณภาพเชิงเบริญที่ยันของรอยต่อไม้ยางพาราด้วยการที่ผลิตได้จากน้ำยาหงารมชาติอีพอกไซด์กับการที่ใช้ในโรงงานเพอร์นิเชอร์ไม้ยางพารา</p>	<p>9. ทดสอบคุณภาพรอยต่อของกาวยี่ผลิตได้จากน้ำยาหงารมชาติอีพอกไซด์กับรอยต่อไม้ยางพารา</p> <p>10. เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และคุณสมบัติต่างๆ กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไซด์ และกาวยาโอโซ่ ใช้ยานต์กับการจากน้ำยาหงารมชาติอีพอกไซด์</p>	<p>9. ทดสอบคุณภาพรอยต่อของกาวยี่ผลิตได้จากน้ำยาหงารมชาติอีพอกไซด์กับรอยต่อไม้ยางพาราทดสอบ โดยทดสอบความแข็งแรงของรอยต่อเพียง 1 รูปแบบคือการต่อแบบ Finger joint ด้วยการทดสอบ 2 อายุงค์คือ</p> <p>1. การดึงขนาดเส้น (Tension parallel to grain) (AITC Test 106. 1967)</p> <p>2. การตัดสถิติ (Static bending) (ASTM 1989a)</p>	<p>ไมโครเมตร ขนาดรูรูนเฉลี่ยของไม้ยางพารามีค่าประมาณ 20 ไมโครเมตร กาวบางที่ผสานความiron อินลัคชันสามารถขึ้นติดไม้ได้ดีกว่ากาวยางที่ผสานเป็นข้าวเหนียวเจลลารี ในชีวกับความiron อินลัคชัน และกาวยางที่ผสานเป็นข้าวเหนียวเจลลารีในชีว ตามลำดับ และกาวยางสามารถขึ้นติดได้ดีมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณความiron อินลัคชัน ซึ่งปริมาณสูงสุดที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ 8 phr โดยมีความต้านแรงลอก ความต้านแรงดึงดีอน แรงดึงขนาดเส้นสูงสุด ค่ามอธุรัศแทรกซึ่ว คือ 0.88×10^6 kN/m, 5.08×10^6 N/m², 28.40×10^6 N/m², 20.21×10^6 N/m² ตามลำดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับกาวย TOA ซึ่งเป็นกาวยี่สำหรับติดไม้ จึงมีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาการชนิดนี้ให้ใช้งานในอุตสาหกรรม</p>

วัตถุประสงค์	กิจกรรมที่วางแผน	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลที่ได้รับจากการวิจัย
1.ให้ได้ผลิตภัณฑ์จากการน้ำยางชรรมชาติอิพอกไซด์สำหรับใช้ในงานติดไม้ย่างพาราที่มีคุณสมบัติเชิงเคมี พลิกส์ และเชิงกลดความมาตรฐานอุตสาหกรรมการ โดยใช้การเพิ่มความเหนียว Coumarone resin และ เป็นข้าวเหนียวเขตภาคในชื่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ 2.ทดสอบคุณภาพเชิงเบริญเทียนของ รอยต่อไม้ย่างพาราคัวกาวที่ผลิตได้จากน้ำยางชรรมชาติอิพอกไซด์กับการที่ใช้ใน โรงงานเพอร์ฟอร์เมอร์ไม้ย่างพารา	10. เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และคุณสมบัติ ต่างๆ กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ และกาวไอโซ ไชyanate กับการจากน้ำยางชรรมชาติอิพอกไซด์	10. เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และคุณสมบัติ ต่างๆ กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ และ TOA (กาวโพลีไวนิลอะซีทอล) กับการจากน้ำยางชรرمชาติอิพอกไซด์	10. มีค่าไกส์เคียงกับกาว TOA ซึ่งเป็นกาวที่ใช้สำหรับติดไม้ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาการนิคเนี้ยวใช้งานในอุตสาหกรรม แต่ยังมีประสิทธิภาพด้อยกว่ากาว ยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ แต่อย่างไรก็ตามกาวที่เตรียมได้ไม่สามารถลดค่าความด้านแรงตอกและค่าความด้านแรงเฉือนหลังการแข่น้ำตามมาตรฐานได้ เมื่อจากเมื่อนำเข้าห้องทดลองไปแข่นนาน 24 ชั่วโมง พบว่าชิ้นทดสอบที่ติดคัวกาวยางทุกสูตรเกิดการหลุดร่อนออก
	/		