

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

ส่วนที่ 1 สรุปผลตามขอบเขตงานวิจัยโดยใช้ Coumarone resin และเปรียบเทียบกับเจลลิตาตีไนซ์ เป็นส่วนผสมร่วมในการน้ำยาหง蓉ชาติอีพอกไซด์

1. การเตรียมหง蓉ชาติอีพอกไซด์จากการทำปฏิกิริยาอีพอกไซเดชัน พนว่าปริมาณหน่วยอีพอกไซด์ที่เกิดขึ้นบนโมเลกุลหง蓉ชาติเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา และค่า T_g ของหง蓉ชาติอีพอกไซด์มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณหน่วยอีพอกไซด์

2. สารเพิ่มการยึดติดชนิดคิวามโรม เรซินที่ใช้การเตรียมในรูปอิมัลชัน และจำเป็นต้องมีการปรับความเป็นกรด-ค่างของน้ำยาหง蓉เท่ากัน 8.6 โดยใช้ KOH 10% โดยน้ำหนัก เพื่อป้องกันน้ำยาหง蓉จับตัวเป็นก้อนและเสียสภาพ

3. การศึกษาผลของเปอร์เซ็นต์โมล็อกไซด์ต่อความด้านแรงเฉือนเพื่อใช้ในการเลือกเปอร์เซ็นต์โมล็อกไซด์ที่เหมาะสมในการเตรียมหง蓉 พนว่าเปอร์เซ็นต์โมล็อกไซด์ที่เหมาะสมมีค่าเท่ากัน 44% โดยใช้เวลาในการทำปฏิกิริยาอีพอกไซเดชัน 6 ชั่วโมง ซึ่งที่สภาวะดังกล่าวเป็นสภาวะในการทดลองเพื่อให้ได้น้ำยาหง蓉ชาติที่มีคุณสมบัติในการนำมารอกสูตรหง蓉ชาติอีพอกไซด์ที่ให้สมบัติความเป็นการดีที่สุดในงานวิจัยนี้

4. การศึกษาหน่วยฟังก์ชันของหง蓉ด้วยเทคนิค FT-IR พนว่าหง蓉ที่ทดสอบเป็นข้าวเหนียวเจลลิตาตีไนซ์ปรากฏหน่วยฟังก์ชันของ C-O-C ที่อยู่บนโมเลกุลของอะไมเลสและอะไนโอลิกดินในเปรียบเทียบกับเจลลิตาตีไนซ์ และหง蓉ที่ทดสอบคิวามโรมอิมัลชันปรากฏของแหนวนเบนซินที่อยู่บนโมเลกุลของคิวามโรมเรซิน นอกจากนี้ยังปรากฏหน่วยฟังก์ชันของ C=O เพิ่มขึ้นมาในหง蓉ที่ทดสอบเพิ่มการยึดติดทั้งสองชนิด โดยเฉพาะหง蓉ที่ทดสอบคิวามโรมอิมัลชัน ซึ่งหมู่ C=O สามารถพบได้ในโมเลกุลของหง蓉 TOA และหง蓉 UF เช่นเดียวกัน

5. อนุภาคของหง蓉ที่เตรียมได้ทุกชนิด สามารถแทรกตัวเข้าไปในรูปrunของไม้หง彷ราได้เนื่องจากมีขนาดอนุภาคเล็กกว่าขนาดครุพุนของไม้หง彷รา โดยหง蓉 และหง蓉ที่ทดสอบตัวเดินที่เตรียมได้ทุกชนิดมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยใกล้เคียงกันประมาณ 1.1 ไมโครเมตร และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD) อยู่ในช่วง 0.5-0.7 โดยขนาดอนุภาคใหญ่สุดที่วัดได้มีขนาด 5.8 ไมโครเมตร ขนาดครุพุนเฉลี่ยของไม้หง彷รา มีค่าประมาณ 20 ไมโครเมตร

6. การทดสอบเพิ่มการยึดติดทั้ง 2 ชนิดคือ แป้งข้าวเหนียวเจลลารีไนซ์และคิวามะโนอิมัลชันลงในภาวะยาง ส่งผลให้ความด้านแรงลอกของกลดลงเนื่องจากการรวมตัวเป็นกลุ่มเล็กๆ ของอนุภาคในการเมื่อยแห้ง จึงทำให้ความเป็นยาง (Elastomer) และความเป็นเนื้อเดียวกันของมวลคงน้อยลง ตรงกันข้ามกับความด้านแรงเฉือนการทดสอบเพิ่มการยึดติดทั้ง 2 ชนิดคือ แป้งข้าวเหนียวเจลลารีไนซ์และคิวามะโนอิมัลชันลงในภาวะยาง ส่งผลให้ความด้านแรงเฉือนของเพิ่มขึ้น โดยคิวามะโนอิมัลชันส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของความด้านแรงเฉือนมากกว่าแป้งข้าวเหนียวเจลลารีไนซ์

7. การศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารเพิ่มการยึดติด พนวิ่ภาวะยางที่ผสมคิวามะโนอิมัลชันสามารถยึดติดไม่ได้กว่าภาวะยางที่ผสมแป้งข้าวเหนียวเจลลารีไนซ์กับคิวามะโนอิมัลชัน และภาวะยางที่ผสมแป้งข้าวเหนียวเจลลารีไนซ์ ตามลำดับ และภาวะยางสามารถยึดติดได้ดีมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณคิวามะโนอิมัลชัน ซึ่งปริมาณสูงสุดที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ 8 phr สำหรับภาวะยางที่ผสมแป้งข้าวเหนียวเจลลารีไนซ์สามารถยึดติดไม่ได้ที่สุดเมื่อใช้ปริมาณแป้งข้าวเหนียว-เจลลารีไนซ์ไม่เกิน 7 phr

8. ภาวะยางที่ผสมคิวามะโนอิมัลชันปริมาณ 8 phr เป็นสูตรภาวะที่ดีที่สุด เนื่องจากมีเนื้อ karma ความหนืด และความหนาแน่นผ่านตามมอก. 521-2527 แต่ค่าความเป็นกรด-ค่างอยู่ที่ 9.5 ซึ่งสูงกว่ามอก. 181-2530 เพราะต้องมีการปรับความเป็นกรด-ค่าง เพื่อไม่ให้ภาวะขับตัวเป็นก้อน สำหรับความด้านแรงลอก ความด้านแรงเฉือน แรงดึงบนเสียงสูงสุด และค่ามอคูลัส แตกร้าวที่ได้เท่ากับ 0.88×10^6 kN/m, 5.08×10^6 N/m², 28.40×10^6 N/m² และ 20.21×10^6 N/m² ตามลำดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับภาวะ TOA ซึ่งเป็นภาวะที่ใช้สำหรับติดไม้ จึงมีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาภาวะชนิดนี้ให้ใช้งานในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ภาวะที่เตรียมได้ก็ยังมีข้อดีตรงที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เนื่องจากภาวะมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักแต่มีข้อด้อยคือไม่ทนต่อการแช่น้ำเนื่องจากการเกิดการหลุดล่อนของภาวะและไม่หลังการแช่น้ำ

ส่วนที่ 2 การรายงานผลการศึกษาเพิ่มเติมนอกขอบเขตงานวิจัยโดยใช้ Petroleum resin, Terpene phenolic resin, และ ขัน (Dammar) เป็นส่วนผสมร่วมในการน้ำยาางธรรมชาติอีพอกไซด์

1. น้ำยาางธรรมชาติอีพอกไซด์มีความเสถียรค่อนข้างสูง ในระยะเวลา 10 สัปดาห์ สมบัติด้าน ปริมาณหมู่อิพอกไซด์ ความหนืด ค่าความเป็นกรด-ค่าง และอุณหภูมิกล้าม แก้ว มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

2. การศึกษาผลของชนิดและปริมาณสารเพิ่มการยึดติด พนวิ่ภาวะยางที่

พสม Terpene phenolic resin สามารถยึดติดไม่ได้กับการยางที่พสม Petroleum resin และการยางที่พสมชัน ตามลำดับ และการยางสามารถยึดติดได้มากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณ Terpene phenolic resin ซึ่งปริมาณสูงสุดที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ 60 phr และมีแนวโน้มที่สามารถใส่เพิ่มได้

3. การยางที่พสม Terpene phenolic resin เป็นสารเพิ่มการยึดติดในปริมาณ 60 phr เป็นสูตรการที่ดีที่สุด เนื่องจากมีเนื้อภาวะ ความหนืด และความหนาแน่นผ่านมาตรฐาน ในส่วนความต้านแรงลอก และความต้านแรงเฉือนมีค่า $2.23 \times 10^6 \text{ kN/m}$, $5.64 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ ตามลำดับซึ่งสูงกว่าความต้านแรงลอก และความต้านแรงเฉือนของยางที่พสมคิวมาโนนอินลัชันปริมาณ 8 phr ซึ่งมีค่าเท่ากับ $0.88 \times 10^6 \text{ kN/m}$, $5.08 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ ตามลำดับ และที่สำคัญค่าที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับความต้านแรงเฉือนของการ UF แต่ความต้านแรงลอกมีค่าเพียงครึ่งหนึ่งของการ UF ซึ่งเป็นการที่ใช้สำหรับติดไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะ

จากการที่งานวิจัยเรื่องนี้ พนวณประเดิ่นที่นำสนไทร์จะได้รับการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ดังนี้

1. ศึกษาแรงดึงขนาดเส้นสูงสุด และค่ามอดูลัสเดกร้าวของยางที่พสม Terpene phenolic resin 60 phr หรือปริมาณมากกว่า เนื่องจากภาชนะนิคนี้มีศักยภาพในการใช้เป็นการสำหรับติดไม้ในอุตสาหกรรม จึงควรพัฒนาภาชนะนี้ต่อไป เช่นเดียวกับการยางพสมคิวมาโนนอินลัชันปริมาณ 8 phr

2. ศึกษาอยุการเก็บการที่ผลิต ได้กับความสามารถในการยึดติด

3. ศึกษาสารPlasticizer ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การสามารถซึมซาบเข้าไปในเนื้อไม้ยางพาราได้ดีรวมถึงการเติมสาร Plasticizer ลงไปในสูตรการเพื่อช่วยทำให้สภาพการซึมน้ำมากขึ้น ส่งผลต่อการยึดติดที่ดี

4. ควรปรับปรุงชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยางธรรมชาติอีกออกใช้ใหม่ ประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น การเปลี่ยนใบพัดที่ใช้สำหรับกวนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อความเข้ากันได้ของสารเคมีที่ใช้ และการกระจายขนาดอนุภาคของน้ำยาง

5. ศึกษาเกี่ยวกับความต้านทานต่อเชื้อร้ายของยาง

6. ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการยึดติดกับวัสดุชนิดอื่นๆ เช่น หนัง โลหะ พลาสติก เป็นต้น