## Production of titanium dioxide from ilmenite

## Abstract

The objective of this work is to produce titanium dioxide powder from ilmenite ore. The ore looks like a black sand. The first step involves leaching the ore with acid. Two types of acid leachant were compared, i.e., (a) coc. HCl, and (b) a mixture of conc. HCl and ethylene glycol. The conditions of leaching were 90-100 °C for 100 hrs. Most of iron and manganese were leached out from the ore thus leaving only small amount of each in the residue. The residue hereinafter will be referred to as crude rutile. This is because its main composition is rutile with small amount of impurities of Fe, Mn, Y, Zr, Nb, Sn, W (in oxides form). The crude rutile was then further used in the chlorination reaction at 400 °C. The chlorinating agents used were Cl<sub>2</sub>, SOCl<sub>2</sub>, and CCl<sub>4</sub>. The first two reagents were studied only briefly for they were not available in the market. Most of the chlorination reaction was done with CCl<sub>4</sub>. The product from chlorination reaction is TiCl<sub>4</sub> which is liquid. TiCl<sub>4</sub> was then hydrolysed and neutralized with NH<sub>4</sub>OH which results in the white precipitation of TiO<sub>2</sub>. TiO<sub>2</sub> obtained at this stage is white powder but after heating at 800 °C it turned to offwhite which is not the desired product. At present further work is undertaken in an attempt to obtain TiO<sub>2</sub> powder as white pigment.

## การผลิตไทเทเนียมใดออกไซด์จากแร่อิลเมไนต์

## บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการหาวิธีผลิตผงไทเทเนียมไดออกไซค์จากแร่อิลเมไนต์ โดยใน ขั้นแรกนำแร่อิลเมไนต์ซึ่งมีลักษณะเป็นเม็คคล้ายทราย สีคำ มาทคลองสกัคด้วยกรดเกลือเข้ม ข้นเปรียบเทียบกับสกัคด้วยของผสมกรคเกลือเข้มข้นกับเอทิลีนไกลคอลโดยใช้สภาวะในการ สกัด คือ ที่อุณหภูมิ 90-100 °C ใช้เวลาประมาณ 100 ชั่วโมง เหล็กและแมงกานีสในแร่จะ ถูกสกัดออกไปโดยกรด ดังนั้นในกากแร่ที่เหลือหลังการสกัดจะมีเหล็กและแมงกานีสน้อย บาก โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นรูไทล์และมีธาตุอื่นปนเป็นมลทินเล็กน้อย เช่น เหล็ก แมงกานีส อิตเทรียม เซอร์โคเนียม ในโอเบียม ดีบุก ทั้งสเตน เป็นต้น กากแร่นี้จะเรียกว่า *รูไทล์หยาบ* หลังจากนั้นนำรูไทล์หยาบไปทำปฏิกิริยาคลอริเนชันที่อุณหภูมิประมาณ 400 °C สารเติมคลอรีนที่ใช้ในปฏิกิริยานี้ได้ทคลองใช้สาร 3 ชนิด คือ ก๊าซคลอรีน ไทโอนิลคลอ ไรด์ และ คาร์บอนเตตระคลอไรด์ แต่เนื่องจากสาร 2 ชนิคแรกเป็นสารต้องห้าม จึงไม่ สามารถหามาทำการทคลองในปริมาณมากได้ ส่วนใหญ่จึงใช้คาร์บอนเฅตระคลอไรค์ ผลิต ภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาคลอริเนชัน คือ ไทเทเนียมเตตระคลอไรด์ ซึ่งเป็นของเหลว เมื่อนำ ไทเทเนียมเตตระกลอไรค์มาทำปฏกิริยากับน้ำและตกตะกอนค้วย NH₄OH จะได้ไทเทเนียมได ออกไซค์เป็นผงสีขาว แต่หลังจากเผาที่ 800 °C พบว่าไทเทเนียมไคออกไซค์มีสีคล้ำขึ้น ซึ่ง ยังไม่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ โครงการนี้ยังคงคำเนินต่อไปเพื่อให้สามารถผลิตผง ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีสีขาวในขั้นสุดท้าย