

บทคัดย่อ

ศึกษาสมบัติพลวัตเชิงกลของยางธรรมชาติดิบและยางคอมปาวด์ในสถานะหลอม ภายใต้
ขึ้นทดสอบทรงกระบอกกลวงที่ความเครียดพลวัตเดือน 1% ด้วยเครื่องDMA7 การทดสอบกระทำ
ในช่วงความถี่ 0.63-328 rad/s และแปรรูณหภูมิจาก 80 °C ถึง 200 °C ในสถานะการควบคุมตำแหน่ง
สถิตคงที่ กราฟหลักของมอดูลัสสะสมและมอดูลัสสูญเสียที่อุณหภูมิ 120°C สร้างขึ้นโดยใช้หลัก
การซ้อนทับระหว่างอุณหภูมิกับความถี่ ตามกฎ WLF สมบัติพลวัตเชิงกลของยาง STR5L แสดงการ
คงอยู่ในสถานะการเป็นยางตลอดช่วงการทดลอง โดยมีมอดูลัสสะสมและมอดูลัสสูญเสียมีค่าคงที่อยู่ที่
ประมาณ 3×10^5 Pa และ 1×10^5 Pa ตามลำดับ และขอบเขตสถานะยางอยู่ที่ความถี่ประมาณ 3×10^{-2}
rad/s โดยมีค่ามอดูลัสสะสมและมอดูลัสสูญเสียประมาณ 3×10^4 Pa การศึกษาผลของสารตัวเติม
เขม่าดำพบว่า เขม่าดำมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของมอดูลัสสะสมและมอดูลัสสูญเสียในช่วงความถี่สูง
และมีผลทำให้ขอบเขตสถานะยางเลื่อนไปทางความถี่สูงขึ้นเล็กน้อย กล่าวคือเขม่าดำปริมาณ 60
phr มีผลทำให้ขอบเขตสถานะยางเลื่อนไปสู่ความถี่ประมาณ 1 rad/s การศึกษาผลของสารตัวเติม
แคลเซียมคาร์บอเนต พบว่าแคลเซียมคาร์บอเนตมีผลต่อการเพิ่มมอดูลัสสูญเสียในสถานะยางเท่า
นั้น และมีผลทำให้ขอบเขตสถานะหลอมกับสถานะยางเลื่อนไปสู่ความถี่สูงขึ้นอย่างชัดเจน กล่าว
คือแคลเซียมคาร์บอเนตปริมาณ 60 phr มีผลทำให้ขอบเขตสถานะยางเลื่อนไปสู่ความถี่สูง ประมาณ
4 อันดับของความถี่ หรือเลื่อนไปเป็น 1×10^2 rad/s

ABSTRACT

Dynamic properties of STR5L (grade of natural rubber) and its compounds, mixed with carbon-black and CaCO_3 were investigated and tested as a hollow cylinder specimen in shear mode on Dynamic Mechanical Analyser series 7 (DMA7). Experiments were done at 1% shear strain with static displacement control at the temperature ranged of 80 – 200 °C and the angular frequencies ranged of 0.63 – 328 rad/s. Master curves of storage and loss modulus, at the reference temperature of 120°C, were investigated by using time – temperature superposition principle and WLF equation. The master curve of pure natural rubber presents a good plateau of rubber state with its terminal limit, a cross point of storage and loss modulus at 3×10^{-2} rad/s. At rubber plateau region, the storage and loss modulus are 3×10^5 and 1×10^5 Pa respectively and at terminal limit these value is about 3×10^4 Pa. The carbon-black mixed in the compound cause increased in storage and loss modulus at high frequency and slightly shift the rubber state limit to a higher frequency. The rubber state limit shift about 2 order from pure STR5L or 1 rad/s as the compound having 60 phr of carbon-black content. The affect of CaCO_3 on these dynamic properties was increasing only a loss modulus at high frequency and cause a strong shift the rubber state limit; its movement is about 4 order of frequency when the compound having 60 phr of CaCO_3 .