ชื่อวิทยานิพนธ์ สมบัติของเจลผสมระหว่างวุ้นกับเจลาตินปลา

ผู้เขียน นางสาวณิชาภัทร สมบูรณ์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและ โภชนาการ

ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1). ศึกษาสมบัติของสารก่อเจล 3 ชนิด คือ วุ้น วุ้นดัดแปร และเจลาตินปลา ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ 2) เพื่อศึกษาสมบัติของเจลผสมระหว่างวุ้นกับ เจลาตินปลา และ วุ้นดัดแปรกับเจลาตินปลาในสัดส่วนต่างๆ 3). เพื่อศึกษาผลของน้ำตาลต่อสมบัติ ของเจลผสมระหว่างวุ้นกับเจลาตินปลา และ วุ้นดัดแปรกับเจลาตินปลา และ 4) เพื่อศึกษาการใช้ ประโยชน์ของสารก่อเจลผสมระหว่างวุ้นกับเจลาตินปลา ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ กัมมี่เยลลี่

สมบัติของสารก่อเจล 3 ชนิด คือ วุ้น (Ac) วุ้นดัดแปร (As) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.5-2.5 (น้ำหนัก/ปริมาตร) และเจลาตินปลา (Fg) ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 5-25 (น้ำหนัก/ปริมาตร) ใต้แก่ พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงสถานะ โซล-เจล-โซล ระหว่างการลดอุณหภูมิ (60-0 องสาเซลเซียส) และการเพิ่มอุณหภูมิ (0-100 องสาเซลเซียส) ด้วยเครื่องรี โอมิเตอร์ อุณหภูมิในการ เกิดเจล ($T_{\rm sel}$) อุณหภูมิการหลอมเหลวของเจล ($T_{\rm m}$) ความแข็งแรงและความยึดหยุ่นของเจล ผลการศึกษาพบว่า สมบัติดังกล่าวขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของสารก่อเจล กล่าวคือเมื่อระดับ ความเข้มข้นของเลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ที่ระดับความเข้มข้นที่เท่ากัน Ac มีค่าดังกล่าว สูงกว่า As ยกเว้นค่าความยืดหยุ่น สำหรับ Fg มีค่าดังกล่าวสุงกว่า As และ Ac สำหรับสมบัติของเจลผสมระหว่างวุ้น (Ac หรือ As) เข้มข้นร้อยละ 1 กับ Fg ร้อยละ 0-25 พบว่า การเปลี่ยนแปลงสถานะ โซล-เจล-โซล ของวุ้นAc เกิดที่อุณหภูมิสูง (37/87 องศาเซลเซียส) การผสมเจลาตินปลามีผลให้อุณหภูมิดังกล่าวลดลงด่ำกว่าของวุ้น เฉพาะสัดส่วน 1: 5 เท่านั้นที่ สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของทั้ง วุ้นและเจลาตินปลาจาก โปรไฟล์ของโมคูลัสสะสม (G') โดยมี $T_{\rm sel}$ และ $T_{\rm m}$ รวมถึงสมบัติอื่นๆใกล้เคียงกับวุ้น และมีพฤติกรรมเป็นใบคอนดินิวอัสเจล เมื่อ สัดส่วนของ เจลาตินปลาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10-25) เจลผสมมีลักษณะเข้าใกล้เจลของเจลาตินปลา

มากขึ้น กล่าวคือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะและ ค่า T_{sc} และ T_{m} ใกล้เคียงเจลาตินปลาที่ความเข้มข้น เคียวกัน อย่างไรก็ตาม ค่า G' ของเจลผสม 1:15-1: 25 เป็นไปในลักษณะที่เสริมกันกล่าวคือ มีค่าสูง กว่าทั้งของวุ้นและเจลาตินปลา เจลวุ้นที่ผสมเจลาตินปลามีค่าความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นขณะที่การขับน้ำ ออกจากเจลลดลง สำหรับเจลผสมระหว่างวุ้น As กับเจลาตินปลาให้ผลไปในทิสทางเดียวกับเจล ผสมระหว่าง Ac กับเจลาตินปลา แต่สมบัติดังกล่าวต่ำกว่ายกเว้นความยืดหยุ่น การศึกษาผลของ ความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครสและกลูโคสไซรัปที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 ต่อสมบัติวิสโคอิลาสติกของเจลผสมระหว่างวุ้น (Ac หรือ As) กับ เจลาตินปลา ที่สัดส่วน 1:5 พบว่าระดับความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครสและกลูโคสไซรัปมีผลต่อค่า G', T_{sc} และ T_{m} ของเจล ผสมอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) กล่าวคือทำให้ค่าดังกล่าวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับที่ไม่ได้เดิมน้ำตาล และ ค่าดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อความเข้มข้นของน้ำตาลสูง จากการศึกษานี้สามารถประยุกต์ใช้สารก่อเจล ผสมระหว่างวุ้นกับเจลาตินปลา (สัดส่วน 1:5) ในผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่กลิ่นกาแฟ

การผสมวุ้นกับเจลาตินปลาสามารถปรับปรุงสมบัติบางประการของเจลผสมให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการนำไปใช้ควรพิจารณาเลือกสัดส่วนผสมที่เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์อาหาร

คำสำคัญ: เจลาตินปลา; วุ้น; เจลผสม; สารก่อเจล; อาหารฮาลาล

Thesis Title Properties of Agar and Fish Gelatin Mixed Gels

Author Miss Nichapat Somboon

Major Program Food Science and Nutrition

Academic Year 2013

ABSTRACT

The objectives of this work were: 1) to compare the properties of 3 gelling agents, agar (Ac), ultrasonic treated agar (As) and fish gelatin (Fg) at various concentrations, 2) to determine the gel properties of agar mixed with fish gelatin, 3) to determine the effects of sugar on properties of the mixed gels, and 4) to explore the application of agar mixed with fish gelatin in a gummy jelly product.

The following properties of 3 gelling agents, agar (Ac) or modified agar (As) at 0-2.5% (w/v), and fish gelatin (Fg) at 5-25% w/v, were determined: sol-gel sol transitions during cooling (60-0 °C) and heating (0-100 °C) temperature sweeps, gelling and melting temperatures (T_{gel} and T_m), gel hardness, and gel springiness. As expected, the concentration of gelling agent affected these properties. Storage modulus (G') and loss modulus (G") and increased significantly with the concentration. At equal concentrations Ac had higher moduli than As. All determined characteristics were lower for Fg than for Ac and As, except for springiness.

For mixed gels from 1% agar (Ac or As) and 0-25% Fg, the same gel characteristics as above were determined. The sol-gel- sol transitions of mixed gels were at lower temperatures than of 1% agar gel (37/87 °C). At 1:5 mixing ratio the phase transitions of both agar and Fg were detectable in the G trace for a temperature sweep, and T_{gel} and T_m were closer to 1% agar gel than for other mixing ratios that had more Fg. This characteristic of the mixed gel indicated a bi-continuous gel mixture. When the Fg component in the mixtures was increased (10-25%), the characteristics of mixed gels (phase transition, T_{gel} and T_m) seemed similar to Fg gel with equal Fg concentration and without agar. However the G' of 1:15-1:25 mixtures was synergistically higher than of agar or Fg gel alone. Mixing Fg and agar increased springiness and decreased syneresis relative to agar gel. The properties of As and Fg mixtures were similar to Ac and Fg mixtures, but with lower determined characteristics except for springiness. The effects of sucrose and glucose

syrup (0, 10, 20, 30, 40 and 50%) on 1% Ac or As and 5% Fg mixed gels were determined, in terms of effects on G', $T_{\rm gel}$ and $T_{\rm m}$. These values increased significantly (p< 0.05) when sugar was added and increased further with sugar content. The 1:5 mixtures were selected for further exploration in a coffee flavored gummy jelly product.

In conclusion, while neither pure fish gelatin nor agar are well suited for many food applications, their gel properties can be modified by mixing them, for example to create a palatable gummy jelly product. However, the mixing ratio should be tuned for the needs of each specific application. Particularly in halal food applications these mixed gels may prove very

