



รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การเคลื่อนฟิล์มบางของไทเทเนียมไดออกไซด์บนวัสดุพอลิ
เมอร์ที่อุณหภูมิต่ำโดยวิธีจุ่มเคลือบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้วิจัย ผศ.ดร. วีรวรรณ สุทธิศรีปก
 รศ.ดร. เล็ก สีดง

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2552

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ ด้วยกระบวนการโซล-เจลที่อุณหภูมิต่ำโดยใช้ไมโครเวฟ (Microwave-assisted sol-gel) แทนการเผาแบบปกติ (Conventional thermal calcination) และเคลือบบนพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการจุ่มเคลือบและพัฒนาประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โดยการได้ปัสสารตัวเติมลงไปบนไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลของปริมาณสารได้ป (เหล็ก และ ไนโตรเจน) ในสัดส่วนต่างๆคือ (0.3%molFe³⁺/TiO₂, 0.5%molFe³⁺/TiO₂, 5%molN/TiO₂ และ 10%molN/TiO₂) ต่อประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก รวมถึงศักยภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์เฟสของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ก่อนนำไปใช้ในกระบวนการดังกล่าวข้างต้น พบว่าเกิดเฟสหลักคือ เฟสอะนาทาส โดยมีขนาดผลึกอยู่ในช่วง 8.3- 17.2 นาโนเมตร ผลการทดลองพบว่าสมบัติทางด้านโฟโตแคตะไลติกและประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ได้ปเหล็กมีค่าต่ำกว่าผงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่มีการได้ป ทั้งภายใต้แสงยูวีและแสงฟลูออเรสเซนซ์ จึงได้เปลี่ยนสารได้ปเป็นไนโตรเจน (N) เพื่อเพิ่มสมบัติทางด้านโฟโตแคตะไลติกและความสามารถในการฆ่าเชื้อในแสงที่มองเห็นได้

จากการทดสอบปฏิกิริยาการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูโดยใช้ฟิล์มภายใต้แสงยูวี และแสงฟลูออเรสเซนซ์ พบว่าฟิล์มที่มีการได้ปไนโตรเจนสามารถทำปฏิกิริยาการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูได้ดีกว่าฟิล์มที่ไม่ได้ปไนโตรเจน นอกจากนั้นการได้ปไนโตรเจนในสัดส่วน 5 เปอร์เซ็นต์ (5%molN/TiO₂) สามารถทำปฏิกิริยาการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูได้หมดภายในเวลา 4 ชั่วโมง ภายใต้แสงยูวี

นอกจากนั้น จากการทดสอบการฆ่าเชื้อ *E.coli* ของฟิล์ม TiO₂ ฟิล์ม 5%molN/TiO₂ และฟิล์ม 10%molN/TiO₂ พบว่าฟิล์มทั้ง 3 ประเภทสามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 120 นาที ภายใต้แสงยูวี ส่วนในกรณีการทดสอบการฆ่าเชื้อภายใต้แสงฟลูออเรสเซนซ์ พบว่าฟิล์มที่ได้ปไนโตรเจน สามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้ดีกว่าฟิล์มที่ไม่ได้ปไนโตรเจน โดยฟิล์ม 10%molN/TiO₂ สามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้ 78 เปอร์เซ็นต์ ส่วนฟิล์ม 5%molN/TiO₂ และฟิล์ม TiO₂ สามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* ได้ 71 และ 60 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

สำหรับการทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (เชื้อ *E.coli* และ เชื้อ *S. aureus*) กับชิ้นงานจริงนั้นได้เลือกใช้ฟิล์ม 10%molN/TiO₂ เคลือบบนฐานพื้นป्लอม และแปรงสีฟัน จากการทดลองพบว่าฟิล์มดังกล่าวสามารถฆ่าเชื้อ *E.coli* และ *S. aureus* ได้ดีกว่าชิ้นงานที่ไม่ได้เคลือบ

Abstract

This research work is aimed to synthesis Titanium dioxide (TiO_2) at low temperature by a microwave-assisted sol-gel method instead of conventional thermal calcination and coated on polymer substrate by a simple dip-coating method. Some studies have reported doping with suitable transitional metals is a useful way for improving antibacterial performance. This research is therefore focused on doping titanium dioxide with iron ($0.3\% \text{molFe}^{3+}/\text{TiO}_2$, $0.5\% \text{molFe}^{3+}/\text{TiO}_2$) or nitrogen ($5\% \text{molN}/\text{TiO}_2$ and $10\% \text{molN}/\text{TiO}_2$). In detail, the effect of doping concentration over TiO_2 composite film on the photocatalytic reaction and antibacterial performance was investigated in the present work. Prior to the reaction testing, the X-ray diffraction (XRD) analyses were carried out and it was indicated that the composite thin films are mainly anatase crystallites with crystallite size of 8.3 - 17.2 nm.

The original aim of this research concentrated on doping titanium dioxide with iron. However, the result showed that iron-doped titanium dioxide powder showed inferior photocatalytic activity and antibacterial performance than pure titanium dioxide under both UV and fluorescent irradiation. Accordingly, nitrogen-doped titanium dioxide was then considered instead.

It was found from the reaction testing that nitrogen-doped titanium dioxide thin films showed superior photocatalytic activity than pure titanium dioxide under both UV and fluorescent irradiation; from which $5\% \text{molN}/\text{TiO}_2$ completely decomposed methylene blue in four hours under UV. Hence, it is concluded here that nitrogen doping promotes the photocatalytic activity of TiO_2 composite film.

As the next step, the *E.coli* disinfection tests were carried out over TiO_2 , $5\% \text{molN}/\text{TiO}_2$ and $10\% \text{molN}/\text{TiO}_2$ films under UV and fluorescent irradiation. It was found that all composite films completely kill *E.coli* bacteria within 120 mins under UV irradiation. In addition, it was revealed that nitrogen-doped titanium dioxide thin films show better antibacterial activity under fluorescent irradiation than pure titanium dioxide. In detail, $10\% \text{molN}/\text{TiO}_2$ films could destroy 78% of bacteria while the disinfection rate for $5\% \text{molN}/\text{TiO}_2$ and pure TiO_2 films was 71 and 60% respectively. Hence it can be concluded that nitrogen doping over TiO_2 composite film enhances both photocatalytic and antibacterial activities. Lastly, the practical application of this synthesized material was performed by coating $10\% \text{molN}/\text{TiO}_2$ over denture base and toothbrush. It was observed that the coated specimen shows better antibacterial activity against *E.coli* and *S.aureus* than uncoated specimen for both cases.

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รหัสโครงการ ENG-52-2-7-02-0045-S) และศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยครั้งนี้

ขอขอบคุณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เอื้อเพื่อฐานฟันปลอม ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้งบประมาณอุดหนุนบางส่วนในการทำวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เอื้อเพื่ออุปกรณ์เครื่องมือทดสอบในงานครั้งนี้

ขอขอบคุณ นักศึกษาปริญญาโท นางสาวเสาวลักษณ์ บุญยอด ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ที่ช่วยทำวิจัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	(1)
Abstract	(2)
กิตติกรรมประกาศ	(3)
สารบัญ	(4)
รายการตาราง	(7)
รายการรูป	(8)
สัญลักษณ์คำย่อและตัวย่อ	(11)
บทที่	
1 บทนำ	1
1.1 บทนำ	1
1.2 ทฤษฎีและหลักการ	2
1.2.1 สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO ₂)	2
1.2.2 ปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติก (Photocatalytic effect)	6
1.2.3 กระบวนการ โซล - เจล	7
1.2.4 กระบวนการเคลือบผิว	11
1.2.5 เชื้อ <i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>)	13
1.2.6 เชื้อ <i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S.aureus</i>)	13
1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	14
1.3.1 วิธีการเตรียมอนุภาคหรือฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโน	14
1.3.2 การเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนพอลิเมอร์ที่อุณหภูมิต่ำ	15
1.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของไทเทเนียมไดออกไซด์	17
1.3.4 การประยุกต์ใช้งานไทเทเนียมไดออกไซด์ในด้านการฆ่าเชื้อโรค	19
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	20

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2. ระเบียบวิธีการวิจัย	21
2.1 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย	21
2.2 กระบวนการสังเคราะห์สารละลายซิลิกาและไทเทเนียมไดออกไซด์	22
2.3 กระบวนการเคลือบฟิล์มบาง	26
2.4 การทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของผงและฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ในกระบวนการย่อยสลายสีเมทิลีนบลู	26
2.5 กระบวนการทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	27
2.5.1 การทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของผงไทเทเนียมไดออกไซด์	27
2.5.2 การทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์	28
2.6 การตรวจสอบคุณลักษณะของผงและฟิล์มที่เตรียมได้	28
3. ผลการวิจัยและวิเคราะห์ผลการวิจัย	32
3.1 ผลจากการสังเคราะห์ผงไทเทเนียมไดออกไซด์	32
3.1.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างเฟสที่เกิดขึ้นด้วยเทคนิค XRD	32
3.1.2 ผลการวิเคราะห์ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิค Fourier-transformed infrared spectrophotometer (FT-IR)	33
3.1.3 ผลการวิเคราะห์ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิค Ultraviolet- visible spectroscopy (UV-vis)	35
3.1.4 ผลการทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลูด้วย ผงที่สังเคราะห์ได้	36
3.1.5 ผลการฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์	38
3.2 ผลจากการสังเคราะห์ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์	41
3.2.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างเฟสที่เกิดขึ้นด้วยเทคนิค XRD	41

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.2.2 ผลการวิเคราะห์ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิค Fourier-transformed infrared spectrophotometer (FT-IR)	42
3.2.3 ผลการวิเคราะห์ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิค Ultraviolet- visible spectroscopy (UV-Vis)	44
3.2.4 ผลการวิเคราะห์ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	46
3.2.5 การวิเคราะห์ความขรุขระของผิวฟิล์มด้วยเครื่อง AFM	47
3.2.6 ผลการทดสอบปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสีของเมทิลีนบลู	49
3.2.7 ผลการฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์	52
3.3 ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรียกับชิ้นงานจริง	55
4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	58
4.1 สรุปผลการวิจัย	58
4.2 ข้อเสนอแนะ	59
บรรณานุกรม	60
ภาคผนวก	64
ก.ตารางแสดงความเข้มข้นเฉลี่ยของสารละลายเมทิลีนบลูที่รับรังสียูวีและแสงฟลูออเรสเซนซ์ ในเวลาต่างๆ ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์	65
ข.ตารางแสดงความเข้มข้นเฉลี่ยของสารละลายเมทิลีนบลูที่รับรังสียูวีและแสงฟลูออเรสเซนซ์ ในเวลาต่างๆ ของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์	65
ค.ตารางแสดงจำนวนเชื้อเฉลี่ยของ <i>E.coli</i> ที่รับแสงยูวีและแสงฟลูออเรสเซนซ์	66
ง.ผลงานที่ตีพิมพ์	68

รายการตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 สมบัติทางกายภาพของโครงสร้าง TiO_2	4
3.1 ขนาดผลึกที่คำนวณโดยใช้สมการของ Scherer ของผงสูตรต่างๆ	32
3.2 ความถี่และชนิดของการสั่นสะเทือนด้วยเทคนิค FT-IR ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์	35
3.3 ช่วงการดูดกลืนแสงและแถบช่องว่างพลังงานของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ	36
3.4 ขนาดผลึกที่คำนวณโดยใช้สมการของ Scherer ของฟิล์มสูตรต่างๆ	41
3.5 ความถี่และชนิดของการสั่นสะเทือนด้วยเทคนิค FT-IR ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์	44
3.6 ช่วงการดูดกลืนแสงและแถบช่องว่างพลังงานของผงไทเทเนียมไดออกไซด์สูตรต่างๆ	45
ก.1 ความเข้มข้นของสารละลายเมทิลีนบลูเมื่อได้รับรังสียูวีเป็นเวลาต่างๆของผงไทเทเนียมไดออกไซด์	65
ข.1 ความเข้มข้นของสารละลายเมทิลีนบลูเมื่อได้รับรังสียูวีเป็นเวลาต่างๆของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์	65
ข.2 ความเข้มข้นของสารละลายเมทิลีนบลูเมื่อได้รับแสงฟลูออเรสเซนซ์เป็นเวลาต่างๆของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์	66
ข.3 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายเมทิลีนบลูของฟิล์มที่รับแสงยูวี 4 ชั่วโมง เมื่อทดสอบด้วยจำนวนรอบที่ต่างๆกัน	66
ค.1 อัตราการรอดชีวิตของเชื้อ <i>E.coli</i> ของผงสูตรต่างๆ ภายใต้การรับแสงยูวี	66
ค.2 อัตราการรอดชีวิตของเชื้อ <i>E.coli</i> ของผงสูตรต่างๆ ภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนซ์	67
ค.3 อัตราการรอดชีวิตของเชื้อ <i>E.coli</i> ของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้การรับแสงยูวี	67
ค.4 อัตราการรอดชีวิตของเชื้อ <i>E.coli</i> ของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนซ์	67

รายการรูป

รูปที่		หน้า
1.1	โครงสร้างผลึกของเฟสไทเทเนียมไดออกไซด์ (ก) อะนาเทส (ข) รูไทล์ (ค) บรูคไคต์	4
1.2	กลไกการเกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของไทเทเนียมไดออกไซด์	7
1.3	การเปลี่ยนสถานะจากโซลเป็นเจล	7
1.4	กระบวนการโซล-เจล	10
1.5	กระบวนการจุ่มเคลือบ	11
1.6	การเคลือบฟิล์มบางด้วยเทคนิคการหมุนเหวี่ยง	12
1.7	ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของฟิล์มกับความเร็ว เวลาและปริมาตรของสารละลายใช้ในการหมุน	13
1.8	ลักษณะของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนพอลิเมอร์	16
1.9	ลักษณะของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนเส้นใย PVA	17
1.10	กลไกการเพิ่มปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกของ TiO_2 โดยการโด๊ปด้วยเลนทานัมและไนโตรเจน	19
2.1	การเตรียมสารช่วยยึดเกาะ SiO_2 ด้วยวิธีโซล-เจล	23
2.2	การเตรียมผงและสารเคลือบ TiO_2 ด้วยวิธีโซล-เจล	23
2.3	การเตรียมผงและสารเคลือบ $\text{TiO}_2/\text{Fe}^{3+}$ ด้วยวิธีโซล-เจล	24
2.4	การเตรียมผงและสารเคลือบ TiO_2/N ด้วยวิธีโซล-เจล	25
2.5	การลากเส้นเพื่อหาค่าช่องว่างแถบพลังงาน	30
3.1	XRD spectrum ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์	33
3.2	FT-IR สเปกตรัมของผง TiO_2	33
3.3	FT-IR สเปกตรัมของผง $0.3\% \text{molFe}^{3+}/\text{TiO}_2$	34
3.4	FT-IR สเปกตรัมของผง $0.5\% \text{molFe}^{3+}/\text{TiO}_2$	34
3.5	ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค UV-Vis spectroscopy ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์	36
3.6	ความสัมพันธ์อัตราส่วนความเข้มข้น C/C_0 ของเมทิลีนบลู ภายใต้การรับแสงยูวีของผงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ขึ้นเทียบกับ P25	37

รายการรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.7 ผลการฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ของผงสูตรต่างๆภายใต้เวลารับแสงยูวีเป็นเวลา 30 นาที (ก) TiO ₂ (ข) 0.3%molFe ³⁺ /TiO ₂ (ค) 0.5%molFe ³⁺ /TiO ₂ (ง) P25	38
3.8 อัตราการรอดชีวิตของ <i>E.coli</i> ของผงสูตรต่างๆภายใต้เวลารับแสงยูวีเป็นเวลา 30 นาที	39
3.9 ผลการฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ของผงสูตรต่างๆภายใต้เวลารับแสงฟลูออเรสเซนซ์เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (ก) TiO ₂ (ข) 0.3%molFe ³⁺ /TiO ₂ (ค) 0.5%molFe ³⁺ /TiO ₂ (ง) P25	39
3.10 อัตราการรอดชีวิตของ <i>E.coli</i> ของผงสูตรต่างๆภายใต้เวลารับแสงฟลูออเรสเซนซ์เป็นเวลา 4 ชั่วโมง	40
3.11 XRD สเปกตรัมของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์	42
3.12 FT-IR สเปกตรัมของผง TiO ₂	43
3.13 FT-IR สเปกตรัมของผง 5%molN/TiO ₂	43
3.14 FT-IR สเปกตรัมของผง 10%molN/TiO ₂	44
3.15 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค UV-Vis spectroscopy ของผงไทเทเนียมไดออกไซด์	45
3.16 ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์	46
3.17 ภาพถ่ายภาคตัดขวางของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์	46
3.18 ผลการวิเคราะห์ธาตุที่กระจายอยู่บนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์	47
3.19 การกระจายตัวของธาตุต่างๆบนผิวฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์	47
3.20 ภาพถ่าย AFM ของ TiO ₂	48
3.21 ภาพถ่าย AFM ของฟิล์ม 5%molN/TiO ₂	48
3.22 ภาพถ่าย AFM ของฟิล์ม 10%molN/TiO ₂	49
3.23 ความสัมพันธ์อัตราส่วนความเข้มข้น C/C ₀ ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้เวลาในการรับแสงยูวีของฟิล์ม	50
3.24 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสีเมทิลีนบลูของฟิล์มสูตรต่างๆภายใต้เวลาการรับแสงยูวี 4 ชั่วโมง	50

รายการรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.25 ความสัมพันธ์อัตราส่วนความเข้มข้น C/C_0 ของเมทิลีนบลูโดยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ภายใต้เวลาในการรับแสงฟลูออเรสเซนซ์ของฟิล์ม	51
3.26 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสีเมทิลีนบลูของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้เวลาในการรับแสงฟลูออเรสเซนซ์ของฟิล์ม	51
3.27 เปอร์เซ็นต์การย่อยสลายสีเมทิลีนบลูของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้เวลาในการรับแสงยูวี 4 ชั่วโมง เมื่อทดสอบด้วยจำนวนรอบที่ต่าง ๆ กัน	52
3.28 ผลการฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้เวลารับแสงยูวี 120 นาที (ก) TiO_2 (ข) $5\%molN/TiO_2$ (ค) $10\%molN/TiO_2$	53
3.29 อัตราการรอดชีวิตของเชื้อ <i>E.coli</i> ภายใต้การรับแสงยูวี	53
3.30 ผลการฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ของฟิล์มสูตรต่างๆ ภายใต้เวลารับแสงฟลูออเรสเซนซ์ 120 นาที (ก) TiO_2 (ข) $5\%molN/TiO_2$ (ค) $10\%mol N/TiO_2$	54
3.31 อัตราการรอดชีวิตของเชื้อ <i>E.coli</i> ที่ทดสอบด้วยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์และฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่โด้ปในโตรเจนภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนซ์	54
3.32 ผลการฆ่าเชื้อ <i>E.coli</i> ภายใต้เวลารับแสงฟลูออเรสเซนซ์ (ก) ชิ้นงานที่ไม่มีการเคลือบ $10\%molN/TiO_2$ (ข) ฐานพื้นปลอมที่เคลือบ $10\%molN/TiO_2$ (ค) แปรงสีพื้นที่เคลือบ $10\%molN/TiO_2$	55
3.33 อัตราการรอดชีวิตของเชื้อ <i>E.coli</i> ที่ทดสอบด้วยฟิล์ม $10\%molN/TiO_2$ ที่เคลือบฐานพื้นปลอมและแปรงสีพื้น ภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนซ์	56
3.34 ผลการฆ่าเชื้อ <i>Staphylococcus aureus</i> ภายใต้เวลารับแสงฟลูออเรสเซนซ์ (ก) ชิ้นงานที่ไม่มีการเคลือบ $10\%molN/TiO_2$ (ข) ฐานพื้นปลอมที่เคลือบ $10\%molN/TiO_2$ (ค) แปรงสีพื้นที่เคลือบ $10\%molN/TiO_2$	56
3.35 อัตราการรอดชีวิตของเชื้อ <i>Staphylococcus aureus</i> ที่ทดสอบด้วยฟิล์ม $10\%molN/TiO_2$ ที่เคลือบฐานพื้นปลอมและแปรงสีพื้น ภายใต้การรับแสงฟลูออเรสเซนซ์	57

สัญลักษณ์คำย่อและตัวย่อ

AFM	Atomic force microscopy
C	ความเข้มข้นของเมทิลีนบลู ณ เวลาทดสอบ
C_0	ความเข้มข้นเริ่มต้นของเมทิลีนบลู
CFU/ml	โคโลนีต่อมิลลิลิตร
<i>E.coli</i>	<i>Escherichia coli</i>
FT-IR	Fourier-transformed infrared spectrophotometer
M	หน่วยความเข้มข้นเป็นโมลาร์
MB	เมทิลีนบลู
N	จำนวนเชื้อ ณ เวลาทดสอบของ <i>E.coli</i>
N_0	จำนวนเชื้อเริ่มต้นของ <i>E.coli</i>
t	ขนาดผลึก
T	TiO ₂
TTIP	Titanium (IV) isopropoxide
TEOS	Tetraethyl orthosilicate
SEM	Scanning Electron Microscope
UV-VIS	Ultraviolet-visible spectrophotometer
XRD	X-ray Diffractrometer
λ	ความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์
β	Line width at half maximum height
θ	มุมสะท้อน (องศา)