

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

5.1 สรุป

5.1.1 ปริมาณของสบู่โพแทสเซียมโอลิอ็อกในน้ำยา ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเกิดฟองและสมบัติของฟองน้ำที่ได้ โดยพบว่าปริมาณที่เหมาะสมคือ 1 phr ซึ่งจะทำให้การตีฟองทำได้ค่อนข้างง่าย ฟองขางมีระยะเวลาเจลที่เหมาะสม ฟองน้ำที่ได้จะมีการหดตัว 5.4 % และความหนาแน่นค่าคือ 0.130 กรัมต่อสูตรนาสก์ซึ่นติเมตร มีค่าความสามารถในการคืนรูปภายหลังการกดคือ 6.6 % และมีโครงสร้างเซลล์สมบูรณ์

5.1.2 ปริมาณของเข็งในสูตรที่ใช้ในการเตรียมฟองน้ำ ที่มีค่าต่ำกว่า 51.3 % ทำให้การตีฟองขางเกิดฟองขากขึ้น ฟองขางมีการเจลช้าลง การหดตัว ความหนาแน่นและค่าความสามารถในการคืนรูปภายหลังการกดของฟองน้ำเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะโครงสร้างเซลล์ของฟองน้ำจะไม่สมบูรณ์มากขึ้นเมื่อปริมาณของเข็งในสูตรลดลง

5.1.3 การเพิ่มปริมาณของสารก่อเจลเสริมวัลคาฟอร์อีอีฟ เอ ไตรเอทิลีนเตครามีน เดตรเอทิลีนเพนตามีน และไคฟินิกวันคีน พบว่าไม่มีผลต่อการเกิดฟองมากนัก แต่ส่งผลในการช่วยให้ฟองขางมีความละเอียดสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อใช้ในปริมาณมากขึ้น และปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของสารก่อเจลเสริมทั้ง 4 ชนิดต่อน้ำหนักขาง คือวัลคาฟอร์อีอีฟ เอปริมาณ 2.5 phr ไตรเอทิลีนเตครามีน ปริมาณ 0.6 phr เดตรเอทิลีนเพนตามีนปริมาณ 0.5 phr และไคฟินิกวันคีนปริมาณ 0.5 phr ทำให้ฟองขางเจลได้เหมาะสมในเวลาประมาณ 5, 5, 6 และ 2 นาทีตามลำดับ เนื้อฟองน้ำนี้ เซลล์สมบูรณ์มาก มีการหดตัวต่ำที่สุดคือ 3.9, 4.4, 5.3 และ 5.1 % ความหนาแน่นต่ำสุดคือ 0.121, 0.119, 0.122 และ 0.114 กรัมต่อสูตรนาสก์ซึ่นติเมตร และค่าความสามารถในการคืนรูปหลังการกดต่ำที่สุดคือ 6.3, 10.0, 8.9 และ 10.5 % ตามลำดับเช่นเดียวกัน

5.1.4 การเพิ่มปริมาณสารตัวเติม แคคลเซียมคาร์บอนเนตหรือเคลย์ พบว่ามีผลทำให้เกิดฟองขากขึ้น ไม่ค่อยมีผลต่อการเจลมากนัก แต่ถ้าใช้ปริมาณมากกว่า 60 phr อาจทำให้การเจลเร็วขึ้นเล็กน้อย การเพิ่มปริมาณสารตัวเติมทำให้เนื้อฟองน้ำมีความแข็งกระด้าง มีการหดตัวมากขึ้นในทุกค้าน ค่อนข้างชัดเจน ความหนาแน่นและค่าความสามารถในการคืนรูปหลังการกดเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน จากการใช้สารตัวเติมทั้ง 2 ชนิดนี้ที่ปริมาณการใช้ที่เท่ากัน พบว่าเคลย์มีสมบัติทางพิสิกส์ที่ดีกว่า แคคลเซียมคาร์บอนเนตเด็กน้อย

5.1.5 การเพิ่มเวลาในการบ่มน้ำยาขางกับสารเคมี พบว่าไม่มีผลมากนักต่อปริมาณฟอง แต่ช่วยให้ฟองขางมีความสมบูรณ์มากขึ้น เวลาการเจลเร็วขึ้น ลักษณะเนื้อฟองน้ำนี้ ขัดหยุ่นคือเมื่อใช้เวลาบ่ม

ขawnan ขึ้น การทดสอบ ความหนาแน่นและค่าความสามารถในการคืนรูปหลังการกดมีแนวโน้มคงไม่ร่วงใช้สารก่อเจลเสริมเป็นวัสดุมาฟอร์มีเอฟเอ ไตรออกลีนเตตรามีน เดคราเอทิลีนเพนตามีน และไคฟินิกวันดีนจะให้ผลในทำนองเดียวกัน

5.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

5.2.1 ศึกษาอิทธิพลของ pH ที่มีผลต่อการเจลเมื่อใช้สารก่อเจลเสริมชนิดต่าง ๆ ร่วมกับโซเดียมชิลิโคฟลูออไรด์ในน้ำยาหงษ์ธรรมชาติ

5.2.2 ควรศึกษาสมบัติด้านอื่น ๆ ของฟองน้ำเพิ่มเติม เช่น ความทนทานต่อความล้า ความแข็งและความทนทานต่อการบ่มเร่ง

5.2.3 ควรศึกษาพฤติกรรมการทดสอบของฟองน้ำยาหงษ์ธรรมชาติ เมื่อตั้งไว้เป็นระยะเวลาต่าง ๆ ภายหลังการอบแห้ง

5.2.4 ใน การศึกษาอิทธิพลของสบู่ต่อการทดสอบ ควรจะมีการควบคุมปริมาณของ SSF ให้เป็นสัดส่วนคงที่กับสบู่ที่ใช้