

บทที่ 3

ผลการทดลอง และวิจารณ์ผลการทดลอง

3.1 ผลการเทียบค่าระดับกำลังของเตาอบไมโครเวฟ

จากการวัดระดับกำลังของเตาอบไมโครเวฟและคำนวณตามสมการ (10) ได้ผลการทดลอง ดังแสดงในตาราง 6

ตาราง 6 ระดับกำลังวัตต์ของน้ำที่อบด้วยเตาไมโครเวฟที่ระดับกำลังต่างๆ

ระดับที่	T ₁ (°C)	T ₂ (°C)	T ₂ - T ₁ (ΔT)	t (วินาที)	ค่าระดับกำลังที่ระบุโดย ผู้ผลิต (วัตต์)	ค่าระดับกำลังของเตาอบ ไมโครเวฟที่วัดได้จริง (วัตต์)
1	-	-	-	-	80	-
2	9.0	19.1	10.1	600	160	70
3	9.0	19.2	10.2	270	240	155
4	9.0	19.1	10.1	170	320	246
5	9.2	19.3	10.1	120	400	349
6	9.0	18.7	9.7	100	480	418
7	9.4	19.2	9.8	80	560	523
8	9.1	18.9	9.8	70	640	598
9	9.0	19.2	10.2	70	720	598
10	9.0	19.0	10.0	60	800	698

ตัวอย่างการคำนวณหาระดับกำลังวัตต์ของน้ำที่ได้รับจากเตาไมโครเวฟระดับกำลัง 3

$$P = \frac{mc\Delta T}{t} \quad (13)$$

$$P = \frac{(1 \text{ kg})(4,187 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C})(10^\circ\text{C})}{(270\text{s})}$$

$$P = \frac{4180}{270} = 155 \quad \text{J/s}$$

จากตาราง 6 พบว่ากำลังวัตต์ที่วัดได้จริงต่ำกว่าที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต ดังนั้นในการเปรียบเทียบกำลังวัตต์จะนำค่ากำลังวัตต์ที่ได้จากการทดลองมาเปรียบเทียบกับกำลังวัตต์ที่ได้จากกาครอบด้วยเตาอบ

ตาราง 7 ระดับกำลังวัตต์ของน้ำที่อบด้วยเตาอบและกำลังวัตต์ของอีพ็อกซีสูตร I อบด้วยเตาอบและอบด้วยเตาไมโครเวฟ

วัสดุ	เงื่อนไขการอบ	T ₁ (°C)	T ₂ (°C)	T ₂ - T ₁ (ΔT)	t (วินาที)	กำลัง (วัตต์)
น้ำ (1000 กรัม)	อบในเตาอบ 150 °C	9	19	10	300	140
อีพ็อกซีสูตร I (50 กรัม)	อบในเตาอบ 150 °C	9	19	10	60	-*
อีพ็อกซีสูตร I (50 กรัม)	อบในเตาไมโครเวฟ ระดับกำลัง 4	10	20	10	10	-*

* ไม่ทราบความร้อนจำเพาะของส่วนผสมอีพ็อกซี

จากตาราง 6 อบน้ำ 1000 กรัม ด้วยเตาไมโครเวฟ ระดับกำลัง 3 และ 4 ใช้เวลา 270 และ 170 วินาที น้ำได้รับกำลัง 155 และ 246 วัตต์ตามลำดับ (พิจารณาระดับกำลัง 3 และ 4 เนื่องจากเป็นระดับกำลังที่ใช้ในการอบส่วนผสมอีพ็อกซี)

จากตาราง 7 อบน้ำ 1000 กรัม ด้วยเตาอบ อุณหภูมิ 150°C ใช้เวลา 300 วินาที จากการคำนวณตามสมการ (13) น้ำจะได้รับกำลัง 140 วัตต์ จะเห็นว่าที่ระดับกำลัง 3 เวลาที่ใช้ในการอบน้ำด้วยเตาไมโครเวฟและเตาอบแตกต่างกันเล็กน้อย (ประมาณ 10%) แต่ในระดับกำลัง 4 การอบด้วยเตาไมโครเวฟจะลดเวลาการอบประมาณ 44% แสดงว่าการอบด้วยเตาไมโครเวฟเพื่อทำให้วัสดุร้อนนั้นขึ้นอยู่กับเวลา และระดับกำลัง และถ้าวัสดุได้รับกำลังวัตต์ที่เหมาะสมก็จะสามารถลดเวลาในการอบได้

จากตาราง 7 เมื่ออบส่วนผสมอีพ็อกซีสูตร I จำนวน 50 กรัม ในเตาอบอุณหภูมิ 150°C ใช้เวลา 60 วินาที แต่เมื่ออบด้วยเตาไมโครเวฟระดับกำลัง 4 ใช้เวลาแค่ 10 วินาทีเท่านั้น ซึ่งจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า การอบด้วยเตาไมโครเวฟใช้เวลาในการอบน้อยกว่าการอบด้วยเตาอบ เพื่อให้วัสดุได้รับความร้อนเท่ากัน ดังนั้นการอบด้วยเตาไมโครเวฟสามารถลดเวลาการอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของนักวิจัยคนอื่นๆ (Wei, et al., 1995; Jordan, et al., 1995; Zhou, et al., 2003)

ตาราง 9 ระยะเวลาการปล่อยคลื่นของเตาไมโครเวฟที่กำลังวัตต์ต่างๆ

ระดับ	คาบ = 17 วินาที	
	เวลาที่แมกนีตรอนทำงาน (ON) (วินาที)	เวลาที่แมกนีตรอนหยุดทำงาน (OFF) (วินาที)
1	2	15
2	3	14
3	5	12
4	7	10
5	9	8
6	10	7
7	12	5
8	14	3
9	15	2
10	17	-

โดยปกติเตาไมโครเวฟจะมีการควบคุมการจ่ายไฟที่จะป้อนไปเลี้ยงหม้อแปลง โดยสั่งผ่านอุปกรณ์ (เช่นตัวรีเลย์; relays) ที่เป็นตัวควบคุมเพื่อทำการตัดต่อไฟเป็นระยะๆ ตามคาบเวลาที่สั่งจากวงจรควบคุม (control circuit) จากการวัดคาบการปล่อยคลื่นของเตาอบไมโครเวฟพบว่า เตาอบไมโครเวฟจะมีช่วงเวลาที่แมกนีตรอนทำงาน (on) และช่วงและเวลาที่แมกนีตรอนหยุดทำงาน (off) ดังแสดงในตาราง 9 ซึ่งถ้ารวมช่วงเวลาที่แมกนีตรอนทำงานและหยุดทำงานจะเรียกว่าคาบ จากการทดลองพบว่า คาบการปล่อยคลื่นของเตาอบไมโครเวฟยี่ห้อ SANYO[®] รุ่น 412 EM-X ของทุก ๆ ระดับกำลัง เท่ากับ 17 วินาที ในแต่ละระดับกำลังจะมีช่วง on และ off แตกต่างกัน โดยเมื่อระดับกำลังสูงขึ้น ช่วง on จะมีเวลานานขึ้น ส่วนช่วง off สั้นลง ทำให้กำลังวัตต์ที่วัดได้มากขึ้น เช่น ถ้าต้องการให้พลังงานออกมามากที่สุด (ระดับกำลัง 10) เมื่อคาบเวลาเป็นบวกวงจรควบคุมจะสั่งให้ตัวรีเลย์ต่อไฟเข้าวงจรเลี้ยงหม้อไฟสูงทำให้แมกนีตรอนสามารถสร้างคลื่นไมโครเวฟออกมาได้ปกติในคาบเวลาลูกหนึ่งจะต้องมีเวลาที่เป็นบวกและเป็นลบ ตัวรีเลย์จะจ่ายไฟเลี้ยงหม้อแปลงสูงตลอดเวลาไม่ตัดเลยตามเวลาที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงทำให้มีพลังงานออกมาสูงสุด ในทางกลับกันถ้าต้องการพลังงานน้อยที่สุด (ระดับกำลัง 1) วงจรควบคุมจะสั่งให้เป็นบวกน้อยที่สุดคือจะมีช่วงเวลาเป็นบวกเพียง 2 วินาทีเท่านั้น นอกจากนั้นจะเป็นลบ 15 วินาที สรุปคือในช่วงเวลาคาบลูกหนึ่ง 17 วินาที แมกนีตรอนจะทำงานเพียงแค่ 2 วินาที ซึ่งในคาบต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปจนครบกำหนด

เวลาที่ตั้งไว้ เมื่อแมกนีตรอนทำงานน้อย หยุดนานขึ้น ทำให้พลังงานหรือกำลังงานที่ได้ออกมาโดยรวมน้อยลงด้วย (สุรพล สุธีระเวช, 2537 : 82)

จากตาราง 6 และตาราง 9 ระดับกำลัง 4 เวลาการอบ 170 วินาที น้ำได้รับกำลังวัตต์ 246 วัตต์ เวลาที่แมกนีตรอนทำงาน (effective time) 70 วินาที และเวลาที่แมกนีตรอนหยุดทำงาน (ineffective time) 100 วินาที จะเห็นว่าเวลาที่คลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำ 1000 กรัมได้รับพลังงาน 246 วัตต์นั้นเพียง 70 วินาทีเท่านั้น ในขณะที่การอบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C ต้องใช้เวลา 300 วินาที น้ำได้รับกำลังวัตต์เพียงแค่ 140 วัตต์ เท่านั้น ดังนั้นการอบด้วยเตาไมโครเวฟใช้เวลาน้อยกว่าการอบด้วยเตาอบแบบธรรมดา เนื่องจากการอบด้วยเตาไมโครเวฟความร้อนเกิดจากการกลับขั้วของโมเลกุลที่อยู่ภายใต้สนามแม่เหล็ก แล้วค่อยส่งความร้อนออกมาด้านนอก แตกต่างจากการอบด้วยเตาอบซึ่งความร้อนเกิดจากการแผ่รังสีของขดลวดความร้อนด้านนอกเข้าสู่ด้านใน

3.3 การศึกษาลักษณะกายภาพของชิ้นตัวอย่าง

ในการทดลองอบอีพ็อกซีนั้น จะต้องหาสภาวะที่ทำให้อีพ็อกซีที่ถูกรอบมีลักษณะทางกายภาพที่ดี (สังเกตด้วยสายตา) เพื่อเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบสมบัติเชิงกล ดังนั้นจึงต้องมีการทดลองหลายๆ ครั้งเพื่อให้ได้สภาวะการอบที่เหมาะสม และได้ลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างที่ดีจากการสังเกตลักษณะทางกายภาพของอีพ็อกซีที่เตรียมได้จากการอบด้วยเตาอบและเตาไมโครเวฟพบว่ามีความแตกต่างกัน ดังแสดงในตาราง 10 เมื่อเวลาอบนานขึ้น อีพ็อกซีที่อบด้วยเตาไมโครเวฟจะแข็งมากขึ้น โดยสังเกตจากบริเวณที่ติดกับขอบของเบ้าพิมพ์เทฟลอน เช่นเวลาการอบ 10 นาที ตัวอย่างบริเวณขอบเบ้าพิมพ์เทฟลอนยังเป็นของเหลวเหนียวหนืด แต่เมื่อเวลาการอบเพิ่มขึ้นเป็น 20 นาที อีพ็อกซีที่อบได้จะแห้งและบริเวณขอบเบ้าพิมพ์เทฟลอนจะไม่เหนียวติดมือ เนื่องจากอีพ็อกซีมีการส่งผ่านความร้อน (heat transfer) ต่ำ เมื่ออบนานขึ้นช่วงเวลาที่ได้รับความร้อนจากแมกนีตรอนมากขึ้น ความร้อนจึงค่อยๆส่งผ่านไปที่บริเวณขอบๆของอีพ็อกซีที่ติดกับเบ้าพิมพ์ และเนื่องจาก เทฟลอนมีการนำความร้อนต่ำกว่าอีพ็อกซีเรซิน (Hawley and Delong, n.d.) ทำให้การส่งผ่านความร้อนที่บริเวณขอบที่ติดกับเบ้าพิมพ์เทฟลอนน้อยกว่าบริเวณตรงกลางซึ่งมีการส่งผ่านความร้อนจากอีพ็อกซีด้วยกัน

ตาราง 10 ลักษณะกายภาพของส่วนผสมอีพ็อกซีก่อนอบและหลังอบ

สูตร	ลักษณะกายภาพของอีพ็อกซีเรซิน		
	ก่อนอบ	หลังอบ	
		อบในเตาอบ	อบในไมโครเวฟ
I*	ของเหลวหนืดสีน้ำตาล	ของแข็งสีน้ำตาลเข้ม ผิวเรียบ ไม่เป็นฟองอากาศ	ของแข็งสีน้ำตาลเข้ม ผิวด้านหน้าเป็นคลื่นบ้างเล็กน้อย
II	ของเหลวหนืด สีขาวใส ในขณะที่คนจะมี ฟองอากาศเล็กๆมาก	ของแข็งสีขาวใส ผิวเรียบ ไม่เป็นฟองอากาศ	ของแข็ง สีชมพู ผิวเรียบ ไม่เป็นฟองอากาศ
III	ของเหลวหนืด สีขาวใส	ของแข็งสีขาวใส ผิวเรียบ ไม่เป็นฟองอากาศ	ของแข็งสีขาวเหลือง ผิวเรียบ ไม่เป็นฟองอากาศ
IV	ของเหลวหนืด สีขาวใส	ของแข็งสีขาวใส ผิวเรียบ ไม่เป็นฟองอากาศ	ของแข็งสีขาวเหลือง ผิวเรียบ ไม่เป็นฟองอากาศ
VI	ของเหลวหนืด สีเหลือง อ่อน	ของแข็งสีเหลือง ใส ผิวเรียบไม่เป็นฟองอากาศ	ของแข็งสีเหลือง ผิวเรียบไม่เป็นฟองอากาศ
VII	ของเหลวหนืด สีเหลือง อ่อน	ของแข็งสีเหลือง ใส ผิวเรียบไม่เป็นฟองอากาศ	ของแข็งสีดำ ผิวเรียบ ไม่เป็น ฟองอากาศ
VIII	ของเหลวหนืด สีเหลือง อ่อน	ของแข็งสีเหลือง ใส ผิวเรียบไม่เป็นฟองอากาศ	ของแข็งสีเหลือง อ่อน ไม่เป็นฟองอากาศ

* มีการผสมตัวเร่งปฏิกิริยามาแล้วแต่ไม่ทราบชนิดและปริมาณ

3.4 ผลการทดสอบสมบัติเชิงกล

3.4.1 Tensile Properties

ตาราง 11 Tensile Properties ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% อบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 20 นาที

สูตร	Tensile Modulus (GPa)	Tensile Strength (MPa)	Strain at Break (%)
I*	1.22 ± 0.02	70.86 ± 2.14	9.70 ± 1.34
II	0.79 ± 0.23	33.09 ± 9.6	4.33 ± 1.18
III	0.66 ± 0.06	48.32 ± 2.76	5.50 ± 1.5
IV	1.08 ± 0.10	36.01 ± 7.49	4.37 ± 1.46
VI	0.75 ± 0.13	54.97 ± 11.65	5.50 ± 1.18
VII	0.73 ± 0.10	47.37 ± 9.91	5.77 ± 1.08
VIII	1.05 ± 0.08	54.27 ± 9.29	6.41 ± 2.05

ตาราง 12 Tensile Properties ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที

สูตร	Tensile Modulus (GPa)	Tensile Strength (MPa)	Strain at Break (%)
I*	1.07 ± 0.20	55.17 ± 24.5	4.96 ± 2.08
II	1.05 ± 0.12	37.53 ± 10.28	3.62 ± 0.82
III	1.13 ± 0.15	81.37 ± 22.37	7.27 ± 3.22
IV	1.28 ± 0.40	99.46 ± 6.22	8.96 ± 1.6
VI	1.08 ± 0.15	76.23 ± 23.45	5.13 ± 1.00
VII	1.01 ± 0.21	56.18 ± 9.54	6.03 ± 2.37
VIII	1.08 ± 0.25	65.6 ± 11.83	7.37 ± 2.87

* มีการผสมตัวเร่งปฏิกิริยามาแล้วแต่ไม่ทราบชนิดและปริมาณ

ตาราง 13 Tensile Properties ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% อบด้วยเตาไมโครเวฟ
เวลา 10 และ 14 นาที

สูตร	ระดับ	เวลา (นาที)	Tensile Modulus (GPa)	Tensile Strength (MPa)	Strain at Break (%)
I*	4	10	1.17 ± 0.12	57.32 ± 8.31	5.46 ± 0.91
		14	0.92 ± 0.82	61.03 ± 11.86	5.58 ± 0.82
II	4	10	1.04 ± 0.10	57.91 ± 7.17	5.80 ± 0.68
		14	1.12 ± 0.03	50.29 ± 5.30	4.96 ± 0.38
III	3	14	0.91 ± 0.08	59.61 ± 8.01	7.29 ± 1.86
IV	8	14	1.29 ± 0.19	39.30 ± 4.60	3.46 ± 0.57
VI	4	10	0.25 ± 0.05	40.43 ± 12.09	4.10 ± 0.39
		14	0.99 ± 0.12	49.24 ± 10.52	5.33 ± 0.81
		16	1.15 ± 0.19	51.49 ± 13.63	5.05 ± 0.96
VII	3	14	1.13 ± 0.06	70.78 ± 7.12	9.26 ± 3.30
VIII	5	10	1.13 ± 0.12	49.48 ± 3.29	4.18 ± 0.34
	4	14	1.35 ± 0.11	54.23 ± 8.83	4.41 ± 0.82

* มีการผสมตัวเร่งปฏิกิริยามาแล้วแต่ไม่ทราบชนิดและปริมาณ

ตาราง 14 Tensile Properties ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4 % อบด้วยเตาไมโครเวฟ
เวลา 10, 14 และ 20 นาที

สูตร	ระดับ	เวลา (นาที)	Tensile Modulus (GPa)	Tensile Strength (MPa)	Strain at Break (%)
I*	4	10	1.17 ± 0.12	57.32 ± 8.31	5.46 ± 0.91
		12	1.15 ± 0.00	60.98 ± 11.86	5.58 ± 0.96
		14	0.92 ± 0.21	61.03 ± 11.86	5.58 ± 0.82
		20	1.17 ± 0.05	49.64 ± 7.14	4.97 ± 0.80
II	4	10	0.98 ± 0.09	45.76 ± 8.33	4.83 ± 0.96
		14	1.02 ± 0.05	63.95 ± 12.10	6.81 ± 1.65
		20	1.10 ± 0.06	43.64 ± 5.00	4.47 ± 0.41
III	3	10	0.93 ± 0.04	33.68 ± 10.49	4.31 ± 0.70
		14	0.84 ± 0.07	41.68 ± 7.64	5.05 ± 1.02
		20	1.14 ± 0.13	43.51 ± 5.09	4.35 ± 0.64
IV	3	10	0.90 ± 0.10	53.68 ± 2.68	5.96 ± 0.55
		14	0.98 ± 0.12	48.62 ± 8.78	5.27 ± 0.45
		20	1.13 ± 0.16	42.64 ± 5.81	4.53 ± 0.48
VI	4	10	0.96 ± 0.09	48.16 ± 7.62	5.17 ± 0.64
		14	1.05 ± 0.08	52.46 ± 15.07	7.32 ± 3.53
		20	1.11 ± 0.17	40.68 ± 9.65	4.31 ± 0.62
VII	3	10	0.99 ± 0.18	56.56 ± 16.07	5.79 ± 1.55
		14	0.99 ± 0.11	43.23 ± 9.91	4.13 ± 0.18
		20	1.09 ± 0.07	49.48 ± 7.22	5.24 ± 1.02
VIII	4	10	1.22 ± 0.08	60.98 ± 5.28	5.42 ± 0.48
		14	1.05 ± 0.06	64.01 ± 6.11	6.28 ± 0.65
		20	1.29 ± 0.13	48.25 ± 11.35	4.57 ± 1.71

* มีการผสมตัวเร่งปฏิกิริยามาแล้วแต่ไม่ทราบชนิดและปริมาณ

3.4.2 Impact Resistance

ตาราง 15 Impact Resistance ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% อบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 20 นาที

สูตร	Impact Resistance (kJ/m ²)
I*	3.84 ± 0.83
II	2.63 ± 0.88
III	0.41 ± 0.18
IV	1.21 ± 0.44
VI	2.32 ± 0.55
VII	1.88 ± 0.28
VIII	2.24 ± 0.21

ตาราง 16 Impact Resistance ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที

สูตร	Impact Resistance (kJ/m ²)
I*	1.80 ± 0.07
II	0.49 ± 0.24
III	1.65 ± 0.49
IV	0.53 ± 0.27
VI	2.56 ± 0.82
VII	1.93 ± 0.48
VIII	2.15 ± 0.73

* มีการผสมตัวเร่งปฏิกิริยามาแล้วแต่ไม่ทราบชนิดและปริมาณ

ตาราง 17 Impact Resistance ของอิฐฟ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% อบด้วยเตาไมโครเวฟ
เวลา 10 และ 14 นาที

สูตร	ระดับ	เวลา (นาที)	Impact Resistance (kJ/m ²)
I*	4	14	0.89 ± 0.11
II	4	14	1.47 ± 0.73
III	3	14	1.10 ± 0.38
IV	4	14	0.89 ± 0.35
VI	4	10	1.15 ± 0.27
		14	0.95 ± 0.18
		16	1.48 ± 0.69
VII	3	14	1.05 ± 0.32
VIII	6	14	1.78 ± 0.53

* มีการผสมตัวเร่งปฏิกิริยามาแล้วแต่ไม่ทราบชนิดและปริมาณ

ตาราง 18 Impact Resistance ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อบด้วยเตาไมโครเวฟ
เวลา 10, 14 และ 20 นาที

สูตร	ระดับ	เวลา (นาที)	Impact Resistance (kJ/m ²)
I*	4	10	1.80 ± 0.46
		12	0.95 ± 0.10
		14	0.89 ± 0.11
		20	2.04 ± 0.36
II	4	10	1.37 ± 0.60
		14	1.15 ± 0.37
		20	0.77 ± 0.20
III	3	10	1.28 ± 0.63
		14	2.27 ± 0.99
		20	0.72 ± 0.28
IV	3	10	1.04 ± 0.31
		14	1.45 ± 0.35
		20	1.07 ± 0.58
VI	4	10	1.23 ± 0.49
		14	1.81 ± 0.75
		20	0.96 ± 0.24
VII	3	10	0.87 ± 0.16
		14	1.39 ± 1.22
		20	1.97 ± 0.60
VIII	4	10	1.84 ± 0.83
		14	1.06 ± 0.25
		20	2.04 ± 0.36

* มีการผสมตัวเร่งปฏิกิริยามาแล้วแต่ไม่ทราบชนิดและปริมาณ

3.4.3 Flexural Properties

ตาราง 19 Flexural Properties ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% อบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 20 นาที

สูตร	Flexural Modulus (GPa)	Flexural Strength (MPa)	Strain at Break (%)
I*	2.61 ± 1.7	106.55 ± 4.78	8.24 ± 1.17
II	3.7 ± 0.4	111.14 ± 31.94	3.39 ± 1.24
III	3.32 ± 0.31	129.16 ± 23.92	5.97 ± 1.61
IV	3.62 ± 0.62	72.33 ± 18.62	2.14 ± 0.5
VI	4.24 ± 0.26	115.35 ± 27.51	3.12 ± 1.39
VII	3.33 ± 0.15	131.64 ± 6.15	6.7 ± 0.92
VIII	6.77 ± 1.39	129.87 ± 30.5	01.97 ± 0.33

ตาราง 20 Flexural Properties ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที

สูตร	Flexural Modulus (GPa)	Flexural Strength (MPa)	Strain at Break (%)
I*	3.25 ± 0.5	120.54 ± 21.31	6.48 ± 1.79
II	2.95 ± 0.81	63.91 ± 22.57	2.3 ± 0.68
III	3.13 ± 0.1	128.32 ± 8.77	7.15 ± 1.99
IV	3.19 ± 0.6	119.26 ± 17.93	6.01 ± 2.16
VI	3.43 ± 0.25	125.11 ± 22.55	6.37 ± 2.0
VII	3.57 ± 0.38	132.64 ± 14.36	7.77 ± 2.44
VIII	2.84 ± 1.47	107.58 ± 40.24	7.49 ± 2.65

* มีการผสมตัวเร่งปฏิกิริยามาแล้วแต่ไม่ทราบชนิดและปริมาณ

ตาราง 21 Flexural Properties ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% อดด้วยเตาไมโครเวฟ
เวลา 10 และ 14 นาที


สูตร	ระดับ	เวลา (นาที)	Flexural Modulus (GPa)	Flexural Strength (MPa)	Strain at Break (%)
I*	L4	14	3.11 ± 0.41	96.22 ± 18.57	4.88 ± 3.03
II	L4	14	3.48 ± 0.15	85.04 ± 19.2	2.5 ± 0.6
III	L3	14	2.75 ± 1.24	112.4 ± 47.59	5.78 ± 2.89
IV	L4	14	3.15 ± 0.24	73.85 ± 17.5	2.38 ± 0.43
VI	L4	10	3.58 ± 0.38	114.6 ± 31.57	3.38 ± 0.58
		14	3.7 ± 0.35	85.21 ± 16.26	2.36 ± 0.37
		16	3.65 ± 0.4	91.63 ± 15.09	2.57 ± 0.5
VII	L3	14	3.47 ± 0.45	104.6 ± 33.62	3.68 ± 1.85
VIII	L4	14	3.20 ± 0.30	50.32 ± 13.32	3.36 ± 1.31

* มีการผสมตัวเร่งปฏิกิริยามาแล้วแต่ไม่ทราบชนิดและปริมาณ


ตาราง 22 Flexural Properties ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อบด้วยเตาไมโครเวฟ
เวลา 10, 14 และ 20 นาที

สูตร	ระดับ	เวลา (นาที)	Flexural Modulus (GPa)	Flexural Strength (MPa)	Strain at Break (%)
I*	L4	10	3.22±0.26	121.64±22.68	6.62±1.91
		12	3.34±0.27	127.7±17.31	3.34±0.27
		14	3.11±0.41	96.22±18.57	4.88±3.03
		20	2.77±0.68	75.15±26.31	3.6±2.68
II	L4	10	2.91±0.32	101.6±33.65	4.79±2.5
		14	3.28±0.73	102.73±61.52	4.29±2.9
		20	3.62±0.52	85.38±35.38	2.84±1.87
III	L3	10	2.34±0.27	115.83±13.39	8.3±1.61
		14	3.21±0.8	128.36±39.85	5.67±2.05
		20	2.11±0.46	58.89±13.34	2.93±0.66
IV	L3	10	3.09±0.27	120.06±18.03	5.66±2.31
		14	2.85±0.34	94.78±35.32	4.59±2.78
		20	2.17±0.54	47.75±9.57	2.41±0.21
VI	L4	10	3.23±0.37	123.04±26.51	5.5±1.94
		14	3.25±0.43	117.44±32.16	5.17±2.22
		20	3.95±1.56	84.97±30.35	2.88±1.96
VII	L3	10	2.77±0.59	122.76±15.94	8.52±1.46
		14	3.18±0.33	118.23±24.01	5.01±1.82
		20	2.32±0.55	94.58±29.8	7.9±3.58
VIII	L4	10	2.97±0.47	92.49±19.12	4.05±2.23
		14	3.14±0.4	110.11±24.4	4.87±2.14
		20	2.67±0.2	114.09±17.84	8.46±0.71


* มีการผสมตัวเร่งปฏิกิริยามาแล้วแต่ไม่ทราบชนิดและปริมาณ




ภาพประกอบ 22 Tensile Modulus ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 10, 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที




ภาพประกอบ 23 Tensile Strength ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 10, 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที




ภาพประกอบ 24 Strain at Break ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อดด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 10, 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที




ภาพประกอบ 25 Impact Resistance ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อดด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 10, 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที




ภาพประกอบ 26 Flexural Modulus ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 10, 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที




ภาพประกอบ 27 Flexural Strength ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 10, 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที




ภาพประกอบ 28 Strain at Break ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อดด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 10, 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอดด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที




ภาพประกอบ 29 Tensile Modulus ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% และ 4% อดด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอดด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 20 นาที




ภาพประกอบ 30 Tensile Strength ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% และ 4%
 อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบ
 อุณหภูมิ 150°C เวลา 20 นาที




ภาพประกอบ 31 Strian at Break ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% และ 4%
 อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบ
 อุณหภูมิ 150°C เวลา 20 นาที




ภาพประกอบ 32 Impact Resistance ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% และ 4%
 อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบ
 อุณหภูมิ 150°C เวลา 20 นาที



ภาพประกอบ 33 Flexural Modulus ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% และ 4%
 อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบ
 อุณหภูมิ 150°C เวลา 20 นาที



ภาพประกอบ 34 Flexural Strength ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% และ 4%
 อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบ
 อุณหภูมิ 150°C เวลา 20 นาที



ภาพประกอบ 35 Strain at Break ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% และ 4%
 อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบ
 อุณหภูมิ 150°C เวลา 20 นาที

3.5 วิเคราะห์ผลการศึกษาสสมบัติเชิงกล

จากตาราง 11-22 และภาพประกอบ 22-35 แสดงผลสมบัติเชิงกลของอีพ็อกซีที่อบด้วยเตาไมโครเวฟและอบด้วยเตาอบ โดยงานวิจัยนี้ไม่ได้มุ่งเน้นในการเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลระหว่างสูตร แต่ต้องการเปรียบเทียบผลของการให้ความร้อนในแต่ละสูตร เพื่อสามารถคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมเพื่อนำไปพัฒนาต่อไปในการอบด้วยเตาไมโครเวฟ จากการทดลองเปลี่ยนวิธีการให้ความร้อนโดยใช้เตาไมโครเวฟ พบว่าสมบัติเชิงกลโดยรวมของอีพ็อกซีมีค่าใกล้เคียงกันกับการอบด้วยเตาอบ ซึ่งในแต่ละสูตรจะเหมาะสมกับสมบัติเชิงกลที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสูตรและสภาพการอบ โดยแยกเป็นหัวข้อเพื่อพิจารณาได้ดังนี้

3.5.1 สมบัติเชิงกลของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 10, 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที

จากภาพประกอบ 22-24 แสดง tensile modulus, tensile strength, และ strain at break ตามลำดับ พบว่า tensile properties ของอีพ็อกซีที่อบด้วยเตาไมโครเวฟและเตาอบมีค่าแตกต่างกันไม่มากนัก ซึ่งในบางสูตรที่อบด้วยเตาไมโครเวฟจะให้ค่า tensile properties สูงกว่าการอบด้วยเตาอบเล็กน้อย เช่นสูตร II, VI, VII, VIII

จากภาพประกอบ 25 สูตรที่อบด้วยเตาไมโครเวฟแล้วให้ impact resistance สูงกว่าการอบด้วยเตาอบ ได้แก่ สูตร II, III, IV

จากภาพประกอบ 26-28 พบว่า flexural properties ของอีพ็อกซีที่อบด้วยเตาไมโครเวฟและเตาอบมีค่าใกล้เคียงกัน และมีบางสูตรที่แสดงแนวโน้มของ flexural properties ดีกว่าการอบด้วยเตาอบ คือสูตร II, VIII

3.5.2 ศึกษาผลของเวลาและระดับกำลังการอบ ที่มีต่อสมบัติเชิงกลของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อบด้วยเตาไมโครเวฟ เวลา 10, 14 และ 20 นาที

สำหรับการอบอีพ็อกซีด้วยเตาไมโครเวฟนั้นพบว่าขึ้นอยู่กับสภาพการอบ โดยอีพ็อกซีจะได้รับความร้อนจากเตาไมโครเวฟเพิ่มขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการอบ 2 อย่างคือ เวลาการอบนานขึ้นและระดับกำลังการอบสูงขึ้น

เมื่อใช้เวลากการอบนานขึ้น (ระดับกำลังเท่ากัน) อีพ็อกซีจะได้รับพลังงานความร้อนมากขึ้น เนื่องจากจำนวนคาบหรือรอบที่แมกนีตรอนทำงานเพื่อปล่อยคลื่นให้มากระทบอีพ็อกซีมีมากขึ้น ดังแสดงในตาราง 23 นั่นคือเมื่อเพิ่มเวลากการอบอีพ็อกซีจาก 10, 14 และ 20 นาที พบว่าเวลาที่แมกนีตรอนทำงานหรือช่วงเวลาที่อีพ็อกซีได้รับคลื่นก็จะนานขึ้น เช่นในระดับกำลัง 3 เวลาที่ อีพ็อกซีได้รับคลื่นจะเพิ่มขึ้นจาก 2.91, 4.08 และ 5.86 นาที ตามลำดับ

ระดับกำลังการอบสูงขึ้น อีพ็อกซีได้รับความร้อนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อระดับกำลังการอบสูงขึ้นแมกนีตรอนทำงานนานขึ้น หยดน้อยลง เช่นที่ระดับกำลัง 3 และ 4 แมกนีตรอนทำงานคาบละ 5 และ 7 วินาที ตามลำดับ หรือ 30% และ 40% ของคาบ (1 คาบ = 17 วินาที)

จากภาพประกอบ 22-28 สมบัติเชิงกลที่เวลาการอบต่างกันคือ 10, 14 และ 20 นาที สมบัติเชิงกลมีค่าแตกต่างกันไม่มากนัก ซึ่งในบางสูตรเมื่อเวลาการอบนานขึ้นให้สมบัติบางประการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เช่น tensile modulus แต่สมบัติเชิงกลบางประการลดลงเช่น flexural modulus และ flexural strength จากผลการทดลองโดยรวมพบว่า สมบัติเชิงกลที่ได้จากการอบด้วยเตาไมโครเวฟที่เวลาและระดับกำลังต่างกันในแต่ละสูตรมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย แต่การอบด้วยเตาไมโครเวฟจะมีข้อได้เปรียบในการลดเวลาในการอบถึง 60-70% ถ้าเทียบกับการอบด้วยเตาอบ

ตาราง 23 เวลาการอบและเวลาที่แมกนีตรอนทำงาน

เวลาการอบ (setting time) (วินาที)	เวลาที่แมกนีตรอนทำงาน (effective time) (วินาที)	
	ระดับกำลัง 3	ระดับกำลัง 4
600 (10 นาที)	175 (2.91 นาที)	247 (4.11 นาที)
840 (14 นาที)	245 (4.08 นาที)	345 (5.75 นาที)
1200 (20 นาที)	352 (5.86 นาที)	494 (8.23 นาที)

3.5.3 ศึกษาผลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา (1 และ 4%) ที่มีต่อสมบัติของอีพ็อกซีที่อบด้วยเตาไมโครเวฟ

จากการศึกษาผลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่อสมบัติเชิงกลของอีพ็อกซีที่อบด้วยเตาไมโครเวฟ พบว่า tensile modulus และ flexural modulus ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% จะให้สมบัติเชิงกลสูงกว่าที่ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% เล็กน้อย ส่วน tensile strength และ flexural strength โดยส่วนใหญ่พบว่าเรซินที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% มีสมบัติเชิงกลสูงกว่าเรซินที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% พิจารณาในกรณี impact resistance พบว่าเรซินที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% มีค่า impact resistance สูงกว่าเรซินที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% เล็กน้อย ยกเว้นสูตร II และ VIII ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าปริมาณตัวเร่งไม่มีผลต่อพันธะการเชื่อมโยงของอีพ็อกซี แต่อาจจะมีผลด้านกลไกการเกิดปฏิกิริยา หรือปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งไม่ได้ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้

3.5.4 ศึกษาสมบัติเชิงกลของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% อบอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ เวลา 14 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 20 นาที

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% เท่ากัน ระหว่างการอบด้วยเตาไมโครเวฟและการอบด้วยเตาอบ จากภาพประกอบ 29-35 พบว่า tensile modulus และ tensile strength ที่อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 นาที จะมีค่าสูงกว่าการอบด้วยเตาอบเวลา 20 นาที เล็กน้อย (ยกเว้นสูตร I) ส่วน impact resistance จะให้ผลตรงกันข้ามคือ โดยส่วนใหญ่การอบด้วยเตาอบเวลา 20 นาที จะให้ค่าดีกว่าการอบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 นาที (ยกเว้นสูตร III) ซึ่งสอดคล้องกับผลของ flexural modulus และ flexural strength ดังนั้นน่าจะมีการศึกษา tensile properties ของเรซินที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% อบอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ เวลา 14 นาที เพิ่มเติม

จากการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของอีพ็อกซี-แอนไฮไดรด์ ที่ได้จากการการอบด้วยเตาไมโครเวฟและอบด้วยความร้อน พบว่าสมบัติเชิงกลที่ได้มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับสูตรและสภาวะการอบ บางสูตรจะให้สมบัติเชิงกลบางประการดีกว่าการอบด้วยเตาอบความร้อน ในขณะที่บางสูตรจะให้สมบัติบางประการลดลง ซึ่งจากการสำรวจรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า เมื่อเปลี่ยนระบบการให้ความร้อนแก่อีพ็อกซีเรซินจากการใช้ความร้อนธรรมดาเป็นการใช้เตาอบไมโครเวฟของนักวิจัยหลายคนยังมีความแตกต่างกัน เช่นการศึกษาอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยา (reaction rate) ของเวียและคณะ (Wei, *et al.*, 1993) หรือจอร์แดนและคณะ (Jordan, *et al.*, 1995) พบว่าการอบอีพ็อกซีด้วยไมโครเวฟจะเพิ่มอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยา แต่ไมโจวิกและคณะ (Mijovic, *et al.*, 1998) พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลไกการเกิดปฏิกิริยาเมื่ออบด้วยไมโครเวฟ เวียและคณะ (Wei, *et al.*, 1993) พบว่าโครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์บางชนิดที่อบในเตาอบและอบด้วยเตาไมโครเวฟมีความแตกต่างกัน ในขณะที่เอลาซาร์ด (Alazard, *et al.*, 2003) พบว่าการอบด้วยเตาไมโครเวฟไม่มีผลต่อโครงสร้างสามมิติของอีพ็อกซีเรซิน โบอี (Boey, 1995) พบว่าอีพ็อกซีไฟเบอร์คอมโพสิตที่อบด้วยไมโครเวฟจะมีความแข็งแรง (strength) และความแข็งตึง (stiffness) สูงกว่าอีพ็อกซีที่อบด้วยเตาอบ ส่วนซุ (Zhou, *et al.*, 2003) พบว่าความแข็งแรงอัด (compressive strength) และค่าความแข็งแรงดัดโค้ง (bending strength) ของอีพ็อกซีที่อบด้วยไมโครเวฟมีค่าสูงกว่าการอบด้วยความร้อน ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของไบ (Bai, *et al.*, 1995) ที่แสดงให้เห็นว่าความแข็งแรงและค่ามอดูลัสของอีพ็อกซีที่อบด้วยไมโครเวฟเพิ่มขึ้น ในขณะที่จอร์แดน (Jordan, *et al.*, 1995) พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในค่ามอดูลัสของตัวอย่างที่อบด้วยเตาไมโครเวฟ

ดังนั้นจากการศึกษาสมบัติเชิงกลของอีพ็อกซี-แอนไฮไดรด์ ที่ได้จากการอบด้วยเตาไมโครเวฟและการอบด้วยเตาอบของอีพ็อกซีหลายๆ สูตร พบว่ามีค่าแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสูตรและสภาวะที่ใช้ในการอบ ดังนั้นในการอบด้วยเตาไมโครเวฟจึงต้องพิจารณาเลือกสภาวะการอบที่เหมาะสมของแต่ละสูตร จากการทดลองสามารถสรุปสูตรที่อบที่สภาวะการอบด้วยเตาไมโครเวฟ แล้วให้สมบัติเชิงกลในด้านต่างๆ ดีกว่าการอบด้วยเตาอบที่อุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที ดังแสดงในตาราง 24

ตาราง 24 สูตรอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1% และ 4% อบด้วยเตาไมโครเวฟ เวลา 10, 14 และ 20 นาที ที่แสดงสมบัติเชิงกลดีกว่าหรือเทียบเท่ากับการอบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที

สมบัติเชิงกล	ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 1 %	ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4 %		
	14 นาที	10 นาที	14 นาที	20 นาที
Tensile strength	II	II, VIII	II, VI, VII, VIII	I, II
Impact resistance	II	II, IV	II, III, IV	I, II, IV, VII, VIII
Flexural strength	I, VII	I, II, IV, VIII	II, VIII	VIII

จากภาพประกอบ 22-35 และตาราง 24 แสดงให้เห็นว่าสมบัติเชิงกลของอีพ็อกซีที่อบด้วยเตาไมโครเวฟขึ้นอยู่กับสูตรและสภาวะการอบ โดยแต่ละสูตรจะเหมาะสมกับสมบัติที่แตกต่างกัน โดยสูตร II จะแสดงแนวโน้มของสมบัติเชิงกลดีกว่าการอบด้วยเตาอบ ซึ่งน่าจะนำไปศึกษาเพิ่มเติมหรือประยุกต์ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม ส่วนบางสูตรที่อบด้วยเตาไมโครเวฟแล้วทำให้สมบัติบางประการลดลงเช่น สูตร III, IV, VI ให้ค่า tensile strength และ flexural strength ต่ำกว่าการอบด้วยเตาอบ ส่วนสูตร VI และ VII ให้ค่า impact resistance ต่ำกว่าการอบด้วยเตาอบ

3.6 ผลการวิเคราะห์ทางกลศาสตร์ความร้อนเชิงพลศาสตร์ (Dynamic Mechanical Thermal Analysis, DMTA)


3.6.1 อุณหภูมิกลาสทรานซิชัน (Glass Transition Temperature, T_g)

จากการศึกษา T_g ของอีพ็อกซีที่อบด้วยเตาอบและอบด้วยเตาไมโครเวฟ ด้วยเทคนิค DMTA ความถี่ 1, 10 และ 30 Hz ดังแสดงในตาราง 25 และภาพประกอบ 36 พบว่า T_g ที่ได้จากการทดสอบด้วย DMTA ที่ความถี่ 1 Hz ของอีพ็อกซี-แอนไฮไดรด์ที่อบด้วยเตาไมโครเวฟและเตาอบมีค่าใกล้เคียงกัน โดยในแต่ละสูตรจะมีการเปลี่ยนแปลง T_g ต่างกัน และมีทิศทางไม่แน่นอนจากภาพประกอบ 36 พบว่ามีบางสูตรที่การอบด้วยเตาไมโครเวฟให้ค่า T_g สูงกว่าการอบด้วยเตาอบ เช่นสูตร I, III, IV, VII โดยเฉพาะสูตร III ที่อบด้วยเตาไมโครเวฟ เวลา 14 นาทีจะมีค่า T_g สูงที่สุดคือ 155°C แต่ก็มีค่าใกล้เคียงกับการอบด้วยเตาอบ

ตาราง 25 Glass Transition Temperature (T_g) ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที

สูตร	T_g ($^{\circ}\text{C}$)								
	อบด้วยเตาอบ 150°C เวลา 14 นาที			อบด้วยเตาไมโครเวฟ เวลา 14 นาที			อบด้วยเตาไมโครเวฟ เวลา 20 นาที		
	1 Hz	10 Hz	30 Hz	1 Hz	10 Hz	30 Hz	1 Hz	10 Hz	30 Hz
I*	104.4	113	115.2	110.6	120.7	123	112.7	123.6	129.2
II	144.1	148.4	152.8	135.1	146.2	147.4	139.7	144.9	150.1
III	147.7	161.5	160.9	149.1	155.2	161.5	144.1	153.3	153.6
IV	135.3	141.2	145.3	138	145.8	146.7	138.4	143.5	148
VI	134.7	140.7	144	130.5	136.1	142.6	122.9	142.6	139.6
VII	115.8	123.9	126.8	131.97	137.55	143.17	132.9	140.2	143.7
VIII	115.1	122.8	127.6	107.5	112.7	114.2	115.4	123.3	123.8

* มีการผสมตัวเร่งปฏิกิริยามาแล้วแต่ไม่ทราบชนิดและปริมาณ




ภาพประกอบ 36 T_g ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4 % อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที

จากการสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีบางรายงานที่ปรากฏว่า T_g ของอีพ็อกซีที่อบด้วยเตาไมโครเวฟสูงกว่าการอบด้วยเตาอบ หรือมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย เช่นโบอี (Boey and Yap, 2001) ได้ทำการศึกษาอุณหภูมิ T_g ของอีพ็อกซีโดยมีสารทำให้แข็งกลุ่มเอมีน พบว่าอุณหภูมิ T_g ที่ได้จากการอบด้วยเตาไมโครเวฟมีค่าสูงกว่าการอบด้วยความร้อน ซึ่งสอดคล้องกับในกรณีที่เป็นอีพ็อกซีเส้นใยแก้วคอมโพสิตที่ทดลองโดยไบ (Bai and Djafari, 1995) แต่มีบางรายงานพบว่า T_g ที่ได้จากการอบด้วยเตาไมโครเวฟมีค่าใกล้เคียงกับการอบด้วยความร้อน เช่นเอลาซาร์ด (Alazard, *et al.*, 2003) ได้ทำการศึกษาการอบอีพ็อกซีที่มีสารทำให้แข็งกลุ่มเอมีน ระบบ DGEBA/DDM จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิ T_g ของอีพ็อกซีที่อบด้วยเตาไมโครเวฟเทียบเท่าได้กับการอบด้วยความร้อน ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของโบอี (Boey and Yap, 2001)

3.6.2 พลังงานกระตุ้น (Activation Energy, E_a)

ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และอุณหภูมิ T_g สามารถนำไปคำนวณหาค่าพลังงานกระตุ้น (activation energy, E_a) และคำนวณพลังงานความร้อน (activation enthalpy, ΔH^\ddagger) จากการพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลับของอุณหภูมิสูงสุดที่ตำแหน่ง $\tan\delta_{(\max)}$ หรือ $(1/T_g)$ กับลอการิทึมของความถี่ ($\ln f$) ของอีพ็อกซีที่อบด้วยเตาไมโครเวฟและอบด้วยเตาอบ ตามสมการ

ของอาร์เรเนียส และ อีริง (Arrhenius และ Eyring) เพื่อคำนวณหาค่า E_a และ ΔH^\ddagger พบว่ากราฟที่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรง ดังแสดงในภาพประกอบ 37



ภาพประกอบ 37 ความสัมพันธ์ระหว่าง $\ln f$ และ $1/T_g$ ของอีพ็อกซีสูตร I, (---) อบด้วยเตอบ 150°C เวลา 14 นาที, (.....) อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 นาที และ (----) อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 20 นาที

จากการคำนวณ พบว่าค่า E_a และ ΔH^\ddagger มีแนวโน้มเหมือนกันและแตกต่างกันไม่มากนัก ดังแสดงในตาราง 26 และ 27 ดังนั้นจึงนำค่า E_a มาใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการอบด้วยเตาไมโครเวฟและการอบด้วยเตอบ จากการพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และอุณหภูมิ เพื่อนำความชันมาคำนวณค่า E_a พบว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient, R^2) ที่ได้จากกราฟมีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.95 และค่า E_a ของอีพ็อกซีที่มีการเชื่อมโยงจะมีค่าอยู่ในช่วง 374-575 kJ/mol สำหรับอีพ็อกซีที่อบด้วยเตอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที 327-597 kJ/mol และ 405-515 kJ/mol สำหรับอีพ็อกซีที่อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 นาที และ 20 นาที ตามลำดับ ดังแสดงในภาพประกอบ 38 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพลังงานที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนสถานะหรือ E_a ของอีพ็อกซีที่อบด้วยเตาไมโครเวฟและเตอบมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมีค่าประมาณ 425 kJ/mol ส่วนในกรณีของสูตร VI ที่อบในเตอบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 20 นาทีมีค่าต่ำกว่าสูตรอื่นๆ นั้นน่าจะมีความผิดพลาดจากการทดลอง

ตาราง 26 Activation Energy (E_a) ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อดด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอดด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที


สูตร	Activation Energy, E_a (kJ/mol)		
	อดด้วยเตาอบ 150 °C เวลา 14 นาที	อดด้วยเตาไมโครเวฟ เวลา 14 นาที	อดด้วยเตาไมโครเวฟ เวลา 20 นาที
I*	365.45 ($R^2=0.9823$)	327.35 ($R^2=0.9771$)	405.57 ($R^2=0.8954$)
II	574.95 ($R^2=0.9585$)	355.49 ($R^2=0.9480$)	474.48 ($R^2=0.9646$)
III	314.92 ($R^2=0.8744$)	416.94 ($R^2=0.9586$)	458.08 ($R^2=0.9201$)
IV	437.93 ($R^2=0.9504$)	508.28 ($R^2=0.9501$)	515.10 ($R^2=0.9754$)
VI	521.03 ($R^2=0.9989$)	388.25 ($R^2=0.9477$)	200.31 ($R^2=0.8078$)
VII	390.96 ($R^2=0.9952$)	426.01 ($R^2=0.9622$)	442.37 ($R^2=1.00$)
VIII	354.23 ($R^2=0.9963$)	596.7 ($R^2=0.9885$)	458.99 ($R^2=0.9280$)

* มีการผสมตัวเร่งปฏิกิริยามาแล้วแต่ไม่ทราบชนิดและปริมาณ

ตาราง 27 Activation Enthalpy (ΔH^\ddagger) ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อดด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอดด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที

สูตร	Activation Enthalpy, ΔH^\ddagger (kJ/mol)		
	อบในเตาอบ 14 นาที	อบในเตาไมโครเวฟ 14 นาที	อบในเตาไมโครเวฟ 20 นาที
I*	362.28 ($R^2=0.9820$)	324.1 ($R^2=0.9767$)	402.26 ($R^2=0.8939$)
II	571.45 ($R^2=0.9584$)	352.1 ($R^2=0.9471$)	471.00 ($R^2=0.9640$)
III	311.37 ($R^2=0.8719$)	413.38 ($R^2=0.9579$)	454.58 ($R^2=0.9190$)
IV	434.5 ($R^2=0.9496$)	504.83 ($R^2=0.9495$)	511.64 ($R^2=0.9737$)
VI	517.6 ($R^2=0.9989$)	384.25 ($R^2=0.9468$)	196.94 ($R^2=0.8024$)
VII	387.68 ($R^2=0.9951$)	422.59 ($R^2=0.9616$)	438.96 ($R^2=1.000$)
VIII	350.96 ($R^2=0.9962$)	593.5 ($R^2=0.9884$)	455.72 ($R^2=0.9271$)

* มีการผสมตัวเร่งปฏิกิริยามาแล้วแต่ไม่ทราบชนิดและปริมาณ



ภาพประกอบ 38 Activation Energy (E_a) ของอีพ็อกซีที่มีปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 4% อบด้วยเตาไมโครเวฟเวลา 14 และ 20 นาที เปรียบเทียบกับการอบด้วยเตาอบอุณหภูมิ 150°C เวลา 14 นาที

จากการสำรวจรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า E_a ของอีพ็อกซีที่มีสารทำให้แข็งกลุ่มเอมีน มีค่าอยู่ระหว่าง 286-525 kJ/mol (Dyaknow, *et al.*, 1996), 249-508 kJ/mol (Laza, *et al.*, 1998), 500-600 kJ/mol (Cook, *et al.*, 2004), 357 kJ/mol (Wingard, 1999) ซึ่งเป็นอีพ็อกซีเสริมแรงด้วยใยแก้ว ส่วนในกรณีของพอลิเมอร์ชนิดอื่นๆ เช่น โพลีเอทานอลจะมีค่าอยู่ในช่วง 225-544 kJ/mol (Lazaridou and Biliaderis, 2002) หรือโพลีเอเทอร์ซัลโฟน (polyether sulphone) 400-600 kJ/mol (Alkan, 1995) ซึ่งจะเห็นว่าค่า E_a ที่ได้จากการคำนวณมีค่าใกล้เคียงกันระหว่างการอบด้วยเตาไมโครเวฟและการอบด้วยเตาอบ และค่าที่คำนวณได้นี้อยู่ในช่วงเดียวกันกับ E_a ที่รายงานโดยนักวิจัยที่ได้กล่าวอ้างอิงมาแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความหนาแน่นของการเชื่อมโยงและโครงสร้างของอีพ็อกซีที่ได้จากการอบด้วยเตาไมโครเวฟและเตาอบไม่น่าจะแตกต่างกันมากนัก