

บทที่ 3

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาการใส่เส้นใยไหมเพื่อเสริมแรงเรซินอะคริลิกมีดังนี้

ตอนที่ 3.1. ผลของปริมาณเส้นใยไหมร้อยละ 1 ถึง 4 โดยน้ำหนัก ที่มีต่อสมบัติของเรซินอะคริลิก

3.1.1 ความแข็งแรงคัดและลักษณะการแตกหัก

3.1.2 ความทนทานต่อการกระแทกและลักษณะการแตกหัก

ตอนที่ 3.2. ผลของการปรับสภาพเส้นใยไหมด้วยสารไซเลนที่มีต่อสมบัติของเรซินอะคริลิกที่เสริมแรงด้วยเส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก

3.2.1 ความแข็งแรงคัดและลักษณะการแตกหัก


3.2.2 ความทนทานต่อการกระแทกและลักษณะการแตกหัก

ตอนที่ 3.3 ผลของปริมาณเส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงมิติของเรซินอะคริลิก

ตอนที่ 3.1 ผลของปริมาณเส้นใยไหมร้อยละ 1 ถึง 4 โดยน้ำหนัก ที่มีต่อสมบัติของเรซินอะคริลิก

3.1.1 ความแข็งแรงตัด

กลุ่มควบคุมซึ่งไม่มีเส้นใยไหมมีค่าความแข็งแรงตัดเท่ากับ 79.36 ± 6.65 เมกกะปาสคัล กลุ่มที่ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 2 3 และ 4 โดยน้ำหนัก มีค่าความแข็งแรงตัดเท่ากับ 90.81 ± 4.48 92.37 ± 5.45 35.28 ± 3.04 และ 32.40 ± 1.23 เมกกะปาสคัล ตามลำดับ (รูปที่ 20 และตารางที่ 8 ในภาคผนวก) โดยกลุ่มที่ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 และ 2 โดยน้ำหนักมีความแข็งแรงตัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และ 16 ตามลำดับ แต่กลุ่มที่ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 3 และ 4 โดยน้ำหนักมีความแข็งแรงตัดลดลงร้อยละ 55 และ 59 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม



หมายถึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

รูปที่ 20 แสดงกราฟค่าความแข็งแรงตัดในแต่ละกลุ่มทดสอบ

จากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติครัสคาล-วาลิส พบว่าค่าเฉลี่ยความแข็งแรงตัดของกลุ่มทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.000$) โดยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบ LSD⁵⁰ ดังแสดงในตารางที่ 2 (รายละเอียดดูภาคผนวก) พบว่าที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % กลุ่มทดสอบที่ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 2 3 และ 4 โดยน้ำหนัก มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงตัดแตกต่างจากกลุ่มควบคุม กลุ่มทดสอบที่ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 และ 2 โดยน้ำหนัก มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงตัดไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มทดสอบที่ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 3 และ 4 โดยน้ำหนัก มี

ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงตัดแตกต่างกัน และแตกต่างจากกลุ่มทดสอบที่ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 และ 2 โดยน้ำหนัก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

ตารางที่ 2 แสดงค่าลำดับเฉลี่ยของค่าความแข็งแรงตัด (R_t/n_t)

กลุ่มทดลอง	ลำดับเฉลี่ย (R_t/n_t)
กลุ่มควบคุม	27.5 ^A
ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก	38.6 ^B
ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก	40.4 ^B
ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก	14 ^C
ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก	7 ^D


หมายเหตุ

ตัวอักษรยก (A,B,C, D) เหมือนกันแสดงกลุ่มที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ค่าวิกฤตที่ได้จากการคำนวณด้วยสูตรการเปรียบเทียบเชิงซ้อนเท่ากับ 5.52

ลักษณะการแตกหักเมื่อทดสอบความแข็งแรงตัด

การแตกหักของเรซินอะคริลิกที่ไม่มีเส้นใยไหมเมื่อทดสอบความแข็งแรงตัดเป็นแนวตรงอย่างสมบูรณ์ทั้ง 10 ชิ้น ดังรูปที่ 21




รูปที่ 21 การแตกหักของเรซินอะคริลิกที่ไม่มีเส้นใยไหมเมื่อทดสอบความแข็งแรงตัด

เมื่อทดสอบความแข็งแรงดัดของเรซินอะคริลิกที่ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 ถึง 4 พบว่า
 ชั้นทดสอบทั้งหมด 40 ชิ้น มีการแตกหักไม่สมบูรณ์ โดยเรซินอะคริลิกหักแต่เส้นใยไหมยังคงอยู่ไม่
 ขาดจากกัน และพยางค์ชิ้นส่วนที่หักไว้ ดังรูปที่ 22




รูปที่ 22 การแตกหักที่ไม่สมบูรณ์ของเรซินอะคริลิกที่มีเส้นใยไหมร้อยละ 1 ถึง 4 โดยน้ำหนัก เมื่อ
 ทดสอบความแข็งแรงดัด

จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 100 เท่า
 พบว่ากลุ่มทดสอบที่มีเส้นใยไหมร้อยละ 1 ถึง 4 โดยน้ำหนัก เกิดการแตกหักไม่สมบูรณ์ โดยที่เส้น
 ใยไหมไม่ขาดจากกัน (รูปที่ 23) และเมื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลัง
 ขยาย 250 เท่า จะเห็นว่ามีส่วนของเรซินอะคริลิกเป็นก้อนเล็กๆเกาะอยู่บนระหว่างเส้นใยไหม
 และมีช่องว่างระหว่างเรซินอะคริลิกและเส้นใยไหม (รูปที่ 24)




รูปที่ 23 แสดงลักษณะการแตกหักเมื่อทดสอบความแข็งแรงตัดของเรซินอะคริลิก ที่มีเส้นใยไหม ด้วยภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 100 เท่า (A คือ เส้นใยไหม B คือ ส่วนของเรซินอะคริลิก)



รูปที่ 24 แสดงการยึดเกาะระหว่างเรซินอะคริลิกและเส้นใยไหมด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 250 เท่า (A คือ เส้นใยไหม B คือ เนื้อหลักของเรซินอะคริลิก C คือ ส่วนของเรซินอะคริลิกที่ติดอยู่บนเส้นใยไหม)

3.1.2 ความทนทานต่อการกระแทก

กลุ่มควบคุมซึ่งไม่มีเส้นใยไหมมีค่าเฉลี่ยความทนทานต่อการกระแทกเท่ากับ 0.44 ฟุต-ปอนด์ ต่อนิ้ว กลุ่มที่ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 2 3 และ 4 โดยน้ำหนัก มีค่าความทนทานต่อการกระแทกเท่ากับ 3.72 ± 0.85 3.59 ± 0.54 3.71 ± 0.49 และ 4.03 ± 0.56 ฟุต-ปอนด์ ต่อนิ้ว ตามลำดับ (รูปที่ 3.2 และตารางที่ 12 ในภาคผนวก) โดยกลุ่มที่ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 2 3 และ 4 โดยน้ำหนัก มีค่าความทนทานต่อการกระแทกเพิ่มขึ้น 8.5 8.2 8.4 และ 9 เท่า ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม



หมายถึง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

รูปที่ 25 แสดงกราฟค่าความทนทานต่อการกระแทกของกลุ่มทดลอง 5 กลุ่ม

จากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติคริสกาล-วาลิส พบว่าค่าเฉลี่ยความทนทานต่อการกระแทกของกลุ่มทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p=0.000$) โดยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบ LSD⁵⁰ ดังแสดงในตารางที่ 3 (รายละเอียดดูภาคผนวก) พบว่ากลุ่มทดสอบที่มีเส้นใยไหมร้อยละ 1 ถึง 4 โดยน้ำหนัก มีค่าเฉลี่ยความทนทานต่อการกระแทกแตกต่างจากกลุ่มควบคุม กลุ่มทดสอบที่มีเส้นใยไหมร้อยละ 1 ถึง 3 โดยน้ำหนัก มีค่าเฉลี่ยความทนทานต่อการกระแทกไม่แตกต่างกัน แต่มีค่าเฉลี่ยความทนทานต่อการกระแทกแตกต่างจากกลุ่มที่มีเส้นใยไหมร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่ 3 แสดงค่าลำดับเฉลี่ยของค่าความความทนทานต่อการกระแทก (R_i/n_i)

กลุ่มทดลอง	ลำดับเฉลี่ย (mean rank)
กลุ่มควบคุมไม่ใส่เส้นใยไหม	5.5 ^A
ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก	29 ^B
ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก	26.5 ^B
ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก	27.3 ^B
ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก	39.2 ^C


หมายเหตุ

ตัวอักษรยก^(A,B,C)เหมือนกันแสดงกลุ่มที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05


ค่าวิกฤตที่ได้จากการคำนวณด้วยสูตรการเปรียบเทียบเชิงซ้อนเท่ากับ 8.875

ลักษณะการแตกหักเมื่อทดสอบความทนทานต่อการกระแทก

การแตกหักของเรซินอะคริลิกที่ไม่ใส่เส้นใยไหม พบว่าเป็นการแตกหักที่สมบูรณ์ (รูปที่ 26) แต่การแตกหักของเรซินอะคริลิกที่ใส่เส้นใยไหมทุกกลุ่ม พบว่ามีการแตกหักไม่สมบูรณ์ มีเส้นใยไหมบางส่วนขาด และมีบางส่วนของเส้นใยไหมถูกดึงออกมาจากรีซินอะคริลิก โดยที่เส้นใยไหมบางส่วนที่ไม่ขาดพุงขึ้นส่วนที่หักไว้ ดังรูปที่ 27




รูปที่ 26 แสดงลักษณะการแตกหักอย่างสมบูรณ์ของเรซินอะคริลิกในกลุ่มที่ไม่มีมีเส้นใยไหม เมื่อทดสอบการกระแทก




รูปที่ 27 แสดงลักษณะการแตกหักของเรซินอะคริลิกที่มีเส้นใยไหมร้อยละ 1 ถึง 4 โดยน้ำหนัก เมื่อทดสอบความทนทานต่อการกระแทก


การศึกษารอยแตกหักเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 100 เท่า พบว่ากลุ่มทดสอบที่มีเส้นใยไหมร้อยละ 1 ถึง 4 โดยน้ำหนัก ที่มีการแตกหักไม่สมบูรณ์ พบช่องว่างที่เกิดจากบางส่วนเส้นใยหลุดออกจากผ่านเรซินอะคริลิก (pullout phenomenon) (รูปที่ 28) เมื่อดูด้วยภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 250 เท่า จะเห็นช่องว่างระหว่างเส้นใยไหมกับเรซินอะคริลิก (รูปที่ 29) และเมื่อดูด้วยภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 1000 เท่า จะเห็นมีก้อนเรซินอะคริลิกบางส่วนอยู่เกาะบนเส้นใย (รูปที่ 30)



รูปที่ 28 แสดงบริเวณรอยแตกหักเมื่อทดสอบการกระแทกของเรซินอะคริลิกที่มีเส้นใยไหม ด้วยภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 100 เท่า (ลูกศรชี้แสดงช่องว่างที่เกิดจากการมีบางส่วนเส้นใยหลุดออกจากเรซินอะคริลิก A คือ เส้นใยไหม B คือ เรซินอะคริลิก)



รูปที่ 29 แสดงบริเวณรอยแตกหักเมื่อทดสอบการกระแทกของเรซินอะคริลิกที่มีเส้นใยไหม ด้วยภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 250 เท่า (A คือ เส้นใยไหม B คือ เรซินอะคริลิก)



รูปที่ 30 แสดงลักษณะการยึดติดระหว่างของเรซินอะคริลิกและเส้นใยไหม ด้วยภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 1000 เท่า (A คือเส้นใยไหม B คือเรซินอะคริลิก C คือส่วนของเรซินอะคริลิกที่แทรกอยู่ระหว่างเส้นใยไหม)

จากการศึกษาค่าความแข็งแรงตัดและความทนทานต่อการกระแทกจะเห็นว่า การใส่เส้นใยไหมปริมาณร้อยละ 1 และ 2 โดยน้ำหนัก สามารถเพิ่มสมบัติทางกลของเรซินอะคริลิก แต่การใส่เส้นใยไหมปริมาณร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก เป็นปริมาณเส้นใยที่น้อยที่สุดที่สามารถใช้เสริมแรง โดยมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากเส้นใยในปริมาณที่สูงกว่า จึงเลือกใช้เฉพาะเส้นใยไหมปริมาณร้อยละ 1 มาทำการศึกษาต่อไป

ตอนที่ 3.2 ผลของการปรับสภาพเส้นใยไหมด้วยสารไซเลนที่มีต่อสมบัติของเรซิน อะคริลิกที่เสริมแรงด้วยเส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก

3.2.1 ความแข็งแรงตัด

ค่าความแข็งแรงตัดและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มที่ใช้เส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ที่มีการปรับสภาพด้วยการชุบสารไซเลนและกลุ่มที่ไม่มีการชุบสารไซเลนมีค่าเท่ากับ 66.9 ± 8.14 และ 90.81 ± 4.48 เมกกะปาสคัล ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงตัดทั้งสองกลุ่ม โดยใช้สถิติ Student's t test พบว่ามีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงตัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.000$) (ตารางที่ 4) โดยกลุ่มที่ใช้เส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ที่มีการปรับ

สภาพด้วยการชุปสารไซเลนมีค่าความแข็งแรงดัดลดลงร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่มี การชุปสารไซเลน และลดลงร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งมีค่าความแข็งแรงดัดเท่า กับ 79.36 ± 6.65

ตารางที่ 4 แสดงค่าความแข็งแรงดัดของกลุ่มทดสอบที่ใช้เส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ที่มีการ ปรับสภาพด้วยการชุปสารไซเลนและกลุ่มทดสอบที่ใช้เส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ไม่มีการชุปสารไซเลน

กลุ่มทดสอบ	ค่าความแข็งแรงดัด(เมกกะปาสคัล)
ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1	90.81 ± 4.48^A
ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 และชุปสารไซเลน	66.9 ± 8.14^B

หมายเหตุ

ตัวอักษรยก ^(A,B) ต่างกันแสดงกลุ่มที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

3.2.2 ความทนทานต่อการกระแทก

ค่าความทนทานต่อการกระแทกและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มที่ใช้เส้นใย ไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ที่มีการปรับสภาพด้วยการชุปสารไซเลนและกลุ่มที่ใช้เส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ที่ไม่มีการชุปสารไซเลนมีค่าเท่ากับ 5.29 ± 1.83 และ 3.72 ± 0.85 ฟุต-ปอนด์ ต่อนิ้ว ตาม ลำดับ จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความทนทานต่อการกระแทกโดยใช้สถิติ Student's t test พบว่าทั้ง สองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยความทนทานต่อการกระแทกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.000$) (ตารางที่ 4) โดยกลุ่มที่ใช้เส้นใยไหมร้อยละ 1 ที่มีการปรับสภาพด้วยการชุปสารไซเลนมีค่าความทน ทานต่อการกระแทกเพิ่มขึ้น 1.4 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีสารชุปสารไซเลน

ตารางที่ 5 แสดงค่าความทนทานต่อการกระแทกของกลุ่มทดสอบที่ใช้เส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำ หนัก ที่มีการปรับสภาพด้วยการชุปสารไซเลนและกลุ่มทดสอบที่ใช้เส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ที่ไม่มีการชุปสารไซเลน

กลุ่มทดสอบ	ค่าความทนทานต่อการกระแทก(ฟุต-ปอนด์ ต่อนิ้ว)
ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1	3.72 ± 0.85^A
ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 และชุปสารไซเลน	5.29 ± 1.83^B


หมายเหตุ

ตัวอักษรยก ^(A,B) ต่างกันแสดงกลุ่มที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

3.2.3 ลักษณะการแตกหัก

เมื่อทดสอบความทนทานต่อการกระแทกของเรซินอะคริลิกพบว่าชิ้นทดสอบทั้งหมด 2 กลุ่ม มีการแตกหักเหมือนกัน โดยมีการแตกหักที่ไม่สมบูรณ์ มีเส้นใยไหมบางส่วนไม่ขาดจากกันและพวยงขึ้นส่วนที่หักไว้ โดยลักษณะการแตกหักเช่นเดียวกันกับรูปที่ 27

จากการศึกษาบริเวณรอยแตกหักภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่า มีเรซินอะคริลิกเกาะอยู่บนเส้นใยไหม และมีการแตกร้าวเป็นปล้องๆ โดยมีบางบริเวณที่มีเรซินอะคริลิกหลุดออกจากเส้นใยไหม (รูปที่ 31)



รูปที่ 31 แสดงการยึดเกาะของเรซินอะคริลิกกับเส้นใยไหมด้วยภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกำลังขยาย 1500 เท่า เมื่อทดสอบการกระแทก (A คือ บริเวณที่เรซินอะคริลิกหลุดออกจากเส้นใยไหม B คือ ส่วนของเรซินอะคริลิกที่แทรกเกาะอยู่บนเส้นใยไหมและแยกเป็นปล้องๆ)

ตอนที่ 3.3 ผลของปริมาณเส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทาง มิติเสถียรภาพเรซินอะคริลิก

กลุ่มควบคุมที่ไม่มีเส้นใยไหมมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของค่าเวกเตอร์ก่อนแช่น้ำและหลังแช่น้ำ 1 2 7 และ 14 วัน เท่ากับ 0.009, 0.024, 0.089 และ 0.127 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ พบว่าค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของค่าเวกเตอร์แต่ละเวลา ก่อนแช่น้ำและหลังแช่น้ำ 1 2 7 และ 14 วันมีค่าแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ($p=0.000$) (ตารางที่ 6 และรูปที่ 32)

กลุ่มที่มีเส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของค่าเวกเตอร์หลังแช่น้ำ 1 2 7 และ 14 วัน เท่ากับ 0.016 0.033 0.117 และ 0.144 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มโดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ พบว่าค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของค่าเวกเตอร์แต่ละเวลา ก่อนแช่น้ำและหลังแช่น้ำ 1 2 7 และ 14 วัน มีค่าแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ($p=0.000$) (ตารางที่ 7 และรูปที่ 32)

ตารางที่ 6 แสดงเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของค่าเวกเตอร์ของกลุ่มควบคุม

กลุ่ม	เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของค่าเวกเตอร์ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
	ก่อนแช่ – แช่น้ำ 1 วัน	ก่อนแช่ – แช่น้ำ 2 วัน	ก่อนแช่ – แช่น้ำ 7 วัน	ก่อนแช่ – แช่น้ำ 14 วัน
ควบคุม	0.009 ± 0.007 ^A	0.024 ± 0.008 ^B	0.089 ± 0.028 ^C	0.127 ± 0.051 ^D

หมายเหตุ


ตัวอักษรยก^(A,B,C,D) ต่างกันแสดงกลุ่มที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ตารางที่ 7 แสดงเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของค่าเวกเตอร์ของกลุ่มที่ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก

กลุ่ม	เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของค่าเวกเตอร์ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน			
	ก่อนแช่ – แช่น้ำ 1 วัน	ก่อนแช่ – แช่น้ำ 2 วัน	ก่อนแช่ – แช่น้ำ 7 วัน	ก่อนแช่ – แช่น้ำ 14 วัน
ใส่เส้นใยไหม ร้อยละ 1	0.016 ± 0.001^a	0.033 ± 0.015^b	0.117 ± 0.035^c	0.144 ± 0.038^d


หมายเหตุ

ตัวอักษรยก (a, b, c, d,) ต่างกันแสดงกลุ่มที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05




รูปที่ 32 กราฟเส้นแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของค่าเวกเตอร์ของกลุ่มควบคุมที่ไม่ใส่เส้นใยไหมและกลุ่มที่ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก

กลุ่มที่ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก มีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของค่าเวกเตอร์มากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ใส่เส้นใยไหมเล็กน้อย (ตารางที่ 6 และ 7 รูปที่ 32) เมื่อวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Student's t test ระหว่างกลุ่มควบคุมที่ไม่ใส่เส้นใยไหมและกลุ่มใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก พบว่า หลังจากแช่น้ำ 1 วัน 2 วัน 7 วัน และ 14 วัน พบว่าทุกช่วงเวลาเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของค่าเวกเตอร์ของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$) (รูปที่ 33)



หมายเหตุ

 แสดงกลุ่มที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

รูปที่ 33 กราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของค่าเวกเตอร์ของกลุ่มควบคุมที่ไม่ใส่เส้นใยไหมและกลุ่มที่ใส่เส้นใยไหมร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก