



การวัลคานิซึ้นยางธรรมชาติด้วยพอลิเออมีนร่วมกับโมโนเมอร์อะคริลิก

Vulcanization of Natural Rubber Latex with the Combination
of Polyamine and Acrylic Monomer

พญลีนา สาบานา

Phadlena Saba

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Master of Science Thesis in Physical Chemistry

Prince of Songkla University

2546

เลขที่	TS1501	พ.ศ.	๒๕๔๖
Bib Key	238153		
.....

(1)

ชื่อวิทยานิพนธ์	การวัลคาด้านร้อย่างธรรมชาติตัวยพอลิเอมีนร่วมกับโนโนเมอร์อะคริลิก
ผู้เขียน	นางพญสินา สถาบัน
สาขาวิชา	เคมีเอนจิเนียริ่ง
ปีการศึกษา	2545

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการพิริเวทค่าในร้อยางโดยระบบไอกิริเรศร์อุ่นร้อน กับไออกไซด์ ซึ่งระบบการวัลคาด้านร้อยางประกอบด้วยเอมีนร่วมกับอะคริเลต โดยมีเดริท-บิวชิลไอกิริเรศร์อุ่นร้อนไอกิริเรศร์เป็นตัวเริ่มต้นปฏิกิริยาในปริมาณที่เหมาะสมคือ 1.5 phr โดยเปรียบเทียบผลการเรื่อมโยงของเอมีน 2 ชนิด คือ เตตราเอทธิลีนเพนตะมีน (TEPA) และไตรเอทธิลีนเตตรามีน (TETA) ร่วมกับอะคริเลตพบว่าไตรเอทธิลีนเตตรามีนให้สมบัติทางกายภาพดีกว่าเตตราเอทธิลีนเพนตะมีน ในปริมาณที่เหมาะสมคือ 0.1 และ 0.2 phr ตามลำดับ และเปรียบเทียบผลของอะคริเลต 2 ชนิด คือ นอร์มัลบิวชิลอะคริเลต (n-BA) และนิโอดิเพนชิลไกลคอลไดอะคริเลต (A-NPG) พบว่า�ิโอดิเพนชิลไกลคอลไดอะคริเลตให้สมบัติทางกายภาพดีกว่านอร์มัลบิวชิลอะคริเลตโดยใช้ปริมาณ 1 phr สำหรับ TETA และ 0.2 phr สำหรับ TEPA โดยให้สมบัติความต้านทานต่อแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 20.53 และ 19.12 MPa และอัตราส่วนการบวมพองต่ำสุดเท่ากับ 6.610 และ 7.809 ตามลำดับ สำหรับนอร์มัลบิวชิลอะคริเลตได้ปริมาณที่เหมาะสมคือ 1 phr สำหรับ TETA และ 2 phr สำหรับ TEPA โดยให้สมบัติความต้านทานต่อแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 18.19 และ 17.00 MPa และอัตราส่วนการบวมพองต่ำสุดเท่ากับ 6.774 และ 7.541 ตามลำดับ สำหรับค่าความยืดหยุ่นจะมีค่าสูงขึ้นเมื่อความต้านทานต่อแรงดึงสูงขึ้นและจะให้ค่าสูงกว่าการวัลคาด้านร้อยางระบบชัลเฟอร์

นอกจากนี้พบว่าที่อุณหภูมิสูง 90°C และการล้างเป็นเวลา 24 ชม. จะให้สมบัติความต้านทานต่อแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 16.78 MPa และ 17.89 MPa และอัตราส่วนการบวมพองต่ำสุดเท่ากับ 8.272 และ 7.787 สำหรับ TEPA/n-BA และ TETA/n-BA ตามลำดับ การพิริเวทค่าในร้อยางระบบนี้ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีใสกว่าระบบชัลเฟอร์และปราศจากไข่ขาวมีน้ำหนักเหมาะสมสำหรับทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความใส บาง และความปลดอุดภัย เช่น ถุงยางอนามัย ถุงมือ เป็นต้น

Thesis Title	Vulcanization of Natural Rubber Latex with the Combination of Polyamine and Acrylic Monomer
Author	Mrs Phadlena Saba
Major Program	Physical Chemistry
Academic Year	2002

Abstract

This study is aimed at investigating a prevulcanization of latex by a hydroperoxide system. This system vulcanized Natural Rubber Latex with a Combination of Amine and Acrylate by having tert-Butylhydroperoxide (t-BHPO) as an initiator at optimum quantity of 1.5 phr. Comparison between two types of amine found that Triethylenetetramine (TETA) demonstrated a better physical property than Tetraethylenepentamine (TEPA) at optimum quantity of 0.1 and 0.2 phr respectively. Comparison between two types of acrylate found that Neopentylglycol diacrylate (A-NPG) resulted a better physical property than normal-butyl acrylate (n-BA) at 1 phr for TETA and 0.2 phr for TEPA with maximum tensile strength of 20.53 and 19.12 MPa, and minimum swelling ratio of 6.610 and 7.809 respectively. Optimum quantity for normal-butylacrylate were 1 phr for TETA and 2 phr for TEPA with maximum tensile strength of 18.19 and 17.00 MPa, and minimum swelling ratios of 6.774 and 7.541 respectively. Elongation at Bleak value increased proportionally with increasing of tensile strength value and demonstrated a higher value compared to vulcanizing with sulphur system.

Study on the effect of different levels of temperature and leaching on latex vulcanization showed that a higher temperature at 90 °C and leaching of latex film with water at 24 hr. gave a better value of vulcanization with maximum tensile strength of 16.78 MPa and 17.89 MPa and minimum swelling ratio of 8.272 and 7.787 for TEPA/n-BA and TETA/n-BA respectively. This is suitable for a product requiring clarity and discolouration such as condom , glove, medical goods etc.