

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาการผลิตแผ่นเมมเบรนโดยเทคนิคการฉายรังสีนิวตรอนได้แยกเป็น 2 เทคนิค ดังนี้

- กรณีแผ่นฟิล์มที่ผ่านการอบนิวตรอนช้า
- กรณีแผ่นฟิล์มที่ผ่านการอบนิวตรอนเร็ว

พบว่า

- ในกรณีแผ่นฟิล์มที่ผ่านการอบรังสีนิวตรอนช้า จากเงื่อนไขการออกแบบทดลองนี้ ไม่สามารถผลิตรูพรุน ให้ทะลุไปถึงอีกด้านของแผ่นฟิล์มได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ดังนี้
 - เปลี่ยนแปลงความเข้มข้น ของ NaOH ตั้งแต่ 2.25 – 6.25 N
 - เปลี่ยนแปลงเวลาการกักขยายรอย
 - เปลี่ยนแปลงในการอบรังสีนิวตรอนช้า
 - ให้ความต่างศักย์ ขณะอบนิวตรอน
- ในกรณีแผ่นฟิล์มที่ผ่านการอบรังสีนิวตรอนเร็ว สามารถผลิตรูพรุน ขนาดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Bombarding time (min)	ϕ_{mean} (μm)	Pore density $\times 10^7$ (pore/cm ²)
5	1	1.30 – 6.48
10	0.4	5.4 - 23.9
20	0.3	5.70 – 33.7

โดยใช้ UV เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และเงื่อนไขการกักขยายรอย ช่วงอุณหภูมิ 75°C – 85°C ความเข้มข้นของ NaOH 0.75 – 6.25 N

พบว่าความหนาแน่นของรูพรุนจะสัมพันธ์กับ เวลาในการอบนิวตรอน ส่วนขนาดของรูพรุนจะขึ้นกับ เงื่อนไขในการกักขยาย แต่แผ่นเมมเบรนที่ผลิตได้ ยังมีข้อด้อยว่าแผ่นเมมเบรนมาตรฐานดังนี้

1. พื้นผิวของแผ่นเมมเบรนที่ผลิตขึ้นมีลักษณะขรุขระว่า
2. ลักษณะของรูพรุนมีรูพรุนที่เฉียง และไม่ทะลุมากกว่า
3. การกระจายของรูพรุนมากกว่า

4. มีความแข็งแรงน้อยกว่า

ข้อเสนอแนะ

1. ศึกษาการใช้อนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่ามาเปรียบเทียบ
2. ในส่วนของ การอาบนิวตรอนช้า ควรเปลี่ยนจากเปลี่ยนนิวตรอนเพื่อเพิ่มพลังงานของอนุภาค หรือ เปลี่ยนชนิดของอนุภาค
3. ศึกษาการกักรอยเพียงด้านเดียวเปรียบเทียบกับ การกักรอย 2 ด้าน