

## บทที่ 6

### สรุปผลการวิจัย

#### 6.1 สรุปผล

จากการศึกษาการทำให้เกิดรอยแฝงบนแผ่นพอลิคาร์บอเนตด้วยกระบวนการทางนิวเคลียร์ แล้วนำไปกัดขยายรอยต่อด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต แล้วนำไปศึกษาความหนาแน่นของรอยต่อพื้นที่ หาเงื่อนไขของการกัดรอยให้ทะลุ และวัดอัตราการไหลผ่านของน้ำ สรุปได้ดังนี้

##### 1. แหล่งกำเนิดรังสีแอลฟาที่ทำให้เกิดรอยแฝงของอนุภาค

จากการศึกษาการทำให้เกิดรอยแฝงบนแผ่นพอลิเมอร์ในการศึกษาในครั้งนี้ มี 2 วิธี คือ การใช้แหล่งกำเนิดรังสีแบบจุดและการใช้แหล่งกำเนิดรังสีจากแผ่น Converter Neutron

การใช้แหล่งกำเนิดรังสีแบบจุดมีข้อดีคือ จะทำให้เกิดรอยชัดเจน เมื่อนำไปกัดขยายรอยทางเคมี แต่จะมีข้อเสียคือ รอยที่เกิดจะเกิดรอยที่ชนตรง ๆ บริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านั้น โดยรอยที่เกิดส่วนใหญ่จะเป็นรอยที่เฉียง หากใช้เวลาในการระดมยิงไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดรอยแฝงจำนวนมากและซ้อนทับกัน เมื่อนำไปกัดขยายรอยจะทำให้แผ่นพอลิคาร์บอเนตอยู่ไม่สามารถนำไปทำแมมมแกรมได้

ส่วนการใช้แผ่น Converter Neutron เป็นแหล่งกำเนิดรังสีแอลฟาจะให้รอยอนุภาคที่ชนตรง ๆ มากกว่าแหล่งกำเนิดรังสีแบบจุด ทั้งยังมีความสม่ำเสมอของรอยอนุภาค และได้พื้นที่ในการระดมยิงมากกว่า ส่วนข้อเสียคือ ต้องมีการผนึกให้มิดชิดก่อนที่จะลงไปอบรังสีนิวตรอน เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์และไม่ให้น้ำเข้าไปทำให้แผ่น Converter Neutron เสียหาย

##### 2. แผ่นพอลิเมอร์ที่นำมาใช้ทำแมมมแกรม

จากการศึกษาได้ใช้แผ่นพอลิเมอร์ 2 ชนิด คือ แผ่นเซลลูโลสไนเตรด CN85B ซึ่งหนา 1 mm และแผ่นพอลิเมอร์หนา 6  $\mu\text{m}$  และ 670  $\mu\text{m}$  สำหรับแผ่นเซลลูโลสไนเตรดมีข้อดี คือ รอยที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อกัดขยายรอย ข้อเสียคือ มีความหนาเกินไปที่จะกัดขยายรอยให้ทะลุได้เพื่อที่จะนำมาใช้ทำแมมมแกรม และเมื่อกัดขยายรอยเป็นเวลานาน ๆ รอยที่เกิดขึ้นจะหายไป ส่วนแผ่นพอลิคาร์บอเนตหนา 6  $\mu\text{m}$  ข้อดีคือสามารถกัดขยายรอยให้ทะลุเพื่อนำมาทำแมมมแกรมได้และมีความไวต่อ

อนุภาคแอลฟาทั้งแหล่งกำเนิดรังสีแบบจุด หรือแผ่น Converter Neutron ข้อเสีย คือ จะฉีดขาดได้ง่ายในขั้นตอนของการตัดเพื่อนำมาทำเมมเบรน

3. ความหนาแน่นของรอยต่อพื้นที่จะขึ้นอยู่กับเวลาในการระดมยิงด้วยอนุภาคแอลฟา โดยเวลาที่เหมาะสมของจำนวนรอยต่อพื้นที่อยู่ที่เวลา 120 นาที ซึ่งเมื่อทำการกัดรอยจะเป็นเมมเบรนที่มีจำนวนรอยใกล้เคียงกับเมมเบรนที่มีขายในเชิงพาณิชย์ ส่วนจำนวนรอยที่เกิดจากการใช้เวลาอื่น ๆ มีจำนวนรอยเริ่มต้นตามภาพประกอบ 45 ซึ่ง สมการแสดงความสัมพันธ์ดังนี้

$$Y = 20.9678 * X + 1094.89$$

โดยที่ Y = คือจำนวนรอยต่อเริ่มต้น (จำนวนรอย / mm<sup>2</sup>)

X = เวลาในการระดมยิงด้วยแอลฟา (นาที)

4. เงื่อนไขของการกัดขยายรอยแผ่นโพลีคาร์บอเนตที่มีความหนา 6  $\mu\text{m}$  จะใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 6.25 N ที่อุณหภูมิ 85°C ใช้เวลาในการกัดรายนาน 5 – 25 นาที ถ้ามากกว่านี้แผ่นโพลีคาร์บอเนตจะเปื่อยยุ่ยนำไปใช้ทำเมมเบรนไม่ได้ ผลการกัดขยายรอยในเวลาดังกล่าวจะได้เมมเบรนพวกไมโครพิวเตรชัน โดยขนาดของรอยจะใหญ่หรือเล็กจะขึ้นอยู่กับเวลาในการกัดขยายรอย ความเข้มข้นของสารละลายและอุณหภูมิในขั้นตอนการกัดขยายรอย

5. ผลของการวัดอัตราการไหลผ่านของน้ำจากเมมเบรนที่ผลิตขึ้นเองจะมีคุณภาพที่ด้อยกว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับอัตราการไหลผ่านของน้ำของเมมเบรนที่มีขายในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามก็สามารถนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้ และจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นเมื่อมีการพัฒนาต่อไป

## 6.2 ข้อเสนอแนะ


1. การใช้แผ่นคอนเวอร์เตอร์นิวตรอนเป็นตัวที่ทำให้เกิดปฏิกิริยา ( $n, \alpha$ ) แล้วนำไปทาบกับแผ่นโพลีคาร์บอเนตนั้นควรจะต้องใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตให้ตั้งและทาบให้สนิท

2. การกัดขยายรอยแผ่นฟิล์มบางโพลีคาร์บอเนตควรจะให้ตั้งอยู่ตลอดเวลาขณะที่กัดขยายรอยและขั้นตอนของการตัดเพื่อนำมาใช้ในการวัดอัตราการไหลผ่านของน้ำควรใช้อุปกรณ์ที่มีความคมมากตัดให้ขาดในครั้งเดียว

3. การนับรอยอนุภาคที่กัดขยายรอยเสร็จแล้วถ้ามีการใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมการนับรอยมาช่วยจะมีความแม่นยำมากขึ้น

4. การถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ Atomic Force Microscopy (AFM) แทน SEM

จำนวนรอยเริ่มต้นในการระดมยิงด้วยอนุภาคแอลฟา



ภาพประกอบ 51 แสดงจำนวนรูพรุนเริ่มต้น(รอยต่อตารางมิลลิเมตร)กับเวลาในการระดมยิงด้วยอนุภาคแอลฟา ก่อนจะนำไปศึกษายรอยต่อด้วยกระบวนการทางเคมี